ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА

ГОСТ 339—87

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.06 : 685.31 : 006.354 Группа М11

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОЖА ДЛЯ ПОДКЛАДКИ ОБУВИ

Определение сорта

Lining leather for footwear. Determination of grade

ГОСТ 339—87

ОКП 86 0000

Срок действия с 01.07.88
до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кожу для подкладки обуви и устанавливает требования к определению сорта.

2. В зависимости от наличия полезной площади кожу для подкладки обуви относят к 1, 2, 3 и 4-му сортам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Сорт кожи	Полезная площадь, %
1	От 100 до 95 включ.
2	» 94,99 » 80 »
3	» 79,99 » 60 »
4	» 59,99 » 30 »

3. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

4. Определение и характеристика пороков — по ГОСТ 3123—78.

5. На коже не допускаются:

общая садка;

общая ломкость;

плохая обрезка;

осыпание покрывной пленки;

бронзистость;

стяжка, жесткость, рыхлость, занимающие свыше 50% площади кожи;

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

жировые налеты и налеты минеральных солей на коже, занимающие свыше 30% площади кожи;

загрязненность отдельной поверхности свыше 30% площади кожи;

изменение цвета кожи от миграции пигментов и красителей на поверхности покрывной пленки.

6. На коже не учитываются:

отмин;

отдушистость в пашинах;

слабовыраженные молочные линии;

слабовыраженная жилистость;

слабовыраженная воротистость до уровня нижних впадин передних лап;

заросшие малозаметные единичные царапины, оспины, безличины, лизуха, кнутовины, роговины, болячки;

загрязнение бахтармы полимерами в виде полос от транспортера агрегата;

наличие краски, проникшей через поры, на бахтарме свиных кож;

неотделанная бахтарма в пашинах кож, выработанных из овчины, козлины и опойка, отделанных по лицевой поверхности;

мохнатый, высокий или неровный ворс в пашинах ворсовых кож;

неровная окраска и изменяемость цвета при растягивании на кожах с анилиновой, полуанилиновой и другими видами отделок специальных методов покрывного крашения;

тощесть на коже, выработанной из овчины, козлины и опойка.

7. На коже учитываются неизмеряемые пороки в соответствии с табл. 2 и измеряемые, не указанные в пп. 5 и 6.

Таблица 2

Наименование порока	Оценка, %
Местная садка лицевой поверхности, местная ломкость	
в одной точке	5
в двух точках	20
Тощесть на коже (кроме кож, выработанных из козлины, овчины и опойка)	20
Неровная окраска	15
Неровный натуральный цвет	15

Измерение пороков — по ГОСТ 26343—84.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Ф. В. Миронов, А. В. Тимофеева, Г. П. Рустанович, Л. Ф. Подольская

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 25.03.87 г. № 904

Срок первой проверки 01.07.92

Периодичность проверки 5 лет

ВЗАМЕН ГОСТ 339—74

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 3123—78	4
ГОСТ 26343—84	3,7

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 10.04.87 Подп. в печ. 25.05.87 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр.-отт. 0,17 уч.-изд. л. Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 561