ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

НОРМЫ СТОЙКОСТИ К ИСТИРАНИЮ

ГОСТ 22542—82

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Димитриева, А. И. Арсеньев, Р. А. Принцева, Т. Ф. Цурикова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра **А. И. Пушкин**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1982 г. № 4273

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 26.11 82 Подп. к печ. 27.12.82 0,25 п. л. 0,18 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1288

УДК 677.37.074.004:006.354 Группа М90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Нормы стойкости к истиранию

Silk and mixed silk fabrics.
Standards of resistance to strength abrasion

ГОСТ 22542—82

Взамен
ГОСТ 22542—77

ОКП 83 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 1982 г. № 4273 срок действия установлен

с 01.07.83
до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые шелковые и полушелковые ткани бытового назначения, вырабатываемые по основе из нитей и пряжи натурального шелка и химических нитей, а по утку — из всех видов текстильных нитей и пряжи, и устанавливает для них нормы стойкости к истиранию.

Стандарт не распространяется на ворсовые, технические и национальные ткани, а также ткани, вырабатываемые с применением металлических и металлизированных нитей.

2. Нормы стойкости к истиранию устанавливают в зависимости от сырьевого состава, назначения и поверхностной плотности ткани в соответствии с таблицей.

3. Стойкость тканей к истиранию — по ГОСТ 18976—73.

4. Для тканей с высокой износостойкостью испытание заканчивают при достижении 2 тыс. циклов.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1983

Группы тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее, тканей								
	блузочно-плательных, плательно-костюмных			подкладочных			корсетных	одеяльных	сорочечных
	с поверхностной плотностью, г/м²								
	до 100 включ.	св. 100 до 140 включ.	св. 140	до 100 включ.	св. 100 до 140 включ.	св. 140			
Ткани из натурального шелка:									
в основе и утке	200*	—	—	—	—	—	—	—	—
с применением триацетатных нитей	200	—	—	—	—	—	—	—	—
Ткани из искусственных нитей:									
ацетатные и триацетатные:									
в основе и утке	110	160	300	—	—	—	—	—	—
с применением текстурированных, фасонных и москреповых нитей.	—	250	300	—	—	—	—	—	—
с применением текстурированных нитей в сочетании с синтетическими нитями	250**	300	350	—	—	—	—	—	—
вискозные нити:									
в основе и утке	300	450	—	650	750	1300	1500	900	700
с применением ацетатных и триацетатных нитей	250***	400	800	400	550	1300	—	600	—
с применением вискозной, хлопчатобумажной и лавсановискозной пряжи	500	600	—	—	1000	1500	1500	800	900
Ткани из синтетических нитей:									
в основе и утке (в том числе текстурированных)	1000	2000	2000	2000	—	—	2000	—	—
с применением вискозных нитей, хлопчатобумажной и лавсановискозной пряжи	1000	2000	2000	—	900	—	2000	—	2000

* Кроме ткани креп-шифон.

** Для тканей с применением текстурированных нитей в сочетании с синтетическим нитями в основе.

*** Для тканей детского ассортимента с применением ацетатных нитей норма стойкости к истиранию 150 циклов.

Конто эк?

2 **Изменение № 1 ГОСТ 22542—82 Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к истиранию**

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.03.88 № 431

Дата введения 01.09.88

Пункт 2. Таблицу изложить в новой редакции:

Группа тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее тканей							
	блузочно-платьевых, платьево-костюмных			подкладочных			крестовых	сороковых
	с поверхностной плотностью, г/м²							
	до 105 включ.	св. 105 до 147	св. 147	до 105 включ.	св. 105 до 147	св. 147		
Ткани из натурального шелка:								
в основе и утке	200*	—	500	—	—	—	—	—
с применением хлопчатобумажной пряжи	400	—	—	—	—	—	—	—
с применением других нитей и волокон	200	250	300	—	—	—	—	—
Ткани из искусственных нитей:								
ацетатных и триацетатных:								
в основе и утке (с круткой до 800 кр/м)	110	160	300	—	—	—	—	—
с применением искусственных текстурированных, фасонных и крученых нитей	150	250	300	—	—	—	—	—
с применением искусственных нитей в сочетании с комплексными синтетическими нитями	250	300	350	—	—	—	—	—
то же, только в утке	150	200	—	—	—	—	—	—
с применением текстурированных синтетических нитей, пряжи химических волокон и хлопчатобумажной, нитей «трисилон» и вискозных	250	350	400	—	—	—	—	—
вискозных:								
в основе и утке	300	450	—	650	800	1300	1500	700

(Продолжение см. с. 260)

gost.e-ecolog.ru

(Продолжение изменения к ГОСТ 22542—82)

Группа тканей	Стойкость к истиранию, циклы, не менее тканей							
	блузочно-плательных, плательно-костюмных			подкладочных			корсетных	сорочечных
	с поверхностной плотностью, г/м²							
	до 105 вкл.	св. 105 до 147	св. 147	до 105 вкл.	св. 105 до 147	св. 147		
с применением ацетатных и триацетатных нитей	250**	400	800	400	550	1300	—	—
с применением пряжи	500***	600***	—	—	1000	1500	1500	950
с применением синтетических нитей	—	—	—	900	—	—	—	—
Ткани из синтетических нитей:								
в основе и утке (в том числе текстурированных)	1000	2000	2000	—	—	—	2000	—
с применением ацетатных и триацетатных нитей	250	350	—	—	—	—	—	—
с применением вискозных нитей, пряжи	1000	2000	2000	900	900	—	2000	2000

* Кроме тканей типа креп-шифон.

** Для тканей детского ассортимента — 150 циклов.

*** Для тканей с применением хлопчатобумажной пряжи, подвергаемых малосминаемой отделке, обеспечивающей нормы малосминаемой группы по ГОСТ 18484—87 — 300 циклов

Примечание. Показатель «стойкость к истиранию для блузочно-плательных и плательно-костюмных тканей» поверхностной плотностью до 80 г/м², кроме тканей из натурального шелка, не нормируется.

(ИУС № 5 1988 г.)