23260.0-78
— 23260.6-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

МРАМОР

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

ГОСТ 23260.0-78—ГОСТ 23260.6-78

Издание официальное

Цена 5 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАНЫ Министерством промышленности строительных материалов СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. В. Суравенков, Г. В. Никишаева, Г. Л. Медведев

ВНЕСЕНЫ Министерством промышленности строительных материалов СССР

Член коллегии В. И. Добужинский

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1978 г. № 2312

УДК 622.355.3 : 543.06 : 006.354 Группа А49

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 23260.0—78

МРАМОР
Общие требования к методам анализа

Marble.
General requirements to the methods of analysis

Взамен
ГОСТ 16426—70 в части п. 5.2;
ГОСТ 4416—73 в части п. 4.4

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 августа 1978 г. № 2312 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на естественный мрамор в виде блоков, кусков, крошки, порошка и устанавливает общие требования к методам анализа.

2. Метод отбора и подготовки проб для физических испытаний — по ГОСТ 23259—78.

3. Для проведения химических анализов пробу, отобранную по ГОСТ 23259—78, сокращают методом квартования до массы 100 г, сушат при 105—110°С в течение 30 мин и измельчают в агатовой, яшмовой или корундовой ступке до размера частиц, проходящих через сито с сеткой № 0063 по ГОСТ 3584—73, сушат при 105—110°С до постоянной массы, помещают в стеклянную бюксу и хранят в эксикаторе.

4. Для определения содержания глинистых примесей пробу, отобранную по ГОСТ 23259—78, дробят, просеивают через сито с сеткой № 125 по ГОСТ 3584—73, сокращают методом квартования до массы 200 г и помещают в бюксу.

5. Все определения проводят параллельно в трех навесках.

Одновременно через все стадии анализа проводят контрольный опыт для внесения в результат анализа соответствующей поправки.

6. Взвешивание навесок и осадков производят с погрешностью ±0,0002 г.

7. При приготовлении растворов и проведении анализа применяют реактивы квалификации не ниже «чистый для анализа» (ч.д.а.) и дистиллированную воду по ГОСТ 6709—72.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

©Издательство стандартов, 1978

8. В выражении «разбавленная 1 : 1, 1 : 2 и т. д.» первые цифры означают объемные части кислоты или щелочи, вторые — объемные части воды.

9. Выражение «горячая вода» или «горячий раствор» означает, что жидкость имеет температуру 60—80°С, а «теплая вода» или «теплый раствор» — 40—50°С.

10. Лабораторная измерительная посуда должна быть калибрована.

gost.e-ecolog.ru