Канцпр. ЭКЗ
5.1261-72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО И КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНОВ И ШИХТЫ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АТТЕСТОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГОСТ 5.1261—72

Издание официальное

Цена 1 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

gost.e-ecolog.ru

Редактор *А. В. Цыганкова*
Технический редактор *Ф. И. Лисовский*
Корректор *С. Е. Ирлина*

Сдано в наб. 21/X 1974 г. Подп. в печ. 11/XII 1974 г. 0,25 п. л. Тир. 2000. Цена 1 коп.

Издательство стандартов. Москва. Д-22. Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4170

УДК 669.162.16 : 658.562(088.7)(083.74)

Группа Л31

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО И КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНОВ И ШИХТЫ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Требования к качеству аттестованной продукции

Blast furnace coke from coals of Donetsk and Kuznetsk basins and from charge of Tcherepovets metallurgical works. Quality requirements for certified products

ГОСТ 5.1261—72*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1/II 1972 г. № 342 срок введения установлен

с 15.02. 1972 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на доменный кокс марки КД с размером кусков более 40 мм, вырабатываемый из угольной шихты с учетом углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода и предназначенный для доменного производства.

Указанному коксу в установленном порядке присвоен Государственный знак качества.

2. Доменный кокс марки КД по показателям качества должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
1. (**Отменен. — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.**).		
2. Зольность (A^c), %:		По ГОСТ 5889—67
средняя	10,5	
предельная	11,0	
3. Содержание серы ($S^c_{об}$), %:		По ГОСТ 8606—72 или ГОСТ 4339—74
среднее	0,62	
предельное	0,70	

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

** Переиздание (август 1974 г.) с изменением № 1, опубликованным в августе 1974 г.*

© Издательство стандартов, 1974

Продолжение

Наименования показателей	Нормы	Методы испытания
4. Выход летучих веществ (V), %, не более	1,0	По ГОСТ 3929—65
5. Показатель прочности М25, %: средний предельный	86 84	По ГОСТ 5953—72
6. Показатель прочности М10, %: средний предельный	7,5 9,5	По ГОСТ 5953—72
7. Содержание мелочи (куски размером менее 25 мм), %: среднее предельное	2,0 4,0	По ГОСТ 5954—69

Примечание. Нормы показателей прочности М25 и М10 до 1 апреля 1975 г. являются факультативными.

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).

3. Показатели выхода летучих веществ служат для дополнительной характеристики качества кокса.

(**Измененная редакция** — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).

4. Отбор проб кокса и приготовление их для лабораторных испытаний производят в соответствии с требованиями ГОСТ 2669—65.

В удостоверении о качестве кокса должны быть указаны: наименование предприятия-поставщика, показатели качества, предусмотренные настоящим стандартом, обозначение настоящего стандарта и Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67.

Замена

ГОСТ 4339—74 введен взамен ГОСТ 4339—65.
ГОСТ 8606—72 введен взамен ГОСТ 8606—68.

---

gost.e-ecolog.ru

Зак 1803 Тир 1 Изд