26667-85
изм. 1 +

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ И ПЕРЧАТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

## НОРМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ МОКРОЙ ОБРАБОТКИ

## ГОСТ 26667—85

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН** Министерством легкой промышленности СССР

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

З. В. Савватеева, Г. С. Субботина, Н. Ф. Крюкова

**ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 декабря 1985 г. № 3800

УДК 677.075 : 006.354 Группа М40

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ И ПЕРЧАТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

## Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки

Knitted fabrics for outerwear and gloves. Norms of change in linear dimensions after wet treatment

**ГОСТ 26667—85**

ОКП 84 7000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 декабря 1985 г. № 3800 срок действия установлен

с 01.01.87
до 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна (в том числе вязаные детали), вырабатываемые из всех видов нитей и пряжи и их сочетаний, предназначенные для изготовления верхних и перчаточных изделий, и устанавливает нормы изменения линейных размеров трикотажных полотен после мокрой обработки.

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна, вырабатываемые с использованием полиуретановой нити «спандекс».

2. Метод испытаний — по ГОСТ 13711—82.

3. Уменьшение линейных размеров (усадка) трикотажных полотен после мокрой обработки не должно превышать значений, указанных в таблице.

4. Увеличение линейных размеров (притяжка) трикотажных полотен допускается не более:

8% по ширине — для трикотажных полотен, предназначаемых для изготовления подкладки в перчаточных изделиях;

5% по длине или ширине — для других видов трикотажных полотен.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

| Вид нити, пряжи | Вид вязального оборудования | Норма усадки полотна, % | |
|---|---|---|---|
| | | по длине | по ширине |
| 1. Химические текстурированные нити: | Все виды | | |
| полиэфирные | | 4(4) | 5(5) |
| полиамидные | | 8(6) | 10(10) |
| из сочетания искусственных и синтетических | | 6(5) | 6(5) |
| 1.1. Сочетания химической текстурированной нити (массовая доля в полотне 50% и более) с другими видами нитей, пряжи: | | | |
| полиамидная с другими видами нитей, пряжи | То же | 8(6) | 10(10) |
| текстурированная (кроме полиамидной) с искусственными гладкими нитями, пряжей из натуральных волокон | Основовязальные машины «Вертелка» | 6(6) | 8(8) |
| | Другие виды | 8(7) | 10(10) |
| текстурированная (кроме полиамидной) с синтетическими гладкими нитями, различными видами пряжи (кроме пряжи из натуральных волокон) | Все виды | 6(5) | 6(5) |
| 2. Химические гладкие нити: | Основовязальные машины «Вертелка» | | |
| синтетические | | 4(3) | 5(5) |
| искусственные: | | | |
| триацетатная | | 6(6) | 8(8) |
| ацетатная | | 10(8) | 12(10) |
| вискозная, медно-аммиачная | | 12(10) | 14(12) |
| 2.1. Сочетания химической гладкой нити (массовая доля в полотне 50% и более) с другими видами нитей, пряжи: | | | |
| синтетическая с искусственными нитями, пряжей из различных видов волокон | То же | 5(5) | 6(6) |
| триацетатная с другими нитями, пряжей из различных видов волокон | » | 6(6) | 8(8) |
| ацетатная с другими нитями, пряжей из различных видов волокон | » | 10(8) | 12(10) |
| вискозная, медно-аммиачная с хлопчатобумажной пряжей | » | 12(10) | 14(12) |
| вискозная, медно-аммиачная с другими нитями, пряжей из различных волокон (кроме хлопчатобумажных) | » | 10(8) | 12(10) |

*Продолжение*

| Вид нити, пряжи | Вид вязального оборудования | Норма усадки полотна, % | |
|---|---|---|---|
| | | по длине | по ширине |
| 3. Смешанная пряжа и пряжа из натуральных волокон (кроме пряжи, выработанной с различными эффектами — фасонной, начесной и др.): | | | |
| шерстяная, полушерстяная | Котонные | 4(4) | — |
| шерстяная, полушерстяная, хлопчатобумажная | Плосковязальные машины | 8(6) | 10(8) |
| | Другие виды | 10(8) | 12(10) |
| смешанная из хлопчатобумажных и синтетических волокон | Все виды | 8(6) | 10(8) |
| смешанная из хлопчатобумажных и искусственных волокон | То же | 10(8) | 12(10) |
| 3.1. Сочетания вышеуказанных видов пряжи (массовая доля в полотне 50% и более) с другими видами пряжи, химическими нитями (гладкими и текстурированными): | | | |
| шерстяная или полушерстяная с другими видами пряжи, химическими нитями | Плосковязальные машины | 8(6) | 10(8) |
| | Другие виды | 10(8) | 12(10) |
| хлопчатобумажная с вискозными, медно-аммиачными нитями | Основовязальные машины | 12(10) | 14(12) |
| | Кругловязальные машины | 10(8) | 12(10) |
| хлопчатобумажная с химическими нитями (кроме вискозных, медно-аммиачных), с другими видами пряжи | Плосковязальные машины | 8(6) | 10(8) |
| | Другие виды | 10(8) | 12(10) |
| смешанная из хлопчатобумажных волокон и синтетических с другими видами пряжи, химическими нитями | Все виды | 8(6) | 10(8) |
| смешанная из хлопчатобумажных и искусственных волокон с другими видами пряжи, химическими нитями | То же | 10(8) | 12(10) |
| 4. Объемная пряжа и пряжа, вырабатываемая с различными эффектами (фасонная, начесная и др.) из различных видов сырья | » | 6(5) | 6(5) |
| 4.1. Сочетания указанной пряжи (массовая доля в полотне 50% и более) с другими видами пряжи, химическими нитями гладкими и текстурированными | » | 6(5) | 6(5) |

Примечания: 1. Нормы усадки, указанные в скобках, предусмотрены

для трикотажных полотен, предназначенных для изготовления новых изделий улучшенного качества с индексом «Н».

2. Норма усадки уменьшается на 2% по длине на полотнах, выработанных из полиэфирных текстурированных нитей жаккардовыми переплетениями, из которых изготовляют новые изделия улучшенного качества с индексом «Н».

3 Норма усадки полотен увеличивается по длине по сравнению с указанными в таблице:

на 1% — для ворсованных полотен из гладких синтетических нитей и их сочетаний с другими видами нитей, пряжи;

на 1% — для основовязаного двухфонтурного полотна из гладких капроновых нитей;

на 2% — для полотна из сочетания хлопчатобумажной пряжи и вискозной нити, выработанного на основовязальных машинах «Рашель» и «Рашель-вертелка»;

на 2% — для полотен из объемной полиакрилонитрильной самокрученой пряжи.

4. Норма усадки трикотажных полотен увеличивается по длине на 2% и уменьшается по ширине на 2% для кругловязаных ворсованных полотен, выработанных из хлопчатобумажной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи, нитями.

5. Норма усадки уменьшается на 4% по длине и ширине для полотен, выработанных плюшевыми переплетениями из вискозных нитей в сочетании с капроновыми на основовязальных машинах «Кокетт».

6. Норма усадки полотен, выработанных из сочетания двух различных видов нитей, пряжи с одинаковой массовой долей их в полотне (50% и 50%), принимается по наибольшему показателю.

7. Норма усадки полотна, выработанного из сочетания трех и более различных видов нитей, пряжи (если массовая доля каждого из них менее 50%), устанавливается по средневзвешенной величине норм усадки, предусмотренных для каждого из видов нити, пряжи.

Например, кругловязаное полотно, выработанное из сочетания: текстурированная нить полиэфирная — 40%; хлопчатобумажная пряжа — 45%; текстурированная искусственная нить — 15%, имеет норму усадки

по длине $\left(4\% \frac{40}{100} + 10\% \frac{45}{100} + 6\% \frac{15}{100}\right) = 7\%$;

по ширине $\left(5\% \frac{40}{100} + 12\% \frac{45}{100} + 6\% \frac{15}{100}\right) = 8{,}3\%$

округляем до целого — 8%

8. Норму усадки трикотажных полотен, выработанных с использованием металлизированной нити, принимают без учета металлизированной нити.

9. Для полотен ажурных, филейных структур и с растяжимостью 50% и более из шерстяной и полушерстяной пряжи, а также полотен из сочетания шерстяной пряжи с другими видами нитей, пряжи (массовая доля шерстяной пряжи в полотне 50% и более) норма усадки по ширине не учитывается.

**Изменение № 1 ГОСТ 26667—85 Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 29.12.91 № 2383**

**Дата введения 01.07.92**

Пункт 1. Второй абзац дополнить словами: «с эффектом «плиссе» и «гофре», а также на рисунчатые рельефные полотна типа «гофре».

Пункт 3. Таблица. Пункт 1.1. Третий, четвертый абзацы дополнить словами: «и смешанной из натуральных и искусственных волокон»;

пункт 2.1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. с. 178)*

| Вид нити, пряжи | Вид вязального оборудования | Норма усадки полотна, % | |
|---|---|---|---|
| | | по длине | по ширине |
| 2.1. Сочетания химической гладкой нити (массовая доля в полотне 50 % и более) с другими видами нитей, пряжи: | | | |
| полиамидная гладкая с полиамидной текстурированной | Кругловязальные машины | 5(5) | 8(8) |
| синтетическая с искусственными нитями, пряжей из различных видов волокон | Основовязальные машины | 5(5) | 6(6) |

*(Продолжение см. с. 179)*

| Вид нити, пряжи | Вид вязального оборудования | Норма усадки полотна, % | |
|---|---|---|---|
| | | по длине | по ширине |
| триацетатная с другими нитями, пряжей из различных видов волокон | Основовязальные машины | 6(6) | 8(8) |
| | Кругловязальные машины | 10(8) | 8(8) |
| ацетатная с другими нитями, пряжей из различных видов волокон, | Основовязальные машины «Вертелка» | 10(8) | 12(10) |
| вискозная, медно-аммиачная с хлопчатобумажной пряжей | То же | 12(10) | 14(12) |
| вискозная, медно-аммиачная с другими нитями, различными видами пряжи | » | 10(8) | 12(10) |

пункт 3.1. Графа «Вид нити, пряжи». Четвертый абзац изложить в новой редакции: «хлопчатобумажная с другими видами пряжи, различными химическими нитями»;

таблицу дополнить примечаниями — 10—12: «10. Норма усадки уменьшается по сравнению с указанной в таблице на 3 % по ширине для кругловязальных полотен, выработанных из хлопчатобумажной пряжи переплетением кулирная гладь.

11. Норма усадки для полотен из льняной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и нитями принимается аналогично нормам усадки для полотен из хлопчатобумажной пряжи и сочетаний ее с нитями и другими видами пряжи.

12. Для полотен из сочетания хлопчатобумажной, полушерстяной пряжи с другими видами пряжи, используемых для подкладки в перчаточных изделиях, допускается усадка по длине не более 15 %».

(ИУС № 5 1992 г.)

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *И. Л. Асауленко*

Сдано в наб. 17.12.85 Подп. к печ. 21.01.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,36 уч.-изд. л.
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1604

gost.e-ecolog.ru