25132-82
Изм. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМ ПИЛЛИНГУЕМОСТИ

ГОСТ 25132—82

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Б. А. Марков, Р. А. Принцева, Г. К. Арикова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Зам. министра **А. М. Пушкин**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. № 530

УДК 677.37.074.001.33 : 006.354 Группа М90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Классификация норм пиллингуемости

Silk and semi-silk fabrics.
Classification of pilling norms

ГОСТ 25132—82

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. № 530 срок действия установлен

с 01.01 1983 г.
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовые блузочные, плательные, плательно-костюмные, костюмные и подкладочные ткани, вырабатываемые в основе из химических нитей, в том числе из текстурированных, а по утку — из текстурированных нитей, а также пряжи: вискозной, хлопчатобумажной, полиэфирно-вискозной, полиэфирно-хлопковой, и устанавливает для них классификацию норм пиллингуемости.

Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани, вырабатываемые с применением металлических и металлизированных нитей, ткани, вырабатываемые из фасонных нитей и нитей средних и высоких круток, а также ткани из моно и комплексных нитей в основе и утке.

2. Группы пиллингуемости тканей в зависимости от количества пиллей на 10 см² указаны в таблице.

Группы пиллингуемости	Количество пиллей на 10 см²
Непиллингующая	0
Малопиллингующая	1—3
Среднепиллингующая	4—6

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1982

3. Нормы пиллингуемости конкретных видов ткани должны устанавливаться в стандартах и технических условиях в пределах норм, указанных в настоящем стандарте.

4. Метод определения пиллингуемости — по ГОСТ 14326—73 со следующим изменением: подсчет пиллей производится без применения лупы.

Редактор *Н. А. Аргунова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. С. Туманишвили*

Сдано в наб. 19.02.82 Подп. к печ. 12.03.82 0,25 п. л. 0,10 уч.-изд. л. Тир. 20000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 207

Группа М90

Изменение № 1 ГОСТ 25132—82 Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм пиллингуемости

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.06.87 № 1840

Дата введения 01.12.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 83 7000.

Пункт 1. Первый абзац. Заменить слова: «и подкладочные» на «подкладочные, плащевые и одеяльные»;

второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется на ворсовые ткани, ткани с использованием металлических и металлизирован-

(Продолжение см. с. 314)

ных нитей, ткани с использованием фасонных нитей и ткани из химических нитей в основе и утке (кроме текстурированных)».

Пункт 2. Таблица. Заменить наименование графы: «Группы пиллингуемости» на «Группа пиллингуемости».

Пункт 4. Исключить слова: «со следующим изменением: подсчет пиллей производится без применения лупы».

(ИУС № 9 1987 г.)

gost.e-ecolog.ru