ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

БРИКЕТЫ БУРОУГОЛЬНЫЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ГОСТ 24764—81

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО
Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Министерством угольной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Н. Крохин (руководитель темы); **И. В. Святец**, канд. техн. наук; **Н. И. Левина**

ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР

Зам. министра **Г. И. Нуждихин**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1981 г. № 2434

УДК 662.813.004.3 : 006.354 Группа А19

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БРИКЕТЫ БУРОУГОЛЬНЫЕ

Транспортирование и хранение

Browncoal briquettes. Transportation and storage

ГОСТ 24764—81

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 мая 1981 г. № 2434 срок действия установлен

с 01.07. 1982 г.
до 01.07. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

до 01.07.92 ИУС 10-86

Настоящий стандарт распространяется на брикеты из бурых углей Украины и Башкирии, предназначенные для коммунально-бытовых нужд, и устанавливает общие требования к их транспортированию и хранению.

Пояснения к терминам, используемым в стандарте, приведены в справочном приложении.

1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

1.1. Транспортирование брикетов производится навалом в открытых железнодорожных вагонах. Высота падения брикетов при погрузке в вагоны не должна превышать 0,5 м.

1.2. Брикеты перед погрузкой в вагоны следует охладить до температуры не более 45°С.

1.3. При разгрузке железнодорожных вагонов высота падения брикета из вагона не должна превышать 2,0 м.

1.4. Укладка в штабели и погрузка брикетов в транспортные средства потребителя должна производиться погрузочными механизмами. Не допускается использование бульдозеров, шнековых погрузчиков.

При укладке в штабели и погрузке брикетов погрузочные механизмы не должны совершать наезда на брикеты.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1981

2. ХРАНЕНИЕ

2.1. Брикеты должны храниться под навесами или защитными покрытиями, защищающими их от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.

2.2. Склады для хранения брикетов должны размещаться на сухом и незатапливаемом месте.

2.3. Запасы брикетов на топливных складах следует располагать в виде штабелей. Высота штабеля не должна превышать 4 м.

2.4. Срок хранения буроугольных брикетов на складе не должен превышать 6 мес. Для осуществления контроля за сроком хранения брикетов каждый штабель должен иметь таблицу с указанием массы брикетов в штабеле и даты его закладки.

2.5. При хранении брикетов из бурых углей Украины необходимо периодически не реже одного раза в неделю контролировать температуру в штабелях. При обнаружении в штабелях очагов самонагревания необходимо ликвидировать их путем удаления брикетов из очагов на свободное место с последующим охлаждением их в небольшом слое.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

1. Запас — количество тонн брикетов, находящихся на складе 7 сут и более.
2. Очаг самонагревания — место в штабеле, где температура брикетов 60°С и более или где наблюдается повышение температуры на 3°С и более в течение суток.

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 01.05.81 Подп. к печ. 28.07.81 0,25 п. л. 0,15 уч.-изд. л. Тир. 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 913

gost.e-ecolog.ru