ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 1165—86

Издание официальное

БЗ 9—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 685.46:658.562.64:006.354 Группа М49

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Определение сортности

Knitted gloves. Determination of grade

ГОСТ 1165—86

ОКП 84 0000

Дата введения 01.07.87

1. Настоящий стандарт распространяется на перчатки и варежки бытового назначения, вязаные и кроеные из трикотажного полотна, изготовленные из всех видов сырья, и устанавливает определение их сортности.

2. Изделия по внешнему виду, конструкции, качеству полотна и изготовления должны соответствовать образцу-эталону, утвержденному по ГОСТ 15.007—88, и требованиям, установленным нормативно-технической документацией. Изделия для военнослужащих должны соответствовать образцу, утвержденному в установленном порядке, и требованиям нормативно-технической документации.

3. На изделия устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

Сорт перчаточных изделий определяют в зависимости от наличия пороков внешнего вида в соответствии с табл. 1, производственно-швейных пороков — табл. 2, отклонений линейных размеров в подобранной паре — табл. 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. В паре изделий 1-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 1-го сорта.

В паре изделий 2-го сорта допускается не более трех различных видов пороков, указанных в табл. 1—3 для 2-го сорта.

При наличии в паре изделий более трех пороков 1-го сорта, но не более пяти, изделия переводят во 2-й сорт.

Издание официальное ★ Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986
© Издательство стандартов, 1994
Переиздание с изменениями

Таблица 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
МЕСТНЫЕ ПОРОКИ						
1. Утолщение заметное от: неровноты пряжи, нитей	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см	В виде точек и черточек размером не более 0,5 см, в общей сложности не более 2,0 см	В общей сложности не более 4,0 см
2 Утонение заметное от: неровноты пряжи, нитей, обрыва отдельных элементарных нитей	То же	То же	То же	То же	То же	То же
	»	Нити химические	—	—	Не допускается	В общей сложности не более 2,0 см
3. Отличающаяся нить заметная	»	То же	Черточки в общей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	Черточки в общей сложности не более 2,0 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см	Черточки в общей сложности не более 0,5 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не допускается	Черточки в общей сложности не более 2,0 см. На тыльной стороне изделий светлых тонов не более 1,0 см

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
4. Затяжки размером, см, до: 0,3	Все виды	Нити химические	—	—	Не более двух случаев	Не более трех случаев
0,1			—	—	Не допускается	Не более двух случаев
5. Сбитый рисунок при вязании заметный	То же	Пряжи и нити из всех видов волокон	Не более двух петель	Не более шести петель	Не допускается	Допускается
6. Оборванная эластомерная нить в напульснике	»	То же	Не допускается	Не более двух случаев	—	—
7. Прессовые петли	»	»	Не допускается	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см	Отдельные петли в общей сложности не более 0,5 см	Один петельный столбик в общей сложности не более 2,0 см
8. Деформированные петли	»	»	Не более двух петель	Не более четырех петель вразброс по изделию	Не допускается	Отдельные петли в общей сложности не более 1,0 см
9. Заломы заметные	»	»	—	—	Не допускаются	Не допускаются

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
10. Пятна	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В изделиях светлых тонов не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются	Не допускаются	В общей сложности не более 1,0 см. В изделиях светлых тонов не более 0,5 см. На тыльной стороне не допускаются
11. Заделка порока заметная	То же	То же	Под рисунок и переплетение в общей сложности не более 0,5 см	В общей сложности не более 1,0 см	То же	В общей сложности не более 1,0 см. На тыльной стороне изделия не более 0,5 см
12. Неравномерная подвалка, заметная	Кулирное	Пряжа, содержащая шерстяное волокно	Не допускается	Допускается	—	—
13. Пробивка на платированном полотне	То же	Пряжа и нити из всех видов волокон	—	—	Отдельные петли не более пяти случаев	Отдельные петли и черточки в общей сложности не более 2,0 см

Продолжение табл. 1

Наименование порока	Вид полотна	Вид пряжи и нитей	Количество и размер порока в паре изделий			
			вязаных		кроеных из трикотажного полотна	
			1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОРОКИ						
14. Полосатость, неравномерно расположенная заметная	Все виды	Пряжа и нити из всех видов волокон	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
15. Полосатость, равномерно расположенная	То же	То же	Не учитывается			
16. Разнооттеночность, неравномерно расположенная заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
17. Разнооттеночность, равномерно расположенная	»	»	Не учитывается			
18. Мушковатость, засоренность заметная	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается
19. Продольные полосы заметные	»	»	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются
20. Перекос петельных столбиков или петельных рядов заметный	»	»	Не допускается	Допускается	Не допускается	Допускается

Примечания:

1. В изделиях не допускаются:

резко выраженные пороки, указанные в пп. 1, 2, 5, 14—20;

разный цвет подкладки в одной паре и темная подкладка в светлых изделиях.

2. В изделиях не учитывают:

деформированные петли при самозаработке на машинах, где вязание начинается с концов пальцев (п. 8);

протяжки на лицевой стороне изделия от смены нитеводителей и вызванный этим перекос корпуса изделия (при вязании изделий переплетением кулирная гладь с чередованием цветных полос на машинах типа ПА);

пороки, исчезающие при надевании на руку (перекос, складки);

3, 4. **(Исключены, Изм. № 2).**

5. Заделку порока производят крючком или иглой, восстанавливая петельную структуру под рисунок или переплетение с последующим закреплением петель, или аккуратно зашивают иглой в изделиях из основовязаного полотна.

6. Знак «—» означает, что указанный порок к данной группе изделий не относится.

7. **(Исключен, Изм. № 2).**

8. Допускаются малозаметные заломы в изделиях 2-го сорта.

5. Сорт изделий следует определять просмотром изделий в расправленном виде.

Таблица 2

Наименование порока	Размер порока в паре изделий	
	1 го сорта	2 го сорта
1. Незагнутый борт при втачивании большого пальца, см, не более	Не допускается	0,5
2. Образование складок швом при втачивании большого пальца и межпальцевых полосок, подгибе подолика, не более	Не допускаются	2
3 Несовпадение швов, концов деталей подолика, см, не более	0,1	0,3
4. **(Исключен, Изм. № 2).**		
5. Кривизна шва пришива межпальцевых полосок к подшиву подолика или напульсника заметная	Не допускаются	Допускается
6. Деформация мыска при зашивке варежек заметная	Не допускается	
7. **(Исключен, Изм. № 2).**		

Примечание. В изделиях не учитывают:

несовпадение начала и конца отделочной строчки, рисунка не более 0,3 см;

концы пряжи и ниток и концы цепочки краеобметочного шва с изнаночной стороны изделий;

«заход» при полном совпадении начала и конца шва.

Таблица 3

Несовпадение линейных размеров в подобранной паре изделий	Величина несовпадения линейных размеров в подобранной паре изделий, см, не более	
	1 го сорта	2 го сорта
1. По длине: общей	0,5	1,0
напульсника	0,5	1,0
пальцев	0,2	0,8
2. По ширине: общей	0,5	0,7
напульсника	0,5	0,7
пальцев	0,3	0,5

Примечания:

1. Для вязаных изделий 2-го сорта с подвалкой допускается несовпадение размеров в паре по общей длине 1,5 см, по общей ширине 1,0 см.

2. Несовпадение линейных размеров определяют в изделиях без натяжения.

6. Пороки внешнего вида (за исключением обрыва нити, отсутствия ворса) на закрытых частях и деталях изделий не учитывают.

К закрытым частям и деталям изделий относят подкладку и внутреннюю сторону перчаточных изделий.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Размеры пороков определяют по наибольшему измерению. Измерение порока производят металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502—89, с ценой деления 0,1 см.

8. При разногласиях в определении сортности изделий по порокам «заметные» должны быть использованы эталоны на пороки (в полотне или изделии), утвержденные изготовителем и основными потребителями или одновременно при утверждении образца-эталона на продукцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

9. **(Исключен, Изм. № 1).**

10. Пороки внешнего вида и производственно-швейные пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравниваются к аналогичным.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. П. Сибирева, канд. техн. наук, Н. А. Мазурина

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.06.86 № 1542

3. **ВЗАМЕН** ГОСТ 1165—75
Периодичность проверки — 5 лет

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела, пункта
ГОСТ 15.007—88	2
ГОСТ 427—75	3
ГОСТ 7502—89	3

5. **Снято ограничение срока действия** Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2374

6. **Переиздание** (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1988 г., апреле 1992 г. (ИУС 12—88, 7—92)

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор В. И. Кануркина

Сдано в наб. 16.06.94 Подп. в печ. 11.07.94 Усл. п. л. 0,58. Усл. кр.-отт. 0,58. Уч.-изд. л. 0,46. Тир. 343 экз. С. 1513

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14. Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 202

gost.e-ecolog.ru