11616-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ КУНИЦ, КИДУСА И ХАРЗЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 11616—79

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

**РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**А. Н. Беседин, К. С. Загородникова** (руководитель темы), **Т. В. Казакевич, Н. И. Жильцова**

**ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

Член Коллегии **Н. В. Хвальковский**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1979 г. № 190**

УДК 675.033.1 : 006.354 Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ШКУРКИ КУНИЦ, КИДУСА И ХАРЗЫ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed skins of marten, kidus and charsa. Specifications

**ГОСТ 11616—79**

Взамен ГОСТ 11616—65

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 января 1979 г. № 190 срок действия установлен

с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные шкурки мягкой и горской куниц, кидуса и харзы, предназначенные для изготовления меховых изделий.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки куниц, кидуса и харзы должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки мягкой куницы характеризуются пышным, мягким или слегка грубоватым волосяным покровом от темно-коричневого до песчано-желтого цвета. Горловое пятно светло-желтое, оранжевое или белое.

Шкурки горской куницы характеризуются более длинным и грубоватым волосяным покровом более светлой окраски, чем у шкурок мягкой куницы, иногда с примесью буроватых или желтоватых тонов. Горловое пятно белое.

Шкурки кидуса характеризуются пышным, шелковистым волосяным покровом от темно-коричневой до песчано-желтой окраски, с одним или более горловыми пятнами желтого цвета или без пятен.

Шкурки харзы характеризуются низким, грубоватым, прилегающим волосяным покровом. Окраска головы, огузка, хвоста и лап — черно-бурая; окраска шеи, передней части хребта и черева — желто-золотистая. Горловое пятно — белое.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©Издательство стандартов, 1979

1.3. Шкурки должны быть выделаны трубкой с сохранением меха головы, лап, хвоста и симметрично расправлены.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой и давать потяжку по всем направлениям.

1.5. Волосяной покров должен быть блестящим, прочесанным, очищенным от пыли, жира, опилок и других посторонних веществ.

1.6. Шкурки с разрывами, дырами, плешинами и вытертым волосом должны быть вычинены без нарушения их симметричности. Вставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне волосяного покрова. Шкурки, предназначенные для промышленной переработки, не вычинивают, но разрывы на них должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными нитками № 80 трех или шести сложений, № 100, 120 трех сложений по ГОСТ 6309—73, без захвата волоса в шов, без пропусков, просечек и расправлены. Высота шва должна быть не более 1,0 мм, частота стежков — 25—30 на 5 см длины шва.

1.8. Физико-химические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Массовая доля влаги в кожевой ткани, %, не более | 14,0 |
| Температура сваривания кожевой ткани, °С, не ниже | 55 |
| РН водной вытяжки кожевой ткани, не менее | 3,5 |

1.9. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки куниц подразделяют на группы мягкости в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Группа | Характеристика волосяного покрова шкурок | |
|---|---|---|
| | куницы мягкой | куницы горской |
| Первая | Пышный, густой, высокий, упругий | Рослый, густой, грубоватый |
| Вторая | Пышный, мягкий, шелковистый | Менее густой и мягче, чем в первой группе |

1.10. Окраска волосяного покрова шкурок куниц должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Окраска | Описание окраски волосяного покрова шкурок | |
|---|---|---|
| | куницы мягкой | куницы горской |
| Темно-голубая | Темно-каштановая с голубым оттенком, пух серо-голубой у основания и светло-серый на концах | Темно-каштановый с голубым оттенком, пух светло-голубой |
| Голубая | Каштановая с голубым оттенком, пух серый | — |
| Темно-песчаная | Темно-песчаная с коричневым оттенком, пух серый у основания и светло-песчаный на концах | Каштановая с коричневым оттенком, пух серый у основания со светло-песчаным или коричневым оттенком на концах |
| Песчаная | Песчаная со светло-желтым оттенком, пух серый у основания и желтоватый на концах | — |

1.11. В зависимости от состояния волосяного покрова шкурки подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

| Сорт | Характеристика волосяного покрова |
|---|---|
| Первый | Полноволосый, с развившимися остью и пухом |
| Второй | Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом, особенно на шейной части |
| Третий | Полуволосый, с низкими остью и пухом |

1.12. В зависимости от пороков шкурки подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

| Наименование порока | Группа | | | |
|---|---|---|---|---|
| | первая | вторая | третья | четвертая |
| 1. Швы, общей длиной к длине шкурки | До 0,5 включ. | Св. 0,5 до 1,0 включ. | Св. 1,0 до 1,5 включ. | Св. 1,5 до 2,0 включ. |

*Продолжение табл. 5*

| Наименование порока | Группа | | | |
|---|---|---|---|---|
| | первая | вторая | третья | четвертая |
| 2. Дыры, плешины, вытертый волос общей площадью, % | Не допускаются | До 1,0 включ. | Св. 1,0 до 1,5 включ. | Св. 1,5 до 3,0 включ. |
| 3. Обнажение волосяных луковиц, деформация волосяного покрова, битость ости общей площадью, % | То же | До 5,0 включ. | Св. 5,0 до 10,0 включ. | Св 10,0 до 15,0 включ. |
| 4. Поредение волосяного покрова | Не допускается | Легкое поредение ости на боках или череве | Поредение ости и пуха на боках или череве | Перезрелый с поредевшей остью на боках, а у шкурок горской куницы и на шейной части; у шкурок мягкой куницы — потертость волосяного покрова на череве |
| 5. Отсутствие частей шкурки | То же | Хвоста | Головы | Головы с шеей, вырезанное черево |

Примечание. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяют площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

1.13. На шкурках не допускается более одного порока данной группы пороков. При совокупности различных пороков не допускается:

на шкурках группы пороков «третья» — более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках группы пороков «четвертая» — более двух различных пороков группы пороков «третья», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая», или четырех различных пороков группы «вторая».

При совокупности одного порока высшей группы и одного порока низшей группы шкурки переводят в следующую низшую группу.

1.14. Оценку качества шкурок производят в соответствии со справочным приложением.

1.15. Художественно-эстетические показатели шкурок должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | Пределы оценки, баллы, для шкурок | |
|---|---|---|
| | с государственным Знаком качества | I категории качества |
| Качество отделки волосяного покрова | 16—14 | 16—13 |
| Колористическое оформление волосяного покрова | 10 | 10—9 |
| Качество отделки кожевой ткани | 14—12 | 14—10 |

1.16. Сумма балльной оценки шкурок, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должна быть не менее 38 баллов.

1.17. Шкурки, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, должны соответствовать требованиям первого сорта группы пороков «первая» и «вторая». Не допускаются деформация, битость и поредение волосяного покрова, а также отсутствие хвоста.

По внешнему виду шкурки должны соответствовать утвержденному образцу, который должен храниться на предприятии-изготовителе.

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Отбор образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Определение содержания влаги — по ГОСТ 938.1—67.

3.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

3.4. Определение pH водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

## 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением:

на кожевой ткани каждой шкурки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по сортам:
первый — 1
второй — 2
третий — 3

по группам пороков:
первая — 1
вторая — 2
третья — 3
четвертая — 4

по группам мягкости:
(для шкурок куниц)
первая — 1
вторая — 2

по окраске:
(для шкурок куниц)
темно-голубая — 1
голубая — 2
темно-песчаная — 3
песчаная — 4

*ПРИЛОЖЕНИЕ*
*Справочное*

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ ШКУРОК В ПРОЦЕНТАХ**

| По сортам | По группам пороков | По группам мягкости |
|---|---|---|
| Первый — 100<br>Второй — 80<br>Третий — 50 | Первая — 100<br>Вторая — 90<br>Третья — 80<br>Четвертая — 55 | Первая — 100<br>Вторая - 90 |

Примечания:
1. Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 4 настоящего стандарта, а также шкурки, пороки которых превышают нормы, установленные для группы «четвертая», должны иметь качественную оценку не более 25% от качества шкурок первого сорта группы пороков «первая».
2. Скидка за отсутствие одной лапы — 5%.

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 31.01.78 Подп. в печ. 21.02.79 0,5 п. л. 0,35 уч.-изд. л. Тир 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 123

Группа М21

**Изменение № 1 ГОСТ 11616—79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.06.84 № 2110 срок введения установлен**

**с 01.12.84**

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1920.

Вводную часть дополнить абзацем: «Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня предусмотрены для высшей и первой категорий качества».

*(Продолжение см. стр. 244)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11616—79)*

Пункт 1.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6309—73 на ГОСТ 6309—80.

Пункт 1.8. Таблица 1. Графу «Наименование показателя» после слов «Массовая доля влаги в кожевой ткани» дополнить словами: «в момент отбора проб».

Пункт 1.14. Заменить слова: «со справочным» на «с обязательным».

Пункт 1.15. Таблица 6. Заменить слова: «с государственным Знаком качества» на «высшей категории качества».

Пункты 1.16, 1.17. Заменить слова: «которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества» на «высшей категории качества».

Пункт 3.2. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Приложение. Заменить слово: *«Справочное»* на *«Обязательное»*.

(ИУС № 10 1984 г.)

**Изменение № 2 ГОСТ 11616—79 Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.06.88 № 1582**

**Дата введения 01.12.88**

Вводная часть. Второй абзац исключить.

*(Продолжение см. с. 282)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 11616—79)*

Пункт 1.7 исключить.
Пункты 1.15—1.17 исключить.

(ИУС № 9 1988 г.)

gost.e-ecolog.ru