23406-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЕНЬКА ТРЕПАНАЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 23406—78

Издание официальное

Э

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 677.12 : 006.354 Группа М71

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЕНЬКА ТРЕПАНАЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ ДЛЯ ЭКСПОРТА

Технические условия

Scutched hemp for export. Specifications.

ГОСТ 23406—78*

Взамен ГОСТ 10.28—70

ОКП 81 1221

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 декабря 1978 г. № 3425 срок введения установлен с 01.07.79

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 07.12.84 № 4147 срок действия продлен до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трепаную пеньку — длинное параллелизованное волокно, получаемое в результате заводской и незаводской обработки моченцовой и стланцевой тресты конопли, поставляемую на экспорт.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Трепаная пенька должна вырабатываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Трепаную пеньку в зависимости от показателей качества подразделяют на сорта:

моченцовую — отборный, 1, 2 и 3;

стланцевую — 1, 2 и 3

в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

1.3. При отклонении одного из показателей внешнего вида волокна, установленных для каждого сорта, в сторону ухудшения волокно оценивают сортом ниже.

При отклонении двух и более показателей внешнего вида от требований, установленных для каждого сорта, оценку производят по наихудшему показателю.

1.4. По показателям разрывной нагрузки, линейной плотности, массовой доли костры, «лапы» и лыкообразных прядей волокно оценивают по наихудшему показателю.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Э

* *Переиздание (декабрь 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1981 г., декабре 1984 г. (ИУС 12—81, 3—85).*

© Издательство стандартов, 1986

Сорт пеньки	Характеристика внешнего вида волокна	Сочетание показателей			Массовая доля костры, %, не более	Массовая доля «лапы», %, не более	Массовая доля лыкообразных прядей, %, не более	Длина горстей, см, не менее
		линейная плотность, текс, не более	разрывная нагрузка, не менее					
			Н	кгс				
Мочецовая трепаная пенька								
Отборный	Цвет волокна светло-желтый, светло-зеленый. Не допускаются потемневшие, побуревшие и недомоченные пряди, пухлявость, обсеченность, присушистая костра и зажгученность	50 20 14,3	294 274 245	30 28 25	2,0	0,5	1,0	80
1	Цвет волокна желтый, зеленый, светло-серый. Допускаются отдельные пряди волокна, недомоченные в незначительной степени. Не допускаются потемневшие и побуревшие пряди, пухлявость, обсеченность, присушистая костра и зажгученность	50 20	274 206	28 21	3,0	1,2	3,0	80
2	Цвет волокна желтый, зеленый, светло-серый. Допускаются отдельные пряди волокна, недомоченные в незначительной степени, обсеченность и присушистая костра. Не допускается пухлявость и зажгученность	50 20	235 186	24 19	4,0	1,5	5,0	80
3	Цвет волокна желтый, зеленый, светло-серый. Допускаются потемневшие пряди волокна, отдельные недомоченные пряди волокна, пухлявость, обсеченность и присушистая костра. Не допускается зажгученность	50 33,3	216 167	22 17	5,0	2,0	10,0	80

Продолжение

Сорт пеньки	Характеристика внешнего вида волокна	Сочетание показателей			Массовая доля костры, %, не более	Массовая доля «лапы», %, не более	Массовая доля лыкообразных прядей, %, не более	Длина горстей, см, не менее
		линейная плотность, текс, не более	разрывная нагрузка, не менее					
			Н	кгс				
	Стланцевая трепаная пенька							
1	Цвет волокна светло-серый и серый. Допускаются отдельные пряди темно-серого цвета, недолежалые пряди в незначительной степени. Не допускается пухлявость, обсеченность, зажгученность, присушистая костра	50	294	30	3,0	1,2	3,0	80
		20	226	23				
2	Цвет волокна серый и темно-серый. Допускается отдельные пряди желтого цвета и с зеленоватым оттенком, недолежалые пряди, пухлявость, обсеченность, присушистая костра. Не допускается зажгученность	50	255	26	4,0	1,5	5,0	80
		20	206	21				
3	Цвет волокна серый и темно-серый. Допускаются неоднородные по длине и цвету горсти, отдельные горсти желтого цвета и с зеленоватым оттенком, горсти недолежалого волокна, пухлявость, обсеченность, присушистая костра. Не допускается зажгученность	50	216	22	5,0	2,0	10,0	80
		33,3	167	17				

Примечания:
1. Для волокна водно-воздушной мочки всех сортов цвет серый, темно-серый.
2. Определение пороков волокна, указанных в таблице, приведено в справочном приложении 1.
3. Коды ОКП приведены в справочном приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.5. При сортировке трепаной пеньки допускается отклонение по сорту ±0,25.

1.6. Нормированная влажность пеньки устанавливается 13%. Фактическая влажность не должна превышать 15%.

1.7. Внешний вид волокна должен соответствовать стандартным образцам, утвержденным Министерством легкой промышленности СССР по согласованию с В/О «Экспортлен» в установленном порядке.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Трепаную пеньку принимают партиями. Партией считают количество волокна одного сорта, способа приготовления, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Приемку волокна по количеству производят по кондиционной массе с учетом массовой доли костры.

Кондиционную массу партии ($m_к$) в килограммах с учетом массовой доли костры вычисляют по формуле

$$m_к = m_ф \frac{100 + W_н}{100 + W_ф} \cdot \frac{100 - K_ф}{100 - K_н},$$

где $m_ф$ — фактическая масса партии волокна, кг;

$W_н$ — нормированная влажность волокна, %;

$W_ф$ — фактическая влажность волокна, %;

$K_н$ — нормированная массовая доля костры, %;

$K_ф$ — фактическая массовая доля костры, %.

Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

2.3. При фактической влажности волокна ниже 10% партию принимают по расчетной массе с учетом массовой доли костры.

Расчетную массу партии ($m_р$) с учетом массовой доли костры в килограммах вычисляют по формуле

$$m_р = m_ф \cdot \frac{100 - K_ф}{100 - K_н}.$$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Для проверки качества волокна от партии отбирают 5% упаковочных единиц, но не менее трех упаковочных единиц.

2.5. Изготовитель проверяет качество волокна по всем показателям стандарта, заказчик — по внешнему виду. При возникновении разногласий в оценке качества волокна по внешнему виду заказчик проверяет качество волокна по всем показателям стандарта.

2.6. При получении неудовлетворительных результатов проверки качества волокна по одному или нескольким показателям стандарта проверку этих показателей проводит Управление товар-

ных экспертиз Торгово-промышленной палаты СССР. Результаты проверки распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Определение внешнего вида волокна

3.1.1. Для определения внешнего вида волокна из разных мест упаковочных единиц, отобранных по п. 2.4, отбирают 30 горстей волокна и сравнивают их со стандартными образцами.

3.2. Отбор проб для лабораторных испытаний

3.2.1. Для определения разрывной нагрузки, линейной плотности и горстевой длины трепаной пеньки из разных мест упаковочных единиц, отобранных по п. 2.4, отбирают 30 горстей волокна массой 100—300 г каждая. Горсти между собой не смешивают.

Перед испытанием волокно выдерживают в климатических условиях по ГОСТ 10681—75 в течение 24 ч. В этих же условиях проводят испытание.

3.2.2. Для определения массовой доли костры, лапы и лыкообразных прядей из разных мест упаковочных единиц, отобранных по п. 2.4, отбирают 10 отдельных горстей.

3.2.3. Для определения влажности волокна из разных мест упаковочных единиц, отобранных по п. 2.4, не менее чем из 10 горстей вырезают примерно равными прядями две пробы массой 100—150 г каждая. Каждую пробу помещают в банку с плотно закрывающейся крышкой.

3.3. Определение разрывной нагрузки

3.3.1. Из середины каждой горсти вырезают по одной точечной пробе в виде точечной пробы волокна длиной около 30 см. Из каждой точечной пробы вручную удаляют все волокна короче 27 см, затем точечные пробы подрезают до 27 см. Из каждой точечной пробы приготовляют навеску массой $0{,}42 \pm 0{,}02$ г.

3.3.2. Разрывную нагрузку трепаной пеньки определяют на разрывной машине марки ДКВ-60 или РМП-1.

Расстояние между зажимами должно быть 10 см.

3.3.1; 3.3.2. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

3.3.3. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 30 испытаний.

Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

3.4. Определение линейной плотности

3.4.1. Из середины каждой третьей горсти, всего из 10 горстей, отобранных по п. 3.2.1, вырезают без выбора точечные пробы в виде пряди волокна длиной около 5 см, массой 0,7—0,8 г каждая. Точечные пробы складывают в три пучка. Из каждого пучка вырезают пробу длиной 10 мм. Для этого каждый пучок длиной 5 см

обертывают полоской миллиметровой бумаги шириной 10 мм, которая служит меркой. Волокно всех трех проб длиной 10 мм складывают вместе и слегка смешивают пинцетом, после чего берут элементарную пробу массой 100 мг. Взвешивание производят на торсионных или технических весах 1-го класса. При помощи пинцета подсчитывают количество волокон в элементарной пробе. При подсчете за одно волокно считают волокно нерасщепленное или расщепленное менее чем до половины длины. При расщепленности волокна на 2 и более частей каждое ответвление считают за отдельное волокно, если длина его равна или больше половины длины отрезка.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.4.2. Линейную плотность трепаной пеньки (T) в тексах вычисляют по формуле

$$T = \frac{m}{l \cdot n},$$

где m — масса элементарной пробы, мг;

l — длина волокон в элементарной пробе, м;

n — количество волокон в элементарной пробе.

Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

3.5. Определение массовой доли костры

3.5.1. 10 горстей волокна, отобранных по п. 3.2.2, раскладывают на столе, каждую горсть отдельно, и из них отбирают две объединенные пробы массой 25—30 г каждая. Для этого из разных мест каждой горсти (комлевой, средней и верхушечной) вырезают три точечные пробы длиной 5—7 см массой до 1 г каждая, сначала с одной поверхности слоя волокна, а затем, перевернув слой, — с другой. Точечные пробы вырезают, захватывая внутреннюю часть слоя. В каждой объединенной пробе должно быть 30 точечных проб. Высыпавшуюся и присушистую костру выбирают вместе и взвешивают.

3.5.2. Массовую долю костры (K) в процентах вычисляют по формуле

$$K = \frac{m_1 \cdot 100}{m},$$

где m_1 — масса костры, г;

m — первоначальная масса объединенной пробы, г.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений.

Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

3.6. Определение массовой доли лапы и лыкообразных прядей

3.6.1. Горсти волокна, оставшиеся после отбора объединенных проб для определения массовой доли костры, взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, затем из них выбирают лапу и лыкообразные пряди. Вырезанные лапу и лыкообразные пряди взвешивают отдельно.

3.6.2. Массовую долю «лапы» ($Л$) и лыкообразных прядей ($Л_1$) в процентах вычисляют по формулам:

$$Л = \frac{m_2 \cdot 100}{m_1}; \qquad Л_1 = \frac{m_3 \cdot 100}{m_1},$$

где m_2 — масса «лапы», г;

m_1 — масса горстей, г;

m_3 — масса лыкообразных прядей, г.

Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

3.7. Определение длины горстей

3.7.1. Каждую третью горсть, отобранную по п. 3.2.1, измеряют линейкой с погрешностью не более 1 см. Отдельные выступающие волокна на концах горстей не измеряют.

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов 10 измерений.

Вычисление производят до первого десятичного знака с последующим округлением до целого числа.

3.8. Определение влажности волокна — по ГОСТ 25133—82.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.8.1—3.8.4. **(Исключены, Изм. № 2).**

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1. Комплектование партий, упаковку, маркировку и транспортирование трепаной пеньки производят в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

4.2. Масса и размер кип трепаной пеньки должны быть следующими:

масса брутто кипы — 80 кг;

длина кипы — 78^{+1} см;

ширина кипы — 53^{+1} см;

высота кипы — 57^{+3} см.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОКОВ ВОЛОКНА

Пухлявое волокно — легковесное, легкоотделимое волокно с явно выраженным отделением от лубяных пучков отдельных мягких комплексов, создающих пушистую поверхность технического волокна, являющееся следствием сильной перемочки, пересушки тресты, а также многократного промина и интенсивного трепания.

Обсеченность — наличие в массе волокна оборванных волокон или прядок. Эти повреждения волокна вызываются нарушениями в процессе мятья и трепания сырья.

Зажгученность — наличие на концах отдельных прядей скрученных, спутанных волокон.

Недомоченное (недолежалое) волокно — грубое, малоотделимое волокно с содержанием покровных тканей по всей длине.

«Лапа» — плотная, трудно расщепляемая сетчатая часть волокна в комлевых участках. Нерасщепленное волокно в средней части «лапой» не считается.

Лыкообразные пряди — грубые широколентистые пряди волокна, получаемого из грубостебельного сырья, характеризующегося повышенным содержанием вторичного волокна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Сорт пеньки	Код ОКП для трепаной пеньки	
	мочецовой	стланцевой
Отборный	81 1221 0401 02	—
1	81 1221 0404 10	81 1221 0201 08
2	81 1221 0405 09	81 1221 0202 07
3	81 1221 0406 08	81 1221 0203 06

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

Редактор *Л. Д. Курочкина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 16.11.85 Подп. в печ. 29.12.85 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,61 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндаугу, 12/14. Зак. 4691.

Изменение № 3 ГОСТ 23406—78 Пенька трепаная, поставляемая для экспорта. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.87 № 4844

Дата введения 01.07.88

Наименование стандарта. Исключить слово: «поставляемая».

Вводная часть. Заменить слова: «поставляемую на экспорт» на «для экспорта».

Пункт 3.4.1. **Заменить слова: «1-го класса»** на «с погрешностью не более 0,01 г».

(Продолжение см. с. 310)

(Продолжение изменения к ГОСТ 23406—78)

Пункты 4.1, 4.2 изложить в новой редакции: «4.1. Горсти волокна массой 600—1000 г подкручивают, сгибают пополам и туго связывают в вязки. В каждой вязке должно быть 10—12 горстей. В вязках горсти должны быть выровнены по головкам и подвязаны пояском из волокна того же качества.

Волокно упаковывают в кипы головками вязок к торцовым сторонам кипы.

4.2. Масса и размеры кип трепаной пеньки должны быть следующими:

масса брутто кипы — 80 кг;

длина кипы — 78^{+1} см;

ширина кипы — 57^{+3} см;

высота кипы — 53^{+1} см».

(ИУС № 3 1988 г.)

gost.e-ecolog.ru