ГОСТ 15592—76

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЙОНАХ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 10—98

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.06:006.354 Группа М11

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОЖА ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В РАЙОНАХ С ТРОПИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ

Общие технические условия

Leather for products intended for areas with tropical climate. General specifications

ГОСТ 15592—76*

Взамен ГОСТ 15592—70

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 февраля 1976 г. № 302 срок введения установлен

с 01.01.77

Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1670

Настоящий стандарт распространяется на технические, в том числе муфтовую и пергаментную, шорно-седельные, одежные, юфтевые и хромовые для верха обуви кожи, применяемые для производства изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Технические требования, предъявляемые к кожам для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, — по ГОСТ 20836—75, ГОСТ 485—82, ГОСТ 1904—81, ГОСТ 1875—83 и ГОСТ 939—88.

1.2. Кожа изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом, должна быть обработана оксидифенилом и обеспечивать устойчивость к развитию плесневых грибов.

1.2.1. Обработка кож оксидифенилом должна производиться в процессе жирования, а пергаментной кожи — при смазывании глицерином перед сушкой.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 938.0—75.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Методы испытаний — по ГОСТ 20836—75, ГОСТ 485—82, ГОСТ 1904—81, ГОСТ 1875—83 и ГОСТ 939—88.

3.2. Определение устойчивости к развитию плесневых грибов

3.2.1. Отбор образцов — по ГОСТ 938.0—75 со следующим дополнением: образцы отбирают из трех топографических участков (огузка, полы, воротка) размером 50×50 мм каждый, используя кожи, отобранные для физико-механических и химических испытаний.

3.2.2. *Подготовка к испытанию*

3.2.2.1. Перед испытанием образцы помещают на 10 мин в пятикратный от массы кож объем воды, имеющий температуру (20±3) °С.

После увлажнения образцы заражают водным смывом спор, который наносят на кожу ватным тампоном с лицевой и бахтармяной сторон.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

**Переиздание (февраль 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1986 г. (ИУС 6—86)*

© Издательство стандартов, 1976
© ИПК Издательство стандартов, 1999

3.2.2.2. Для получения смыва спор образцы заплесневевших кож заливают водой в количестве 1 $см^3$ на 1 $мм^2$ кожи и взбалтывают в течение 3 мин. Наличие спор в смыве в виде тонкой взвеси видно невооруженным глазом.

3.2.3. *Проведение испытания*

3.2.3.1. Образцы антисептированных кож, зараженных смывом спор, помещают в эксикатор по ГОСТ 25336—82 вместимостью 3 $дм^3$ над водой, перекладывая сверху и снизу образцами неантисептированных кож, пораженных с двух сторон мицелием плесневых грибов (не менее чем на 50 % площади каждого образца). Эксикатор устанавливают в термостат и образцы в течение 30 сут выдерживают при температуре 28—30 °С и относительной влажности воздуха 90—95 %.

Наблюдение за образцами проводят через каждые 7 сут.

Кожу считают устойчивой к развитию плесневых грибов, если в течение 30 сут на ней не наблюдается развития мицелия плесневых грибов, заметного невооруженным глазом.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кожи — по ГОСТ 1023—91.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. **(Исключен, Изм. № 1).**

4.3. В документе о качестве предприятия-изготовителя должно быть указано: «обработка оксидифенилом, для изделий в тропическом исполнении».

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Растворение оксидифенила должно производиться в закрытой емкости.

При жировании вручную необходимо работать в резиновых перчатках.

5.2. При применении оксидифенила должно быть обеспечено:

наличие приточно-вытяжной вентиляции в помещении;

проведение операций по разводке кож без подогрева валов;

увеличение воздухообмена в рабочей зоне при разводке кож на горячих валах.

5.3. Для профилактики раздражения, возможного при длительном контакте с оксидифенилом, необходимо применять смягчающие мази для кожи рук.

Редактор *Т.П. Шашина*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Изд. лиц. №021007 от 10.08.95. Сдано в набор 08.04.99. Подписано в печать 19.04.99. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30.
Тираж 102 экз. С2644 Зак. 897.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.
ПЛР № 040138

gost.e-ecolog.ru