ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 17714—72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 675.03:599.32(083.74)

Группа М21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГОСТ 17714—72*

ШКУРКИ МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed skins of small rodents.
Specifications

Взамен
ГОСТ 8271—57
и ОСТ 36760, кроме
шкурок крота

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16/V 1972 г. № 995 срок введения установлен

с 01.07.1973 г.
до 01.01.1985 г.

Проверен в 1979 г. Срок действия ограничен

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашеные и крашеные шкурки мелких грызунов: бурундука, водяной крысы, сони-полчка, суслика и хомяка.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки должны быть выделаны пластом с сохранением их конфигурации и симметрично расправлены.

1.2. Волосяной покров шкурок должен быть чистый, рассыпчатый, у крашеных шкурок — равномерно окрашенный.

1.3. Кожевая ткань шкурок должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурки. Вставки и приставки должны быть подобраны по густоте, высоте и окраске волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкурки.

Шкурки, направляемые на промышленную переработку, не вычинивают.

1.5. Швы должны быть выполнены хлопчатобумажными глянцевыми нитками № 80 трех или шести сложений или № 100 трех сложений по ГОСТ 6309—80 без захвата волоса в шов, без посадки сторон, без пропусков и просечек, с частотой стежков не менее 6 на 1 см длины шва. Высота шва не должна превышать

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* *Переиздание (август 1980 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1979 г. (ИУС 11—79)*

© Издательство стандартов, 1980

1,5 мм. Швы должны быть преимущественно продольными и хорошо расправленными.

1.6. По физико-химическим показателям шкурки мелких грызунов должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименования показателей	Нормы
Температура сваривания кожевой ткани, °С, не менее	60
Содержание влаги в кожевой ткани при отборе проб, %, не более	14,0
pH водной вытяжки кожевой ткани	3,5—7,5
Содержание несвязанных жировых веществ в волосяном покрове, экстрагируемых органическими растворителями, %, не более	3,0
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению:	
по шкале устойчивости окраски, баллы, не более	2,0
по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4,0

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.7. Волосяной покров некрашеных шкурок мелких грызунов по видам и кряжам должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Виды шкурок	Кряж	Характеристика волосяного покрова шкурок
Бурундук	—	Низкий, мягкий. Окраска хребта серовато-желтая или рыжеватая. На хребте имеется пять продольных черных полос. Черево сероватое
Крыса водяная	—	Средней высоты, мягкий. Окраска хребта сероватая, светло-коричневая или черно-бурая. Черево ржаво-белесое или бурое
Соня-полчок	—	Низкий, мягкий. Окраска хребта серая или буровато-серая. Черево белое
Суслик	Заволжский	Высокий, мягкий. Окраска хребта серая или желтовато-серая с серебристым налетом и неясными беловатыми крапинами. Черево желтое или серовато-желтое

Продолжение

Виды шкурок	Кряж	Характеристика волосяного покрова шкурок
Суслик	Сибирский:	
	восточно-сибирский	Высокий, мягкий. Окраска хребта светло-пепельно-серая с неясными беловатыми крапинами. Черево тускло-желтое
	западно-сибирский	Менее высокий, мягкий. Окраска хребта серо-бурая, с неясными беловатыми или желтоватыми крапинами. Черево тускло-желтое
	Южный	Низкий, грубый. Окраска хребта серая с рыжеватым оттенком, с неясными расплывчатыми крапинами. Черево сероватое или серо-желтое
	Воронежский (крапчатый)	Низкий. Окраска хребта темно-коричневая с ясными белыми крапинами. Черево желтоватое
Хомяк:	—	
красный		Средней высоты, мягкий. Окраска хребта ржаво-буроватая или ржаво-желтая. На боках белые пятна. Черево черное или черно-бурое
черный		Средней высоты, менее мягкий. Окраска черная или черная с белыми пятнами
черно-бурый		Менее высокий, мягкий. Окраска черная с буроватым оттенком, без белых пятен на боках

1.8. Размеры шкурок должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

$см^2$

Виды шкурок	Размеры шкурок					
	особо крупный		крупный		мелкий	
	Некрашеные	Крашеные	Некрашеные	Крашеные	Некрашеные	Крашеные
Бурундук	—	—	Св. 75	—	До 75 вкл.	—
Крыса водяная	—	—	Св. 170	Св. 160	От 90 до 170 вкл.	От 90 до 160 вкл.
Соня-полчок	—	—	Св. 75	Св. 65	До 75 вкл.	До 65 вкл.
Суслик: Заволжский, Сибирский	Св. 330	Св. 300	Св. 220 до 330 вкл.	От 200 до 300 вкл.	От 70 до 220 вкл.	От 60 до 200 вкл.

Продолжение

$см^2$

Виды шкурок	Размеры шкурок					
	особо крупный		крупный		мелкий	
	Некрашеные	Крашеные	Некрашеные	Крашеные	Некрашеные	Крашеные
Южный, Воронежский (крапчатый) Хомяк	—	—	Св. 165	Св. 150	От 50 до 165 вкл.	От 50 до 150 вкл.
	Св. 450	Св. 400	Св. 300 до 450 вкл.	Св. 270 до 400 вкл.	От 150 до 300 вкл.	От 130 до 270 вкл.

Примечание. Площадь шкурки определяют умножением ее длины, измеряемой от середины между ушными раковинами до основания хвоста, на ширину, измеряемую посередине длины шкурки.

1.9. В зависимости от степени развития волосяного покрова шкурки мелких грызунов подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Сорт	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосый, с ровной частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, недоразвившийся или с поредевшими остью и пухом

1.10. В зависимости от наличия пороков шкурки мелких грызунов подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 5.

Таблица 5

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Общая длина швов к длине шкурки	До 0,5 вкл.	Св. 0,5 —1,0	Св. 1,0 —2,0	Св. 2,0 —2,5
2. Дыры, плешины, вытертые места общей площадью, %	Не допускаются	До 5,0 вкл.	Св. 5,0 —10,0	Св. 10,0 —20,0

Продолжение

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
3. Обнажение волосяных луковиц или сквозной волос, закрученность вершин крющих волос, участки с невылинявшим волосом, битость ости общей площадью, %	Не допускается	До 15,0 вкл.	Св. 15.0 —25,0	Св. 25,0 —40,0
4. Низкий волосяной покров	Не допускается	В шейной или огузочной частях	В шейной и огузочной частях	—
5. Вихры, шт.	Не допускаются	1—2	3	4—5

Примечания:

1. Вихры, расположенные на головной и шейной частях шкурки до передних лап, не учитывают.
2. Пороки, расположенные не далее 0,8 см от краев шкурки, не учитывают.
3. При наличии на одном участке шкурки различных пороков (порок на порок) учитывают наибольший порок.
4. Размер пороков, указанных в подпунктах 2 и 3, определяется площадью наименьшего прямоугольника, в который вписываются эти пороки.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

1.11. На шкурках не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускаются:

на шкурках, относимых к группе пороков «третья»,— два различных порока, предусмотренных для группы пороков, «вторая»;

на шкурках, относимых к группе пороков «четвертая»,— два различных порока, предусмотренных для группы пороков «третья», или один порок, предусмотренный для группы пороков «третья», и два различных порока группы пороков «вторая», или четыре различных порока группы пороков «вторая».

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки — по ГОСТ 9209—77.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

2.2, 2.3. **(Исключены, Изм. № 1)**

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Метод отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.

3.2. Метод определения температуры сваривания кожевой ткани — по ГОСТ 17632—72.

3.3. Метод определения pH водной вытяжки кожевой ткани — по ГОСТ 22829—77.

3.4. Метод определения содержания влаги в кожевой ткани — по ГОСТ 938.1—67.

3.5. Метод определения содержания несвязанных жировых веществ в волосяном покрове, экстрагируемых органическими растворителями,— по ГОСТ 938.5—68.

3.6. Метод определения устойчивости окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

3.7. Измерение шкурок производят металлической линейкой или рулеткой.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение шкурок — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожевой ткани верхней шкурки каждой пачки должны быть нанесены цифровые обозначения характеристик качества:

по видам:

бурундук	— 1
крыса водяная	— 2
соня-полчок	— 3
суслик	— 4
хомяк	— 5

по кряжам (для суслика):

заволжский	— 1
сибирский	— 2
южный	— 3
воронежский (крапчатый)	— 4

по размерам:

особо крупный	— 1
крупный	— 2
мелкий	— 3

по группам пороков:

первая	— 1
вторая	— 2
третья	— 3
четвертая	— 4

по сортам:

первый — 1

второй — 2

4.2—4.9. **(Исключены, Изм. № 1)**

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 17714—72
Рекомендуемое

ТАБЛИЦЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫДЕЛАННЫХ НЕКРАШЕНЫХ И КРАШЕНЫХ ШКУРОК МЕЛКИХ ГРЫЗУНОВ

Оценка качества шкурок мелких грызунов в процентах к стоимости первого сорта нормальных шкурок

Сорта	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
Первый	100	80	55	30
Второй	75	60	41,25	22,5

Оценка качества шкурок мелких грызунов по размерам в процентах к стоимости первого сорта

Размеры		
особо крупный	крупный	мелкий
110	100	70

Шкурки, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 3 и 4 настоящего стандарта, или с пороками, превышающими установленный размер группы пороков «четвертая», оценивают не более 25% стоимости шкурок группы пороков «первая» первого сорта крупного размера.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Е. И. Евтеева*

Сдано в наб. 26.06.80 Подп. к печ. 28.10.80 0,5 п. л. 0,41 уч.-изд. л. Тир. 5600 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1113

Изменение № 2 ГОСТ 17714—72 Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.07.84 № 2624 срок введения установлен

с 01.07.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 89 1540.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1*а* (перед п. 1.1): «1.1а. Шкурки должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 1.5. Исключить слово: «глянцевые»; заменить слова: «не менее 6 на 1 см» на «не менее 30 на 5 см».

Пункт 1.6. Таблица 1. Графа «Наименования показателей». Заменить слова: «Содержание» на «Массовая доля», «экстрагируемых органическими растворителями» на «в пересчете на абсолютно сухое вещество»;

показатель «Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 236)

(Продолжение изменения к ГОСТ 17714—72)

Наименования показателей	Нормы
Устойчивость окраски волосяного покрова крашеных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее	4,0

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.12: «1.12. Качество шкурок мелких грызунов оценивают в соответствии с обязательным приложением».

Пункт 3.4. Заменить слово: «содержания» на «массовой доли».

Пункт 3.5. Заменить слово и ссылку: «содержания» на «массовой доли», ГОСТ 938.5—68 на ГОСТ 26129—84;

исключить слова: «экстрагируемых органическими растворителями».

Приложение. Заменить слово: *«Рекомендуемое»* на *«Обязательное»;*

наименование таблиц. Исключить слова: «к стоимости первого сорта нормальных шкурок» и «к стоимости первого сорта»;

последний абзац. Заменить слова: «оценивают не более 25 % стоимости шкурок» на «должны иметь качественную оценку не более 25 % оценки качества шкурок».

(ИУС № 11 1984 г.)

Изменение № 3 ГОСТ 17714—72 Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.03.89 № 791

Дата введения 01.10.89

Пункт 1.4. Первый абзац дополнить словами: «Высота шва не должна превышать 1,5 мм. Швы должны быть преимущественно продольными и расправленными».

Пункт 1.5 исключить.

(ИУС № 6 1989 г.)

gost.e-ecolog.ru