ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРУТКИ ДЛЯ НАПЛАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 21449—75

Издание официальное

БЗ 9—93 1460



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.791.92.042:006.354 Группа В35

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРУТКИ ДЛЯ НАПЛАВКИ

Технические условия

ГОСТ
21449—75

Rods for welding deposit.
Specifications

ОКП 19 7220

Дата введения 01.01.77

Настоящий стандарт распространяется на прутки, предназначенные для наплавки износостойкого слоя на детали машин и оборудования, работающие в условиях воздействия абразивного изнашивания, ударных нагрузок, коррозии, эрозии при повышенных температурах или в агрессивных средах.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. МАРКИ

1.1. В зависимости от химического состава прутки для наплавки изготавливают следующих марок:

Пр-С27 (тип ПрН-У45Х28Н2СВМ),

Пр-В3К (тип ПрН-У10ХК63В5),

Пр-В3К-Р (тип ПрН-У20ХК57В10).

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1.2. Область применения прутков для наплавки указана в приложении 1.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Прутки для наплавки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

© Издательство стандартов, 1975
© Издательство стандартов, 1994
Переиздание с изменениями

Химический состав прутков для наплавки должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Марки	Химический состав, % по массе					
	Основные элементы					
	Основа	Углерод	Хром	Кремний	Марганец	Никель
Пр-С27	Железо	3,3—4,5	25,0—28,0	1,0—2,0	1,0—1,5	1,5—2,0
Пр-ВЗК	Кобальт	1,0—1,3	28,0—32,0	2,0—2,7	—	0,5—2,0
Пр-ВЗК-Р	То же	1,6—2,0	28,0—32,0	1,2—1,5	0,3—0,6	0,1—2,0

Продолжение таблицы 1

Марки	Химический состав, % по массе					
	Основные элементы			Примеси, не более		
	Вольфрам	Молибден	Сурьма	Сера	Фосфор	Железо
Пр-С27	0,2—0,4	0,08—0,15	—	0,07	0,06	—
Пр-ВЗК	4,0—5,0	—	—	0,07	0,03	2,0
Пр-ВЗК-Р	7,0—11,0	—	0,02—0,1	0,07	0,03	3,0

Коды марок прутков для наплавки приведены в приложении 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1—3).

2.2. Прутки для наплавки изготавливают в виде литых прутков со шлифованной или необработанной поверхностью.

Прутки из сплава марок Пр-ВЗК-Р и Пр-ВЗК диаметром 4 и 5 мм изготавливают шлифованными, галтованными или обработанными корундом.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.3. Размеры и предельные отклонения прутков для наплавки должны соответствовать указанным в табл. 2.

По требованию потребителя допускается изготовление прутков диаметром 14, 22, 33 и 45 мм с предельным отклонением на диаметр ±1,5 мм, длиной от 300 мм и выше.

Таблица 2

мм

Диаметр		Длина	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
4 5 6 8	±0,5	300; 350 350; 400 350; 400 450; 500	±25

Примечание. Допускается прутки сплава Пр-В3К-Р длиной от 250 мм и выше.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.4. Твердость наплавленного слоя должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Марка	Твердость $HRC_э$, не менее
Пр-С27	53,5
Пр-В3К	41,5
Пр-В3К-Р	47,5

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.5. На поверхности прутков не допускаются облои, заусенцы свыше 0,5 мм, включения шлака, пригар.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Прутки для наплавки принимают партиями. Партия состоит из прутков одной плавки, одной марки, одного размера, оформленных одним документом о качестве.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.2. Для определения химического состава, твердости, отсутствия шлаковых включений в прутках для наплавки от каждой партии отбирают шесть прутков.

Содержание марганца, вольфрама, молибдена, серы, фосфора в прутках на основе железа и содержание марганца, никеля, сурьмы, серы и фосфора в прутках на основе кобальта обеспечивается технологией изготовления и определяется по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.3. Для определения размеров и состояния поверхности прутков в каждой партии отбирают 25 прутков.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка проб

4.1.1. Пробы для определения химического состава отбирают резцом или фрезой из твердого сплава по ГОСТ 3882—74.

Четыре прутка оставляют для определения химического состава и контроля твердости наплавленного слоя, а два прутка хранят в течение трех месяцев на случай разногласий в оценке качества.

4.2. Диаметр прутков для наплавки проверяют измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность измерения.

Длину прутков сплава проверяют по шаблону.

4.3. Состояние поверхности прутков проверяют осмотром без применения увеличительных приборов.

4.4. Содержание основных элементов и примесей определяют по ГОСТ 11930.9-79 — ГОСТ 11930.12-79.

Допускается определять содержание основных элементов спектральными методами.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.5. Определение твердости

Метод основан на газовой наплавке прутков на три образца с последующим измерением твердости наплавленного слоя.

4.5.1. *Аппаратура и материалы*

Горелки типа Г2 или Г3 с наконечником с расходом горючего газа 300—400 л/ч по ГОСТ 1077—79.

Круги шлифовальные из зеленого карбида кремния твердостью М1, М2, М3, СМ1 и зернистостью 25—16 и 40—25 по ГОСТ 2424—83.

Газы сжатые — кислород по ГОСТ 5583—78 и ацетилен по ГОСТ 5457—75.

Бура по ГОСТ 8429—77, прокаленная при 105—115°С в течение 20—30 мин.

Образцы из стали марки Ст45 по ГОСТ 1050—88 или стали марки Ст3 по ГОСТ 380—88 (см. чертеж). При разногласиях в оценке качества образец должен быть из стали марки Ст45.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5.2. *Проведение испытания*

Наплавку прутками производят восстановительным пламенем в один слой с последующим шлифованием наплавленного слоя абразивным инструментом из зеленого карбида кремния; при этом толщина наплавленного слоя после шлифования должна быть не менее 1,5 мм. В качестве флюса используют прокаленную буру.



Твердость наплавленного слоя определяют по ГОСТ 9013—59, шкала С, нагрузка 150 кгс. На каждом образце производят пять измерений.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

4.5.3. *Обработка результатов*

За окончательный результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов 15 измерений.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Торец каждого прутка маркируют краской-эмалью по ГОСТ 7930—73 в виде полос следующих цветов:

Марка прутка	Цвет полосы
Пр-С27	желтая
Пр-В3К	одна синяя
Пр-В3К Р	белая

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

5.2. Прутки для наплавки заворачивают в упаковочную водонепроницаемую бумагу по ГОСТ 8828—89, битумную бумагу по ГОСТ 515—77, бумагу или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354—82 и укладывают в деревянные ящики типа II—1 по ГОСТ 2991—85. Масса брутто ящика не должна превышать 50 кг.

Упаковка прутков для наплавки, предназначенных для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, производится в соответствии с требованиями ГОСТ 15846—79, группа «Металлы и металлические изделия».

5.3. Транспортная маркировка груза и манипуляционный знак «Боится сырости» — по ГОСТ 14192—77.

5.2, 5.3. **(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5.4. В каждый ящик вкладывают документ с указанием:

а) товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

б) марки прутка;

в) номера партии;

г) массы брутто и нетто;

д) клейма отдела технического контроля;

е) обозначения настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5. **(Исключен, Изм. № 2).**

5.6. Упакованные прутки для наплавки транспортируют транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании по железной дороге — повагонными отправками.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты — по ГОСТ 26663—85 при механизированной погрузке. Ящики должны быть скреплены в соответствии с требованиями ГОСТ 21650—76 (стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или проволокой по ГОСТ 3282—74) и установлены на поддоны по ГОСТ 9570—84. Габаритные размеры пакетов — по ГОСТ 24597—81. Транспортные пакеты должны быть обвязаны в продольном и в поперечном направлениях. Транспортирование прутков для наплавки в части воздействия климатических факторов — по ГОСТ 15150—69, группа хранения 5(ОЖ4).

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

5.7. Хранение прутков для наплавки — по ГОСТ 15150—69, группа условий хранения Л.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемое

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРУТКОВ ДЛЯ НАПЛАВКИ

Марка	Тип	Применение
Пр-С27	ПрН-У45Х28Н2СВМ	Для наплавки деталей, работающих в условиях интенсивного абразивного изнашивания с умеренными ударными нагрузками и при температуре до 500 °С
Пр-В3К	ПрН-У10ХК63В5	Для наплавки деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания, эрозии, нагрева до 750 °С, воздействия химически активных сред, ударных нагрузок и трения металла по металлу
Пр-В3К-Р	ПрН-У20ХК57В10	Для наплавки зубьев дереворежущих рамных пил, режущего инструмента, а также деталей, работающих в условиях абразивного изнашивания, эрозии, нагрева до 800 °С, воздействия химически активных сред и трения металла по металлу

(Измененная редакция, Изм № 2, 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Коды ОКП

Обозначение марки	Размеры прутков, мм		Код ОКП	Состояние поверхности
	диаметр	длина		
Пр-С27	4	300; 350	19 7221 8259	Калиброванная
Пр-С27	5	350; 400	19 7221 8260	
Пр-С27	6	350; 400	19 7221 8261	
Пр-С27	8	450; 500	19 7221 8262	
Пр-В3К	6	350; 400	19 7221 8265	
Пр-В3К	8	450; 500	19 7221 8266	
Пр-В3К-Р	6	350; 400	19 7221 8269	
Пр-В3К-Р	8	450; 500	19 7221 8270	
Пр-В3К-Р	6	250	19 7221 8267	
Пр-В3К-Р	8	250	19 7221 8268	
Пр-В3К	4	300; 350	19 7222 8262	Шлифованная или калиброванная
Пр-В3К	5	350; 400	19 7222 8263	
Пр-В3К-Р	4	300; 350	19 7222 8266	
Пр-В3К-Р	5	350; 400	19 7222 8267	
Пр-В3К-Р	4	250	19 7222 8268	
Пр-В3К-Р	5	250	19 7222 8269	

(Измененная редакция, Изм. № 3)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ:

В. И. Вепринцев, В. П. Брыксин-Лямин, В. Н. Бращин, В. А. Ермакова, Л. В. Михайлова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.75 № 4115

3. **ВЗАМЕН** ГОСТ 11545—65 в части прутков

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечня, приложения
ГОСТ 380—88	4.5.1
ГОСТ 515—77	5.2
ГОСТ 1050—88	4.5.1
ГОСТ 1077—79	4.5.1
ГОСТ 2991—85	5.2
ГОСТ 3282—74	4.1.1
ГОСТ 3560—73	5.6
ГОСТ 3882—74	5.6
ГОСТ 5457—75	4.5.1
ГОСТ 5583—78	4.5.1
ГОСТ 7930—73	5.1
ГОСТ 8429—77	4.5.1
ГОСТ 8828—89	5.2
ГОСТ 9013—59	4.5.2
ГОСТ 9570—84	5.6
ГОСТ 10354—82	5.2
ГОСТ 11930.0-79—ГОСТ 11930.12-79	4.4
ГОСТ 14192—77	5.3
ГОСТ 15150—69	5.6, 5.7
ГОСТ 15846—79	5.2
ГОСТ 21650—76	5.6
ГОСТ 24597—81	5.6
ГОСТ 26663—85	5.6

5. **ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ СНЯТО** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.91 № 448

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (март 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1977 г., ноябре 1986 г., декабре 1987 г., апреле 1991 г. (ИУС № 10—81, 11—86, 12—87, 7—91)

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *С. И. Гришунина*

Сдано в набор 04.05.94 Подп. в печ 03.06.94. Усл печ. л. 0,70. Усл. кр.-отт 0,70. Уч.-изд. л. 0,80. Тир. 428 экз. С 1883

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 977

gost.e-ecolog.ru