ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

МЕТОД ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 19730—74

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 622.354.3-492:543.05:006.354 Группа А59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТАЛЬК И ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

Метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний

Talc and talcmagnesite. Method of sampling and sample preparation for laboratory testing

ГОСТ 19730—74

Срок действия с 01.01.76
до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на молотые тальк, талькомагнезит и микротальк и устанавливает метод отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний.

1. ОБОРУДОВАНИЕ

1.1. Для отбора и подготовки проб применяют:

щуп по ГОСТ 17817—78, изготовленный из тонколистовой стали или жести по ГОСТ 13345—78;

емкости с крышками, обеспечивающие вместимость отобранных проб;

сократители механические или ручные.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ

2.1. Пробы для испытаний отбирают в зависимости от объемов выборки, установленных в стандартах на конкретную продукцию.

2.2. Для отбора проб от каждого мешка из трех разных мест по всей глубине щупом отбирают точечную пробу массой не менее 0,1 кг.

Все отобранные точечные пробы объединяют в объединенную пробу, тщательно перемешивают и методом квартования сокращают до средней пробы массой не менее 0,75 кг.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
© Издательство стандартов, 1974
© Издательство стандартов, 1993
Переиздание с изменениями

От каждого контейнера отбирают точечные пробы щупом на всю глубину слоя из десяти разных точек. Масса точечной пробы должна быть не менее 0,3 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.3. Среднюю пробу упаковывают в полиэтиленовый мешок или пакет из плотной бумаги и направляют в лабораторию для проведения испытаний.

На полиэтиленовом мешке или пакете должны быть указаны:

наименование предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

номер партии;

обозначение настоящего стандарта;

дата отбора проб;

номер испытаний по лабораторному журналу;

должность и фамилии лиц, производивших отбор проб для испытаний.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТА И ВНЕСЕН концерном «Союзминерал»

РАЗРАБОТЧИКИ

И. В. Суравенков (руководитель темы), Т. П. Чубкова, Т. А. Прокина, Л. Б .Бурматнова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.04.74 № 989

3. Срок первой проверки — 1980 г.
Периодичность проверки — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 879—52 в части пп. 5 и 6

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 13345—85	1.1
ГОСТ 17817—78	1.1

6. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта СССР от 22.06.90 № 1740

7. Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в мае 1985 г., в июне 1990 г. (ИУС 8—85, 10—90)

Редактор *Т. С. Шеко*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в набор 20.07.93. Подп. в печ. 11.08.93. Усл. печ. л. 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35. Уч.-изд. л. 0,16. Тир. 589 экз. С 450.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1604

gost.e-ecolog.ru