ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# УГЛИ ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

## ГОСТ 8455—87

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 622.333:006.354 Группа А13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# УГЛИ ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКОГО БАССЕЙНА ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ

**Технические условия**

Coals of Lvov-Volynski Basin for domestic needs. Specifications

**ГОСТ 8455—87**

ОКП 03 2410

Срок действия с 01.01.88
до 01.01.93

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на обогащенные угли Львовско-Волынского бассейна, предназначенные для бытовых нужд населения.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Для бытовых нужд населения предназначены обогащенные угли марок (групп) Г (Г6, Г12), ГЖ по ГОСТ 8931—86 в соответствии с номенклатурой, приведенной в приложении 1, с размерами кусков по ГОСТ 19242—73.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. По показателям качества угли должны соответствовать нормам, указанным в таблице. Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива углей Львовско-Волынского бассейна приведены в приложении 2 и служат для планирования и ценообразования.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

| Наименование продукции | Марка (группа) | Размер кусков, мм | Показатели качества | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Зольность ($A^d$), %, не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива ($W^r_t$), %, не более | Массовая доля кусков размером менее нижнего предела, %, не более | Низшая теплота сгорания рабочего топлива ($Q^r_i$), МДж/кг (ккал/кг), не менее |
| Угли обогащенные | Г (Г6, Г12) | 13—50 | 22,0 | 8,0 | 30,0 | 22,0(5250) |
| | ГЖ | 13—50 | 22,0 | 8,0 | 30,0 | 22,0(5250) |

Примечание. Показатель низшей теплоты сгорания рабочего топлива не является браковочным и служит для дополнительной характеристики угля.

## 3. ПРИЕМКА

3.1. Приемка угля — по ГОСТ 1137—64.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний — по ГОСТ 10742—71.

4.2. Определение показателей качества:

зольности ($A^d$) — по ГОСТ 11022—75 или ГОСТ 11055—78;

массовой доли общей влаги в рабочем состоянии топлива ($W^r_t$) — по ГОСТ 11014—81 или СТ СЭВ 751—77;

низшей теплоты сгорания рабочего топлива ($Q^r_i$) — по ГОСТ 147—74.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование

5.1.1. Транспортирование углей производится навалом в открытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 22235—76, автомашинах или других транспортных средствах с соблюдением правил перевозки грузов, действующих на данных видах транспорта.

5.1.2. При отгрузке углей в период с 15 ноября по 15 марта, с массовой долей общей влаги в рабочем состоянии топлива более 7%, подвергающихся смерзанию в пути, изготовитель должен принимать профилактические меры, предотвращающие их смерзание (пересыпку древесными опилками, сушку, омасливание и др.).

5.1.3. При разгрузке углей из транспортных средств, высота падения не должна превышать 2 м.

5.2. Хранение

5.2.1. Угли разных марок и классов крупности должны храниться раздельно.

5.2.2. Укладывание в штабеля и погрузка углей в транспортные средства должны производиться погрузочными механизмами, которые при этом не должны переизмельчать угли.

5.2.3. Складирование рассортированных углей должно производиться без послойного уплотнения.

*ПРИЛОЖЕНИЕ 1*

## НОМЕНКЛАТУРА

**углей Львовско-Волынского бассейна, предназначенных для бытовых нужд населения и коды по Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции**

| Наименование продукции | Код ОКП |
|---|---|
| Уголь львовско-волынский марки Г — газовый, орех с мелким концентрат — ГОМ концентрат, 13—50 мм | 03 2411 2111 |
| Уголь львовско-волынский марки ГЖ — газовый жирный, орех с мелким концентрат — ГЖОМ концентрат, 13—50 мм | 03 2412 2111 |

*ПРИЛОЖЕНИЕ 2*
*Справочное*

## СРЕДНИЕ НОРМЫ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ РАБОЧЕГО ТОПЛИВА УГЛЕЙ ЛЬВОВСКО-ВОЛЫНСКОГО БАССЕЙНА

| Наименование продукции | Марка (группа) | Размер кусков, мм | Средние нормы низшей теплоты сгорания рабочего топлива, МДж/кг (ккал/кг) |
|---|---|---|---|
| Угли обогащенные | Г (Г6, Г12), ГЖ | 13—50 | 23,2(5540) |

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством угольной промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**А. Ш. Кипнис,** канд. техн. наук (руководитель темы), **Д. В. Сычева, Л. Ф. Свиридова**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.02.87 № 283**

**3. Срок первой проверки 1991 г., периодичность проверки 5 лет.**

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 8455—76**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
|---|---|
| ГОСТ 147—74 | 4.2 |
| ГОСТ 1137—64 | 3.1 |
| ГОСТ 8931—86 | 1.1 |
| ГОСТ 10742—71 | 4.1 |
| ГОСТ 11014—81 | 4.2 |
| ГОСТ 11022—75 | 4.2 |
| ГОСТ 11055—78 | 4.2 |
| ГОСТ 19242—73 | 1.1 |
| ГОСТ 22235—76 | 5.1.1 |

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *В. И. Варенцова*

Сдано в наб. 20.03.87 Подп. к печ. 16.04.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,21 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 456

gost.e-ecolog.ru