ГОСТ 28371—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2007

gost.e-ecolog.ru

УДК 685.31:006.354 Группа М12

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ

Определение сортности

ГОСТ 28371—89

Foot-wear.
Determination of grade

МКС 61.060
ОК 88 0000

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на детскую, женскую, мужскую модельную и повседневную обувь из кожи, искусственной и синтетической кожи, текстильных материалов, а также с комбинированным верхом и устанавливает требования к определению сортности обуви по внешнему виду.

1. Обувь должна соответствовать образцу-эталону по ГОСТ 15.007 по моделям, фасонам колодки и каблука, материалам и расцветкам верха, материалам низа, применяемой фурнитуре, способу обработки и отделки верха и низа, маркировке.

2. Обувь в паре должна быть одинаковой по размерам, полнотам, структуре и мерее, цвету материалов, хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин.

3. Обувь оценивают попарно путем наружного осмотра по худшей полупаре.

4. В обуви не допускаются следующие критические пороки:
сквозные повреждения;
растрескивание, отслаивание, липкость покровной пленки материала обуви;
несоответствующий размер и (или) полнота обуви;
несоответствующий фасон колодки;
неправильно расположенные (соединенные) детали;
неразглаженный шов, плохое соединение швов;
неправильно поставленный каблук;
неприклеенная подошва;
неприклеенная или порванная подкладка;
расщелины между деталями низа обуви;
замины;
незаделанные или плохо заделанные повреждения;
выступающие механические крепители;
неправильное комплектование пар обуви;
неустойчивость покрытия кож;
другие пороки, при наличии которых невозможно использовать изделие по назначению.

5. В обуви не допускаются пороки, превышающие значения, указанные в таблице.

Наименование порока	Значение	
	Обувь повседневная	Обувь модельная детская
1. Слабовыраженные: отдушистость, роговины, кнутовины, царапины, лизуха, жилистость, воротистость, оспины, болячки, безличины, а также молочные линии	На всех деталях, кроме носков	На всех деталях, кроме носков и передней части союзок

Издание официальное Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990
© Стандартинформ, 2007

Продолжение

Наименование порока	Значение	
	Обувь повседневная	Обувь модельная детская
2. Слабовыраженная стяжка, умеренно выраженные: отдушистость, роговины, кнутовины, царапины, лизуха, жилистость, воротистость, оспины, болячки, безличины	На всех деталях, кроме носков и передней части союзок	На $^1/_4$ от верхнего края внешней стороны голенищ и $^1/_3$ внутренней стороны голенищ
3. Отклонение от оси симметрии, мм, не более	4	3
4. Отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости, мм, не более	2	—
5. Сваливание строчки (тесьмы) с края детали с повторным креплением, совпадение двух смежных строчек длиной, мм, не более	5	—
6. Повторный шов, кроме передней части союзки, мм, не более	3	2
7. Укороченный рант, мм, не более	2	—
8. Деформация ранта, мм, не более	20	—
9. Заусенцы в деталях обуви, образуемых в процессе вулканизации или литья, клеевая пленка, мм, не более	1	—
10. Отставание декоративного ранта от боковой поверхности обуви, мм, не более	1	1
11. Отставание бортика подошвы от боковой поверхности обуви, мм, не более	1	—
12. Раковины, пузыри на поверхности подошв, каблуков и образуемых в процессе вулканизации или литья других деталей площадью, $см^2$, не более	2	1
13. Вмятины, недоливы на поверхности подошв, каблуков и образуемых в процессе вулканизации или литья других деталей глубиной не более 0,5 мм и площадью, $см^2$, не более	1,5	1
14. Разная длина и ширина одноименных деталей в паре, мм, не более	2	2
15. Разная высота между полупарами, мм, не более:		
сапожек, полусапожек	5	4
ботинок	4	2
полуботинок, туфель	2	2
задинок, каблуков	2	2
16. Поверхностные повреждения	Хорошо заделанные	—

Примечания:

1. Степень выраженности пороков кож для верха обуви: отдушистости, роговин, царапин, кнутовин, лизухи, жилистости, воротистости, стяжки, оспин, болячек, безличин, молочных линий — определяют по каталогу образцов пороков.

2. Неровную окраску в обуви из кож специальных методов покрывного крашения устанавливают по образцу.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом легкой промышленности при Госплане СССР**

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.89 № 3797**

3. **ВЗАМЕН ГОСТ 179—74 в части пп. 2.56, 2.57; ГОСТ 19116—73 в части пп. 2.44, 2.45; ГОСТ 26166—84 в части п. 2.16**

4. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1

5. **Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**

6. **ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2007 г.**

Редактор *Л.В. Коретникова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *М.В. Бучная*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 19.03.2007 . Формат 60×84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 88 экз. Зак. 249. С 3835.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru