МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 4648— 2014 (ISO 178:2010)

ПЛАСТМАССЫ

Метод испытания на статический изгиб

(ISO 178:2010, MOD)

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2016

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Объединением юридических лиц «Союз производителей композитов» (Союзкомпозит) и Открытым акционерным обществом «Институт пластических масс имени Г.С.Петрова» (ОАО «Институт пластмасс») на основе аутентичного перевода на русский язык указанного в пункте 5 стандарта, который выполнен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 230 «Пластмассы, полимерные материалы и методы их испытаний»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 27 февраля 2014 г. № 64-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004– 97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2014 г. № 461-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2015 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 178:2010 Plastics — Determination of flexural properties (Пластмассы. Определение свойств при изгибе).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001(подраздел 3.6).

Ссылки на непринятые стандарты ISO включены в библиографию.

Дополнительные фразы, слова, показатели и их значения, включенные в текст настоящего стандарта, выделены курсивом.

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, имеются в Федеральном фонде технических регламентов и стандартов.

Ссылки на международные стандарты, которые не приняты в качестве межгосударственных стандартов, заменены в разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылками на соответствующие межгосударственные стандарты.

Информация о замене ссылок с разъяснением причин их внесения приведена в приложении В.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении Г.

Степень соответствия – модифицированная (MOD)

6 ВЗАМЕН ГОСТ 4648—71

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 2016 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Поправка к ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Предисловие. Таблица согласования	—	Узбекистан | UZ | Узстандарт

(ИУС № 5 2019 г.)

Поправка к ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)

ГОСТ 4648—2014
(ISO 178:2010)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ПЛАСТМАССЫ

Метод испытания на статический изгиб

Plastics. Method of static bending test

Дата введения — 2015—03—01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения свойств жестких (3.12) и полужестких пластмасс при статическом изгибе. В стандарте определен рекомендуемый тип образца для испытания, а также другие типы образцов для испытания для случаев, когда невозможно использовать рекомендуемый образец. Установлен диапазон скоростей испытания.

1.2 Метод используют для изучения поведения образцов пластмасс для испытания при изгибе и для определения прочности при изгибе, модуля упругости при изгибе и других показателей, отражающих зависимость изгибающего напряжения от относительной деформации при изгибе, полученную при определенных условиях. Сущность метода заключается в том, что образец для испытания, свободно лежащий на опорах, кратковременно нагружают в середине между опорами (испытание при трехточечном изгибе).

1.3 Метод настоящего стандарта применим к следующим материалам:

- термопластичным материалам для формования и экструзии, включая ненаполненные, наполненные, упрочненные композиции; жесткие термопластичные листы;
- термореактивным материалам для формования, включая наполненные и упрочненные композиции и листы из термореактивных материалов;

Настоящий стандарт распространяется также на упрочненные композиции с длиной волокна ≤ 7,5 мм по стандартам [1] и [2]. Для материалов, упрочненных длинным волокном с длиной волокна > 7,5 мм, применим стандарт [3].

Метод настоящего стандарта неприменим к жестким ячеистым материалам и слоистым структурам (типа сэндвич), содержащим ячеистый материал.

В этих случаях используют стандарты [4] и/или [5].

Примечание – Для определенных типов пластмасс, упрочненных тканями или волокнами, предпочтительным является испытание при четырехточечном изгибе по стандарту [3].

1.4 Настоящий стандарт предусматривает использование образцов для испытания, которые могут быть отформованы различными методами, изготовлены механической обработкой из центральной части стандартного многоцелевого образца для испытаний *по стандарту [6]* или изготовлены механической обработкой из готовых изделий, полуфабрикатов, таких как слоистые пластики и листы, полученные экструзией или литьем без давления.

1.5 В настоящем стандарте установлены рекомендуемые размеры образца для испытания. Испытания, проведенные на образцах разных размеров или на образцах, изготовленных при разных условиях, могут дать несопоставимые результаты. Другие факторы, такие как скорость испытания и условия кондиционирования образцов, также могут влиять на результаты.

Примечание – Свойства при изгибе могут зависеть от толщины образующегося при формовании ориентированного поверхностного слоя, особенно у полукристаллических полимеров.

1.6 Результаты испытаний используют для контроля качества пластмасс и не применяют для конструкторских расчетов.

1.7 Для пластмасс, имеющих нелинейную зависимость « изгибающее напряжение / относительная деформация », свойства при изгибе не показательны. Формулы,

представленные в настоящем стандарте, относятся только к линейной зависимости, при условии, что величина прогиба образца значительно меньше его толщины.

Для рекомендуемого образца для испытания размером 80 х 10 х 4 мм при установленной относительной деформации изгиба 3,5 % и отношении расстояния между опорами к толщине (*L*/*h*), равном 16, прогиб равен 1,5*h*.

Испытания на изгиб более пригодны для жестких и хрупких пластмасс, имеющих малые прогибы при разрушении, и менее пригодны для мягких и вязко-эластичных пластмасс.

1.8 Настоящий стандарт устанавливает два метода испытания – А и Б.

Метод А предусматривает использование одной скорости деформации в течение всего испытания – 1 %/мин.

Метод Б предусматривает следующие скорости деформации: 1 %/мин – для определения модуля упругости при изгибе и 5 или 50 %/мин в зависимости от свойств пластмассы – для определения характеристик в оставшейся части кривой «изгибающее напряжение / относительная деформация».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 6507–90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 12015–66 Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из реактопластов. Общие требования

ГОСТ 12019–66 Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из термопластов. Общие требования

ГОСТ 12423–2013 Пластмассы. Условия кондиционирования образцов (проб)

ГОСТ 14359–69 Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования

ГОСТ 25015–81 Пластмассы ячеистые и пенорезиновые. Метод определения линейных размеров

ГОСТ 26277–84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки

ГОСТ 28840–90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **скорость испытания *V*, мм/мин:** Скорость относительного перемещения нагружающего наконечника и опор.

3.2 **изгибающее напряжение σ_f, МПа:** Номинальное напряжение, возникающее на поверхности образца, противоположной нагруженной стороне, посередине между опорами [см. 9.1, формула (5)].

3.3 **изгибающее напряжение при разрушении σ_{fB}, МПа:** Изгибающее напряжение, возникающее в момент разрушения образца (рисунок 1, кривые а и б).

3.4 **изгибающее напряжение при максимальной нагрузке σ_{fM}, МПа:** Максимальное изгибающее напряжение, выдерживаемое образцом в процессе испытания на изгиб (рисунок 1, кривые а и б).

3.5 **изгибающее напряжение при заданном значении прогиба σ_{fc}, МПа:** Изгибающее напряжение при заданном значении прогиба s_C в соответствии с 3.7 (рисунок 1, кривая с).

3.6 **прогиб *s*, мм**: Расстояние, на которое при изгибе верхняя или нижняя поверхность испытуемого образца в середине между опорами отклоняется от своего первоначального положения.

3.7 **заданное значение прогиба s_C, мм:** Прогиб, равный 1,5 толщины *h*, образца для испытания.

Примечание – При использовании расстояния между опорами L = 16 *h* заданное значение прогиба соответствует относительной деформации изгиба 3,5 % (3.8).

3.8 **относительная деформация изгиба ε_f, %** или безразмерная величина: номинальное изменение длины участка поверхности образца, противоположной нагруженной стороне, в середине между опорами.


Примечание – Вычисляют в соответствии с соотношением, приведенным в 9.2, формула (4).

3.9 **относительная деформация изгиба при разрушении ε_{fB}, %** или безразмерная величина: Относительная деформация изгиба при разрушении образца для испытания (рисунок 1, кривые а и б).

3.10 **относительная деформация изгиба при максимальной нагрузке (ε_{fM}, %** или безразмерная величина**):** Относительная деформация изгиба при максимальном изгибающем напряжении (рисунок 1, кривые а и б).

3.11 **модуль упругости при изгибе, модуль при изгибе E_f, МПа:** Отношение разности значений σ_{f2} - σ_{f1} к соответствующей разности значений относительных деформаций ε_{f2} (= 0,0025) – ε_{f1} (=0,0005) [см. 9.3, формула (9)].

Примечание – Модуль упругости при изгибе только приблизительно соответствует значению модуля Юнга.



а – образец разрушается до проявления текучести; *б* – образец выдерживает максимальную нагрузку и разрушается до достижения заданного значения прогиба s_c; *в* – образец не дает предела текучести и не разрушается до достижения заданного значения прогиба s_c.

Рисунок 1 – Типичные кривые зависимости изгибающего напряжения σ_f от относительной деформации изгиба ε_f и прогиба *s*

3.12 **жесткие пластмассы:** Пластмассы, имеющие модуль упругости при изгибе или при растяжении более 700 МПа по стандарту [7]

3.13 **расстояние между опорами *L*, мм:** Расстояние между точками контакта образца с опорами (рисунок 2)

3.14 **скорость деформации *r*, %/с или $с^{-1}$:** Скорость увеличения относительной деформации изгиба (3.8) при испытании.

4 Сущность метода

Сущность метода заключается в том, что испытуемый образец прямоугольного поперечного сечения, свободно лежащий на опорах, подвергают изгибу с постоянной скоростью в середине между опорами до его разрушения или до достижения образцом заданной величины относительной деформации *или прогиба*. Во время испытания измеряют нагрузку, прилагаемую к образцу, и соответствующие значения прогиба посередине между опорами.

5 Аппаратура

5.1 Общие положения

Испытательная машина должна соответствовать требованиям, приведенным в 5.2 – 5.4.

5.2 Скорость испытания

Испытательная машина должна обеспечивать скорость испытания (3.1) в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 – Рекомендуемые значения скорости испытания *V*

Скорость испытания, мм/мин	Допускаемые отклонения, %
1	±20
2	±20
5	±20
10	±20
20	±10
50	±10
100	±10
200	±10
500	±10
П р и м е ч а н и я : 1 Самую низкую скорость используют для образцов толщиной от 1 до 3,5 мм (см. 8.5). *2 При контроле качества рекомендуется использовать скорость 10 мм/мин.*	

5.3 Опоры и нагружающий наконечник

Две опоры и центральный нагружающий наконечник располагают в соответствии с рисунком 2. Параллельность опор и нагружающего наконечника в пределах ширины образца должна быть установлена с точностью ± 0,2 мм.

Радиус R_1 нагружающего наконечника и радиус краев R_2 опор должны иметь следующие размеры:


R_1 = (5,0 ± 0,2) мм;

R_2 = (2,0 ± 0,2) мм при толщине испытуемого образца ≤ 3 мм и

R_2 = (5,0 ± 0,2) мм при толщине испытуемого образца > 3 мм

Расстояние между опорами *L* должно быть регулируемым.

Допускается использовать роликовые опоры или опоры другой формы при условии соблюдения радиусов, на которые опирается образец.



1 – образец для испытания; *F* – прилагаемая нагрузка; R_1 – радиус нагружающего наконечника; R_2– радиус опор; *h* – толщина образца; *l* – длина образца; *L* – расстояние между опорами

Рисунок 2 – Положение образца в начале испытания

5.4 Системы измерения нагрузки и прогиба

5.4.1 Система измерения нагрузки

Система измерения нагрузки – в соответствии с требованиями для группы машин 0-У по ГОСТ 28840 (предел допускаемой погрешности – ± 0,5 % измеряемой нагрузки), допускается использовать системы измерения нагрузки в соответствии с требованиями для группы машин 1-У по ГОСТ 28840 (предел допускаемой погрешности – ± 1,0 % измеряемой нагрузки)

5.4.2 Система измерения прогиба

Система измерения прогиба – в соответствии с требованиями для группы машин 1-Д по ГОСТ 28840 (предел допускаемой погрешности – ± 1,0 % верхнего предела диапазона измерителя), допускается использовать системы измерения прогиба в соответствии с требованиями для группы машин 2-Д по ГОСТ 28840 (предел допускаемой погрешности – ± 2,0 % верхнего предела диапазона измерителя).

Это требование должно выполняться для всего диапазона измеряемых значений прогиба. Бесконтактные системы можно использовать при условии, что они отвечают требованиям точности, изложенным выше. На систему измерения прогиба не должна оказывать влияние податливость испытательной машины.


Допускается проводить измерение прогиба с погрешностью не более ± 2 %.

При определении модуля упругости при изгибе система измерения прогиба должна фиксировать изменения в прогибе с точностью не менее 1 % измеряемого значения, что соответствует ± 3,4 мкм при расстоянии между опорами *L*, равном 64 мм, и толщине образца *h*, равной 4,0 мм (рисунок 3). Для других значений толщины образцов и расстояния между опорами требуется система измерения прогиба с другой точностью.

Для измерения прогиба подходят любые системы, способные измерять прогиб с указанной выше точностью.

Примечание – Перемещение траверсы включает не только прогиб самого образца, но также вдавливание в образец нагружающего наконечника и опор и деформацию испытательной машины. Деформация испытательной машины – это податливость испытательной машины так же, как податливость датчика нагрузки. Податливость зависит как от типа машины, так и от нагрузки. Следовательно результаты, полученные на испытательных машинах разных типов, несопоставимы.

Определение модуля упругости при изгибе нельзя проводить по перемещению траверсы, кроме случаев, когда применяют соответствующую коррекцию на податливость машины.



σ – изгибающее напряжение; ε – относительная деформация изгиба;
s – соответствующий прогиб образца толщиной 4 мм при расстоянии между опорами 64 мм

Рисунок 3 – Требования к точности измерений для определения модуля при изгибе

5.5 Оборудование для измерения ширины и толщины образцов для испытания

5.5.1 Жесткие материалы

5.5.1.1 Толщина образцов для испытания

Измеряют микрометром в точках, находящихся на расстоянии ± 2 мм от центра образца, с использованием микрометра по *ГОСТ 6507*, обеспечивающего измерение с погрешностью ± 0,01 мм.

Прижимающая поверхность микрометра должна быть плоской, круглой формы, диаметром ≥4 мм. Опорная площадка должна иметь сферическую форму радиусом 50 мм.

5.5.1.2 Ширина испытуемого образца

Измеряют в соответствии со стандартом [8] с использованием микрометра, обеспечивающего измерение с погрешностью ± 0,02 мм. Прижимающая поверхность должна быть плоской или круглой формы диаметром 1 мм или прямоугольной формы со стороной 1 мм, параллельной толщине образца.

Рекомендуется проводить измерение ширины образца микрометром типа МК по ГОСТ 6507.

5.5.2 Эластичные материалы

Размеры образцов для испытания измеряют в соответствии с *ГОСТ 25015.*

6 Образцы для испытания

6.1. Форма и размеры

6.1.1 Общие положения

Размеры образцов для испытания должны быть указаны в *нормативном документе или технической документации* на материал в соответствии с 6.1.2 или 6.1.3 или согласованы между заинтересованными сторонами.

6.1.2 Рекомендуемый тип образца

Размеры рекомендуемого типа образца, мм, должны быть следующими:

- длина (l) – 80 ± 2;
- ширина (b) – 10,0 ± 0,2;
- толщина (h) – 4,0 ± 0,2.

Для любого образца толщина в пределах центральной трети длины не должна отличаться более чем на 2 % от своего среднего значения. Соответствующее максимальное отклонение для ширины – 3 %. Поперечное сечение образца должно быть прямоугольным, без скругления углов, кроме случаев, указанных в 6.4.

Рекомендуемый образец может быть изготовлен *прессованием или методом литья под давлением по ГОСТ 12015, ГОСТ 12019* или механическим способом из центральной части многоцелевого образца для испытания по стандарту [6].

6.1.3 Другие типы образцов для испытаний

В случае невозможности использования рекомендуемого образца для испытаний, используют образцы в соответствии с таблицей 2.

Примечание – При изготовлении образцов из листов большой толщины лист срезают до требуемой толщины только с одной стороны. При испытаниях образец обычно кладут на опоры той стороной, которая не подвергалась механической обработке.

Таблица 2 – Соотношения ширины и толщины образцов для испытаний


Номинальная толщина h, мм	Ширина b ± 0,5, мм
$1 < h \le 3$	25,0
$3 < h \le 5$	10.0
$5 < h \le 10$	15,0
$10 < h \le 20$	20,0
$20 < h \le 35$	35,0
$35 < h \le 50$	50,0
Примечание – Для материалов с крупными частицами наполнителя ширина должна быть не менее 30 мм.	

6.2 Анизотропные материалы

6.2.1 При испытании материалов, свойства при изгибе которых зависят от направления, образцы вырезают так, чтобы изгибающее напряжение при испытании образца было приложено в том же направлении, что и при эксплуатации изделий из этих материалов, если это известно. Соотношение между испытуемым образцом и предполагаемым конечным продуктом будет определять целесообразность использования рекомендуемого образца для испытаний.

Примечание – Положение или ориентация в материале, а также размеры испытуемых образцов оказывают значительное влияние на результаты испытаний.

6.2.2 Если различие характеристик материала при изгибе в двух основных направлениях составляет более 20 %, то испытания следует проводить для каждого направления. Ориентацию образцов для испытания относительно основных направлений следует регистрировать (рисунок 4).



Положение образца	Направление изделия	Направление приложения силы
А	Длина	Перпендикулярно
Б	Ширина	
В	Длина	Параллельно
Г	Ширина	

Рисунок 4 – Положение образцов относительно основных направлений изделия и направления приложенной силы

6.3 Изготовление образцов для испытания

6.3.1 Образцы из композиций для литья, экструзии и прессования

Образцы следует изготовлять в соответствии *с нормативными документами или технической документацией* на материал. Если такие требования отсутствуют и если нет других соглашений между заинтересованными сторонами, образцы изготовляют прессованием или литьем под давлением в соответствии с *ГОСТ 12015 и ГОСТ 12019.*

6.3.2 Образцы из листов

Образцы следует изготовлять из листов механической обработкой в соответствии с *ГОСТ 26277*.

6.4 Проверка образцов

Образцы не должны быть изогнуты, все поверхности образцов должны быть взаимно перпендикулярны и параллельны (см. примечание). Поверхности и кромки образцов не должны иметь вмятин, царапин, усадочных раковин, заусенцев и других видимых дефектов.

Образцы следует проверять на соответствие указанным требованиям путем визуального осмотра с помощью столярного угольника или плоской плиты и измерения микрометром.

Образцы, которые после осмотра или измерения не соответствуют требованиям, должны быть изъяты или обработаны до необходимых размеров и формы перед испытанием.

Примечание – Следует иметь ввиду, что образцы для испытания, полученные литьем под давлением, как правило, имеют скос углов на 1° или 2° для свободного извлечения из литьевой формы, поэтому боковые грани литьевых образцов не параллельны. Кроме того, литьевые образцы всегда имеют усадочную раковину, т. к. вследствие различных условий охлаждения толщина в центре испытуемого образца обычно меньше, чем у краев.

6.5 Число образцов для испытания

6.5.1 Для анизотропных пластмасс следует испытывать не менее пяти образцов в каждом направлении (рисунок 4). Число образцов может быть больше пяти, если требуется более высокая прецизионность среднего значения. Прецизионность можно оценить с помощью 95-процентного доверительного интервала (см. *ГОСТ 14359*).

6.5.2 Число образцов, полученных методом литья под давлением, – не менее пяти. Для того чтобы исключить влияние неоднородности, получаемой при литье, рекомендуется испытывать образцы всегда в одном и том же положении, т. е. всегда класть образец на опоры стороной, которая контактировала с матрицей или стороной, которая контактировала с пуансоном, чтобы исключить эффекты асимметрии, создаваемые в процессе литья.

6.5.3 Результаты испытаний образцов, которые разрушились за пределами центральной трети длины между опорами, не учитывают; вместо них испытывают новые образцы.

7 Кондиционирование

Кондиционирование испытуемых образцов должно соответствовать требованиям *нормативного документа или технической документации* на материал. При отсутствии таких требований следует использовать наиболее подходящие условия кондиционирования, приведенные в *ГОСТ 12423*, если иное не согласовано с заинтересованными сторонами, например, испытания при повышенных или пониженных температурах.

Рекомендуемыми условиями кондиционирования является атмосфера 23/50 по *ГОСТ 12423*, за исключением случаев, когда известно, что на свойства материала при изгибе не влияет влажность, в этом случае контроль влажности не требуется.

8 Проведение испытания


8.1 Измеряют ширину b с погрешностью ± 0,1 мм или менее и толщину h с погрешностью ± 0,01 мм в центре образца (см. примечание 1 и рисунок 5). Рассчитывают среднюю толщину $h_{ср}$ для испытуемых образцов данной партии.

Примечание – Образцы, полученные методом литья под давлением, никогда не бывают с идеально прямоугольным поперечным сечением. Измерение толщины в центре образца дает наименьшую толщину образца.

Образцы, толщина которых отличается от средней толщины образцов данной партии более чем на 2 %, следует отбраковать и заменить другими, выбранными из партии.

Допускается разница толщины Δh не более 0,1 мм из-за усадочной раковины (рисунок 5). Для того чтобы минимизировать усадочную раковину и другие дефекты образцов, изготовленных литьем под давлением, следует соблюдать *общие требования ГОСТ 12019.*

Примечание – В настоящем стандарте размеры испытуемого образца, используемые для вычисления свойств при изгибе, измеряют при комнатной температуре. Таким образом, при определении свойств при изгибе при других температурах термическое расширение образца в расчетах не учитывают.



h_m – наибольшая толщина испытуемого образца в поперечном сечении;
h – наименьшая толщина испытуемого образца в поперечном сечении
Требование: $\Delta h = (h_m - h) \leq 0{,}1$ мм

Рисунок 5 – Поперечное сечение образца, полученного методом литья под давлением, со схемой сужения из-за усадочной раковины (увеличено)

8.2 Устанавливают расстояние между опорами L, мм, вычисленное по следующей формуле

$$L = (16 \pm 1)\, h_{ср} \qquad (1)$$

где $h_{ср}$ – средняя толщина испытуемых образцов.

Установленное расстояние между опорами измеряют с погрешностью не более 0,5 %. Для рекомендуемого образца для испытания (6.1.2), расстояние между опорами – 64 мм.

Формулу (1) следует использовать, за исключением следующих случаев:

а) для образцов, упрочненных однонаправленными волокнами и имеющих очень большую толщину, расстояние между опорами вычисляют, используя большее значение соотношения $L/h_{ср}$, чтобы избежать разрушения от межслоевого сдвига.

Примечание – В этих случаях отношение $L/h_{ср}$ может превышать 60;

б) для очень тонких образцов с ожидаемым модулем упругости ниже 700 МПа [граница между жесткими и нежесткими пластмассами (3.12)], расстояние между опорами вычисляют, используя меньшие значения соотношения $L/h_{ср}$, чтобы проводимые измерения были в диапазоне рабочих нагрузок испытательной машины. В этих случаях рекомендуемое значение $L/h_{ср} = 8$;

в) для эластичных термопластов с ожидаемым модулем упругости ниже 700 МПа [граница между жесткими и нежесткими пластмассами (3.12)], расстояние между опорами вычисляют, используя большие значения соотношения $L/h_{ср}$, чтобы предотвратить вдавливание опор в испытуемый образец.

В этом случае рекомендуется значение $L/h_{ср}$, равное 32.

8.3 При испытании на изгиб не применяют предварительное нагружение образца, но небольшое предварительное нагружение образца для того, чтобы выйти за пределы начального изогнутого участка на кривой «изгибающее напряжение /относительная деформация» допускается.

Для измерения модуля упругости изгибающее напряжение в образце в начале испытания, σ_{f0} (рисунок 6) должно быть положительным, его значение должно находиться в интервале


$$0 < \sigma_{f0} \le 5 \cdot 10^{-4} E_f, \qquad (2)$$

что соответствует предварительной относительной деформации $\varepsilon_{f0} \le 0{,}05$ %, а при определении таких показателей, как σ_{fM}, σ_{fC} или σ_{fB} значение σ_{f0} должно находиться в интервале:

$$0 < \sigma_{f0} \le 10^{-2} \sigma_{fX}, \qquad (3)$$

где X – это M, B или C.

Примечание – Значение модуля упругости для вязко-эластичных материалов, таких, как полиэтилен, полипропилен и полиамид, содержащий влагу, заметно зависит от приложенной предварительной нагрузки.



$a \le 5 \times 10^{-4} E_f$ или $\le 10^{-2} \sigma_f$

Рисунок 6 – Пример кривой «изгибающее напряжение/относительная деформация», полученной после приложения предварительной нагрузки

8.4 Испытуемый образец симметрично устанавливают на опоры широкой стороной и прикладывают предварительную нагрузку (8.3) в середине между опорами (рисунок 2). При приложении предварительной нагрузки рекомендуется скорость подвижной траверсы 1 мм/мин. Когда предварительная нагрузка достигнута, необходимо установить показания системы измерения прогиба на ноль.

8.5 При определении модуля упругости скорость испытания устанавливают в соответствии с *нормативными документами или технической документацией* на испытуемый материал. При отсутствии таких данных из таблицы 1 выбирают значение, которое обеспечивает скорость деформации наиболее близкую к 1 %/мин. Для рекомендуемого образца скорость испытания – 2 мм/мин в соответствии с 6.1.2.

Скорость испытания V, мм/мин, необходимую для задания определенной скорости деформации, рассчитывают по формуле

$$V=rL^2/600h \qquad (4)$$

где r – скорость деформации, %/мин;

L – расстояние между опорами, мм;

h – толщина испытуемого образца, мм.

8.6 Испытание начинают с приложения предварительной нагрузки в течение 1 мин при скорости, установленной для определения модуля упругости (8.5). После выхода за пределы диапазона значений относительной деформации, установленных для определения модуля упругости (0,05 %≤ε≤0,25 %), продолжают испытание, как описано в методе А (8.7) или методе Б (8.8).

8.7 Метод А (определение кривой «изгибающее напряжение/относительная деформация» с использованием одной скорости испытания): продолжают непрерывно записывать нагрузку и прогиб испытуемого образца, используя скорость испытания, которая использовалась при определении модуля упругости (8.5).

8.8 Метод Б (определение кривой «изгибающее напряжение/относительная деформация» с использованием двух скоростей испытания): после определения модуля упругости (8.6) образец разгружают и вновь начинают испытание с более высокой скоростью, соответствующей испытуемому материалу, или переходят на более высокую скорость испытания, не разгружая образец. В качестве более высокой используют скорость испытания, указанную *в нормативных документах или технической документации* на испытуемый материал. При отсутствии таких указаний выбирают из таблицы 1 значение скорости, которое обеспечивает скорость деформации, наиболее близкую к 5 или 50 %/мин, что соответствует скорости испытания 10 или 100 мм/мин для рекомендуемого образца в соответствии с 6.1.2. Скорость испытания 10 мм/мин используют для материалов, которые разрушаются, не показывая четко выраженного значения изгибающего напряжения при максимальной нагрузке, и 100 мм/мин для всех остальных материалов.

Примечание:

1 Это эквивалентно процедуре, используемой при испытании на растяжение, где для определения модуля упругости используют скорость 1 мм/мин, а для определения других свойств при растяжении при относительных деформациях более 0,25 % – скорость 5 или 50 мм/мин.

2 При испытаниях на растяжение десятикратное увеличение скорости (от 5 до 50 мм/мин) приводит к росту напряжения при пределе текучести 8 %. Влияние изменения скорости испытания на результаты испытания при изгибе приведено в приложении А.

8.9 В процессе испытания регистрируют нагрузку и соответствующий прогиб образца, используя, если возможно, автоматическую регистрационную систему, которая дает полную кривую зависимости прогиба от изгибающего напряжения за весь период испытания [см. 9.1, формула (5)].

Определяют все соответствующие значения напряжения, прогиба и относительной деформации, приведенные в разделе 3, по кривой «нагрузка/прогиб» или «изгибающее напряжение/прогиб».

9 Обработка результатов

9.1 Изгибающее напряжение

Изгибающее напряжение σ_f, МПа, вычисляют по формуле

$$\sigma_f = \frac{3FL}{2bh^2}\ , \tag{5}$$

где F – прилагаемая нагрузка, Н;
L – расстояние между опорами, мм;
b – ширина образца, мм;
h – толщина образца, мм.

9.2 Относительная деформация при изгибе

Относительную деформацию при изгибе ε_f , безразмерная величина или %, вычисляют по формулам:

$$\varepsilon_f = \frac{6sh}{L^2}; \tag{6}$$

$$\varepsilon_f = \frac{600sh}{L^2}, \tag{7}$$

где s – прогиб, мм;
h – толщина образца, мм;
L – расстояние между опорами, мм.

9.3 Модуль упругости при изгибе

Для измерения модуля упругости при изгибе вычисляют значения прогиба s_1 и s_2, соответствующие заданным значениям относительной деформации изгиба ε_{f1} =0,0005 и ε_{f2} = 0,0025, по формуле

$$s_i = \frac{\varepsilon_{fi}L^2}{6h} \qquad (i \text{ равно } 1 \text{ или } 2) \tag{8}$$

где s_i – индивидуальное значение прогиба, мм;
ε_{fi} – соответствующая относительная деформация изгиба, значения которой ε_{f1} и ε_{f2} приведены выше;
L – расстояние между опорами, мм;
h – толщина образца, мм.

Модуль упругости при изгибе E_f, МПа, вычисляют по формуле

$$E_f = \frac{\sigma_{f2} - \sigma_{f1}}{\varepsilon_{f2} - \varepsilon_{f1}} \tag{9}$$

где σ_{f1} – изгибающее напряжение, измеренное при прогибе s_1, МПа;
σ_{f2} – изгибающее напряжение, измеренное при прогибе s_2, МПа;

Все формулы, относящиеся к свойствам при изгибе, справедливы только для линейной зависимости изгибающего напряжения от относительной деформации (1.7), поэтому для большинства пластмасс формулы точны только при малых значениях прогиба, однако расчет по данным формулам можно использоваться при сравнении пластмасс.

При использовании оснащенного компьютером испытательного оборудования определение модуля E_f по двум отдельным точкам на кривой «изгибающее напряжение /относительная деформация» может быть заменено определением линейной регрессии на участке кривой между указанными точками.

9.4 Статистические параметры

Вычисляют среднеарифметическое значение результатов испытания и, если необходимо, стандартное отклонение и 95-процентный доверительный интервал среднего значения по *ГОСТ 14359*.

9.5 Значащие цифры

За результат испытания принимают среднеарифметическое значение всех параллельных определений.

Значение изгибающего напряжения и модуля упругости при изгибе рассчитывают до третьей значащей цифры. Значение прогиба рассчитывают до второй значащей цифры.

10 Прецизионность

См. приложение Б.

11 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

а) ссылку на настоящий стандарт;

б) всю информацию, необходимую для идентификации испытуемого материала, включая марку пластмассы, наименование изготовителя, форму и условия предварительной обработки, если эти данные известны;

в) для листов – толщину листа и, если известно, направления главных осей образца по отношению к листу (для анизотропных материалов должно быть указано направление испытания);

г) форму и размеры образца для испытания;

д) метод изготовления образцов;

е) условия испытания и кондиционирования, если проводилось кондиционирование;

ж) число испытуемых образцов;

и) номинальное используемое расстояние между опорами;

к) метод А или В и скорость (скорости) испытания;

л) класс точности испытательной *машины или погрешность измерения нагрузки (5.4)*;

м) поверхность, к которой приложена нагрузка;

н) индивидуальные результаты испытания, при необходимости;

п) средние значения индивидуальных результатов;

р) стандартное отклонение и 95-процентный доверительный интервал соответствующих средних значений, при необходимости;

с) дату проведения испытания.

Приложение А
(справочное)

Влияние изменения скорости испытания на измеряемые значения свойств при изгибе

Таблица А1

Акрилонитрил-стирол-акрилат, ASA				
Скорость траверсы, мм/мин	*E*, МПа	σ (3,5 %), МПа	σ (max), МПа	ε (max), %
2	2 700	83	87	5,1
10	2 730	85	92	5,2
100	2 710	91	102	5,6
	Увеличение (относительно значений при скорости траверсы 2 мм/мин)			
2		100 %	100 %	100 %
10		103 %	105 %	102 %
100		110 %	117 %	110 %
Полибутилентерефталат с 30 % стекловолокна				
Скорость траверсы, мм/мин	*E*, МПа		σ (max), МПа	ε (max), %
2	10 061		212	2,57
10	10 104		226	2,69
100	10 086		238	2,75
	Увеличение (относительно значений при скорости траверсы 2 мм/мин)			
2			100 %	100 %
10			107 %	105 %
100			112 %	112 %

Приложение Б
(справочное)

Установление прецизионности

Б 1 Таблицы Б 1 и Б 2 основываются на круговых испытаниях, выполненных в соответствии с ASTM E 691. Все материалы были получены из одного источника. Каждый результат испытания был средним значением, полученным из пяти индивидуальных показателей. Каждая лаборатория получила и отчиталась по результатам двух испытаний для каждого материала.

Б 2 Таблица Б.1 основывается на результатах круговых испытаний четырех материалов, полученных от 9 лабораторий, а таблица Б.2 основывается на результатах круговых испытаний четырех материалов, полученных от 11 лабораторий.

Полученные значения r и R (Б 3) предназначены только для рассмотрения приблизительной прецизионности настоящего метода испытаний. Данные таблиц Б 1 и Б 2 не могут служить руководством для отбраковки материала, т. к. являются характерными только для данных проведенных круговых испытаний и могут быть непоказательными для других выборок, условий, материалов или лабораторий. Те, кто будет использовать данный метод, должны руководствоваться принципами ASTM E691. Для этого нужно получить конкретные данные своей лаборатории или данные межлабораторных испытаний с конкретной лабораторией.

Б 3 Значения r и R в таблицах Б 1 и Б 2. Если s_r и s_R были рассчитаны из достаточно большого количества данных и являлись среднеарифметическим значением каждых пяти результатов испытаний, то:

а) повторяемость (сходимость): два результата испытаний, полученных внутри одной лаборатории, могут быть признаны неравноценными, если они различаются более чем на значение r для данного материала. r является интервалом, показывающим максимальное различие между двумя результатами испытаний для одного материала, полученными одним оператором, использующим одно и то же оборудование в данной лаборатории;

б) воспроизводимость: два результата испытаний могут быть признаны неравноценными, если они различаются более, чем на значение R для данного материала. R является интервалом, показывающим максимальное различие между двумя результатами испытаний для одного материала, полученными разными операторами, использующими разное оборудование в разных лабораториях;

в) показатели в а) и б) будут иметь вероятность около 95 % (0,95).

Т а б л и ц а Б 1 – Показатели прецизионности для изгибающего напряжения при стандартном отклонении 3,5 %

В мегапаскалях

Материал	Среднее значение	s_r	s_R	r	R
Поликарбонат	70,5	0,752	1,99	2,11	5,58
АБС	72,1	0,382	2,67	1,07	7,49
ПЭВД	20,4	0,129	0,505	0,36	1,42
УПС	156[a]	1,65	3,13	4,62	8,75

[a] Для УПС было измерено изгибающее напряжение при максимальной нагрузке.

П р и м е ч а н и е – Значения символов – см. таблицу Б.2.

Т а б л и ц а Б 2 – Показатели прецизионности для модуля упругости при изгибе

В мегапаскалях

Материал	Среднее значение	s_r	s_R	r	R
Поликарбонат	2 310	45,6	146	128	410
АБС	2 470	33,6	157	94,0	439
ПЭВД	1 110	15,0	94,4	41,9	264
УПС	8 510	83,5	578	234	1618

s_r – внутрилабораторное стандартное отклонение;
s_R – межлабораторное стандартное отклонение;
r – 95%-ный предел повторяемости, равный $2{,}8s_r$;
R – 95%-ный предел воспроизводимости, равный $2{,}8s_R$

Приложение В
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок

Полный перечень изменений нормативных ссылок приведен в таблице В 1.

Таблица В 1

Структурный элемент (раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение)	Модификация
Раздел 2. «Нормативные ссылки»	Ссылка на ISO 291 «Пластмассы. Стандартные атмосферы для кондиционирования и испытания» заменена ссылкой на ГОСТ 12423–2013 «Пластмассы. Условия кондиционирования образцов (проб)». Ссылка на ISO 293 «Пластмассы. Образцы для испытаний из термопластичных материалов, изготовленные методом прямого прессования» заменена ссылкой на ГОСТ 12019–66 «Пластмассы. Изготовление образцов для испытаний из термопластов. Общие требования». Ссылка на ISO 295 «Пластмассы. Изготовление образцов из термореактивных материалов методом прямого прессования» заменена ссылкой на ГОСТ 12015–66 «Пластмассы. Изготовление образцов для испытания из реактопластов. Общие требования». Ссылка на ISO 2602 «Статистическая интерпретация результатов испытаний. Оценка среднего значения. Доверительный интервал» заменена ссылкой на ГОСТ 14359–69 «Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования». Ссылка на ISO 2818 «Пластмассы. Приготовление образцов для испытаний с помощью механической обработки» заменена ссылкой на ГОСТ 26277–84 «Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки» Ссылка на ISO 7500-1:2004 «Материалы металлические. Проверка машин для статических одноосных испытаний. Часть 1. Машины для испытания на растяжение/сжатие. Проверка и калибрование системы измерения усилия» заменена ссылкой на ГОСТ 28840–90 «Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования». Ссылка на ISO 23529 «Каучук и резина. Общие методы приготовления и кондиционирования образцов для испытаний физических свойств» заменена ссылкой на ГОСТ 25015–81 «Пластмассы ячеистые и пенорезиновые. Метод определения линейных размеров»

Приложение Г
(справочное)

Сравнение структуры международного стандарта со структурой межгосударственного стандарта

Таблица Г 1

Структура международного стандарта ISO 178 : 2010		Структура межгосударственного стандарта	
Приложения	A	Приложения	Б
	B		А
	–		В
	–		Г
Библиография	–	Библиография	–
Примечание – Сравнение структуры стандартов приведено, начиная с приложения, т. к. предыдущие разделы стандартов и их иные структурные элементы (за исключением предисловия) идентичны.			

Библиография

[1] ИСО 10350-1 (ISO 10350-1)	Пластмассы. Сбор и представление сопоставимых данных, определяемых одним значением. Часть 1. Формовочные материалы (Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point data — Part 1: Moulding materials)
[2] ИСО 10350-2 (ISO 10350-2)	Пластмассы. Сбор и представление сопоставимых данных, определяемых одним значением. Часть 2. Волокниты из длинных волокон (Plastics — Acquisition and presentation of comparable single-point data — Part 1: Moulding materials)
[3] ИСО 14125 (ISO 14125)	Армированные волокном пластмассовые композиты. Определение свойства при изгибе (Fibre-reinforced plastic composites — Determination of flexural properties)
[4] ИСО 1209-1 (ISO 1209-1)	Пенопласты жесткие. Определение свойств при изгибе. Часть 1. Основные свойства при изгибе (Rigid cellular plastics — Determination of flexural properties — Part 1: Basic bending test)
[5] ИСО 1209-2 (ISO 1209-2)	Пенопласты жесткие. Определение свойств при изгибе. Часть 2. Определение прочности при изгибе и модуль упругости при изгибе (Rigid cellular plastics — Determination of flexural properties — Part 2: Determination of flexural strength and apparent flexural modulus of elasticity)
[6] *ИСО 20753* *(ISO 20753)*	*Пластмассы. Образцы для испытания* *(Plastics — Test specimens)*
[7] ИСО 472:1999 (ISO 472:1999)	Пластмассы — Словарь (Plastics — Vocabulary)
[8] *ИСО 16012* *(ISO 16012)*	*Пластмассы. Определение линейных размеров испытательных образцов* *(Plastics — Determination of linear dimensions of test specimens)*
[9] АСТМ Е691 (ASTM E691)	Стандартная практика проведения межлабораторных испытаний для определения прецизионности метода испытаний Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision of a Test Method

УДК 678.5.01:620.174:006.354 МКС 83.080 MOD

Ключевые слова: пластмассы, метод испытания, статический изгиб, прогиб, изгибающее напряжение, модуль упругости при изгибе, относительная деформация изгиба, прочность при изгибе, скорость испытания, образцы для испытания при изгибе

Подписано в печать 11.10.2016. Формат 60x84 1/8.

Усл. печ. л. 2,79. Тираж 7 экз. Зак. 2518.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»

123995 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

Поправка к ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 6.1.3. Таблица 2, графа «Ширина *b* ± 0,5, мм»	25,0	25,0; 15,0
	10,0	10,0; 15,0
	15,0	15,0
	20,0	20,0; 30,0
	35,0	35,0; 50,0
	50,0	50,0; 80,0

(ИУС № 10 2016 г.)

Поправка к ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Узбекистан	UZ	Узстандарт

(ИУС № 5 2019 г.)

Поправка к ГОСТ 4648—2014 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 12 2021 г.)

gost.e-ecolog.ru