ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ. ПРОДУКЦИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 19229—73

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 674.817-41 : 001.4 : 006.354 Группа Ж00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ. ПРОДУКЦИЯ

Термины и определения

Fibre boards production. Terms and definitions

ГОСТ 19229—73

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 4 октября 1973 г. № 186 срок введения установлен с 01.07. 1974 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий на древесноволокнистые плиты.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термин, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, недопустимые — курсивом.

Термин	Определение
ВИДЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	
1. **Древесноволокнистая плита**	Листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования или сушки массы из древесного волокна, сформированной в виде ковра

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Октябрь 1979 г.

© Издательство стандартов, 1980

Продолжение

Термин	Определение
2. **Мягкая древесноволокнистая плита** Ндп. *Изоляционная древесноволокнистая плита.* *Пористая древесноволокнистая плита*	Непрессованная древесноволокнистая плита плотностью не более 350 кг/м^3
3. **Полутвердая древесноволокнистая плита**	Прессованная древесноволокнистая плита плотностью не менее 400 кг/м^3
4. **Твердая древесноволокнистая плита**	Прессованная древесноволокнистая плита плотностью не менее 850 кг/м^3
5. **Сверхтвердая древесноволокнистая плита**	Твердая древесноволокнистая плита, изготовленная с упрочняющими добавками и последующей термообработкой, плотностью не менее 950 кг/м^3
6. **Биостойкая древесноволокнистая плита** Ндп. *Антисептированная древесноволокнистая плита*	Древесноволокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью против биологических повреждений
7. **Огнестойкая древесноволокнистая плита** Ндп. *Трудносгораемая древесноволокнистая плита.* *Антипиреновая древесноволокнистая плита*	Древесноволокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью против воздействия огня
8. **Влагостойкая древесноволокнистая плита** Ндп. *Гидрофобизированная древесноволокнистая плита*	Древесноволокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью к поглощению влаги и набуханию
9. **Звукопоглощающая древесноволокнистая плита** Ндп. *Перфорированная древесноволокнистая плита* *Акустическая древесноволокнистая плита*	—
10. **Профилированная древесноволокнистая плита** Ндп. *Профильная древесноволокнистая плита.* *Рустованная древесноволокнистая плита*	Древесноволокнистая плита, которой придан определенный профиль в процессе прессования или последующей обработки
11. **Облицованная древесноволокнистая плита** Ндп. *Ламинированная древесноволокнистая плита*	Древесноволокнистая плита, поверхность которой облицована специальными листовыми или пленочными материалами. Примечание. Облицовка может быть двусторонней
12. **Окрашенная древесноволокнистая плита**	Древесноволокнистая плита, на поверхность которой нанесены лакокрасочные материалы.

Продолжение

Термин	Определение
	Примечание. Окраска может быть двусторонней
13. **Древесноволокнистая плита односторонней гладкости**	—
14. **Древесноволокнистая плита двусторонней гладкости**	—

ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ

15. **Вмятина**	Местное углубление на поверхности древесноволокнистой плиты
16. **Выпуклость**	Местное возвышение на поверхности древесноволокнистой плиты при увеличенной толщине
17. **Царапина**	Местное механическое повреждение поверхности древесноволокнистой плиты в виде удлиненного углубления
18. **Поврежденные углы**	—
19. **Скол**	Местное повреждение кромки древесноволокнистой плиты
20. **Пятно**	Ограниченный участок поверхности древесноволокнистой плиты, отличающийся по цвету
21. **Включения**	Наличие на поверхности древесноволокнистой плиты неразмолотых частиц древесины и коры
22. **Неравномерный отпечаток сетки**	—
23. **Расслоение**	Разделение древесноволокнистой плиты на слои под действием внешних нагрузок или внутренних напряжений
24. **Разнотолщинность**	Неравномерная толщина древесноволокнистой плиты
25. **Косина**	Отклонение от прямоугольной формы древесноволокнистой плиты
26. **Покоробленность**	Искривление древесноволокнистой плиты
27. **Бахрома**	Наличие смятых пучков волокон на кромках древесноволокнистой плиты в результате нечистого обреза ее
28. **Прогар**	Сквозное или несквозное местное разрушение древесноволокнистой плиты с изменением ее структуры

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Бахрома	27
Включения	21
Вмятина	15
Выпуклость	16
Косина	25
Отпечаток сетки неравномерный	22
Плита древесноволокнистая	1
Плита древесноволокнистая акустическая	9
Плита древесноволокнистая антипиреновая	7
Плита древесноволокнистая антисептированная	6
Плита древесноволокнистая биостойкая	6
Плита древесноволокнистая влагостойкая	8
Плита древесноволокнистая гидрофобизированная	8
Плита древесноволокнистая двусторонней гладкости	14
Плита древесноволокнистая звукопоглощающая	9
Плита древесноволокнистая изоляционная	2
Плита древесноволокнистая ламинированная	11
Плита древесноволокнистая мягкая	2
Плита древесноволокнистая облицованная	11
Плита древесноволокнистая огнестойкая	7
Плита древесноволокнистая односторонней гладкости	13
Плита древесноволокнистая окрашенная	12
Плита древесноволокнистая перфорированная	9
Плита древесноволокнистая полутвердая	3
Плита древесноволокнистая пористая	2
Плита древесноволокнистая профилированная	10
Плита древесноволокнистая профильная	10
Плита древесноволокнистая рустованная	10
Плита древесноволокнистая сверхтвердая	5
Плита древесноволокнистая трудносгораемая	7
Плита древесноволокнистая твердая	4
Покоробленность	26
Прогар	28
Пятно	20
Разнотолщинность	24
Расслоение	23
Скол	19
Углы поврежденные	18
Царапина	17

Редактор *С. Г. Вилькина*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Л. В. Вейнберг*

Сдано в наб. 08.04.80 Подп. в печ. 18.08.80 0,375 п. л. 0,34 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2115

gost.e-ecolog.ru