ГОСТ Р 50719—94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

НОРМЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ

Издание официальное

БЗ 4—94/206

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Акционерным обществом Центральный научно-исследовательский институт трикотажной промышленности

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 22.12.94 № 335

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область распространения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Требования по устойчивости к пиллингу 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОТНА ТРИКОТАЖНЫЕ ДЛЯ ВЕРХНИХ ИЗДЕЛИЙ

Нормы устойчивости к пиллингу

Knitted fabrics for outerwear.
Norms of pilling resistance

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые трикотажные полотна и полуфабрикаты из смешанной и полиакрилонитрильной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и нитей.

Стандарт пригоден для целей сертификации.

Стандарт не распространяется на трикотажные полотна с эффектом «плиссе» и «гофре».

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ Р 50025—92 Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ПИЛЛИНГУ

3.1 Методы испытаний трикотажных полотен на устойчивость к пиллингу — по ГОСТ Р 50025.

3.2 Нормы устойчивости к пиллингу трикотажных полотен и полуфабрикатов в зависимости от характеристик полотна и класса оборудования должны быть не более указанных в таблице 1.

Издание официальное

Таблица 1

Характеристика полотна	Число пилей на 100 см², не более
Полотна классических переплетений из смешанной пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи	20
Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН пряжи в сочетании с химическими нитями до 40% включительно в заправке	20
Полотна классических переплетений из смешанной и ПАН пряжи в сочетании с химическими нитями свыше 40% в заправке	15
Полотна классических переплетений из ПАН пряжи	25
Полотна из смешанной и ПАН пряжи и сочетаний ее с другими видами пряжи и химических нитей с кругловязального и плосковязального оборудования 3—8 класса, полуфабрикаты ручного вязания из смешанной и ПАН пряжи	10

УДК: 677.075:006.354 М40 ОКП 84 7000

Ключевые слова: полотна трикотажные для верхних изделий, нормы устойчивости к пиллингу

Редактор Т. П. Шашина
Технический редактор В. Н. Прусакова
Корректор А. С. Черноусова

Сдано в набор 03.02.95. Подп. в печ. 02.03.95. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47. Уч.-изд. л. 0,17. Тир. 361 экз. С 2164.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 429

gost.e-ecolog.ru