Сталь чистотянутая
для шпонок
Сортамент



ОСТ / НКМ 4093

Взамен ОСТ 300

Пример обозначения стали чистотянутой для шпонок нормальной пригонки сечением 18 × 11 *мм*²:

СТАЛЬ ШПОНОЧН. Н 18 × 11 ОСТ / НКМ 4093

Отклонения в микронах (1 микрон = 1 μ = 0,001 *мм*).

мм

Номинальные размеры		Допускаемые отклонения размера *b* (ширины)				Допускаемые отклонения размера *h* (высоты)		Вес 1 *пог. м* прутка в *кг*
		для нормальн. пригонки *Н*		для грубой пригонки *Г*				
b	*h*	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	верхн.	нижн.	
3	3	+ 20	0	+ 60	0	+ 60	0	0,07
4	4	+ 25	0	+ 80	0	+ 80	0	0,13
5	5	+ 25	0	+ 80	0	+ 80	0	0,20
6	6	+ 25	0	+ 80	0	+ 80	0	0,28
8	7	+ 30	0	+ 100	0	+ 100	0	0,44
10	8	+ 30	0	+ 100	0	+ 100	0	0,63
12	8	+ 35	0	+ 120	0	+ 100	0	0,77
14	9	+ 35	0	+ 120	0	+ 100	0	1,00
16	10	+ 35	0	+ 120	0	+ 100	0	1,27
18	11	+ 35	0	+ 120	0	+ 120	0	1,53
20	12	+ 45	0	+ 140	0	+ 120	0	1,91
24	14	+ 45	0	+ 140	0	+ 120	0	2,66
28	16	+ 45	0	+ 140	0	+ 120	0	3,55
32	18	+ 50	0	+ 170	0	+ 120	0	4,57
36	20	+ 50	0	+ 170	0	+ 140	0	5,70

При исчислении веса 1 *пог. м* прутка удельный вес принят равным 7,85 *кг/дм*³.

Материал: сталь по ОСТ/НКТП 2897 и 7123 (с врем. сопр. не ниже 50 *кг/мм*²). Марка стали оговаривается заказчиком.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден отд. станд. Наркоммаша 29/IX 1937 г. Срок введения 1/XI 1937 г.

gost.e-ecolog.ru