Министерство угольной промышленности СССР
Академия наук СССР
Ордена Трудового Красного Знамени
Институт горного дела им. А. А. Скочинского

Лаборатория резания угля

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРУШАЕМОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ОСНОВНЫХ БАССЕЙНОВ СССР

Часть II. Классификация показателей разрушаемости угольных пластов

Москва
1978

gost.e-ecolog.ru

Министерство угольной промышленности СССР
Академия наук СССР
Ордена Трудового Красного Знамени
Институт горного дела им. А. А. Скочинского

Лаборатория резания угля

Утверждено
зам. начальника Технического управления
Минуглепрома СССР
Н. А. Шальновым
27 января 1978 г.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРУШАЕМОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ОСНОВНЫХ БАССЕЙНОВ СССР

Часть II. Классификация показателей разрушаемости угольных пластов

Москва
1978

УДК 622.23.02

В работе приведена разработанная в ИГД им. А.А.Скочинского методика определения показателей, характеризующих угли и угольные пласты как разрушаемые среды: сопротивляемости резанию, степени хрупкости, категорий разрушаемости, свойств и содержания в пластах прослойков и твердых включений, абразивности и способности к измельчению. По описанной методике в ИГД им. А.А. Скочинского, ДонУГИ (канд.техн.наук А.А.Кривченко, канд.техн.наук В.И.Кутовой, канд.техн.наук В.Я.Резниченко), ШахтНИУИ (канд.техн.наук Н.Ф. Ренжигалов, канд.техн.наук И.П. Жигульский), КузНИУИ (канд.техн. наук П.И. Болдырев, канд.геол.-минер.наук М.И. Аксененко), КНИУИ (инж. В.Ф. Орлов), НИИОСуголь (инж. В.И.Ширяев, инж. А.А. Девятков) и НИИОГР (канд.техн.наук В.И.Друкинин, инж. В.И.Батурин) определен комплекс показателей разрушаемости около 1000 шахтопластов в основных бассейнах СССР.

Результаты исследований систематизированы и обобщены в лаборатории резания угля ИГД им. А.А.Скочинского (научный руководитель – проф., докт.техн.наук Е.З. Позин, отв. исполнитель – канд.техн.наук М.Ф.Куntыш).

Предлагаемая работа состоит из двух частей:

I – методика определения показателей разрушаемости углей и угольных пластов.

II – классификация показателей разрушаемости угольных пластов.

Первая часть выполнена проф., докт.техн.наук Е.З. Позиным (разделы I, 5), канд.техн.наук М.Ф.Куntышем (разделы 2, 3.1, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.5, 5), канд.техн.наук В.З.Меламедом (разделы 3.6, 4.4), инж.С.М.Азовцевой (разделы 3.2, 3.3, 4.3, 4.4), инж.Э.И.Баронской (разделы 3.4, 3.5).

Вторая часть работы составлена канд.техн.наук М.Ф. Куntышем и Р.В. Мазитовой при участии инж. С.М.Азовцевой.

Методика предназначена для работников научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, инженерно-технических работников производственных объединений и шахт.

© Институт горного дела им. А. А. Скочинского
(ИГД им. А. А. Скочинского), 1978

ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН
(УССР)

Наименование шахты, код по классификатору	Наименование или индекс пласта	Код пласта по классификатору	Технологическая марка угля	Эксплуатационная мощность пласта, м	Угол падения пласта, град.	Выход летучих по весу, %	Тип вмещающих пород: кровли	Тип вмещающих пород: почвы	Тип и мощность прослойков, содержание твердых включений	Сопротивляемость угля резанию A, кгс/см	Сопротивляемость угольного пласта резанию Aпл, кгс/см	Абразивность угольного пласта ρ, мг/кг	Показатель способности угля к измельчению m	Показатель степени хрупкости B	Класс по сопротивляемости резанию: угля	Класс по сопротивляемости резанию: пласта	Категория по разрушаемости: угля	Категория по разрушаемости: пласта
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДОНЕЦКУГОЛЬ" 580000																		
Им.Челюскинцев 582II2	K_8	467	Д	I,08	I2	39,4-43,5	Известняк	Песчаный сланец	Прослоек углистого сланца мощностью до I8 см. Включения пирита по всему пласту.	248	280	I30	0,64	2,24	У	У	К	К
	l_4	538	Д	I,40-I,50	I3-I6	35,9-41,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения железного колчедана	I6I	I90	I30	0,67	2,00	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	m_2	6I2	Г	0,50-0,70	II	43,5-44,0	Песчаный сланец	Песчаник	Включения колчедана размером от Ix2 до I6x30 см через 2-3 м.	I85	205	I25	0,65	2,I5	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	m_3	622	Г	I,23	I2	4I,5	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	I56	I75	I60	0,70	I,8I	Шб	Шб	ВСК	ВСК
Ордена Октябрьской революции шахта "Трудовская" 582III	K_8	467	Д	I,00	7	43,6-46,6	Известняк, песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см, включения колчедана размером от 3x40 до 5x10 см через 3-5 м.	I52	I70	I05	0,65	2,I5	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	l_4	538	Д	I,09-I,60	I3-I5	4I,0-44,6	Глинистый сланец	Песчаник	Линзы колчедана размером от 2x70 до 5x120 см	I26	I35	I40	0,68	I,93	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	m_3	622	Д	0,80-I,50	I3-I4	40,0-43,5	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6-I0 см, включения колчедана размером Ix2 до I0x35 см через 2-4 м	300	305	I75	0,67	2,00	УI	УI	ВК	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Ордена Октябрьской революции шахта "Трудовская" 582III	m_3	656	Д	I,I0-I,30	9-I2	37,2-4I,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2-3 см. Встречаются налеты пирита	230	235	70	0,70	I,8I	IУ	IУ	К	К
(№ 7)	m_7	6I2	Д	0,53-0,98	I2	40,0	Глинистый сланец	Песчаник, песчаный сланец	Чистый уголь			45	0,68	I,93				
Ордена Трудового Красного Знамени шахта "Петровская" 580703	K_8	467	Г	0,60	I0-I2	39,7	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Колчедан в виде линз	200	220	82			IУ	IУ	К	К
	h_7	209	К	I,I2-I,40	9-I2	32,4-37,5	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Чистый уголь	59	60	54	0,72	I,70	Iб	Iб	С	С
"Кировская" 582II6	h_{10}	232	К	0,82-I,28	I0-I3	33,0-33,9	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до 30 см. Гнезда пирита	I33	I90	367	0,66	2,07	Ша	IУ	ВСК	ВСК
	h_7	209	К	I,00-I,30	8-II	28,8-29,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью до I0 см.	I65	I75	86	0,42	6,50	Шб	Шб	С	С
	h_3	I74	К	0,64-0,73	II	22,9-25,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзочки и гнезда пирита	42	60	46	0,60	2,64	Iб	Па	ВС	С
	h_8	2I7	К	0,45-0,64	8-I0	27,9-30,6	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до 9 см. Прожилки кальцита, налеты пирита	46	I05	90	0,56	3,I6	Iб	Пб	С	СК
Им.Е.Т.Абакумова 582I0I	m_5	656	Г	0,90-I,90	8-I0	36,2-39,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь	II4	II5	50	0,70	I,8I	Пб	Пб	СК	СК
	m_3	622	Г	I,I7-I,I9	9	38,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Линзы пирита 3х20 см	I83	205	75	0,82	I,40	IУ	IУ	К	К
	l_4	538	Г	I,95-2,85	9	40,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью до 30 и 90 см			II5	0,80	I,44				
	K_8	467	Г	0,78	9-I0	40,3	Известняк	Углистый сланец	Чистый уголь			50	0,82	I,40				
"Лидиевка" 582I06	l'_8	578	Г	0,56-0,85	6-8	40,0	Глинистый сланец	Углисто-глинистый сланец, глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,69	I,87				
	l'_7	570	Г	0,34-0,75	8	4I,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Лидиевка" 582I06	l_3	527	Г	0,53-0,64	8-I2	37,6-38,5	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения пирита в виде пятен	232	235	65	0,84	I,38	IУ	IУ	ВК	ВК
	l_4	538	Г	0,45-I,05	8-9	35,7-39,8	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от 2xI0 до 3x20 см через 30-40 м	I55	I70	75	0,88	I,37	Шб	Шб	ВСК	К
	l_1	495	Г	0,64	8-I0	36,I-42,2	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 4 см	I43	I95	270	0,95	I,45	Ша	IУ	ВСК	К
№ I9 58090I	h_8	2I7	Г	0,6I	7-9	36,I-37,5	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения пирита	I53	I75	80	0,6I	2,53	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	h_7	209	К	I,I0-I,50	8-9	32,I-32,5	Песчанистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см.	58	65	40	0,62	2,43	Iб	Па	С	С
Им.А.Ф.Засядько 58020I	m_3	622	Г	I,60	I4	35,5-36,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 4 см Конкреции пирита	80	I55	3I0	0,82	I,40	Па	Шб	СК	ВСК
	K_8	467	Г	0,90	I5	29,0-34,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана размером 2x25см, 30-40 шт/I00 м	67	I05	2I5	0,60	2,64	Па	Пб	С	СК
	l_1	495	Г	I,80	20	34,I-34,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером 3xI5см, 20-30 шт/I00 м. Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см и прослоек песчаника мощностью I0 см	86	I75	425	0,56	3,I6	Па	Шб	С	ВСК
	l_4	538	Г	I,05	9	32,5-34,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Пирит в виде гнезд и линз в верхней пачке	2I0	235	I34	0,53	3,65	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	l_7'	570	Г	I,25	2I	37,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки: углисто-глинистого сланца мощностью 40 см и песчано-глинистого сланца мощностью I0 см			325						
"Куйбышевская" 582II5	l_8'	578	Г	I,I0-I,40	I6	35,8-36,7	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I3-20 см	85	I20	70	0,77	I,5I	Па	Ша	СК	СК
	l_1	495	Г	0,60	7	34,5-36,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 4 см, включения колчедана размером IxI,5 см через I,5-4 м	95	I65	4I0	0,57	3,02	Пб	Шб	СК	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Куйбышевская" 582II5	m_3	622	Г	0,97-I,70	I7-20	36,8-39,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 8 см. Включения колчедана размером от 0,3x2 до 3x30 см через 4-5 м	I20	205	466	0,69	I,87	Ша	IУ	СК	К
	K_8	467	Г	0,90	I3	39,5-40,4	Известняк	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана размером 2x2 см, 50-60 шт/I00 м	I27	I75	I28	0,57	3,02	Ша	Шб	СК	ВСК
	l_4	538	Г	0,80	I2	34,4-35,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Редкие включения колчедана в виде линз	I74	200	70	0,53	3,65	Шб	IУ	СК	ВСК
"Бутовка-Донецкая" 582I02	n_1	7I5	Г	2,I0	4-5	39,5-40,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см	3I	55	80	0,57	3,02	Iб	Iб	ВС	С
Им.М.И.Калинина 582I05	h_7	209	К,ОС	I,35	I7	I6,0-I7,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см	I00	I45	75	0,46	5,2I	Пб	Ша	С	С
	h_{10}	232	К,ОС	I,24	20	20,5-22,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения колчедана размером 5xI3 см через I-3 м	58	90	303	0,66	2,07	Iб	Пб	С	СК
	K_2^2	374	К	0,62	20	3I,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I5 см	II2	I55	55	0,45	5,50	Пб	Шб	С	СК
	K_5^1	424	К	0,70	22	29,5-33,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 8 см	I02	I60	270	0,54	3,65	Пб	Шб	С	СК
	h_8	2I7	ОС,К	0,85	I8	29,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	I09	I30	78	0,56	3,I6	Пб	Ша	СК	СК
Им.М.Горького	h_2	I63	ОС	0,60-0,70	I0	I7,3-I8,9	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	В верхней части угольного пласта прослоек углистого сланца мощностью 7 см	I05	I25	55	0,68	I,93	Пб	Ша	СК	ВСК
	h_{10}	232	К	0,98	I5	2I,9-29,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см	I00	I05	43	0,67	2,00	Пб	Пб	СК	СК
	h_7	209	К	I,I0	II-I2	23,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I7 см	56	95	65	0,80	I,44	Iб	Пб	С	СК
	h_8	2I7	К															

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.М.Горького	h_3	I74	ОС	0,85	I4	I8,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 5 см			42	0,60	2,64				
Октябрьский рудник	m_3	622	Г,Ж	I,20	I0	2I,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40						
"Октябрьская" 582I09	ℓ_8'	578	Г,Ж	I,I5		2I,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см			65						
	n_1	7I5	Г	I,90	9-I3	39,0-40,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см и включения пирита	I9I	225	9I	0,73	I,66	IУ	IУ	К	К
"Заперевальная" 582I07	h_7	209	ОС,К	I,42	5	I4,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см и песчано-глинистого сланца мощностью 8 см. Линзы пирита	78	I45	270	0,6I	2,53	Па	Ша	С	СК
	h_8	2I7	ОС	0,70	7	I8,4-I9,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см	78	I25	75	0,60	2,64	Па	Ша	С	СК
	h_{10}	232	К	I,32	5	I9,5-20,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 8см. Включения колчедана размером от 0,3х5 до I,5хI2 см неравномерны	I30	I85	5I5	0,59	2,76	Ша	IУ	СК	ВСК
№ 6"Капитальная"	h_2	I63	Т,ОС	0,6I	I5	I5,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см	I37	I45	50	0,55	3,3I	Ша	Ша	СК	СК
№ 9"Капитальная" 580303	h_3	I74	Т,ОС	0,70	9	II,9-I5,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана размером от 0,5х5 до 0,3хI5 см через I-3 м	37	60	98	0,62	2,43	Iб	Па	С	С
	h_6	I99	ОС,Т	I,0	3	I6,0-22,8	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек колчедана мощностью 4 см, прослоек глинистого сланца мощностью 20 см	20	I50	240	0,52	3,83	Iа	Шб	ВС	СК
	h_7	209	ОС,Т	0,92-I,28	5-6	I2,8-I5,9	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения конкреций колчедана размером 2-3 см. Прослоек глинистого сланца	I9	70	92	0,58	2,88	Iа	Па	ВС	С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Ордена Трудового Красного Знамени шахта "Мушкетовская" 580402	h_8	2I7	ОС	0,80		I9,5	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 25 см			6I5	0,62	2,43				
	h_3	I74	ОС	0,75-I,00	9	I9,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью 30 см	77	I05	285	0,60	2,64	Па	Пб	С	СК
	h_6	I99	ОС	0,65-I,20	6	I9,0-I9,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка песчано-глинистого сланца общей мощностью 3I см	77	255	580	0,64	2,24	Па	У	СК	К
	h_7	209	ОС	I,I5	I0	I7,8-I8,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I0 и 30 см	83	I55	300	0,52	3,83	Па	Шб	С	СК
"Восточная" 582I03	h_{10}	232	ОС,Т	I,20	25	I5,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Линзы пирита	20	II5	86	0,57	3,02	Iа	Пб	ВС	СК
	h_8	2I7	ОС,Т	0,90	I4	I8,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца общей мощностью I7 см			85	0,54	3,47				
"Моспинская" 582I08	g_2	750	Т	I,05-I,I5	3-8	I0,5-I0,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Линзы колчедана, по трещинам пленки кальцита	78	I30	I25	0,76	I,54	Па	Ша	СК	ВСК
	h_4	I83	Т															
№ 8 "Наклонная" 580605	h_3	I74	Т	0,70	4-8	II,0-I8,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Линзы пирита на контакте с кровлей. По трещинам пленки кальцита.	85	I05	90	0,66	2,07	Па	Пб	СК	СК
	h_2	I63	Т	I,30	I2	I3,0-20,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I2 и I5 см	44	80	75	0,50	4,23	Iб	Па	ВС	С
Им. газеты "Социалистический Донбасс" 582II0	h_{10}	232	ОС	I,45	5	I4,I-20,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I2 и 7 см	242	250	80	0,67	2,00	У	У	К	К
	h_8	2I7	ОС	0,80	5	I6,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см			55	0,64	2,24				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Глубокая" 582I04	h_8	2I7	Т	0,65	I4	I3,4-I8,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	92	92	40	0,46	5,2I	Пб	Пб	С	С
	h_{10}	232	ОС	I,50	5	I3,4-I8,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и I2 см.По трещинам налеты кальцита	84	I20	90	0,58	2,88	Па	Ша	С	СК
Им.А.А.Скочинского	h_7	209	К	0,94-I,84	8	25,0-27,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь			50						
"Южно-Донбасская" 582II7	C_{13}	I40	Г	0,68-0,75	6	36,I	Песчано-глинистый сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь			45						
	C_{11}	I30	Г	I,I5-I,30	I2	38,0	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь			45						
	C_{10}^2	I25	Г	0,95-I,20	8	38,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь			45						
"Панфиловская" 582II4	m_3	622	Г	I,35-I,55	I0	39,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана размером 3х30см через 4-5 м	I20	I75	II5	0,69	I,87	Пб	Шб	СК	ВСК
	l_8'	578	Г,К	I,05	8-I2	39,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см			II0	0,77	I,5I				
	l_4	538	К	0,70	II	28,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец										
	l_1	495	Г,К	0,80	I0	36,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана размером IхI5см через 2-4 м	60	I25	2I5	0,65	2,I5	Па	Ша	С	СК
	K_8	467	Г,К	0,90-I,00	I3	35,5	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Включения известняка и песчаника	98	II0	I45	0,69	I,87	Пб	Пб	СК	СК
"Центрально-Заводская" 580502	h_2'	I66	К	0,65	I0	26,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I05	I05	40			Пб	Пб	СК	СК
	h_8	2I7	К	0,70	28	28,6	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	28	30	40			Iа	Iа	ВС	ВС

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 6 "Красная Звезда" 580301	h_8	217	ОС,Т	0,90	5	I8,0-20,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	56	85	70	0,46	5,2I	Iб	Па	ВС	С
	h_7	209	ОС	I,65	5	I8,0-20,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 34 см			65	0,56	3,I6				
	h_6	I99	ОС,Т	I,20	3	I8,0-20,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 25 и 7 см			80						
"Красная Звезда" (шахтоучасток № I2 - "Наклонная")	h_4	I83	Т	I,25	8	II,0-I4,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек крепкого глинистого сланца мощностью 20 см			II0	0,46	5,2I				
580302	h_3	I74	Т	0,80	8	II,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек крепкого глинистого сланца мощностью 5 см. Линзы пирита	67	I00	95	0,50	4,23	Па	Пб	С	С
	g_2	750	Т	0,90	6	I2,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			45						
№ I2-I8 580601	h_4	I83	Т	I,80	20	II,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20 и 25 см			I35						
	h_3	I74	Т	0,60	II	I0,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь. По трещинам кальцит	48	50	55	0,59	2,76	Iб	Iб	С	С
	h_2	I63	Т	0,65	I0	II,0	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см с серным колчеданом			220	0,4I	6,87				
№ 20 580602	h_4	I83	Т	I,40	40	II,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек крепкого глинистого сланца мощностью 24 см			I85	0,93	I,42				
	h_3	I74	Т	0,75	20	II,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			50	0,63	2,33				
№ 2 580604	h_4	I83	ОС,К	I,27	I8	I8,0	Песчаник	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 25 см			80						
	h_3	I74	ОС,Т	0,70	I0	I8,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I09	II0	50	0,62	2,43	Пб	Пб	СК	СК
	h_2'	I66	ОС,Т	0,50	8	I7,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	58	60	50	0,60	2,64	Iб	Iб	С	С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАКЕЕВУГОЛЬ" 590000											
"Жовтневе" 590401	K_8	467	К	0,66-I,27	8-I8	22,5-26,0	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от IxI,5 до I0xI5 см через 7-I0 м. Прослойки: углистого сланца мощностью I2 см, глинистого сланца мощностью II-25 см	I00	I70	I45	0,54	3,47	Пб	Шб	С	СК
	l_3	527	К	0,89	2-I2	25,2	Песчанистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	64	65	50	0,58	2,88	Па	Па	С	С
Им.А.Б.Батова 592I05	l_1	495	К	I,0-I,25	8-9	23,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	I05	I30	90	0,56	3,I6	Пб	Ша	СК	СК
	K_8	467	К	I,02-I,20	8-I0	22,4-25,5	Песчанистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включении колчедана размером от IxI,5 до I0xI5 см через 7-I0 м	34	I00	235	0,46	5,2I	Iб	Пб	ВС	С
"Холодная Балка" 590701	$K_4^{2н}$	4I3	ОС	0,45-0,70	3	I5,0-I8,I	Песчанистый сланец	Песчаник	Прослоек углистого сланца мощностью I-3 см	63	75	80	0,67	2,00	Па	Па	С	СК
	K_4^1	402	ОС	0,74-0,85	4	I6,6-I9,2	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Чистый уголь	I08	I08	60	0,84	I,38	Пб	Пб	ВСК	ВСК
	K_5	4I8	ОС	0,38-0,50	3-4	I8,I-I8,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	II3	II3	50	0,55	3,3I	Пб	Пб	СК	СК
	K_1	355	ОС	0,89-0,92	I0-20	I6,8	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Редкие включения пирита	I94	200	85			IУ	IУ	ВСК	ВСК
	K_5^1	424	ОС	0,78-0,90	2-5	I8,9-25,I	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I см	II9	I20	75	0,56	3,I6	Пб	Ша	СК	СК
	K_2	365																
	K_2^2	374																
Им.В.М.Баженова 592I0I	$n_1^в$	7I7	Г	0,55-0,60	5-6	35,9-39,6	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчанистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	340	370	570	0,54	3,47	УI	УП	К	К
	$n_1^н$	7I9	Г	0,80-0,90	4-5	39,0-40,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Точечные включения пирита	254	260	II5	0,75	I,58	У	У	ВК	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.В.М.Бажанова 592I0I	m_3	622	К	I,45-I,50		29,2	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчанистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	90	225	455	0,72	I,7I	Пб	IУ	СК	К
Им.К.И.Поченкова 590902	K_5'	424	К	0,72-0,7I	26-28	27,3-32,8	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчанистого сланца мощностью I0 см,крепкий. Колчедан в нижней пачке	II2	I90	545	0,56	3,I6	Пб	IУ	СК	ВСК
	K_7	443	К	0,60-0,70	25	3I,6-3I,9	Глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	89	89	60			Па	Па	С	С
	l_1	495	К	I,66-2,07	25-30	28,4-33,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8-32 см. Прослоек мелкозернистого песчаника мощностью 3-5 см	26	90	II0	0,54	3,47	Iа	Пб	ВС	С
	l_3	527	К	0,56-0,60	23-26	28,9-3I,3	Глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	55	55	40	0,56	3,I6	Iб	Iб	С	С
	l_4	538	К	I,I7-I,2I	28-3I	30,3-34,3	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см. Включения колчедана размером от 2х50 до I5х20 см через I0-20 м	29	80	2I5	0,66	2,07	Iа	Па	ВС	СК
"Бутовская"	$n_1^в$	7I7	Г	0,48-I,I5	8-I0	38,0-45,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	II0	II0	50	0,60	2,64	Пб	Пб	СК	СК
	n_1	7I5	Г	I,42-I,90	6-I8	38,8-42,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Тонкие прослойки углистого сланца. Редкие включения колчедана	2I8	225	75	0,56	3,I6	IУ	IУ	ВСК	ВСК
Им.С.Орджоникидзе 590502	K_7	443	К	I,40-2,I0	27-34	25,7-37,8	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см	54	60	95	I,0I	I,60	Iб	Па	С	С
	K_8	467	К	0,46-0,65	25	26,8-29,7	Глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	I50	I50	60	0,54	3,47	Шб	Шб	СК	СК
	$l_1^в$	496	К	0,58-0,95	24-26	23,4-30,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Линзы колчедана	75	I05	I70	0,84	I,38	Па	Пб	СК	ВСК
	l_1	495	К	I,60-2,I5	23-25	28,8-32,6	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчаного сланца мощностью 3 см. Включения колчедана	I55	2I0	2I0	0,66	2,07	Шб	IУ	ВСК	К
	l_3	527	К	0,38-0,48	24	28,0-28,5	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец		93			0,58	2,88	Пб		СК	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.С.Орджоникидзе 590502	l_4	538	Ж	0,60-0,99	24	29,5-38,3	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от 2x50 до I5x20 см через I0-20 м	I35	I75	95	0,54	3,47	Ша	Шб	СК	СК
№ 8-8-бис 592I06	n_1	7I5	Г	I,60-I,87	6-I0	39,7-40,4	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца пиритизированного мощностью 7 см	I86	I90	395	0,69	I,87	IУ	IУ	ВСК	К
Им. 9-ой пятилетки	l_6	557	ОС	0,85-0,90	8-I0	I7,0-I8,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Линзы пиритизированного сланца	83	95	I45	0,60	2,64	Па	Пб	С	СК
	m_2	6I2	К	0,65		22,7												
Ордена Ленина шахта им.С.М.Кирова 59020I	l_7	566	Ж	0,40-I,I0	5-I2	25,4-28,4	Песчаник	Песчанистый сланец	Линзы песчаника	95	I05	240	0,53	3,65	Пб	Пб	С	С
	l_8'	578	Ж	0,80-I,35	7	22,6-30,4	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 22 см. Включения колчедана размером от 3x6 до 6xI5 см через I-2 м	I5I	I90	2I5	0,65	2,I5	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	m_3	622	Ж	I,04	8	28,4	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 5 см. Включения колчедана в виде линз	I54	I95	500			Шб	IУ	ВСК	ВСК
	K_4'	402	ОС	0,92	7	20,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки тонкозернистого пиритизированного песчаника мощностью I-2 см	4I	65	380	0,74	I,62	Iб	Па	С	СК
	K_5'	424	ОС	0,94	7-9	22,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I6 см	64	I55	480	0,56	3,I6	Па	Шб	С	СК
	l_6	557																
	l_4	538	К	0,70-0,80	6-I2	22,7-24,7	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Линзы колчедана	59	80	95	0,66	2,07	Iб	Па	С	СК
	$K_4^{2н}$	4I3	ОС	0,68-0,73	6	I6,0-I8,6	Песчанистый сланец	Песчаник	Тонкие линзы пиритизированного тонкозернистого песчаника	49	80	90	0,67	2,00	Iб	Па	С	СК
	K_5	4I8	ОС	0,63		I6,5							0,57	3,02				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Ясиновская"	m_9	690	Ж	0,80	I9-20	3I,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец		I05			0,64	2,24	Пб		СК	
	m_7	680	К	0,72-I,03	I8-I9	25,0-30,7	Известняк	Песчанистый сланец	Чистый уголь	82	82	50	0,64	2,24	Па	Па	СК	СК
	l_8'	578	К	I,00-I,58	4	2I,5	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Прослоек песчаного сланца мощностью 3 см крепкий	78	I00	270	0,64	2,24	Па	Пб	СК	СК
	l_6	557	К	0,75-I,58		2I,0-32,2							0,60	2,64				
Ордена Трудового Красного Знамени шахта им.В.И.Ленина 590602	K_5	4I8	ОС	0,55-0,70	5-8	I7,5-20,8	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	I04	I35	I35	0,56	3,I6	Пб	Ша	СК	СК
	K_4'	402	ОС	0,60-0,90	8-I0	I7,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I3I	I3I	50	0,74	I,62	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	l_1	495	К	I,05	2-5	22,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 23 см	54	85	60	0,64	2,24	Iб	Пб	С	СК
	l_1'	504	К	0,65	2-5	2I,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки: глинистого сланца мощностью 7 см, песчанистого сланца мощностью 4 см	72	I30	255	0,86	I,37	Па	Ша	СК	ВСК
	l_4	538	К	0,80-I,I0	I4-I9	24,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см	67	70	70	0,54	3,47	Па	Па	С	С
	m_5'	66I	Ж	0,55	I-4	33,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана	80	II5	90	0,56	3,I6	Па	Пб	С	СК
	l_7	566	Ж	0,75-I,I2	3	3I,2	Песчаник	Песчанистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью I4 см	54	90	60	0,52	3,83	Iб	Пб	С	С
	l_8'	578	Ж	0,9I-I,I0	3-4	32,5	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см. Линзы сидерита	I25	I85	80	0,65	2,I5	Ша	IУ	СК	ВСК
"Советская" 592I07	l_2'	5I9	ОС	0,52-0,60	I0	I7,8	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Чистый уголь	25	25	40			Iа	Iа	ВС	ВС
	l_6	557	К	0,86-0,90	2-I9	20,0-20,6	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Чистый уголь	59	59	40	0,40	7,28	Iб	Iб	ВС	ВС
	m_3	622	К	0,93		24,2							0,46	5,2I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Советская" 592I07	ℓ_8'	578	К	0,93		24,2							0,80	I,44				
	ℓ_4'	538	К	0,82		20,I							0,66	2,07				
"Чайкино" 592I04	m_3	622	К	I,50	5	20,0-2I,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек пиритизированного песчаника мощностью 3-4 см, включения линз колчедана	I55	2I0	I90			Шб	IУ	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНОАРМЕЙСКУГОЛЬ" 600000																		
Им.Т.Г.Шевченко 602I07	f_1	I55	Г	0,80-0,90	3-5	37,0	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от I,5x3,5 до 4x6 см через 5-I2 м	207	230	I65			IУ	IУ	К	К
Ордена Трудового Красного Знамени шахта им.Г.М.Димитрова 602II3	K_8	467	Г	I,00	9-II	43,I	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Мелкие включения пирита	I93	2I5	95	0,8I	I,42	IУ	IУ	К	К
	l_1	495	Г	I,20	9-II	37,2	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от 5x5 до 5x50 см через I м. Каолиновый прослоек мощностью 2-6 см	I96	240	205	0,80	I,44	IУ	У	К	ВК
	l_7	566	Г	I,I5	5	35,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	I9I	2I5	II0	0,78	I,48	IУ	IУ	К	К
Ордена Трудового Красного Знамени шахта "Центральная" 602I09	l_1	495	Г	I,00-I,20	I0-I2	35,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита	I82	205	95	0,86	I,37	IУ	IУ	К	К
	l_7	566	Г	I,05-I,I9	II	37,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита и пленки кальцита	I96	220	I25	0,83	I,39	IУ	IУ	К	К
	l_3	527	Г	0,98	I3-I7	38,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек слабого песчано-глинистого сланца мощностью 3 см	I5I	I65	I80	0,85	I,38	Шб	Шб	ВСК	К
"Ново-Гродовская"	l_1	495	Г	I,50-I,60	I5	43,4	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 7-I4 см, углистого сланца мощностью II см	236	250	I30	0,92	I,40	IУ	У	ВК	ВК
	K_8	467	Г	0,80-I,24	I0-I4	34,7-43,6	Известняк	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения колчедана размером от 5xI0 до 20xI50 см через 2-4 м	I53	225	630	0,95	I,45	Шб	IУ	ВСК	К
	l_8'	578	Г	I,I3	I2-I3	37,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I3 см	I88	200	90	0,77	I,5I	IУ	IУ	К	К
Им.Д.С.Коротченко 602I05	l_1	495	Г	I,00	8-9	39,6	Песчаник	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от Ix8 до 8x40 см через 5-I0 м	277	295	320	0,64	2,24	У	У	К	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.Д.С.Коротченко 602I05	ℓ_8'	578	Г	0,90	8-9	37,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером 3хI0 см через I-2 м	208	235	I55	0,77	I,5I	IУ	IУ	К	К
"Селидовская" 602I04	ℓ_3	527	ГД	I,I6	8-I0	42,7	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Редко встречаются мелкие включения пирита	328	340	80	0,82	I,40	УI	УI	ОК	ОК
	$K_8^{н+в}$	469	Г	0,54-0,90	8-I0	43,2-44,8	Известняк	Песчанистый сланец	Включения колчедана	3I7	340	II0	0,73	I,66	УI	УI	ВК	ОК
"Россия" 602I03	m_4^2	64I	Г	0,90-I,I0	2-I0	4I,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см	285	285	90	0,73	I,66	У	У	ВК	ВК
	m_3	622	Г	I,07	8-I4	4I,7	Песчаник.	Песчанистый сланец	Чистый уголь	284	285	60	0,78	I,48	У	У	ВК	ВК
"Горняк" 602II5	ℓ_8'	578	Д	I,3I	9	40,8-42,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчаного сланца мощностью 3 см, глинистого сланца мощностью 3 см	I75	I85	3I0	0,88	I,37	Шб	IУ	К	К
	ℓ_7	566	Д	I,50	9	45,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Редко встречаются включения кальцита	I63	I70	II0	0,8I	I,42	Шб	Шб	К	К
"Кураховская"	ℓ_4	538	Д	0,80	I8	4I,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I55	I55	50	0,68	I,93	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	K_8	467	Д	0,84		40,0-4I,5	Известняк	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I6 см. Включения колчедана	220	255	I70	0,76	I,54	IУ	У	К	ВК
	ℓ_2'	5I9	Д	0,80	I0	44,0	Известняк	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от Iх7 до 7х30 см через 5-I0 м	250	275	I25			У	У	ВК	ВК
	m_3	622	Д	I,07	9-I0	45,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчаного сланца средней крепости мощностью 5 см. Включения пирита в виде линз	459	465	580	0,56	3,I6	УШ	УШ	ВК	ВК
"Украина" 602I06	ℓ_8'	578	Д	I,22	8-I2	40,6	Известняк	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см. Включения пирита в виде гнезд	246	280	I30	0,74	I,62	У	У	К	ВК
	ℓ_7	566	ГД	0,68	I0-I2	39,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Встречаются гнезда пирита размером 3-5 см	235	260	I00	0,72	I,70	IУ	У	К	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Украина" 602I06	K_8	467	Г	I,I9	I0-I2	44,3	Известняк	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от IхЗ до 7хI5 см через I-3 м.Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	204	250	I95	0,79	I,46	IУ	У	К	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДОБРОПОЛЬЕУГОЛЬ"											
"Добропольская" 602II0	K''_8	470	Г	0,70	I0-II	37,3	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см. По трещинам пленки кальцита и пирита	240	260	I70	0,76	I,54	У	У	К	ВК
	l_3	527	Г	I,40	I0-I2	36,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I9 см. Включения колчедана	204	265	280	0,83	I,39	IУ	У	К	ВК
	l'_2	5I9	Г	I,75	I0-II	23,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I0 см и глинистого сланца мощностью 20 см	207	240	245	0,77	I,5I	IУ	У	К	ВК
Им.XXI съезда КПСС 600501	l_3	527	Г	I,20	I0	35,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером от 2х4 до 5х8 см через 5-I0 м. Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I5 см	I7I	250	340	0,74	I,62	Шб	У	ВСК	ВК
	K^0_5		Г	0,80	II	35,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения пирита в виде линз мощностью 3-5 см	I57	I85	90	0,78	I,48	Шб	IУ	ВСК	К
(№ I "Водянская")	K_5	4I8	Г	0,93	I2	38,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения кальцита	298	3I0	220	0,65	2,I5	У	УI	ВК	ВК
	l'_2	5I9	Г	I,25	I0	35,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки песчано-глинистого сланца мощностью I0 см и глинистого сланца мощностью 5 см			270	0,72	I,70				
"Родинская" 602II8	K_5	4I8	Г	I,80	9	36,5	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения пирита в виде линз	I84	245	II0	0,73	I,66	IУ	У	К	К
	l'_8	578	Г	0,70	2I	36,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40						
Ордена Ленина шахта "Краснолиманская" им.50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 602I02	l_7	566	Г	I,75	8	35,3	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 25 см, слабый. Прожилки пирита	278	285	II5	0,78	I,48	У	У	ВК	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Ордена Ленина шахта "Краснолиманская" им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 602I02	ℓ_3	527	Г	I,80	8	37,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки: глинистого сланца мощностью 3 см, песчано-глинистого сланца 7 см, углисто-глинистого сланца 20 см. Включения колчедана размером от 2xI до Ix5 см через I-I0 м	282	300	85	0,78	I,48	У	У	ВК	ВК
"Белозерская" 602III	ℓ_3	527	Г	I,90	I0	37,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек крепкого глинистого сланца мощностью 25 см			80	0,83	I,39				
	m_4^2	64I	Г	I,I0	I0-II	40,3	Глинистый сланец, известняк	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	235	260	75	0,76	I,54	IУ	У	К	ВК
	m_4^0	633	Г	I,80	I0-I2	38,7	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения пирита	236	265	90	0,76	I,54	IУ	У	К	ВК
Им.РККА 602II4	$K_8^н$	470	Г	0,80	I0	34,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения пирита в виде линз размером от 2xI5 до 5x20 см	I54	I85	80	0,5I	4,02	Шб	IУ	СК	СК
	ℓ_3	527	Г	I,80	9	34,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца общей мощностью 40 см	I76	205	95	0,69	I,87	Шб	IУ	ВСК	К
Гидрошахта "Пионер" 602II7	ℓ_8	574	Г	0,90	I0-I3	35,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	205	205	I25	0,77	I,5I	IУ	IУ	К	К
	ℓ_3	527	Г	I,30	I3	35,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I5 см и глинистого сланца мощностью 5 см			370	0,86	I,37				
	m_4^2	64I	Г	I,35	I2-I3	36,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см	I55	I70	75	0,76	I,54	Шб	Шб	ВСК	К
	m_4^0	633	Г	I,00	I2	35,4	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь			I00	0,7I	I,75				
"Ново-Донецкая" 602I0I	K_8	467	Г	I,00	II	45,3	Известняк	Песчано-глинистый сланец		386	390	40	0,66	2,07	УП	УП	ОК	ОК
	ℓ_3	527	Г	I,85	II	43,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца общей мощностью 25 см	238	245	80	0,86	I,37	IУ	У	ВК	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Гидрошахта "Красноармейская" 602II6	m_4^0	633	Г	I,06	I0	43,0	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь			50	0,64	?,24				
	m_1^1	607	Г	I,I0	II	42,9	Известняк, глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см	355	355	95			УI	УI	ОК	ОК
	m_4^2	64I	Г	I,I2	I0	43,4	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	3I5	3I5	50	0,76	I,54	УI	УI	ОК	ОК
	m_5^1	66I	Г				Песчаник	Глинистый сланец										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АРТЕМУГОЛЬ" 6I0000																		
Им.Артема 6I2I0I	m_4^o	633	Ж	0,54	55-60	32,0-34,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец		88		50			Па		СК	
Ордена Октябрьской Революции шахта им.В.И.Ленина 6I2II0	K_3	467	К	0,85	80	I5,0-I7,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью I5 см. Включения колчедана в виде линз	83	I35	I40			Па	Ша	СК	ВСК
"Южная" 6I2I08	$m_4^в$		Ж	0,73	57-60	34,9	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 3-7 см. В верхней части линзы пирита размером 3х5 см	II2	I40	II5			Пб	Ша	СК	ВСК
	K_2^{-2}	374	Ж	0,58	56-6I	26,9	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана	4I	60	90			Iб	Па	С	С
Им.К.Е.Ворошилова 6I2I07	l_5	547	Ж	0,62	5I	3I,3	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I см	5I	55	65			Iб	Iб	С	С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ОРДЖОНИКИДЗЕУГОЛЬ" 620000																		
"Полтавская" 622I04	K_4^1	402	Т	0,89		9,0-I0,0			Чистый уголь	53	55	50			Iб	Iб	С	С
Им.К.Маркса 622I02	ℓ_3	527	ОС	I,45-I,65	67	20,I	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки углистого сланца мощностью 5-35 см	II7	I55	55			Пб	Шб	СК	ВСК
"Красный Профинтерн" 622I03	K_2	365	К	0,59	64-67	I5,I	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см	62	85	65			Па	Па	С	СК
	$K_4^{1н}$	405	ОС	0,9	64-66	I7,5	Глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	66	66	50			Па	Па	С	С
"Красный Октябрь" 622I07	K_2^2	374	К	0,52	62	I5,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Чистый уголь	4I	4I	40			Iб	Iб	С	С
"Южный Коммунар" 622I06	$\ell_1^в$	496	Т	0,70-I,30	64	9,0-I0,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2-5 см	I23	I30	50			Ша	Ша	СК	СК
"Булавинская" 622I08	$\ell_1^н$	498	ПА	I,65	60	8,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью 5-I2 см. Включения колчедана размером 3хI0 см	II4	I55	75			Пб	Ша	СК	ВСК
	K_5^1	424	ПА	I,53	67	8,2-8,9	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 35 см	I22	I65	I70			Ша	Шб	СК	ВСК
"Углегорская" 622I05	$K_7^{1в}$	448	ПА	I,40-2,00	60-63	I1,8	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослойки: углистого сланца мощностью 3 см и глинистого сланца мощностью I6-35 см	85	I35	I45			Па	Ша	СК	ВСК
"Енакиевская" 622I0I	m_3	622	Т	0,96	40	I0,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			I20						
	ℓ_7	566	Т	I,06	45	9,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			85						
	ℓ_6	557	Т	I,65	45	I0,6	Известняк	Глинистый сланец	Прослойки: глинистого сланца мощностью I5 см; углисто-глинистого сланца мощностью 8 и 9 см			90						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Енакиевская" 622I0I	K_7	443	T	I,40	45	I0,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см;два прослойка углистого сланца мощностью по I0 см			I50						
	K_3^8	389	T	0,80	48	9,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец				70						
	h_{10}	232	OC															

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ШАХТЕРСКАНТРАЦИТ" 630000											
Им. I Мая 630801	K_5	418	А	I,50	29	6,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца средней крепости и прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 48 см. Включения колчедана, кальцита размером 2хI0 см	92	I70	340	**0,58**	2,88	Шб	Шб	СК	ВСК
"Постниковская" 630401	h_2'	I66	А	I,40	2I	3,3	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 24 см, включения пирита	I60	205	205	0,58	2,88	Шб	IУ	СК	ВСК
	h_8	2I7	А	I,20-I,30	I3	4,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек пирита мощностью 3 см, слабые прослойки мощностью 2 см	82	I30	I90	**0,7I**	I,75	Па	Ша	СК	ВСК
	$h_4^в$	I84	А	0,85	29	3,6	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана размером от I5хI5 до 25х50см, до I%	I2I	I60	I55	**0,60**	2,64	Ша	Шб	СК	ВСК
"Контарная" 632I07	ℓ_3	527	А	I,37-I,45	7	6,6	Известняк	Песчанистый сланец	Прослоек слабого глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана размером от I5х25 до 40х60см	I53	2I0	I95	**0,60**	2,64	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	ℓ_2''	5I3	А	I,70	I0-I3	5,2	Песчаник	Песчанистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 55 см. Включения колчедана в виде почек	I50	230	205	0,60	2,64	Шб	IУ	СК	ВСК
"Стожковская" 632II3	ℓ_3	527	А	I,30-I,45	I5-20	**4,6-5,2**	Известняк	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см. Линзы колчедана	276	3I0	I55	0,74	I,62	У	УI	ВК	ВК
	ℓ_7	566	А	I,00	4	7,3	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана размером от 5хI0 до I0х25 см	I06	I60	I80	0,50	4,23	Пб	Шб	С	СК
"Киевская" 632I02	h_8	2I7	А	I,00	20	3,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения колчедана	I0I	I45	I05	**0,63**	2,33	Пб	Шб	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.ХУП партсъезда 632108	K_2^2	374	А	I,48	I0-I6	5,4	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0-20 см. Гнезда пирита небольших размеров	II2	I45	I60	0,59	2,76	Пб	Ша	СК	СК
	K_2	365	А	0,80-I,I0	I0-I6	5,4	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I6 см	I36	I70	I50	0,70	I,8I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
"Тернопольская" 632I06	K_2	365	А	0,80	I5-I8	4,6	Песчаник	Углисто-глинистый сланец		I33			0,63	2,33	Ша		СК	
	K_2'	369	А	0,64	I3	5,9	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см	I95	2I5	I25	0,54	3,47	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	K_3	388	А	I,I0	I4	7,7	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до 20 см. Линзовидные включения колчедана	I85	235	I40	0,47	4,94	IУ	IУ	СК	СК
	K_7	443	Т	I,50-I,70	I8-20	6,5	Песчаник	Песчанистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 5-40 см, включения колчедана	I50	I90	I50	0,5I	4,02	Шб	IУ	СК	СК
	K_5	4I8	Т	0,95-I,03	I8-20	6,9	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения колчедана в верхней пачке	I22	I55	90	0,59	2,76	Ша	Шб	СК	СК
"Комсомольская"	m_3	622	ПА	0,65	I4	9,5	Песчаник	Песчаник		I76			0,70	I,8I	Шб		ВСК	
	l_7	566	ПА	I,05-I,10	I6-I8	7,7	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I25	I25	40	0,69	I,87	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Рассвет"	l_6	557	ПА	0,65-0,80	I5-I7	7,5-8,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Мелкие включения колчедана	I2I	I30	50	0,73	I,66	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	l_4	538	ПА	0,95	I7-I9	6,9-9,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Мягкие прослойки мощностью 5 см, мелкие включения колчедана	I26	I45	65	0,46	5,2I	Ша	Ша	С	С
	l_7	566	Т, ПА	I,00	I4	6,2-7,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	5I	5I	50	0,67	2,00	Iб	Iб	С	С
	m_3	622	Т, ПА	0,90	I4	5-7	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь			50	0,66	2,07				
	l_3	527	ПА	I,I3	I7	8,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			70	0,75	I,58				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Харцызская"	$g_2^н$	755	А	I,I0-I,20	8-9	7,9	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки и линзы колчедана мощностью 2 см	I52	I85	I60			Шб	Iу	ВСК	ВСК
	$h_{I0}^в$	233	Т, ПА	0,90	9-I2	II,7	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см. Включения колчедана и кристаллы кальцита	I09	I35	240	**0,60**	2,64	Пб	Ша	СК	СК
"Шахтерская" 632II2	h_2'	I66	А	I,08	25-27	4,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана	I29	I60	80	0,60	2,64	Ша	Шб	СК	ВСК
	h_3	I74	А	0,80	25-28	3,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедена	I07	I40	I05	0,56	3,I6	Пб	Ша	СК	СК
"Зуевская" 63I00I	K_2	365	ПА	0,60-0,70	23	7,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Почки пирита	I35	I65	75	**0,55**	3,3I	Ша	Кб	СК	СК
	K_5	4I8	Т	I,00	23	6,8	Песчанистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I65	I65	45	**0,57**	3,02	Шб	Шб	СК	СК
	K_3	388	ПА (Т)	I,35-I,45	23	7,5	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки (f= 4) мощностью 5-I2 см. Включения колчедана	I35	200	II0	**0,67**	2,00	Ша	Iу	ВСК	К
"Ждановская" 63020I	$l_4^в$	I84	Т	I,00	20	I0,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	4I	4I	80	0,46	5,2I	Iб	Iб	ВС	ВС
	l_6	557	Т	0,92	20	I0,2	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Чистый уголь	79	79	80	0,46	5,2I	Па	Па	С	С
	m_9	690	ПС	0,60	I5	I7,3	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки (f= 4) мощностью I0-I4 см. Прожилки колчедана размером 3х30 см	I97	270	360			Iу	у	ВСК	К
	l_7	566	Т	I,30	I8	9,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки средней крепости мощностью I0 см	50	70	290	**0,63**	2,33	Iб	Па	С	С
	m_3	622	Т	I,I0-I,I5	I6	II,7	Песчанистый сланец	Песчаник	Прослойки углисто-глинистого сланца мощностью 8 см. Прожилки колчедана	77	I05	245	0,66	2,07	Па	Пб	СК	СК
"Винницкая" 632I0I	l_2	5I0	ПА	I,20-I,30	7-I0	I,50-7,2	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см. Включения колчедана	I85	245	275			Iу	у	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Коммунист" 632103	q_2	750	А	I,40	3,5	5,8	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки углисто-глинистого сланца мощностью до 30 см. Включения колчедана	83	I40	200	0,68	I,93	Па	Ша	СК	ВСК
Им.В.И.Чапаева 630901	K_3	388	ПА, А	0,85	I0	7,5-I0,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка песчано-глинистого сланца мощностью 2 и 3 см			520	0,73	I,66				
	K_2	365	А	I,05	I9	5,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I2 и 3 см.			I70	0,68	I,93				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТОРЕЗАНТРАЦИТ" 640000											
Ордена Трудового Красного Знамени шахта "Снежнянская" 642I08	h_6	I99	А	0,92	5-8	3,9	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью I0 см	I65	I80	I53	**0,78**	I,48	Шб	IУ	К	К
Ордена Ленина шахта "Восход"	h_3'	I78	А	I,75	5-I2	I,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 60 см. Линзы серного колчедана, кварцит, кальцит	256	300	4I0			У	УI	К	К
	h_3	I74	А			3,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец		I24			**0,58**	2,88	Ша		СК	
Ордена Ленина шахта "Миусская" 642II2	h_7	209	А	0,95	5	2,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 9 и 6см. Линзы пирита и кальцит	I42	I75	I70	**0,69**	I,87	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	h_3'	I78	А	I,66	5	3,4	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 76 см. Включения пирита в средней пачке	I65	235	260	0,59	2,76	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	$h_2^{1н}$	I69	А	0,80	20	до 5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I4 и 3 см			2I0						
"Заря"	h_6	I99	А	I,09	22	4,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 24 см			I40	**0,56**	3,I6				
	$h_2^{1в}$	I67	А	I,I9	43	4,0	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 33 см			I70	0,53	3,65				
	h_8	2I7	А	I,32	I4-I6	2,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см. Пиритизированные линзочки	I4I	I50	2I5	**0,52**	3,83	Ша	Шб	СК	СК
	h_7	209	А	0,80	I3	4,3	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 2; I2 и I0 см. Редкие линзы пирита	I22	I80	260	0,6I	2,53	Ша	IУ	СК	ВСК
	h_3'	I78	А	0,86	25	3,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца средней крепости мощностью I0 см; углисто-глинистого сланца 20 см; редкие включения пирита	45	I65	295	0,56	3,I6	Iб	Шб	С	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Ордена Ленина шахта "Ударник"	h_3	I74	А	0,92	8-I2	3,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Редкие включения колчедана, кварцита	I30	I40	2I0	0,63	2,33	Ша	Ша	СК	ВСК
	h_6	I99	А	0,60	8	3,9	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец		I53		I90	0,73	I,66	Шб		ВСК	
	h_7	209	А	I,20	I0	3,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 4I и 7 см; включения пирита, кварцита	I97	285	3I5	0,58	2,88	IУ	У	ВСК	К
	h_3'	I78	А															
	K_6'	438	А	I,30	9	0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 25; I4 и 30 см									
"Червона Зирка" 642I04	K_1	355	А	0,60	7-I0	3,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	93	I30	45	0,59	2,76	Пб	Ша	СК	СК
	K_3	388	А	0,95	5-7	3,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см									
	K_2^2	374	А	0,69	I0-I6	5,3	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см и углисто-глинистого сланца мощностью 5 см. Линзы пирита, колчедана	I07	I85	I40	0,72	I,70	Пб	IУ	СК	К
Им.Л.И.Лутугина 642I05	h_8	2I7	А	I,I5	8-I0	3,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 9 см	I55	I65	85	0,78	I,48	Шб	Шб	ВСК	К
	h_7	209																
Им.К.И.Киселева 642I0I	h_6	I99	А	I,I0	I4-I5	2,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I6 см, углисто-глинистого сланца мощностью I0 см	I66	205	I80	0,64	2,24	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	h_3	I74	А	0,60	I3	2,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана в виде линз	I27	I55	85	0,43	6,I4	Ша	Шб	С	С
	h_2^{I8}	I67	А	0,75	I3	до 5	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			90	0,44	5,8I				
	h_4^8	I84	А	0,95	I6	до 5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 3 и 5см			80	0,44	5,8I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 3-бис 642I06	K_4^1	402	А	I,05	20	до 5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью IO см			75	0,77	I,5I				
	K_2	365	А	0,75	5	4,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	I60	200	95	0,59	2,76	Пб	IУ	ВСК	ВСК
	K_2^2	374	А	0,75	7	4,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана	95	I65	I65	0,60	2,64	Пб	Пб	СК	ВСК
"Объединенная" 642I07	K_2	365	А	0,75	5	6,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана в верхней пачке	300	3I5	I70	0,84	I,38	У1	У1	ОК	ОК
	K_2^2	374	А	0,85	6	4,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 6 и 9см. Включения колчедана в нижней пачке	84	I55	2I0	0,77	I,5I	Па	Пб	СК	ВСК
	K_3	388	А															
"Торезская"	K_7	443	А	I,40	8	4,2	Песчаник	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью IO и 22 см, углистого сланца мощностью 20 см. Включения колчедана в верхней и средней пачках	I94	265	3I5	0,69	I,87	IУ	У	К	К
	K_2	365	А	I,75	II	6,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 80см	256	280	I25	0,67	2,00	У	У	К	К
"Прогресс"	h_8	2I7	А	0,93	25	2,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 7 см. Включения колчедана на контактах	92	I20	II5			Пб	Па	СК	СК
"Лесная" 642II0	h_7	209	А	I,50	30	3,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 20 см, углисто-глинистого сланца мощностью 20 и 5 см	58	I50	I90	0,40	7,28	Пб	Пб	ВС	С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Лесная" 642II0	h_8	2I7	А	I,30	I8	2,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки углисто-глинистого сланца мощностью 5 и 7см	I46	I60	70	0,66	2,07	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	h_{10}	232	А	I,00	23	4,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью I0 см, углисто-глинистого сланца мощностью 5 см	I80	200	95	0,45	5,50	IУ	IУ	СК	СК
"Донецкая" 642I03	h_2'	I66	А	0,70	I7	I,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см	I86	I90	60	0,54	3,47	IУ	IУ	СК	ВСК
	h_3	I74	А	0,60	I7	3,9	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером до 30х50 см через 2-5 м	I47	I85	2I5	0,56	3,I6	Ша	IУ	СК	ВСК
	$h_4^в$	I84	А	I,00	I7	4,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 8 и 5 см. Включения колчедана	62	II0	I30	0,43	6,I4	Пв	Пб	ВС	С
"Волынская" 640202	K_2	365	А	I,25	33	4,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Линзы пирита	I60	I90	I30	0,59	2,76	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	K_2^2	374	А	0,70	25	4,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 6 и 8 см	95	I35	I00	0,49	4,45	Пб	Ша	С	СК
	K_4'	402	А	0,85	25	4,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см и углисто-глинистого сланца I4 см	I05	I50	II5	0,49	4,45	Пб	Шб	С	СК
	h_8	2I7	А	I,I5	45	3-4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 4 и 5 см, прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 20 см			95	0,47	4,94				
	h_{10}	232	А	0,80	44	3-5	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см и углисто-глинистого сланца мощностью I3 см			70	0,52	3,83				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Ремовская" 642I02	h_2	I68	А	0,50	II	4,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			90	0,56	3,I6				
	h_3'	I78	А	I,I0	5	3,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прслоек глинистого сланца мощностью 20 см и углисто-глинистого сланца мощностью 20 см. Включения колчедана	I30	2I0	257	0,59	2,76	Ша	IУ	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ВОРОШИЛОВГРАДУГОЛЬ" 650000																		
"Зоринская" ("Никанор") 650701	ℓ_7	566	Т	0,75	40	II,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			50						
	ℓ_6	557	Т	I,35	I4	I2,0	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 7 см. Включения колчедана	I75	2I5	225	0,6I	2,53	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	ℓ_4	538	Т	I,I0	9	I2,0	Известняк	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см. Включения колчедана	73	I40	II5	0,49	4,45	Па	Ша	С	СК
	ℓ_3	527	Т	0,90	8	I0,0-II,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 2 см			I90	0,42	6,50				
("Комиссаровская") 650702	ℓ_6	557	Т	I,35	4	I0,I	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см и углисто-глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана	6I	I05	90	0,56	3,I6	Па	Нб	С	СК
	ℓ_5	547	Т	0,95	5	9,6-II,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец и глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана	84	I25	75	0,67	2,00	Па	Ша	СК	СК
	ℓ_4	538	Т	I,25	7	II,5	Глинистый и песчано-глинистый сланцы	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20 и I6 см			I20						
Им.Артема (№I0 и I0-бис) 650201	ℓ_4	538	Т	I,I0	56	I0,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см			II5	0,85	I,37				
	ℓ_2'	5I9	Т, ОС	2,00	6	I2,8	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 50 и I0 см, прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 5 см			I45	0,86	I,36				
(Шахтоучасток Кировоградский) 650202	ℓ_7	566	ОС	0,75	I8	I5,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером до 3х3хI5 см	9I	I35	I70	0,75	I,58	Пб	Ша	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
(Шахтоучасток Кировоградский) 650202	l_6	557	Т	0,80	I8	I8,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см и углисто-глинистого сланца мощностью 20 см. Линзы пиритизированного песчаника	53	I65	I55	0,75	I,58	Iб	Шб	С	ВСК
	h_4	I83	Т,Ж	I,20	29	0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см			95						
("Перевальская") (№ 5) 650302	$K_7^{1в}$	448	Т	0,60	6	8-I0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			50	0,58	2,88				
	(K_7^2)	45I																
(№ 5-бис) 650602	K_6	434	Т	0,50	6	8-9	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			50	0,80	I,44				
	K_5	4I8	Т	0,80	I0	8-9	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь			50	0,79	I,46				
	$K_3^в$	389	Т	0,90	7	9,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 5 см	I04	I25	50	0,76	I,54	Пб	Ша	СК	ВСК
"Селезневская-Восточная"	$K_3^в$	389	Т	0,75	5	8-I0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			50	0,76	I,54				
	$K_3^н$	39I	Т	0,73	I3	9-I0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 4 см			50	0,70	I,8I				
Им.С.В.Косиора	l_5	547	ПА	0,62	I5	6,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец										
	l_1	495	ПА	0,80	I7	6,2	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 5 см, включения колчедана 5хI0 см I5-20шт. на I00 м			75	0,72	I,70				
	K_7	443	ПА	I,I0	I7	6,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I5 см	I20	I45	50			Ша	Ша	СК	СК
	K_5	4I8	ПА	0,75	I4	5,0-8,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I5 см. Редкие линзы колчедана, размывы пласта	I72	205	II0	0,50	4,23	Шб	IУ	СК	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им. С.В.Косиора ("Фащевская")	l_1	495	ПА	I,45	I9	7,2	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 2-3 см, глинистого сланца мощностью 3 см			255	0,57	3,02				
	K_7'	447	ПА	0,90	I8	6,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I0 и 20 см			I50	0,79	I,46				
Ордена Трудового Красного Знамени шахта им.В.И.Ленина 650401 ("Лутугинская")	l_2'	5I9	Г	I,05	I	42,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана 2-3 х 50 см, 50-70 шт/I00 м	234	280	I35	I,I7	2,37	IУ	У	К	К
	l_1'	504	Г	0,75	3	40,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			50	0,8I	I,42				
	K_7''	446	Г	0,76	40	40,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана в виде линз	I42	I70	90	0,76	I,54	Ша	Шб	ВСК	К
	$K_3^в$	389	Г	I,20	38	39,0	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 24 см, включения колчедана I-3 х I0 см, 70-I00 шт/I00 м	I25	I90	I95	0,76	I,54	Ша	IУ	ВСК	К
	$K_3^в$	389	Г	0,90	I6	35,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см, включения колчедана I-3 х I0 см, 70-I00 шт/I00 м	I04	I65	I50	0,76	I,54	Пб	Шб	СК	ВСК
	K_2	365	Ж	I,42	38	32,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 25 см, включения колчедана I-3 х I0 см	I09	I45	I45	I,06	I,79	Пб	Ша	СК	ВСК
("Ленинка")	$h_8^в$	2I8	ПА	I,20	28	9,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 26 см. Включения колчедана I-3 х I0 см, 60-90 шт/I00 м	I50	220	85			Шб	IУ	ВСК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.XIX съезда КПСС	l_6	557	Г	I,75	6	40,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 40 и 3 см. Включения пирита в виде желваков			I30	0,55	3,3I				
	l_4	538	Г	0,95	23	4I,2	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения пирита в виде желваков			I20	0,68	I,93				
	g_3	760	К, ОС	0,80	9	2I,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 9 см. Включения колчедана	60	I05	90			Па	Пб	С	СК
"Белореченская" 652I0I	m_6'	666	Г	I,I0	6	4I,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедане в виде конкреций Ø 2-5 до 25 см, 50-I00 шт/I00 м			I05						
	l_1	495	Г	0,90	55	42,4	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			60	0,72	I,7I				
	l_2	5I0	Г	0,70	55	38,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	I90	220	70	0,76	I,54	IУ	IУ	К	К
	K_7	443	Г	0,70	50	43,0	Песчаник	Песчаник	Включения колчедана	I94	220	70	0,78	I,48	IУ	IУ	К	К
	K_7'	447	Г	I,I0	45-50	39,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек известняка мощностью 5 см и глинистого сланца мощностью I8 см			I35	0,78	I,48				
"Славяносербская" 652I02	l_7''	569	Г	0,8I	30	42,7	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I27	I27	40	0,75	I,58	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	l_4	538	Г	Q,60	30	42,2	Известняк	Глинистый сланец, песчаник	Включения колчедана I5-20 шт/I00 м	336	350	90	0,98	I,52	УI	УI	ОК	ОК
	l_1'	504	Г	I,00	30	43,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см. Включения колчедана	220	250	80	0,85	I,38	IУ	У	К	ВК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Славяносербская" 652I02	K_7'	447	Г	I,50	30	42,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца общей мощностью 43 см. Включения колчедана I0-I5 шт/I00 м	I92	230	I40	0,87	I,37	IУ	IУ	К	ВК
	K_6	434	Г	0,70	35	4I,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец.	Линзы пирита до I5 шт/I00 м			65	0,69	I,87				
	$K_3^в$	389	Г	0,70	40	42,4	Песчано-глинистый и глинистый сланцы	Глинистый сланец	Линзовидные включения колчедана I5-30 шт/I00 м	I04	I45	60	0,80	I,44	Пб	Шв	ВСК	ВСК
	$K_3^н$	39I	Г	0,70	40	42,3	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 7 см. Включения колчедана	230	245	60	0,68	I,93	IУ	У	К	К
"Черкасская" 65I00I	ℓ_7	566	Г	I,65	5	40,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 30 и I0 см			70	0,75	I,58				
	ℓ_4	538	Г	0,65	35	39,8	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	290	3I0	90	0,73	I,66	У	УI	ВК	ВК
	ℓ_1'	504	Г	0,95	I2	40,9	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана	256	275	85	0,80	I,44	У	У	ВК	ВК
	K_7^2	45I	Г	I,00	36	40,8	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	I74	I90	90	0,80	I,44	Шб	IУ	К	К
	K_6	434	Г	0,70	45	4I,0	Песчаник	Песчаник	Включения колчедана	250	275	80	0,86	I,36	У	У	ВК	ВК
	$K_3^в$	389	Г	0,85	40	42,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	200	225	75	0,94	I,43	IУ	IУ	К	К
	$K_3^н$	39I	Г															
Им.В.И.Лотикова 65I002	$K_6^в$	435	Г	0,80	I2-20	39,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Линзовидные включения колчедана	289	3I0	80	0,68	I,93	У	УI	ВК	ВК
"Украина" 65II0I	K_7^2	45I	Т	I,I5	8	I2,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20 и I5 см, включения пирита и кальцита I00-I30 шт/I00 м	II5	205	I35	0,73	I,66	Пб	IУ	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Украина" 65II0I	K_7'	447	Т	0,60	8	I0,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита I00-I20 шт/I00 м	II3	I55	80	0,8I	I,42	Пб	Ша	ВСК	ВСК
	K_5	4I8	Т	I,00	5	9,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита 2-3 х I0 см I00-I20 шт/I00 м			75	0,58	2,88				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СТАХАНОВУГОЛЬ" 660000											
Им.Ильича 662I05	K_6	434	К, КЖ	0,60	27	2I,5	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь	209	209	30	0,53	3,65	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	$l_8^{в+н}$		Ж, КЖ	I,75	20-30	29,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8-I5 см	62	80	35	0,60	2,64	Па	Па	С	С
	m_3	622	Ж	0,80	24-26	28,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью 6 см	I3I	I45	35	0,59	2,76	Ша	Ша	СК	СК
	$l_6^в$	558	К,Ж	I,50	I5-20	29,4	Песчано-глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до I0 см			40	0,58	2,88				
	l_3	527	К	0,60	I5-30	23,5	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Чистый уголь			30	0,5I	4,02				
	l_2'	5I9	К	I,25-I,30	25-30	25,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I0 см			45	I,00	I,57				
	K_5	4I8	К, КЖ	0,65-0,80	40-50	25,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I65	I65	30	0,40	7,28	Шб	Шб	С	С
	$K_3^в$	389	К, КЖ, ОС	I,03	20	2I,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	У кровли прослоек глинистого сланца мощностью 30 см			65	0,63	2,33				
Им.XXII съезда КПСС 660400	l_3	527	Ж	0,70-0,90	56	32,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до I0 см. Включения пирита в виде линз	II3	I65	95			Пб	Ша	СК	ВСК
	$l_4^в$	539	Ж	I,I0-I,36	I4-55	32,0	Известняк	Песчаный сланец	Прослоек мелкозернистого песчаника мощностью 30 см	II9	285	360			Пб	У	СК	К
	K_7^4	457	Ж	0,80	22	32,0	Глинистый сланец	Известняк	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью до I0 см			420						
	K_6	434	Ж	0,60-0,70	20-25	30,5	Глинистый сланец, песчаник	Глинистый сланец	Включения колчедана-линзы 3-5 см, 45 шт/I00 м			80						
	K_3	388	Ж	0,90	I5-25	30,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см	I48	I55	45			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	l_4	538	Ж	I,2-I,40	20-35	35,5	Глинистый сланец, песчаник	Песчаный сланец	Прослойки глинистого сланца и известняка мощностью до 20 см. Включения колчедана	II7	I90	70	0,62	2,43	Пб	IУ	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.XXП съезда КПСС 660400	l_6	557	Ж	0,80	40-65	34,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана размером от Ix3 до 3x5 см	89	I25	90	0,60	2,64	Па	Ша	СК	СК
	$l_8^в$	575	Ж	0,75	30	34,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения линз пирита	I22	I55	90			Ша	Шб	СК	ВСК
	$l_8^н$	577	Ж	0,60-0,70	50-55	35,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения кальцита и пирита размером от 5x5 до Ix20 см	224	240	I40			IУ	У	К	К
"Максимовская" 662II3	h_6	I99	ОС	0,55	40-43	24,9	Глинистый сланец	Песчаник	Включения пирита в виде линз	60	95	50			Па	Пб	С	СК
	h_7	209	ОС	0,75-0,90	42-45	24,2	Глинистый сланец	Песчаник	У почвы углистый сланец мощностью I5 см. Включения пирита в виде линз и пленки кальцита	57	80	I35	0,74	I,62	Iб	Па	С	СК
	h_{11}	242	К	0,67	40	4,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения пирита	49	90	90	I,0I	I,60	Iб	Пб	С	СК
	h_{10}	232	К	0,55			Песчаный сланец	Песчаный сланец					0,86	I,36				
Ордена Ленина шахта "Анненская" 662I0I	l_3	527	Т	0,92	8	II,2	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек песчаника мощностью 2 см. Линзы пирита	58	85	245	I,I5	2,25	Iб	Па	С	СК
	l_4	538	Т	0,80	8	I2,0	Известняк	Песчаный сланец	Линзы пирита	94	I30	70	I,I5	2,25	Пб	Ша	СК	СК
	l_2	5I0	Т	I,35	8	I2,0	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см			85	0,90	I,38				
	l_5	547	Т	0,75	8	I2,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита в виде линз	98	I30	40	0,82	I,4I	Пб	Ша	СК	ВСК
	l_6	557	Т	0,90-I,60	8	II,9	Известняк	Песчаный сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 7 и I0-20 см. Включения пирита в виде линз 5-I0 шт/I00 м	87	I45	I55	0,94	I,43	Па	Ша	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.Ф.Э.Дзержинского 662II4	$\ell_4^в$	539	ОСР	0,60-0,80	8	I7,5	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита до 50 шт/I00 м	83	I25	65	0,87	I,37	Па	Ша	СК	ВСК
	ℓ_2'	5I9	ОСР	I,I3	7	I6,3	Известняк, глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см			50						
	ℓ_5	547	ОСР	0,82	8	I7,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана до 50 шт/I00м	93	I55	85	0,82	I,40	Пб	Шб	СК	ВСК
	ℓ_3	527	ОСР	I,00	7	I8,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	32	40	40	0,47	4,94	Iб	Iб	ВС	ВС
"Брянковская" 662I02	ℓ_1'	504	ОС	I,50	8-I2	I3,5	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 20 см и песчаного сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	67	I70	280			Па	Шб	С	ВСК
	ℓ_2'	5I9	ОС	I,05-I,20	6-7	I4,7	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5-I0 см	28	50	55			Iа	Iб	ВС	С
	ℓ_6''	560	К	0,8I	30	20,7	Песчаный сланец	Песчаный сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью по I0 см	35	95	65			Iб	Пб	ВС	С
	m_3	622	К	0,70	2I-34	22,2	Песчаный сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			40						
	ℓ_7	566	К	0,80	9-45	23,6	Песчаник	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см. Включения пирита размером Iх80 см	96	I80	I85	0,69	I,87	Пб	IУ	СК	ВСК
	ℓ_3	527	ОС	I,00	8	I3,0-I4,0	Песчаный сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчаного сланца мощностью 2 см			260						
"Ломоватская" 660I0I	$\ell_4^в$	539	Т	0,30-0,60	4-9	I0,2	Известняк	Песчаный сланец	Прослоек песчанистого сланца мощностью 20 см			340						
	ℓ_3	527	Т	0,80-0,92	5-7	I2,9	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 2 см	I00	I25	3I0	0,70	I,8I	Пб	Ша	СК	ВСК
	$\ell_6^в$	558	Т	I,50	2-I7	I0,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 30 см. Включения колчедана размером 5хI5см	67	I90	382	0,78	I,48	Па	IУ	СК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Ломоватская" 660601	m_3	622	ОС	0,75	6-8	I7,3	Песчаник	Песчаный сланец	Включения колчедана размером до 5xI5 см	67	I00	I55	0,45	5,50	Па	Пб	ВС	С
Им.И.В.Чеснокова 662I09	$l_8^в$	575	Ж	0,65	I3-I8	28-30,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	У кровли глинистый сланец мощностью I5 см, включения колчедана 20 шт/I00 м			95						
	$l_8^н$	577	Ж	0,60	I8	28,0-30,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером 5x20см 30 шт/I00 м			80	0,85	I,37				
	l_6	557	Ж	I,05-I,I5	I3	28,0-30,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,90	I,38				
	l_3	527	Ж	0,60	I4	28,0-30,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40						
	K_7^4	457	Ж	0,80	24	28,0-30,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см			65	0,7I	I,75				
	K_6	434	Ж	0,65	25	28,0-30,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,72	I,7I				
	K_5	4I8	Ж	0,75	20-24	28,0-30,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	У почвы глинистый сланец мощностью I0 см			65	0,40	7,28				
"Краснопольевская" 662I06	m_3	622	К	0,75	7	22,4	Глинистый сланец, песчаник	Песчаный сланец, песчаник	Линзы пирита до I00 шт/I00 м	76	I25	70	0,74	I,62	Па	Ша	СК	ВСК
	m_4	65I	К	I,50-2,67	I2	2I,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослоика глинистого сланца мощностью 2 и I0-I00 см. Включения колчедана размером 2x30 см	37	I30	I85	0,98	I,52	Iб	Ша	С	ВСК
	m_5'	66I	К	0,40-0,80	I2-I5	20,0-22,0	Известняк	Песчаник, песчаный сланец	Чистый уголь			30						
	m_5	656	К	I,00	8-I2	I9,8	Песчаный сланец, песчаник	Песчаный сланец, песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения пиритизированных сланцев до I50 шт/I00 м	87	I40	I60	0,66	2,07	Па	Ша	СК	ВСК
	m_6'	666	К	0,70	5-40	23,2	Глинистый сланец	Песчаник, глинистый сланец	Линзы пиритизированного угля, включения колчедана до 200 шт/I00 м	I02	I60	205	0,67	2,00	Пб	Шб	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Криворожская"	l_3	527	К	0,60-0,70	27	I9,0-2I,0	Песчаный сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,46	5,2I				
	l_2'	5I9	К	0,50-I,I0	27	I9,0-2I,0	Песчаный сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см. Линзы пирита до 50 шт/I00 м			I25	I,27	3,30				
	K_6	434	К	0,60-0,70	3I	20,0-22,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			40	I,05	I,75				
	K_3	388	К										0,70	I,8I				
(№ 50 "Галки") 660202	h_{10}'	237	ОС	0,50-0,55	I6-25	I4,8-I5,I	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Гнезда пирита 30-50 шт/I00 м	57	I00	55	0,86	I,37	Iб	Пб	СК	ВСК
"Замковская" 662I04	K_5	4I8	Т	I,I0-I,I5	4-5	I0,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5-20 см. Включения пирита	84	I45	60	0,40	7,28	Па	Ша	ВС	С
	K_6	434	Т	0,75-0,80	4-6	I0,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Карбонатные включения в виде желваков 3-4 см	95	I25	40	0,58	2,88	Пб	Ша	СК	СК
	K_7^{I8}	448	Т	0,75	3	II,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения пирита	93	I25	65	0,60	2,64	Пб	Ша	СК	СК
	K_4	397	Т	0,60-0,70	II-I5	9,5	Известняк	Песчаный сланец	Карбонатные включения в виде желваков размером 3-4 см			40						
	K_3''	39I	Т	0,74	I0-I7	8,9	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 9 см, карбонатные включения в виде желваков размером 3-4 см			420						
	K_3'	392	Т	0,70		I0,6	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см			60						
"Вергелевская" 662I03	l_4	538	Т	0,80-I,20	8	I0,2	Известняк	Песчаный сланец	Чистый уголь	25	25	40	0,66	2,07	Iа	Iа	ВС	ВС
	l_5	547	Т	0,60-I,20	I0-I5	I2,2	Песчано-глинистый и песчаный сланцы	Песчаный сланец	Прослоек углистого сланца мощностью I0-30 см. Включения пирита, пленки кальцита	94	I70	I45	0,82	I,4I	Пб	Шб	СК	К
	l_6	557	Т	0,95-I,40	5-8	8,0-I7,0	Известняк	Глинистый и песчаный сланцы, песчаник	Включения колчедана I0 шт/I00 м	80	I30	40	0,62	2,43	Па	Ша	С	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Голубовская" 660301	K_8	467	Г	0,95	9	40,8	Известняк	Глинистый сланец	Известковые прослойки и линзы пирита	I72	220	70	0,95	I,45	Шб	IУ	К	К
	K_6	434	Г	0,75	6	35,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,72	I,7I				
	K_7	443	Г	0,85	6	39,0	Песчаный сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 6 и 3 см	229	235	70	0,96	I,47	IУ	IУ	К	ВК
	ℓ_1'	504	Г	0,85-I,I0	5	38,6	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью I0 см.	203	2I0	65	I,00	I,57	IУ	IУ	К	К
	K_3'	392	Г	0,84-0,90	7	35,I	Известняк	Глинистый сланец	Чистый уголь			40						
	ℓ_3	527	Г	0,80	4	36,0	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения колчедана и известняка	I60	205	70	0,9I	I,39	Шб	IУ	К	К
	ℓ_6	557	Г	I,00-I,35	6	40,7	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2-20 см. Включения известняка и пирита	252	265	95	0,78	I,48	У	У	ВК	ВК
	ℓ_4	538	Г	0,80-0,95	6	39,2	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Пропласток глинистого сланца мощностью 8 см	I55	I75	80	0,57	3,02	Шб	Шб	СК	ВСК
№ 77 662II6	K_5	4I8	Г	0,60	I0-I8	40,0	Песчаный сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана размером 2х3 см	I79	205	65			Шб	IУ	ВСК	К
	K_6	434	Г	0,70	5	40,0	Песчаный сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана размером 2х3 см	242	260	80			У	У		
	K_7	443	Г	0,80-I,I0	I0	40,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью I0; I0 и 20 см			I70						
"Луганская" 662II2	ℓ_6^{II}	560	Г	0,90-I,00	20-25	38,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 6;I0 и 20см. Включения колчедана, по трещинам пленки кальцита	3I8	335	I80	0,56	3,I6	УI	УI	К	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Луганская" 662II2	K_8	467	Г	I,03	I6	43,4	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения колчедана, по трещинам пленки кальцита	300	335	I50	0,69	I,87	УI	УI	ВК	ВК
	l_8	574	Д	I,42	20	39,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 4 см. По трещинам пленки кальцита	226	240	I90	0,72	I,7I	IУ	У	К	К
"Пролетарская" 662III	K_8	467	Г	I,60	25	44,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца общей мощностью I0 см. Линзы пирита 5-I0 шт/I00м	I39	I70	70	0,68	I,93	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	l_6	557	Г	0,92	I2	44,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I2 и 5 см	I43	I70	95	0,78	I,48	Ша	Шб	ВСК	К
	l_8	574	Г	2,08	24	40,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 30-40 см			85	0,73	I,66				
Ордена Трудового Красного Знамени шахта им.С.М.Кирова 66050I	K_3'	392	Г	0,80	6	40,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью I0 см. Линзы известняка	I75	I95	70	0,9I	1,39	Шб	IУ	К	К
	K_6	434	Г	0,56	4	40,I	Песчаный сланец	Песчаник	Включения колчедана и известняка мощностью 0,05 м по всей длине лавы	I74	205	235	0,66	2,07	Шб	IУ	ВСК	К
	K_7	443	Г	0,95	6	40,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 3; 4 и 8 см. Включения колчедана и известняка	I03	I45	70	0,64	2,24	Пб	Ша	СК	ВСК
	$K_4^{2н}$	4I3	Г	0,80	6	40,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см и в почве углисто-глинистый сланец мощностью I8 см	I74	I85	80	0,79	I,46	Шб	IУ	К	К
"Бежановская" 662IIU	K_3'	392	Г	0,70-0,90	5	39,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец, известняк	Включения конкреций колчедана I5 шт/I00 м	I79	2I0	85	0,6I	2,53	Шб	IУ	ВСК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Бекановская" 662II0	$K_4^{2н}$	4I3	Г	0,50-0,80	6-7	40,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана I50-200 шт/I00 м	250	275	280	0,79	1,46	У	У	ВК	ВК
"Криничанская" 662I07	h_8^2	2I8	Ж	0,80	35	35,0	Песчаник, песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Мелкие линзы колчедана	77	I00	70	0,56	3,I6	Па	Пб	С	СК
	h_8	2I7	Ж	0,45-0,65	I8-50	35,0	Песчанистый сланец	Песчаник	Линзы песчаного сланца мощностью до 4 см, глинистого сланца мощностью до I2 см. Включения колчедана	I56	235	525	0,66	2,07	Шб	IУ	ВСК	К
	h_{11}	242	Ж	0,47-0,8I	32	35,0	Песчаный сланец, песчаник, глинистый сланец	Глинистый сланец, песчаный сланец	Прослоек песчаника мощностью от 0 до 5 см			530	0,69	I,87				
	h_6	I99	Ж	0,80	35	35,0	Песчаник, песчано-глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см			65						
№ I00 662II7	ℓ_1	495	Г	0,70-0,80	6	40,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см. Включения колчедана 25 шт/I00 м	278	305	I05	0,88	1,35	У	УП	ВК	ОК
	ℓ_2	5I0	Г	0,99	7	39,7	Известняк	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см и линзы пирита до 25 шт/I00 м	25I	260	90	0,90	I,38	У	У	ВК	ВК
	ℓ_3	527	Г	0,60	6	40,3	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана 25 шт/I00 м	I58	I90	I25	0,82	I,4I	Шб	IУ	ВСК	К
	ℓ_4	538	Г	I,40-I,60	5	40,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения колчедана I5 шт/I00 м	I55	I95	95	0,57	3.02	Шб	IУ	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПЕРВОМАЙСКУГОЛЬ" 670000																		
"Привольнянская" 672I05	K_8	467	Г	I,74	I5-I8	44,8	Известняк	Песчаник	2 прослойка глинистого сланца мощностью 8 и 40 см. Включения колчедана	I6I	2I0	95	0,74	I,62	Шб	IУ	ВСК	К
	l_2'	5I9	Г	I,00-I,I0	I5-I8	43,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью до 30 см. Включения колчедана	I58	225	I00	I,03	I,67	Шб	IУ	ВСК	К
"Кременная" 672I0I	l_1'	504	Г	I,00	I5-I7	45,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью до I0 см. Включения колчедана в виде линз размером 0,5-3 х I0 см.	2I0	245	II0	0,92	I,40	IУ	У	К	ВК
	K_8	467	Г	I,90	30	4I,0	Известняк	Песчаник	3 прослойка глинистого сланца мощностью 23; 8 и 28 см. Включения колчедана	I74	235	80	0,60	2,64	Шб	IУ	ВСК	ВСК
Им.Г.Г.Капустина 672I04	m_3''	625	Д	2,00	I7	42,7	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см. Включения колчедана в виде гнезд размером I5xI0 см	9I	I35	I20	0,64	2,24	Пб	Ша	СК	СК
	l_6	557	Д	0,70-0,90	I2-I4	40,0-44,2	Глинистыи сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	I85	2I0	70			IУ	IУ	К	К
	K_8	467	Д	2,00-2,50	33	43,5	Известняк	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 3; 20 и I5 см. Включения колчедана	I03	I90	80			Пб	IУ	СК	К
	l_2'	5I9	Д	I,I5	20-38	46,3	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см	I40	I60	I00			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	l_4	538	Д	I,46-I,56	I8-22	44,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 30-40 см. В нижней части пласта редкие линзовидные включения колчедана	209	230	I40			IУ	IУ	К	К
	l_5	547	Г	0,80	I6-30	42,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Редкие линзовидные включения колчедана	208	2I5	70			IУ	IУ	К	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Томашевская"	h_8	2I7	Г	0,75	8-I2	4I,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	I46	I75	80			Ша	Шб	ВСК	К
"Ново-Дружеская" 670400	K_8	467	Г	I,I4	32	40,2	Известняк	Песчаник	Чистый уголь			60	0,77	I,5I				
	l_2'	5I9	Д	I,02	I2	43,8	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см. Изредка гнезда пирита	I20	I50	70	0,87	I,37	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	l_4	538	Д	0,65	26	42,5	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Линзовидные включения колчедана	II5	I45	85	0,92	I,40	Пб	Ша	ВСК	ВСК
	l_5	547	Д	0,60	I8	42,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзовидные включения колчедана	I4I	I75	85	0,52	3,83	Ша	Шб	СК	СК
Им.В.Р.Менжинского 672I03	l_2	5I0	Ж	0,84	I2-I5	35,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см. Включения колчедана	80	I65	90	0,75	I,58	Па	Шб	СК	ВСК
	l_6	557	Ж	I,05	I5	33,7-35,8	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см. В нижней пачке включения пиритизированных линз породы	55	II5	80	0,8I	I,42	Iб	Пб	С	ВСК
	$l_8^н$	577	Ж	0,75	II-I4	34,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана, налеты кальцита	64	I05	II5	I,I5	2,25	Па	Пб	С	СК
	l_4	538	Ж	I,35	II	33,0-35,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			60	I,I5	2,25				
	l_3	527	Ж	0,80	I5	33,0-35,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см			65	0,69	I,87				
Им.Д.Ф.Мельникова 672II2	l_4	538	Г	I,30	I6	+0,0-4I,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см			70	0,92	I,40				
	l_2'	5I9	Г	I,30	I6	40,0-4I,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 7 и I6 см			90	0,75	I,58				
	K_8	467	Г	I,I0	I5	40,0-4I,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см			85	0,78	I,48				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Первомайская"	ℓ_2^1	5I9	Г	0,80	32	4I,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			55	0,57	3,02				
	ℓ_4	538	Г	I,00-I,60	I0	39,0	Песчаный сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0-I5 см. Редкие включения колчедана	I69	I90	85	0,68	I,93	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	$\ell_8^в$	575	Г	0,65	I9	40,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения колчедана, по трещинам пленки кальцита	I73	I95	II5	0,8I	I,42	Шб	IУ	К	К
	$К_8^в$	468	Г	0,95	I0	40,I	Известняк	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см	I37	I60	I00	0,77	I,5I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	ℓ_6	557	Г	0,80	I5	39,7	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 9 см. Изредка включения колчедана	I66	I85	90	0,8I	I,42	Шб	IУ	К	К
	$К_6$	434	Г	0,60	9	42,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			40						
	ℓ_3	527	Г	0,85	I2	40,I	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2-5 см. Включения колчедана	I32	I65	80	0,69	I,87	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	$т_3$	622	Г	I,35	I0-I2	4I,3	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 35 см. Включения колчедана	I30	200	I45	0,69	I,87	Ша	IУ	ВСК	К
"Родина" 672II3	$\ell_8^н$	577	Г	0,80	20	40,5	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см			60						
	$\ell_8^в$	575	Г	0,72	36-24	39,6-4I,2	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Линзы песчаника. По трещинам налеты кальцита	303	325	4I0	0,67	2,00	УI	УI	ВК	ВК
	$т_3$	622	Г	I,49	30	39,6	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 3 см. 4 прослойка глинистого сланца мощностью 28 см	I72	205	330	0,80	I,44	Шб	IУ	К	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Золотое" 672II0	$\ell_8^н$	577	Г	0,80	32	38,7-40,2	Песчаник	Глинистый сланец	Редкие включения пирита	I66	I75	60	0,54	3,47	Шб	шб	СК	СК
	ℓ_2^1	5I9	Г	0,96	I2-I6	38,9	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см	I48	I55	65	0,75	1,58	Ша	шб	ВСК	ВСК
	ℓ_6	557	Г	I,30	37	40,0	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 7 см и глинистого сланца мощностью I7 см. Частые включения пирита	240	295	5I5	0,68	I,93	у	уI	К	ВК
	m_3	622	Г	I,I6	36	40,6	Песчаник	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 8 см и прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 4 см	I08	I47	385	0,52	3,83	Пб	Ша	С	СК
	$К_8^в$	468	Г	0,90	II-I3	38,7-40,0	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см, вкраплен пирит	I65	I95	95	0,77	1,50	Шб	IУ	К	К
	ℓ_3	527	Г	0,80	32	40,8	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см. Линзовидные включения пиритизированного песчаника	I76	205	290	0,68	I,93	Шб	IУ	ВСК	К
"Карбонит" 672III	$\ell_8^н$	577	Г	0,95-I,00	25-30	36,5-38,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Редкие включения пирита размером от 3х5 до Iх3 см	93	I24	80	0,8I	I,42	Пб	Ша	СК	ВСК
	$К_8^в$	470	Г	0,80	25	42,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I см			65						
	ℓ_3	527	Г	0,85	I2	4I,2	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения известняка	I52	I70	65	0,74	I,60	Шб	шб	ВСК	ВСК
	m_3	622	Г	I,I5-I,40	20	4I,4	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 5; 8 и 5 см.	244	255	60	0,77	I,50	у	у	ВК	ВК
	ℓ_2^1	5I9	Г	0,90-I,I5	I8	40,6-4I,6	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см	I09	I20	60	0,5I	4,02	Пб	Ша	С	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Радуга" 672II4	$\ell_8^н$	577	Г	I,00	I9-22	37,3	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения песчаника	2II	239	I65	0,8I	I,42	IУ	IУ	К	ВК
	$\ell_8^в$	575	Г			37,0												
	m_3	622	Г	I,50	3I	37,0	Песчаник	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 3; I0 и 8 см			75	0,77	I,50				
"Горская" 672I09	K_8	467	Г	I,35-I,45	8	42,3	Известняк	Глинистый сланец	Включения колчедана в виде линз	223	245	I05	I,00	I,57	IУ	У	К	ВК
	ℓ_6	557	Г	I,40-I,50	I7	40,3-42,9	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения известкового песчаника	209	245	I35	0,92	I,40	IУ	У	К	ВК
	$\ell_8^н$	577	Г	0,78-I,07	25	4I,0-42,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см. Включения пирита	I86	2I5	80	0,85	I,36	IУ	IУ	К	К
"Томковская" 672I07	ℓ_3	527	Г	0,76-0,90	44	40,7-42,8	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 20 см	I50	I85	70	0,65	2,I5	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	$K_8^н$	470	Г	2,05	40	до 40	Известняк	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I5 и I3 см			75	0,77	I,50				
	ℓ_5	547	Г	0,74-0,80	42-45	40,0	Глинистый сланец	Песчаник	Включения колчедана	I8I	2I0	80	0,52	3,83	IУ	IУ	СК	ВСК
	$K_8^в$	468	Г	0,60-0,74	43-44	36,8-42,4	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослойки песчано-глинистого сланца мощностью 4 и I2 см. Включения колчедана	I3I	305	680	0,77	I,50	Ша	УI	ВСК	ВК
	ℓ_1'	504	Г	0,80	42-47	38,4	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	24I	275	II0			У	У	К	ВК
	m_3	622	Г	I,I5	I5	до 40	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см			65	0,76	I,55				
	ℓ_1	495	Г	I,I5	40	до45	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см			65	0,92	I,40				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Черноморка" 672I08	K_7^1	447	Г	0,90	26	42,3	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 3 и I3 см. Гнезда колчедана	240	255	90	0,70	I,80	У	У	К	К
	ℓ_4	538	Г	I,05	I0	4I,7-43,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 20 см. Гнезда и линзы колчедана	I98	220	II5	0,92	I,40	IУ	IУ	К	К
	ℓ_8^1	578	Д	0,90	I0	40,I-4I,3	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзовидные включения колчедана	250	270	85	0,69	I,87	У	У	К	К
	T_3^B	623	Д	I,40-I,50	I5	40,9-4I,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I6 см. Гнезда колчедана	2I2	250	80	0,69	I,87	IУ	У	К	К
	ℓ_6	557	Д	0,85	35	до 40	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана			95						
	K_8''	470	Г	I,30	30	до 40	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	2 прослойка глинистого сланца мощностью I8 и I2 см			II0						
Им.Войкова 672I06	ℓ_8^1	578	Д	0,90	I5	до 40	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			50	0,69	I,87				
	ℓ_4	538	Г	0,75	23-29	4I,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Линзы и гнезда колчедана	2I5	235	85	0,92	I,40	Iу	IУ	К	ВК
	ℓ_5	547	Г	0,75	23-26	40,6-4I,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзы и гнезда колчедана	283	305	90	0,52	3,83	У	УI	ВСК	ВСК
	ℓ_6	557	Г	0,78-0,83	26	40,3-42,3	Песчаник	Песчаник	Небольшие гнезда колчедана	I69	I75	80	0,8I	I,42	шб	Шб	К	К
	K_7^1	447	Г	0,75-0,9I	20	4I,8-44,0	Глинистый сланец	Песчаник	Небольшие гнезда колчедана	I83	I90	80	0,79	I,46	IУ	IУ	К	К
"Матросская"	ℓ_6	557	Г	0,65	I2	39,6-43,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Редкие гнезда колчедана	202	2I0	80	0,8I	I,42	IУ	IУ	К	К
	ℓ_5	447	Г	0,75	I2	43,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			50						
	K_7	443	Г	I,60	7	42,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I0 и I2 см			90	0,58	2,89				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДОНБАССАНТРАЦИТ" 680000											
"Партизанская" 682I05	h_8	2I7	А	I,I0-I,20	I5-I6	4,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см, включения кварца	260	270	255	0,60	2,64	У	У	К	К
	h_7	209	А	I,00	I8-20	4,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I70	I70	60	0,57	3,02	Шб	Шб	ВСК	ВСК
Им.XXIУ съезда КПСС	h_8	2I7	А	I,20	23	4,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 9 и I0 см	209	225	I05	0,42	6,49	IУ	IУ	СК	СК
	h_7	209	А	I,I5	30-32	4,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 7 см	I00	II5	70	0,53	3,65	Пб	Пб	С	СК
"Дружба" 680302	h_7	209	А	0,75	24	4,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	84	85	60	0,49	4,45	Па	Па	С	С
	h_8	2I7	А	I,00-I,I0	II	4,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	2I0	2I0	60	0,64	2,24	IУ	IУ	ВСК	ВСК
Им.газеты "Ворошиловградская правда" 68I602	h_8	2I7	А	I,50	27	3,8	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 30 см. Включения колчедана	I68	220	I30	0,60	2,64	Шб	IУ	ВСК	ВСК
"Щетовская" 68I60I	h_{11}	242	А	I,50-I,60	I4	3,5	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20 и 5 см			80	0,60	2,64				
	h_{10}	232	А	I,35	I5-I8	2,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	I48	I75	90	0,46	5,2I	Ша	Шб	СК	СК
№ 53 им.50-летия Советской Украины 68I40I	h_{10}	232	А	I,55	I5-I3	2,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см. Включения пирита	95	I60	II0	0,57	3,02	Пб	Шб	С	СК
№ 54 им.50-летия Советской Украины 68I402	K_2	365	А	0,80	I0	I,9-4,8	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I2 см. Включения колчедана	I04	I45	I87	0,67	2,00	Пб	Ша	СК	ВСК
"Нагольчанская" 68I502	h_{10}	232	А	0,95-I,05	I0-I5	I,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Небольшие линзы пирита	I52	I60	80	0,56	3,I6	Шб	Шб	СК	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Центральная" 68II0I	$K_7^н$	446	А	0,65	8-I0	2,3	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 5 см			4I0	0,90	I,39				
	K_5	4I8	А	I,05	5	3,3	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью II см. Включения пирита в нижней пачке	300	3I5	I95	0,6I	2,53	УI	УI	К	К
	K_5^I	424	А	I,I0	5	3,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца общей мощностью 29 см. Включения колчедана в нижней пачке	280	295	2I0	0,56	3,I6	У	У	К	К
"Краснолучская" 682I0I	K_5	4I8	А	I,00-I,I5	8	3,I	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью II см. Включения колчедана	I90	205	I40	0,55	3,3I	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	K_4	397	А															
	$K_7^н$	446	А	0,75	7-8	3,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см. Включения колчедана	I90	220	I65	0,55	3,3I	IУ	IУ	ВСК	ВСК
Им.Известий 680401	$\ell_2^в$	5II	А	0,84	3	3,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см. Включения колчедана	I77	2I5	90	0,72	I,68	Шб	IУ	К	К
	ℓ_4	538	А															
	$\ell_2^н$	5I3	А	0,70	2-4	4,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 2 и 3 см. Включения колчедана	284	295	II0	0,75	I,57	У	У	ВК	ВК
"Шеровская" 680402	$h_{II}^н$	245	А	0,95	I2	3,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и I4 см			I00	0,50	4,23				
	h_{I0}	232	А	I,05	I5-20	3,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см			85	0,92	I,40				
№ 2I "Краснокутская" 68I003	$\ell_2^н$	5I3	А	0,74	5-I2	4,6	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I7 см. Включения колчедана размером от I5х20 до 20х25 см	I59	245	I40			Шб	У	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 2I "Краснокутская" 68I003	ℓ_4	538	А	I,05	8	4,4	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка углистого сланца мощностью I8 см. Включения колчедана	I60	205	I35	0,76	I,55	Шб	IУ	ВСК	К
	ℓ_6	557	А	I,I0	6	4,4	Известняк	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 3 см. Включения колчедана	I42	I90	I05	0,66	2,08	Ша	IУ	ВСК	ВСК
№ I52 "Краснокутская" 68I00I	$K_7^н$	446	ПА	I,I0	I4-I6	4,0	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см.	92	II0	I00	0,62	2,43	Пб	Пб	СК	СК
№ 6 "Краснокутская" 68I002	ℓ_4	538	ПА	I,I5	8-I0	5,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I5 см.	I98	220	II0	0,76	I,55	IУ	IУ	К	К
"Знамя коммунизма" № 4-бис 680702	K_5	4I8	А	0,90-I,00	8-I0	4,3	Глинистый сланец	Глинистый сланец	3 прослойка глинистого сланца мощностью 4; 6 и 3 см. Линзы пирита	I48	205	II5	0,6I	2,53	Ша	IУ	СК	ВСК
	$K_7^н$	446	А	0,78	5-7	4,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзы пирита	I84	2I5	90	0,66	2,08	IУ	IУ	ВСК	К
№ I "Знамя коммунизма" 680701	$\ell_2^н$	5I3	А	0,65	4	4,9	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью по 5 см. Включения колчедана	I94	235	I60			IУ	IУ	ВСК	К
	$\ell_2^в$	5II	А	0,70	4	4,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I00	I00	70	0,60	2,64	Пб	Пб	СК	СК
№ 5 "Хрустальская" 68I202	$\ell_2^н$	5I3	А	0,70	8	5,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см. Включения колчедана	I37	I65	II0	0,68	I,93	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	$\ell_2^в$	5II	А	I,00	27	3,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20-30 и 5 см	I30	I90	I75	0,70	I,80	Ша	IУ	ВСК	К
	$K_7^н$	446	А	0,95	I0	2,4	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I0-I5 см	64	I00	350	0,67	2,00	Па	Пб	С	СК
	K_4	397	А	0,60-0,80	I6	I,9	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			70						
№ 4 "Хрустальская" 68I20I	h_6	I99	А		65													
	h_7	209	А		65													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 3"Хрустальская"	h_2	I63	А		65													
	h_6	I99	А		65													
	h_8	2I7	А		65													
	h_2	I63	А		8													
	h'_6	204	А		8													
	h'_8	222	А		8													
№ I2"Основная Алмазная" 680201	ℓ'_2	5I9	А	I,00	I0	3,4	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8-I5 см. Рассеянный пирит, иногда тонкие прослойки песчаника	I32	I65	I95			Ша	Шб	СК	РСК
	ℓ_3	527	А	0,80	8-I0	4,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 3 и 5 см			II0						
"Елизаветовская-Алмазная" 680203	K_2^2	374	А	0,77	20	4,2	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I4 см. Включения колчедана	83	I30	I50	0,53	3,65	Па	Ша	С	СК
"Садово-Хрустальская-Алмазная" 680204	$\ell_2^н$	5I3	А	0,66	3-5	3,I	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью I-3 см, слабого глинистого сланца мощностью 8 см. Редкие включения колчедана	I75	200	80			Шб	IУ	ВСК	ВСК
	$\ell_2^в$	5II	А	0,75	2I-23	4,8	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 3-5 см. Редкие включения колчедана	284	290	95	0,90	I,39	У	У	ВК	ВК
	ℓ_2	5I0	А	0,80	20	4,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 2 и 5 см. Редкие включения гнезд колчедана	206	230	90	0,69	I,87	IУ	IУ	К	К
	ℓ_3	527	А	0,96	20	4,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I0 и 5 см, прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I0 см			II5						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ I53 "Запорожская" 680601	l_1	495	А	I,28	I2-I6	5,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 22 см. Включения колчедана	I40	I90	II5	0,69	I,87	Ша	IУ	ВСК	К
№ I06-I00-бис "Запорожская" 680602	h_2	I63	А	I,35	33-35	3,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка углисто-глинистого сланца мощностью 20 и 30 см	I04	I85	I00	0,68	I,93	Пб	IУ	СК	ВСК
	h_4	I83	А	0,6I	33-37	4,5	Песчаник	Песчаник	Прослоек глинистого сланца толщиной I0 см	86	I20	80	0,68	I,93	Па	Ша	СК	СК
"Ново-Павловская" 682I02	h_8	2I7	А	I,I0	26	3,8	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 5 см. Включения пирита	I98	225	II0	0,48	4,69	IУ	IУ	СК	СК
	$h_{11}^{в}$	243	А	0,75	26	3,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см			I05	0,60	2,64				
	h_7	209	А										0,66	2,08				
	h_4	I83	А										0,6I	2,53.				
№ 2 им.Дзержинского 680501	h_8	2I7	А	I,40	I3	3,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I95	I95	60	0,58	2,88	IУ	IУ	ВСК	ВСК
№ 3 им.Дзержинского 680503	h_8	2I7	А	0,70-0,90	I2-I6	3,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I95	I95	60	0,58	2,88	IУ	IУ	ВСК	ВСК
№ 54 им.Дзержинского 680504	h_{11}	242	А	I,30-I,40	24	3,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0-40 см				0,7I	I,72				
№ 57 им.Дзержинского 680502	h_8	2I7	А	I,50	I8	3,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I95	I95	60	0,58	2,88	IУ	IУ	ВСК	ВСК
Им.XXIII съезда КПСС 682I08	i_3	29I	А	0,82	3-4	2,9-3,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I80	I80	60	0,68	I,93	IУ	IУ	ВСК	ВСК
№ I-2 "Ровеньковская"	$h_8^{в}$	2I8	А	I,I0	I7	3,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			60	0,54	3,47				
	$h_7^{в}$	2I0	А	0,80	20	2,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 6 и I2 см			90	0,55	3,3I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 2"Ровеньковская"	$h_8^в$	2I8	А	0,65	I9	3,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Частые линзы кварцита мощностью до I см	II3	I35	2I5	0,54	3,47	Пб	Ша	СК	СК
	$h_7^в$	2I0	А	0,95	I8	2,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см				0,55	3,3I				
№ 7I"Ровеньковская"	$h_8^в$	2I8	А	0,85	I2-I4	3,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Встречается кварцит и пирит	206	2I0	205	0,54	3,47	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	$h_7^в$	2I0	А	I,05	I3	2,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см			70	0,55	3,3I				
№ 3-80 им.М.В.Фрунзе 68I30I	h_7	209	А	0,90	I7-I9	3,I-5,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения пирита	I35	I85	II0	0,47	4,94	Ша	IУ	С	СК
	h_8	2I7	А	I,00	I8	2,9-4,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Линзы колчедана	I55	I85	I20	0,73	I,64	Шб	IУ	ВСК	К
№ 3I-32 им.М.В.Фрунзе 68I302	h_{11}	242	А	0,80	23	3,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Ложная кровля I0 см				0,59	2,76				
Им.Вахрушева 682I09	h_{11}	242	А	I,00	I4-I8	3,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	II0	I30	90	0,7I	I,72	Пб	Ша	СК	ВСК
	h_7	209	А	0,80	I6	3,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I20	I20	60	0,70	I,80	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	h_{10}	232	А	I,46	28	2,5-5,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см	II0	I30	90	0,64	2,24	Пб	Ша	СК	СК
	h_8	2I7	А	I,40-I,70	I6-20	2,8-4,9	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 25 см. Включения колчедана	28	95	I25	0,58	2,88	Iа	Пб	ВС	СК
№ 5 им.Космонавтов 680903	i_3	29I	А	I,05	6	3,I-3,9	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см. Включения пирита	206	235	II0	0,84	I,38	IУ	IУ	К	ВК
№ I-2"Дарьевская" им.Космонавтов 680904	i_3	29I	А	0,78	6	3,2-3,8	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I00	I00	60	0,84	I,38	Пб	Пб	СК	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 3 им.Космонавтов 680902	h_{II}	242	А	I,35-I,40	II-I3	3,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I7 см. Включения пирита	I65	205	I00	0,59	2,76	Шб	IУ	ВСК	ВСК
№ 6 им.Космонавтов 68090I	h_{II}	242	А	I,35-I,50	I2	3,4-4,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см. Включения колчедана	220	255	I30	0,60	2,64	IУ	У	ВСК	К
"Миусинская" им.50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 682I07	$h_{II}^{в}$	243	А	I,20-I,30	32	3,5	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см и песчано-глинистого сланца мощностью I0 см			2I5	0,60	2,64				
	$h_{II}^{н}$	245	А										0,60	2,64				
	h_{8}	2I7	А	I,30-I,50	25	4,2	Песчаник	Песчанистый сланец	3 прослойка глинистого сланца общей мощностью 27 см	220	235	I30	0,54	3,47	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	h_{7}	209	А	I,65	45	3,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см			II0						
	h_{4}	I83	А	0,95	65	4,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см			80	0,49	4,45				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНОДОНУГОЛЬ" 690000																		
"Энгельсовская" 692II3	i_3^1	296	К	0,88	60	25,0-28,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см и песчано-глинистого сланца мощностью 9 см			340						
	$K_2^{2в}$	376	К	0,90	60	28,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см и углисто-глинистого сланца мощностью 9 см			90	0,64	2,24				
	K_5	4I8	Ж	0,70	60	30,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см			I40	0,6I	2,53				
	$K_7^в$	444					Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец					0,78	I,48				
	$h_{10}^в$	233	ОС	I,05	55	24,8	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см			90						
"Краснодонская" (№ I-бис)	$K_2^н$	368	К	0,65	8	27,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см			55	0,48	4,69				
(№ 2I)	$K_2^н$	368	К	0,65	50	2I,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	65	I05	70			Па	Ша	С	СК
(№ I-бис)	$K_5^н$	42I	К	I,40	35	23,0-27,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I5 см			75	0,44	5,8I				
(им. "Молодой гвардии")	$K_5^н$	42I	К	I,20	32	25,9	Глинистый сланец	Песчаный сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 9 см	42	60	80	0,6I	2,53	Iб	Па	С	С
(№ 2I)	$K_2^{1н}$	372	К	0,85	35	28,3	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см	64	I20	I20			Па	Ша	С	СК
(им. "Молодой гвардии")	$K_7^{1в}$	370	Ж	0,80	30-20	3I,2	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения колчедана	I42	I90	I35			Ша	IУ	ВСК	ВСК
"Краснодарская" 692I09	i_3^1	266	ОС	0,75	25	I0,0-34,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	78	78	40	0,69	I,87	Па	Па	СК	СК
	i_3	29I	ОС	I,30	30	23,0-28,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	II8	I30	65	0,50	4,23	Пб	Ша	С	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Северная" 692III	$K_2^в$	366	Ж	I,00	40	3I,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I3 см			75	0,64	2,24				
	K_5^I	424	Ж	I,20	I3	3I,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки: песчано-глинистого сланца мощностью 7 см, глинистого сланца мощностью 5 см и углисто-глинистого сланца мощностью I6 см			I80	0,80	1,44				
	$K_2^н$	368	Ж	0,83	40	3I,3	Песчаник	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до I0 см	54	85	70	0,64	2,24	Iб	Па	С	СК
"Ореховская" 692I07	i_3^I	296	К	I,26	4	30,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 70 см	I07	2I5	220	0,85	I,38	Пб	IУ	СК	К
	$K_2^н$	368	К	I,35	4	3I,I	Известняк	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 25 и 5 см. Включения колчедана	I32	200	I20	0,55	3,30	Ша	Шб	СК	ВСК
"Таловская" 692I08	$K_5^н$	42I	Ж	I,40	4	3I,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 50 см и углисто-глинистого сланца мощностью 22 см	I02	205	I60	0,6I	2,53	Пб	IУ	СК	ВСК
	i_3^I	296	Ж	I,54	8	27,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см и углисто-глинистого сланца 8 см			II0						
"Суходольская" 692I05	l_2^I	5I9	Ж	I,48	8	32,0-32,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 32 см и углисто-глинистого сланца I0 см			I55	0,80	I,44				
	l_1^I	504	Ж	0,75	37	32,0-35,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,80	I,44				
	$l_2^в$	5II	Ж,Г	I,05	5	32,0-35,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 25 см			II0	0,80	I,44				
	$K_2^н$	368	Ж	I,00	37	33,0-37,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 25 см и углисто-глинистого сланца 5 см			I30	0,46	5,2I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Суходольская" 692I05	K_2^B	366	Ж	0,86	45	37,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 23 см			I25	0,46	5,2I				
	K_2^{1H}	372	Ж	0,85	36	35,0	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см и углисто-глинистого сланца мощностью II см			75	0,46	5,2I				
	i_3^1	296	Ж,К	I,8I	35	32,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см, углисто-глинистого сланца 8 см. Включения колчедана	47	I05	70	0,62	2,43	I6	Ша	С	СК
("Победа")	h_8^B	2I8	К	I,35	35	22,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка углисто-глинистого сланца мощностью I0 и 20 см	54	II0	80			I6	Пб	С	СК
	h_7	209	К	0,90	3I	32,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I3 см			70						
"Дуванная" 692I03	K_2	365	Ж	2,30	4	34,0	Известняк, песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 80 см			I40						
	ℓ_6^B	558	Г	I,05	I2	36,8	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	I90	230	II5	0,68	I,93	IУ	IУ	ВСК	К
Им.Ф.П.Лютикова 692I06	ℓ_2^1	5I9	К,Ж	0,80	7	37,6	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см	I83	2I0	II0	0,80	I,44	IУ	IУ	К	К
	ℓ_6^B	558	Ж,Г	0,90	8	33,0–37,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 22 см	200	220	I30	0,60	2,64	IУ	IУ	ВСК	ВСК
("Донецкая")	K_2^H	368	К	0,85	47	28,0–32,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 20 см			65						
	K_2^{1B}	370	К	0,80	47	37,6	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20 и 4 см	206	235	I20			IУ	IУ	ВСК	К
	ℓ_2^1	5I9	Ж	0,85	47	33,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I7 см			I00	0,80	I,44				
	ℓ_3	527	Ж	0,60	47	34,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см			45						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.А.П.Баракова 692I0I	K_3^H	42I	Ж	I,54	2	32,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I4 см и углисто-глинистого сланца I3 см. Включения колчедана	83	I60	I35	0,65	2,I5	Па	Шб	С	ВСК
Гидрошахта им.50-летия СССР 692II4	i_3'	296	Ж	I,30	I3	33,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см	67	95	85			Па	Пб	С	СК
"Молодогвардейская" 692I04	K_2	365	Ж	I,85	I0	32,0	Известняк	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 20 и 9 см			90						
	i_3'	296	Ж	I,65	6	33,0	Известняк	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 70 см			I55	0,60	2,64				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" 700000																		
№ I0 им.Володарского 700301	h_8	2I7	А	I,20	I7	2,8-5,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I6 см. Включения колчедана размером от Ix4 до 4x5 см через I-2 м	I60	205	I60	0,42	6,49	Шб	IУ	С	СК
№ 40 им.Володарского 700302	i_3	29I	А	0,80	I7-I9	2,7-5,9	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Кварц по кливажу	I57	I75	200	0,42	6,49	Шб	Шб	С	С
"Наклонная" 702I05	h_8	2I7	А	I,20-I,30	22-27	3,7-4,6	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана размером от Ix4 до 4x50 см через 4-8 м	67	200	95	0,46	5,2I	Шб	IУ	СК	СК
№ 69 "Наклонная"	$K_2^в$	366	А	0,80	9	3,0	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью 4 и 5 см. Включения колчедана размером от 0,5xI до 2xI5 см через 2-3 м	57	I20	II5	0,75	I,58	Iб	Ша	С	ВСК
"Маяк" 702I04	l_6	557	А	I,I0	7-9	3,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения кальцита	II5	I45	I85	0,68	I,93	Пб	Ша	СК	ВСК
Им.П.Л.Войкова 700201	K_5'	424	А	0,85-I,00	I0-I3	3,0	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью I4 см. Включения кальцита и колчедана	290	3I5	220	0,63	2,33	У	УI	К	К
Им.Я.М.Свердлова 700202	K_5'	424	А	I,I0-I,I5	II-I2	2,6-4,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	I72	2I5	90	0,59	2,76	Шб	IУ	ВСК	ВСК
"Центросоюз" 702I08	h_8	2I7	А	I,00	2I	3,0-4,I	Песчаник	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана размером от 5xI5 до 3x20 см через I-3 м	I65	2I0	I40	0,57	3,02	Шб	IУ	СК	ВСК
	h_9	228	А	0,90	I9	I,5	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Красный партизан" 702I02	K_6	434	А	I,30	I5	2,8	Глинистый сланец	Песчаник	2 прослойка глинистого сланца мощностью 8 и I0 см. Включения колчедана	II0	I60	II5	0,70	I,8I	Пб	Шб	СК	ВСК
	K_5^I	424	А	I,70	I6-I9	2,I 3,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см и углисто-глинистого сланца мощностью I8 см. Включения пирита, кальцита	I90	230	I95	0,63	2,33	IУ	IУ	ВСК	К
"Богучарская" 702I0I	K_2^I	369	А	I,50	I9	3,5	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см. Включения колчедана	I47	I95	I60	0,70	I,8I	Ша	IУ	ВСК	К
	i_3	29I	А	0,90-I,00	2I	3,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	I57	I57	50	0,66	2,08	Шб	Шб	ВСК	ВСК
"Майская" 702I03	i_3	29I	А	I,20	20	3,2	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см. Включения кальцита	I27	I55	2I5	0,56	3,I6	Ша	Ша	СК	СК
	i_3^I	296	А	0,95	I8		Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			50	0,60	2,64				
"Одесская" 702I07	ℓ_6^B	558	А	I,I5-I,30	9	3,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана	I52	I85	75	0,52	3,83	Шб	IУ	СК	СК
"Ленинская" 702I06	i_3	29I	А	0,80-0,85	I0	I,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3 см			65	0,75	I,58				
	K_2^B	366	А	0,75-0,85	7	I,5	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 6 см			65	0,56	3,I6				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" 770000																		
"Терновская" 772I06	C_5	069	Г	0,90	I-2	42,4-48,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь	280	280	50	0,76	I,54	У	У	ВК	ВК
	C_4''	058	Г	0,95	3	40,7	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзы колчедана	364	370	65	0,64	2,24	УП	УП	ВК	ВК
	C_6''	083	Г	0,95	I-2	43,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Пиритизированный песчаник мощностью I-5 см	284	3I0	65	I,03	I,67	У	УI	ВК	ВК
"Западно-Донбасская"	C_1	030	Г	0,80	4-5	44,0-47,0	Песчаник	Глинистый сланец	Сернистый колчедан очень крепкий в верхней части пласта	280	3I5	I70	0,65	2,I5	У	УI	ВК	ВК
	C_2'	040	Г	0,75	5	43,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Чистый уголь			40	0,62	2,43				
	C_2	035	Г	0,60	4-5	44,0-47,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	В верхней части пласта сернистый колчедан, крепкий в виде линз и желваков	335	360	I05	0,70	I,8I	УI	УП	ВК	ОК
"Степная" 772I02	C_6	079	Г	0,90	7	44,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см	280	305	60	0,70	I,8I	У	УI	ВК	ВК
	C_6'	084	Г	0,80	3-5	44,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки: глинистого сланца мощностью 3 см, углисто-глинистого сланца мощностью 20 см	252	265	55	0,70	I,8I	У	У	К	К
"Павлоградская" 772I03	C_8		Г	I,75	I-5	6,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 25-30 см. Линзы и прослойки серного колчедана	2I0	235	I20	0,82	I,4I	IУ	IУ	К	ВК
	C_7	095	Г	I,00	I-5	35,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Линзы серного колчедана	245	275	50	0,79	I,46	У	У	ВК	ВК
"Западно-Донбасская" № 3	C_6'	084	Г	0,75	5	4I,0	Глинистый сланец, песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчаника мощностью 2-4 см			420	0,68	I,93				
	C_6	08I	Г	0,80-I,I5	5	4,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь			30						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Благодатная" 772I05	C_8''	I05	Г	0,80-I,20	5	4,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью I3 и 5 см			70						
	C_7	095	Г	I,40	5	4,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I8 см			75						
"Самарская" 772I07	C_1	030	Г	I,05	3	4,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый и глинистый сланцы	2 прослойка глинистого сланца мощностью 5 и 8 см			55						
	C_4	050	Г	I,05	3	4,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый и глинистый сланцы	2 прослойка глинистого сланца мощностью 3 и 8 см			65						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УКРЗАПАДУГОЛЬ" 7I0000											
Им.50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 7I2I02	$n_7^н$	090	Г	I,40	0	4I,I	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь				0,84	I,38				
	$n_7^в$	060	Г	I,I0	0	4I,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I3 см	I68	I90		0,85	I,38	Шб	IУ	К	К
	n_8	I20	Г															
№ 3 "Великомостовская" 7I2I03	$n_7^н$	090	Г	I,68	0	40,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см				0,87	I,37				
	$n_7^в$	060	Г	I,I0	0	42,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см				0,82	I,40				
	$n_8^в$	I50	Г	I,70	0	42,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см				0,84	I,38				
№ 4 "Великомостовская" 7I2I04	$n_7^н$	090	Г	I,6I	0	40,5	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см				I,04	I,7I				
	$n_8^в$	I50	Г	I,50	0	42,0	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 30 см и глинистого сланца мощностью I0 см				I,04	I,7I				
	n_9	I80	Г															
№ 5 "Великомостовская" 7I2I05	$n_7^н$	090	Г	I,70	0	36,4	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см				0,66	2,08				
	$n_7^в$	060	Г	I,05	0	36,0	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см				0,72	I,70				
	$n_8^в$	I50	Г	I,23	0	36,5	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I5 см				0,70	I,8I				
Им.Ленинского комсомола 7I2I06	$n_7^н$	090	Г	I,65	0	36,2	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см				0,67	2,00				
	$n_7^в$	060	Г	0,80	0	36,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8 см	I70	I85		0,60	2,64	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	$n_8^в$	I50	Г	I,25	0	36,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	2 прослойка глинистого сланца мощностью II и I0 см									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 7"Великомостовская" 7I2I07	$n_8^в$	I50	Г	I,60	0	36,4	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I2 см				0,64	2,24				
	$n_7^н$	090	Г	I,40	0	36,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь				0,76	I,54				
№ 8"Великомостовская" 7I2I08	$n_8^в$	I50	Г	I,35	0	36,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I2 см, глинистого сланца мощностью I5 см				0,94	I,43				
	$n_7^в$	060	Г	I,00	0	36,3	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см									
	$n_7^н$	090	Г	I,55	0	36,4	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь				0,67	2,00				
№ 9"Великомостовская" 7I2I09	$n_7^н$	090	К	I,44	0	36,5	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь				0,58	2,88				
	$n_8^в$	I50	Г	I,22	0	38,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью 23 см, глинистого сланца мощностью I3 см									
	n_7	030	К	I,I5	0	36,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I0 см, глинистого сланца мощностью 8 см				0,78	I,48				
№ I"Нововолынская" 7I2II0	n_8	030	Г	0,90	5	36,I	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см. Включения колчедана	I32	I80		0,80	I,44	Ша	IУ	ВСК	К
№ 2"Нововолынская" 7I2III	n_8	I20	Г	I,25	3-5	37,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см				0,76	I,54				
№ 3"Нововолынская" 7I2II2	n_8	I20	Г	I,63	3-5	37,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см	I68	I85		0,86	I,37	Шб	IУ	К	К
	n_7	030	Г	0,75	3	36,0	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь	256	256		I,I2	2,08	У	У	К	К
№ 4"Нововолынская" 7I2II3	n_7	030	Г	0,80	3	36,0	Глинистый сланец	Песчаник	2 прослойка глинистого сланца мощностью 9 и I0 см				0,68	I,93				
	n_8	I20	Г	I,52	3	38,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец					0,72	I,70				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
№ 5"Нововолынская" 7I2II4	n_8	I20	Г	I,22	3	37,5	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I4 см				I,27	3,00				
"Октябрьская"	n_7	030	Г	0,75	2	36,0-38,0	Глинистый сланец	Песчаник	Чистый уголь									
	n_8	I20	Г	0,65	2	36,0-38,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см				0,68	I,93				
№ 8"Нововолынская" им.В.И.Ленина 7I2II7	n_7	030	Г	0,70	2	4I,0	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 28 см	240	265		0,60	2,64	У	У	К	К
№ 9"Нововолынская" 7I2II8	$n_7^в$	060	Г										0,80	I,44				
Им.Героя Советского Союза Г.В.Лопатина 7I2II9	$n_7^в$	060	Г	I,00	I-2	36,0-38,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 9 см				0,97	I,49				
	n_8	I20	Г	0,95	I-2	36,0-38,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 5 см				0,98	I,52				
Им.50-летия СССР 7I2I2I	$n_8^в$	I50	Г	I,20	I-2	36,0-40,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см				I,I2	2,08				
	n_8	I20	Г	I,30	I-2	37,0-40,0	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см, углисто-глинистого сланца мощностью 30 см									
"Ильницкая" 7I2I20	I	2I0	Б	I,40	0	42,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2I см									
	II	270	Б	I,I0	0	42,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 40 см									

ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН
(РСФСР)

Наименование шахты, код по классификатору	Наименование или индекс пласта	Код пласта по классификатору	Технологическая марка угля	Эксплуатационная мощность пласта, м	Угол падения пласта, град.	Выход летучих по весу, %	Тип вмещающих пород: Кровли	Тип вмещающих пород: Почвы	Тип и мощность прослойков, содержание твердых включений	Сопротивляемость угля резанию А, кгс/см	Сопротивляемость угольного пласта резанию $K_{пл}$, кгс/см	Абразивность угольного пласта ρ, кг/мм	Показатель способности угля к измельчению m	Показатель степени хрупкости В	Класс по сопротивляемости: угля	Класс по сопротивляемости: пласта	Категория по разрушаемости: угля	Категория по разрушаемости: пласта
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РОСТОВУГОЛЬ" 070000																		
"Восточная" 072I03	i_2^1	288	ПС	0,94-I,60	I6	I,7	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 9 и II см	I00	I20	65	0,59	2,76	Пб	Ша	СК	СК
	i_3	29I	ПС	0,75-I,00	2-3	I8,5-I9,4	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью 8 см	99	I20	50	0,58	2,88	Пб	Ша	СК	СК
"Колоховская" 072II8	i_3	29I	ОС	0,95-I,I2	6-I4	I6,0-I6,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 23 см	I0I	I45	55	0,60	2,64	Пб	Ша	СК	СК
	i_3^{I8}	297	ОС	I,30	8-I6	I7,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I05	I05	40	0,45	5,50	Пб	Пб	С	С
Ш/у "Краснодонецкое" шахта "Краснодонецкая" 070501	m_8^1	685	А	I,00-I,65	I5	7,0-7,8	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью I4 см. Включения колчедана 25-50 шт/I00 м	333	360	75	0,60	2,64	УI	УП	К	ВК
Ш/у "Краснодонецкое" шахта № I6/I7	m_8^1	685	ПА	0,95-I,I5	I3	4,3-5,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 2-5 см. Включения колчедана 25-60 шт/I00 м	298	320	75	0,60	2,64	У	УI	К	К
Им.газеты "Комсомольская правда" 072I09	i_3''	294	А	0,99	I7	3,7				228	-		0,62	2,43	IУ		К	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им. газеты "Комсомольская правда" 072I09	i_2^1	288	А	0,80-I,IO	II-I4	2,5 4,I	Песчано-глинистые сланцы	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью IO см	3I5	3I5	75	0,54	5,47	УI	УI	К	К
"Соколовская" 072II7	$i_3^н$	294	А	0,75-0,82	7-IO	2,0-4,2	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I-4 см. Включения пирита 50-I00 шт/I00 м	I99	230	I05	0,60	2,64	IУ	IУ	ВСК	ВСК
Им.Кирова 072I07	$K_2^{1н}$	372	А	0,54	4	4,2	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита 6-45 см, 70-90 шт/I00 м	I83	220	I70	0,52	3,83	IУ	IУ	СК	ВСК
	$K_2^{1в}$	370	А	0,56-0,58	I-5	3,3	Песчано-глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения пирита 2-5 см, 50-70 шт/I00 м	228	260	220	0,54	3,47	IУ	У	ВСК	ВСК
Ордена Ленина шахта им.Ленина 072III	$K_2^{1в}$	370	А	0,60	2	3,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана и пирита 50-60 шт/I00 м	2I4	245	95	0,52	3,83	IУ	У	ВСК	ВСК
	$i_3^н$	294	А	0,65	I0	4,0	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 3-4 см. Включения пирита 8-20 шт/I00 м	22I	245	I05	0,56	3,I6	IУ	У	ВСК	ВСК
"Несветаевская" 072II4	$K_2^н$	368	А	0,58	5	2,3	Песчаник	Песчанистый сланец	Чистый уголь	I93	I93	30	0,48	4,69	IУ	IУ	СК	СК
	$i_3^н$	294	А	0,62-0,73	2-6	2,8-3,6	Песчанистый сланец	Песчаник	Включения пирита мощностью не более I см	248	260	56	0,57	3,02	У	У	ВСК	ВСК
№ 28 070603	$i_3^{н*}$	294	А	0,66	I2	3,4	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I см, прожилки кварца	I73	I75	230	0,56	3,I6	Шб	Шб	СК	ВСК
"Самбековская" 070601	h_{II}^1	246	А	0,83-I,04	I8-I9	6,7-	Песчано-глинистые сланцы	Песчано-глинистые сланцы	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью I-3 см, линзы пирита	I79	2I0	330	0,56	3,I6	Шб	IУ	ВСК	ВСК
Ордена Трудового Красного Знамени шахта "Западная-Капитальная" 072I06	$K_2^{1н}$	372	А	0,65	I0	3,I	Песчаник	Глинистый сланец	Включения пирита 50-I00 шт/I00 м	228	260	I40	0,47	4,94	IУ	У	СК	ВСК
	$i_3^н$	294	А	0,60	3	2,9	Песчаные сланцы	Песчаник	Включения пирита 40-60 шт/I00 м	I70	205	50	0,43	6,I4	Шб	IУ	СК	СК
	$i_3^в$	292	А	I,39	2-3	3,3	Песчаные сланцы	Песчаник	Прослоек песчаного слэпца мощностью 3-I0 см	I50	205	I00	0,49	4,46	Шб	IУ	СК	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Коминтерновская" 072I08	K_2^H	368	А	0,57-0,75	3	3,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита размером 5xI5 см, 30-50 шт/I00 м	I74	2I0	II0	**0,48**	4,69	Шб	IУ	СК	СК
Ш/у "Степановское" 070703	i_3^B	292	А	0,87-I,I0	I9	3,3	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0 см	20I	2I0	50	**0,75**	I,58	IУ	IУ	К	К
Ш/у им.Горького шахта "Горьковская-Южная"	i_3^B	292	А	0,80-I,00	I3	3,7	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью I0-25 см, включения пирита 30-50 шт/I00 м	284	305	I80	**0,65**	2,I6	У	**УI**	К	ВК
Им. Красина 072II0	K_2^{fH}	372	А	0,62-0,87	9-I3	2,8-3,7	Песчанистые сланцы	Песчанистые сланцы	Прослойки углистого сланца мощностью 2-5 см. Включения колчедана	I50	I80	40	**0,49**	4,46	Шб	IУ	СК	СК
	K_2^H	368	А	0,85	9	3,8	Песчанистые сланцы	Песчанистые сланцы	Линзы кварца и пирита до 20 шт/I00 м	I9I	220	I05	**0,48**	4,69	IУ	IУ	СК	СК
Им. Октябрьской Революции 072II5	K_5^B	4I9	А	0,64-I,00	9-I0	3,5-3,9	Песчано-глинистые сланцы	Песчано-глинистые сланцы	Прослоек углистого сланца мощностью I3-30 см, включения пирита	I72	220	II0	0,70	I,8I	Шб	IУ	ВСК	К
	K_5^H	42I	А	0,63	8	3,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана	200	220	70	**0,60**	2,64	IУ	IУ	ВСК	ВСК
"Глубокая" 072I04.	K_5^B	**4I9**	А	I,00-I,42	5-II	2,6-4,I	Песчано-глинистые сланцы	Углисто-глинистые сланцы	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 20-30 см. Включения пирита и кварца	232	280	260	**0,6I**	2,53	IУ	У	ВСК	К
Ш/у "Мирное" шахта "Мирная" 070901	i_2^I	288	А	I,04-I,20	,25	3,5	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см, прожилки кальцита 25-30 шт/I00 м	I87	2I0	I70	**0,45**	5,50	IУ	IУ	СК	СК
Ш/у "Мирное" шахта "Наклонная" 070902	i_2^I	288	А	0,79	I9	3,5	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Три прослойка глинистого сланца мощностью I-3 см	**I82**	**I85**	II0	**0,68**	I,93	**IУ**	**IУ**	**ВСК**	**ВСК**

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Ордена Октябрьской Революции шахта им.Артема 072IOI	$K_5^{1в}$	425	А	0,58-0,62	I4-I9	2,28-3,20	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Линзы пирита длиной от 3 до 30 см, 30-50 шт/I00 м	89	I35	55	0,72	I,7I	Па	Ша	СК	ВСК
Ордена Трудового Красного Знамени шахта "Южная" 072I20	$i_3^н$	294	А	I,IO-I,28	5-I5	2,8-3,5	Песчанистый сланец	Песчаник	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью IO см. Включения пирита	I36	I80	75	0,55	3,3I	Ша	IУ	СК	СК
"Майская" 072II2	$i_3^н$	294	А	I,00-I,37	3-I5	I,8-2,8	Песчанистый сланец	Песчаные сланцы	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 6-I5 см. Включения пирита мощностью до I см	I44	I85	40	0,40	7,28	Ша	IУ	С	С
"Аютинская" 072I02	$i_3^н$	294	А	I,33-I,4I	8-I6	3,7-4,4	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью I5-20 см. Включения пирита I5-20 шт/I00 м	I7I	200	65	0,58	2,88	Шб	IУ	ВСК	ВСК
"Нежданная" 072II3	$K_2^{1в}$	370	А	0,70	9	3,0	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 4 см. Включения колчедана размером 5х8 см до 20 шт/I00 м	230	260	75	0,64	2,24	IУ	У	К	К
	$K_2^{1н}$	372	А	0,63	2	3,5	Песчанистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения колчедана до 25 шт/I00 м	263	290	75	0,47	4,94	У	У	ВСК	ВСК
"Юбилейная" 072II9	$i_2^{/}$	288	А	0,80	I6	3-4	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 5-7 см. Включения колчедана и пирита до 40-50 шт/I00 м	I98	245	I00	0,54	3,47	IУ	У	ВСК	ВСК
Ш/у "Белокалитвенское" шахта № 4 070201	m_9	690	Ж	0,60	I6-I8	29-29,5	Песчаники	Песчано-глинистые сланцы	Включения колчедана в виде линз до 300 шт/I00 м	I85	220	2I5	0,52	3,83	IУ	IУ	СК	ВСК
"Северная" 072II6	$i_3^{1в}$	292	ОС	0,55	40-45	I4	Глинистые сланцы	Песчанистые сланцы	Прослоек глинистого сланца мощностью IO-I5 см			35	0,45	5,50				
	i_3	29I	ОС	0,88	43-45	22	Глинистые сланцы	Глинистые сланцы	Прослоек глинистого сланца мощностью I6 см			40	0,5I	4,02				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
				ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГУКОВУГОЛЬ" 060000														
"Гундоровская" 062I03	$K_2^в$	360	Ж	0,62	I0-23	32,9	Известняк	Глинистый сланец	Линзы сернистого колчедана	75	II5	75	0,75	I,58	Па	Пб	СК	ВСК
	$K_2^н$	368	Ж	0,56	26-32	29,2	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 3-7 см. Включения пирита	74	I25	85	0,75	I,58	Па	Ша	СК	ВСК
"Западная" 062I06	i_3	29I	К	I,20-I,62	5-6	26,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Чистый уголь	I05	I05	50	0,80	I,44	Пб	Пб	ВСК	ВСК
"Донецкая" 062I05	$K_2^н$	368	КЖ	0,95	7-8	25,9-28,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Включения пирита	I05	I35	380	0,7I	I,76	Пб	Ша	СК	ВСК
	$K_2^в$	366	КЖ	0,77-0,9I	9-I6	I6,6-30,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углистого сланца мощностью до 5 см. Линзы пирита	I0I	I45	40	0,75	I,58	Пб	Ша	СК	ВСК
"Антрацит" 062I0I	$K_2^{1в}$	370	А	I,58	I8	2,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца. Включения пирита	I37	I70	40	0,54	3,47	Ша	Шб	СК	СК
	$K_2^г$	365	А	0,73-0,95	I8	2,7	Глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек колчедана мощностью I-3 см	I70	370	II0	0,49	4,46	Шб	УП	СК	К
Им.50-летия Октября 062II2	l_6	557	А	I,35-I,72	I3-I8	2,9-4,6	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 3-20 см. Включения колчедана, линзы и валуны (известковистые) размером до 40 см	I67	250	65	0,65	2,I55	Шб	У	ВСК	К
Ш/у "Алмазное" шахта № 25 060400	l_6	557	А	I,32	I6	2,7-3,5	Глинистый сланец	Песчаник	Включения колчедана и кварцита	238	265	I80	0,58	2,88	IУ	У	ВСК	К
	$l_6^н$	560	А	I,4I	I7	2,8	Песчано-глинистый сланец	Песчаник	Включения колчедана	250	275	85			У	У	К	К
Ш/у "Алмазное" шахта № 4 "Алмазная" 060400	l_6	557	А	I,36	I6	2,9	Известняк	Глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 20 см. Включения колчедана	I85	230	II0	0,58	2,88	IУ	IУ	ВСК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Ш/у "Алмазное" шахта № 4 "Алмазная" 060400	l_6^o	56I	А	0,56-0,7I	I5-I7	2,8-3,3	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистые сланцы	Включения колчедана	I8I	2IO	90			IУ	IУ	ВСК	ВСК
"Октябрьская" 062I09	l_6	557	А	I,30	I2-I3	2,8	Песчано-глинистый сланец	Песчанистый сланец	Включения кварцита и пирита	247	270	I45	0,58	2,88	У	У	ВСК	ВСК
"Центральная" 060701	$t_3^{1в}$	297	К	0,59	I2,	23,8	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек углисто-глинистого сланца мощностью 7 см			30						
"Гуковская" 062I02	K_6	434	А	I,03-I,I4	I6-2I	2,3-4,I	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 2-I0 см. Включения колчедана	I77	245	260	0,6I	2,53	Шб	У	ВСК	ВСК
	$K_5^{1в}$	425	А	I,38-I,90	I8	3,9	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 7 см	I08	II5	50	0,67	2,00	Пб	Пб	СК	СК
Ш/у "Бургустинское"	m_9^1	695	А	I,03-I,20	5	4,I-6,0	Песчаник	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 8-I6 см	294	295	70	0,6I	2,53	У	У	К	К
"Степная" 062III	m_9^1	695	А	0,73-I,I0	2-I2	3,2-5,0	Песчаник	Углисто-глинистые сланцы	Прослоек песчано-глинистого сланца мощностью 6 см. Включения пирита	259	3IO	245	0,6I	2,53	У	УI	К	К
Ш/у "Замчаловское" шахта "Замчаловская" № I 060300	K_2	365	А	I,02-I,I0	I8-43	2,3-3,3	Песчанистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью до 2 см. Включения пирита	I39	I80	90	0,46	5,2I	Ша	IУ	С	СК
Ш/у "Замчаловское" шахта "Замчаловская" № 2 060300	K_2	365	А	I,04	I8	2,4	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см	I52	I55	60	0,46	5,2I	Шб	Шб	СК	СК
"Зверевская" 062I07	K_2	365	А	I,28	I0-I2	3,5	Песчанистый сланец	Песчанистый сланец	Прослоек глинистого сланца мощностью 2 см. Включения пирита	270	300	85			У	УI	К	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Углерод" 060600	$K_5^{1н}$	427	А	0,75-0,92	I6-I8	4,4-5,0	Глинистый сланец	Песчанистый сланец	Линзы и прожилки пирита	96	I35	II5	0,62	2,43	Пб	Ша	СК	СК
"Ростовская" 062II0	K_2	365	А	I,29-I,6I	20	2,8-3,I	Песчанистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 24 см. Включения пирита	280	3I0	I45	0,79	I,46	У	УI	ВК	ОК
	$K_2^{1в}$	370	А	I,24-I,93	I9	3,2-3,7	Песчано-глинистый сланец	Песчано-глинистый сланец	Прослойки глинистого сланца мощностью 7 см. Включения кварцита	230	250	I20	0,60	2,64	IУ	IУ	ВСК	К
"Дальняя" 062I04	K_2	365	А	I,20	25	7,4	Глинистый сланец	Песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 3-5 см. Включения кварцита и пирита	240	265	I55	0,40	7,28	У	У	СК	СК

КУЗНЕЦКИЙ БАССЕЙН

Наименование шахты, код по классификатору	Наименование или индекс пласта	Код пласта по классификатору	Технологическая марка угля	Эксплуатационная мощность пласта, м	Угол падения пласта, град.	Выход летучих по весу, %	Тип вмещающих пород: кровли	Тип вмещающих пород: почвы	Тип и мощность прослойков, содержание твердых включений	Сопротивляемость угля резанию A, кгс/см	Сопротивляемость угольного пласта резанию $A_{пл}$, кгс/см	Абразивность угольного пласта ρ, мг/мм	Показатель способности угля к измельчению $\frac{A}{f}$	Показатель степени хрупкости В	Класс по сопротивляемости резанию: угля	Класс по сопротивляемости резанию: пласта	Категория по разрушаемости: угля	Категория по разрушаемости: пласта
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
							ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ" I20000											
Им.Ф.Э.Дзержинского I22I04	Угловой	644	.Т	2,00	52	I6,7	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 20 см	I99	230	60	0,64	2,24	IУ	IУ	К	К
	Встречный	238	Т	2,00	52	I3,4	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 40 см	I87	250	II0	0,47	4,94	IУ	У	СК	ВСК
	Ударный	646	СС	I,50	60	I7,7	Алевролит	Песчаник	Чистый уголь	I90	I90	30	0,70	I,8I	IУ	IУ	К	К
	Двойной	260	К	6,50	53	20,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I50 см. Твердые включения 0,2%	I87	220	35	0,55	3,3I	IУ	IУ[x]	ВСК	ВСК[x]
	Безымянный - I	II8	К	I,40	58	2I,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I0 см	I82	2I0	40			IУ	IУ	К	К
	Безымянный - II	I30	К	I,50	66	22,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 40 см	I85	320	70			IУ	УI	К	ВК
	Мощный	366	СС	9,00	50	I8,9	Алевролит	Алевролит	Твердые включения 0,2%	I87	200	35	0,60	2,64	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Лутугинский	346	К	3,I0	65	22,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I70	I70	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Прокопьевский - I	555	К	8,I0	50	I9,4	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 2I0 см	I75	I75[x]	95	0,65	2,20	Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Садовый	588	К	2,I0	45-70	I9,5	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 30 см	209	240	55	0,64	2,24	IУ	У	ВСК	К
	Подспорный	458	К	I,32	45-70	20,2	Песчаник	Песчаник	Включения колчедана 0,5%	I83	220	30	0,62	2,43	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Пятилетка	572	ОС,Т	I,80	45-70	I4,I	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	II5	II5	20			Пб	Пб	ВСК	ВСК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.К.Е.Ворошилова I22I02	Прокопьевский - I	555	К	2,90	70	20,I	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I70	I70	25	0,55	3,3I	Мб	Мб	СК	СК
	Внутренний -УI	206	КК	2,70	58	28,7	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,65	2,I6	Ма	Ма	ВСК	ВСК
	Внутренний - II	I82	КК	3,30	66	27,2	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I60	I60	25	0,72	I,70	Мб	Мб	ВСК	ВСК
	Характерный	650	А	I,8I	67	26,0	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I80	I80	30			IУ	IУ	К	К
	Внутренний - II	I75	К	2,50	57-70	24,I	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь	I60	I60	25	0,78	I,48	Мб	Мб	ВСК	ВСК
	Внутренний - IУ	I94	К	9,70	57-70	26,4	Песчаник	Аргиллит	Прослойки углистого аргиллита мощностью I8 см и аргиллита мощностью 24 см	2I8	220	35	0,50	4,23	IУ	IУ	СК	ВСК
	Внутренний - I	I66	К	2,24	57-70	25,6	Алевролит	Песчаник	2 прослойка алевролита общей мощностью 40 см	206	250	55	0,55	3,3I	IУ	У	ВСК	ВСК
	Мощный	366	К	I4,I0	57-70	I9,4	Аргиллит	Алевролит	2 прослойка углистого аргиллита общей мощностью I73 см, прослоек алевро-песчаника мощностью I4 см. Включения колчедана 0,5%	240	270[x]	70	0,62	2,43	У	У[x]	К	К[x]
	Горелый	252	К	7,40	65	23,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевро-песчаника мощностью I4 см. Твердые включения 0,5%	I72	2I0[x]	85	0,60	2,64	Мб	IУ[x]	ВСК	ВСК[x]
	Лутугинский	346	К	3,70	65	23,3	Аргиллит	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I72	200	45	0,55	3,3I	Мб	IУ	СК	ВСК
Им.М.И.Калинина I22I07	Мощный	366	К	I2,80	77	22,2	Аргиллит	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I87	220	30	0,75	I,58	IУ	IУ	К	К
	Двойной	260	К	4,56	65	20,0	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I90	I90	20			IУ	IУ	К	К
	Безымянный - I	II8	К	2,25	60	24,4	Песчаник	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см, алевролита мощностью 25 см	I82	2I5	60	0,60	2,64	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Садовый	588	КК	I,80	60	27,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I5 см	I68	I90	35			Мб	IУ	ВСК	К
	Спорный	608	КК	I,30	70	28,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I0 см	I65	I85	30			Мб	IУ	ВСК	К
	Подспорный	458	К	I,40	70	26,0	Аргиллит	Песчаник	Чистый уголь	I70	I70	20			Мб	Мб	ВСК	ВСК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Зимняя" I22I06	Внутренний-I	I66	КК	I,70	7I	26,7	Песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I55	I55	25	0,78	I,48	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-II	I75	КК	2,30	67	25,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I2 см, аргиллита мощностью I5 см. Твердые включения 0,2%	I55	205	50	0,7I	I,76	Шб	IУ	ВСК	К
	Внутренний-III	I82	КК	2,80	70	26,8	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I55	I55	25	0,65	2,I6	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-IУ	I94	КК	8,75	70	28,I	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 25см Твердые включения 0,5%	I45	I85	45	0,67	2,00	Ша	IУ	ВСК	ВСК
	Внутренний-УI	206	КК	I,57	72	29,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Горелый	252	КК	7,00	76	26,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 40 см, 2 прослойка аргиллита мощностью 8 и I0 см. Твердые включения 0,2%	I72	I85[x]	60			Шб	IУ[x]	ВСК	ВСК[x]
	Прокопьевский	550	КК	I,30	76	26,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I70	I70	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Мощный	366	К	I4,70	67	22,I	Аргиллит	Песчаник	Твердые включения 0,5%	I87	220	30	0,68	I,93	IУ	IУ	ВСК	К
	Безымянный	II6	К	7,80	63	22,I	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I5 см	I83	I83[x]	35	0,73	I,66	IУ	IУ[x]	К	К[x]
"Тырганская" I22II9	Горелый	252	КК	6,78	50-80	28,5	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 23 см, алевролита мощностью 20 см.	I70	I70[x]	35	0,76	I,54	Шб	Шб[x]	К	К[x]
	Мощный	366	СС	I4,80	50-80	22,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I56	I56[x]	30			Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Прокопьевский - I	355	КК	2,I0	50-80	24,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I35	I35	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Подспорный	458	КК	4,66	60	28,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 25 см	I70	I70[x]	60			Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Прокопьевский - II	558	КК	I,40	65	25,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I70	I70	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Безымянный	II6	КК	2,00	69	26,0	Песчаник	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 30 см	I95	230	70	0,62	2,43	IУ	IУ	ВСК	К
	Двойной	260	К	5,I2	65	23,8	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I85	I85	25	0,55	3,3I	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Внутренний-I	I66	КК	I,52	60	29,0	Аргиллит	Алевролит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 28 см	I53	I70	40			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-II	I75	КК	2,I8	65-77	28,3	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I55	I55	20	0,53	3,65	Шб	Шб	СК	СК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Тырганская" I22II9	Внутренний-IУ	I94	КК	I0,67	83	28,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см и аргиллита мощностью I5 см	I45	I45[x]	25	0,50	4,23	Ма	Ма[x]	СК	СК
	Пионер	430	К	2,08	67	24,2	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 56см	I75	I90	45	0,60	2,64	Мб	IУ	ВСК	ВСК
	Спорный	608	КК	I,40	7I	30,0	Аргиллит	Песчаник	Чистый уголь	I65	I65	25			Мб	Мб	ВСК	ВСК
"Прокопьевский" I22II5	Прокопьевский - П	558	К	3,55	72	25,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 25 см, алевролита 70 см.	I75	-	70	0,72	I,70	Мб	-	ВСК	-
	Мощный	366	К	9,00	65	20,0	Алевролит	Аргиллит	Чистый уголь	I85	I85	25			IУ	IУ	К	К
	Безымянный-I	II8	К	5,00	70	23,6	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 65 см	I82	I82[x]	40	0,82	I,40	IУ	IУ[x]	К	К[x]
	Спорный	608	КК	I,00	72	26,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I65	I65	25	0,55	3,3I	Мб	Мб	СК	СК
	Ударный	646	К	I,I0	70	23,I	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I90	I90	25	0,7I	I,76	IУ	IУ	К	К
	Безымянный-П	I30	К	I,80	65-85	24,I	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см	2I2	220	30	0,75	I,58	IУ	IУ	К	К
	Двойной	260	К	6,60	65-85	23,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 30 см	222	245	35	0,65	2,I6	IУ	У	К	К
	Подспорный-I	464	К	I,30	65-85	25,I	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,65	2,I6	Ма	Ма	ВСК	ВСК
"Коксовая" I22II0	Внутренний-I	I66	К	3,42	70	20,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 42 см	I53	I60	30	0,53	3,65	Мб	Мб	СК	СК
	Внутренний-П	I75	К	3,20	60	2I,2	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см	I56	I60	30	0,60	2,64	Мб	Мб	ВСК	ВСК
	Внутренний-Н	I82	К	5,50	60	23,3	Алевролит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 40 см	I56	I60	30	0,67	2,00	Мб	Мб	ВСК	ВСК
	Внутренний-УI	I94	К	3,06	62	22,0	Песчаник	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см, аргиллита I9 см, твердые включения 0,5%	I45	I85	35	0,70	I,8I	Ма	IУ	ВСК	К
	Внутренний-У	I98	К	3,05	70	23,0	Аргиллит, алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 70 см.Твердые включения 0,5%	I4I	I90	40	0,5I	4,02	Ша	IУ	СК	СК
	Горелый	252	К	9,50	64	I8,0	Алевролит	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I72	2I0	35			Мб	IУ	ВСК	К
	Мощный	366	ОС	I5,30	55	I4,5	Алевролит	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I87	220	35	0,73	I,66	IУ	IУ	К	К

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Коксовая" I22II0	Характерный	650	К	2,20	60-65	I9,3	Конгломерат	Аргиллит	Чистый уголь	I80	I80	25	0,64	2,24	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Прокопьевский	550	К	3,70	70	I8,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 55 см, аргиллита 25 см	I75	I90	40	0,83	I,39	Шб	IУ	К	К
	Лутугинский	346	ОС	4,50	60	I6,2	Алевролит	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см. Твердые включения 0,5%	I72	205	35	0,64	2,24	Шб	IУ	ВСК	ВСК
"Ноградская" I22II4	Внутренний-IУ	I94	К	I,07	44	22,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I5 см	I45	I60	30			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Проводник Внутреннего - IУ	484	К	I,20	53	23,0	Песчаник	Песчаник	Твердые включения 0,5%			40						
	Горелый	252	К	8,30	58	I8,6	Аргиллит	Алевролит	Твердые включения 0,5%	I72	205	35	0,62	2,43	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	Характерный	650	К	I,70	55	20,0	Песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I80	I80	25			IУ	IУ	К	К
	Лутугинский	346	К	6,38	58	I9,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I8 см и аргиллита 3 см	I72	I75	30			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-УI	206	К	2,20	56	23,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Центральная" I20300	Двойной	260	Т	6,60	45	I6,0	Углистый аргиллит	Песчаник	Прослоек аргиллита мощностью 30 см	I87	I95	30			IУ	IУ	К	К
	Внутренний-I	I66	К	7,90	40	24,9	Алевролит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см, алевро-песчаника I5 см	I53	I55[x]	65	0,65	2,I6	Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Внутренний-II	I75	К	3,40	46	20,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-III	I82	К	8,53	43	20,0	Алевролит	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см, аргиллита I6 см	I54	I75	30			Шб	Шб	ВСК	К
	Внутренний-IУ	I94	К	7,40	47	23,0	Алевролит	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см, твердые включения 0,5%	I45	I75	35			Ша	Шб	ВСК	К
	Характерный	650	К	2,70	45	I9,2	Конгломератовидный песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I80	I80	25	0,65	2,I6	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Горелый	252	СС	7,70	44	I8,0	Алевролит	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I72	205	35			Шб	IУ	ВСК	К
	Лутугинский	346	ОС	5,00	55	I7,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 80 см. Твердые включения 0,5%	I72	2I0[x]	40		-	Шб	IУ[x]	ВСК	К[x]

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Центральная" I20300	Мощный	366	Т	I2,30	42	I5,2	Песчаник	Песчаник	Твердые включения 0,5%	I87	2I0	35	0,65	2,I6	IУ	IУ	К	К
	Безымянный	II6	ОС	4,82	42	I6,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I7 см. Твердые включения 0,5%	I85	2I5	35			IУ	IУ	К	К
	Ударный	646	Т	I,80	62	I4,0	Аргиллит	Песчаник	Чистый уголь	I90	I90	20			IУ	IУ	К	К
	Садовый	588	Т	2,00	6I	I4,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I6 см	I68	I90	50			Шб	IУ	ВСК	К
	Прокопьевский - П	558	ОС	3,08	48	I7,0	Алевролит	Аргиллит	Прослойки алевролита мощностью 25 см и аргиллита - 3 см	I75	200	55			Шб	IУ	ВСК	К
"Маганак" I22II2	Внутренний-IУ	I94	К	7,32	67	22,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 78 см. Твердые включения 0,5%	I45	I75[x]	45			Ша	Шб[x]	ВСК	К
	Характерный	650	Т	2,82	67	I4,0	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I80	I80	25			IУ	IУ	К	К
	Горелый	252	Т	6,25	58	I5,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 35 см	I72	I72[x]	30			Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Прокопьевский - П	558	Т	5,30	65	I5,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I20 см. Твердые включения 0,5%	I75	2I0[x]	65			Шб	IУ[x]	ВСК	К[x]
	Безымянный-I	II8	Т	4,30	72	I0,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 45 см. Твердые включения 0,5%	I85	230	35			IУ	IУ	К	К
	Внутренний-I	I66	Т	2,50	70	I4,0	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I53	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-П	I75	Т	3,00	67	I3,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-Ш	I82	Т	5,20	67	I5,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см	I55	I65	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
"Северный маганак" I22II6	Проводник IУ Внутреннего	484	КЖ	I,45	30	29,I	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 25 см	I45	I65	35			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-П	I75	К	3,53	42	26,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см	I55	I60	35			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-Ш	I82	КЖ	4,93	40	25,3	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I55	I55	20	0,87	I,37	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-IУ	I94	КЖ	6,70	48	26,I	Алевролит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I45	I50	20	0,70	I,8I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Лутугинский	346	К	2,84	47	20,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I70	I70	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Горелый	252	К	6,80	26	22,2	Алевролит	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I72	205	35	0,68	I,93	Шб	Шб	ВСК	К
	Мощный	366	К	I6,50	49	20,5	Алевролит	Песчаник	Прослоек алевролита мощностью 5 см, аргиллита мощностью 3 см	I87	200	30			IУ	IУ	К	К

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Красный углекоп" I22III	Безымянный	II6	Т	6,I0	52	II,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I85	I85[x]	25			IУ	IУ[x]	К	К[x]
	Мощный	366	Т	I0,00	52	II,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I0 см. Твердые включения 0,5%	I87	205	35			IУ	IУ	К	К
	Прокопьевский	550	Т	5,50	52	I3,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 60 см	I70	I70[x]	45			Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК
	Лутугинский	346	Т	4,50	39	I2,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см	I72	I75	40			Шб	Шб	ВСК	К
	Горелый	252	Т	5,80	32	I0,0	Песчаник	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I72	I75	30			Шб	Шб	ВСК	К
"Зенковская" I22I05	Пятилетка	572	Т	2,40	47	I4,0	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевролита мощностью 32 см, аргиллита мощностью 5 см	I79	2I5	45			Шб	IУ	К	К
	Прокопьевский	550	К	5,70	5I	20,0	Алевролит	Алевролит	2 прослойка аргиллита мощностью 45 и 30 см	I75	I75[x]	30			Шб	Шб[x]	К	К[x]
	Двойной	260	К	4,40	45	I9,4	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I5 см, аргиллита 7 см. Твердые включения 0,5%	I87	2I0	35	0,78	I,48	IУ	IУ	К	К
	Мощный	366	К	II,00	48	I9,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 80 см	I87	I87[x]	30			IУ	IУ[x]	К	К[x]
	Безымянный	II6	К	3,00	49	I9,2	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 35 см	I82	I90	40	0,68	I,93	IУ	IУ	ВСК	ВСК
	Ударный	646	К	2,I0	46	I7,4	Алевролит	Алевролит	Твердые включения 0,5%	I90	220	35	0,73	I,66	IУ	IУ	К	К
	Лутугинский	346	К	3,I0	50	22,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см	I72	I80	30			Шб	IУ	ВСК	К
"Красногорская" I32307	Внутренний-I	I66	К	I,65	67	24,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-II	I75	К	4,I0	66	24,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-III	I82	К	4,80	70	25,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита и алевролита	I55	I75	35			Шб	Шб	ВСК	К
	Внутренний-IУ	I94	КК	8,20	50	26,0	Алевролит	Аргиллит	Чистый уголь	I45	I45	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Проводник IУ Внутреннего	484	КК	I,50	50	26,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см	I45	I60	40			Ша	Шб	ВСК	ВСК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.Вехрушева I22I0I	Внутренний-I	I66	К	3,20	78	20,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см. Твердые включения 0,5%	I53	I95	40			Шб	IУ	ВСК	К
	Внутренний-II	I75	К	4,50	70	20,3	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 20 см. Твердые включения 0,5%	I54	I90	55	0,63	2,33	Шб	IУ	ВСК	К
	Внутренний-III	I82	К	6,90	64	2I,I	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью II0 см. Твердые включения 0,5%	I54	I90[x]	45	0,64	2,24	Шб	IУ[x]	ВСК	ВСК[x]
	Внутренний-IУ	I94	К	6,90	80	23,I	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевропесчаника мощностью 60 см. Твердые включения 0,5%	I5I	I85[x]	85	0,56	3,I6	Шб	IУ[x]	ВСК	ВСК[x]
	Характерный	650	К	3,30	70	I7,0	Песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I80	I80	20	0,50	4,23	IУ	IУ	СК	СК
	Горелый	252	СС	9,35	72	I9,2	Алевролит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I5 см	I7I	I7I[x]	45			Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Прокопьевский	550	СС	8,50	60	I9,9	Песчаник	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 70 см. Твердые включения 0,5%	I70	2I0[x]	40	0,70	I,8I	Шб	IУ[x]	ВСК	К[x]
	Мощный	366	СС	6,90	74	I8,4	Алевролит, песчаник	Алевролит, аргиллит	Прослоек алевропесчаника мощностью 30 см.	I87	I87[x]	70	0,82	I,40	IУ	IУ[x]	К	К[x]
№ I2 I22I2I	Внутренний-I	I66	К	5,36	56	I8,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I60 см, углистого аргиллита 46 см. Твердые включения 0,5%	I53	I85[x]	II0			Шб	IУ[x]	ВСК	К[x]
	Внутренний-II	I75	К	3,50	56	I8,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-III	I82	К	5,70	59	I9,3	Алевролит	Алевролит	Твердые включения 0,5%	I55	I90	30	0,73	I,66	Шб	IУ	ВСК	К
	Характерный	650	К	4,28	59	I7,4	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевропесчаника мощностью 28 см	I78	225	85	0,79	I,46	Шб	IУ	К	К
	Горелый	252	К	I0,45	50	I7,6	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I75	I75	25	0,69	I,87	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Прокопьевский	550	ОС	8,04	56	I6,9	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевропесчаника мощностью 22 см	I70	I70[x]	55	0,54	3,47	Шб	Шб[x]	СК	СК[x]
	Мощный	366	Т	6,93	30	I5,9	Песчаник	Алевролит	Твердые включения 0,5%	I87	2I5	35	0,48	4,69	IУ	IУ	СК	СК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Киселевская" I22I09	Внутренний-П	I75	ГК	7,70	85	34,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см	I55	I60	45	0,66	2,08	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-Ш	I85	ГК	3,20	60	32,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I55	I55	25	0,70	I,8I	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-IУ	I94	ГК	I2,00	66	34,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см. Твердые включения 0,5%	I45	I85	30	0,73	I,66	Ша	IУ	ВСК	ВСК
	Внутренний-У	I95	ГК	I,50	68	33,0	Алевролит	Алевролит	Твердые включения 0,5%	I39	I75	35			Ша	Ша	ВСК	К
	Внутренний-УI	206	ГК	I,7I	66	35,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I0 см	I4I	I50	30			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-УП	208	ГК	I,69	67	34,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Лутугинский	346	КЖ	6,00	54	30,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I75	I75	20			Шб	Шб	К	К
	Безымянный	II6	КЖ	I3,00	64	29,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I85	I85	30			IУ	IУ	К	К
	Горелый	252	КЖ	7,64	60	30,4	Песчаник	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см, аргиллита I5 см и алевролита 30 см	I72	I72[x]	35	0,65	2,I6	Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Мощный	366	КЖ	I7,30	65	27,00	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 40 см	I87	I90	40			IУ	IУ	К	К
	Внутренний-П-бис	I76	ГК	2,98	62	32,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
"Краснокаменская" I20200	Внутренний-I	I66	К	3,40	57	I8,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 7 см, углистого аргиллита I9 см	I53	I60	35	0,78	I,48	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-П	I75	К	3,70	47	I8,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-Ш	I82	К	3,70	63	I8,0	Алевролит	Песчаник	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Садовый	588	ОС	2,20	70	I6,7	Песчаник	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I8 см	I69	I75	25	0,63	2,33	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Мощный	366	Т	7,23	I5	I4,0	Песчаник	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 70см	I87	I87[x]	30	0,59	2,76	IУ	IУ[x]	ВСК	ВСК[x]
	Двойной	260	Т	2,40	67	I6,I	Углистый аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см	I87	I95	30	0,60	2,65	IУ	IУ	ВСК	ВСК
"Суртаиха" I22II7	Внутренний-Ш	I82	К	7,20	70	22,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см. Твердые включения 0,5%	I55	I95	35			Шб	IУ	ВСК	К
	Внутренний-IУ	I94	К	2,80	73	23,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 40 см	I45	I60	35			Ша	Шб	ВСК	ВСК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Суртанка" I22II7	Внутренний-У	I98	К	I,55	70	23,6	Углистый аргиллит	Углистый аргиллит	Твердые включения 0,5%	I39	I85	35	0,60	2,64	Ша	IУ	СК	ВСК
	Прокопьевский	550	К	9,30	72	23,00	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 50 см. Твердые включения 0,5%	I70	2I0^{X}	35			Шб	IУ^{X}	ВСК	К^{X}
	Мощный	366	СС	I4,20	70	I8,0	Углистый аргиллит	Углистый аргиллит	Чистый уголь	I90	I90	20	0,77	I,5I	IУ	IУ	К	К
	Безымянный	II6	СС	9,20	70	I8,7	Песчаник	Углистый аргиллит	Твердые включения 0,5%	I85	220	25	0,68	I,93	IУ	IУ	ВСК	К
	Подспорный	458	К	I,20	7I	I9,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I70	I70	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Двойной	260	СС	5,20	68	I9,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I90	I90	25			IУ	IУ	К	К
"Дальние горы" I22I03	Внутренний-П	I75	ГК	5,00	86	32,4	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I0см	I55	I60	25	0,83	I,39	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-Ш	I82	ГК	4,00	65	23-29	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I55	I55	20			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-IУ	I94	ГК	9,70	72	30-33	Песчаник	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 40 см	I45	I45^{X}	30			Ша	Ша^{X}	ВСК	ВСК^{X}
	Мощный	366	К	8,00	55	22,2	Песчаник	Аргиллит	Твердые включения 0,5%	I87	2I5	30	0,76	I,54	IУ	IУ	К	К
	Горелый	252	КК	8,00	85	26,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см, песчаника 30 см. Твердые включения 0,5%	I72	2I0^{X}	95	0,80	I,44	Шб	IУ^{X}	К	К^{X}
"Черкасовская" I22I20	Характерный	650	К	3,50	67	2I,0	Аргиллит, песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I80	I80	25			IУ	IУ	К	К
	Внутренний-I	I66	К	I,60	63	2I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 60 см	I53	265	I90			Шб	У	ВСК	ВК
"Тайбинская" I22II8	Внутренний-П	I82	К	4,50	67	25,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I54	I60	30			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Внутренний-IУ	I94	КК	7,50	75	25,0	Алевролит	Углистый аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 40 см	I45	I45^{X}	30	0,50	4,23	Ша	Ша^{X}	СК	СК^{X}
	Внутренний-У	I98	КК	I,40	73	27,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I0 см	I39	I45	35			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Внутренний-УI	206	КК	I,70	70	27,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Горелый	252	К	7,20	65	24,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 30 см, углистого аргиллита I70 см	I72	I72^{X}	40			Шб	Шб^{X}	ВСК	ВСК^{X}
	Мощный	366	СС	I6,90	68	22,I	Песчаник	Углистый аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I30 см	I87	I87^{X}	65	0,66	2,075	IУ	IУ^{X}	ВСК	ВСК^{X}
	Двойной	260	СС	4,80	64	20,0	Песчаник	Песчаник	Твердые включения 0,5%	I87	220	35			IУ	IУ	К	К

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КУЗБАССУГОЛЬ" II0000																		
"Пионерка" II2II3	I0	720	Г	I,70	45	42,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 2 см	I42	I45	50	0,55	3,I3	Ша	Ша	СК	СК
	II	722	Г	I,26	60	4I,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 5 см	I42	I45	50	0,75	I,58	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	9	7I6	Г	I,60	0-4	20,6	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 6 см	I50	I55	30	0,69	I,87	Шб	Шб	ВСК	ВСК
"Чертинская" II2I20	2	686	К	I,95	8	40,4	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 72 см	I40	240	I55	0,7I	I,76	Ша	У	ВСК	К
	3	688	К	2,65	I2	38,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 8 см	I60	I65	40	0,77	I,5I	Шб	Шб	ВСК	К
	4	694	К	I,44	8	38,I	Аргиллит	Аргиллит	Твердые включения 0,9%	I38	I70	35	0,74	I,62	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	5	696	К	2,I0	I2	35,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I0 см	I39	I55	95	0,76	I,54	Ша	Шб	ВСК	ВСК
"Западная" II2I07	2	686	К	I,35	60	37,5	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,75	I,58	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	3	688	К	2,58	60	33,9	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 8 см	I60	I70	60	0,69	I,87	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	4	694	К	I,40	60	36,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I2 см. Твердые включения 0,9%	I37	2I5	65	0,68	I,93	Ша	IУ	ВСК	К
	5	696	К	2,I6	60	35,4	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,73	I,66	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Новая" II2III	2	686	К	I,50	I0-37	40,4	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,65	2,I6	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	3	688	К	2,50	8-I0	39,8	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I5 см	I60	I80	30	0,64	2,I6	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	4	694	К	I,40	I0-I5	38,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 6 см	I36	I45	40	0,65	2,I6	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	5	696	К	I,80	I0-I5	37,2	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 3 см	I39	I45	I80	0,65	2,I6	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Инская" II0300	Несложный I		Г	2,I8	20	40,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 8 см	I30	I40	50			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Красногорский	334	Г	6,0I	20	4I,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью II0 см	I35	I35[x]	45			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]
	Наддальний	386	Д	I,34	20	40,5	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 5 см	I37	I45	50			Ша	Ша	ВСК	В
	Сычевский I	632	Д	4,30	20	42,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 50 см	I35	I35[x]	30			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]
	Полысаевский I	472	Г	4,25	20	39,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I56см	I22	I22[x]	40			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им. С.М.Кирова II2I08	Бреевский	I40	Г	3,I0	5-9	4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 65 см. Твердые включения 2%	I64	245	40	0,83	I,39	Шб	У	К	ВК
	Толмачевский	640	Г	2,40	7-9	4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20см. Твердые включения 0,9%	I55	205	40	0,75	I,58	Шб	IУ	ВСК	К
	Дягилевский	268	Г	2,I0	I4	40,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20см	I25	I30	35			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Майеровский	356	Г	I,75	I6	4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I25	I25	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Поленовский	468	Г	I,60	9-I4	40,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 3 см	I2I	I25	30	0,76	I,54	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Кольчугинская"	Журинский	276	Д	4,75	4-5	43,2	Уголь	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I5 см	I40	I40[X]	45	0,96	I,47	Ша	Шб[X]	ВСК	ВСК[X]
	Поджуринский I	446	Д	2,57-2,80	6-25	42,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 25 см	I33	I40	35	0,96	I,47	Ша	Ша	ВСК	ВСК
Им.Ярославского II2I23	Журинский	276	Д	4,65	0-70	43,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I3 см Твердые включения 0,I%	I40	I85	40			Ша	IУ	ВСК	К
	Горелый	252	Д	I,40		42,0	Алевролит	Аргиллит	Чистый уголь	I30	I30	20	0,8I	I,42	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Наджуринский II	394	Д	2,50		44,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см Включения колчедана 0,5%	I48	I95	40	0,90	I,38	Ша	Шб	ВСК	К
Им. 7 Ноября II2I24	Байкаимский	II2	Г	4,I0	6-8	4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I7 см. Включения колчедана I,7%	I45	245	70	0,85	I,38	Ша	У	ВСК	ВК
	Надбайкаимский I	376	Г	2,80		4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 72 см	I32	250	35			Ша	У	ВСК	К
	Польсаевский I	472	Г	3,I3	2,6	40,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 6 см. Твердые включения 0,8%	I33	200	65			Ша	IУ	ВСК	К
	Надбайкаимский II	378	Г	2,50	5-6	4I,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 7 см	I28	I55	80	0,87	I,37	Ша	Шб	ВСК	ВСК
"Комсомолец" II2I09	Бреевский	I40	Г	I,65	7-I6	49,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 8 см. Твердые включения 2,5%	I3I	220	60	0,83	I,39	Ша	У	ВСК	К
	Емельяновский	274	Г	I,47	I6-24	42,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I см, углистого аргиллита I0 см. Твердые включения I,5%	I26	I90	50	0,74	I,62	Ша	IУ	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Комсомолец" II2I09	Толмачевский	640	Г	2,25	I4-I7	42,3	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I5 см. Твердые включения 1,5%	I29	245	75	0,74	I,62	Ша	У	ВСК	К
	Майеровский	356	Г	I,20	30	38,0	Алевролит	Аргиллит	Включения колчедана 0,5%	II2	I80	50	0,74	I,62	Пб	IУ	ВСК	К
"Польсаевская"	Байкаимский	II2	Г	4,84	6	42,6	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки алевролита мощностью I5 см, алевро-песчаника I0 см. Твердые включения 0,8%	I34	230	200	0;73	I,66	Ша	IУ	ВСК	К
	Надбайкаимский	374	Г	3,05	8	44,4	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I5 см	I3I	I45	40	0,72	I,70	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Бреевский	I40	Г	I,30	9	40,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I30	I30	30			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Октябрьская" II2II2	Красногорский	334	Г	2,76	6	42,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 3см	I35	I40	50			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Инский II	3I6	Г	I,25	7	38,9	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25	I,05	I,75	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Инский I	3I2	Г	2,67	6	40,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 27 см	I48	I80	I30			Ша	IУ	ВСК	К
	Байкаимский	II2	Г	2,64	I8	4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I4 см	I34	I50	II5			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Надбайкаимский	374	Г	4,00	I8	4I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 75 см	I33	I33[x]	I00			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]
	Польсаевский I	472	Г	2,30	7	4I,8	Аргиллит	Песчаник	Прослоек аргиллита мощностью 4 см, алевролита 2 см. Твердые включения 0,9%	I69	2I0	90	0,87	I,37	Шб	IУ	К	К
	Польсаевский II	474	Г	2,20-3,00	8	40,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 4Iсм, песчаника 7 см. Твердые включения I,I%	I43	230[x]	270	0,69	I,87	Ша	IУ[x]	ВСК	К[x]
"Кузнецкая" II2II0	Краснеорловский	342	Г	2,45	0-I2	42,5	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I30	I30	25	0,57	3,02	Ша	Ша	СК	С К
	Несложный	4I0	Г	I,68	5-7	4I,6	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 2 см	I30	I30	30	0,70	I,8I	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Инский I	3I2	Г	2,35	8	43,9	Алевролит	Аргиллит	Прослойки угистого аргиллита мощностью I9 см, алевролита I9 см.	I48	I80	70	0,72	I,70	Ша	IУ	ВСК	К
	Польсаевский I	472	Г	I,30	8-I7	4I,0	Алевролит	Аргиллит	Твердые включения I,3%	I33	200	45			Ша	IУ	ВСК	К
	Польсаевский II	474	Г	3,48	II-I2	40,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 44 см	I40	I55	35	0,60	2,64	Ша	Шб	СК	ВСК
	Инский II	3I6	Г	I,30		40,0	Алевролит	Песчаник	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Северная" II2II5	Кемеровский	324	ГК	2,82	55	33,2	Углистый аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 40 см	I4I	I55	30	0,70	I,8I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Волковский	2I4	СС	7,65	22	25,4	Песчаник	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 9 см. Твердые включения 0,3%	I53	I95	60	0,55	3,3I	Шб	IУ	СК	ВСК
	Владимировский	I60	СС	2,90	60	26,I	Углистый аргиллит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I4I	I45	35	0,76	I,54	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Южная" II2I2I	Волковский	2I4	СС	3,20	32	20,0-26,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 24 см. Твердые включения 0,3%	I59	200	35	0,72	I,70	Шб	Шб	ВСК	К
	Кемеровский	324	КК	3,90	25	26,2	Песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,6I	2,53	Ша	Ша	СК	СК
	Владимировский	I60	СС	3,40	25	26,0	Песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,62	2,43	Ша	Ша	СК	СК
"Бутовская" II2I04	Конгломератовый	322	К	I,89	I2	22,0	Песчаник	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см	I47	I50	35	0,70	I,8I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Верхний	I52	К	2,32	20	9,0-I6,0	Алевролит	Алевролит, песчаник	Прослойки углистого аргиллита мощностью I7 см, аргиллита 42 см.	I58	I80	50			Шб	IУ	ВСК	К
	Кумпановский	344	К	I,82	23	I8,9	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 5 см	I53	I55	35	0,55	3,I3	Шб	Шб	СК	СК
"Ягуновская" II2I22	Кемеровский	324	КК	2,50	56	27,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 6 см	I4I	I55	60			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Волковский	2I4	СС	8,32	57	I9,8	Песчаник	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 33 см	I53	I53[x]	55	0,78	I,48	Шб	Шб[x]	ВСК	ВСК[x]
	Викторовский	I58	СС	2,85	60	2I,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I0 см	I60	I65	35	0,70	I,8I	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	Лутугинский	346	СС	3,40	56	2I,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I0 см	I44	I55	45			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Безымянный	II6	СС	I,69	56	20,4	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевролита мощностью 23 см	I69	205	45	0,65	2,I6	Шб	IУ	ВСК	ВСК
Им.Волкова	Кемеровский	324	СС	6,25	I2	32,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 48 см. Твердые включения 0,5%	I85	230[x]	40			IУ	IУ[x]	К	К[x]
	Волковский	2I4	СС	2,46	I2	30,0	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевропесчаника мощностью 8 см, алевролита - 8 см, Твердые включения 0,5 %	I53	205	I80			Шб	IУ	ВСК	К

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Бирюлинская" им.50-летия СССР II2I03	XXI	902	К	2,I0	34	23,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 40 см	I39	I50	40	0,65	2,I6	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	XXУI	920	К	0,85	30	23,0	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I35	I35	25			ША	Ша	ВСК	ВСК
	XXУП	922	К	I,90	30	22,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I35	I35	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Судженская" II2II7	Десятый	266	ОС	3,20	40	I6,9	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевропесчаника мощностью 27 см	I30	200	I30			Ша	IУ	ВСК	К
	Андреевский	I08	ОС	3,50	30	I5,3	Аргиллит	Песчаник	Прослоек алевролита мощностью I7 см	I20	I50	55			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Двойной	260	ОС	2,I0	35	I7,5	Алевролит	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 65 см	I30	I40	35			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Тонкий	642	ОС	I,25	35	I4,4	Алевролит	Аргиллит	Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Случайный	604	ОС	I,85	60	I3,I	Аргиллит	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью 30 см	I30	I40	35			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Коксовый	328	ОС	2,60	35-65	I3,I	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь	I20	I20	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Анжерская" II2I0I	Десятый	266	ОС	3,00	5	I5,0	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Андреевский	I00	ОС	2,30	5	I3,8	Алевролит	Песчаник	Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Петровский	428	ОС	I,40	I0-40	I4,8	Аргиллит	Песчаник	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Коксовый	328	ОС	2,30	26-35	I5,I	Аргиллит	Песчаник	Прослоек алевропесчаника мощностью I0 см	I22	I55	I80			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Тонкий	642	ОС	I,20	20	I3,2	Алевролит	Углистый аргиллит	Чистый уголь	95	95	25			Пб	Пб	СК	СК
"Физкультурник"	Петровский	428	ОС	2,25	I5	I6,I	Алевролит	Песчаник	Прослоек алевропесчаника мощностью I2 см	I32	I70	285	0,62	2,43	Ша	Шб	СК	ВСК
	Тонкий	642	ОС	I,05	I5	I5,I	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевропесчаника мощностью 6 см	I20	I55	220	0,69	I,87	Ша	Шб	СК	ВСК
	Коксовый	328	ОС	2,00	I8	I5,I	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевропесчаника мощностью I4 см	I22	I75	300	0,60	2,64	Ша	Шб	СК	ВСК
	Андреевский	I08	К	2,35	6	I6,0-I7,9	Алевролит	Песчаник	Прослоек алевролита мощностью 98 см	I67	280	I40	0,73	I,66	Шб	У	ВСК	ВК
"Восход" II2I06	Тонкий	642	ОС	0,80	I5-25	I4,4	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевропесчаника мощностью 4 см	I20	I60	440			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Коксовый	328	ОС	I,75	I0-20	I5,9	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевропесчаника мощностью I0 см	I22	I75	260			Ша	Шб	ВСК	К
	Петровский	428	К	I,20	5-50	I3,0	Алевролит	Песчаник	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Сибирская"	Десятый	266	ОС	I,70	0-70	I6,5	Песчаник	Аргиллит	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Андреевский	I00	ОС	I,70	I5-20	I7,7	Алевролит	Песчаник	Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Петровский	428	ОС	2,00	I5	I5,0	Аргиллит	Песчаник	Прослойки алевролита мощностью I2 см и алевропесчаника 4 см	I32	I60	255			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	Тонкий	642	ОС	I,20		I4,0			Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Коксовый	328	ОС	2,I0	0-70		Песчаник	Песчаник	Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Таежная"	Одиннадцатый	270	К	I,95	I5	I9,9	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I60	I60	25	0,73	I,66	Шб	Шб	ВСК	ВСК
II2II8	Наддесятый	2I0	К	I,40	I5	23,4	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I40	I40	25	0,87	I,37	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Андреевский	I30	К	2,I0	I6	I9,5	Песчаник	Песчаник	Прослоек алевролита мощностью 8 см	I20	I40	I25	0,68	I,93	Ша	Ша	СК	ВСК
	Коксовый	I90	К	I,43	5	I9,9-20,7	Песчаник	Алевролит	Прослоек песчаника мощностью 9 см	I5I	I90	205	0,76	I,54	Шб	IУ	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
						ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ I30000												
Им.С.Орджоникидзе I32I09	У	850	Т	3,60	I4,5	9,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I35	I35	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	IУ	838	Т	4,00	I5-I8	I0,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 40 см	I35	I40	30	0,50	4,23	Ша	Ша	СК	СК
	П	835	Т	2,90	I4	I2,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см	I35	I40	40			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Ш	836	Т	I,60	47	9,9	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I45	I45	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	УI	854	Т	3,50	50	8,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см. Твердые включения 0,5%	I25	200	35			Ша	IУ	ВСК	К
Им.Г.Димитрова I32I03	П	835	Т	3,50	65	I0,7	Аргиллит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I5 см	I35	I50	35			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	IУ	838	Т	I,82	67	I0,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I35	I35	25	0,70	I,8I	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	У	850	Т	3,50	65	8,5	Аргиллит	Алевролит	Твердые включения 0,5%	I35	I80	35	0,7I	I,76	Ша	Iу	ВСК	ВСК
	УI	854	Т	4,I0	60	8,7	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью I0 см. Твердые включения 2%	I25	2I5	40			Ша	IУ	ВСК	К
	УП	860	Т	3,80	60	9,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I0 см	I38	I50	50			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	УШ	862	Т	2,80	60	9,7	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 20 см	I38	I45	30			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Редаково" I32II0	IУ	838	Т	3,30	30	9,3	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 50 см	I35	I85	65			Ша	IУ	ВСК	К
	У	850	Т	4,00	30	8,5	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I35	I35	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	УI	854	Т	5,60	40	I0,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I7 см. Твердые включения 0,5%	I25	I85	35			Ша	IУ	ВСК	К
	Спутник УI	626	Т	I,70	50	8,4	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I5 см	I25	I35	30			Ша	Ша	ВСК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Байдаевская" I32I0I	29а	780	Г	3,25	9	38,4	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью II см	I24	I25	40	0,94	I,43	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	30	784	Г	4,30	II	39,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I8 см	I24	I30	40	0,85	I,38	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	32	790	Г	3,42	28	39,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью IO см	I29	I35	40	0,85	I,38	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	33	792	Г	I,70	24	38,2	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью IO см	I33	I45	40	0,8I	I,42	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Зыряновская" I32I04	33	792	Г	I,60	I2	40,5	Аргиллит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 40 см	I33	I65	25			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	32	790	Г	2,65	5	38,4	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 7 см	II6	I20	30	0,87	I,37	Пб	Ша	ВСК	ВСК
	36	796	Г	I,22	IO-I5	37,6	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью IO см	I32	I60	50			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	37	798	Г	2,I5	IO-I5	37,3	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I5 см	I30	I40	30			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Абашевская"	I4	728	Ж	I,25	IO	33,3	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 35 см	I20	I60	35	0,74	I,62	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	I5	732	Ж	I,20	II	34,6	Аргиллит	Аргиллит	Твердые включения 2,5%	I25	260	35	0,83	I,39	Ша	У	ВСК	ВК
	I6	734	Ж	I,IO	25-40	38,3	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I20	I20	30	0,85	I,38	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	2I	748	Ж	0,90	I8-35	37,7	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I20	I20	30	0,72	I,70	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	22	752	Ж	I,2I	2I	37,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью IO см	I27	I30	35			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	24	760	Ж	I,05	20	38,0	Алевролит	Алевролит	Прослойки алевролита общей мощностью I5 см. Твердые включения 0,5%	I22	220	75			Ша	IУ	ВСК	К
	26	763	Ж	I,45	I3	39,0	Алевролит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью I5 см	I22	I80	45	0,93	I,42	Ша	IУ	ВСК	К
"Новокузнецкая" I32I08	32	790	Г	2,50	8-IO	34-40,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью IO см	II4	I20	40	0,63	2,33	Пб	Ша	СК	СК
	30	784	Г	2,60	8-IO	34-40,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I40	I40	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Нагорная" I32I07	26а	764	Г	I,45	IO	37,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью 5 см и алевролита-I5см. Твердые включения 0,5%	I22	I95	65	0,78	I,48	Ша	IУ	ВСК	К
	29а	780	Г	3,40	7	37,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита и углистого аргиллита общей мощностью IO см. Твердые включения 0,5%	I24	I80	35	0,66	2,08	Ша	IУ	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Капитальная" I3050I	$Е_6$	042	Ж	I,50	I5	33,0	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	$Е_5$	040	Ж	2,40	I5	33,5	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 40 см	I24	I80	70			Ша	IУ	ВСК	К
	$Е_4$	038	Ж	I,40	I5	32,5	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I25	I25	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	$К_3$	062	Ж	I,30	8-I4	3I,6	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	I25	I25	25	0,72	I,70	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	$К_I$	054	Ж	I,70	22-40	27,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек алевролита мощностью 8 см	I5I	I70	30	0,72	I,70	Шб	Шб	ВСК	ВСК
	$П_4$	074	Ж	0,95	22	28,7	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 3 см	I29	I30	35	0,72	I,70	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Кузбасская" I32I05	$К_4$	064	Ж	0,77	25	32,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I0 см	II8	I35	35			Пб	Ша	ВСК	ВСК
	$К_5$	066	Ж	I,40	35-40	28,8	Алевролит	Алевролит	Твердые включения 4%	I22	250	30	0,89	I,38	Ша	У	ВСК	ВК
	$Е_I$	03I	Ж	2,07	50	3I,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см. Твердые включения I%	II5	205	35			Пб	IУ	ВСК	К
	$Е_9$		Ж	I,20	30	34,5	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I25	I25	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	$Е_{I0}$	048	Ж	2,50	30	34,0	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 5 см. Твердые включения 4,6%	I30	290	80			Ша	У	ВСК	ВК
"Шушталепская" I32II4	I	684	Т	I,80	45	I3,0	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I20	I20	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	II	835	Т	2,40	45	I2,0	Алевролит	Алевролит	Прослойки углистого аргиллита мощностью 20 см, алевролита 20 см	I37	I80	40			Ша	IУ	ВСК	К
	XXI	902	Т	4,00	I8-20	II,7	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 22 см. Твердые включения 0,2%	I38	I90	35			Ша	IУ	ВСК	К
	XXIX	930	Т	2,00	32	II,3	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 2I см	I35	I45	90			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	X	870	Т	3,20	30	I0,0	Аргиллит	Алевролит	Чистый уголь	I30	I30	30			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	XУI	888	Т	2,80	30	I0,0	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью 22 см. Твердые включения 0,5%	I23	220	85			Ша	IУ	ВСК	К
	XXШ	906	Т	I,70	35	9,0	Песчаник	Алевролит	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	XXXI	936	Т	2,90	35	9,0	Аргиллит	Алевролит	Прослойки аргиллита мощностью 5 см и алевролита 20 см	I35	I60	65			Ша	Шб	ВСК	ВСК
	XXXII	938	Т	4,90	35	9,5	Алевролит	Алевролит	Чистый уголь	I30	I30	25			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	XXXШ	940	Т	I,70	39	I0,2	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см	I23	I45	30	0,70	I,8I	Ша	Ша	ВСК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Высокая" I32I02	$К_I$	054	Ж	2,I5	45	3I,0	Алевролит	Песчаник	Прослойки алевролита мощностью 30 см, аргиллита I0 см. Твердые включения I,5%	I5I	250	55	0,89	I,38	Шб	УI	ВСК	ВК
"Алардинская" I30300	I	684	К	I,70	I6	I8,9	Аргиллит	Углистый аргиллит	Чистый уголь	I20	I20	25	0,65	2,I6	Ша	Ша	СК	СК
	23	758	Т	4,7I	20	I2,7	Алевролит	Алевролит	Прослойки аргиллита мощностью 37см, алевролита I5 см. Твердые включения 0,9%	I32	220	40	0,58	2,88	Ша	IУ	СК	ВСК
	2I	748	Т	6,20	20	II,4	Алевролит	Алевролит	Прослойки углистого аргиллита мощностью 8 см, алевро-песчаника 8 см. Твердые включения 0,2%	I38	I85	I25	0,62	2,43	Ша	IУ	СК	ВСК
	30	784	Т	I,82	I8	I2,3	Песчаник	Песчаник	Прослоек углистого аргиллита мощностью I5 см	I45	I55	40	0,70	I,8I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
Им.В.И.Ленина I32I06	Ш	836	К	8,00	II-I5	25,I	Алевролит	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 80 см	I33	I33[x]	30	0,56	3,I6	Ша	Ша[x]	СК	СК[x]
	IУ-У	842	К	6,65	9-I3	23,I	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I03 см	I34	I34[x]	60	0,56	3,I6	Ша	Ша[x]	СК	СК[x]
	УI	854	К	6,65	I3	22,2	Алевролит	Аргиллит углистый	Прослойки аргиллита мощностью I00 см, алевролита 22 см	I4I	I4I[x]	50	0,50	4,23	Ша	Ша[x]	СК	СК[x]
	УIа	855	К	2,03	8-I2	22,5	Алевролит	Алевролит	Прослойки аргиллита мощностью 7 см, алевролита I3 см	II9	I65	35	0,66	2,08	Пб	Ша	СК	ВСК
	XI	876	К	2,00	8-I2	20,0	Алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I0 см	I25	I40	85	0,58	2,88	Ша	Ша	СК	СК
	ХУП	894	К	3,00	8-I2	I7,9	Песчаник	Песчаник	Чистый уголь	I30	I30	20	0,60	2,64	Ша	Ша	СК	СК
	ХХУП	922	Т	4,03	8-I2	II,0			Прослоек аргиллита мощностью 73см	I3I	I3I[x]	30			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]
"Томская" I32III	I	684	К	I,00	7	22,0	Конгломерат	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 20 см	94	I00	35	0,50	4,23	Пб	Пб	СК	СК
Им.Шевякова I32II3	Ш	836	К	9,50	20-25	26,I	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки углистого аргиллита мощностью 80 см и алевролита 20 см	I33	I33[x]	40	0,58	2,88	Ша	Ша[x]	СК	СК[x]
	IУ	838	К	2,70	23	23,0	Песчаник	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью I3см	I34	I60	60			Ша	Шб	ВСК	ВСК

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.Шевякова I32II3	УI	854	К	6,67	I0-30	24,0	Песчаник	Алевролит	Прослойки алевролита мощностью 75 см и алевропесчаника 30 см	I4I	I4I[x]	I70			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]
	XXУП	922	К	5,I0	I0-25	23,0			Прослоек алевролита мощностью I0 см	I3I	I35	80			Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Усинская" I32II2	Ш	836	К	9,I5	I0		Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью II3 см	I33	I33[x]	30			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК[x]

x) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.

КАРАГАНДИНСКИЙ БАССЕЙН

Наименование шахты, код по классификатору	Наименование или индекс пласта	Код пласта по классификатору	Технологическая марка угля	Эксплуатационная мощность пласта, м	Угол падения пласта, град.	Выход летучих по весу, %	Тип вмещающих пород		Тип и мощность прослойков, содержание твердых включений	Сопротивляемость угля резанию А, кгс/см	Сопротивляемость угольного пласта резанию $A_{пл}$, кгс/см	Абразивность угольного пласта ρ, кг/мм	Показатель способности угля к измельчению III	Показатель степени хрупкости В	Класс по сопротивляемости резанию		Категория по разрушаемости	
							кровли	почвы							угля	пласта	угля	пласта
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАРАГАНДАУГОЛЬ", 270000																		
"Михайловская" 272II5	K_{10}	390	К	3,00	I2	25,7-27,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита общей мощностью 20 см	I72	I85	30	0,73	I,66	Шб	IУ	ВСК	К
	K_{12} в.с.	440	К	3,I0	I2	26,0	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка аргиллита общей мощностью 27 см	I27	I50	50	0,73	I,66	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	K_{12} н.с.	450	К	3,I0	I2	25,0-27,0	Аргиллит	Аргиллит	8 прослойков аргиллита общей мощностью II см	I27	I35	35	0,73	I,66	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Степная" 272I2I	d_6	I70	КЖ	3,28	I5	25,2-32,0	Аргиллит	Песчаник	2 прослойка углистого аргиллита мощностью II см, 4 прослойка аргиллита - 22 см	I27	I45	40	0,65	2,16	Ша	Ша	СК	ВСК
	d_7	200	К	I,I0	I0-25	32,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I см	I64	I65	25			Шб	Шб	ВСК	ВСК
"Майкудукская" 272II4	K_6	350	К	I,25	I0	27,5	Аргиллит	Песчаник	Прослоек аргиллита мощностью 4 см	I24	I30	35			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	K_7	360	К	I,95	I0	27,5	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 5 см	I50	I55	35			Шб	Шб	ВСК	ВСК
	K_{10}	390	К	I,83	I0	26,0-27,5	Аргиллит	Песчаник	3 прослойка аргиллита общей мощностью 9 см	I55	I75	40	0,75	I,58	Шб	Шб	ВСК	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Майкудукская" 272II4	K_{12} в.с.	440	К	2,94	9	2I,0-30,3	Аргиллит	Уголь	4 прослойка аргиллита общей мощностью 26 см. Включения колчедана	200	240	60	0,79	I,46	IУ	У	К	ВК
	K_{12} н.с.	450	К	3,35	9	25,0	Уголь	Аргиллит	6 прослойков аргиллита общей мощностью 4I см	I67	I90	70	0,72	I,70	Шб	IУ	ВСК	К
	K_2	300	К	I,75	I0	25,0	Аргиллит	Углистый аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 8 см			40	0,70	I,8I				
"Саранская" 272II7	K_{10}	390	К	3,20	I2	25,5	Аргиллит	Аргиллит	9 прослойков аргиллита общей мощностью I9 см	II0	I25	40			Пб	Ша	СК	ВСК
	K_{12}	4I0	К	I,75	I4	26,0-30,6	Уголь	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью I0 см	99	I20	45	0,75	I,58	Пб	Ша	СК	ВСК
	K_{14}	490	К	I,20	I3	25,8-35,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью I2 см, углистого аргиллита - 25см	98	I55	55	0,78	I,48	Пб	Шб	СК	ВСК
"Сокурская" 272II9	K_{10}	390	К	3,25	I2	22,6	Аргиллит	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 8 см, прослоек углистого аргиллита - 6 см	9I	I00	25	0,66	2,08	Пб	Пб	СК	СК
	K_{12} в.с.	440	К	2,80	II	20,2	Аргиллит	Уголь	6 прослойков аргиллита общей мощностью 27 см	II5	I40	30	0,7I	I,76	Пб	Ша	СК	ВСК
	K_{12} н.с.	450	К	2,50	II	23,8	Уголь	Аргиллит	4 прослойка аргиллита общей мощностью 5 см	I04	II0	25	0,7I	I,76	Пб	Пб	СК	СК
	K_7	360	К	3,74	I2	22,2	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка углистого аргиллита общей мощностью 20 см, 4 прослойка аргиллита - II см	II0	I25	25	0,73	I,66	Пб	Ша	СК	ВСК
"Стахановская" 272I20	K_{13}	470	К	2,00	I0	27,6	Алевролит	Аргиллит	2 прослойка углистого аргиллита общей мощностью 78 см.	I60	225	60			Шб	IУ	ВСК	К
	K_{14}	490	К	I,90	I2	27,6	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 2 см, алевролита - 4 см	I43	I55	60	0,73	I,66	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	K_{18}	520	К	I,70	7	27,6	Углистый аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 2 см	2I0	2I5	30	0,75	I,58	IУ	IУ	К	К

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Западная" 272I08	K_2	300	К	2,I0	28	27,0-37,0	Углистый аргиллит	Алевролит	4 прослойка аргиллита мощностью I5 см, прослоек углистого аргиллита - 35 см	I4I	I75	45	0,84	I,38	Ша	Шб	ВСК	К
	K_3	320	К	I,80	I4	27,0-38,5	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита мощностью I0 см, углистого аргиллита - I8 см	I20	I45	30	0,8I	I,42	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	K_4	330	К	I,25	I0-I2	27,6-34,9	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка аргиллита мощностью II см	I7I	I85	45	0,68	I,93	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	K_7	360	К	I,90	II	27,0-3I,6	Аргиллит	Углистый аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 6 см	I30	I40	25	0,73	I,66	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	K_1 н.с.		К	2,I0		27,0-30,0	Углистый аргиллит	Алевролит	4 прослойка аргиллита мощностью II см, углистого аргиллита - I7 см	I20	I55	30			Ша	Шб	ВСК	ВСК
Им. 50-летия Октябрьской революции 272I29	K_{10}	390	К	3,40	7	24,I-29,0	Аргиллит	Аргиллит	I0 прослойков аргиллита общей мощностью I4 см	I65	I75	25	0,80	I,44	Шб	Шб	К	К
	K_{18}	520	К	I,50	9	27,0	Аргиллит	Углистый аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью I5 см.	I70	I85	30	0,54	3,47	Шб	IУ	СК	СК
	K_{14}	490	К	I,50	8	27,0	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка аргиллита мощностью 8 см, 2 прослойка углистого аргиллита - I7 см	I50	I70	40	0,50	4,23	Шб	Шб	СК	СК
	K_{13}	470	К	I,70	8	29,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 3 см	I60	I65	40	0,52	3,83	Шб	Шб	СК	СК
	K_{12} н.с.	450	К	3,20	8	28,0	Аргиллит	Аргиллит	7 прослойков аргиллита общей мощностью 36 см	I00	I30	50	0,67	2,00	Пб	Ша	СК	ВСК
	K_7	360	К	I,80	8	29,0	Аргиллит	Углистый аргиллит	2 прослойка аргиллита мощностью 6 см, 2 прослойка углистого аргиллита - I6 см			50						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Шахтинская"	d_5	I60	Ж	0,80	8-24	27,0	Алевролит	Аргиллит	Чистый уголь	75	75	20			Па	Па	СК	СК
	d_6	I70	КЖ	2,50	8	28,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью I9 см	60	80	35			Па	Пб	СК	СК
	d_7	200	КЖ	0,9I		28,0	Аргиллит	Углистый аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 2 см			30						
им.В.И.Ленина 272II3	d_6	I70	КЖ	2,80	I0	28,0	Аргиллит	Аргиллит	7 прослойков аргиллита общей мощностью I5 см, 2 прослойка углистого аргиллита - I7 см	90	II5	35	0,66	2,08	Пб	Пб	СК	СК
	d_9	220	КЖ	2,45	7	28,0	Песчаник	Алевролит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 80 см	90	I40	40	0,68	I,93	Пб	Ша	СК	ВСК
	d_{10}	230	КЖ	2,30	I2-I8	28,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 28 см	I22	I50	35	0,73	I,66	Ша	Шб	ВСК	ВСК
"Шаханская"	d_6	I70	КЖ	2,00	8	32,0	Аргиллит	Аргиллит		77		30	0,74	I,62	Па		СК	
272I25	d_7	200	КЖ	I,25	6	32,0	Аргиллит	Аргиллит				30	0,74					
	d_8	2I0	К	0,82		32,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 7 см	92	II5	45	0,84	I,38	Пб	Пб	СК	ВСК
"Молодежная" 272II6	d_6	I70	КЖ	3,50	8	33,3	Аргиллит	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 23 см	I00	II5	40	0,78	I,48	Пб	Пб	СК	ВСК
	d_8	2I0	К	0,80		33,3	Аргиллит	Аргиллит	Чистый уголь	II0	II0	20			Пб	Пб	СК	СК
	d_7	200	КЖ	I,20	I0	28-32	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I0 см			35	0,82	I,40				
"Дубовская" 272I07	K_7	360	К	2,70	20	24,0-26,2	Алевродит	Аргиллит	6 прослойков аргиллита общей мощностью 2I см	I50	I65	30	0,80	I,44	Шб	Шб	ВСК	К
	K_{10}	390	К	3,00	I8	26,0	Аргиллит	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 22 см			30	0,67	2,00				
	K_2	300	К	2,50	22	26,0	Углистый аргиллит	Алевролит	6 прослойков аргиллита общей мощностью 20 см			25	0,78	I,48				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.Костенко 272II2	K_4	330	КЖ	2,00	7	29,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита мощностью 6 см, прослоек углистого аргиллита I0 см	92	II0	40	0,56	3,I6	Пб	Пб	С	СК
	K_6	350	КЖ	I,20	7-9	29,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 5 см	73	85	35	0,62	2,43	Па	Па	С	СК
	K_7	360	К	I,50	7	29,0	Аргиллит	Углистый аргиллит	Прослоек песчаника мощностью 5 см	83	I05	I70	0,9I	I,39	Па	Пб	СК	ВСК
	K_3	320	К	2,00	7	29,0	Уголь	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью I6 см			35	0,58	2,88				
	K_2	300	К	3,20	7	29,0	Углистый аргиллит	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 26 см			35	0,68	I,93				
	K_{10}	390	К	2,40	6	29,0	Аргиллит	Аргиллит	4 прослойка аргиллита общей мощностью 29 см	I30	I55	40	0,77	I,5I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	$K_{12\,в.с.}$	440	К	3,00	8	29,0	Углистый аргиллит	Уголь	4 прослойка аргиллита общей мощностью 32 см	I20	I45	40	0,70	I,8I	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	$K_{12\,н.с.}$	450	К	3,00	8	29,0	Уголь	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью II см	I25	I35	45	0,70	I,8I	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Северная" 272II8	K_2	300	К	3,20	I2	28,5	Уголь	Аргиллит	6 прослойков аргиллита общей мощностью I7 см, 2 прослойка углистого аргиллита - 28 см			60	0,82	I,4I				
	K_4	330	К	I,30	9	28,5	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 5 см			40	0,69	I,87				
Им.50-летия -СССР 272I04	K_{14}	490	К	I,65	I0	29,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью 6 см, 3 прослойка аргиллита 6 см			30						
	$K_{12\,н.с.}$	450	К	3,20	I3	27,0	Уголь	Аргиллит	7 прослойков аргиллита общей мощностью I2 см	I28	I35	30	0,72	I,70	Ша	Ша	ВСК	ВСК
	$K_{12\,в.с.}$	440	К	3,00	I5	27,0	Углистый аргиллит	Уголь	3 прослойка аргиллита общей мощностью 6 см, 5 прослойков углистого аргиллита 36 см	I30	I50	40	0,64	2,24	Ша	Шб	СК	ВСК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
им. 50-летия СССР 272I04	K_{10}	390	К	3,00	I2	27,5	Углистый аргиллит	Аргиллит	I3 прослойков аргиллита общей мощностью I6 см	I20	I35	30	0,72	I,70	Ша	Ша	ВСК	ВСК
"Чурубай-Нуринская" 272I24	K_{13}	470	ОС	2,80	I7	28,9	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 23 см	I50	I65	40	0,85	I,38	Шб	Шб	ВСК	К
	K_{12}	4I0	ОС	2,30	I5	25,0-26,2	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка аргиллита мощностью 6 см	II6	I20	25	0,86	I,37	Пб	Ша	ВСК	ВСК
	K_{18}	520	К	I,30	I5	26,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 9 см	60	80	35	0,6I	2,53	Па	Па	С	С
	K_{10}	390	ОС	3,50	20	I5-20	Уголь	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью I6 см			25						
"Абайская" 272I0I	K_{18}	520	КЖ	I,95	I6	25,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см	9I	I30	30			Пб	Ша	СК	ВСК
	K_{13}	470	ОС	2,67	2-30	I5-20	Аргиллит	Аргиллит	4 прослойка аргиллита общей мощностью 22 см			30	0,55	3,3I				
	$K_{12}^{в.с.}$	440	ОС	2,50-2,90	25	I5-20	Аргиллит	Уголь	5 прослойков аргиллита общей мощностью 48 см			45	0,59	2,76				
	$K_{12}^{н.с.}$	450	ОС	2,50	23	I5-20	Уголь	Аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 8 см			25	0,59	2,76				
	K_{11}	400	К	I,50	24	25-26	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка углистого аргиллита общей мощностью I9 см, 3 прослойка аргиллита - 6 см			30	0,7I	I,76				
	K_{10}	390	ОС	3,30	20	I5-20	Аргиллит	Аргиллит	I0 прослойков аргиллита общей мощностью I5 см, прослоек алевролита - 2 см			50	0,66	2,08				
"Долинская" 272I06	J_1	090	КЖ	I,30		30,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 8 см	II5	I30	30	0,58	2,88	Пб	Ша	СК	СК
	J_2	I20	КЖ	I,20	2I	32,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 27 см	II2	I65	45	0,43	6,I4	Пб	Шб	С	С
	J_4	I50	КЖ	I,75	5	33,6	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка аргиллита мощностью I4 см	II6	I35	35	0,60	2,64	Пб	Ша	СК	СК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Долинская" 272I06	d_5	I60	КЖ	I,70	9	29,6	Аргиллит	Аргиллит	4 прослойка аргиллита мощностью 23 см	I69	I95	45	0,48	4,69	Шб	IУ	СК	СК
Им.Горбачова 272I05	$K_{1\,н.с.}$		К	2,20	9	28,0	Уголь верхнего слоя	Аргиллит	5 прослойков аргиллита мощностью 2I см, прослоек углистого аргиллита - 20 см	I45	I75	90	0,68	I,93	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	K_2	300	К	3,30	I0	28,0	Уголь	Аргиллит	3 прослойка аргиллита мощностью 26 см, прослоек углистого аргиллита - 25 см	I50	I75	95	0,65	2,I6	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	K_3	320	К	I,80	I0	29,0	Аргиллит	Аргиллит	5 прослойков аргиллита мощностью 27 см	I43	I75	85	0,6I	2,53	Ша	Шб	СК	ВСК
	K_4	330	К	I,20	I5	28,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 9 см	II8	I35	75	0,54	3,47	Пб	Ша	СК	СК
"Топарская" 272I23	K'_{18}	530	ОС	I,43	35	I6-2I	Аргиллит	Аргиллит				25						
	K_{18}	520	ОС	I,35	35	I6-2I	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 4 см			30	0,70	I,8I				
	K_{14}	490	ОС	I,60	36	I6-2I	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 3 см	I60	I65	30	0,84	I,38	Шб	Шб	К	К
	K_{16}	5I0	ОС	I,70	35	I6-2I	Алевролит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 3 см			30	0,70	I,8I				
	K_{12}	4I0	ОС	2,06	37	I5,9	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью I3 см	I30	I45	30	0,69	I,87	Ша	Ша	ВСК	ВСК
Им.М.И.Калинина 272II0	$K_{13\,в.бл.}$		ОС	2,20	I9	20,4-26,0	Аргиллит	Аргиллит				25	0,79	I,46				
	K_{18}	520	КЖ	2,30	I7	24,5-35,4	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка аргиллита общей мощностью 28 см			30	0,76	I,54				
	$K_{13\,н.бл.}$		ОС	2,00	I7-2I	20,4-26,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 38 см			45	0,79	I,46				
	$K_{12\,в.с.}$	440	ОС	2,30	2I		Аргиллит	Аргиллит										
"Кировская" 270200	d_5	060		I,90	8	23,4	Аргиллит	Алевролит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 2I см			45	0,68	I,93				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Кировская" 270200	d_7	070		I,90	IO	34,7	Углистый аргиллит	Алевролит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 28 см, прослоек углистого аргиллита - 39 см			60	0,85	I,38				
	K_1	290	К	2,50	6-9	28,0	Углистый аргиллит	Песчаник	2 прослойка аргиллита общей мощностью I9 см, прослоек углистого аргиллита - I4 см	I35	I60	65	0,75	I,58	Ша	Шб	ВСК	ВСК
	K_2	300	К	2,80	I2-I8	34,7	Аргиллит	Алевролит	5 прослойков аргиллита общей мощностью 25 см, прослоек углистого аргиллита - 6 см	I05	I30	50	0,64	2,24	Пб	Ша	СК	ВСК
	K_3	320	К	2,00	8-II	28,5	Алевролит	Алевролит	6 прослойков аргиллита общей мощностью 33 см	I40	I75	65	0,75	I,58	Ша	Шб	ВСК	К
"Казахстанская" 272I09	m_1	560	КЖ	I,40		22,0-25,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 25 см			50						
	d_{11}	250	КЖ	I,36	I6	28,7	Аргиллит	Песчаник	2 прослойка аргиллита общей мощностью I9 см			45	0,69	I,87				
	d_{10}	230	КЖ	I,25	I3	37,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см			45	0,78	I,48				
	d_9	220	Ж	I,30	II	23,0-25,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 20 см			40						
	$d_{6\,в.с.}$		КЖ	2,70	I7	2I,5	Аргиллит	Уголь	8 прослойков аргиллита общей мощностью 2I см	95	II5	40	0,73	I,66	Пб	Пб	СК	ВСК
	$d_{6\,н.с.}$		КЖ	2,50	7	2I,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек углистого аргиллита мощностью I4 см, 4 прослойка аргиллита общей мощностью 7 см	95	II0	35	0,64	2,24	Пб	Пб	СК	СК
"Карагандинская" 272III	K_{13}	470	К	2,60	I3	2I,0-26,3	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 37 см			50	0,58	2,88				
	K_{14}	490	К	2,00	6-7	22,0	Аргиллит	Углистый аргиллит	2 прослойка аргиллита общей мощностью 6 см			50	0,58	2,88				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Карагандинская" 272III	$K_{12}^{н.с.}$	450		3,I0	8	24,5-33,0	Уголь	Углистый аргиллит	5 прослойков аргиллита общей мощностью I2 см			55	0,64	2,24				
	K_{10}	390		I,95	6	26,0	Углистый аргиллит	Алевролит	3 прослойка аргиллита общей мощностью 7 см			45	0,70	I,8I				
"Актасская" 272I02	K_{14}	490	К	I,35	I3	25,3-35,0	Аргиллит	Аргиллит	2 прослойка углистого аргиллита общей мощностью 35 см	I55	I80	40	0,70	I,8I	Шб	IУ	ВСК	ВСК
	K_{13}	470	К	I,80	20	25-30	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью 30 см			45						
	$K_{12}^{н.с.}$	450	К	3,20	I7	24,0	Углистый аргиллит	Аргиллит	4 прослойка аргиллита общей мощностью 9 см	I30	I35	35	0,62	2,43	Ша	Ша	СК	СК
	$K_{12}^{в.с.}$	440	К	2,00	I7	24,0	Углистый аргиллит	Аргиллит	3 прослойка углистого аргиллита общей мощностью 45 см	I30	I55	45	0,62	2,43	Ша	Шб	СК	ВСК
	K_{10}	390	К	2,70	30	25,2	Аргиллит	Аргиллит	7 прослойков аргиллита общей мощностью I9 см			40	0,72	I,70				
	K_{7}	360	К	2,80	9	32,0	Аргиллит	Аргиллит	3 прослойка углистого аргиллита общей мощностью 40 см, 3 прослойка аргиллита - I7 см	I00	I35	50	0,58	2,88	Пб	Ша	СК	СК

КИЗЕЛОВСКИЙ БАССЕЙН

Наименование шахты, код по классификатору	Наименование или индекс пласта	Код пласта по классификатору	Технологическая марка угля	Эксплуатационная мощность пласта, м	Угол падения пласта, град.	Выход летучих по весу, %	Тип вмещающих пород		Тип и мощность прослойков, содержание твердых включений	Сопротивляемость угля резанию А, кгс/см	Сопротивляемость угольного пласта резанию $A_{пл}$, кгс/см	Абразивность угольного пласта ρ, кг/мм	Показатель способности угля к измельчению	Показатель степени хрупкости В	Класс по сопротивляемости резанию		Категория по разрушаемости	
							кровли	почвы							угля	пласта	угля	пласта
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
Им.Ленина 090301	II	260	Г	I,20	40-45	41,4	Аргиллит и алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью до I0 см	364	365	I95			УП	УП	ОК	ОК
	9	220	Г	0,95	I4	40,I	Песчаник, алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью до I0 см. Включения колчедана	245	3I0	I90			У	УП	ВК	ВК
"Северная" 090401	II	260	Ж	I,07	I2	40,5	Песчаник и глинистый сланец	Песчаник и глинистый сланец	Уголь пиритизированный	282	290	95			У	У	ВК	ВК
	I3	340	Ж	3,22	I5	42,7	Песчаник	Глинистый сланец	Включения колчедана	279	295	80			У	У	ВК	ВК
	9	220	Ж	0,80	I0	40,I	Песчаник и глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения колчедана	2I4	245	II5			IУ	IУ	К	К
"Широковская"	II	260	Г	I,25	I5	4I-43,0	Алевролит	Алевролит	Включения пирита и прослойки алевролита мощностью 20-35 см	250	360	I36			У	УП	ВК	ОК
	9	220	Г	I,50	I2	39,5	Песчаник и алевролит	Алевролит	Прослоек алевролита мощностью до 50 см. Включения пирита	250	3I0	I80			У	УI	ВК	ВК
	I3	340	Г	I,50-I,70	I2-I8	4I,3	Песчаник	Песчаник и глинистый сланец	Включения колчедана	447	450	II4			УШ	УШ	ОК	ОК

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КИЗЕЛУГОЛЬ"																		
№ 26	I3	340	Г	I,65	I2-20	4I,4	Песчаник	Песчаник и глинистый сланец		352					УI		ОК	
	9	220	Г	I,30-I,80	8-I6	38,5	Кварцевый песчаник	Алевролит		244					У		ВК	
"Коспашская" 090201	II	260	Г	I,30	3-8	4I,7	Песчаник	Глинистый сланец	Включения колчедана, линзы аргиллита мощностью до 50 см	295	3I0	II5			У	УI	ВК	ВК
	I3	340	Г	I,20	5-I0	4I,3	Песчаник	Песчаник и глинистый сланец	Включения колчедана, линзы аргиллита мощностью до 50 см	425	430	I25			УШ	УШ	ОК	ОК
	9	220	Г	0,90	3-5	40,7	Песчаник и глинистый сланец	Песчаник и глинистый сланец	Включения колчедана	242	265	95			У	У	ВК	ВК
Им.40 лет ВЛКСМ 090601	I3	340	Г	I,50	I2	4I,6	Песчаник	Глинистый сланец	Мелкие включения пирита 6-8% объема пласта	235	255	I45			IУ	У	К	ВК
	II	260	Г	I,30	I0-I5	40,0	Глинистый сланец	Глинистый сланец	Включения пирита 4-6% объема пласта	I85	205	I85			IУ	IУ	К	К
"Центральная" 092I05	I3	340	Ж	I,65	I2-I4	4I,0	Песчаник и глинистый сланец	Глинистый сланец и алевролит	Три прослойка глинистого сланца общей мощностью до 40 см. Включения колчедана	I80	2I0	4I0			IУ	IУ	К	К
	II	260	Г	0,80-I,20	I4-20	42,0	Песчаник и глинистый сланец	Песчаник	Мелкие включения пирита	20I	220	345			IУ	IУ	К	К
Им.40 лет Октября	5	I20	Г	0,90-I,00	3-I0	39,3	Глинистый сланец	Песчаник	Включения пирита	I56	I80	75			Шб	IУ	ВСК	К
	9	220	Г	0,90-0,95	I2-I5	38,6	Глинистый сланец и песчаник	Глинистый сланец	Включения колчедана	325	340	205			УI	УI	ВК	ОК
	I3	340	Г	0,80	26-29	35,2	Глинистый сланец и песчаник	Глинистый сланец	Большие включения колчедана	330	350	250			УI	УI	ВК	ОК
Им.Калинина	II	260	Г	I,76	I8-I9	39,9	Кварцевый песчаник	Глинистый песчаник	Прослоек глинистого сланца мощностью 30 см и включения пирита	304	320	I90			УI	УI	ВК	ВК
"Ключевская" 092I0I	II	260	Ж	I,I0	I7-30	40,7	Глинистый песчаник	Глинистый песчаник	Включения пирита в виде конкреций и линз	285	3I5	240			У	УI	ВК	ВК

ЧЕЛЯБИНСКИЙ БАССЕЙН

Наименование шахты, код по классификатору	Наименование или индекс пласта	Код пласта по классификатору	Технологическая марка угля	Эксплуатационная мощность пласта, м	Угол падения пласта, град.	Выход летучих по весу, %	Тип вмещающих пород: кровли	Тип вмещающих пород: почвы	Тип и мощность прослойков, содержание твердых включений	Сопротивляемость угля резанию $\bar{A}$, кгс/см	Сопротивляемость угольного пласта резанию $\bar{A}_{пл}$, кгс/см	Абразивность угольного пласта ρ, кг/мм	Показатель способности угля к измельчению m	Показатель степени хрупкости В	Класс по сопротивляемости резанию: угля	Класс по сопротивляемости резанию: пласта	Категория по разрушаемости: угля	Категория по разрушаемости: пласта
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКУГОЛЬ"																		
"Северная" I92II2	IX	545	Б	I,20	5-I5	46,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью до 20 см	I30	I60	35	0,57	3,0I9	Ша	Шб	СК	СК
	XII	589	Б	I,30	I9-24	45,5	Алевролит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью до I5 см	I50	I65	30	0,70	I,8I	Ша	Шб	ВСК	ВСК
"Миасская" I92I09	IУ, 5-й слой	505	Б	I,50-I,54	I7-I9	44,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 50 см	I48	200	45			Ша	IУ	ВСК	К
	УП	5I3	Б	I,20-I,25	I0-I2	44,5	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см	80	I00	30	0,62	2,43	Па	Пб	С	СК
"Глубокая" I92I02	B_2	037	Б	I,50-I,90	20-35	46,4	Аргиллит	Алевролит	Прослойки сидерита мощностью до I2 см	65	I25	60	0,98	I,52	Па	Ша	СК	ВСК
	IУ, I-й слой	453	Б	I,35-I,44	29-38	46,5	Аргиллит, песчаник	Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см	98	II5	25	0,76	I,54	Пб	Пб	СК	ВСК
	III	4I2	Б	2,00-2,I0	24	44,5	Песчаник	Слабый аргиллит, песчаник	Прослоек аргиллита мощностью до I0 см.	90	I00	20	0,70	I,8I	Па	Пб	СК	СК
"Красная горнячка" I92I08	IУ, н.п., I-й слой	463	Б	0,96-I,07	2	44,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I4 см	90	I20	30	0,86	I,37	Па	Ша	СК	ВСК
	Ша	4I4	Б	0,93-0,99	3	44,0	Аргиллит	Алевролит	Прослоек аргиллита мощностью до 5 см	I00	II5	25	0,87	I,37	Пб	Пб	СК	ВСК
"Центральная" I92II3	IX, н.п.	358	Б	I,45-2,24	4	42,I	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью до I5 см. Валуны 0,2%.	I00	II5	45	0,8I	I,42	Пб	Пб[x]	СК	ВСК

x) Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условий.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Капитальная" I92I05	Iв	340	Б	I,90-2,00	I3-I6	44,I	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 30 см. Валуны 0,03%	65	I00	50			Па	Пб[x]	СК	СК
	Iа	336	Б	I,60-2,52	I0-I8	45,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 32 см. Валуны 0,08%	I2I	I50	55	0,8I	I,42	Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК
	I н.п.	322	Б	2,00	I4-I7	43,8	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 28 см. Валуны 0,03%	I27	I50	45	0,84	I,36	Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК
	I d^1, 2-й слой	352	Б	0,80-2,20	I0-I5	44,7	Аргиллит	Аргиллит, алевролит, песчаник	Прослойки аргиллита мощностью до I5 см	I40	I55	45	0,85	I,35	Ша	Шб	ВСК	ВСК
"Подозерная" I92III	Пв, в.п.	385	Б	I,05-I,20	I0-I2	46,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью от 5 до I5 см. Валуны 0,09%	I28	I50	60			Ша	Ша[x]	ВСК	ВСК
	Па	377	Б	I,85-2,20	I4	45,3	Аргиллит, песчаник	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 50 см. Валуны 0,04%	I36	I80	70			Ша	IУ[x]	ВСК	К
	У, I-й слой	474	Б	I,85-2,I0	28-34	43,8	Аргиллит, песчаник	Аргиллит, алевролит	Прослойки аргиллита мощностью от 5 до 20 см. Валуны 0,03%	I20	I40	55			Пб	Ша[x]	ВСК	ВСК
"Комсомольская" I92I06	I	296	Б	I,50-2,50	II-20	37,9	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см. Валуны 0,II%	I50	I65	35	0,77	I,5I	Ша	Шб[x]	ВСК	К
	Iа	338	Б	2,23-2,40	I2-I4	44,7	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 27 см	73	I05	40			Па	Пб	СК	ВСК
	II	I4I	Б	2,25	II	44,9	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 27 см. Валуны 0,I%	85	II0	55			Па	Пб[x]	СК	ВСК
	Ж-I	0,53	Б	I,30-2,00	27-32	4I,2	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 9 см. Валуны 0,3%	90	I05	70			Па	Пб[x]	СК	ВСК
	Ж-3	057	Б	I,77-I,60	27-32	39,5	Песчаник	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 9 см	90	II0	40			Па	Пб	СК	ВСК
	XII-, 2-й слой	593	Б	I,40-I,85	20-35	42,8	Обрушенные породы верхнего слоя	Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до I5 см. Валуны 0,02%	I60	I75	45			Шб	Шб[x]	К	К
	I н.п.	322	Б	I,60-I,65	20-23	44,2	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 3 см. Валуны 0,03%	95	II0	30			Пб	Пб[x]	СК	ВСК

x) Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условий.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Комсомольская" I92I06	I в.п., I-й слой	334	Б	I,40-2,05	30-32	45,9	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см	70	85	25			Па	Па	СК	СК
"Октябрьская" I92II0	I в.п.	3I8	Б	I,20-I,30	до I5	I6,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 2 см. Валуны 0,2%	75	80	35			Па	Па[x]	СК	СК
	I	296	Б	I,30-I,40	II-I3	I6,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 5 см. Валуны 0,I%	56	60	30			Iб	Iб[x]	С	СК
	XУI	64I	Б	2,23-2,40	I3	I4,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I7 см	I48	I60	25			Ша	Шб	ВСК	К
"Коркинская" I92I07	Пв, I-й слой	383	Б	2,80-3,00	I3-I6	44,2	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 20 см.Валуны 0,I%	86	I00	45			Па	Пб[x]	СК	СК
	Пе	39I	Б	2,00	I-I8	45,9-48,6	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до 20 см.Валуны 0,2%	83	I05	50	0,885	I,37	Па	Пб[x]	СК	ВСК
	Чумлякский I-й слой	268	Б	2,I0-2,45	0-27	45,6-48,I	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I0-20 см. Валуны 0,0I%	I00	II5	50	0,92	I,40	Пб	Пб[x]	СК	ВСК
"Чумлякская" I92II4	Чумлякский I-й слой	268	Б	I,50	40-45	44,2	Аргиллит	Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до 5 см.	I00	II0	20			Пб	Пб	СК	ВСК
	Чумлякский IУ-й слой	274	Б	2,20-2,30	20-34	44,3	Обрушенные породы верхнего слоя	Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до I0-I5 см.	80	95	25			Па	Пб	СК	СК
	Подчумлякский, пачка Па	224	Б	I,50	I8-32	44,2	Аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью до 50 см.	II0	I65	50			Пб	Шб	ВСК	К
	Подчумлякский, пачка П, I-й слой	232	Б	I,80-2,50	I8-35	42,8	Песчаник, аргиллит	Аргиллит	Прослоек аргиллита мощностью до 30 см.	70	I00	35			Па	Пб	СК	СК
"Восточная" I9020I	Восточно-Батугинский, верхний, средний	I68 I70	Б	2,30-2,35	3-I5	4I,0-44,0	Аргиллит, уголь	Аргиллит	Прослойки аргиллита и алевролита мощностью от 5 до I8 см	70	95	30	0,74	I,62	Па	Пб	СК	СК
	Восточно-Батуринский, средний	I70	Б	I,90-2,05	I4-25	4I,0-44,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью от 5 до 27 см	75	II0	30	I,I7	2,37	Па	Пб	СК	ВСК
	Восточно-Батуринский, нижний, 2-й слой	I72	Б	2,20-2,75	7-20	2I,0-44,0	Аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью от 5 до 20 см.	90	I05	30	0,7I	I,76	Па	Пб	СК	ВСК

x) Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условий.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
"Южная" I92II5	II, I-й слой	369	Б	2,20	4I,0	45,3	Алевролит	Уголь		I56					Шб		ВСК	
	I, 2-й слой		Б	2,00	33	45,5	Обрушенные породы верхнего слоя	Уголь		I48					Ша		ВСК	
	Ш, 3-й слой	439	Б	2,00	37	45,8		Уголь		I50					Ша		ВСК	
	Нижний "Спутник"	I33	Б	I,60	36	45,4	Алевролиты	Алевролиты	Прослойки аргиллита мощностью до 60 см	I40	200	50			Ша	IУ	ВСК	К
Ш/у "Куллярское" I90302	Красносельский 2-й слой	I90	Б	2,I0-2,20	34-40	46,2	Углистый аргиллит	Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до 5 см	I46	I50	20			Ша	Ша	ВСК	ВСК
	Нижний, 2-й слой	I94	Б	2,I0-2,20	40-43	47,2	Углистый аргиллит	Аргиллит	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см. Валуны	I50	I60	25			Ша	Шб[x]	ВСК	К
	I, 2-й слой		Б	2,20	45	46,4	Обрушенные породы верхнего слоя	Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см.	I20	I30	20			Пб	Ша	ВСК	ВСК
	IУ-2-й слой	455	Б	I,80	30-40	46,0-47,0		Уголь	Прослойки аргиллита мощностью до I0 см.	54	70	20			Iб	Па	С	СК
"Калачевская" I92I04	УШ[В]		Б	I,44	20	44,8	Алевролит	Алевролит	Прослойки аргиллита, валуны 0,I4%			25						
	УШ[Н]		Б	I,40	9-I4	44,9	Алевролит	Алеврслит	Прослойки аргиллита, валуны 0,I%			25						
"Батуринская" I92I0I	Восточно-Батуринский, I,3 слой		Б	2,35	II-I2	35,2	Аргиллит	Уголь	Прослойки аргиллита				0,74	I,62				
	Восточно-Батуринский, 3 слой		Б	2,20	I-I4	40,4	Аргиллит	Уголь	Прослойки аргиллита									
	Восточно-Батуринский, I слой	369	Б	2,35	I6-30	27,4	Аргиллит	Уголь	Прослойки аргиллита									
			Б	I,58	I0-2I	35,4	Алевролит	Алевролит	Прослойки аргиллита, валуны 0,I7%			30						

x) Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условий.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Стр.

ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН (УССР) 3

Производственное объединение "Донецкуголь" 4
Производственное объединение "Макеевуголь" I2
Производственное объединение "Красноармейскуголь" I7
Производственное объединение "Добропольеуголь" 20
Производственное объединение "Артемуголь" 23
Производственное объединение "Орджоникидзеуголь" 24
Производственное объединение "Шахтерскантрацит" 26
Производственное объединение "Торезантрацит" 30
Производственное объединение "Ворошиловградуголь" 35
Производственное объединение "Стахановуголь" 4I
Производственное объединение "Первомайскуголь" 49
Производственное объединение "Донбассантрацит" 55
Производственное объединение "Краснодонуголь" 62
Производственное объединение "Свердловантрацит" 66
Производственное объединение "Павлоградуголь" 68
Производственное объединение "Укрзападуголь" 70

ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН (РСФСР) 73

Производственное объединение "Ростовуголь" 74
Производственное объединение "Тулауголь" 76

КУЗНЕЦКИЙ БАССЕЙН 8I

Производственное объединение "Прокопьевскуголь" 82
Производственное объединение "Кузбассуголь" 92
Производственное объединение "Южкузбассуголь" 98

КАРАГАНДИНСКИЙ БАССЕЙН I03

Производственное объединение "Карагандауголь" I04

КИЗЕЛОВСКИЙ БАССЕЙН II3

Производственное объединение "Кизелуголь" II4

ЧЕЛЯБИНСКИЙ БАССЕЙН II7

Производственное объединение "Челябинскуголь" II8

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРУШАЕМОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ
ОСНОВНЫХ БАССЕЙНОВ СССР

Часть II. Классификация показателей
разрушаемости угольных пластов

Редактор Л. В. Труханова

Т-14517 Тираж 800 Цена 1 р. 10 коп. Изд. № 7862 Заказ № 1542

? уч.-изд. л. Подписано к печати 2.VIII 1978 г.

Типография Института горного дела им. А. А. Скочинского

gost.e-ecolog.ru