МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1044/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. № 1044/пр

Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты

Техническая часть

1. Нормами настоящего сборника предусмотрены работы по реставрации и воссозданию позолоты наружных и внутренних элементов памятников истории и культуры на деревянных, металлических и гипсовых поверхностях.

2. Классификацию поверхностей по категории сложности принимать согласно пункту 21 «Общих положений по применению норм на ремонтно-реставрационные работы». Кроме архитектурных деталей, перечисленных в «Общих положениях», в настоящем сборнике принята следующая классификация поверхностей по категории сложности:

2.1. I категория сложности – поверхности простого рисунка: гладкие, большие сферические, конусообразные и многогранные (купола, шпили);

2.2. II категория сложности – поверхности средней сложности рисунка: объемные гладкие и сферические (кресты, шары, конусы и т. п.), поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов до 3 на 1 дм^2 проекции поперечного сечения,; заглубленные шрифты высотой до 10 см).

2.3. III категория сложности – поверхности сложного рисунка: просеченные подзоры и кресты; объемные звенья растяжек и цепи; талрепы; поверхности профилированные прямолинейные с количеством изломов более 3 на 1 дм^2 проекции поверхности поперечного сечения; накладной шрифт высотой до 10 см.

2.4. IV категория сложности – поверхности особо сложного рисунка: объемные украшения деталей креста.

Затраты на работы для поверхностей, категория сложности которых в соответствии с пунктом 21 «Общих положений» определена как «вне категории сложности», определять по нормам настоящего сборника для IV категории сложности.

3. Для золочения поверхности внутри помещения используется золото весом 1,25 г в книжке, а для поверхностей, подвергающихся атмосферному воздействию и золочению на полимент, – весом от 2,5 до 6 г в одной книжке. Сусальное золото принято размерами листа 91,5х91,5 мм при 60 листах в одной книжке.

4. Объем позолотных работ исчисляется в квадратных дециметрах развернутой поверхности и определяется:

4.1. В случае проектирования воссоздаваемых деталей, подлежащих золочению, на основании проектной документации.

4.2. При отсутствии проекта площадь позолоты исчисляется при помощи замера поверхности, подлежащей золочению.

5. Обмер позолоченной поверхности производится следующим образом:

5.1. Гладкие, сферические, конусообразные, многогранные и профилированные поверхности – высота поверхности по огибу, умноженная на длину или ширину.

5.2. Орнаментованные поверхности разной сложности – площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на соответствующий коэффициент развертки (см. табл. 1).

5.3. Архитектурного декора в соответствии с пунктом 22 «Общих положений по применению отраслевых норм и расценок на ремонтно-реставрационные работы».

Обмер позолоченной поверхности производится в соответствии с правилом обмера: конфигурация деталей разбивается на простые геометрические формы с дальнейшими подсчетами площадей по формулам.

В случае, когда золочение производится на деталях, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.

Таблица 1

Категория сложности	Высота рельефа, см	Насыщенность рисунка на 1 дм^2 площади		
		Редкое заполнение (до 3 элементов)	среднее заполнение (до 10 элементов)	насыщение рисунка более 10 элементов
II	До 2	1,15	1,2	-
	Более 2	1,3	1,4	-
III	До 2	1,3	1,4	1,5
	Более 2	1,4	1,5	2,0
IV	До 2	1,4	1,7	2,0
	Более 2	1,7	2,3	2,5

6. При производстве работ по реставрации и воссозданию на потолках и сводах к затратам труда применять коэффициент 1,2.

7. При производстве позолотных работ на декорах, подвергающихся воздействию атмосферных осадков и по необходимости устройства легких шатров и укрытий (при небольших площадях золочения), используют коэффициент 1,1.

8. Все вспомогательные работы (приготовление полимента, левкаса, гульфарбу, матового раствора, шпаклевки, мастики, отмучивание мела, обжиг бронзового порошка, варка клея) нормами учтены и дополнительной оплате не подлежат.

9. При производстве позолотных работ на куполах, крестах и т. д. применять к затратам труда в зависимости от высоты следующие коэффициенты:

9.1. Свыше 7 до 25 м - коэффициент 1,05.

9.2. Свыше 25 до 50 м – коэффициент 1,15.

9.3. Свыше 50 м – коэффициент 1,25.

10. При производстве работ внутри помещения на высоте свыше 30 м к затратам труда применять коэффициент 1,1.

11. При подготовке под золочение металлических поверхностей нанесение сурика и шпаклевание свыше 2 слоев на каждую дополнительную операцию добавляется:

11.1. Нанесение сурика – затраты труда 0,044 чел.-ч

11.2. Шпаклевание – затраты труда 0,046 чел.-ч

11.3. Расход материалов при нанесении сурика и шпаклевании свыше 2 слоев определяется по фактическому расходу.

12. Цировка – художественная прорезка (гравировка) в верхнем слое левкаса с целью выявления объемности и всего рисунка мельчайших деталей резьбы (с применением фотографии, калек и трафаретов).

Цировка нормируется отдельно.

13. Элементом рисунка называется конкретная часть детали или фрагмента, имеющая свой рисунок или объем и требующая самостоятельной обработки.

14. Фликовка – золочение вновь возможных трещин и разрывов листов золота. При разработке норм учтена и дополнительному нормированию не подлежит.

15. Бликовка – выборочное золочение сусальным золотом с целью усиления художественной выразительности орнамента. «Бликовкой» считать фрагменты площадью до 3 см2.

16. Поправки к применению норм и расценок.

№№ норм и расценок	Поправки и примечания
20-0101-11 ÷ 20-0101-17	16.1. Расход сусального золота уточнить по фактическим затратам.

Сборник 20. Реставрация и воссоздание позолоты

Таблица 20-0101-001. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов

Состав работ: 1. Пропитка поверхности спиртом.
2. Нанесение укрепляющего состава.
3. Крепление отслаивающейся позолоты прижиманием.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-001-1	**Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,15
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-001-2	**Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,15
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-001-3	**Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,81
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-001-4	**Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,05
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009

Таблица 20-0101-002. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных

Состав работ: 1. Приготовление состава.
2. Обработка поверхности спиртом.
3. Нанесение укрепляющего раствора на поверхность (до 5 раз) и более.
4. Укладка и крепление оставшихся частей грунта и позолоты прижиманием.
5. Удаление излишков с помощью ватного тампона.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-002-1	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	2,31
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095
20-0101-002-2	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	2,31
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-002-3	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	2,63
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095
20-0101-002-4	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	2,87
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095
20-0101-002-5	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	2,99
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095
20-0101-002-6	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	2,99
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095
20-0101-002-7	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	3,71
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095
20-0101-002-8	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, укрепление грунта и позолоты фрагментами, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	4,37
	Материалы		
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00007
117-0012	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00075
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0095

Таблица 20-0101-003. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов

Состав работ:
1. Приготовление состава.
2. Обработка поверхности спиртом.
3. Нанесение укрепляющего раствора на поверхность (до 5 раз) и более.
4. Укладка и крепление оставшихся частей грунта и позолоты прижиманием.
5. Удаление излишков с помощью ватного тампона.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-003-1	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	3,73

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-2	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	3,73
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-3	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	4,15
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-4	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, общее укрепление грунта и позолоты, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	4,4
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-5	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	4,33
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-6	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	4,33
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-7	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	4,83
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009
20-0101-003-8	**Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, укрепление грунта и позолоты отдельными фрагментами, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.50	чел.-ч	5,36
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0019
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0025
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00009

Таблица 20-0101-004. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски

Состав работ: Удаление бытовых загрязнений
1. Очистка от пыли (1-4).
2. Удаление бытовых загрязнений при помощи пинцета и ватных тампонов, смоченных в медицинской желчи (1-4).
3. Нейтрализация поверхности этиловым спиртом (1-4).

Удаление лаковых покрытий
1. Удаление масляных и художественных лаков с применением растворителей (ацетон, спирт, смывки, составы ДМФА и другие растворители) (5-8).
2. Протирка насухо или тампонирование (5-8).

Удаление масляной и бронзовой краски
1. Удаление масляной и бронзовой краски с применением растворителей, установкой масляного компресса (9-12).
2. Нейтрализация поверхности (9-12).
3. Протирка насухо или тампонирование (9-12).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-004-1	**Удаление бытовых загрязнений, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,1
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
117-0033	Желчь медицинская	кг	0,0064
20-0101-004-2	**Удаление бытовых загрязнений, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,1
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
117-0033	Желчь медицинская	кг	0,0064
20-0101-004-3	**Удаление бытовых загрязнений, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,35
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,003
117-0033	Желчь медицинская	кг	0,0064
20-0101-004-4	**Удаление бытовых загрязнений, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,52
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,003
117-0033	Желчь медицинская	кг	0,0064
20-0101-004-5	**Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,4
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
20-0101-004-6	**Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,4
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
20-0101-004-7	**Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,77
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
20-0101-004-8	**Удаление масляных и художественных лаков, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
20-0101-004-9	**Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,13
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,04
20-0101-004-10	**Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,13
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,04
20-0101-004-11	**Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,69
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,04
20-0101-004-12	**Удаление масляной и бронзовой краски, категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,19
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0027
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,0021
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0017
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,005
117-0045	Диметилформамид	кг	0,0023
117-0133	Бумага папиросная	кг	0,04

Таблица 20-0101-005. Промывка позолоченных поверхностей

Состав работ: Позолота на лак "Мордан"
1. Очистка поверхности от пыли при помощи кисти и пылесоса (1-4).
2. Приготовление растворов (1-4).
3. Промывка теплой водой с мылом при помощи кисти и греческой губки (1-4).
4. Промывка чистой водой, просушка насухо ватным тампоном (1-4).

Позолота на полимент
1. Очистка деталей от пыли при помощи кисти и пылесоса (5-8).
2. Промывка (снятие) легкоудаляемых загрязнений 5 % раствором синтанола в смеси 1:4 спирта и воды с приготовлением составов (5-8).
3. Промывка дистиллированной водой при помощи ватных тампонов (5-8).
4. Протирка тампонами насухо с осторожностью (5-8).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-005-1	**Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности I**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,12
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5438	Мыло оленновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,02
20-0101-005-2	**Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности II**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,12
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,02
20-0101-005-3	**Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности III**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,02
20-0101-005-4	**Промывка позолоченных поверхностей на лаке "Мордан", категория сложности IV**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,18
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,02
20-0101-005-5	**Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,004
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
117-0526	Синтанол ДС-10	кг	0,00015
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,03
20-0101-005-6	**Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,004
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
117-0526	Синтанол ДС-10	кг	0,00015
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,03
20-0101-005-7	**Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,004
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
117-0526	Синтанол ДС-10	кг	0,00015
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,03
20-0101-005-8	**Промывка позолоченных поверхностей на "полимент" IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,33
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,002
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,004
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5777	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0015
101-5842	Поролон	кг	0,0001
117-0526	Синтанол ДС-10	кг	0,00015
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,03

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм

Таблица 20-0101-006. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных

Состав работ: 1. Расчистка поверхности от спрессованной пыли, копоти, следов побелки и других загрязнений тампонами.
2. Установка компрессов с расчисткой (при необходимости).
3. Довыборка отдельных мест скальпелем (с сохранением авторской манеры исполнения и стиля подлинника).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-006-1	**Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,49
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0002
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-4415	Масло льняное	кг	0,0001
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0002
104-1399	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	м2	0,002
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0001
20-0101-006-2	**Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	3,49
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0002
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-4415	Масло льняное	кг	0,0001
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0002
104-1399	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	м2	0,002
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0001
20-0101-006-3	**Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,54
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0002
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-4415	Масло льняное	кг	0,0001
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0002
104-1399	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	м2	0,002
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0001
20-0101-006-4	**Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,82
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0002
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-4415	Масло льняное	кг	0,0001
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0002
104-1399	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	м2	0,002
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0001

Таблица 20-0101-007. Снятие позолоты или потали, старой позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей

Состав работ: Для деревянных и гипсовых поверхностей (1-4).
1. Обеспыливание позолоченных поверхностей.
2. Анализ состояния позолоты.
3. Снятие позолоты вручную прошкуриванием водоустойчивым наждачным полотном мест с применением растворителей, обметание поверхности кисточкой и ветошью.

Для металлических поверхностей (5-7).
1. Промывка золоченных деталей водой с маслом.
2. Анализ состояния позолоты.
3. Снятие старой позолоты при помощи водоустойчивого наждачного полотна и воды.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-007-1	**Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	1,87
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-007-2	**Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,85
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-007-3	**Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,25
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-007-4	**Снятие позолоты или потали на деревянных и гипсовых поверхностях при помощи наждачного полотна или с применением растворителя, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,53
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-007-5	**Снятие старой позолоты с металлических гладких и профилированных поверхностей**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,18
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,00055
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0027
411-0001	Вода	м3	0,00011
20-0101-007-6	**Снятие старой позолоты с металлических поверхностей орнаментованных средней сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,2
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0027
411-0001	Вода	м3	0,0001
20-0101-007-7	**Снятие старой позолоты с металлических поверхностей орнаментованных сложных**	дм2 р.п.	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,41
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0027
411-0001	Вода	м3	0,0001

Таблица 20-0101-008. Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических

Состав работ: Снятие левкаса всухую
1. Удаление структурно-разрушенного левкаса при помощи резного инструмента со смачиванием водой (1-4).
2. Протирка ветошью (1-4).
3. Зачистка поверхности наждачным полотном (1-4).
4. Обеспыливание (1-4).

Снятие левкаса при помощи компрессов (5-8)
1. Наложение горячих и холодных компрессов на левкас.
2. Удаление размягченного левкаса вручную с помощью инструмента (скальпеля, царапок и т.д.).
3. Протирка ветошью, зачистка наждачным полотном.
4. Обеспыливание.

Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей (9-11)
1. Удаление краски (сурик, крон, мордан, бронза) при помощи краски АТФ и других смывок по металлу специальным инструментом для позолотных работ
с протиркой ветошью.
2. Нейтрализация смывки ацетоном (или другими растворителями).
3. Промывка теплой водой с мылом, просушка.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-008-1	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,41
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
20-0101-008-2	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,04
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
20-0101-008-3	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,31
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
20-0101-008-4	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	4,8
	Материалы		
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
20-0101-008-5	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,27
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,005
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-008-6	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	2,83
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,005
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элсментов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-008-7	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,16
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,005
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-008-8	**Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей при помощи компресса, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	3,61
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,003
101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,005
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,003
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,00025
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,005
117-0091	Спирт нашатырный	кг	0,0002
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00065
20-0101-008-9	**Снятие масляной подготовки с металлических гладких и профилированных поверхностей**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0021
101-3570	Смывка АФТ-1 для художественных красок	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,004
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0015
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
411-0001	Вода	м3	0,00044
20-0101-008-10	**Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей орнаментованных средней сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0021
101-3570	Смывка АФТ-1 для художественных красок	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0042
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0015
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
411-0001	Вода	м3	0,00043
20-0101-008-11	**Снятие масляной подготовки с металлических поверхностей орнаментованных сложных**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,64
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0021
101-3570	Смывка АФТ-1 для художественных красок	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0042
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
113-0002	Ацетон технический, сорт высший	кг	0,0015
113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	0,01
411-0001	Вода	м3	0,00045

Таблица 20-0101-009. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или способом обжига

Состав работ: 1. Промывка водой с разбавителем № 2 и детским мылом.
2. Зачистка остатков грунта (краски) специальным инструментом.
3. Зачистка крупнозернистым наждачным полотном.
4. Зачистка мелкозернистым наждачным полотном.
5. Снятие металлической пыли при помощи пылесоса.
6. Промывка чистой водой.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-009-1	**Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности гладкие и профилированные**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,18
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,006
411-0001	Вода	м3	0,0005
20-0101-009-2	**Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности орнаментованные средней сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,006
411-0001	Вода	м3	0,0005
20-0101-009-3	**Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски гальваническим способом или обжигом: поверхности орнаментованные сложные**	дм2 р.п.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,49
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,006
411-0001	Вода	м3	0,0005

Таблица 20-0101-010. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "гульфарбу"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание, проклеивание синтетическим клеем за 2 раза, проклеивание тонкой тканью трещин.
2. Приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов).
3. Нанесение левкаса 8-10 раз с просушкой каждого слоя, приготовление шпаклевки, шпаклевание изъянов, зачистка и подрезка, чистка пылесосом. Подлишевка режущим инструментом по слегка смоченной поверхности через 5-6 слоев левка для выявления формы элементов лепного декора.
4. Лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстино водой до абсолютной гладкости с целью выявления формы детали, обеспыливание поверхности пылесосом.
5. Шихтановка (шлифовка) всухую водоустойчивым наждачным полотном гладких мест не подлежащих цировке. Частична цировка.
6. Покрытие поверхности спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей шлифовкой каждого слоя, приготовление спиртово лака.
7. Приготовление гульфарбы, нанесение на поверхность гульфарбы.
Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Накладка золота с притиркой ватным тампоном, бликовка разрывов золота, обметание позолотной поверхности, сбор золотосодержащих отходов.
2. Приготовление матирующего состава, покрытие позолоченной поверхности матирующим составом до 3-х раз.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-010-1	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,27
	Материалы		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00065
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0043
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0084
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0023
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-2	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,55
	Материалы		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00065
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0043
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0084
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0023
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-3	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,09
	Материалы		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0084
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-4	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,64
	Материалы		
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00017
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0084
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0027
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-5	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,7
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-010-6	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,86
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-010-7	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,1
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-010-8	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,45
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,00021
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-010-9	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,98
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0026
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00065
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0084
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-10	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,24
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0026
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00065
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0084
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-11	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,62
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0087
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-12	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,14
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0088
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-13	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,53
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-010-14	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,65
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-010-15	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,84
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-010-16	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-010-17	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,69
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00068
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0085
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-18	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,96
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00068
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0087
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-19	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,23
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0087
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0027
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-20	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,55
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,0007
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0044
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0004
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0088
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0006
117-0521	Холст льняной	м2	0,0027
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-010-21	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-010-22	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,52
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-010-23	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,65
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-010-24	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,83
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015

Таблица 20-0101-011. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание, проклеивание синтетическим клеем за 2 раза, проклеивание миткалевой тканью.
2. Приготовление левкаса из отмученного мела и других компонентов, варка клея и другие сопутствующие вспомогательнь работы.
3. Нанесение левкаса 10-12 раз с промежуточной подрезкой, подлишевка после нанесения 5-6 слоев левкаса, приготовлен шпаклевки, шпаклевание дефектов поверхности, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание поверхности.
4. Лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстино водой до абсолютной гладкости с целью выявления формы детали, обеспыливание поверхности пылесосом.
5. Тонирование золотистой охрой (разведенной на воде) полиментных мест для выявления небольших неровностей и друг дефектов поверхности. Шлифовка (шихтановка) мелкозернистым наждачным полотном всухую (наждачное полотно № 6, 4 1, 0) обеспыливание поверхности.
6. Промывка дестилированной водой, покрытие белком, нанесение полимента 8-10 раз с периодическим процеживанием состава, очесывание сукном после каждого покрытия полиментом, обеспыливание.
Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Нанесение освежающего слоя полимента, очесывание полимента сукном.
2. Смачивание поверхности спиртом, разведенным на воде, накладка золота, просушка.
3. Полировка золота агатовым зубком, шлифовка.
4. Обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-011-1	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	4,3
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0037
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0049
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00019
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,008
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0064
20-0101-011-2	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	4,39
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0042
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0049
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,008
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0064
20-0101-011-3	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,34
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0043
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0049
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00023
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,008
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0064
20-0101-011-4	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,96
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0045
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0049
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,00011

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5842	Поролон	кг	0,00023
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,008
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0064
20-0101-011-5	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,61
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0009
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-6	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,67
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0009
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-7	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,05
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-8	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,42
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-9	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,94
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0049
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,008
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-011-10	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	4,22
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,005
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00074
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00643
20-0101-011-11	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,65
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,005
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00074
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00643
20-0101-011-12	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,43
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0052
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0051
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00074
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00652
20-0101-011-13	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,54
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0009
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-14	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,67
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0009
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-15	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,96
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0009
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-16	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,12
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0009
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-17	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,65
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0057
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0051
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00074
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0065
20-0101-011-18	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,96
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0056
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0051
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00075
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0065
20-0101-011-19	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,26
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0056
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0051
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00074
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0065
20-0101-011-20	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,73

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0056
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Встошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0051
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,00024
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0084
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00074
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	*Холст льняной*	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,000002
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0065
20-0101-011-21	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0008
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,00009
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-22	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,59
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0008
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,00009
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-23	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,78
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0008
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-011-24	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,95
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0008
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0019
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0001	Вода	м3	0,00002

Таблица 20-0101-012. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание поверхности, закрепление поверхности горячей натуральной олифой.
2. Приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов).
3. Шпаклевание изъянов, выбоин, сколов, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание, нанесение левкаса 5-6 раз, подрезка (расчистка) рисунка в левкасе.
4. Лишевка по смоченной поверхности при помощи резинового инструмента, холстины, хвоща. Шлифовка гладких мест мелкозернистым наждачным полотном всухую, обеспыливание.
5. Приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности 2-3 слоя с шлифовкой между слоями, нанесение масляного лака - 2 слоя.
Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Протирка поверхности спиртовым составом, нанесение лака "Мордан" с располировкой ватным тампоном.
2. Накладка золота, фликовка, обметание позолоченной поверхности, сбор золотосодержащих отходов.
3. Приготовление матирующего состава, нанесение на поверхность матирующего состава 1-2 слоя.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-012-1	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,75
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олсиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-2	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-3	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,57
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-4	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-5	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,73
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-012-6	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,94
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-012-7	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,24
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-012-8	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,56
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0014
20-0101-012-9	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,58
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-10	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,85
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5396	Спирт поливинилловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-11	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-12	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,74
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-13	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,58
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00085
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-14	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,75
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00085
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-15	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,94
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00085
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-16	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,11
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00085
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-17	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,43
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-18	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,69
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-19	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,96
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-20	**Подготовка гипсовых поверхностей под золочение сусальным золотом на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,2
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-012-21	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,44
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-22	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,55
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-23	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,74
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-012-24	**Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,96
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015

Таблица 20-0101-013. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
2. Приготовление левкаса (варка клея и отмучивание мела). Покрытие левкасом "внатик" и "вприглядку" за 10-12 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровностей левкаса. Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
3. Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой дс абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
4. Шихтовка (шлифовка) всухую водоустойчивым наждачным полотном гладких мест не подлежащих цировки.
5. Приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за три раза с промежуточной шлифовкой наждачн полотном.
6. Покрытие гульфарбой за 1 раз колонковой кисточкой с приготовлением гульфарбы.
Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Накладка золота на "гульфарбу" с протиркой ватным тампоном. Бликовка (золочение) трещин и разрывов золота. Обметание позолоты и сбор золотосодержащих отходов.
2. Покрытие позолоченной поверхности матирующим составом за 2-3 раза (с приготовлением раствора).

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-013-1	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,64
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00045
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-2	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,02
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00045
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-3	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,79
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Встошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0045
101-5438	Мыло олсиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-4	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	4,49
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-5	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,69
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-6	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,88
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-7	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,12
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	*Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья*	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-8	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,47
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-9	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,2
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-10	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,56
	Материалы		

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0045
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-11	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,98
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0046
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-12	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,56
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,004
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0046
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,009
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-13	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,48
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-14	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,65
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-15	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,84
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-16	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,09
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-17	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,94
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0047
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0095
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00035
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	*Холст льняной*	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-18	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,14
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0047
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0095
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00035
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-19	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,43
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0047
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00022
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0095
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00035
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-20	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,82
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	кг	0,00075
101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	кг	0,00015
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,0096
101-1757	Ветошь	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0007
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,0047

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0005
101-5842	Поролон	кг	0,00025
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0095
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00004
117-0026	Лак МЛ-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00035
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00017
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0007
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-013-21	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-22	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,49
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочнос	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-23	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,64
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочнос	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-013-24	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "гульфарбу", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,82
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочнос	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015

Таблица 20-0101-014. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
2. Приготовление левкаса. Покрытие левкасом за 14-16 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровносте левкаса (по необходимости). Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
3. Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой дс абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
4. Тонирование золотистой охрой полиментных мест для выявления небольших неровностей и других дефектов поверхнос Шлифовка (шихтановка) мелкозернистым наждачным полотном. Обеспыливание.
5. Нанесение полимента (8-10 раз) с очесом поверхности сукном. Обеспыливание.
Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Нанесение освежающего слоя полимента, очесывание сукном, обеспыливание, накладка золота на водный раствор спир просушка.
2. Полировка золота зубками, фликовка дефектов позолоты. Обметание и сбор золотосодержащих отходов.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-014-1	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	4,52
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-2	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	5,17
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,00004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-014-3	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,36
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливинилловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло оленновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,00004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-4	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	7,48
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,00004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-5	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,7
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-6	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,04
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-7	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,49
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-8	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,91
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-9	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,86
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00081
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0022
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-10	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	4,41
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00081
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0022

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-11	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	5,04
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00081
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0022
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00045
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-12	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	6,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00295
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00081
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0022
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,000455
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-13	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,64
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-14	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,82
	Материалы		

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-15	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,07
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-16	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,38
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-17	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,5
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00324
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00075
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0021
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-18	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,82
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00324
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00075
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0021
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-19	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,27
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00324
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00075
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0021
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-20	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	4,97
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,01
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,01152
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-2746	Воск натуральный	кг	0,00004
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00324
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,00005
101-5446	Фетр	м2	0,0001
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	м2	0,0097
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00005
117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	кг	0,0004
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0002
117-0039	Сало свиное (нутряное)	кг	0,00004
117-0044	Яйцо куриное	шт.	0,05
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,00075
117-0124	Спермацет	кг	0,00004
117-0521	Холст льняной	м2	0,0021
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
407-0001	Глина	т	0,0000025
411-0001	Вода	м3	0,00046
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,00642
20-0101-014-21	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,47
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0001	Вода	м3	0,00002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-014-22	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,61
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-23	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,79
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0001	Вода	м3	0,00002
20-0101-014-24	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "полимент", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,02
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0001	Вода	м3	0,00002

Таблица 20-0101-015. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).

1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
2. Приготовление левкаса. Покрытие левкасом за 7-9 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости). Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструменом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
3. Лишевка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой до абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
4. Шлифовка гладких мест всухую. Обеспыливание пылесосом.
5. Приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за 2-3 раза со шлифовкой поверхности между слоями. Нанесение на поверхность масляного лака за 2 раза с просушкой между слоями.

Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).

1. Протирка поверхности спиртовым составом, просушка, нанесение лака "Мордан" с располировкой поверхности.
2. Накладка золота, фликовка, обметание позолоченной поверхности, сбор золотосодержащих отходов.
3. Приготовление матирующего состава, нанесение на поверхность матирующего состава за 2-3 раза.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-015-1	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,07
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олсиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-2	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,41
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло оленновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основс	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-3	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-4	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3,77
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0026	Лак МЛ-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-5	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,76
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0006
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,00165
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-6	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,98
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0006
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,00165
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-7	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,25
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0006
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,00165
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-8	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,65
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0006
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,00165
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-9	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,66
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-10	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,01
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-11	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,45
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-12	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	3
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-13	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,49
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00055
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-14	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,73
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00055
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-15	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,95
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00055
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-16	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,25
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00055
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0014
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-17	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,42
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-18	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,63
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-19	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	1,9
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-20	**Подготовка деревянных поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	2,24
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-015-21	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,43
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0013
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-22	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,56

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0013
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-23	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,78
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0013
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015
20-0101-015-24	**Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,95
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0005
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,001
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0016
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0013
117-0032	Желатин пищевой	кг	0,0003
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-0100	Смола сандарак	кг	0,0002
117-0463	Шафран	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0015

Таблица 20-0101-016. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20).
1. Очистка поверхности от пыли и грязи, нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной) с последующей промывкой теплой водой с содой, просушка. Обезжиривание поверхности уайт-спиритом или разбавителем №2 (бронза, латунь, медь спиртом).
2. Приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40.
3. Грунтовка поверхности свинцовым суриком 1-ый раз, приготовление шпаклевки, шпаклевание швов, трещин, выбоин с заделкой паклей, с последующей зачисткой наждачным полотном и частичной подкраской (при необходимости производит неоднократное шпаклевание с подкраской). Приготовление сурика на масляном лаке, покрытие суриком 2-ой раз со шлифовкой водоустойчивым наждачным полотном с промывкой водой и протиркой греческой губкой насухо после окрасочного слоя (при необходимости окраска производится до 4-х и более раз).
4. Приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 70-40. Покрытие поверхности тонкотертым свинцовым кроном за 2 раза со шлифовкой наждачным полотном, промывкой водой, протиркой насухо после каждого окрасочного слс
5. Покрытие поверхности масляным лаком за 3 раза, с располировкой тонким фетром с порошком "Трепел" перед последни покрытием лака.
Золочение поверхности (5-8, 13-16, 21-24).
1. Обезжиривание поверхности спиртом с просушкой. Нанесение масляного лака "Мордан" с располировкой ватным тампоном.
2. Пробное золочение, накладка золота, фликовка, обметание позолоты, сбор отходов золота.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-016-1	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,61
	Материалы		

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,00021
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-016-2	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-016-3	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00035
20-0101-016-4	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,67
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00035
20-0101-016-5	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,39
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
20-0101-016-6	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,41
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
20-0101-016-7	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,53
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
20-0101-016-8	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
20-0101-016-9	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,34
	Материалы		

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглскислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-016-10	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0004
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-016-11	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,53
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-016-12	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,59
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-016-13	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,32
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
20-0101-016-14	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,36
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
20-0101-016-15	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,38
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
20-0101-016-16	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,49
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024
20-0101-016-17	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00023
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,0001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-016-18	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,0001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-016-19	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,0001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-016-20	**Подготовка металлических поверхностей под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00027
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,0001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглскислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0035
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-016-21	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,27
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0208
20-0101-016-22	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0015
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0212
20-0101-016-23	***Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности***	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0016
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,0222
20-0101-016-24	**Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0016

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0035	Масло сливочное	кг	0,0001
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,024

Таблица 20-0101-017. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36, 41-44, 49-52, 57-60, 65-68).
1. Очистка поверхности от пыли. Нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной). Промывка теплой водой с содой. Просушка. Обезжиривание поверхности уайт-спиритом или разбавителем №2 (бронза, латунь, медь - спиртом).
2. Приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40 с просеиванием сурика. Процеживание сурика перед каждым употреблением. Грунтовка 1-ый раз.
3. Приготовление шпаклевки на лаке. Пропитка пакли. Шпаклевка швов, трещин, выбоин. Заделка паклей швов, трещин. Зачистка поверхности после первого покрытия суриком и прошпаклевание мест. Подкраска прошпаклеванных мест. Приготовление сурика на масляном лаке. Окраска суриком 2-ой раз (при необходимости окраска производится до 4-х и бол раз).
4. Приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 70-40. Покрытие кроном 1-ый раз. Шлифовка после покрытия. Покрытие кроном 2-ой раз.
5. Покрытие лаком 1-ый раз. Шлифовка поверхности, промывка водой. Покрытие поверхности 2-ой раз. Располировка тонк фетром с порошком "Трепел". Покрытие лаком до 3 раз.
Бронзирование поверхности (5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48, 53-56, 61-64, 69-72).
1. Обезжиривание поверхности спиртом, просушка, нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным тампоном.
2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-017-1	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,61
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,00021
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-2	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-3	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-4	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,67
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-5	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МЛ-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-6	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,23
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-7	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-8	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,29
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-9	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-10	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0004
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-11	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,53
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-12	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,59
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-13	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00075
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-14	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-15	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,21
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-16	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-17	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00023
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0027
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,00029
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-18	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-19	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-20	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминисвый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0011
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0035
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-21	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-017-22	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,14
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00072
20-0101-017-23	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00072
20-0101-017-24	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,2
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00072
20-0101-017-25	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,61
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,00021
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-26	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-27	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-28	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,67
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-29	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00078
20-0101-017-30	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,31
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00028
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-017-31	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0002
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00028
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-017-32	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0002
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-017-33	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Вехтошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-34	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0004
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-35	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,53
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-36	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,59
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
117-9038	Сетка латунная	м2	0,00004
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-37	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00075
20-0101-017-38	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00076
20-0101-017-39	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00077
20-0101-017-40	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00019
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00077
20-0101-017-41	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00023
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0027
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,00029
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-42	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-43	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-44	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,00035
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0035
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-45	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0022
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-46	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,23
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-47	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-017-48	**Бронзирование порошком, разведенным на спирту под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00036
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00073
20-0101-017-49	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,61
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,00021
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-50	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-51	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,63
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-52	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,67
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,003
411-0001	Вода	м3	0,00036
20-0101-017-53	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0002
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0009
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,001
20-0101-017-54	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0002
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0009
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0011
20-0101-017-55	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,154
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0003
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0012
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0012
20-0101-017-56	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,17
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0003
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0012
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0012
20-0101-017-57	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-58	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0004
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	*Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)*	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	*Кислота уксусная*	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-59	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,53
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-60	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,59
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0031
411-0001	Вода	м3	0,00037
20-0101-017-61	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0002
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0009
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,001
20-0101-017-62	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0002
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0009
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0011
20-0101-017-63	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,154
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0003
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0012
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0012
20-0101-017-64	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,17
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0003
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0012
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0012
20-0101-017-65	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00023
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0027

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,00029
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-66	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,0007
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0046
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-67	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,001
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,0003
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-68	**Подготовка под бронзирование порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,0015
101-1705	Пакля пропитанная	кг	0,00072
101-1757	Ветошь	кг	0,0006
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,001
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,003
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,001
101-3466	Грунт алюминиевый для металла	кг	0,001
101-5446	Фетр	м2	0,0008
101-5842	Поролон	кг	0,00001
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0011
101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
101-8001	Кислота уксусная	кг	0,00035
101-9271	Сетка медная	м2	0,00004
113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	кг	0,0015
113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	кг	0,0002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,002
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,005
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	кг	0,0035
411-0001	Вода	м3	0,0004
20-0101-017-69	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0002
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0009
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,001
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,001
20-0101-017-70	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0002
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0009
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0011
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0011
20-0101-017-71	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,154
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0003
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0012
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0012
20-0101-017-72	**Бронзирование порошком, разведенным на лаке под позолоту, металлических поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,17
	Материалы		
101-1757	Ветошь	кг	0,0003
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,001
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0005
101-5453	Бумага чертежная формат А1	лист	0,02
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0012
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0006
411-0006	Вода дистиллированная	л	0,0012

Таблица 20-0101-018. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36, 41-44).
1. Очистка поверхности от пыли и грязи. Подрезка заусенцев. Укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором 2-3 раза. Частичное шпаклевание и заделка дефектов поверхности. Варка клея ПВС и приготовление шпаклевки. Проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин.
2. Приготовление левкаса. Покрытие левкасом за 7-9 раз с просушкой каждого слоя. Шпаклевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости). Зачистка и подрезка потеков левкаса. Чистка пылесосом. Подлицовка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса). Чистка пылесосом.
3. Лицовка поверхности левкаса режущим элементом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща или холстиной с водой до абсолютной гладкости. Чистка пылесосом.
4. Шлифовка гладких мест всухую. Обеспыливание пылесосом.
5. Приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за 2-3 раза со шлифовкой поверхности между слоями. Нанесение на поверхность масляного лака за 2 раза с просушкой между слоями.
Бронзирование поверхности (5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48).
1. Обезжиривание поверхности спиртом, просушка, нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным тампоном.
2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-018-1	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,07
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-2	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,41
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-3	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.00	чел.-ч	3,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	м2	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	кг	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-4	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3,77
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-5	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-6	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,23
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-018-7	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-8	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,29
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-9	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,66
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-10	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,01
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-11	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,45
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-12	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-13	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00075
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-14	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-15	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,21
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-16	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-17	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,42
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-18	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,63
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-19	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,9
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-20	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,24
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-21	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-22	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,14

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-23	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,18
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-24	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,2
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-25	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,07
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-26	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,41
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-27	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-28	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3,77
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,003
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0015
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,001
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00025
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0005
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-29	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00078
20-0101-018-30	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,31
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00028
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-018-31	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0002
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00029
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-018-32	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0002
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-018-33	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,66
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мел натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-34	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,01

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-35	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,45
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-36	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-37	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00075
20-0101-018-38	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00076
20-0101-018-39	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00077
20-0101-018-40	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00077
20-0101-018-41	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,42
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-42	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,63
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	*Спирт поливиниловый*	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-43	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,9
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-44	**Подготовка под бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту деревянных поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,24
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00614
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,003
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00013
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0074
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00003
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0015
117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	кг	0,0035
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,0003
117-0036	Мед натуральный	кг	0,00011
117-0090	Пемза	кг	0,001
117-0521	Холст льняной	м2	0,0025
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00023
20-0101-018-45	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0022
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-46	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,23
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-47	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-018-48	**Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00036
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00073

Таблица 20-0101-019. Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"

Состав работ: Подготовка поверхности (1-4, 9-12, 17-20, 25-28, 33-36, 41-44).
1. Зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание поверхности, закрепление поверхности горячей натуральной олифой.
2. Приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов).
3. Шпаклевание изъянов, выбоин, сколов, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание, нанесение левкаса 5-6 раз, подрезка (расчистка) рисунка в левкасе.
4. Лишевка по смоченной поверхности при помощи резинового инструмента, холстины, хвоща. Шлифовка гладких мест мелкозернистым наждачным полотном всухую, обеспыливание.
5. Приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности 2-3 слоя с шлифовкой между слоями, нанесение масляного лака - 2 слоя.
Бронзирование поверхности (5-8, 13-16, 21-24, 29-32, 37-40, 45-48).
1. Обезжиривание поверхности спиртом, просушка, нанесение лака "Мордан" или "Ян" с располировкой ватным тампоном.
2. Обжиг бронзы на латунной сковороде.
3. Нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметание бронзы кисточкой и пылесосом.
4. Покрытие бронзовой поверхности лаком.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-019-1	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	*разряд 5.00*	*чел.-ч*	1,75
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-2	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-3	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,57
	Материалы		

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-4	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-5	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-6	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,23
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-7	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-8	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,29
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0014
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-9	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,58
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-10	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,85
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-019-11	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-12	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,74
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-13	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,15
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00075
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-14	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-15	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,21
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-16	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-17	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,43
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-18	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,69
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-19	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,96
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-20	**Подготовка под бронзирование сухим бронзовым порошком гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,2
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-21	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-22	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,14
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-23	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-24	**Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,2
	Материалы		
101-2335	Фланель	м2	0,0006
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0015
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-25	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,75
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-26	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-27	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,57
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-28	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	3,11
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,0034
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00019
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,008
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00024
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0008
117-0521	Холст льняной	м2	0,00024
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-29	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00078
20-0101-019-30	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,31
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00018
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00028
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-019-31	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0002
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00029
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-019-32	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 0,25 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0002
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0003
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0008
20-0101-019-33	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,58
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-34	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,85
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-35	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,19
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-36	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,74
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,005
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,00018
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0077
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-019-37	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00075
20-0101-019-38	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00075
20-0101-019-39	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00075
20-0101-019-40	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей до 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,3
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0004
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00017
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00026
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0008
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00075
20-0101-019-41	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,43
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-42	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,69
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-43	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,96
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-44	**Подготовка под бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту гипсовых поверхностей под позолоту по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,2
	Материалы		
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	м2	0,005
101-0620	Мел природный молотый	кг	0,00576
101-1757	Ветошь	кг	0,0005
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0046
101-2369	Сиккатив 76-40	кг	0,0002
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,0017
101-5396	Спирт поливиниловый	кг	0,00012
101-5438	Мыло олеиновое	кг	0,0003
101-5842	Поролон	кг	0,0002

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,007
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,002
113-8089	Антисептик "Катамин"	кг	0,00002
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,0005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,003
117-0029	Шеллак сухой	кг	0,00026
117-0036	Мед натуральный	кг	0,0001
117-0074	Хвощ сухой	кг	0,0001
117-0090	Пемза	кг	0,0009
117-0521	Холст льняной	м2	0,0026
117-9038	Сетка латунная	м2	0,0002
411-0001	Вода	м3	0,00021
20-0101-019-45	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,22
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,0001
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,0002
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0022
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,0007
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-46	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,23
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-47	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,0007
20-0101-019-48	**Бронзирование, бронзовым порошком, разведенным на спирту под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан", площадь деталей свыше 1 дм2, IV категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
101-1855	Лак шеллачный	кг	0,0008
101-2472	Растворитель марки № 646	кг	0,00035
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	кг	0,00015
101-5399	Бумага писчая	кг	0,001
101-7568	Вата техническая серая	кг	0,00024
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	кг	0,0023
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,00076
117-0112	Пудра пигментная бронзовая	кг	0,00073

Таблица 20-0101-020. Бликовка поверхностей сусальным золотом

Состав работ: По лаку "Мордан" деревянных и гипсовых поверхностей (1).
1. Протирка поверхности спиртовым составом, нанесение лака "Мордан" с располировкой поверхности ватным тампоном.
2. Накладка золота, фликовка, обметания позолоты, сбор золотосодержащих отходов.
3. Приготовление матирующего состава, нанесение состава на поверхность (при необходимости).

На полимент деревянных и гипсовых поверхностей (2).
1. Нанесение освежающего слоя полимента, просушка, очесывание полимента.
2. Смачивание поверхности спиртом, разведенным водой, накладка золота.
3. Полировка золота, фликовка золота.
4. Обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

На гульфарбу деревянных и гипсовых поверхностей (3).
1. Покрытие поверхности спиртовым лаком за 3 раза с промежуточной просушкой и шлифовкой наждачным полотном.
2. Покрытие поверхности гульфарбой за 1 раз (с приготовлением состава).
3. Выборочное золочение (бликовка) сусальным золотом.

Металлических поверхностей на лак "Мордан" (4).
1. Обезжиривание поверхности спиртом, нанесение лака "Мордан" с располировкой ватным тампоном.
2. Пробное золочение, золочение, фликовка, обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

По живописи сусальным золотом на лак "Мордан" (5).
1. Протирка поверхности спиртовым составом; нанесение лака "Мордан" с полировкой поверхности ватным тампоном.
2. Накладка золота, фликовка, обметание позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

По живописи твореным золотом на лак "Мордан".
1. Растереть сусальное золото с чистым медом.
2. Залить растертое золото чистой водой.
3. Промыть золото путем неоднократного отстоя золота (до 5 раз).
4. Промытое золото просушить в той же посуде.
5. Нанести твореное золото на подготовленную поверхность живописи.

Измеритель: 1 см2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-020-1	**Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,19
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	г	0,0065
101-5399	Бумага писчая	г	0,011
101-7568	Вата техническая серая	г	0,011
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	г	0,006
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	г	0,0145
117-0035	Масло сливочное	г	0,0015
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,00024
20-0101-020-2	**Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом на "полимент"**	см2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,31
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	г	0,011
101-5399	Бумага писчая	г	0,011
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	г	0,021
117-0035	Масло сливочное	г	0,0012
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,00024
20-0101-020-3	**Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по "гульфарбу"**	см2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,13
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	г	0,0055
101-5399	Бумага писчая	г	0,011
117-0035	Масло сливочное	г	0,0012
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,00024
20-0101-020-4	**Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,12
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	г	0,009
101-5399	Бумага писчая	г	0,015
101-7568	Вата техническая серая	г	0,015
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	г	0,017
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	г	0,016
117-0035	Масло сливочное	г	0,0015
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,00024
20-0101-020-5	**Бликовка на живописи сусальным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,25
	Материалы		
101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	г	0,009
101-5399	Бумага писчая	г	0,015
101-7568	Вата техническая серая	г	0,015
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	г	0,017
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,00002

Измеритель: 1 см2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	г	0,038
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,00024
20-0101-020-6	**Бликовка на живописи твореным золотом по лаку "Мордан"**	см2 р.п.	
1	разряд 5.60	чел.-ч	0,31
	Материалы		
117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	кг	0,00002
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	г	0,038
117-0036	Мед натуральный	г	0,002
117-9019	Золото сусальное	книжка	0,00024

Таблица 20-0101-021. Цировка

Состав работ: 1. Прорезка мельчайших штрихов и углублений в последнем, верхнем слое левкаса с применением фотографий, калек и трафаретов.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-021-1	**Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,22
20-0101-021-2	**Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,66
20-0101-021-3	**Цировка, площадь детали до 0,25 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,91
20-0101-021-4	**Цировка, площадь детали до 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,03
20-0101-021-5	**Цировка, площадь детали до 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,2
20-0101-021-6	**Цировка, площадь детали до 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,32
20-0101-021-7	**Цировка, площадь детали более 1 дм2, I категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,81
20-0101-021-8	**Цировка, площадь детали более 1 дм2, II категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,96
20-0101-021-9	**Цировка, площадь детали более 1 дм2, III категории сложности**	дм2 р.п.	
1	разряд 6.00	чел.-ч	1,07

Таблица 20-0101-022. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты

Состав работ: 1. Художественное тонирование новой позолоты под старое окружение.

Измеритель: 1 дм2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-022-1	**Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты: гладких и профилированных поверхностей**	дм2 р.п.	
6	разряд 0.00	чел.-ч	1,66
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,02
117-9002	Краски масляные художественные	кг	0,01
117-9008	Пигменты художественные сухие	кг	0,005
20-0101-022-2	**Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты: орнаментированных поверхностей**	дм2 р.п.	
6	разряд 0.00	чел.-ч	2,05
	Материалы		
101-1292	Уайт-спирит	кг	0,005
117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	кг	0,02
117-9002	Краски масляные художественные	кг	0,01
117-9008	Пигменты художественные сухие	кг	0,005

Таблица 20-0101-023. Очистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением

Состав работ: 1. Очистка поверхности позолоты от спрессованной пыли, копоти и др. загрязнений.
2. Установка компрессов.

Измеритель: 1 дм2 обработанной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-023-1	**Очистка поверхности позолоты на деревянной резьбе синтетическими материалами с применением компрессов**	дм2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,39
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,03
	Материалы		
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	г	1,015
117-0148	Метилцеллозольв чистый	кг	0,0005

Таблица 20-0101-024. Укрепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов

Состав работ: 1. Укрепление отставшего от основы грунта с позолотой.

Измеритель: 1 дм2 обработанной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
20-0101-024-1	**Укрепление грунта позолоты на деревянной резьбе с применением синтетических материалов**	дм2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,15
	Материалы		
101-7587	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья	г	0,812
117-0014	Дисперсия винилацетата с двазтилгексилакрилатом водная ВА-2ЭГА	кг	0,0003
117-0087	Дисперсия сополимера винилацетата с этиленом водная СВЭД	кг	0,00094

gost.e-ecolog.ru