ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

СССР Совет труда и обороны — Всесоюзный комитет стандартизации	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ 7367 ВКС
	ПРИПУСКИ НА УСУШКУ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ СОСНОВЫХ И ЕЛОВЫХ Нормы	Группа К20

1. Настоящий стандарт устанавливает нормы припусков (запас) на усушку по толщине и ширине пиломатериалов, выпиливаемых из бревен с влажностью свыше 30%, для сохранения пиломатериалами номинальных размеров в сухом состоянии.

Примечание. Припуск на усушку является лишь частью той суммы величин, которые составляют размер разлучки, вкладываемой между пилами. Кроме номинальной величины выпиливаемого материала и припуска на усушку, в размер разлучки должны быть включены также величины развода пилы и припуска на обработку, если таковой нужен по назначению выпиливаемого материала.

2. Норма припуска на усушку по толщине и ширине с конечной влажностью пиломатериалов в 15%.

Размер пиломатериалов *мм*	Нормы припуска		Размер пиломатериалов *мм*	Нормы припуска	
	% от номинального размера	*мм*		% от номинального размера	*мм*
8	6,40	0,5	110	3,47	3,8
10	5,91	0,6	120	3,41	4,1
12	5,50	0,7	130	3,35	4,4
13	5,41	0,7	140	3,30	4,6
16	5,11	0,8	150	3,25	4,9
19	4,89	0,9	160	3,23	5,2
22	4,74	1,0	170	3,17	5,4
25	4,63	1,2	180	3,15	5,7
30	4,48	1,4	190	3,13	6,0
35	4,38	1,5	200	3,11	6,2
40	4,28	1,7	210	3,09	6,5
45	4,19	1,9	220	3,07	6,8
50	4,12	2,0	230	3,05	7,0
55	4,00	2,2	240	3,03	7,3
60	3,97	2,4	250	3,02	7,6
70	3,85	2,7	260	3,01	7,8
80	3,74	3,0	270	2,99	8,1
85	3,70	3,2	280	2,98	8,4
90	3,64	3,3	290	2,97	8,6
100	3,55	3,6	300	2,96	8,9

Внесен КС НКЛеса	Утвержден 14/IX 1934 г.	Срок введения 1/I 1935 г.

3. При конечной влажности пиломатериалов больше или меньше 15% норма припуска на усушку устанавливается в зависимости от требуемой влажности пиломатериалов по следующим формулам:

а) Для толщины в пределах от 8 до 100 *мм*:

$$S=5{,}181-0{,}094\,W+\frac{21{,}365}{A};$$

б) Для ширины в пределах от 110 до 300 *мм*:

$$S=5{,}762-0{,}207\,W+\frac{89{,}94}{Б},$$

где:

W — требуемая конечная влажность в %%,

S — необходимый размер припуска в %% от номинального размера пиломатериала,

A — толщина пиломатериала в *мм*,

$Б$ — ширина пиломатериала в *мм*.

Примечание. В случае квадратного сечения пиломатериалов норма припуска на усушку исчисляется по формуле для соответствующей толщины.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru