ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

СССР Народный комиссариат лесной промышленности	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ НКЛес 302
	КЛЕПКА ПИЛЕНАЯ ДЛЯ БОЧЕК ПОД ХЛОРНУЮ ИЗВЕСТЬ	Группа Д72

Настоящий стандарт распространяется на пиленую клепку хвойных и мягколиственных пород, предназначенную для изготовления бочек под хлорную известь.

Клепка для изготовления остова бочки называется боковиком, а для изготовления доньев — донником.

А. КЛАССИФИКАЦИЯ

По способу изготовления клепка подразделяется на:

а) пиленую плоскую, имеющую форму прямоугольной дощечки, и б) пиленую цилиндрическую, имеющую форму вогнуто-выпуклой дощечки.

Б. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Породы древесины

Клепка изготовляется из древесины хвойных и мягколиственных пород, за исключением березы и осокоря.

2. Размеры в *мм*

Для бочек емкостью *л*	Боковик				Донник		
	Длина	Ширина	Толщина		Длина	Ширина	Толщина
			Плоский	Цилиндр			
50	600	70; 80 и 85	19	17	360	От 70 до 130	19
275	980	80; 90; 100; 110 и 120	22 и 25	23	640	От 90 до 180	25

Примечания:

1. Количество клепки боковика толщиной 22 и 25 *мм* в сдаваемой партии устанавливается по соглашению сторон.

2. Допускается поставка клепки указанных толщин, изготовленной в комбинированных или кратных размерах по длине и сдвоенной ширине с припуском 3 *мм* на каждый рез.

Внесен Бюро стандартизации НКЛеса СССР	Утвержден 4/XI 1939 г.	Срок введения 4/XI 1939 г.

Все указанные размеры установлены для клепки с влажностью древесины 15%. При большей влажности клепка должна иметь соответствующие припуски на усушку; припуски на усушку для сосновой и еловой клепки принимаются по ОСТ ВКС 7367.

3. Допускаемые отклонения

Отклонения от установленных размеров допускаются:

а) по длине клепки ± 3 *мм*
б) по ширине клепки ± 3 *мм*
в) по толщине клепки ± 1 *мм*.

4. Качество древесины

Клепка — боковик и донник — по качеству древесины должна отвечать следующим условиям:

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков
1. Гниль (краснина, ситовина и трухлявость)	1. Не допускается
2. Косослой	2. Допускается при отклонении волокон от прямого направления не более 5% от длины клепки
3. Пророст	3. Допускается глубиной не более 4 *мм* без выхода на боковые грани и при расположении не ближе 50 *мм* от торцев
4. Сердцевинная трубка	4. Допускается при залегании ее на глубине не более 4 *мм* от поверхности клепки
5. Сучки здоровые вполне сросшиеся	5. В клепке шириной менее 90 *мм* сучки размером до 20 *мм* и в клепке шириной от 90 *мм* и более сучки размером до 25 *мм* допускаются без ограничения количества. Кроме того, допускается 1 сучок на клепку размером до $^1/_3$ ширины клепки. Все указанные сучки допускаются, если они не выходят на кромки и расположены не ближе 50 *мм* от торцев
6. Сучки выпадающие и больные	6. Допускается только в клепке для донника не более 1 сучка на каждые 6 шт. клепки для последующей их заделки.

Примечания:

1. Сумма размеров всех сучков, расположенных в одном поперечном сечении, не должна превышать $^1/_3$ ширины клепки.
2. Размер сучков определяется по среднему диаметру (полусумма наибольшего и наименьшего диаметров)

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков
7. Твердая темнина	7. Допускается в клепке комбинированной или кратных размеров по длине в виде полос шириной до 15 *мм* и длиной до 0,25 *м*
8. Трещины	8. Несквозные трещины допускаются на одной пласти глубиной не более 4 *мм*. Сквозные торцевые трещины допускаются длиной не более толщины клепки
9. Червоточина	9. Не допускается

Примечание. Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

5. Обработка

Клепка может быть тангентальной или радиальной распиловки. В клепке радиальной распиловки величина угла наклона годичных слоев не ограничивается.

Противоположные стороны клепки должны быть взаимно параллельны. Отклонение от параллельности допускается по толщине не более 1 *мм* и по ширине не более 3 *мм*.

Торцы клепки должны быть опилены под прямым углом.

Клепка должна иметь чистый распил без мшистой и волнистой поверхности. Глубина рисок не должна превышать 1 *мм*.

Отщепы, отколы и задиры допускаются на узких гранях не более 2 *мм*, а на широких — не более 1 *мм*.

Кривизна и крыловатость не допускаются.

В плоской клепке допускается тупой обзол только на одной кромке глубиной не более $^1/_3$ толщины клепки; в цилиндрической клепке допускается острый обзол.

В. УКЛАДКА

Клепка укладывается в клетки на подкладках перекрещивающимися рядами отдельно по породам, размерам длины и толщины и отдельно клепка плоская и цилиндрическая. Клепка в рядах укладывается с промежутками на одинаковом расстоянии друг от друга.

Подкладки должны быть высотой от земли не менее 30 *см*.

Клепки должны быть выложены на сухих местах, очищенных от щепы и мусора, а зимой очищенных до земли от снега.

Между каждыми 4 клетками должны быть оставлены проходы шириной не менее 0,6 *м*.

Г. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И УЧЕТА

Приемка клепки производится путем отбора проб.

Проба отбирается из разных мест равными количествами до 10% от общего количества сдаваемой партии клепки.

Результаты освидетельствования пробы распространяются на всю партию.

Измерение ширины донника производится в целых сантиметрах, причем доли менее 0,5 *см* отбрасываются, а равные 0,5 *см* и более принимаются за целый сантиметр.

Учет клепки производится поштучно или в плотных кубических метрах.

Допускаемые отклонения, а также припуски на усушку при определении кубатуры в расчет не принимаются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru