ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

СССР Совет труда и обороны Всесоюзный комитет по стандартизации	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ 3814
	КЛЕПКА ДЛЯ БОЧЕК ПОД ЦЕМЕНТ	Группа Д72

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Клепка для бочек под цемент представляет собой пиленые дощечки-клепчины любой древесной породы, предназначенные для составления боков и днищ бочки.

Примечание. Клепчины, предназначенные для составления боков бочки, называются боковником, а для составления днищ — донником.

Комплект клепки представляет собой установленное количество боковника и донника, потребное для составления одной бочки.

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ

а) В зависимости от способа изготовления клепка для бочек под цемент подразделяется на:

1. Цилиндрическую, имеющую форму желобчатой дощечки, выпиленной на цилиндрической пиле и предназначенную для составления боков бочки.

2. Плоскую (прямую), имеющую форму прямоугольной дощечки обычной прямой распиловки, предназначенную для составления боков и днищ бочки.

б) В зависимости от степени обработки цилиндрическая клепка подразделяется на:

1. Обработанную, т. е. офугованную и зауторенную.

2. Полуобработанную, т. е. офугованную, но не зауторенную.

3. Необработанную, т. е. не офугованную и не зауторенную.

Примечание. Плоский боковник, а также донник изготовляются в необработанном виде, т. е. без офуговки и зауторки.

Внесен ВСНХ СССР	Утвержден 15/XI 1931 г.	Срок введения 1/I 1932 г.

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) Размеры клепки (в миллиметрах)

	Обработанная	Полуобработанная	Необработанная
Боковник			
Длина	700	710	710
Ширина цилиндрической клепки на середине длины наружной стороны	60—130	60—130	60—130
Ширина плоской клепки	—	—	60—130
Толщина клепки	13	13	13
Расстояние между внутренними линиями срезов уторов	620	—	—
Ширина утора	4	—	—
Глубина утора	3	—	—
Общая ширина клепки боковника на середине длины в 1 комплекте в расстиле	1650	1650	1700—1750
Донник			
Длина	—	—	470
Ширина	—	—	от 80 и более
Толщина	—	—	13
Общая ширина донника в одном днище в расстиле	—	—	470

Допускается изготовление материала для донника в комбинированной длине для последующей перерезки, причем материал должен иметь длину, кратную 470 *мм* с надбавкой в 3 *мм* на каждый распил.

б) Допускаемые отклонения (в миллиметрах)

	Клепка обработанная	Клепка полуобработанная	Клепка необработанная
В длине боковника	± 1	± 5	± 5
„ „ донника	—	—	$+5$
„ толщине	± 1	± 1	± 1
„ расстоянии между уторами	± 1	—	—

Все указанные размеры установлены для материала в воздушносухом состоянии (не свыше 20% влажности по отношению к весу абсолютно сухой древесины).

Более влажный материал должен иметь соответствующие припуски на усушку.

в) Качество. — Древесина клепки должна быть здоровая.

Примечание. Допускается клепка, изготовленная из сухостоя, бурелома, ветровала и горелого леса, если древесина клепки отвечает техническим условиям настоящего стандарта.

Допускаются следующие пороки:

1. Косослой, при котором отклонение волокон от прямого направления не превышает 5 *см* на всю длину клепки.

2. Синева без ограничения.

3. Сучки здоровые, вполне сросшиеся в клепке боковника, размером не более 40 *мм* и в количестве не более 5 шт. в клепчине.

Примечание. Сучки здоровые, вполне сросшиеся в клепке боковника, размером до 10 *мм* не учитываются.

4. Сучки односторонние ивлевые и крапивные в клепке боковника, размером не более 40 *мм* и в количестве не более 1 сучка на клепчине.

Примечания:

1. В местах клепчины на протяжении 40 *мм* от каждого торца никакие учитываемые сучки не допускаются.

2. Сумма размеров сучков, расположенных в одном поперечном сечении, не должна превышать максимальный размер допускаемых сучков.

3. Обмер сучков производится по среднему диаметру (полусумма наибольшего и наименьшего диаметров).

5. Темнина твердая и краснина, при которых участки измененного цвета древесины не отличаются заметно по твердости от окружающей их остальной древесины.

6. Трещины несквозные без ограничения, а трещины сквозные с одного торца или в сумме, если они расположены на обоих торцах, на протяжении не более 100 *мм* в боковнике и не более 50 *мм* в доннике.

7. Червоточина (несквозная).

г) Обработка.

Клепка обработанная	Клепка полуобработанная	Клепка необработанная
1. Клепчины должны быть правильно оторцованы и офугованы	1. Клепчины должны быть правильно оторцованы и офугованы	1. Клепчины должны быть оторцованы
2. Расстояние между внутренними линиями срезов уторов до ближайших торцев должно быть одинаковое	—	Допускается тупой обзол на обеих кромках, глубиной не более $^2/_3$ толщины клепчины
3. Торцы боковника должны быть скошены с внутренней стороны под углом с сохранением толщины торца 9—10 *мм*		

д) Влажность. — Влажность древесины клепки не ограничивается.

Г. УПАКОВКА

Клепку упаковывают в пачки комплектами отдельно для боковника по каждому виду обработки и отдельно для донника без разделения по породам древесины.

Примечание. Количество комплектов, упаковываемых в одной пачке, определяется соглашением сторон.

Каждую пачку клепчин туго скрепляют в двух местах по длине отожженной проволокой, шпагатом или другим упаковочным материалом.

Д. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И УЧЕТА

Клепчины всех пород и размеров ширины в пределах, установленных настоящим стандартом, укладывают вместе.

Порядок и метод приемки устанавливаются соглашением сторон.

Количество материала, не соответствующего техническим условиям настоящего стандарта, не должно превышать 5% сдаваемой партии.

Клепку учитывают комплектами.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru