ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

СССР Народный комиссариат внешней торговли Комитет стандартизации	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ 7463 НКВТ — 354
	НАМЕТЕЛЬНИКИ ХВОЙНЫХ ПОРОД БЕЛОМОРСКОЙ СОРТИРОВКИ	Группа К21

А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Наметельники представляют собой пиленые лесоматериалы в виде брусков с квадратным сечением нижеуказанных размеров.

Б. КЛАССИФИКАЦИЯ и СОРТИРОВКА

1. По породам древесины наметельники бывают:

а) сосновые,

б) еловые.

2. Сортируются: на I и II сорт.

а) К I сорту относятся наметельники, заготовленные из вполне здоровой древесины, имеющие не более 2—3 здоровых сучков, хорошо сросшихся с древесиной, диаметром $^1/_4''$ и ниже.

б) Ко II сорту относятся также заготовленные из вполне здоровой древесины, имеющие не более 3—4 здоровых сучков, диаметром $^1/_2''$ и ниже.

Примечания:

1. Синева легкая в виде пятен и полосок допускается в обоих сортах, без строгого ограничения.

2. Выпадающие сучки в кантах кромок диаметром не более 5 *мм* допускаются.

В. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

I. Обработка

Наметельники должны быть чистой распиловки и точных размеров во всех измерениях.

Отклонения от нормальных размеров допускаются:

	В сторону увеличения	В сторону уменьшения
а) по длине	$^1/_4''$	. . . $^1/_4''$
б) по ширине-толщине	$^1/_{16}''$	. . . $^1/_{32}''$

Допускается обзол с нормальным сужением шириной до $^1/_4''$.

Внесен в/о «Экспортлес»	Утвержден 14/VII 1934 г.	Срок введения 1/XII 1934 г.

II. Размеры

а) По длине — 48″, 50″, 51″, 52″.

б) По кв. сечению (ширина-толщина) — 1″, $1\frac{1}{8}$″, $1\frac{1}{4}$″ и $1\frac{1}{2}$″.

III. Влажность

Наметельники до увязки в пачки подвергаются воздушной сушке до такой степени, которая предохраняет их от засинения во время хранения их до погрузки и во время следования в пути до момента выгрузки их в порту назначения.

IV. Упаковка

Наметельники увязываются в пачки смоляной веревкой (кабалка или юзин), причем в одну пачку идут наметельники только одной породы и одного размера.

V. Маркировка

Наметельники не маркируются, но на пачках должны быть поставлены карандашные (меловые) отличительные знаки, обозначающие первый сорт — одна черта (I) и второй сорт — две черты (II).

VI. Измерение и счет

Единицей измерения наметельников является ленинградский стандарт, равный 165 куб. фут., что приравнивается в метрическом измерении к 4,672 $м^3$.

Вычисление кубического объема производится по стандартным таблицам с точностью до 0,001 стандарта или до 0,001 $м^3$.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru