

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСТ 34-I3-860-86 - ОСТ 34-I3-883-86
ОСТ 34-I3-885-86 - ОСТ 34-I3-899-86

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Москва I986

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 09.04.86 № 69а

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю.Н.МОРОЗОВ, А.В.ЗАХАРОВА, Е.В.ЧИСТАЯ,
И.П.ГРЯЗНОВА

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:
В.Г.ЧУМАЧЕНКО, А.М.ХАЦКЕЛЕВИЧ, А.П.РОМАНЕНКО

УДК 678-415,006.354+677.866-415:006.354 Группа Л63

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ
И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 7338-77)
ОКП 25 3410; ОКП 25 4310

ОСТ
34-13-882-86
Взамен ОСТ 34-13-882-79

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 9 апреля 1986 г. № 69а срок действия установлен
с 01.12.1986г.
до 01.12.1991г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на вулканизированные резиновые и резинотканевые пластины, предназначенные для изготовления деталей, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия ударных нагрузок в машинах и агрегатах.

2. Пластины изготовляют двух типов:

I - резиновая пластина (черт. 1);

II - резинотканевая пластина (черт.2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Тип I



I - резина

Черт.I

Тип II



I - резина; 2- ткань

Черт.2

3. Пластины выпускают в виде листов и рулонов.

4. Пластины работоспособны в средах, классификация которых приведена в табл.I.

Таблица I

Номер группы	Наименование	Номер подгруппы	Наименование
I.	Вода и растворы солей	I.I.	Вода и растворы солей с концентрацией до предела насыщения
		I.2.	Промышленная и сточная вода, растворы солей без твердых частиц
		I.3.	Нейтральная промышленная вода и растворы солей
		I.4.	Нейтральная промышленная и сточная вода, растворы солей без твердых частиц

Продолжение табл.1

Номер группы	Наименование	Номер подгруппы	Наименование
		1.5.	Сточная вода без органических растворителей
		1.6.	Сточная вода без органических растворителей и смазочных веществ
		1.7.	Пресная вода
		1.8.	Морская вода
2.	Щелочи	2.6.	Щелочи концентрацией не более 20 %
3.	Кислоты	3.6.	Кислоты концентрации не более 20 %
4.	Жиры, масла, эмульсии	4.8.	Масла на нефтяной основе
5.	Жидкие углеводородные соединения и топливо	5.8.	Топливо на основе нефтепродуктов
9.	Газы и пары	9.9.	Воздух, инертные газы и азот

5. В зависимости от условий эксплуатации и степени твердости пластины выпускают следующих марок, указанных в табл.2.

Таблица 2

Марка пластины	Степень твердости пластины	Условия эксплуатации	
		Номер группы рабочей среды	Температурный интервал, °С
Тепло-морозокис-лотощело-честойкая ТМКЩ	Мягкая (М)	I; 2; 3; 9	От минус 45 до плюс 90 (М)
	Средней твердости (С)		От минус 30 до плюс 80 (С) От минус 45 до плюс 80 ($С_I$) От минус 60 до плюс 80 ($С_2$)
	Повышенной твердости (П)		От минус 30 до плюс 80 (П) От минус 45 до плюс 80 ($П_I$) От минус 60 до плюс 80 ($П_2$)
Масло-стойкая МС	Мягкая (М)	4; 9	От минус 30 до плюс 80 (М) От минус 40 до плюс 80 ($М_I$)
	Средней твердости (С)		От минус 30 до плюс 80 (С) От минус 40 до плюс 80 ($С_I$)
	Повышенной твердости (П)		От минус 30 до плюс 80 (П) От минус 40 до плюс 80 ($П_I$)
Масло-бензостой-кая МБС	Мягкая (М)	4;5;9	От минус 30 до плюс 80 (М) От минус 40 до плюс 80 ($М_I$)
	Средней твердости (С)		От минус 30 до плюс 80 (С) От минус 40 до плюс 80 ($С_I$)
	Повышенной твердости (П)		От минус 30 до плюс 80 (П) От минус 40 до плюс 80 ($П_I$)

6. Номинальная толщина пластины типа I должна быть не менее 0,5 мм.

Номинальная толщина пластины типа II должна быть не менее 2 мм. Количество тканевых слоев в пластине типа II определяется общей толщиной пластины и толщиной применяемой ткани, но не более одного тканевого слоя на каждые 2 мм толщины пластины.

7. Размеры пластин должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

мм

Вид пластины	Толщина	Ширина	Длина
Лист	2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; I0,0	От 250 до I000	От 250 до 3000
	I2,0; I6,0; 20,0		От 250 до I500
	25,0; 30,0; 35,0		От 250 до I000
	40,0		От 250 до 700
Рулон	I,0; 2,0; 3,0	От 200 до I350	От 500 до I0000
	4,0; 5,0		От 500 до 5000
	6,0; 8,0; I0,0		От 500 до 3000
	I2,0; I6,0; 20,0		От 500 до I500
	25,0; 30,0		От 500 до I000
	35; 40,0		От 500 до 700

Примеры условных обозначений

Пластина типа I, марки ТМКЩ, средней твердости, толщиной 3 мм, шириной 250 мм, длиной 500 мм, работоспособная в диапазоне температур от минус 30 до плюс 80°С, изготовляемая в виде листа:

Пластина I, лист, ТМКЩ-С-3х250х500 - ГОСТ 7338-77.

Пластина типа I, марки МС, мягкая, толщиной 3 мм, шириной 250 мм, длиной 500 мм, работоспособная в диапазоне температур от минус 30 до плюс 80°С, изготовляемая в виде листа:

Пластина I, лист, МС-М-3х250х500 - ГОСТ 7338-77

Пластина типа II, марки МБС, мягкая, с тремя тканевыми прокладками, толщиной I2 мм, шириной 800 мм, работоспособная в диапазоне температур от минус 40 до плюс 80°С, изготавливаемая в виде рулона:

Пластина II, рулон, МБС-$М_{I}$-3хI2х800 - ГОСТ 7338-77

8. Остальные требования по ГОСТ 7338-77.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ОСТ 34-I3-860-86	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I287I-83Е).....	3
ОСТ 34-I3-86I-86	АСБОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I6360-70).....	5
ОСТ 34-I3-862-86	БУМАГА ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ Технические условия (ограничение ГОСТ I6295-82).....	8
ОСТ 34-I3-863-86	ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 288-72).....	II
ОСТ 34-I3-864-86	ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 6308-7I).....	I6
ОСТ 34-I3-865-86	ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 64I8-8I).....	22
ОСТ 34-I3-866-86	ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 27I8-74)	28
ОСТ 34-I3-867-86	ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 4248-78)	34
ОСТ 34-I3-868-86	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 2850-80)	37

		Стр.
ОСТ 34-I3-869-86	КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 6659-83).....	40
ОСТ 34-I3-870-86	КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО Технические условия (ограничение ГОСТ 9347-74).....	42
ОСТ 34-I3-87I-86	КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 2824-75).....	45
ОСТ 34-I3-872-86	КЛЕИ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ I2I72-74).....	47
ОСТ 34-I3-873-86	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 2I62-78).....	50
ОСТ 34-I3-874-86	ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 5937-8I).....	52
ОСТ 34-I3-875-86	ПАРОНИТ И ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО Технические условия (ограничение ГОСТ 48I-80)	55
ОСТ 34-I3-876-86	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД Технические условия (ограничение ГОСТ 2695-83).....	59
ОСТ 34-I3-877-86	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Размеры (ограничение ГОСТ 24454-80 Е).....	6I
ОСТ 34-I3-878-86	ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ (ДСП) Технические условия (ограничение ГОСТ I39I3-78).....	63

		Стр.
ОСТ 34-I3-879-86	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Технические условия (ограничение ГОСТ I0354-82).....	67
ОСТ 34-I3-880-86	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ I0632-77).....	75
ОСТ 34-I3-88I-86	ПЛИТЫ ФАНЕРНЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 8673-82).....	78
ОСТ 34-I3-882-86	ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 7338-77).....	8I
ОСТ 34-I3-883-86	РУБЕРОИД Технические условия (ограничение ГОСТ I0923-82)	87
ОСТ 34-I3-885-86	СТЕКЛО ОКОННОЕ Технические условия (ограничение ГОСТ III-78).....	89
ОСТ 34-I3-886-86	СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА Технические условия (ограничение ГОСТ 5727-83Е).....	9I
ОСТ 34-I3-887-86	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I0292-74).....	94
ОСТ 34-I3-888-86	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I2652-74).....	98
ОСТ 34-I3-889-86	СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 5385-74).....	I04

Стр.

ОСТ 34-13-890-86 ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЕ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 5-78Е)..... 107

ОСТ 34-13-891-86 ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2910-74)..... 113

ОСТ 34-13-892-86 ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 3916-69)..... 118

ОСТ 34-13-893-86 ФИБРА
Технические условия
(ограничение ГОСТ 14613-83Е)..... 120

ОСТ 34-13-894-86 ЦЕЛЛУЛОИД
Технические условия
(ограничение ГОСТ 21228-75)..... 123

ОСТ 34-13-895-86 ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 1779-83)..... 125

ОСТ 34-13-896-86 ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
Технические условия
(ограничение ГОСТ 17308-71)..... 128

ОСТ 34-13-897-86 ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ. ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТРУБКИ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2748-77)..... 131

ОСТ 34-13-898-86 БУМАГА ДВУХСЛОЙНАЯ УПАКОВОЧНАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 8828-75)..... 135

ОСТ 34-13-899-86 БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ БИТУМИРОВАННАЯ И ДЕГТЕВАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 515-77) 137

Подписано в печать I5.08.86 Формат 60x84 1/I6
Печать офсетная Усл.печ.л. 8,37
Уч.-изд.л. 7,20 Тираж 3500 Заказ 857 Цена Ip.08коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д.68

нформэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5

gost.e-ecolog.ru