

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОСТ 34-I3-860-86 - ОСТ 34-I3-883-86
ОСТ 34-I3-885-86 - ОСТ 34-I3-899-86

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Москва I986

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 09.04.86 № 69а

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю.Н.МОРОЗОВ, А.В.ЗАХАРОВА, Е.В.ЧИСТАЯ,
И.П.ГРЯЗНОВА

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:
В.Г.ЧУМАЧЕНКО, А.М.ХАЦКЕЛЕВИЧ, А.П.РОМАНЕНКО

УДК 677.63.066(083.74) Группа МI5

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 6308-7I)
ОКП 8I 6I2I; ОКП 8I 6320

ОСТ

34-I3-864-86

Взамен ОСТ 34-I3-864-79

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 9 апреля I986 г. № 69а срок действия установлен
с 0I.I2.I986г.
до 0I.I2.I99Iг.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Настоящий стандарт распространяется на технический полугрубошерстный войлок и детали из него (сальники, прокладки, фильтры).

2. Войлок технический полугрубошерстный в зависимости от назначения подразделяют на виды:

ПС – войлок для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли;

ППр – войлок для прокладок, предохраняющих детали машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также используемых для звукопоглощения.

Войлок для прокладок в зависимости от степени уплотнения изготовляют двух марок:

Издание официальное Перепечатка воспрещена

ШПрА – с объемной массой 0,34 ± 0,02 г/см^3 ;

ШПрБ – с объемной массой 0,28 ± 0,02 г/см^3 (для мягких прокладок);

ПФ – войлок для фильтров, применяемых для фильтрации масел.

3. В условное обозначение войлока входит его наименование по виду шерсти (полугрубошерстнй – П), назначению (сальник – С, прокладка – Пр, фильтр – Ф), толщине, а также обозначение государственного стандарта.

Пример условного обозначения полугрубошерстного войлока толщиной IO мм:

для сальников – войлок ПС ГОСТ 6308-7I;

для прокладок марки А – войлок ШПр АIO ГОСТ 6308-7I;

для прокладок марки Б – войлок ШПр БIO ГОСТ 6308-7I;

для фильтров – войлок ПФ IO ГОСТ 6308-7I

4. Детали из полугрубошерстного войлока в зависимости от назначения и формы изготовляют следующих видов, указанных в табл. I.

Таблица I

Наименование деталей	Условное обозначение вида деталей
Кольцо – сальник полугрубошерстное	Кольцо СП
Кольцо – прокладка марки А полугрубошерстное	Кольцо Пр АП
Кольцо – фильтр полугрубошерстное	Кольцо ФП
Лента – сальник полугрубошерстная	Лента СП
Лента – прокладка марки А полугрубошерстная	Лента ПрАП
Лента – прокладка марки Б полугрубошерстная	Лента ПрБП

Продолжение табл. I

Наименование деталей	Условное обозначение вида деталей
Лента - фильтр полугрубошерстная	Лента ФП
Пластина - сальник полугрубошерстная	Пластина СП
Пластина - прокладка марки А полугрубошерстная	Пластина ПрАП
Пластина - прокладка марки Б полугрубошерстная	Пластина ПрБП
Пластина - фильтр полугрубошерстная	Пластина ФП
Диск - сальник полугрубошерстный	Диск СП
Диск - прокладка марки А полугрубошерстный	Диск ПрАП
Диск - фильтр полугрубошерстный	Диск ФП

Примечание. Войлочная деталь прямоугольной формы шириной до I00 мм назнвается лентой, а шириной более I00 мм - пластиной.

5. В условное обозначение войлочных деталей входят обозначения видов деталей и их размеры в миллиметрах в следующем порядке:

по кольцам - наружный и внутренний диаметры, толщина;

по лентам и пластинам - длина, ширина, толщина;

по дискам - диаметр, толщина.

Примеры условних обозначений

Кольцо - сальник полугрубошерстное с наружным диаметром 75 мм, внутренним диаметром 50 мм, толщиной 7 мм:

Кольцо СП-75-50-7 ГОСТ 6308-7I

Лента - прокладка марки А полугрубошерстная длиной 80 мм, шириной 40 мм, толщиной I5 мм:

Лента ПрАП-80-40-I5 ГОСТ 6308-7I

Пластина - фильтр полугрубошерстная длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной 5 мм:

Пластина ФП-300-200-5 ГОСТ 6308-71

Диск - прокладка марки А полугрубошерстный диаметром 120 мм, толщиной 10 мм:

Диск ПрАП-120-10 ГОСТ 6308-71

6. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине всех видов войлока должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2

мм

Таблица 2

Номин.	Пред. откл.
От 6 до 10	± 2,0
Св.10 " 15	± 2,5
" 15 " 20	± 3,0

7. Размеры всех видов войлока по длине и ширине устанавливают по согласованию между организацией - потребителем и организацией - изготовителем в пределах: по длине от 0,8 до 5,0 м; по ширине - от 0,7 до 2,0 м.

8. Войлочные детали по форме и размерам должны соответствовать чертежам организации - потребителя, согласованным с организацией - изготовителем.

Предельные отклонения от номинальных размеров войлочных колец и дисков должны соответствовать указанным в табл. 3, а войлочных лент и пластин - в табл. 4.

Таблица 3

мм

Номин.	Пред. откл.					
	по наружному диаметру для			по внутреннему диаметру для		
	сальников	прокладок марки А	фильтров	сальников	прокладок марки А	фильтров
Св. I0 до 25	+ I,0 − 0,8	± I,0	± I,0	+ 0,8 − 0,5	± I,0	± I,0
Св. 25 до I00	+ I,0 − 0,8	+ I,0 − I,3	+ I,0 − I,3	+ I,0 − 0,8	+ I,0 − I,3	+ I,0 − I,3
Св. I00 до 200	+ I,3 − I,0	+ I,3 − I,5	± I,5	+ I,3 − I,0	+ I,3 − I,5	± I,5
Св. 200 до 300	+ I,5 − I,0	± I,5	+ 2,0 − I,5	+ I,5 − I,0	± I,5	+ 2,0 − I,5

Таблица 4

мм

Номин.	Пред. откл.							
	по длине для				по ширине для			
	сальников	прокладок марки		фильтров	сальников	прокладок марки		фильтров
		А	Б			А	Б	
Св. I0 до 25	± I,0	±I,5	±2,0	±2,0	±I,0	±I,5	±I,5	±I,5
Св. 25 до I00	± I,5	±2,0	±3,0	±3,0	±I,5	±2,0	+2,0	±2,0
Св. I00 до 200	± 2,0	±2,5	+4,0 −3,0	+4,0 −3,0	±2,0	±2,5	±3,0	±3,0
Св. 200 до 300	+ 3,0 − 2,0	±3,0	+5,0 −3,0	+5,0 −3,0	+3,0 −2,0	±3,0	+5,0 −3,0	+5,0 −3,0
Св. 300 до 400	± 3,5	±4,0	±6,0	±6,0	±3,5	±4,0	±6,0	±6,0

9. Номинальные размеры и предельные отклонения по толщине войлочных деталей должны соответствовать нормам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

мм

Номин.	Пред. откл. для			
	сальников	прокладок		фильтров
		марки А	марки Б	
От 2,5 до I0	± 0,5	± I,0	± I,0	± I,0
Св. I0 до 20	± I,0	± I,0	± I,5	± I,5

I0. Остальные требования по ГОСТ 6308-7I.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
ОСТ 34-I3-860-86	АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I287I-83Е).....	3
ОСТ 34-I3-86I-86	АСБОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I6360-70).....	5
ОСТ 34-I3-862-86	БУМАГА ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ Технические условия (ограничение ГОСТ I6295-82).....	8
ОСТ 34-I3-863-86	ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ТОНКОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 288-72).....	II
ОСТ 34-I3-864-86	ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 6308-7I).....	I6
ОСТ 34-I3-865-86	ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 64I8-8I).....	22
ОСТ 34-I3-866-86	ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 27I8-74)	28
ОСТ 34-I3-867-86	ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 4248-78)	34
ОСТ 34-I3-868-86	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 2850-80)	37

		Стр.
ОСТ 34-I3-869-86	КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 6659-83).....	40
ОСТ 34-I3-870-86	КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО Технические условия (ограничение ГОСТ 9347-74).....	42
ОСТ 34-I3-87I-86	КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 2824-75).....	45
ОСТ 34-I3-872-86	КЛЕИ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ I2I72-74).....	47
ОСТ 34-I3-873-86	ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ Технические условия (ограничение ГОСТ 2I62-78).....	50
ОСТ 34-I3-874-86	ЛЕНТЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КРУЧЕНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ Технические условия (ограничение ГОСТ 5937-8I).....	52
ОСТ 34-I3-875-86	ПАРОНИТ И ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО Технические условия (ограничение ГОСТ 48I-80)	55
ОСТ 34-I3-876-86	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД Технические условия (ограничение ГОСТ 2695-83).....	59
ОСТ 34-I3-877-86	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Размеры (ограничение ГОСТ 24454-80 Е).....	6I
ОСТ 34-I3-878-86	ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ (ДСП) Технические условия (ограничение ГОСТ I39I3-78).....	63

		Стр.
ОСТ 34-I3-879-86	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Технические условия (ограничение ГОСТ I0354-82).....	67
ОСТ 34-I3-880-86	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ I0632-77).....	75
ОСТ 34-I3-88I-86	ПЛИТЫ ФАНЕРНЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 8673-82).....	78
ОСТ 34-I3-882-86	ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 7338-77).....	8I
ОСТ 34-I3-883-86	РУБЕРОИД Технические условия (ограничение ГОСТ I0923-82)	87
ОСТ 34-I3-885-86	СТЕКЛО ОКОННОЕ Технические условия (ограничение ГОСТ III-78).....	89
ОСТ 34-I3-886-86	СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА Технические условия (ограничение ГОСТ 5727-83Е).....	9I
ОСТ 34-I3-887-86	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I0292-74).....	94
ОСТ 34-I3-888-86	СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ Технические условия (ограничение ГОСТ I2652-74).....	98
ОСТ 34-I3-889-86	СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ Технические условия (ограничение ГОСТ 5385-74).....	I04

Стр.

ОСТ 34-13-890-86 ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЕ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 5-78Е)..... 107

ОСТ 34-13-891-86 ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2910-74)..... 113

ОСТ 34-13-892-86 ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 3916-69)..... 118

ОСТ 34-13-893-86 ФИБРА
Технические условия
(ограничение ГОСТ 14613-83Е)..... 120

ОСТ 34-13-894-86 ЦЕЛЛУЛОИД
Технические условия
(ограничение ГОСТ 21228-75)..... 123

ОСТ 34-13-895-86 ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 1779-83)..... 125

ОСТ 34-13-896-86 ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН
Технические условия
(ограничение ГОСТ 17308-71)..... 128

ОСТ 34-13-897-86 ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ. ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТРУБКИ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 2748-77)..... 131

ОСТ 34-13-898-86 БУМАГА ДВУХСЛОЙНАЯ УПАКОВОЧНАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 8828-75)..... 135

ОСТ 34-13-899-86 БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ БИТУМИРОВАННАЯ И ДЕГТЕВАЯ
Технические условия
(ограничение ГОСТ 515-77) 137

Подписано в печать I5.08.86 Формат 60x84 1/I6
Печать офсетная Усл.печ.л. 8,37
Уч.-изд.л. 7,20 Тираж 3500 Заказ 857 Цена Ip.08коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д.68

нформэнерго, Москва, I-й Переяславский пер., д.5

gost.e-ecolog.ru