ГОСТ Р 50729—95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА

Издание официальное

БЗ 1—94/33

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

gost.e-ecolog.ru

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом хлопчатобумажной промышленности (ЦНИХБИ) совместно с Центральным научно-исследовательским институтом штапельных волокон (ЦНИИШВ) и Центральным научно-исследовательским институтом комплексной автоматизации легкой промышленности (ЦНИИЛКА)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18.01.95 № 5

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения . . . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . . . 1
3 Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида . . 1
4 Метод определения . . . . . 2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

## Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида

Textiles. Maximum permissible concentrations of free formaldehyde

Дата введения 1996—01—01

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на готовые текстильные материалы бытового назначения и устанавливает предельно допустимые концентрации свободного формальдегида (ПДК).

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 25617—83 Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний

## 3 ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА

Количество свободного формальдегида на текстильных материалах бытового назначения не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций, указанных в таблице 1.

Издание официальное

Таблица 1

| Группа I Содержание формальдегида до 1000 мкг/г | Группа II Содержание формальдегида до 300 мкг/г | Группа III Содержание формальдегида до 75 мкг/г | Группа IV Без содержания формальдегида |
|---|---|---|---|
| Материалы текстильные для изделий пальтово-костюмного ассортимента | Материалы текстильные для изделий* платьево-блузочного ассортимента и сорочек верхних | Материалы текстильные для нательного и постельного белья, в том числе для детей всех возрастных групп, кроме детей в возрасте до 1 года | Материалы текстильные для детей в возрасте до 1 года |

* Материалы из вискозных волокон (100%) — содержание свободного формальдегида до 500 мкг/г. Норма устанавливается до 1999.01.01.

## 4 МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Количество свободного формальдегида определяют по ГОСТ 25617.

УДК 677.074.001.4:006.354 ОКС 59.080.30 М69 ОКП 83 1000

Ключевые слова: готовые материалы, формальдегид, нормы

Редактор **Т. П. Шашина**
Технический редактор **В. Н. Прусакова**
Корректор **А. С. Черноусова**

**Сдано в набор** 13.02.95. Подп. в печать 10.03.95. Усл. печ. л. 0,47. Усл. кр.-отт. 0,47. Уч.-изд. л. 0,15. Тир. 444 экз. С 2184.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 446

gost.e-ecolog.ru