

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

# ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ. ПРОДУКЦИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 19229—73**

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 674.817-41 : 001.4 : 006.354 Группа Ж00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ. ПРОДУКЦИЯ

## Термины и определения

Fibre boards production. Terms and definitions

# ГОСТ 19229—73

**Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 4 октября 1973 г. № 186 срок введения установлен с 01.07. 1974 г.**

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий на древесноволокнистые плиты.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термин, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, недопустимые — курсивом.

| Термин | Определение |
|---|---|
| **ВИДЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ** | |
| 1. Древесноволокнистая плита | Листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования или сушки массы из древесного волокна, сформированной в виде ковра |

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

*Переиздание. Октябрь 1979 г.*

© Издательство стандартов, 1980

*Продолжение*

| Термин | Определение |
|---|---|
| 2. **Мягкая древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Изоляционная древесноволокнистая плита.*<br>*Пористая древесноволокнистая плита* | Непрессованная древесноволокнистая плита плотностью не более 350 кг/м³ |
| 3. **Полутвердая древесноволокнистая плита** | Прессованная древесноволокнистая плита плотностью не менее 400 кг/м³ |
| 4. **Твердая древесноволокнистая плита** | Прессованная древесноволокнистая плита плотностью не менее 850 кг/м³ |
| 5. **Сверхтвердая древесноволокнистая плита** | Твердая древесноволокнистая плита, изготовленная с упрочняющими добавками и последующей термообработкой, плотностью не менее 950 кг/м³ |
| 6. **Биостойкая древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Антисептированная древесноволокнистая плита* | Древесноволокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью против биологических повреждений |
| 7. **Огнестойкая древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Трудносгораемая древесноволокнистая плита.*<br>*Антипиреновая древесноволокнистая плита* | Древесноволокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью против воздействия огня |
| 8. **Влагостойкая древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Гидрофобизированная древесноволокнистая плита* | Древесноволокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью к поглощению влаги и набуханию |
| 9. **Звукопоглощающая древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Перфорированная древесноволокнистая плита*<br>*Акустическая древесноволокнистая плита* | — |
| 10. **Профилированная древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Профильная древесноволокнистая плита.*<br>*Рустованная древесноволокнистая плита* | Древесноволокнистая плита, которой придан определенный профиль в процессе прессования или последующей обработки |
| 11. **Облицованная древесноволокнистая плита**<br>Ндп. *Ламинированная древесноволокнистая плита* | Древесноволокнистая плита, поверхность которой облицована специальными листовыми или пленочными материалами.<br>Примечание. Облицовка может быть двусторонней |
| 12. **Окрашенная древесноволокнистая плита** | Древесноволокнистая плита, на поверхность которой нанесены лакокрасочные материалы. |

*Продолжение*

| Термин | Определение |
|---|---|
| | Примечание. Окраска может быть двусторонней |
| 13. **Древесноволокнистая плита односторонней гладкости** | — |
| 14. **Древесноволокнистая плита двусторонней гладкости** | — |
| **ДЕФЕКТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ** | |
| 15. **Вмятина** | Местное углубление на поверхности древесноволокнистой плиты |
| 16. **Выпуклость** | Местное возвышение на поверхности древесноволокнистой плиты при увеличенной толщине |
| 17. **Царапина** | Местное механическое повреждение поверхности древесноволокнистой плиты в виде удлиненного углубления |
| 18. **Поврежденные углы** | — |
| 19. **Скол** | Местное повреждение кромки древесноволокнистой плиты |
| 20. **Пятно** | Ограниченный участок поверхности древесноволокнистой плиты, отличающийся по цвету |
| 21. **Включения** | Наличие на поверхности древесноволокнистой плиты неразмолотых частиц древесины и коры |
| 22. **Неравномерный отпечаток сетки** | — |
| 23. **Расслоение** | Разделение древесноволокнистой плиты на слои под действием внешних нагрузок или внутренних напряжений |
| 24. **Разнотолщинность** | Неравномерная толщина древесноволокнистой плиты |
| 25. **Косина** | Отклонение от прямоугольной формы древесноволокнистой плиты |
| 26. **Покоробленность** | Искривление древесноволокнистой плиты |
| 27. **Бахрома** | Наличие смятых пучков волокон на кромках древесноволокнистой плиты в результате нечистого обреза ее |
| 28. **Прогар** | Сквозное или несквозное местное разрушение древесноволокнистой плиты с изменением ее структуры |

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ


| | |
|---|---|
| **Бахрома** | 27 |
| **Включения** | 21 |
| **Вмятина** | 15 |
| **Выпуклость** | 16 |
| **Косина** | 25 |
| **Отпечаток сетки неравномерный** | 22 |
| **Плита древесноволокнистая** | 1 |
| *Плита древесноволокнистая акустическая* | 9 |
| *Плита древесноволокнистая антипиреновая* | 7 |
| *Плита древесноволокнистая антисептированная* | 6 |
| **Плита древесноволокнистая биостойкая** | 6 |
| **Плита древесноволокнистая влагостойкая** | 8 |
| *Плита древесноволокнистая гидрофобизированная* | 8 |
| **Плита древесноволокнистая двусторонней гладкости** | 14 |
| **Плита древесноволокнистая звукопоглощающая** | 9 |
| *Плита древесноволокнистая изоляционная* | 2 |
| *Плита древесноволокнистая ламинированная* | 11 |
| **Плита древесноволокнистая мягкая** | 2 |
| **Плита древесноволокнистая облицованная** | 11 |
| **Плита древесноволокнистая огнестойкая** | 7 |
| **Плита древесноволокнистая односторонней гладкости** | 13 |
| **Плита древесноволокнистая окрашенная** | 12 |
| *Плита древесноволокнистая перфорированная* | 9 |
| **Плита древесноволокнистая полутвердая** | 3 |
| *Плита древесноволокнистая пористая* | 2 |
| **Плита древесноволокнистая профилированная** | 10 |
| *Плита древесноволокнистая профильная* | 10 |
| *Плита древесноволокнистая рустованная* | 10 |
| **Плита древесноволокнистая сверхтвердая** | 5 |
| *Плита древесноволокнистая трудносгораемая* | 7 |
| **Плита древесноволокнистая твердая** | 4 |
| **Покоробленность** | 26 |
| **Прогар** | 28 |
| **Пятно** | 20 |
| **Разнотолщинность** | 24 |
| **Расслоение** | 23 |
| **Скол** | 19 |
| **Углы поврежденные** | 18 |
| **Царапина** | 17 |


Редактор *С. Г. Вилькина*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *Л. В. Вейнберг*

Сдано в наб. 08.04.80 Подп. в печ. 18.08.80 0,375 п. л. 0,34 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Точета» Издательство стандартов. Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 2115

gost.e-ecolog.ru