Ф-ЭОм-1 ПК 4

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА ЛЕНГОРСОВЕТА

ИНСТИТУТ ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ

Серия 3.507 КЛ-10 выпуск 1-7

ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Железобетонные стойки СВ 95-2 А-III

г. Ленинград
1973

ЛГИП зак. 422 тир. 50т. 3-75 г.

gost.e-ecolog.ru

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛКОМА ЛЕНСОВЕТА

Институт по проектированию городских инженерных сооружений

"ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ"

Серия 3.507 кл 10 вып. 1-7

Опоры контактных сетей и освещения

Железобетонные стойки СВ 95.2 А-III

РАСЧЁТЫ

9	93.0024
Общее количество листов:	Шифр:

Главный инженер проекта:

Начальник отдела: Эдуардов В.Е.

Главный специалист отдела:

Главный специалист:

Руководитель группы: Харламова Л.В.

Исполнил Комарова И.В.

Ленинград

1993

Расчет железобетонной стойки
СВ 95-2А III

Содержание стр. 1

1. Исходные данные ... 2
2. Расчет по предельным состояниям первой группы (на прочность) ... 3
3. Расчет по предельным состояниям второй группы ... 4
   3.1. По образованию трещин
   3.2. По раскрытию трещин
   3.3. По деформациям (прогиб верха стойки)
4. Используемая литература, нормативы, ... 9

Расчет железобетонной стойки СВ 95.2 А III

1. Исходные данные приняты по ТУ34 12.11410-89 и типовому проекту 3401.1-136

1.1. Материалы: Бетон В30

$\gamma_{b_2} = 1$

$E_б = 331 \cdot 10^3 \frac{кгс}{см^2}$

$R_в = 173 \frac{кгс}{см^2}$; $R_{вt} = 12,2 \frac{кгс}{см^2}$

$R_{в,зег} = 224 \frac{кгс}{см^2}$; $R_{вt,зег} = 18,4 \frac{кгс}{см^2}$

Арматура A_s 2ф 14 A III

$E_s = 2 \cdot 10^6 \frac{кгс}{см^2}$


$A_s = A_s' = 3,08 см^2$; $R_s = R_{sc} = 3750 \frac{кгс}{см^2}$

1.2. Расчетный изгибающий момент M = 2 тсм принят в расчетном сечении на расстоянии 2м от нижнего большего торца стойки


1.3. Размеры стойки: длина 9,5м


сечения:

верхнее - А -



нижнее - Б -






Расчетное сечение а-а

$$B = 165 + \frac{175-165}{9,5} \times 7,5 = 173 \text{ мм}$$

$$h = 150 + \frac{245-150}{9,5} \times 7,5 = 225 \text{ мм}$$



$$b = b_{ср.} = \frac{15+17,3}{2} = 16,15 \text{ см}$$

2. Проверка прочности сечения а-а

Согласно п. 3.17 [2]

$$x = \frac{R_S A_S}{R_B B}$$ – высота сжатой зоны бетона

$$x = \frac{3750 \times 3,08}{173 \times 16,15} = 4,13 \text{ см}$$

$$h_0 = 22,5 - 3. = 19,5 \text{ см}$$

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{4,13}{19,5} = 0,212$$

$\xi_R = 0.541$ для γ_{b_2} по табл. 18. [2]

т. к. $\xi = 0,212 < \xi_R = 0,541$

прочность проверяем из условия:

$$M \le R_s \cdot A_s (h_0 - 0{,}5x)$$

$$3750 \cdot 3{,}08 (19{,}5 - 4{,}13 \cdot 0{,}5) = 201374 \text{ кг/см}^2$$

т.е: $2{,}02 > 2$ тсм — 1% — обеспеченности запаса прочности

$M \simeq M_{доп.}$

3. Расчет по предельным состояниям второй группы

3.1. По образованию трещин, нормальных к продольной оси стойки

$$\mu = \frac{A_s}{bh_0} = \frac{3{,}08}{16{,}15 \cdot 19{,}5} = 0{,}00978 > 0{,}005 \text{, т.е.}$$

Согласно п. 4.1. [2] трещины в расчетном сечении образуются и расчет на раскрытие трещин производить необходимо.

3.2. Расчет по раскрытию трещин, нормальных к продольной оси стойки.

$$a_{crc\,1} \le a_{crc} \text{, где}$$

$a_{crc\,1} = 0{,}4$ мм — допустимая ширина раскрытия трещин табл. 2 п 4.16 [1]

$$a_{crc} = \delta \varphi_l \eta \frac{\sigma_s}{E_s} 20 (3{,}5 - 100\mu) \cdot \sqrt[3]{d} \quad \text{п 4.14 [1]}$$

$\delta = 1$ — для изгибаемых элементов

$\eta = 1$ для арматуры А-III класса

$\psi_\ell = 1{,}6 - 1{,}5\mu$ $\quad \mu = \mu < 0{,}02$ $\quad \mu = 0{,}0098 < 0{,}02$

$\psi_\ell = 1{,}6 - 1{,}5 \cdot 0{,}0098 = 1{,}59$ $\quad \sigma_s = \frac{M}{A_s \cdot z}$

$\sigma_s = \frac{2 \cdot 10^5}{3{,}08 \cdot 17{,}43} = 3725{,}5 \ кгс/см^2$ $\quad z = h_0 - \frac{x}{2} = 19{,}5 - \frac{4{,}13}{2} = 17{,}43$

$a_{crc} = 1 \cdot 1{,}59 \cdot 1 \cdot \frac{3725{,}5}{2 \cdot 10^6} \cdot 20 \left(3{,}5 - 100 \cdot 0{,}0098\right) \sqrt[3]{14} = 0{,}358$ мм

$a_{crc} = 0{,}358 < a_{crc_1} = 0{,}4$ (мм)

Следовательно ширина раскрытия трещин в пределах допустимой

3. Расчет прогиба верха стойки.
Согласно СНиП 2.01.07-86 [3]

$f \le f_u$, где

f_u – предельный прогиб, для стойки, как консоли равный $\frac{1}{75}\ell$, где ℓ – удвоенный вылет $f_u = \frac{2 \cdot 7{,}5}{75} = 0{,}2$

$f_u = 0{,}2$ м п. 1 т. 19 примечание 1.

f – прогиб стойки, определяемый для ж.б. конструкции с учетом кривизны п.п. 4.22 4.31 [1]

$$f = f_{\bar{1}} = \int_0^{\ell} \bar{M}_x \left(\frac{1}{\rho}\right)_x dx$$, где

$\bar{M}_x$ – изгибающий момент от действия единичной силы, приложенный в сечении x по длине пролета, для которого определяется прогиб

$\left(\frac{1}{\rho}\right)_x$ – полная кривизна элемента в сечении x, от нагрузки с $\gamma_f = 1$, определяется

по ф-ле $\frac{1}{\rho} = \frac{M}{h_0 z}\left[\frac{\psi_s}{E_s A_s} + \frac{\psi_b}{(\gamma_f + \xi) b \cdot h_0 E_b \cdot \nu}\right]$ п. 4.27 [1]

$M = \frac{M_p}{1,3} = \frac{2}{1,4} = 1,43$ тсм. $\gamma_f = 1,4$ – коэф. перегр. ГОСТ 21052-75

$h_0 = 19,5$ см


$z = h_0\left[1 - \frac{2a'}{h_0}\frac{\gamma_f + \xi^2}{2(\gamma_f + \xi)}\right]$ п. 4.28 [1] п. 4.16 [2]

$\xi = \frac{1}{\beta + \frac{1+5(\delta+\lambda)}{10\mu\alpha}} \leq 1$ $\beta = 1,8$ $\alpha = \frac{E_s}{E_b} = 6,04$

$\delta = \frac{M_s}{b h_0^2 R_{b,ser}}$; $M_s = M_0 = M_{crc} + \psi_b h^2 b_{t,ser}$ $M_{crc} = R_{bt,ser} \cdot W_{pl}$ } [1] пп. 4.2 4.3 4.8 4.15

W_{pl} – момент сопротивления расчетного сечения для крайнего растянутого волокна

$W_{pl} = \frac{2(\gamma_{b_0} + \alpha\gamma_{s_0} + \alpha \cdot \gamma'_{s_0})}{h - x} + S_{b_0}$ [2] п. 4.3



$x = h \cdot 0,5 = 22,5 \cdot 0,5 = 11,25$ см

$\gamma_{b_0}, \gamma_{s_0}, \gamma'_{s_0}$ – моменты инерции соответственно площадей сечения сжатой зоны бетона, арматуры S, S' относительно нулевой линии

S_{b_0} – статический момент растянутой зоны бетона относительно нулевой линии

$J_{f_0} = 4,13 \cdot 16,15 \left[11,25 - (4,13 \cdot 0,5) \right]^2 = 5627 \text{ см}^4$

$J_{s_0} = J_{s_0}' = 3,08 (11,25 - 8)^2 = 209,6 \text{ см}^4$

$S_{f_0} = 16,15 \cdot (22,5 - 4,13) \cdot 2,065 = 612,6 \text{ см}^3$

$W_{pl} = \frac{2(5627 + 6,04 \cdot 2 \cdot 209,6)}{11,25} + 612,6 = 2063 \text{ см}^3$

$\psi = 15 \cdot \frac{0,0098 \cdot 6,04}{1} = 0,888 > 0,6$ принимаем $\psi = 0,6$

$M_0 = 18,4 \cdot 2063 + 0,6 \cdot 16,15 \cdot 22,5^2 \cdot 18,4 = 1,28 \cdot 10^5$ тсм

$B' = \frac{1,28 \cdot 10^5}{16,15 \cdot 19,5^2 \cdot 224} = 0,093.$

$\lambda = \psi_f \left(1 - \frac{2a'}{2h_0}\right)$; $\psi_f = \frac{d A_s}{2 \vartheta} \Big/ b h_0$ п 4.16 [2]

$\vartheta = 0,15 : 0,8 = 0,19$

$\psi_f = \frac{6,04 \cdot 3,08}{2 \cdot 0,19} \Big/ 16,15 \cdot 19,5 = 0,155$, тогда

$\lambda = 0,155 \left(1 - \frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 19,5}\right) = 0,131$

$\xi = \frac{1}{1,8 + \frac{1 + 5(0,093 + 0,131)}{10 \cdot 6,04 \cdot 0,0098}} = 0,186 < 1$

$z = 19,5 \left[1 - \frac{\frac{2,3}{19,5} \cdot 0,155 + 0,186^2}{2(0,155 + 0,186)}\right] = 17,15$

$\psi_s = 1,25 - \psi_{l_s} \cdot \psi_{\bar{m}}$; $\psi_{l_s} = 0,8$ п 4.17 [2]

$\psi_{l\bar{m}} = \frac{R_{bt,ser} \cdot W_{pl}}{M_r}$ $M_r = M = 1,43$ тсм

$\psi_s = 1,25 - 0,8 \frac{18,4 \cdot 2063}{1,43 \cdot 10^5} = 1,038$

ЭПИП Заказ 605 Тираж 500 экз. ОУ 12.83. 05-40

$\psi_б = 0,9$ для тяжелого бетона

и кривизна в сечении а-а $\frac{1}{\rho}$ равна:


$$\frac{1}{\rho} = \frac{1,43 \cdot 10^5}{19,5 \cdot 17,15} \left[\frac{1,038}{2,10^5 \cdot 3,08} + \frac{0,9}{(0,155+0,186) \cdot 16,15 \cdot 19,5 \cdot 331 \cdot 10^3 \cdot 0,19} \right]$$

$$\frac{1}{\rho} = 0,00428 \cdot 10^5 \left(0,168 \cdot 10^{-6} + 0,17 \cdot 10^{-6} \right) = 0,000128 \cdot \text{ 1/см}$$

$$\frac{1}{\rho} = 12,8 \cdot 10^{-3} \text{ 1/м}$$

Определение прогиба верха стойки

$$f = \int_0^l \bar{M}_x \left(\frac{1}{\rho} \right) x \, dx$$



$$f = \frac{128 \cdot 10^{-3}}{6} (1 + 2 \cdot 7,5) \cdot 6,5 = 222 \cdot 10^{-3} = 0,222 \text{ м}$$

$f = 0,222 > f_ц = 0,200$

Прогиб можно считать допустимым, из предположения ввиду того, что кривизна определена на всей длине стойки, что расположение трещин по всей длине стойки, что очевидно идет „в запас".

ЛГИП Заказ 6015 Тираж 500 экз. 09.12.83. 05-40

4. Используемая литература, нормативы.

[1] СНиП 2.03.01-84 – Бетонные и железобетонные конструкции

[2] Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к. СНиП 2.03.01-84)

[3] СНиП 2.01.07-85 – Нагрузки и воздействия. Раздел 10. (Дополнения. Прогибы и перемещения).

АГП Заказ 605 Тираж 500 экз 09.12.83.

gost.e-ecolog.ru