Группа Ж14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ

Технические требования

Roofing asphalt felt.
Technical requirements

ГОСТ 2697—64

Взамен ГОСТ 2697—51

Утвержден Государственным комитетом по делам строительства СССР 23/VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кровельный пергамин, получаемый путем пропитки кровельного картона мягкими нефтяными битумами.

Кровельный пергамин применяется в соответствии с главой III—В.12—69 СНиП и СН 246—63.

2. Пергамин выпускают в рулонах шириной полотна 750; 1000 и 1025 мм. Общая площадь рулона должна быть 20 м² с допускаемым отклонением не более ±0,5 м².

3. Пергамин изготовляют на основе картона, вес 1 м² которого 350 г $^{+10\%}_{-5\%}$

Справочный вес рулона пергамина 15 кг.

4. Поверхность пергамина должна быть матовой и на ней не должно быть неровностей и бугорков. Допускаются отдельные жирные пятна, не вызывающие склеивания полотна в рулоне.

Полотно пергамина в рулоне не должно быть слипшимся. При температуре +5°С и выше рулон должен легко раскатываться без образования трещин.

5. Полотно пергамина не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок.

Внесен Государственным комитетом по промышленности строительных материалов при Госстрое СССР

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

gost.e-ecolog.ru

6. Рулон пергамина должен иметь ровные торцы.

7. На кромках (краях) полотна пергамина не должно быть надрывов.

Примечание. Допускаются незначительные надрывы длиной не более 3 см в количестве до двух в рулоне.

8. В разрезе пергамин должен быть черным или черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона и без посторонних включений.

9. В одном рулоне допускается соединение не более двух полотен пергамина.

Составных рулонов в партии допускается не более 5%.

Края полотен в стыке должны быть ровно обрезаны.

10. Картон для пергамина должен удовлетворять требованиям ГОСТ 3135—64.

11. Пропиточная масса для пергамина должна быть изготовлена из нефтяного битума марки БНК-2 по ГОСТ 9548—60.

В состав пропиточной массы могут входить природные битумы.

Применение для пропитки пергамина каменноугольных, древесных, торфяных и прочих дегтей, смол, пеков и битумов не допускается.

12. Пергамин должен удовлетворять требованиям и нормам, приведенным в таблице.

Показатели	Нормы
1. Температура размягчения пропиточной массы по методу „Кольцо и шар" в °С	40—53
2. Отношение веса пропиточной массы к весу абсолютно сухого картона, не менее	1,25:1
3. Разрывной груз при растяжении полоски пергамина шириной 50 мм в кг, не менее	27
4. Гибкость при температуре 18±2°С при изгибании полосы пергамина по полуокружности стержня диаметром 10 мм	Не должно появляться трещин
5. Водонепроницаемость под давлением столба воды высотой 5 см в сутках, не менее	5
6. Водопоглощение при атмосферном давлении через 24 ч или под вакуумом при температуре воды 35°С в течение 5 мин в % по весу, не более	22

13. Пергамин должен быть принят техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие пергамина требованиям настоящего стандарта.

14. Отбор образцов и методы испытаний пергамина должны производиться по ГОСТ 2678—65.

15. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение пергамина должны соответствовать ГОСТ 2551—64.

Сокращенное название пергамина при маркировке П-350.

Замена

ГОСТ 2678—65 введен взамен ГОСТ 2678—53.

---

gost.e-ecolog.ru