УДК 693.7

КТ-19.0-12.1-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Очистка и огрунтовка поверхности стяжки под полы из ковров и линолеума	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при очистке и огрунтовке поверхности стяжки под полы из синтетических ворсовых ковров и линолеума.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков подготовить за смену 570 м^2 поверхности стяжки.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 подготовленной стяжки	286	127
Затраты труда на 100 м^2 подготовленной стяжки, чел-час	2,8	6,3

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда ($О_1$) – 1
облицовщик " " III " ($О_2$) – 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
1	2	3
Скребок стальной с удлиненной ручкой	Чертеж № 1233 треста "Мосоргстрой"	1
Валик поролоновый для огрунтовки поверхности	Чертеж № 1155 того же треста	1
Ванночка с сеткой для пропитки валика	Чертеж № Ш-05-00 того же треста	1

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

1	2	3
Ведро	–	1
Метла	–	1

2.3. На 100 м^2 поверхности стяжки расходуется 25 кг готового огрунтовочного состава.

2.4. Примерная рецептура огрунтовочного состава (в весовых частях):

клей "Бустилат" или поливинилацетатная эмульсия (ПВА) – 1

вода – 6

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До очистки и огрунтовки поверхности стяжки необходимо: закончить все строительно-монтажные и отделочные работы; доставить на рабочее место требуемое количество огрунтовки; хорошо просушить поверхность стяжки; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по очистке и огрунтовке поверхности стяжки выполняют в следующем порядке: очищают поверхность стяжки от грязи и пыли; огрунтовывают стяжку готовым огрунтовочным составом.

4.2. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1	Очистка поверхности стяжки							O_1 O_2				60	120
2	Огрунтовка поверхности стяжки									O_1 O_2		24	48
Итого на 100 м^2 поверхности стяжки													168

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно-заключительные работы.

КТ-19.0-12.1-69

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность[x], исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда
1	2
1	ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ; 60 мин; $О_1$, $О_2$; СКРЕБОК, МЕТЛА



Облицовщик $О_1$ стальным скребком очищает поверхность стяжки от грязи и наплывов раствора. Облицовщик $О_2$ метлой выметает мусор из помещения

2	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЯЖКИ; 24 мин; $О_1$, $О_2$; ПОРОЛОНОВЫЙ ВАЛИК, ВАННОЧКА С СЕТКОЙ



Облицовщик $О_1$ подносит огрунтовочный состав и наполняет им ванночку



Облицовщик $О_2$ погружает валик в ванночку, отжимает о сетку излишки состава, после чего наносит огрунтовочный состав на обрабатываемую поверхность, прокатывая валик перед собой вперед и назад

[x] На 100 $м^2$ поверхности стяжки.

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.; Цена 7 коп.

Адрес ББ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

gost.e-ecolog.ru