ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕНЫЕ ИЗ ДРАНИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОСТ 56-39-80

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Москва

gost.e-ecolog.ru

РАЗРАБОТАН Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом «Союзгипролесхоз»

Директор института В. А. Николаюк

Зав. лабораторией стандартизации В. А. Шкунов

Руководитель темы Е. И. Бусарова

Исполнители А. Т. Спицына, О. Б. Меньшикова

ВНЕСЕН Всесоюзным государственным проектно-изыскательским институтом «Союзгипролесхоз»

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Управлением науки и внедрения передового опыта Государственного комитета СССР по лесному хозяйству

СОГЛАСОВАН с Министерством торговли СССР

УТВЕРЖДЕН Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 18 января 1980 г. № 11

УДК 674.64 Группа К23

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ПЛЕТЕНЫЕ ИЗ ДРАНИ

ОСТ 56-39-80

Технические условия	Взамен	ТУ 56 РСФСР 21—76 ТУ 475—59—74 ТУ 411—117—73 ТУ 1—75 ТУ 456—1071—72 ТУ 465—275—72 ТУ 428—25 РСТ Эст. ССР 189—23 РСТ Латв. ССР 91—71

Приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 18 января 1980 г. № 11 срок введения установлен
с 01.07. 1980 г.
до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на плетеные изделия из драни хозяйственно-бытового и подарочного назначения.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. К изделиям плетеным из драни хозяйственно-бытового назначения относятся корзины, короба и другая тара, предназначенная для сбора, переноса и транспортирования овощей, фруктов, грибов, ягод, для вещей домашнего обихода и других целей.

1.2. Корзины плетеные из драни изготавливают следующих типов и размеров, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Тип корзин	Размер, мм						
	кузова			ручки			
				диаметр			
	длина	ширина (по верху)	высота	верхний	нижний	длина	диаметр
Тип А (квадратный кузов с одной ручкой	230—250	230—250	220—240			300—350	20—25
Тип Б (прямоугольный кузов с одной ручкой)	160—240	120—190	80—140				
	250—260	170—200	200—220				
	270—300	130—150	120—240				
	310—360	200—270	100—250			300—350	20—25
	380—400	230—400	160—270				
	410—450	260—420	200—250				
	460—600	300—320	240—270			450—480	25—35
Тип В (прямоугольный кузов с двумя ручками)	300—650	300—500	200—450			250—270	30—35

Продолжение табл. 1

Тип корзин	Размеры, мм						
	кузова			ручки			
				диаметр			
	длина	ширина (по верху)	высота	верхний	нижний	длина	диаметр
Тип Д (прямоугольный кузов с крышкой)	300—320 250—280	300—320 230—240	170—190 370—380				
Тип Е (конусообразные)			360 310 305	375 335 270	302×304 265—250 225—205		

1.2.1. По соглашению сторон допускается изготовление корзин других типов, форм, размеров.

1.3. К изделиям плетеным из драни подарочного назначения относятся художественно оформленные цветочные корзины, сумочки, шкатулки, коврики, сувениры и др. изделия.

1.4. Виды, типы, размеры плетеных изделий из драни подарочного назначения не регламентируются.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Плетеные изделия из драни должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по техническим описаниям, рабочим чертежам, образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке по ГОСТ 15.002—78.

2.2. Корзины из драни изготавливают из древесины хвойных пород по ГОСТ 9463—72, лиственных пород по ГОСТ 9462—71 и отходов древесины хвойных и лиственных пород, хорошо поддающихся раскалыванию или лущению.

2.2.1. Допускается изготовление плетеных изделий из драни в сочетании с другими материалами: лозой, рогозом, древесной стружкой, древесными пластинами, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, фанерой, соломой, синтетическими материалами и др.

2.2.2. Применение синтетических материалов, имеющих соприкосновение с пищевыми продуктами, должно быть согласовано с органами здравоохранения.

2.3. Дрань для плетения изделий хозяйственно-бытового назначения должна иметь размеры, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Параметр	Размер, мм	Допускаемое отклонение, мм
Длина	от 500,0 и более	±10
Ширина	от 25,0 до 80,0	±2,0
Толщина	от 0,5 до 2,0	±0,2

Примечания. 1. В одном изделии ширина драни должна быть одинаковой.

2. В одном изделии толщина драни должна быть одинаковой.

2.4. Параметры и размеры драни для плетеных изделий подарочного назначения не регламентируются.

2.5. В дрань, предназначенной для плетеных изделий, не допускаются пороки древесины, превышающие установленные в табл. 3.

Таблица 3

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140—71	Нормы пороков
Сучки здоровые, сросшиеся, проросшие, мм	До 5 не учитываются
	Диаметром до 10 не более 2 шт. на каждые 500 мм длины драни
Наклон волокон, %	Допускаются отклонения волокон от продольной оси до 7
Заболонные грибные, окраски, химические краски	Допускаются в виде отдельных пятен и полос

2.6. На плетеных изделиях не должно быть вмятин, сколов, отщепов, пятен.

2.7. Дрань для изготовления плетеных изделий должна быть гибкой и подобрана по цвету и тону.

2.8. Изделия плетеные из драни выпускаются натурального цвета, отбеленные, частично окрашенные, окрашенные, лакированные, без отделки, с отделкой выжиганием и др.

2.8.1. Окраска изделий должна быть без отставания, пятен, потеков.

2.9. Метод плетения изделия должен соответствовать образцу, чертежу или рисунку (квадратные, ромбические и др. виды переплетения).

2.10. При плетении изделий смыкание драни в рядах должно быть равномерным, не допускаются отверстия более 5×5 мм, если это не предусмотрено художественной композицией изделия.

2.11. Плетеные изделия из драни по конструкции изготовляют: бескаркасные, каркасные, комбинированные.

2.11.1. Каркас плетеных изделий должен состоять из отдельных стоек.

2.11.2. Концы стоек каркаса не должны выступать наружу, незаплетенные концы должны быть подрезаны вровень с плоскостью или кромкой изделия.

2.11.3. В кромке изделия концы драни должны быть заправлены внутрь, подрезаны заподлицо, тщательно закреплены.

2.11.4. Верхняя кромка изделия должна быть окантована.

2.11.5. Окантовку для плетеных изделий из драни хозяйственно-бытового назначения изготавливают из следующих материалов: утолщенной драни в 2—3 слоя, шириной 20—30 мм для изделий длиной до 300 мм, шириной 40—50 мм для изделий более 300 мм, кроме того окантовку изготавливают из лущеного ивового прута, береста и др. материалов.

2.12. Ручки на плетеных изделиях (корзинах и др.) должны быть прочно прикреплены и иметь одинаковую толщину (без утолщений и заостренных концов).

2.12.1. Ручки должны располагаться на изделии симметрично, за исключением изделий, где предусмотрено ассиметричное расположение художественной композицией.

2.12.2. Сопротивление ручек на вырывание должно соответствовать назначению плетеных изделий в пределах от 0,5 до 50,0 кг.

2.13. Окантовку и ручки изделий крепят к корпусу гвоздями по ГОСТ 4034—63 или проволокой термически необработанной по ГОСТ 3282—74.

2.14. При изготовлении плетеных изделий из драни не допускаются дефекты производственного характера:

неравномерность высоты изделия размером:

до 300 мм не более ±5 мм;

свыше 300 мм не более ±10 мм;

непараллельность сторон прямоугольных на каждые 100 мм не более 2 мм;

неравномерная конусность изделия относительно оси симметрии 2 мм на каждые 150 мм стороны изделия: но не более 20 на изделие.

2.15. Изделия плетеные из драни должны быть устойчивы на горизонтальной поверхности, кроме изделий, где качание предусмотрено функциональным назначением.

2.16. Шероховатость поверхности драни должна соответствовать RZ max 320 мкм по ГОСТ 7016—75.

2.17. Влажность готовых изделий не должна превышать 18% абс.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Плетеные изделия из драни должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя по ГОСТ 15.001—73.

3.2. Изделия плетеные из драни предъявляются к приемке партиями. Партией считается любое количество изделий, оформленное одним сопроводительным документом.

Размер партии устанавливают по соглашению сторон.

3.3. При приемно-сдаточной проверке качества, партию корзин подвергают наружному осмотру и от нее отбирают образцы для поштучного осмотра в количестве 5% от партии, но не менее 10 шт.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов проверки, хотя бы по одному из показателей производят повторную проверку удвоенного количества образцов, взятых из той же партии и распространяют на всю партию.

Результаты повторной проверки являются окончательными.

3.5. Каждая партия корзин должна сопровождаться документом с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака;
наименования изделия;
розничной цены;
даты или номера документа;
штампа ОТК;
номера партии;
количества корзин в штуках;
обозначения настоящего стандарта.

3.6. Проверку размеров изделий производят линейкой по ГОСТ 427—75.

3.7. Для определения предельной нагрузки на дно изделия кладут соответствующий груз. Корзины подвешивают за ручки и выдерживают под нагрузкой в течение 10 мин.

После испытания изделия не должны иметь поломок и видимых на глаз повреждений.

3.8. Влажность готовых изделий определяется электровлагомером или по ГОСТ 16588—79.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. К каждому изделию прикрепляется ярлык или прочно приклеивается этикетка, на которой указывают:

наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование изделия;
розничную цену;
дату изготовления;
штамп ОТК;
обозначение настоящего стандарта.

Штамп на ярлыке или этикетке должен быть нанесен четко, несмываемой краской.

4.2. Корзины связывают пачками проволокой по ГОСТ 3282—74 или шпагатом ОСТ 81—91—75.

Примечание. По соглашению сторон упаковывают в обрешетки дощатые, допускаются другие виды упаковок.

4.3. Изделия из драни транспортируют любым видом транспорта, с условием предохранения их от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

4.4. Изделия из драни хранят в сухих помещениях с относительной влажностью 65% на расстоянии не менее 1 м от отопительного прибора.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий плетеных из драни требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации изделий — 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номер листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Группа К-23

ИЗМЕНЕНИЕ №I

ОСТ 56-39-80 "Изделия плетеные из прути. Технические условия".

Приказом / распоряжением/ Государственного комитета СССР по лесному хозяйству

от 18.06.1985г. № 94 срок введения установлен

с 01.07 1985г.

Под наименованием стандарта поставить код: ОКП 96 9791 0100

Пункт 2.I2.2 изложить в новой редакции: " 2.I2.2. Предприятие изготовитель определяет предельные нагрузки плетеных изделий в зависимости от их назначения и размеров.

Для корзин сопротивление ручек на вырывание должно быть следующее:для тарных, длиной от 460 до 600 мм, не менее 50 кг; для хозяйственных, длиной от 270 до 400 мм, не менее 25кг; для подарочных, длиной от I50 до 200 мм, не менее 3кг."

Пункт 2.I3. Дополнить словами: "Допускаются другие способы крепления ручек, которые не снижают прочности изделия".

Пункт 2.I6. Заменить ссылку: ГОСТ 70I6-75 на ГОСТ 70I6-82.

Срок действия стандарта продлить до 0I.07.90г.

Зам.директора института "Союзгипролесхоз" В.Т.Николенко

Зав.лабораторией стандартизации В.А.Мкунов

Ответственный исполнитель А.Т.Спицына

Замеченные опечатки в работе

ОСТ 56-39-80

стр.	строчка сверху и продолжение табл. 1	напечатано	следует читать
6	3	3021304	302–304

ОСТ 56—33—80

Издание официальное

Технический редактор Ю. Л. Кружков
Корректор Т. В. Куценко

Сдано в набор 22.07.80 Подп. в печ. 8.08.80 Формат 60×90¹/₁₆
Бумага типогр. Печать высокая Уч.-изд. л. 0,5
Усл.-печ. л. 0,75 Тираж 20 000 экз. Заказ 316 Бесплатно

Центральное бюро научно-технической информации Гослесхоза СССР
113093, Москва, Б. Серпуховская, 24, т. 236-35-59
Типография ЦБНТИлесхоза, 119048, Москва, 1-й Шибаевский пер., 8

gost.e-ecolog.ru