Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

УДК 634.0.81

Группа К 13

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления стандартов и качества продукции Минлеспрома СССР
[signature] Разрилов
"11" апреля 1979 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР
[signature] Г.К.Ступнев
"11" апреля 1979 г.

СЫРЬЕ ДРЕВЕСНОЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Технические условия

ОСТ 13-76-79

разработаны взамен ОСТ 13-85-76
Срок введения с 25 мая 1979
Срок действия до 25 мая 1984.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника производственно-технологического Управления мебельной промышленности Минлеспрома СССР
[signature] Ю.С.Тупицын
"29" марта 1979 г.

РАЗРАБОТАНО:
Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности (ЦНИИМЭ)

Зам Директора института
[signature] В.П.Цемцов
"[illegible]" 03 1979 г.

Заведующий лабораторией стандартизации
[signature] П.М.Анисимов
"25" 03 1979 г.

Исполнители: Н.И.Скробова
[signature] Т.Г.Никифорова

gost.e-ecolog.ru

УДК 634.0.81

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Сырье древесное для технологической переработки. Технические условия.
ВКГ ОКП 53 I720

ОСТ I3-76-79
Взамен ОСТ I3-55-76

Срок действия установлен
с 25 мая I979г.
до 25 мая I984г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону.

Настоящий стандарт распространяется на древесину, предназначенную к использованию в качестве сырья для производства древесных плит и тарных лесоматериалов.

I. РАЗМЕРЫ

I.I. В зависимости от назначения и сорта древесины размеры сырья для технологической переработки должны соответствовать указанным в табл. I.

Таблица I

Назначение и сортность технологического сырья	Толщина, см	Длина, м
I. Для древесностружечных и древесноволокнистых плит		
I сорт	от 4 и выше	от I,0 до 6,0 с градацией I,0 независимо от сортности сырья.
II сорт	от 2 и выше	
III сорт	от 2 и выше	
2. Для тарных лесоматериалов	от I0 и выше	от I,0 до 6,5 с градацией 0,I

Примечание. По согласованию с потребителем допускается поставка древесного сырья других длин.

1.2. Отклонение размеров сырья по длине допускается от - - 10 до + 2 см.

1.3. Сырье для древесных плит по требованию потребителя допускается поставлять в расколотом виде, при этом наибольшая толщина не должна превышать 40 см.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для производства древесностружечных плит, древесноволокнистых плит сухим способом и тарных лесоматериалов заготавливают и поставляют древесину любых хвойных и лиственных пород. Для производства древесноволокнистых плит мокрым способом поставляют древесину хвойных пород; примесь лиственных пород допускается не более 30,0%.

2.2. В зависимости от качества древесины сырье для производства плит поставляют 1, 2 и 3 сортов.

2.3. Качество древесины должно соответствовать требованиям, указанным в табл.2.

Таблица 2

Пороки древесины по ГОСТ 2140-71	Нормы пороков древесины для производства древесных плит			Для тарных материалов
	I сорт	II сорт	III сорт	
I	2	3	4	5
1. Сучки				
1.1. Здоровые, всякие	не учитываются			Допускаются не более 80 мм при толщине древесины до 30 см; при большей толщине не учитываются.
1.2. Табачные	не учитываются			Допускаются до 70 мм не более 5 шт на метр длины.

I	1	2	3	4	5
2. Ядровая гниль	не допускается более I/4 I/4 2/3 толщины соответствующего торца с выходом на второй торец не более I/3 I/2 2/3 его толщины.				Не допускается более при толщине древесины до 30 см - 1/3, от 32 до 58 см - 1/2 толщины с одного торца и 2/3 с другого торца при толщине древесины выше 60см допускается любая гниль при условии, что здоровая часть древесины будет иметь толщину по радиусу не менее 10 см.
3. Наружная трухлявая гниль	Не допускается				
4. Червоточина	Допускается				Допускается не более 10 отверстий на 1 метр длины
5. Кривизна					
5.1. простая	Допускается				Допускается не более 8,0%
5.2. сложная	Допускается				не более 4,0%
6. Обугленность	Не допускается				Допускается

Примечание. Пороки древесины по ГОСТ 2140-71, не указанные в таблице, допускаются.

2.4. Сырье для технологической переработки поставляют в коре и без коры.

2.5. Высота оставляемых сучков не должна превышать 5 см.

3. ОБМЕР, УЧЕТ И ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Обмер и учет древесного сырья длиной до 3 м производят по ГОСТ 3243-46, а длиной более 3 м - по ГОСТ 2292-74. Допускается геометрический метод определения объема древесины.

3.2. Древесное сырье предъявляется к приемке партиями.

3.3. Партией считается любое количество древесного сырья, сдаваемого поставщиком потребителю по одному документу.

3.4. В документе должны быть указаны:

наименование и адрес предприятия-поставщика;

наименование продукции;

назначение, порода, размеры, количество в $м^3$ по сортам и в целом по партии;

обозначение стандарта.

3.5. В остальном правила приемки по ГОСТ 2292-74.

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-71

4.2. Измерение размеров древесного сырья по ГОСТ 2292-74.

4.3. Размер кривизны устанавливается отношением стрелы прогиба к длине лесоматериала.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Сырье для технологической переработки поставляется всеми видами транспорта в пакетированном и непакетированном виде: при длине лесоматериалов менее 2 м - только в пакетах.

5.2. Форма пакетов и их размеры устанавливают по ГОСТ 16369-70.

5.3. Хранение древесного сырья для технологической переработки по ГОСТ 9014.0-75.

Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт механизации и энергетики лесной промышленности (ЦНИИМЭ)

Зам.директора Р.В.Юркин

Зав.лаборатории стандартизации П.М.Анисимов

Исполнители: Н.И.Скробова

Т.Г.Никифорова

Тир 4000 Зак 2090

Типография ХОЗУ Минлеспрома СССР

gost.e-ecolog.ru