ЦПКТБтекстильпром

Отраслевой стандарт

ОСТ-17-305-82

„Набивка мебельная"

Москва, 1982 год.

gost.e-ecolog.ru

СССР

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАБИВКА МЕБЕЛЬНАЯ

ОСТ 17 305-82

Министерство легкой промышленности СССР

г.Москва

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Министерство легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.Н.Гришина руководитель темы

Л.В.Храпалова руководитель группы

В.И.Поляков ответственный исполнитель

СОГЛАСОВАН

Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

Утверждаю:
Заместитель Министра легкой промышленности СССР
_____ А.Н.Пушкин
21 05 1982г.

624.73
УДК 677.21 Группа М 61

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

НАБИВКА МЕБЕЛЬНАЯ	ОСТ 17-305-82
ОКП 81 9543 1110	Взамен ОСТ 17-305-74

Срок действия установлен с 01.07.82 до 01.07.87

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на набивку мебельную, применяемую при изготовлении мягких деталей мебели.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Набивка мебельная должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

I.2. По физико-механическим показателям набивка мебельная должна соответствовать требованиям, указанным в таблице I.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ (Госстандарт)
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации
82.06.24 за № 8251632.

Таблица I

Наименование показателей	Норма
I. Засоренность, %, не более	5,0
2. Упругость, %, не менее	70,0
3. Плотность, кг/м^3 не более	20,0
4. Влажность, %, не более	I0,0
5. Загорошенность	по эталону
6. Цвет	суровый или меланжевый
7. Минерально-масляные загрязнения	не допускаются
8. Запах	не допускается

Примечание: Рекомендуемые составы смесок для выработки набивки указаны в приложении.

I.3. Набивка мебельная должна быть хорошо прочесанной, легко расслаиваться на параллельные слои.

I.4. По загорошенности набивка должна соответствовать образцам (эталонам), утвержденным в установленном порядке.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

2.I. Правила приемки - по ГОСТ 5679-74.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.

3.1. Отбор проб для лабораторных испытаний – по ГОСТ 5679-74.

3.2. Проверку физико-механических показателей набивки производят по ГОСТ 5679-74.

4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Набивку прессуют в кипы массой 40 ± 0,4 кг или 50 ± 0,5 кг.

Кипы набивки упаковывают со всех сторон паковочной тканью по ГОСТ 5530-71 или в нетканое тарное полотно по действующей нормативно-технической документации или другие виды паковочных материалов, исключая ткани из натуральных волокон. Допускается применение паковочных тканей бывших в употреблении и обеспечивающих сохранность качества набивки мебельной. Затем кипы обвязывают 2-4 -мя рядами веревки диаметром 8-9 мм по ГОСТ 1868-72 или тесьмой по действующей нормативно-технической документации.

По согласованию с потребителями допускается упаковка кип без обвязки.

При отгрузке набивки в районы Крайнего Севера и отдаленные районы кипы упаковывают по ГОСТ 15846-79.

4.2. На каждую кипу должна быть нанесена несмываемой краской маркировка или прикреплен ярлык с указанием:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака,
наименования продукции,
массы нетто кипы, кг,
даты выработки,
обозначения настоящего стандарта.

4.3. Маркировку транспортной тары производят по ГОСТ 14192-77 с нанесением следующих дополнительных реквизитов:
наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака,
наименования продукции,
количества кип,
масса нетто кипы, кг,
обозначения настоящего стандарта.

4.4. Транспортирование и хранение кип набивки - по ГОСТ 3152-79.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель должен гарантировать соответствие набивки мебельной требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий применения транспортирования и хранения, установленных стандартом.

Директор ЦКТБтекстильпром — Е.П.Пократьев
Зав.отделом 5 17 — А.Н.Гришина
Руководитель темы: —
Руководитель бригады — Л.В.Храпалова
Исполнитель:
Ведущий инженер — В.И.Полков

Начальник Управления развития хлопчатобумажной промышленности СССР
_____ С.А.Садовов
" " ____ 1982г.

Зам. Начальника Технического управления Минлегпрома СССР
_____ Н.В.Хвальковский
" " ____ 1982г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Технического управления Минлесбумпрома СССР
_____ В.Д.Соломонов
" " 29 01 1982г.

Приложение
Рекомендуемое

Рекомендуемый состав смесок для выработки мебельной набивки.

Наименование компонентов сырья	Состав компонентов,%
Отходы штапельной вискозы	0–10
Хлопковое волокно 6 сорта по ГОСТ 3279–76	15–25
Шерсть восстановленная по ГОСТ 10376–77	30–20
Отходы хлопчатобумажные по ГОСТ 5159–79 Б 3,4,7,8,9,11,12,13,17	50–40
Возвратные отходы	5
	100

Примечание: При отсутствии какого-либо компонента смески его можно заменить другим сырьем, имеющим те же физико-механические свойства и не ухудшающим качества набивки по нормируемым в настоящем стандарте показателям.

gost.e-ecolog.ru