ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.462-10

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 М ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ

Выпуск 1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ БАЛОК

14192-01
ЦЕНА 1-02

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия 1.462-10

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ ПРОЛЕТАМИ 6 И 9 М ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ

Выпуск 1

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ БАЛОК

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
совместно с НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
с 1 ЯНВАРЯ 1978 г.
Постановлением ГОССТРОЯ СССР
№ 46 от 21 АПРЕЛЯ 1977г

Содержание

	Лист	Стр.
Пояснительная записка.		3
Ключи для подбора марок балок пролетами 6 и 9м из тяжелого и легкого бетона.	1	7
Схемы нагрузок, строповки и опирания балок. Значения расчетных усилий.	2	8
Схемы испытаний и контрольные нагрузки для балок пролетом 6м.	3	9
Схемы испытаний и контрольные нагрузки для балок пролетом 9м.	4	10
Номенклатура балок пролетом 6м из тяжелого и легкого бетона с напрягаемой арматурой. Расход материалов.	5	11
Номенклатура балок пролетом 9м из тяжелого и легкого бетона с напрягаемой арматурой. Расход материалов.	6	12
Номенклатура балок пролетами 6 и 9м из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой. Расход материалов.	7	13
Пример крепления путей подвесного подземно-транспортного оборудования.	8	14
Пример разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия.	9	15
Опалубочные чертежи балок пролетами 6 и 9м.	10	16
Схемы расположения и усилия натяжения-напрягаемой арматуры в балках пролетом 6м.	11	17
Арматурный чертеж балок пролетом 6м с напрягаемой арматурой.	12	18
Спецификация арматурных изделий балок пролетом 6м с напрягаемой арматурой.	13	19
Выборка стали на балки пролетом 6м с напрягаемой арматурой.	14	20
Выборка стали на балки пролетом 6м с напрягаемой арматурой (продолжение).	15	21
Выборка стали на балки пролетом 6м с напрягаемой арматурой (продолжение).	16	22
Схемы расположения и усилия натяжения напрягаемой арматуры в балках пролетом 9м.	17	23
Арматурный чертеж балок пролетом 9м с напрягаемой арматурой.	18	24
Спецификация арматурных изделий балок пролетом 9м с напрягаемой арматурой.	19	25
Выборка стали на балки пролетом 9м с напрягаемой арматурой.	20	26
Выборка стали на балки пролетом 9м с напрягаемой арматурой (продолжение).	21	27
Выборка стали на балки пролетом 9м с напрягаемой арматурой (продолжение).	22	28
Арматурный чертеж балок Б6-1АIII, Б6-2АIII, Б6-3АIII.	23	29
Арматурный чертеж балок Б6-4АIII, Б6-5АIII, Б6-6АIII, Б6-7АIII.	24	30
Арматурный чертеж балок Б9-1АIII, Б9-2АIII, Б9-3АIII, Б9-4АIII, Б9-5АIII, Б9-6АIII, Б9-7АIII.	25	31
Выборка стали на балки пролетами 6 и 9м с ненапрягаемой арматурой.	26	32

1. Общая часть

1.1. Серия содержит рабочие чертежи железобетонных балок с параллельными поясами пролетами 6 и 9 м, предназначенных для покрытий зданий с подвесным подвесно-транспортным оборудованием грузоподъемностью до 5 т и без него. Шаг балок 6 м.

1.2. Номер марок балок производится по ключам, приведенным на листе 4.

1.3. Балки запроектированы из тяжелого бетона марок 200÷600 и легкого бетона марок 200-400.

Марки бетона для каждой балки указаны на листах 5,6,7.

1.4. Номинальная высота балок пролетами 6 и 9 м на опорах равна соответственно 600 и 900 мм.

1.5. Продольная рабочая арматура принята:

– в балках без предварительного напряжения – из стали класса А-III;

– в предварительно напряженных балках – из стали класса А-IIIВ, А-IV, А-V, $А_т$-IV, $А_т$-V и сварных полосовых каркасов II-7.

Ненапрягаемая арматура принята из стали класса А-III и холоднотянутой обыкновенной гладкой проволоки класса В-I.

1.6. Марки балок обозначаются шифром, состоящим из букв и чисел.

Буквенный индекс характеризует тип конструкции (балки), индекс „Э" обозначает способ натяжения арматуры (электротермический). Первая цифра после буквенного индекса обозначает номинальный пролет балки в метрах. Число после тире характеризует несущую способность балки. Индексы АIII, АIIIВ, АIV АV, $А_т$IV, $А_т$V и П обозначают класс продольной арматуры.

Буква „Л" после индекса, обозначающего класс арматуры указывает, что балки изготовляются из легкого бетона. Например марка БЭ6-2АIIIВ-Л обозначает балку пролетом 6 м второй несущей способности, с продольной рабочей арматурой из стали класса А-IIIВ, напрягаемой электротермическим способом, из легкого бетона.

2. Нагрузки и расчет балок

2.1. Балки рассчитаны на эквивалентные равномерно распределенные нагрузки, приведенные в таблице:

Эквивалентные расчетные (нормативные) нагрузки, кг/м²	350 (290)	400 (330)	450 (380)	550 (450)	650 (540)	750 (670)	850 (770)	1100 (950)
Марка балки по несущей способности для пролета:								
6 м	1	2	3	4	5	6	7	8
9 м	1	2	3	4	5	(6)	6	7

Эквивалентные нагрузки включают: вес покрытия, снега, нагрузки от подвесного подвесно-транспортного оборудования, от подвесных коммуникационных систем и т.п.

В величины нагрузок собственный вес балок не включен, поскольку он учтен в расчетах дополнительно.

Схемы приложения нагрузок приведены на листе 2.

Расчет балок произведен по СНиП II-В.1-62* „Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования."

2.2. Величина контролируемого предварительного напряжения арматуры при натяжении механическим способом принята:

для арматуры класса П-7:

$$\sigma_0 = 0,8 \times 16500 = 13200 \text{ кг/см}^2;$$

для арматуры класса А-IIIВ:

$$\sigma_0 = 0,9 \times 5500 = 4950 \text{ кг/см}^2;$$

для арматуры класса А-IV и Ат-IV:

$\sigma_c = 0{,}9 \times 6000 = 5400$ кг/см²;

для арматуры классов А-V и Ат-V:

$\sigma_0' = 0{,}9 \times 8000 = 7200$ кг/см²

Величина потерь предварительного натяжения арматуры от разности температур натянутой арматуры и упоров стенда. Соответствующих усилию натяжения, принято равной 800 кг/см², при натяжении арматуры на силовую форму потери от перепада температур отсутствуют и указанные величины контролируемого напряжения в этом случае, могут быть снижены на 800 кг/см²

Величина контролируемого предварительного напряжения отдельных арматуры при натяжении электротермическим способом принята:

для арматуры класса А-IIIВ:

$\sigma_0 = 5500 - \Delta\sigma$ кг/см² ;

для арматуры классов А-IV и Ат-IV:

$\sigma_0 = 6000 - \Delta\sigma$ кг/см² ;

для арматуры классов А-V и Ат-V:

$\sigma_0 = 8000 - \Delta\sigma$ кг/см² (≤ 7200 кг/см²)

Величины возможного предельного отклонения напряжения приняты:

для балок пролетом 6м – 870 кг/см²;

для балок пролетом 9м – 720 кг/см².

Величины усилий натяжения одного стержня или одной пряди указаны на листах 11,17.

2.3. Предварительное напряжение арматуры можно передавать на бетон после достижения им не менее 70% проектной прочности на сжатие.

2.4. По трещиностойкости и ширине раскрытия трещин балки с ребристой верхней поверхностью отнесены ко 2-ой категории трещиностойкости, а балки со стержневой арматурой к 3-ей категории с шириной раскрытия трещин от нормативных нагрузок при арматуре А-IIIВ и А-IV до 0,1 мм, при арматуре А-III, А-V, Ат-IV и Ат-V до 0,2 мм.

В верхних зонах концевых участков балок армированных прядями, при пролете 6 и 9м на длине соответственно 1,0 и 1,5 м от торца, в стадии изготовления, транспортирования и монтажа, по расчету допущено образование трещин величиной до 0,1 мм.

3. Указания по применению

3.1 Опорные части балок запроектированы с учетом установки их на типовые железобетонные колонны (см. типовые монтажные узлы ТД.01).

3.2. Устойчивость верхнего пояса балок обеспечивается жестким диском покрытия. Порядок укладки плит и их крепления к балкам назначается в соответствии с серией 1.450-11.
Пример разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия балкам приведен на листе 9.

3.3 Пути подвесного подвесно-транспортного оборудования крепятся к балкам при помощи подвесок. Продольные тормозные усилия должны передаваться на диск покрытия с помощью стальных распорок которые следует устанавливать в двух ячейках каждого температурного блока. Пример решения подвесок и распорок дан на листе 8, монтажные схемы и рабочие чертежи этих конструкций должны разрабатываться в конкретном проекте здания.

3.4 Балки с арматурой классов А-III, А-IIIВ, А-IV и П-7 применяются как в зданиях с неагрессивной газовой средой, так и в зданиях со слабо- и среднеагрессивными средами, с арматурой классов Ат-IV, Ат-V и А-V только в зданиях с неагрессивной средой.

Балки из легкого бетона применяются только в зданиях с неагрессивной средой.

В балках, эксплуатируемых в агрессивных средах, состав бетона, его плотность, вид цемента, защитные покрытия и другие требования назначаются в проекте здания согласно главе СНиП II-28-73 „Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования."

3.5. Балки предназначены для применения в покрытиях зданий, эксплуатирующихся в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха выше минус 40°С. Выбор классов и марок сталей при отрицательных температурах производится в составе проектов зданий в соответствии с конкретными природно-климатическими и эксплуатационными условиями с учетом требований действующих на момент начала строительства нормативных документов.

3.6. Балки могут применяться в зданиях с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, при этом их устойчивость из плоскости обеспечивается жестким диском покрытия и сварными швами приварки балок к колонным (т.е. связи не устанавливаются).

Толщину сварных швов принять при 7 и 8 баллах – 6 мм, при 9 баллах – 8 мм.

При расчетной сейсмичности 9 баллов не допускается применение балок с прядевым армированием.

4. Общие указания по изготовлению балок

4.1. Балки должны изготовляться в условиях жестких в вертикальном положении, с соблюдением требований действующих нормативных документов.

4.2. Натяжение арматуры за исключением прядей может осуществляться как механическим, так и электротермическим способом.

Натяжение арматуры класса П-7 предусмотрено только механическим способом.

4.3. Проектное положение арматурных изделий в балках будет обеспечиваться применением фиксаторов из плотного цементно-песчаного раствора или из пластмассы. Применение стальных фиксаторов не допускается.

4.4. При бетонировании балок особое внимание следует обратить на тщательность заглубления бетоном опорных зон.

Передачу предварительного напряжения арматуры на бетон должно производиться плавно и одновременно с двух концов балки. Порядок отпуска арматуры определяется принятой технологией изготовления.

Концы напрягаемой арматуры должны выступать за торцы балки не более чем на 10 мм, при этом концы стержней должны быть защищены слоем плотного цементно-песчаного раствора толщиной 15 мм (торцы прядей необходимо предварительно оловить).

4.5. Отпускная прочность бетона б... ж установливается в соответствии с ГОСТ 13015-67*.

4.6. На боковую поверхность готовых балок должен быть нанесен несмываемой краской маркировочный знак завода-изготовителя.

5. Контроль качества изготовления балок

5.1. При изготовлении балок должен осуществляться систематический контроль прочности бетона и арматуры в соответствии с ГОСТ 13015-67*.

5.2. Внешний вид балок и качество поверхностей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015-67*.

5.3. Контрольные испытания и оценка прочности жесткости и трещиностойкости балок должны производиться в соответствии с ГОСТ 8829-66.

Значения нагрузок для контрольных испытаний приведены на листах 3 и 4.

Испытание балок предусмотрено в рабочем положении при достижении бетоном прочности, равной проектной марке.

При сроках испытаний, не совпадающих с табличными, значение контрольных нагрузок и прогибов можно принимать по линейной интерполяции.

При испытаниях должна быть обеспечена устойчивость балок из их плоскости.

6. Приемка балок

6.1. Приемка балок ОТК предприятия-изготовителя производится поштучно с соблюдением требований ГОСТ 13015-67.

6.2. На каждую укомплектованную к отправке потребителю партию балок предприятие-изготовитель составляет паспорт.

Количество балок в партии не должно превышать 100 штук.

6.3 Отпускная прочность балок в холодное время года, когда набор прочности бетона может замедлиться, должна составлять не менее 90% проектной марки. При этом предприятие-изготовитель должен гарантировать достижение бетоном проектной прочности до загружения балок полной эксплуатационной нагрузкой.

7. Указания по складированию, транспортированию и монтажу балок


7.1. Перевозку и хранение балок производить в вертикальном положении, при этом балки должны опираться на две опоры, как показано на листе 2.

7.2. При перевозке балок автомобильным и железнодорожным транспортом следует учитывать требования „Временных указаний по перевозке унифицированных сборных железобетонных деталей и конструкций промышленного строительства автомобильным транспортом" (Стройиздат, 1966) и „Руководство по перевозке железнодорожным транспортом сборных крупноразмерных железобетонных конструкций промышленного и жилищного строительства" (Стройиздат, 1967).

7.3. При производстве монтажных работ следует руководствоваться требованиями соответствующей главы СНиП и других нормативных документов.

Нагрузки от покрытия и снега

На участках без перепадов профиля покрытия




p — нагрузка от снега

q — собственный вес покрытия


В местах перепадов профиля покрытия

Пролет 6м	Пролет 9м







Между пролетами одного направления



Между взаимно перпендикулярными пролетами



Нагрузка от подвесного транспорта

Пролет 6м					Пролет 9м				
N схемы	Схема крана	Грузоподъемность Q, т	Эквивалентная равномерно-распределенная нагрузка на 1 м пролета: расчетная	Нормативная	N схемы	Схема крана	Грузоподъемность Q, т	Эквивалентная равномерно-распределенная нагрузка на 1 м пролета: расчетная	Нормативная
1		1	100	80	3		1	70	55
		2	150	125			2	110	90
		3,2	215	180			3,2	145	120
		5	315	260			5	210	175
2		1	45	40	4		1	45	40
		2	75	65			2	75	60
		3,2	100	85			3,2	90	80
		5	145	120			5	140	115
Подвесные краны		3,6	210	175	Подвесные краны		3,6	130	150

Значения максимальных усилий в балках

Марка балки	Эквивалентная нагрузка, кг/м²		Изгибающий момент, тм		Поперечная сила, тс		Марка балки	Эквивалентная нагрузка, кг/м²		Изгибающий момент, тм		Поперечная сила, тс	
	Расчет.	Нормат.	Расч.	Нормат.	Расч.	Нормат.		Расчет.	Нормат.	Расч.	Нормат.	Расч.	Нормат.
6б-1 / 6э-1	350	290	9,0 / 20,1	7,7 / 17,2	6,0 / 9,1	5,1 / 7,9	6б-5 / 6э-5	650	540	16,7 / 37,3	14,5 / 32,5	11,1 / 17,0	9,7 / 14,8
6б-2 / 6э-2	400	330	10,3 / 23,0	8,6 / 19,1	6,8 / 10,4	5,7 / 8,7	6б-6	750	670	19,2	17,1	12,8	11,4
6б-3 / 6э-3	450	380	11,6 / 25,8	9,4 / 21,0	7,7 / 11,8	6,3 / 9,6	6б-7 / 6э-6	850	770	21,8 / 48,7	19,7 / 44,0	14,5 / 22,2	13,1 / 20,0
6б-4 / 6э-4	550	450	14,1 / 31,9	12,0 / 26,8	9,4 / 14,4	8,0 / 12,2	6б-8 / 6э-7	1100	950	28,2 / 63,0	24,4 / 54,5	18,8 / 28,7	16,1 / 24,8

Схема строповки балок при подъеме






Схема опирания балок при перевозке и хранении



1. Индексы характеризующие класс пре-дольной рабочей арматуры, способ натяжения напрягаемой арматуры, вид бетона условно опущены.
2. Значения нагрузок, изгибающих моментов и поперечных сил даны без учета собственного веса балок.
3. Эквивалентные нагрузки от кранов определены для двух сближенных кранов при коэффициенте сочетаний Пс = 0,85.
4. Передача нагрузок на балки от веса покрытия, кровли и снега принята в местах опирания ребер плит.

ТК 1975	Схемы нагрузок, строповки и опирания балок. Значения максимальных усилий.	Серия 1.462-10 Выпуск 1 Лист 2



Марки балок	Вид предельной рабочей арматуры	Наименование параметров испытаний		Возраст балки в днях 7	14	28	100 и более
Б6-1, Б36-1	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т		6,4	6,2	5,9	5,4
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		6	6	6	5
		Нагрузка для определения прочности (P_r) в т.	C=1,4	9,1			
			C=1,6	10,5			
Б6-2, Б36-2	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т.		6,0	6,5	6,3	6,0
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		7	6	6	6
Б6-2	Проволочная	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости (P_{rt}) в т.		6,5	6,3	6,1	6,0
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		6	6	5	5
Б6-2	Стержневая и проволочная	Нагрузка для определения прочности (P_r) в т.	C=1,4	10,3			
			C=1,6	11,9			
Б6-3, Б36-3	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т.		7,4	7,1	6,9	6,6
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		8	8	8	7
Б6-3	Проволочная	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости (P_{rt}) в т.		7,1	6,9	6,8	6,6
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		6	6	6	5
Б6-3, Б36-3	Стержневая и проволочная	Нагрузка для определения прочности (P_r) в т.	C=1,4	11,6			
			C=1,6	13,3			
Б6-4, Б36-4	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т		10,9	10,5	9,7	8,4
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		10	9	9	8


Марки балок	Вид предельной рабочей арматуры	Наименование параметров испытаний		Возраст балки в днях 7	14	28	100 и более
Б6-4	Проволочная	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости (P_{rt}) в т		10,4	10,1	9,5	8,4
		Прогиб под нагрузкой P_k в мм		8	8	8	7
Б6-4	Стержневая и проволочная	Нагрузка для определения прочности (P_r) в т	C=1,4	14,1			
			C=1,6	16,2			
Б6-5, Б36-5	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т		13,2	12,5	11,5	10,2
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		11	10	9	9
		Нагрузка для определения прочности (P_r) в т	C=1,4	16,6			
			C=1,6	19,1			
Б6-6; Б36-6	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т.		15,8	15,0	13,9	12,0
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		12	11	10	10
		Нагрузка для определения прочности (P_r) в т.	C=1,4	19,2			
			C=1,6	22,0			
Б6-7; Б36-7	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т.		18,4	17,7	16,3	13,8
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		15	14	14	13
		Нагрузка для определения прочности (P_r) в т.	C=1,4	21,7			
			C=1,6	24,9			
Б6-8; Б36-8	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин (P_{rk}) в т		22,9	21,9	20,2	17,1
		Прогиб (f_{rk}) под нагрузкой P_k в мм		16	15	15	14
		Нагрузка для определения прочности (P_r) в т.	C=1,4	28,0			
			C=1,6	32,0			

1. Индексы, характеризующие класс предельной рабочей арматуры и вид бетона указаны выше.
2. Нагрузки P_{rk} для балок, изготовляемых из легких бетонов, должны быть увеличены на 20%.
3. В величины контрольных нагрузок P_k входит вес домкратов, траверс и т.п.
4. Нагрузки P_{rk} для балок с ненапрягаемой арматурой не должен превышать 20 кН.

ТК 1975г

Схема испытаний и контрольные нагрузки для балок пролетом 6 м

Серия 1.462-10 Выпуск 1 Лист 3



Марки балок	Вид продольной рабочей арматуры	Наименование параметров испытаний		Возраст балки в днях 7	14	28	100 и более
БЭ-1; БЭ9-1	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		6,9	6,7	6,5	6,2
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		7	7	7	7
БЭ-1	Прядевая	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости ($P_т$) в т.		6,6	6,5	6,4	6,2
		Прогиб под нагрузкой $P_к$ в мм		7	7	7	6
БЭ-1; БЭ9-1	Стержневая и прядевая	Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т.	$C=1,4$	9,2			
			$C=1,6$	10,7			
БЭ-2; БЭ9-2	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		7,6	7,4	7,1	6,8
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		9	9	8	8
		Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т.	$C=1,4$	10,5			
			$C=1,6$	12,1			
БЭ-3; БЭ9-3	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		8,5	8,3	8,0	7,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		11	11	10	10
БЭ-3	Прядевая	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости ($P_т$) в т.		8,1	8,0	7,8	7,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		10	10	10	9
БЭ-3; БЭ9-3	Стержневая и прядевая	Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т.	$C=1,4$	11,7			
			$C=1,6$	13,7			
БЭ-4; БЭ9-4	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		11,1	10,7	10,3	9,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		12	12	12	11

Марки балок	Вид продольной рабочей арматуры	Наименование параметров испытаний		Возраст балки в днях 7	14	28	100 и более
БЭ-4	Прядевая	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости ($P_т$) в т.		10,6	10,3	10,1	9,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		11	11	11	10
БЭ-4; БЭ9-4	Стержневая и прядевая	Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т.	$C=1,4$	14,3			
			$C=1,6$	16,4			
БЭ-5; БЭ9-5	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		13,7	13,3	12,6	11,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		14	13	13	12
БЭ-5	Прядевая	Нагрузка для определения прогиба и трещиностойкости ($P_т$) в т.		12,9	12,7	12,2	11,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		13	12	12	11
БЭ-5; БЭ9-5	Стержневая и прядевая	Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т	$C=1,4$	15,8			
			$C=1,6$	19,3			
БЭ-6; БЭ9-6	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		20,5	19,4	17,9	15,5
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		19	18	17	16
		Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т.	$C=1,4$	21,8			
			$C=1,6$	25,1			
БЭ-7; БЭ9-7	Стержневая	Нагрузка для определения прогиба и ширины раскрытия трещин ($P_{тр}$) в т.		26,4	25,0	23,0	19,2
		Прогиб ($f_к$) под нагрузкой $P_к$ в мм		21	20	19	18
		Нагрузка для определения прочности ($P_к$) в т.	$C=1,4$	28,1			
			$C=1,6$	32,3			

1. Индексы, характеризующие класс продольной рабочей арматуры и вид бетона, условно опущены.
2. Нормы для балок, изготовляемых из легких бетонов, должен
3. В величины контрольных нагрузок $P_к$ входит вес домкратов, траверс и т.д.
4. Прогиб $f_к$ для балок с ненапрягаемой арматурой не должен превышать 30 мм.

ТК 1975

Схема испытаний и контрольные нагрузки для балок пролетом 9 м

Серия 1.452-10
Выпуск 1
Лист 4

Марка балки	Кубиковая прочность тяжелого и легкого бетона на сжатие		Расход материалов на балку			Вес балки т.
	Проектная	При отпуске натяжения	Бетона, м³	Стали, кг		
				Всего	В том числе напрягаемой	
6Б-1АIIIв	300	210	0,45	63	24	1,15 (0,9)
6Б-1АIV				63	24	
6Б-1АV				58	19	
6Б-1АтIV				63	24	
6Б-1АтV				58	19	
6Б-2АIIIв	350	250	0,45	63	24	1,15 (0,9)
6Б-2АIV				63	24	
6Б-2АV				58	19	
6Б-2АтIV				63	24	
6Б-2АтV				58	19	
6Б-2П	400	290		52	13	
6Б-3АIIIв	350	250	0,45	68	29	1,15 (0,9)
6Б-3АIV				68	29	
6Б-3АV				63	24	
6Б-3АтIV				68	29	
6Б-3АтV				63	24	
6Б-3П	400	280		59	20	
6Б-4АIIIв	400	280	0,45 (см. примечания, п.4.)	79	36	1,15 (0,9)
6Б-4АIV				73	29	
6Б-4АV				67	24	
6Б-4АтIV				73	29	
6Б-4АтV				67	24	
6Б-4П	450	320		63	20	

Марка балки	Кубиковая прочность тяжелого и легкого бетона на сжатие		Расход материалов на балку			Вес балки т.
	Проектная	При отпуске натяжения	Бетона м³	Стали, кг		
				Всего	В том числе напрягаемой	
6Б-5АIIIв	400	280	0,45	87	44	1,15 (0,9)
6Б-5АIV				79	36	
6Б-5АV				73	29	
6Б-5АтIV				79	36	
6Б-5АтV				73	29	
6Б-6АIIIв	400	280	0,45	89	46	1,15 (0,9)
6Б-6АIV				89	46	
6Б-6АV				79	36	
6Б-6АтIV				89	46	
6Б-6АтV				79	36	
6Б-7АIIIв	400	280	0,45	102	53	1,15 (0,9)
6Б-7АIV				102	53	
6Б-7АV				93	44	
6Б-7АтIV				102	53	
6Б-7АтV				93	44	
6Б-8АIIIв	600	420	0,45 (см. примечания, п.3)	117	69	1,15
6Б-8АIV	450	320		117	69	
6Б-8АV				102	53	
6Б-8АтIV				117	69	
6Б-8АтV				102	53	

1. Индексы, характеризующие способ натяжения продольной рабочей арматуры и вид бетона, условно опущены.
2. В скобках указан вес балок из легкого бетона.
3. Балки восьмой несущей способности изготавливаются только из тяжелого бетона.
4. Балка 6Б-4П изготавливается только из тяжелого бетона.

ТК 1975г	Номенклатура балок пролетом 6м из тяжелого и легкого бетона, с напрягаемой арматурой. Расход материалов.	Серия 1.462-10 Выпуск 1 Лист 5

ЦНИИОМТП Москва
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка балки	Кубиковая прочность тяжелого и легкого бетона на сжатие		Расход материалов на балку			Вес балки т
	Проектная	При отпуске натяжения	Бетона м³	Стали, кг		
				Всего	В том числе напрягаемой	
69-1АIIIв	300	210	1,1	120	44	2,75 (2,2)
69-1АIV				118	42	
69-1АV				108	32	
69-1АтIV				118	42	
69-1АтV				108	32	
69-1П	400	280		96	20	
69-2АIIIв	300	210	1,1	129	54	2,75 (2,2)
69-2АIV				120	44	
69-2АV				118	42	
69-2АтIV				120	44	
69-2АтV				118	42	
69-3АIIIв	350	250	1,1	142	66	2,75 (2,2)
69-3АIV				129	54	
69-3АV				118	42	
69-3АтIV				129	54	
69-3АтV				118	42	
69-3П	400	280		106	30	
69-4АIIIв	400	280	1,1	145	69	2,75 (2,2)
69-4АIV				142	66	
69-4АV				129	54	
69-4АтIV				142	66	
69-4АтV				129	54	
69-4П	450	320	(см. примечания, п.4)	116	40	

Марка балки	Кубиковая прочность тяжелого и легкого бетона на сжатие		Расход материалов на балку			Вес балки т
	Проектная	При отпуске натяжения	Бетона м³	Стали, кг		
				Всего	В том числе напрягаемой	
69-5АIIIв	400	280	1,1	156	80	2,75 (2,2)
69-5АIV				156	80	
69-5АV				142	66	
69-5АтIV				156	80	
69-5АтV				142	66	
69-5П	500	350	(см. примечания, п.4)	136	60	
69-6АIIIв	450	320	1,1 (см. примечания, п.3)	196	107	2,75
69-6АIV				192	104	
69-6АV				173	80	
69-6АтIV				192	104	
69-6АтV				173	80	
69-7АIIIв	450	320	1,1 (см. примечания, п.3)	253	160	2,75
69-7АIV				226	133	
69-7АV				202	104	
69-7АтIV				226	133	
69-7АтV				202	104	

1. Индексы, характеризующие способ натяжения продольной рабочей арматуры и вид бетона, условно опущены.
2. В скобках указан вес балок из легкого бетона.
3. Балки шестой и седьмой несущей способности изготавливаются только из тяжелого бетона.
4. Балки 69-4П и 69-5П изготавливаются только из тяжелого бетона.

ТК 1975	Номенклатура балок пролетом 9м из тяжелого и легкого бетона напрягаемой арматурой. Расход материалов	Серия 1.452-10	
		Выпуск 1	Лист 6

Марка балки	Кубиковая прочность тяжелого бетона на сжатие	Расход материалов на балку		Вес балки, т
		Бетона, м³	Стали, кг	
Б6-1АIII	200	0,45	64,0	1,15
Б6-2АIII	200		70,0	
Б6-3АIII	200		72,0	
Б6-4АIII	250		87,0	
Б6-5АIII	250		98,0	
Б6-6АIII	300		106,0	
Б6-7АIII	300		115,0	

Марка балки	Кубиковая прочность тяжелого бетона на сжатие	Расход материалов на балку		Вес балки, т
		Бетона, м³	Стали, кг	
Б9-1АIII	200	1,1	144,0	2,75
Б9-2АIII	200		151,0	
Б9-3АIII	200		161,0	
Б9-4АIII	250		181,0	
Б9-5АIII	400		190,0	
Б9-6АIII	400		253,0	
Б9-7АIII	500		282,0	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гип Гудзь | Инженер | Кисленко | Кам | Лизенкер | Котова

г. Москва

ТК 1975

Номенклатура балок пролетами 6 и 9 м из тяжелого бетона, с ненапрягаемой арматурой. Расход материалов

Серия 1.462-10 | Выпуск 1 | Лист 7

1.462-01 14

Для балок пролетом 9м






Схема расположения распорок в температурном блоке




Для балок пролетом 6м




1. Разбивку закладных изделий М9, М10, сечения всех элементов и сварные швы креплений путей подвесного подъемно-транспортного оборудования назначаются в проекте здания.

ТК 1975	Пример крепления путей подвесного подъемно-транспортного оборудования	Серия 1.482-10	
		Выпуск 1	Лист 8


Для балок пролетом 6 м при плитах 3×6 м.




Для балок пролетом 6 м при плитах 1.5×6 м



Для балок пролетом 9 м при плитах 3×6 м



Для балок пролетом 9 м при плитах 1.5×6 м



Спецификация закладных изделий для крепления плит


Пролет балки, м	Размер плиты м	Марка закладного изделия	Колич. штук на балку	Общий вес кг	№№ листа, выпуска серии
6	3×6	М7	2	4.0	20
		М8	1	3.4	21
	1.5×6	М7	2	4.0	20
		М8	3	10.2	21
9	3×6	М7	2	4.0	20
		М8	2	6.8	21
	1.5×6	М7	2	4.0	20
		М8	5	17.0	21


ТК 1975


Пример разбивки закладных изделий для крепления плит покрытия


Серия 1.462-10
Выпуск 1 Лист 9


ЦИТП Госстроя СССР Москва
Гл. инженер Котлов
Нач. отдела Ежелевский
Гл. специалист














Спецификация закладных изделий

Пролет балки, м	Марка закладного изделия	Колич. штук	Общий вес кг	Листа выпуска 2
6	М2	2	13.2	18
	М5	2	2.0	19
9	М3	2	16.6	18
	М4	2	16.6	18
	М6	2	1.6	19

1. Арматурные чертежи даны на листах 12, 18, 23, 24, 25
2. Закладное изделие марки М3 устанавливается в балках с ненапрягаемой арматурой, М4 – в балках с предварительно напряженной арматурой.

ТК 1975	Опалубочные чертежи балок пролетами 6 и 9 м.	Серия 1.462-10 Выпуск 1 Лист 10

Схема 1




Схема 2




Схема 3





Схема 4



Марка балки	Напрягаемая арматура	Усилие натяжения 1 стержня или 1 пряди т	№ позиции выпуск 2 лист 16	№ схемы расположения напрягаемой арматуры
6Б-1АIII ; Б36-1АIIIв	2Ф18А-IIIв	12,5 / 11,8	49	
6Б-1АIV; Б36-1АIV	2Ф18А-IV	13,7 / 13,1	53	
6Б-1АV; Б36-1АV	2Ф16А-V	14,5 / 14,3	61	
6Б-1АтIV; Б36-1АтIV	2Ф18Ат-IV	13,7 / 13,1	57	
6Б-1АтV; Б36-1АтV	2Ф16Ат-V	14,5 / 14,3	66	1
6Б-2АIIIв; Б36-2АIIIв	2Ф18А-IIIв	12,5 / 11,8	49	
6Б-2АIV; Б36-2АIV	2Ф18А-IV	13,7 / 13,1	53	
6Б-2АV; Б36-2АV	2Ф16А-V	14,5 / 14,3	61	
6Б-2АтIV; Б36-2АтIV	2Ф18Ат-IV	13,7 / 13,1	57	
6Б-2АтV; Б36-2АтV	2Ф16Ат-V	14,5 / 14,3	65	
6Б-2П	2Ф15П-7	18,7 / —	69	3


Марка балки	Напрягаемая арматура	Усилие натяжения 1 стержня или 1 пряди т	№ позиции выпуск 2 лист 16	№ схемы расположения напрягаемой арматуры
6Б-3АIIIв; Б36-3АIIIв	2Ф20А-IIIв	16,5 / 14,6	50	
6Б-3АIV; Б36-3АIV	2Ф20А-IV	17,0 / 16,1	54	
6Б-3АV; Б36-3АV	2Ф18А-V	18,3 / 18,1	62	1
6Б-3АтIV; Б36-3АтIV	2Ф20Ат-IV	17,0 / 16,1	58	
6Б-3АтV; Б36-3АтV	2Ф18Ат-V	18,3 / 18,1	66	
6Б-3П	3Ф15П-7	18,7 / —	69	4
6Б-4АIIIв; Б36-4АIIIв	2Ф22А-IIIв	18,8 / 17,5	51	
6Б-4АIV; Б36-4АIV	2Ф20А-IV	17,0 / 16,1	54	
6Б-4АV; Б36-4АV	2Ф18А-V	18,3 / 18,1	62	1
6Б-4АтIV; Б36-4АтIV	2Ф20Ат-IV	17,0 / 16,1	58	
6Б-4АтV; Б36-4АтV	2Ф18Ат-V	18,3 / 18,1	66	


Марка балки	Напрягаемая арматура	Усилие натяжения 1 стержня и 1 пряди т	№ позиции выпуск 2 лист 16	№ схемы расположения напрягаемой арматуры
6Б-4П,	3Ф15П-7	18,7 / —	69	4
6Б-5АIIIв; Б36-5АIIIв	3Ф20А-IIIв	15,6 / 14,6	50	
6Б-5АIV; Б36-5АIV	3Ф18А-IV	13,7 / 13,1	53	2
6Б-5АV; Б36-5АV	2Ф20А-V	22,5 / 22,4	63	1
6Б-5АтIV; Б36-5АтIV	3Ф18Ат-IV	13,7 / 13,1	57	2
6Б-5АтV; Б36-5АтV	2Ф20Ат-V	22,8 / 22,4	67	
6Б-6АIIIв; Б36-6АIIIв	2Ф25А-IIIв	24,3 / 22,7	52	1
6Б-6АIV; Б36-6АIV	2Ф25А-IV	25,3 / 25,2	56	
6Б-6АV; Б36-6АV	3Ф18А-V	18,3 / 18,1	62	2
6Б-6АтIV; Б36-6АтIV	2Ф25Ат-IV	26,3 / 25,2	60	1
6Б-6АтV; Б36-6АтV	3Ф18Ат-V	18,3 / 18,1	66	
6Б-7АIIIв; Б36-7АIIIв	3Ф22А-IIIв	18,8 / 17,6	51	
6Б-7АIV; Б36-7АIV	3Ф22А-IV	20,5 / 19,5	55	
6Б-7АV; Б36-7АV	3Ф20А-V	22,8 / 22,4	63	
6Б-7АтIV; Б36-7АтIV	3Ф22Ат-IV	20,5 / 19,5	59	
6Б-7АтV; Б36-7АтV	3Ф20Ат-V	22,8 / 22,4	67	2
6Б-8АIIIв; Б36-8АIIIв	3Ф25А-IIIв	24,3 / 22,7	52	
6Б-8АIV; Б36-8АIV	3Ф25А-IV	25,3 / 25,2	56	
6Б-8АV; Б36-8АV	3Ф22А-V	22,8 / 22,1	64	
6Б-8АтIV; Б36-8АтIV	3Ф25Ат-IV	26,3 / 25,2	60	
6Б-8АтV; Б36-8АтV	3Ф22Ат-V	22,8 / 22,1	68	


1. В числителе дано усилие натяжения одного стержня при натяжении арматуры механическим способом на упоры стенда, в знаменателе минимальные усилия при натяжении электротермическим способом.
2. Индексы характеризующие вид бетона условно опущены.
3. В случае отсутствия арматуры диаметра 25мм класса А-IV и Ат-IV в балках с несущей способностью возможна применение 3Ф20 вместо 2Ф22 с расположением по схеме 2.


ЦНИИОМТП Госстроя СССР
Рук. группы Шапошников
Исполнитель Агзамходжаева


ТК 1975г	Схемы расположения и усилия натяжения напрягаемой арматуры в балках пролетом 6 м.	Серия 1.462-10	
		Выпуск 1	Лист 11











1. На фасаде, узлах и разрезах напрягаемая арматура условно не показана.
2. Расположение напрягаемой арматуры дано на листе 11.
3. Опалубочный чертеж дан на листе 13.
4. При установке арматурных изделий проектную величину защитных слоев обеспечить установкой бетонных или пластмассовых фиксаторов.
5. КР9 и М5 закрепить вязальной проволокой к каркасам КР10-КР12, С2-к М2
6. Спецификация арматурных изделий дана на листе 13.

ТК 1975	Арматурный чертеж балок пролетом 6 м с напрягаемой арматурой	Серия 1.462-10 Выпуск 1 Лист 12

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт	№ листа выпуск 2
1БТ8в 1БЭ6-1АIII8в-л 1БТ8в-л 1БЭ6-1АIII8в-л	КР9	1	4
	КР10	1	5
	С2	2	13
	С3	8	14
	С4	8	14
	49	2	16
6-1АIV 1БЭ6-1АIV 6-1АIV-л 1БЭ6-1АIV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	53	2	16
6-1АV 1БЭ6-1АV 6-1АV-л 1БЭ6-1АV-л	КР9; КР10; С2 С3; С4 по 6-1АIII8	61	2	16
6-1АIV 1БЭ6-1АIV 6-1АIV-л 1БЭ6-1АIV-л	КР9; КР10; С2 С3; С4 по 6-1АIII8	57	2	16
6-1АIV 1БЭ6-1АIV 6-1АIV-л 1БЭ6-1АIV-л	КР9; КР10; С2 С3; С4 по 6-1АIII8	65	2	16
6-2АIII8 1БЭ6-2АIII8 6-2АIII8-л 1БЭ6-2АIII8-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	49	2	16
6-2АIV8 1БЭ6-2АIV8 6-2АIV8-л 1БЭ6-2АIV8-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	53	2	16

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
6-2АV 1БЭ6-2АV 6-2АV-л 1БЭ6-2АV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	61	2	16
6-2АIV 1БЭ6-2АIV 6-2АIV-л 1БЭ6-2АIV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	57	2	16
6-2АIV 1БЭ6-2АIV 6-2АIV-л 1БЭ6-2АIV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	65	2	16
6-2П 6-2П-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	69	2	16
6-3АIII8 1БЭ6-3АIII8 6-3АIII8-л 1БЭ6-3АIII8-л	КР9; КР10; С2 С3; С4 по 6-1АIII8	50	2	16
6-3АIV 1БЭ6-3АIV 6-3АIV-л 1БЭ6-3АIV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	54	2	16
6-3АV 1БЭ6-3АV 6-3АV-л 1БЭ6-3АV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	62	2	16
6-3АV 1БЭ6-3АV 6-3АV-л 1БЭ6-3АV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	58	2	16

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
6-3П 6-3П-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	66	2	16
	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-1АIII8	69	3	16
6-4АIII8 1БЭ6-4АIII8 6-4АIII8-л 1БЭ6-4АIII8-л	КР9	1	4
	КР11	1	5
	С2	2	13
	С3	8	14
	С4	8	14
	51	2	16
6-4АIV 1БЭ6-4АIV 6-4АIV-л 1БЭ6-4АIV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	54	2	16
6-4АV 1БЭ6-4АV 6-4АV-л 1БЭ6-4АV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	62	2	16
6-4АV 1БЭ6-4АV 6-4АV-л 1БЭ6-4АV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	58	2	16
6-4АV 1БЭ6-4АV 6-4АV-л 1БЭ6-4АV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	66	2	16

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
6-4П	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	69	3	16
6-5АIII8 1БЭ6-5АIII8 6-5АIII8-л 1БЭ6-5АIII8-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	50	3	16
6-5АIV 1БЭ6-5АIV 6-5АIV-л 1БЭ6-5АIV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	53	3	16
6-5АV 1БЭ6-5АV 6-5АV-л 1БЭ6-5АV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	63	2	16
6-5АIV 1БЭ6-5АIV 6-5АIV-л 1БЭ6-5АIV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	57	3	16
6-5АV 1БЭ6-5АV 6-5АV-л 1БЭ6-5АV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	67	2	16
6-6АIII8 1БЭ6-6АIII8 6-6АIII8-л 1БЭ6-6АIII8-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	52	2	16
6-6АIV 1БЭ6-6АIV 6-6АIV-л 1БЭ6-6АIV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	56	2	16

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
6-6АV 1БЭ6-6АV 6-6АV-л 1БЭ6-6АV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	62	3	16
6-6АIV 1БЭ6-6АIV 6-6АIV-л 1БЭ6-6АIV-л	КР9; КР10; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	60	2	16
6-6АV 1БЭ6-6АV 6-6АV-л 1БЭ6-6АV-л	КР9; КР11; С2 С3, С4 по 6-4АIII8	68	3	16
6-7АIII8 1БЭ6-7АIII8 6-7АIII8-л 1БЭ6-7АIII8-л	КР9	1	4
	КР12	1	5
	С2	2	13
	С3	8	14
	С4	8	14
	51	3	16
6-7АV 1БЭ6-7АV 6-7АV-л 1БЭ6-7АV-л	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	55	3	16
6-7АV 1БЭ6-7АV 6-7АV-л 1БЭ6-7АV-л	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	63	3	16
6-7АVI 1БЭ6-7АVI 6-7АVI-л 1БЭ6-7АVI-л	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	59	3	16

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
6-7АVI 1БЭ6-7АVI 6-7АVI-л 1БЭ6-7АVI-л	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	67	3	15
6-8АIII8 1БЭ6-8АIII8	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	52	3	16
6-8АIV 1БЭ6-8АIV	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	56	3	16
6-8АV 1БЭ6-8АV	КР9; КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	64	3	16
6-8АVI 1БЭ6-8АVI	КР9, КР12; С2 С3, С4 по 6-7АIII8	60	3	16
6-8АVI 1БЭ6-8АVI	КР9; КР12; С2 С3; С4 по 6-7АIII8	68	3	16

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Зав. отделом инженер Визенберг

ТК 1975

Спецификация арматурных изделий балок пролетом 6м с напрягаемой арматурой

Серия 1.462-10
Выпуск 1
Лист 13

Марка балки	Напрягаемая арматура															Ненапрягаемая арматура						Закладные изделия					Общий расход стали
	Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь марки 22ГС по ТУ 14-1-1775			Сталь по ГОСТ 10884-71						Сталь по ГОСТ 19281-73		Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61*		Сталь класса А-I по ГОСТ 6727-53*		Сталь класса А-II по ГОСТ 5781-61*		ГОСТ 103-57	ГОСТ 8239-56		
	класса А-IIIв			класса А-IV			класса А-V			класса Ат-IV			класса Ат-V			класса Т-7											
	Ф, мм		Итого	Ф, мм		Итого	Ф, мм		Итого	Ф, мм		Итого	Ф, мм		Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм			Итого	Ф, мм	Итого	Ф, мм		Профиль		Итого	
	18	20	кг	18	20	кг	16	18	кг	18	20	кг	16	18	кг	15	кг	6	8	10	кг	5	кг	8	10	б=10	Газ. трубы	кг	кг
БТ-1АIIIв; БЭБ-1АIIIв БТ-1АIIIв-Л; БЭБ-1АIIIв-Л	23,8		23,8															5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
БТ-1АIV; БЭБ-1АIV БТ-1АIV-Л; БЭБ-1АIV-Л				23,8		23,8												5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
БТ-1АV; БЭБ-1АV; БТ-1АV-Л; БЭБ-1АV-Л;							18,8		18,8									5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	57,7
БТ-1АтIV; БЭБ-1АтIV; БТ-1АтIV-Л; БЭБ-1АтIV-Л										23,8		23,8						5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
БТ-1АтV; БЭБ-1АтV БТ-1АтV-Л; БЭБ-1АтV-Л													18,8		18,8			5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	57,7
БТ-2АIIIв; БЭБ-2АIIIв; БТ-2АIIIв-Л; БЭБ-2АIIIв-Л	23,8		23,8															5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
БТ-2АIV; БЭБ-2АIV; БТ-2АIV-Л; БЭБ-2АIV-Л				23,8		23,8												5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
БТ-2АV; БЭБ-2АV; БТ-2АV-Л; БЭБ-2АV-Л							18,8		18,8									5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	57,7
БТ-2АтIV; БЭБ-2АтIV; БТ-2АтIV-Л; БЭБ-2АтIV-Л										23,8		23,8						5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
БТ-2АтV; БЭБ-2АтV; БТ-2АтV-Л; БЭБ-2АтV-Л													18,8		18,8			5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	57,7
БТ-2П БТ-2П-Л																13,2	13,2	5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	52,1
БТ-3АIIIв; БЭБ-3АIIIв; БТ-3АIIIв-Л; БЭБ-3АIIIв-Л		29,4	29,4															5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	68,3
БТ-3АIV; БЭБ-3АIV; БТ-3АIV-Л; БЭБ-3АIV-Л					29,4	29,4												5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	68,3
БТ-3АV; БЭБ-3АV БТ-3АV-Л; БЭБ-3АV-Л								23,8	23,8									5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия, предназначенные для крепления плит покрытия, подвесного транспорта (197, 198, 199) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.

ТК 1975

Выборка стали на балки пролетом 6м с напрягаемой арматурой

Серия 1.462-10
Выпуск 1 Лист 14

Цилиндрзонпий г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Рук. группы Инженер

Марка балки	Напрягаемая арматура															Ненапрягаемая арматура						Закладные изделия						Общий расход стали кг
	Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь по ЧМТУ4-177-67			Сталь по ГОСТ 10884-71						Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь по ГОСТ 5781-61*			ГОСТ 103-57	ГОСТ 8240-72		
	Класс А-IIIв			класс А-IV			класс А-V			класс Ат-IV			класс Ат-V			класс А-I												
	ф, мм			ф, мм			ф, мм			ф, мм			ф, мм			ф, мм						ф, мм			Профиль			
	20	22	Итого кг	18	20	Итого кг	18	20	Итого кг	18	20	Итого кг	18	20	Итого кг	15	Итого кг	6	8	10	Итого кг	5	Итого кг	8	10	δ=10	Гнз трубы	Итого кг	
Б6-3Ат-IV; Б3Б-3Ат-IV; Б6-3Ат-IV-л; Б3Б-3Ат-IV-л					29,4	29,4												5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	68,3
Б6-3Ат-V; Б3Б-3Ат-V; Б6-3Ат-V-л; Б3Б-3Ат-V-л													23,8		23,8			5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	62,7
Б6-3П; Б6-3П-л																13,8	13,8	5,4	6,4	7,3	19,1	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	58,7
Б6-4АIIIв; Б3Б-4АIIIв; Б6-4АIIIв-л; Б3Б-4АIIIв-л		35,6	35,6																16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	78,8
Б6-4АIV; Б3Б-4АIV; Б6-4АIV-л; Б3Б-4АIV-л					29,4	29,4													16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	72,6
Б6-4АV; Б3Б-4АV; Б6-4АV-л; Б3Б-4АV-л							23,8		23,8										16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	67,0
Б6-4Ат-IV; Б3Б-4Ат-IV; Б6-4Ат-IV-л; Б3Б-4Ат-IV-л										29,4		29,4							16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	72,6
Б6-4Ат-V; Б3Б-4Ат-V; Б6-4Ат-V-л; Б3Б-4Ат-V-л													23,8		23,8				16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	67,0
Б6-4П																13,8	13,8		16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	63,0
Б6-5АIIIв; Б3Б-5АIIIв; Б6-5АIIIв-л; Б3Б-5АIIIв-л	44,1		44,1																16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	87,3
Б6-5АIV; Б3Б-5АIV; Б6-5АIV-л; Б3Б-5АIV-л				35,7		35,7													16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	78,9
Б6-5АV; Б3Б-5АV; Б6-5АV-л; Б3Б-5АV-л								29,4	29,4										16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	72,6
Б6-5Ат-IV; Б3Б-5Ат-IV; Б6-5Ат-IV-л; Б3Б-5Ат-IV-л										35,7		35,7							16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	78,9
Б6-5Ат-V; Б3Б-5Ат-V; Б6-5Ат-V-л; Б3Б-5Ат-V-л														29,4	29,4				16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	72,6

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия, предназначенные для креплений плит покрытия подвесного транспорта (М7, М8, М9) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.

ТК 1975

Выборка стали на балки пролетом 6м с напрягаемой арматурой (продолжение)

Серия 1.462-10 Выпуск 1 Лист 15

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦНИИЭПсельстроя г. Москва

Гл. инженер Альтенберг

Рук. группы Кон

Марка балки	Напрягаемая арматура																Ненапрягаемая арматура					Закладные изделия					Общий расход стали кг
	Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь по ИМ191-117.67				Сталь по ГОСТ 10884-71						Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61*			Сталь класса В-I по ГОСТ 6727-53*		Сталь класса А-II по ГОСТ 5781-61*		ГОСТ 19357*	ГОСТ 82642		
	Класс А-IIIв			Класс А-IV			Класс А-V				Класс Ат-IV			Класс Ат-V										Профиль			
	ф, мм			ф, мм			ф, мм				ф, мм			ф, мм			ф, мм			ф, мм		ф, мм					
	22	25	Итого кг	22	25	Итого кг	18	20	22	Итого кг	22	25	Итого кг	18	20	22	Итого кг	8	10	Итого кг	5	Итого кг	8	10	6+10	№3 ГТУ 181	Итого кг	
6Б-6АIIIв; 6Э6-6АIIIв; 6Б-6АIIIв-Л; 6Э6-6АIIIв-Л		45,8	45,8															16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	89,0
6Б-6АIV; 6Э6-6АIV; 6Б-6АIV-Л; 6Э6-6АIV-Л					45,8	45,8												16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	89,0
6Б-6АV; 6Э6-6АV; 6Б-6АV-Л; 6Э6-6АV-Л;							35,7			35,7								16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	78,9
6Б-6АтIV; 6Э6-6АтIV; 6Б-6АтIV-Л; 6Э6-6АтIV-Л											45,8	45,8						16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	89,0
6Б-6АтV; 6Э6-6АтV; 6Б-6АтV-Л; 6Э6-6АтV-Л														35,7			35,7	16,1	7,3	23,4	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	78,9
6Б-7АIIIв; 6Э6-7АIIIв; 6Б-7АIIIв-Л; 6Э6-7АIIIв-Л	53,4		53,4															6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	102,1
6Б-7АIV; 6Э6-7АIV; 6Б-7АIV-Л; 6Э6-7АIV-Л				53,4		53,4												6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	102,1
6Б-7АV; 6Э6-7АV; 6Б-7АV-Л, 6Э6-7АV-Л								44,1		44,1								6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	92,8
6Б-7АтIV; 6Э6-7АтIV; 6Б-7АтIV-Л; 6Э6-7АтIV-Л											53,4		53,4					6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	102,1
6Б-7АтV; 6Э6-7АтV; 6Б-7АтV-Л; 6Э6-7АтV-Л															44,1		44,1	6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	92,8
6Б-8АIIIв; 6Э6-8АIIIв		68,7	68,7															6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	117,4
6Б-8АIV; 6Э6-8АIV;					68,7	68,7												6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	117,4
6Б-8АV; 6Э6-8АV;									53,4	53,4								6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	102,1
6Б-8АтIV; 6Э6-8АтIV												68,7	68,7					6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	117,4
6Б-8АтV; 6Э6-8АтV																53,4	53,4	6,4	22,5	28,9	4,7	4,7	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	102,0

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия, предназначенные для крепления плит покрытия, подвесного транспорта (№7,108,№8) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.

ТК 1975

Выборка стали на балки пролетом 6 м с напрягаемой арматурой (продолжение)

Серия 1.462-10
Выпуск 1
Лист 16

Схема 1




Схема 2




Схема 3




Схема 4





Схема 5




Марка балки	Напрягаемая арматура	Усилие натяжения (стержня или пряди) Т	№ позиции, выпуск 2 лист 17	Схемы расположения напрягаемой арматуры
БЭ-1АIIIв; БЭЭ-1АIIIв	2Ф20А-IIIв	15,6 / 15,0	71	1
БЭ-1АIV; БЭЭ-1АIV	3Ф16А-IV	10,3 / 10,6	74	2
БЭ-1АV; БЭЭ-1АV	3Ф14А-V	11,1 / 11,1	84	
БЭ-1АтIV; БЭЭ-1АтIV	3Ф16Ат-IV	10,9 / 10,6	79	
БЭ-1АтV; БЭЭ-1АтV	3Ф14Ат-V	11,1 / 11,1	90	
БЭ-1П	2Ф15П-7	18,7 / —	96	1
БЭ-2АIIIв; БЭЭ-2АIIIв	3Ф18А-IIIв	12,6 / 12,2	70	2
БЭ-2АIV; БЭЭ-2АIV	2Ф20А-IV	16,7 / 16,6	76	1
БЭ-2АV; БЭЭ-2А V	3Ф16А-V	14,5 / 14,5	85	2
БЭ-2АтIV; БЭЭ-2АтIV	2Ф20Ат-IV	16,7 / 16,6	81	1
БЭ-2АтV; БЭЭ-2АтV	3Ф16Ат-V	14,5 / 14,5	91	2


Марка балки	Напрягаемая арматура	Усилие натяжения (стержня или пряди) Т	№ позиции выпуск 2 лист 17	Схемы расположения напрягаемой арматуры
БЭ-3АIIIв, БЭЭ-3АIIIв	3Ф20А-IIIв	15,6 / 15,0	71	2
БЭ-3АIV, БЭЭ-3АIV	3Ф18А-IV	13,7 / 13,4	75	
БЭ-3АV; БЭЭ-3АV	3Ф16А-V	14,5 / 14,5	85	
БЭ-3АтIV; БЭЭ-3АтIV	3Ф18Ат-IV	13,7 / 13,4	80	
БЭ-3АтV; БЭЭ-3АтV	3Ф16Ат-V	14,5 / 14,5	91	
БЭ-3П	3Ф15П-7	18,7 / —	96	
БЭ-4АIIIв; БЭЭ-4АIIIв	2Ф25А-IIIв	24,3 / 23,5	73	1
БЭ-4АIV, БЭЭ-4АIV	3Ф20А-IV	16,7 / 16,6	76	2
БЭ-4АV; БЭЭ-4АV	3Ф18А-V	18,3 / 18,3	86	
БЭ-4АтIV; БЭЭ-4АтIV	3Ф20Ат-IV	16,7 / 16,6	81	
БЭ-4АтV, БЭЭ-4АтV	3Ф18Ат-V	18,3 / 18,3	92	


Марка балки	Напрягаемая арматура	Усилие натяжения (стержня или пряди) Т	№ позиции выпуск 2 лист 17	Схемы расположения напрягаемой арматуры
БЭ-4П	4Ф15П-7	18,7 / —	96	4
БЭ-5АIIIв; БЭЭ-5АIIIв	3Ф22А-IIIв	18,8 / 18,2	72	2
БЭ-5АIV; БЭЭ-5АIV	3Ф22А-IV	20,5 / 20,1	77	
БЭ-5АV; БЭЭ-5АV	3Ф20А-V	22,6 / 22,6	87	
БЭ-5АтIV; БЭЭ-5АтIV	3Ф22Ат-IV	20,5 / 20,1	82	
БЭ-5АтV; БЭЭ-5АтV	3Ф20Ат-V	22,6 / 22,6	93	
— БЭ-5П	6Ф15П-7	18,7 / —	96	5
БЭ-6АIIIв; БЭЭ-6АIIIв	6Ф18А-IIIв	12,6 / 12,2	70	3
БЭ-6АIV; БЭЭ-6АIV	3Ф25А-IV	26,6 / 25,9	78	2
БЭ-6АV; БЭЭ-6АV	3Ф22А-V	27,4 / 27,4	88	
БЭ-6АтIV; БЭЭ-6АтIV	3Ф25Ат-IV	26,6 / 25,9	83	
БЭ-6АтV, БЭЭ-6АтV	3Ф22Ат-V	27,4 / 27,4	94	
БЭ-7АIIIв; БЭЭ-7АIIIв	6Ф22А-IIIв	18,8 / 18,2	72	3
БЭ-7АIV; БЭЭ-7АIV	6Ф20А-IV	16,7 / 16,6	76	
БЭ-7АV; БЭЭ-7АV	3Ф25А-V	35,3 / 35,3	89	2
БЭ-7АтIV; БЭЭ-7АтIV	6Ф20Ат-IV	16,7 / 16,6	81	3
БЭ-7АтV; БЭЭ-7АтV	3Ф25Ат-V	35,3 / 35,3	95	2


1. В числителе дано усилие натяжения одного стержня при натяжении арматуры механическим способом на упоры стенда, в знаменателе максимальное усилие при натяжении электротермическим способом.
2. Размеры конструктивных элементов балок бетона условно опущены.
3. В случае отсутствия арматуры диаметров 22 и 25 мм классов А-IV, Ат-IV, А-V и Ат-V в балках 5, 6 и 7 несущих способностей возможно применение 4Ф20 вместо 3Ф22 и 6Ф18 вместо 3Ф25 с расположением по схемам, соответственно, 3 и 4.


ТК 1975г	Схемы расположения и усилия натяжения напрягаемой арматуры в балках пролетом 9м	Серия 1.462-10 Выпуск 1	Лист 17











1. На фасаде, узлах и разрезах напрягаемая арматура условно не показана.
2. Расположение напрягаемой арматуры дано на листе 17.
3. Спецификация арматурных изделий дана на листе 19.
4. Опалубочный чертеж дан на листе 10.
5. При установке арматурных изделий проектную величину защитных слоев обеспечить установкой бетонных или пластмассовых фиксаторов.
6. КР22 ÷ КР24 и М6 закрепить вязальной проволокой к КР26, КР27, а С5 к М4.

ТК 1975	Арматурный чертеж балок пролетом 9м с напрягаемой арматурой.	Серия 1.462-10 Выпуск 1 / Лист 18

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
Б9-1АIIIв Б39-1АIIIв Б9-1АIIIв-Л Б39-1АIIIв-Л	КР22	1	10
	КР25	1	11
	КР26	1	12
	С5	2	15
	С6	16	15
	71	2	17
Б9-1АIV Б39-1АIV Б9-1АIV-Л Б39-1АIV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	74	3	17
Б9-1АV Б39-1АV Б9-1АV-Л Б39-1АV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	84	3	17
Б9-1А$_т$IV Б39-1А$_т$IV Б9-1А$_т$IV-Л Б39-1А$_т$IV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	79	3	17
Б9-1А$_т$V Б39-1А$_т$V Б9-1А$_т$V-Л Б39-1А$_т$V-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	90	3	17
Б9-1П Б9-1П-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	96	2	17
Б9-2АIIIв Б39-2АIIIв Б9-2АIIIв-Л Б39-2АIIIв-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	70	3	17

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
Б9-2АII Б39-2АII Б9-2АII-Л Б39-2АII-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	76	2	17
Б9-2АI Б39-2АI Б9-2АI-Л Б39-2АI-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	85	3	17
Б9-2А$_т$II Б39-2А$_т$II Б9-2А$_т$II-Л Б39-2А$_т$II-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	81	2	17
Б9-2А$_т$I Б39-2А$_т$I Б9-2А$_т$I-Л Б39-2А$_т$I-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	91	3	17
Б9-3АIIIв Б39-3АIIIв Б9-3АIIIв-Л Б39-3АIIIв-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	75	3	17
Б9-3АII Б39-3АII Б9-3АII-Л Б39-3АII-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	85	3	17
Б9-3А$_т$III Б39-3А$_т$III Б9-3А$_т$III-Л Б39-3А$_т$III-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	80	3	17

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
Б9-3А$_т$V Б39-3А$_т$V Б9-3А$_т$V-Л Б39-3А$_т$V-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	91	3	17
Б9-3П Б9-3П-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	96	3	17
Б9-4АIIIв Б39-4АIIIв Б9-4АIIIв-Л Б39-4АIIIв-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	73	2	17
Б9-4АIV Б39-4АIV Б9-4АIV-Л Б39-4АIV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	76	3	17
Б9-4АV Б39-4АV Б9-4АV-Л Б39-4АV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	86	3	17
Б9-4А$_т$IV Б39-4А$_т$IV Б9-4А$_т$IV-Л Б39-4А$_т$IV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	81	3	17
Б9-4А$_т$V Б39-4А$_т$V Б9-4А$_т$V-Л Б39-4А$_т$V-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	92	3	17
Б9-4П	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	96	4	17

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа выпуск 2
Б9-5АIIIв Б39-5АIIIв Б9-5АIIIв-Л Б39-5АIIIв-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	72	3	17
Б9-5АIV Б39-5АIV Б9-5АIV-Л Б39-5АIV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	77	3	17
Б9-5АV Б39-5АV Б9-5АV-Л Б39-5АV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	87	3	17
Б9-5А$_т$IV Б39-5А$_т$IV Б9-5А$_т$IV-Л Б39-5А$_т$IV-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	82	3	17
Б9-5А$_т$V Б39-5А$_т$V Б9-5А$_т$V-Л Б39-5А$_т$V-Л	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	93	3	17
Б9-5П	КР22, КР25, КР26 С5,С6 по Б9-1АIIIв		
	96	6	17
Б9-6АIIIв Б39-6АIIIв	КР22	1	10
	КР25	1	11
	КР27	1	12
	С5	2	15
	С6	16	15
	70	6	17

Марка балки	Марка изделия	Кол. шт.	№ листа Выпуск 2
Б9-6АII Б39-6АII	КР22, КР25, КР27 С5,С6 по Б9-6АIIIв		
	78	3	17
Б9-6АI Б39-6АI	КР25, КР27, С5,С6 по Б9-6АIIIв		
	КР23	1	10
	88	3	17
Б9-6А$_т$II Б39-6А$_т$II	КР22, КР25, КР27 С5,С6 по Б9-6АIIIв		
	83	3	17
Б9-6А$_т$I Б39-6А$_т$I	КР25, КР27, С5, С6 по Б9-6АIIIв		
	КР23	1	10
	94	3	17
Б9-7АIIIв Б39-7АIIIв	КР25, КР27, С5, С6 по Б9-6АIIIв		
	КР23	1	10
	72	6	17
Б9-7АII Б39-7АII	КР25, КР27, С5, С6 по Б9-6АIIIв		
	КР23	1	10
	76	6	17
Б9-7АI Б39-7АI	КР25, КР27, С5, С6 по Б9-6АIIIв		
	КР24	1	10
	89	3	17
Б9-7А$_т$II Б39-7А$_т$II	КР25, КР27, С5, С6 по Б9-6АIIIв		
	КР23	1	10
	81	6	17
Б9-7А$_т$I Б39-7А$_т$I	КР25, КР27, С5, С6 по Б9-6АIIIв		
	КР24	1	10
	95	3	17

ТК 1975

Спецификация арматурных изделий балок пролетом 9м с напрягаемой арматурой

Серия 1.462-10

Выпуск 1 | Лист 19

ЦНИИпромзданий г. Москва

Инженер

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Марка балки	Напрягаемая арматура																	Ненапрягаемая арматура					Закладные изделия						Общий расход стали кг
	Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь по ТУ 1-177-67			Сталь по ГОСТ 10884-71						Сталь по ГОСТ 13840-68		Сталь класса AIII по ГОСТ 5781-61*			Сталь класса B-I по ГОСТ 6727-53*		Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61*		ГОСТ 103-57	ГОСТ 19281-73			
	Класс A-IIIв			Класс A-IV			Класс A-V			Класс Ат-IV			Класс Ат-V			Класс П7													
	ф, мм		Итого кг	ф, мм		Итого кг	ф, мм		Итого кг	ф, мм		Итого кг	ф, мм		Итого кг	ф, мм	Итого кг	ф, мм		Итого кг	ф, мм	Итого кг	ф, мм		ф, мм		Итого кг		
	18	20		16	18	20	14	16		16	20		14	16		15		8	10		5		8	10	6-10	22-40			
БЭ-1АIIIв; БЭЭ-1АIIIв; БЭ-1АIIIв-л; БЭЭ-1АIIIв-л		44,2	44,2															28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		119,9
БЭ-1АIV; БЭЭ-1АIV; БЭ-1АIV-л; БЭЭ-1АIV-л				42,3					42,3									28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		118,0
БЭ-1АV; БЭЭ-1АV; БЭ-1АV-л; БЭЭ-1АV-л							32,4		32,4									28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		106,1
БЭ-1АтIV; БЭЭ-1АтIV; БЭ-1АтIV-л; БЭЭ-1АтIV-л										42,3		42,3						28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		118,0
БЭ-1АтV; БЭЭ-1АтV; БЭ-1АтV-л, БЭЭ-1АтV-л													32,4		32,4			28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		108,1
БЭ-1п; БЭ-1п-л																20,0	20,0	28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		95,7
БЭ-2АIIIв; БЭЭ-2АIIIв; БЭ-2АIIIв-л; БЭЭ-2АIIIв-л	53,7		53,7															28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		129,4
БЭ-2АIV; БЭЭ-2АIV; БЭ-2АIV-л; БЭЭ-2АIV-л						44,2			44,2									28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		119,9
БЭ-2АV; БЭЭ-2АV; БЭ-2АV-л; БЭЭ-2АV-л								42,3	42,3									28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		118,0
БЭ-2АтIV; БЭЭ-2АтIV; БЭ-2АтIV-л; БЭЭ-2АтIV-л										44,2		44,2						28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		119,9
БЭ-2АтV; БЭЭ-2АтV; БЭ-2АтV-л; БЭЭ-2АтV-л														42,3	42,3			28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		118,0
БЭ-3АIIIв; БЭЭ-3АIIIв; БЭ-3АIIIв-л; БЭЭ-3АIIIв-л		66,3	66,3															28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		142,0
БЭ-3АIV; БЭЭ-3АIV; БЭ-3АIV-л; БЭЭ-3АIV-л					53,7				53,7									28,7	11,0	39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2		129,4

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия предназначенные для крепления плит покрытия, подвесного транспорта (м7, м8, м10) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.

ТК 1975

Выборка стали на балки пролетом 9 м с напрягаемой арматурой

Серия 1.462-10
Выпуск 1
Лист 20

Марка балки	Напрягаемая арматура																Ненапрягаемая арматура						Закладные изделия					Общий расход стали
	Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь по ЧМТУ 1-177-67				Сталь по ГОСТ 10884-71						Сталь по ГОСТ 13570-68		Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61*				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61*		ГОСТ 103-57*	ГОСТ 19281-73			
	Класс А-IIIв			Класс А-IV			Класс А-V				Класс Ат-IV			Класс Ат-V			Класс Л7												
	ф, мм			ф, мм			ф, мм				ф, мм			ф, мм			ф, мм		ф, мм				ф, мм		ф, мм				
	22	25	Итого кг	20	22	Итого кг	16	18	20	Итого кг	18	20	Итого кг	16	18	Итого кг	15	Итого кг	8	10	12	14	Итого кг	5	Итого кг	8	10	6-10	газ. сварка	Итого кг	кг
БЭ-3АV; БЭ-3АV-Л; БЭ-3АV-л							42,3			42,3									28,7	11,0			39,7	17,8	17,8						118,0
БЭ-3АтIV; БЭ-3АтIV-Л; БЭ-3АтIV-л; БЭ-3АтIV-Л											53,7		53,7						28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	129,4
БЭ-3АтV; БЭ-3АтV-Л; БЭ-3АтV-л; БЭ-3АтV-Л														42,3		42,3			28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	118,0
БЭ-3П; БЭ-3П-л																	30,0	30,0	28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	105,7
БЭ-4АIIIв; БЭ-4АIIIв-Л; БЭ-4АIIIв-л		69,0	69,0																28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	144,7
БЭ-4АIV; БЭ-4АIV; БЭ-4АIV-Л; БЭ-4АIV-л;				66,3		66,3													28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	142,0
БЭ-4АV; БЭ-4АV; БЭ-4АV-Л; БЭ-4АV-л								53,7		53,7									28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	129,4
БЭ-4АтIV; БЭ-4АтIV; БЭ-4АтIV-Л; БЭ-4АтIV-Л												66,3	66,3						28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	142,0
БЭ-4АтV; БЭ-4АтV; БЭ-4АтV-Л; БЭ-4АтV-л															53,7	53,7			28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	129,4
БЭ-4П																	40,0	40,0	28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	115,7
БЭ-5АIIIв; БЭ-5АIIIв; БЭ-5АIIIв-Л; БЭ-5АIIIв-л	80,1		80,1																28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	155,8
БЭ-5АIV; БЭ-5АIV; БЭ-5АIV-Л; БЭ-5АIV-л					80,1	80,1													28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	155,8
БЭ-5АV; БЭ-5АV; БЭ-5АV-Л; БЭ-5АV-л									66,3	66,3									28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	142,0

В таблице учтен расход стали на закладные изделия предназначенные для крепления плит покрытия, подвесного транспорта (М7, М8, М10) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.

ТК 1975

Выборка стали на балки пролетом 9м с напрягаемой арматурой. (Продолжение)

Серия 1.462-10
Выпуск 1
Лист 21

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Марка балки	Напрягаемая арматура																		Ненапрягаемая арматура					Закладные детали					Общий расход стали кг
	Сталь по ГОСТ 5781-61*						Сталь по ТУ 14-1-177-67			Сталь по ГОСТ 10884-71							Сталь по ГОСТ 6727-53		Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61*					Сталь по ГОСТ 5781-61*		ГОСТ 19281-73	ГОСТ 23279-78		
	Класс А-III в			Класс А-IV			Класс А-V			Класс Ат-IV			Класс Ат-V				Класс В-II													
	Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм				Ф мм		Ф, мм					Ф, мм		Ф, мм			
	18	22	Итого кг	20	25	Итого кг	22	25	Итого кг	20	22	25	Итого кг	20	22	25	Итого кг	15	Итого кг	8	10	12	14	Итого кг	5	Итого кг	6	10	5-10	16-36	кг	
БЭ9-5Ат-IV; БЭ9-5Ат-IVв; БЭ9-5Ат-IV-л; БЭ9-5Ат-IVв-л											80,1		80,1							28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	5,2	10,4	1,1	18,2	135,8
БЭ9-5Ат-V; БЭ9-5Ат-V; БЭ9-5Ат-V-л, БЭ9-5Ат-V-л														56,3			56,3			28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	142,0
БЭ9-5П																		60,0	60,0	28,7	11,0			39,7	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	135,7
БЭ9-6АIVв; БЭ9-6АIVв	107,4		107,4																	6,4	45,9			52,3	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	195,7
БЭ9-6АIV; БЭ9-6АIV					105,5	105,5														6,4	45,9			52,3	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	131,8
БЭ9-6АV, БЭ9-6АV							80,1		80,1											6,4	34,9	15,8		57,1	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	173,2
БЭ9-6Ат-IVв; БЭ9-6Ат-IVв												103,5	103,5							6,4	45,9			52,3	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	191,8
БЭ9-6Ат-V; БЭ9-6Ат-V															80,1		80,1			6,4	34,9	15,8		57,1	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	173,2
БЭ9-7АIVв; БЭ9-7АIVв		160,2	160,2																	6,4	34,9	15,8		57,1	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	253,3
БЭ9-7АIV; БЭ9-7АIV				132,6		132,6														6,4	34,9	15,8		57,1	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	225,7
БЭ9-7АV; БЭ9-7АV							103,5	103,5												6,4	34,9		21,5	62,8	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	202,3
БЭ9-7Ат-IV; БЭ9-7Ат-IV										132,6			132,6							6,4	34,9	15,8		57,1	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	225,7
БЭ9-7Ат-V; БЭ9-7Ат-V																103,5	103,5			6,4	34,9		21,5	62,8	17,8	17,8	0,5	6,2	10,4	1,1	18,2	202,3

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия, предназначенные для крепления плит покрытия подвесного транспорта (см. КЖ.КМ, КМ10) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.


ТК


Выборка стали на балку пролетом 9 м с напрягаемой арматурой продолжение

Серия 1.462-10


Выпуск 1

Лист 22







1-1




2-2
Для балок Б6-1АIII, Б6-2АIII



2-2
Для балки Б6-3АIII



3-3




Марка балки	Марка изделия	Кол. изделий, шт.	№ листа. Выпуск 2
Б6-1АIII	КР1	1	1
	КР9	1	4
	С1	2	6
Б6-2АIII	КР2	1	1
	КР9	1	4
	С1	2	6
Б6-3АIII	КР3	1	1
	КР9	1	4
	С1	2	6


1. Опалубочный чертеж балок на листе 10.
2. При установке арматурных изделий проектную величину защитных слоев обеспечить установкой бетонных или пластмассовых фиксаторов
3. КР9 и М5 закрепить вязальной проволокой к каркасам КР1÷КР3, а С1 - к М2.


ТК 1975


Арматурный чертеж балок Б6-1АIII, Б6-2АIII, Б6-3АIII


Серия 1.462-10 выпуск 7 лист 23














1. Опалубочный чертеж дан на листе 10.
2. При установке арматурных изделий проектную величину защитных слоев обеспечить установкой бетонных или пластмассовых фиксаторов.
3. КР9 и М5 закрепить вязальной проволокой к каркасам КР4÷КР7, а С1 - к М2.

Марка балки	Марка изделия	Кол. изделий, шт.	№ листа выпуска 2
6Б-4А^{III}	КР4	1	2
	КР8	1	3
	КР9	1	4
	С1	2	6
6Б-5А^{III}	КР5	1	2
	КР8	1	3
	КР9	1	4
	С1	2	6
6Б-6А^{III}	КР6	1	2
	КР8	1	3
	КР9	1	4
	С1	2	6
6Б-7А^{III}	КР7	1	2
	КР8	1	3
	КР9	1	4
	С1	2	6

ТК 1975	Арматурный чертеж балок 6Б-4А^{III}, 6Б-5А^{III}, 6Б-6А^{III}, 6Б-7А^{III}.	Серия 1.462-10 Выпуск 1	Лист 24







Марка балки	Марка изделия	Кол. изделий, шт.	№ листа, выпуск 2
Б9-1АIIIв	КР13	1	7
	КР18	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5		15
Б9-2АIIIв	КР13	1	7
	КР19	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5	2	15
Б9-3АIIIв	КР16	1	8
	КР18	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5	2	15

Марка балки	Марка изделия	Кол. изделий, шт	№ листа, выпуск 2
Б9-4АIIIв	КР16	1	8
	КР18	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5	2	15
Б9-5АIIIв	КР14	1	7
	КР20	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5	2	15
Б9-6АIIIв	КР15	1	7
	КР21	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5	2	15
Б9-7БIIIв	КР17	1	8
	КР21	1	9
	КР22	1	10
	КР25	1	11
	С5	2	15

1. Опалубочный чертеж балки на листе 10.
2. При установке арматурных изделий проектную величину защитных слоев обеспечить установкой бетонных или пластмассовых фиксаторов.
3. КР22 и М6 закрепить вязальной проволокой к каркасам КР13 ÷ КР17.

ГСКБ по ж.-б. конструкциям Госстроя СССР
г. Москва

Гл. инж. проекта КСЧ Янзенберг
Рук. группы Котова
Инженер

ТК 1975

Арматурный чертеж балок Б9-1АIIIв, Б9-2АIIIв, Б9-3АIIIв, Б9-4АIIIв, Б9-5АIIIв, Б9-6АIIIв, Б9-7АIIIв

Серия 1.462-2.2
Выпуск 1
Лист 9Б

Марка балки	Ненапрягаемая арматура. Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61* Ф, мм								Итого кг	Сталь класса В-I по ГОСТ 6727-53* Ф, мм	Итого кг	Расход стали без закладных изделий кг	Закладные изделия. Сталь класса Ас-II по ГОСТ 5781-61* Ф, мм		ГОСТ 103-57 Горизонтальная	ГОСТ 3282-52 Полосовая	Итого кг	Общий расход стали кг
	6	8	10	20	22	25	28	32		5			8	10	δ=10	толщ. 80		
ББ-1АIII		10,5	7,5	26,4					44,4	4,5	4,5	48,9	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	64,0
ББ-2АIII		10,5	7,5		31,9				49,9	4,5	4,5	54,4	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	69,5
ББ-3АIII		14,5	7,5	11,7		22,9			52,6	4,5	4,5	57,1	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	72,2
ББ-4АIII			23,8			43,0			66,8	6,3	6,3	72,1	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	87,1
ББ-5АIII			23,8				52,7		76,5	6,3	6,3	82,8	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	97,9
ББ-6АIII			23,8				23,7	37,5	85,0	6,3	6,3	91,3	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	106,4
ББ-7АIII			23,8					69,7	93,5	6,3	6,3	99,8	0,5	3,8	9,4	1,4	15,1	114,9
БУ-1АIII	1,0	30,5	11,3	66,1					108,9	13,9	13,9	122,8	0,5	6,0*	10,4	1,1	18,0	140,8
БУ-2АIII		32,3	11,3	21,9	53,4				118,9	13,9	13,9	132,8	0,5	6,0	10,4	1,1	18,0	150,8
БУ-3АIII	1,0	30,5	11,3	44,2	42,4				129,4	13,9	13,9	143,3	0,5	6,0	10,4	1,1	18,0	161,3
БУ-4АIII	1,0	30,5	11,3	44,2	42,4				129,4	13,9	13,9	143,3	0,5	6,0	10,4	1,1	18,0	161,3
БУ-5АIII		30,5	14,1		26,6		86,5		157,7	13,9	13,9	171,6	0,5	6,0	10,4	1,1	18,0	189,6
БУ-6АIII			61,7					169,1	230,8	13,9	13,9	244,7	0,5	6,0	10,4	1,1	18,0	262,7
БУ-7АIII			61,7					195,6	257,3	13,9	13,9	271,2	0,5	6,0	10,4	1,1	18,0	289,2

В таблице не учтен расход стали на закладные изделия, предназначенные для крепления плит подвесного транспорта (М7, М8, М9, М10) и накладные изделия для крепления балок к колоннам.

gost.e-ecolog.ru

ТК 1975

Выборка стали на балки пролетами 6 и 9 м с ненапрягаемой арматурой.

Серия 1.462.10 Выпуск 1 Лист 26