УДК 629.7.028 4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЦЕПОЧКИ ШАРИКОВЫЕ С НАКОНЕЧНИКАМИ

ОСТ1 00667-73

На 4 страницах

Взамен

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шариковые цепочки с наконечниками (в дальнейшем изложении – цепочки) предназначенные для крепления съемных крышек люков и аналогичных узлов к изделию.

Издание официальное

ГР 2989 от 14.01.74

Перепечатка воспрещена

Инв № дубликата 1621
Инв № подлинника
Лит изм 2 7232
№ изв. 3 7914

gost.e-ecolog.ru

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цепочки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по ОСТ 1 11360-73.

1.2. Цепочки не должны иметь трещин, расслоений и других дефектов.

1.3. Разрушающие усилия цепочки без наконечников:

- типоразмеров 1, 2 - не менее 8,7 кгс;
- типоразмеров 3, 4, 5 - не менее 8,9 кгс;
- типоразмеров 6, 7, 8, 9 - не менее 14,2 кгс;
- типоразмера 10 - не менее 8,0 кгс

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Цепочки одного типоразмера предъявляются к сдаче партиями до 500 шт.

2.2. Внешнему осмотру, обмеру и контролю качества покрытия подвергается 2% цепочек от партии.

2.3. Если из числа отобранных для внешнего осмотра и обмера цепочек окажется хотя бы одна, не удовлетворяющая требованиям настоящего стандарта, проводится повторная проверка, для которой берется удвоенное количество образцов.

2.4. Цепочки без наконечников должны быть подвергнуты испытаниям на разрыв в количестве 1 шт. от партии.

2.5. При испытаниях на разрыв звенья цепочек без наконечников должны занимать правильное взаимное положение - без скручивания и перекосов.

2.6. В случае разрушения цепочки без наконечников при нагрузке меньше разрушающих усилий, указанных в пункте 1.3., испытанию подвергается удвоенное количество образцов.

2.7. Результаты повторного испытания являются окончательными. Партия цепочек без наконечников, не выдержавшая испытания, бракуется.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Внешний осмотр цепочки производится визуально.

3.2. Контроль размеров цепочек производится универсальным измерительным инструментом, предельными калибрами и шаблонами.

3.3. Испытание цепочек без наконечников на разрыв производится на разрывной машине.

Инв. № дубликата | 1621
Инв. № подлинника
Лит изм | 2
№ изв | 7232

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка обозначения и клеймо окончательной приемки должны ставиться на бирке.

4.2. Консервацию цепочек производить пластичной смазкой (ГОСТ 19537-74) путем двухкратного погружения их в смазку сначала при 105-115°С, а затем при 60-80°С.

Цепочки упаковываются в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569-65.

4.3. Цепочки упаковываются в фанерные ящики, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 5959-71.

4.4. Внутренние размеры фанерных ящиков должны быть подобраны по ГОСТ 21140-75 в зависимости от длины цепочек.

Ящики должны быть внутри выстланы двухслойной упаковочной бумагой по ГОСТ 8828-75 или бумагой БУ-Б по ГОСТ 515-77.

4.5. Масса ящика с цепочками не должна превышать 10 кг.

4.6. Маркировка тары - по ОСТ 1 00582-72.

4.7. В один ящик упаковываются цепочки одного типоразмера.

4.8. Каждая партия цепочек должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество и соответствие требованиям настоящего стандарта и содержащим:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- количество и обозначение цепочек или деталей;
- результаты испытаний;
- дата изготовления.

4.9. Транспортирование цепочек разрешается производить любым видом транспорта по любым дорогам без ограничения расстояния.

4.10. Хранение цепочек должно проводиться в упаковке в сухих отапливаемых помещениях, соответствующих требованиям действующей отраслевой документации.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик должен гарантировать соответствие шариковых цепочек требованиям настоящего стандарта.

5.2. Гарантийный срок цепочек устанавливается 6 лет со дня отгрузки.

Инв. № дубликата | 1621
Инв. № подлинника
Лит изм | 1 | 2
№ изв | 5713 | 7232

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
2	1;2,3	–	–	–	7232		24 04 78г	1 01 1979г
3	1;	–	4	–	7914		7.01.80г	1.07.1980г.

gost.e-ecolog.ru