ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ

Требования безопасности

ОСТ 26 - 04 -1362- 75

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата
19.05.76

gost.e-ecolog.ru

УТВЕРЖДЕН

ОСТ 26-04-1362-75 ДУ
18.12.75г

УДК 621.642.02:658.382.3

Группа Г07

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НА ПОВЕРХНОСТЯХ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ Требования безопасности

ОСТ 26-04-1362-75

Вводится впервые

Приказом
от 19 г.

срок действия установлен
с 1 июля 1976 г.
~~до 1 июля 1981 г.~~ 26 г ①

②

1. Настоящий стандарт распространяется на содержание случейных жировых загрязнений поверхностей, контактирующих с жидким кислородом при любых давлениях и температурах.

2. Стандарт устанавливает требования взрывопожаробезопасности при содержании жировых загрязнений поверхностей, контактирующих с жидким кислородом.

3. Содержание жировых загрязнений на поверхностях, контактирующих с жидким кислородом, в зависимости от давления даны в таблице.

Инв. № подл. 322 | Подпись и дата 13.05.76 | Взамен инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ГР N 1330 от 4.03 76

ГОСТ 1.0-68 (3)

Давление, МПа (кгс/см^2)	Содержание жировых загрязнений, мг/м 2, не более
До 0,6 (6)	I000
Св.0,6 (6) до I,6 (I6)	500
" I,6 (I6) " 4,0 (40)	200
" 4,0 (40) " 6,4 (64)	I00
" 6,4 (64)	50

Примечание.

В случае, когда поверхность может контактировать как с жидким, так и с газообразным кислородом, необходимо пользоваться наименьшими из регламентированных содержаний (для жидкости или газа при соответствующих параметрах кислорода).

4. Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке технологии обезжиривания изделий и при контроле чистоты поверхностей изделий перед их использованием в среде жидкого кислорода, а также при определении сроков обезжиривания изделий, на поверхностях которых могут накапливаться жировые загрязнения.

5. Выполнение требований настоящего стандарта на содержание жировых загрязнений поверхностей, контактирующих с жидким кислородом, должно обеспечиваться технологией обезжиривания, принятой заводом-изготовителем, согласно ОСТ 26-04-312-~~71~~ 83. (2)

6. Методы определения жировых загрязнений, согласно ОСТ 26-04-2574-80 (2)

Исполнители:

Начальник лаборатории		Б.А.ИВАНОВ
Начальник сектора		С.Е.НАРКУНСКИЙ
Ст.научный сотрудник		Н.А.ШЕПОТЬЕВ
Инженер		В.П.ПУСТОВАЛОВ
Ст.инженер отдела стандартизации		А.А.ЗАЙЦЕВА

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата
13.05.76
325

ГОСТ 1.0-68 (5)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	изъятых					
1	1					Изм. 1 (9-81)			26.02.81
2	1,2					Изм. 2 (2-86)			13.01.86

Инв. № подл. 322 | Подп. и дата 30.07.86 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

gost.e-ecolog.ru