ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.241-7

КОМПЛЕКСНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Выпуск 2

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ 5650, 6850 И 8650 ММ, ШИРИНОЙ 940, 1190, 1490 И 2980 ММ С ОСНОВАНИЕМ ПОЛА ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ИЗ 2-Х ЧАСТЕЙ

ЧАСТЬ 2
(СТР.117-207)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать I 1986 года

Заказ № 3030 Тираж 3040 экз.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К. пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.12-4АтVбс(АIIIV)Т-БА	ПК56.12-4АтVбс(АIIIV)Т-БВ	ПК56.12-4АтVбс(АIIIV)Т-БГ	ПК56.12-6АтVбс(АIIIV)Т-БА	ПК56.12-6АтVбс(АIIIV)Т-БВ	ПК56.12-6АтVбс(АIIIV)Т-БГ	ПК56.12-8АтVбс(АIIIV)Т-А	ПК56.12-8АтVбс(АIIIV)Т-Б	ПК56.12-8АтVбс(АIIIV)Т-В	ПК56.12-10АтVбс(АIIIV)Т-А	ПК56.12-10АтVбс(АIIIV)Т-Б	ПК56.12-10АтVбс(АIIIV)Т-В	ПК56.12-10АтVбс(АIIIV)Т-Г	ПК56.12-12АтVбс(АIIIV)Т-А	ПК56.12-12АтVбс(АIIIV)Т-Б	ПК56.12-12АтVбс(АIIIV)Т-В	ПК56.12-12АтVбс(АIIIV)Т-Г	ПК56.12-14АтVбс(АIIIV)Т-БА	ПК56.12-14АтVбс(АIIIV)Т-БВ
1	Битумы нефтяные, кг		025600																			
2	Битумы нефтяные строительные																					
3	Твердых марок, кг		025621																			
4	Портландцемент		573110																			
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	
7	приведенный к марке М400	0,9			0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,025			0,025			0,025			0,025			0,025			0,025		
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,026			0,026			0,026			0,026			0,026			0,026		
10	приведенный к марке М400	1,0		0,026			0,026			0,026			0,026			0,026			0,026		
11	Портландцемент приведенный																					
12	к марке М400, всего			0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019
13	Искусственный легкий																					
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102
15	Песок искусственный, м³			0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057
16	Плиты древесноволокнистые																					
17	Мягкие марки М12, м²		553612																			
18	Расход материалов в																					
19	круглом лесе, м³		553400																			
20	Плиты фибролитовые, м²																					

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Нач. отд.	Треков	
Н. контр	Мадоян	
ГИП	Шахова	
Рук. гр	Мадоян	
Инженер	Бурмакова	
Техник	Мишкина	

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Ведомость расхода материалов

Стадия	Лист	Листов
Р	1	91

ЦНИИЭП учебных зданий

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК56.12-4АтV(АV)Т-БГ	ПК56.12-7АтV(АV)Т-БА	ПК56.12-7АтV(АV)Т-БВ	ПК56.12-7АтV(АV)Т-БГ	ПК56.12-9АтV(АV)Т-А	ПК56.12-9АтV(АV)Т-В	ПК56.12-9АтV(АV)Т-Г	ПК56.12-11АтV(АV)Т-А	ПК56.12-11АтV(АV)Т-В	ПК56.12-11АтV(АV)Т-Г	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-А	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-В	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-Г	ПК56.12-6АтIVс(АIV)Т-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600														
2	Битумы нефтяные строительные																
3	Твердых марок, кг		025621														
4	Портландцемент		573110														
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,041		0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	0,041	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,037		0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	0,037	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,025			0,025			0,025			0,025			0,025
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,026			0,026			0,026			0,026			0,026
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,026			0,026			0,026			0,026			0,026
11	Портландцемент приведенный к																
12	марке М400, всего			0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026
13	Искусственный легкий																
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102
15	Песок искусственный, м³			0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057
16	Плиты древесноволокнистые																
17	мягкие марки М12, м²		553612														
18	Расход пиломатериалов в																
19	круглом лесе, м³		553400														
20	Плиты фибролитовые, м²																

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 ПМ

20937-02

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК 56.12-6АтIVс(АIV)Т-В	ПК 56.12-6АтIVс(АIV)Т-Г	ПК 56.12-4АтV(АV)Т-А	ПК 56.12-4АтV(АV)Т-В	ПК 56.12-4АтV(АV)Т-Г	ПК 56.12-7АтV(АV)Т-А	ПК 56.12-7АтV(АV)Т-В	ПК 56.12-7АтV(АV)Т-Г	ПК 56.15-4АтIVс(АIV)Т-БА	ПК 56.15-4АтIVс(АIV)Т-БВ	ПК 56.15-4АтIVс(АIV)Т-БГ	ПК 56.15-6АтIVс(АIV)Т-БА	ПК 56.15-6АтIVс(АIV)Т-БВ	ПК 56.15-6АтIVс(АIV)Т-БГ	ПК 56.15-8АтIVс(АIV)Т-А	ПК 56.15-8АтIVс(АIV)Т-В	ПК 56.15-8АтIVс(АIV)Т-Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,022	0,041		0,022	0,041		0,022	0,041		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,019	0,037		0,019	0,037		0,019	0,037		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,025			0,025			0,033			0,033			0,033		
9	С учетом коэф. отхода	1,006				0,026			0,026			0,033			0,033			0,033		
10	Приведенный к марке М400	1,0				0,026			0,026			0,033			0,033			0,033		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,026	0,019	0,037	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,102	0,102	0,203	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264
15	Песок искусственный, м³			0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,057	0,057	0,113	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 3

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.15-10АтIIс(АIIIТ)-А	ПК56.15-10АтIIс(АIIIТ)-В	ПК56.15-10АтIIс(АIIIТ)-Г	ПК56.15-12АтIIIс(АIIIТ)-А	ПК56.15-12АтIIIс(АIIIТ)-В	ПК56.15-12АтIIIс(АIIIТ)-Г	ПК56.15-4АтIIс(АIIТ)-БА	ПК56.15-4АтIIс(АIIТ)-ББ	ПК56.15-4АтIIс(АIIТ)-БГ	ПК56.15-8АтIIс(АIIТ)-БА	ПК56.15-8АтIIс(АIIТ)-ББ	ПК56.15-8АтIIс(АIIТ)-БГ	ПК56.15-8АтIIс(АIIТ)-А	ПК56.15-8АтIIс(АIIТ)-В	ПК56.15-8АтIIс(АIIТ)-Г	ПК56.15-11АтIIс(АIIТ)-Г	ПК56.15-11АтIIс(АIIТ)-Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																
2	Битумы нефтяные строительные																		
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026
7	приведенный к марке М400	0,8			0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,033			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,033			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,033			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131
15	Песок искусственный, м³			0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-11АтIIс(АIIIТ-Г	ПК56.15-4АтIIс(АIIIТ-А	ПК56.15-9АтIIс(АIIIТ-В	ПК56.15-4АтIVс(АIIIТ-Г	ПК56.15-6АтIVс(АIIIТ-В	ПК56.15-6АтIIс(АIIIТ-В	ПК56.15-6АтIVс(АIIIТ-Г	ПК56.15-4АтV(АIIIТ-А	ПК56.15-4АтV(АIIIТ-В	ПК56.15-4АтV(АIIIТ-Г	ПМ56.15-4АтV(АIIIТ-А	ПК56.15-5АтV(АIIIТ-В	ПК56.15-7АтV(АIIIТ-Г	ПК56.30-6АтIIс(АIIIТ-Г	ПК56.30-6АтIIс(АIIIТ-Б	ПК56.30-6АтIIс(АIIIТ-Г	ПК56.30-9АтIIс(АIIIТ-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,056	0,112	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,026	0,053		0,056	0,112	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,024	0,048		0,051	0,101	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,033			0,033			0,033			0,033			0,070			0,070
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,033			0,033			0,033			0,033			0,070			0,070
10	приведенный к марке М400	1,0			0,033			0,033			0,033			0,033			0,070			0,070
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0,024	0,048	0,033	0024	0,048	0,070	0,051	0,101	0,070
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0,264	0,131	0,131	0264	0,131	0,131	0,264	0,280	0,280	0,560	0,280
15	Песок искусственный, м³			0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,073	0,073	0,146	0,156	0,156	0,311	0,156
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

1.241-7.2 – 0.0.0 РМ

Лист 5

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК 56.30-9АIVс(АIV)Т-В	ПК 56.30-9АIVс(АIV)Т-Г	ПК 56.30-10АIVс(АIV)Т-А	ПК 56.30-10АIVс(АIV)Т-В	ПК 56.30-10АIVс(АIV)Т-Г	ПК 56.30-5АтV(АV)Т-Б	ПК 56.30-5АтV(АV)Т-В	ПК 56.30-5АтV(АV)Т-Г	ПК 56.30-6АтV(АV)Т-Б	ПК 56.30-6АтV(АV)Т-В	ПК 56.30-6АтV(АV)Т-Г	ПК 56.30-8АтV(АV)Т-А	ПК 56.30-8АтV(АV)Т-В	ПК 56.30-8АтV(АV)Т-Г	ПК 56.30-11АтV(АV)Т-А	ПК 56.30-11АтV(АV)Т-В	ПК 56.30-11АтV(АV)Т-Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112
7	приведенный к марке М400	0,9		0,051	0,101		0,051	0,101		0,051	0,101		0,051	0,101		0,051	0,101		0,051	0,101
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,070			0,070			0,070			0,070			0,070		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,070			0,070			0,070			0,070			0,070		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,070			0,070			0,070			0,070			0,070		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560
15	Песок искусственный, м³			0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
					ПК 56.30-6Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-А	ПК 56.30-6Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-Б	ПК 56.30-6Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-В	ПК 56.30-5Аm$\frac{V}{IV}$(AIV)Т-А	ПК 56.30-5Аm$\frac{V}{IV}$(AIV)Т-Б	ПК 56.30-5Аm$\frac{V}{IV}$(AIV)Т-В	ПК 56.30-6Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-А	ПК 56.30-6Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-Б	ПК 56.30-6Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-В	ПК 56.30-10Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-А	ПК 56.30-10Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-Б	ПК 56.30-10Аm$\frac{IV}{III}$(AIII)Т-В	ПК 68.12-5Аm$\frac{IV}{III}$с(AIII)Т-А	ПК 68.12-5Аm$\frac{IV}{III}$с(AIII)Т-Б	ПК 68.12-5Аm$\frac{IV}{III}$с(AIII)Т-В	ПК 68.12-7Аm$\frac{IV}{III}$с(AIII)Т-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,025	0,050	
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,056	0,112		0,025	0,050	
7	приведенный к марке М400	0,9				0,051	0,101		0,051	0,101		0,051	0,101		0,051	0,101		0,022	0,050	
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,070				0,070			0,070			0,070			0,031			0,031
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,070				0,070			0,070			0,070			0,031			0,031
10	приведенный к марке М400	1,0		0,070				0,070			0,070			0,070			0,031			0,031
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,070	0,051	0,101	0,031	0,022	0,050	0,031
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м^3		571200	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,280	0,280	0,560	0,124	0,124	0,248	0,124
15	Песок искусственный, м^3			0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,156	0,156	0,311	0,069	0,069	0,138	0,069
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М-12, м^2		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м^3		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м^2																			

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.12-7АтIIс(АIII)Т-В	ПК68.12-7АтIIс(АIII)Т-Г	ПК68.12-8АтIIс(АIII)Т-А	ПК68.12-8АтIIс(АIII)Т-В	ПК68.12-8АтIIс(АIII)Т-Г	ПК68.12-10АтIIс(АIII)Т-А	ПК68.12-10АтIIс(АIII)Т-В	ПК68.12-10АтIIс(АIII)Т-Г	ПК68.12-12АтIIс(АIII)Т-А	ПК68.12-12АтIIс(АIII)Т-В	ПК68.12-12АтIIс(АIII)Т-Г	ПК68.12-5АтV(АV)Т-А	ПК68.12-5АтV(АV)Т-В	ПК68.12-5АтV(АV)Т-Г	ПК68.12-7АтV(АV)Т-А	ПК68.12-7АтV(АV)Т-В	ПК68.12-7АтV(АV)Т-Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050
7	приведенный к марке М400	0,9		0,022	0,050		0,022	0,050		0,022	0,050		0,022	0,050		0,022	0,050		0,022	0,050
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,031			0,031			0,031			0,031			0,031		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,031			0,031			0,031			0,031			0,031		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,031			0,031			0,031			0,031			0,031		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,022	0,050	0,031	0,022	0,050	0,031	0,022	0,050	0,031	0,022	0,050	0,031	0,022	0,050	0,031	0,022	0,050
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248
15	Песок искусственный, м³			0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,089	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК68.12-8 АтIV(АIV)Т-А	ПК68.12-8 АтIV(АIV)Т-В	ПК68.12-8 АтIV(АIV)Т-Г	ПК68.12-10 АтIV(АIV)Т-А	ПК68.12-10 АтIV(АIV)Т-В	ПК68.12-10 АтIV(АIV)Т-Г	ПК68.12-12 АтIV(АIV)Т-А	ПК68.12-12 АтIV(АIV)Т-В	ПК68.12-12 АтIV(АIV)Т-Г	ПК68.15-4 АтIIIс(АIIIВ)Т-А	ПК68.15-4 АтIIIс(АIIIВ)Т-В	ПК68.15-4 АтIIIс(АIIIВ)Т-Г	ПК68.15-5 АтIIIс(АIIIВ)Т-А	ПК68.15-5 АтIIIс(АIIIВ)Т-В	ПК68.15-5 АтIIIс(АIIIВ)Т-Г	ПК68.15-9 АтIIIс(АIIIВ)Т-А	ПК68.15-9 АтIIIс(АIIIВ)Т-В
1	Битумы нефтяные, кг		025600																
2	Битумы нефтяные строительные																		
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,025	0,050		0,025	0,050		0,025	0,050		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032
7	приведенный к марке М400	0,8			0,022	0,050		0,022	0,050		0,022	0,050		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,031			0,031			0,031			0,040			0,040			0,040	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,031			0,031			0,031			0,040			0,040			0,040	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,031			0,031			0,031			0,040			0,040			0,040	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,031	0,022	0,050	0,031	0,022	0,050	0,031	0,022	0,050	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,124	0,124	0,248	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160
15	Песок искусственный, м³			0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,069	0,069	0,138	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК68.15-7АтIVс(АIV)Т-Г	ПК68.15-8АтIVс(АIV)Т-А	ПК68.15-8АтIVс(АIV)Т-В	ПК68.15-8АтIVс(АIV)Т-Г	ПК68.15-4АтV(АV)Т-А	ПК68.15-4АтV(АV)Т-В	ПК68.15-4АтV(АV)Т-Г	ПК68.15-6АтV(АV)Т-А	ПК68.15-6АтV(АV)Т-В	ПК68.15-6АтV(АV)Т-Г	ПК68.15-7АтV(АV)Т-А	ПК68.15-7АтV(АV)Т-В	ПК68.15-7АтV(АV)Т-Г	ПК68.15-8АтV(АV)Т-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600														
2	Битумы нефтяные строительные																
3	Твердых марок, кг		025621														
4	Портландцемент		573110														
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,058		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,040			0,040			0,040			0,040			0,040
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040
11	Портландцемент приведенный к																
12	марке М400, всего			0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040
13	Искусственный легкий																
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160
15	Песок искусственный, м³			0,179	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,089
16	Плиты древесноволокнистые																
17	мягкие марки М12, м²		553612														
18	Расход пиломатериалов в																
19	круглом лесе, м³		553400														
20	Плиты фибролитовые, м²																

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 10

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК68.15-8АтV(AV)Т-В	ПК68.15-8АтV(AV)Т-Г	ПК68.15-10АтV(AV)Т-А	ПК68.15-10АтV(AV)Т-В	ПК68.15-10АтV(AV)Т-Г	ПК68.15-12АтV(AV)Т-А	ПК68.15-12АтV(AV)Т-В	ПК68.15-12АтV(AV)Т-Г	ПК68.15-10АтIVс(AIV)Т-А	ПК68.15-10АтIVс(AIV)Т-В	ПК68.15-10АтIVс(AIV)Т-Г	ПК86.12-3АтIVс(AIV)Т-А	ПК86.12-3АтIVс(AIV)Т-В	ПК86.12-3АтIVс(AIV)Т-Г	ПК86.12-5АтIVс(AIV)Т-А	ПК86.12-5АтIVс(AIV)Т-В	ПК86.12-5АтIVс(AIV)Т-Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,064		0,032	0,063		0,032	0,063
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,065		0,032	0,063		0,032	0,063
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058		0,029	0,058		0,028	0,057		0,028	0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,040			0,040			0,040			0,039			0,039		
9	С учетом коэф. отхода	1,006				0,040			0,040			0,040			0,040			0,040		
10	Приведенный к марке М400	1,0				0,040			0,040			0,040			0,040			0,040		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,029	0,058	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,160	0,160	0,321	0,158	0,158	0,318	0,158	0,158	0,318
15	Песок искусственный, м³			0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,089	0,089	0,179	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.N подл. | Подп.и дата | Взам.инв.N

1241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 11

20937-02 12 Формат А3

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 86.12-7АтV̄с(АV̄)Т-А	ПК 86.12-7АтV̄с(АV̄)Т-В	ПК 86.12-7АтV̄с(АV̄)Т-Г	ПК 86.12-8АтV̄с(АV̄)Т-А	ПК 86.12-8АтV̄с(АV̄)Т-В	ПК 86.12-8АтV̄с(АV̄)Т-Г	ПК 86.12-4АтV̄(АV̄)Т-А	ПК 86.12-4АтV̄(АV̄)Т-В	ПК 86.12-4АтV̄(АV̄)Т-Г	ПК 86.12-5АтV̄(АV̄)Т-А	ПК 86.12-5АтV̄(АV̄)Т-В	ПК 86.12-5АтV̄(АV̄)Т-Г	ПК 86.12-7АтV̄(АV̄)Т-А	ПК 86.12-7АтV̄(АV̄)Т-В	ПК 86.12-7АтV̄(АV̄)Т-Г	ПК 86.12-8АтV̄(АV̄)Т-А	ПК 86.12-8АтV̄(АV̄)Т-В
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,039			0,039			0,039			0,039			0,039			0,039	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158
15	Песок искусственный, м³			0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взап. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 12

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 86.12-8 Ат IIIС (АIIIВ) Т-Г	ПК 86.15-4 Ат IIIС (АIIIВ) Т-А	ПК 86.15-4 Ат IIIС (АIIIВ) Т-В	ПК 86.15-4 Ат IIIС (АIIIВ) Т-Г	ПК 86.15-5 Ат IIIС (АIIIВ) Т-А	ПК 86.15-5 Ат IIIС (АIIIВ) Т-В	ПК 86.15-5 Ат IIIС (АIIIВ) Т-Г	ПК 86.15-6 Ат IIIС (АIIIВ) Т-А	ПК 86.15-6 Ат IIIС (АIIIВ) Т-В	ПК 86.15-6 Ат IIIС (АIIIВ) Т-Г	ПК 86.15-8 Ат IIIС (АIIIВ) Т-А	ПК 86.15-8 Ат IIIС (АIIIВ) Т-В	ПК 86.15-8 Ат IIIС (АIIIВ) Т-Г	ПК 86.15-4 Ат IIС (АIIВ) Т-А	ПК 86.15-4 Ат IIС (АIIВ) Т-В	ПК 86.15-4 Ат IIС (АIIВ) Т-Г	ПК 86.15-5 Ат IIС (АIIВ) Т-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,063		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,063		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,057		0,037	0,074		0,037	0,074		0,037	0,074		0,037	0,074		0,037	0,074	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,051			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051
10	приведенный к марке М400	1,0			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,057	0,051	0,037	0,074	0,051	0,037	0,074	0,051	0,037	0,074	0,051	0,037	0,074	0,051	0,037	0,074	0,051
13	Искусственный перкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,316	0,204	0,204	0,409	0,204	0,204	0,409	0,204	0,204	0,409	0,204	0,204	0,409	0,204	0,204	0,409	0,204
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,114	0,114	0,227	0,114	0,114	0,227	0,114	0,114	0,227	0,114	0,114	0,227	0,114	0,114	0,227	0,114
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М-12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК86.15-5АтIV(АIV)Т-В	ПК86.15-5АтIV(АIV)Т-Г	ПК86.15-6АтIV(АIV)Т-А	ПК86.15-6АтIV(АIV)Т-В	ПК86.15-6АтIV(АIV)Т-Г	ПК86.15-8АтV(АV)Т-А	ПК86.15-8АтV(АV)Т-В	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Г	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1А	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1В	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1Г	ПК56.12-8АтVс(АV)Т-1А	ПК56.12-8АтVс(АV)Т-1В	ПК56.12-8АтVс(АV)Т-1Г	ПК56.12-12АтIVс(АIV)Т-1А	ПК56.12-12АтIVс(АIV)Т-1В	ПК56.12-12АтIVс(АIV)Т-1Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																
2	Битумы нефтяные строительные																		
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, Т		573151	0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082		0,020	0,040		0,020	0,040		0,020	0,040
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,041	0,082		0,041	0,082		0,041	0,082		0,020	0,041		0,020	0,041		0,020	0,041
7	приведенный к марке М400	0,9		0,037	0,074		0,037	0,074		0,037	0,074		0,018	0,036		0,018	0,036		0,018	0,036
8	Портландцемент марки М400, Т		573112			0,051			0,051			0,025			0,025			0,025		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,051			0,051			0,025			0,025			0,025		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,051			0,051			0,025			0,025			0,025		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,037	0,074	0,051	0,037	0,074	0,051	0,037	0,074	0,025	0,018	0,036	0,025	0,018	0,036	0,025	0,018	0,036
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,204	0,409	0,204	0,204	0,409	0,204	0,204	0,409	0,101	0,101	0,202	0,101	0,101	0,202	0,101	0,101	0,202
15	Песок искусственный, м³			0,114	0,227	0,114	0,114	0,227	0,114	0,114	0,227	0,056	0,056	0,112	0,056	0,056	0,112	0,056	0,056	0,112
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

1.244-7.2-0.0.0 РМ

Лист 14

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.12-4АтV(АV)Т-1А	ПК56.12-4АтV(АV)Т-1В	ПК56.12-4АтV(АV)Т-1Г	ПК56.12-9АтIV(АIV)Т-1А	ПК56.12-9АтIV(АIV)Т-1В	ПК56.12-9АтIV(АIV)Т-1Г	ПК68.12-5АтIIIс(АIII)Т-1А	ПК68.12-5АтIIIс(АIII)Т-1В	ПК68.12-5АтIIIс(АIII)Т-1Г	ПК68.12-9АтIIIс(АIII)Т-1А	ПК68.12-8АтIIIс(АIII)Т-1В	ПК68.12-8АтIIIс(АIII)Т-1Г	ПК68.12-12АтIIIс(АIII)Т-1А	ПК68.12-12АтIIIс(АIII)Т-1В	ПК68.12-12АтIIIс(АIII)Т-1Г		
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,020	0,040		0,020	0,040		0,025	0,049		0,025	0,049		0,025	0,049		
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,020	0,041		0,020	0,041		0,025	0,049		0,025	0,049		0,025	0,049		
7	приведенный к марке М400	0,9			0,018	0,036		0,018	0,036		0,022	0,045		0,022	0,045		0,022	0,045		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,025			0,025			0,031			0,031			0,031				
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,025			0,025			0,031			0,031			0,031				
10	приведенный к марке М400	1,0		0,025			0,025			0,031			0,031			0,031				
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,025	0,018	0,036	0,025	0,018	0,036	0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045		
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,101	0,101	0,202	0,101	0,101	0,202	0,123	0,123	0,247	0,123	0,123	0,247	0,123	0,123	0,247		
15	Песок искусственный, м³			0,056	0,056	0,112	0,056	0,056	0,112	0,069	0,069	0,137	0,069	0,069	0,137	0,069	0,069	0,137		
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
					ПК68.12-5АтV(АV)Т-1А	ПК68.12-5АтV(АV)Т-1В	ПК68.12-5АтV(АV)Т-1Г	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1А	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1В	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1Г	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1А	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1В	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1Г	ПК86.12-3АтIVс(АIV)Т-1А	ПК86.12-3АтIVс(АIV)Т-1В	ПК86.12-3АтIVс(АIV)Т-1Г	ПК86.12-5АтIVс(АIV)Т-1А	ПК86.12-5АтIVс(АIV)Т-1В	ПК86.12-5АтIVс(АIV)Т-1Г	ПК86.12-7АтIVс(АIV)Т-1А
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,025	0,049		0,025	0,049		0,025	0,049		0,031	0,063		0,031	0,063	
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,025	0,049		0,025	0,049		0,025	0,049		0,031	0,063		0,031	0,063	
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,022	0,045		0,022	0,045		0,022	0,045		0,028	0,057		0,028	0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,031			0,031			0,031			0,039			0,039			0,039
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,031			0,031			0,031			0,039			0,039			0,039
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,031			0,031			0,031			0,039			0,039			0,039
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего				0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,031	0,022	0,045	0,039	0,028	0,057	0,039	0,028	0,057	0,039
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200		0,123	0,123	0,247	0,123	0,123	0,247	0,123	0,123	0,247	0,157	0,157	0,314	0,157	0,157	0,314	0,157
15	Песок искусственный, м³				0,069	0,069	0,137	0,069	0,069	0,137	0,069	0,069	0,137	0,087	0,087	0,175	0,087	0,087	0,175	0,087
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 16

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК 86.12-7АтВс(АВ)Т-1В	ПК 86.12-7 АтВс(АВ)Т-1Г	ПК 86.12-8АтВс(АВ)Т-1А	ПК 86.12-8АтВс(АВ)Т-1В	ПК 86.12-8АтВс(АВ)Т-1Г	ПК 86.12-4АтВ (АВ)Т-1А	ПК 86.12-4АтВ (АВ)Т-1В	ПК 86.12-4АтВ (АВ)Т-1Г	ПК 86.12-5АтВ(АВ)Т-1А	ПК 86.12-5АтВ(АВ)Т-1В	ПК 86.12-5АтВ(АВ)Т-1Г	ПК 86.12-7АтВ(АВ)Т-1А	ПК 86.12-7АтВ(АВ)Т-1В	ПК 86.12-7АтВ(АВ)Т-1Г	ПК 86.12-8АтВ(АВ)Т-1А	ПК 86.12-8АтВ(АВ)Т-1В	ПК 86.12-8АтВ(АВ)Т-1Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																
2	Битумы нефтяные строительные																		
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,031	0,083		0,031	0,063		0,031	0,063		0,031	0,063		0,031	0,063		0,031	0,063
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,031	0,083		0,031	0,063		0,031	0,063		0,031	0,063		0,031	0,063		0,031	0,063
7	приведенный к марке М400	0,9		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,039			0,039			0,039			0,039			0,039		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,039			0,039			0,039			0,039			0,039		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,039			0,039			0,039			0,039			0,039		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,028	0,057	0,039	0,028	0,057	0,039	0,028	0,057	0,039	0,028	0,057	0,039	0,028	0,057	0,039	0,028	0,057
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,157	0,314	0,157	0,157	0,314	0,157	0,157	0,314	0,157	0,157	0,314	0,157	0,157	0,314	0,157	0,157	0,314
15	Песок искусственный, м³			0,087	0,175	0,087	0,087	0,175	0,087	0,087	0,175	0,087	0,087	0,175	0,087	0,087	0,175	0,087	0,087	0,175
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.9-4АтIIIс(АIIIТ)-А	ПК56.9-4АтIIIс(АIIIТ)-Б	ПК56.9-4АтIIIс(АIIIТ)-Г	ПК56.9-6АтIIIс(АIIIТ)-А	ПК56.9-6АтIIIс(АIIIТ)-Б	ПК56.9-6АтIIIс(АIIIТ)-Г	ПК56.9-10АтIIIс(АIIIТ)-А	ПК56.9-10АтIIIс(АIIIТ)-Б	ПК56.9-10АтIIIс(АIIIТ)-Г	ПК56.9-6АтIV(АIVТ)-А	ПК56.9-6АтIV(АIVТ)-Б	ПК56.9-6АтIV(АIVТ)-Г	ПК56.9-10АтIV(АIVТ)-А	ПК56.9-10АтIV(АIVТ)-Б	ПК56.9-10АтIV(АIVТ)-Г	
1	Битумы нефтяные, кг		025600																
2	Битумы нефтяные строительные																		
3	твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030	
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030		0,015	0,030	
7	приведенный к марке М400	0,9			0,013	0,027		0,013	0,027		0,013	0,027		0,013	0,027		0,013	0,027	
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,019			0,019			0,019			0,019			0,019			
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,019			0,019			0,019			0,019			0,019			
10	приведенный к марке М400	1,0		0,019			0,019			0,019			0,019			0,019			
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,019	0,013	0,027	0,019	0,013	0,027	0,019	0,013	0,027	0,019	0,013	0,027	0,019	0,013	0,027	
13	Искусственный легкий																		
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,075	0,075	0,149	0,075	0,075	0,149	0,075	0,075	0,149	0,075	0,075	0,149	0,075	0,075	0,149	
15	Песок искусственный, м³			0,042	0,042	0,083	0,042	0,042	0,083	0,042	0,042	0,083	0,042	0,042	0,083	0,042	0,042	0,083	
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М12, м²		553612																
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400																
20	Плиты фибролитовые, м²																		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
								ПК68.9-5АтIVс(АIV)Т-А	ПК68.9-5АтIVс(АIV)Т-В	ПК68.9-5АтIVс(АIV)Т-Г	ПК68.9-8АтIVс(АIV)Т-А	ПК68.9-8АтIVс(АIV)Т-В	ПК68.9-8АтIVс(АIV)Т-Г	ПК68.9-12АтIVс(АIV)Т-А	ПК68.9-12АтIVс(АIV)Т-В	ПК68.9-12АтIVс(АIV)Т-Г	ПК68.9-5АтV(АV)Т-А	ПК68.9-5АтV(АV)Т-В	ПК68.9-5АтV(АV)Т-Г	ПК68.9-8АтV(АV)Т-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151						0,018	0,037		0,018	0,037		0,018	0,037		0,018	0,037	
6	С учетом коэф. отхода	1,006							0,018	0,037		0,018	0,037		0,018	0,037		0,018	0,037	
7	Приведенный к марке М400	0,9							0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033		0,016	0,033	
8	Портландцемент марки М400, т		573112					0,023			0,023			0,023			0,023			0,023
9	С учетом коэф. отхода	1,006						0,023			0,023			0,023			0,023			0,023
10	Приведенный к марке М400	1,0						0,023			0,023			0,023			0,023			0,023
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего							0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,023
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200					0,092	0,092	0,184	0,092	0,092	0,184	0,092	0,092	0,184	0,092	0,092	0,184	0,092
15	Песок искусственный, м³							0,051	0,051	0,102	0,051	0,051	0,102	0,051	0,051	0,102	0,051	0,051	0,102	0,051
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взап. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 19

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК68.9-8АтV(АV)Т-В	ПК68.9-8АтV(АV)Т-Г	ПК68.9-12АтV(АV)Т-А	ПК68.9-12АтV(АV)Т-В	ПК68.9-12АтV(АV)Т-Г	ПК86.9-5АтIIс(АIIV)Т-А	ПК86.9-5АтIIс(АIIV)Т-В	ПК86.9-5АтIIс(АIIV)Т-Г	ПК86.9-8АтIIс(АIIV)Т-А	ПК86.9-8АтIIс(АIIV)Т-В	ПК86.9-8АтIIс(АIIV)Т-Г	ПК86.9-5АтIIV(АIIV)Т-А	ПК86.9-5АтIV(АIV)Т-В	ПК86.9-5АтIV(АIV)Т-Г	ПК86.9-8АтIV(АIV)Т-А	ПК86.9-8АтIV(АIV)Т-В	ПК86.9-8АтIV(АIV)Т-Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																		
2	Битумы нефтяные строительные																				
3	Твердых марок, кг		025621																		
4	Портландцемент		573110																		
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,018	0,037		0,018	0,037		0,024	0,047		0,024	0,047		0,024	0,047		0,024	0,047
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,018	0,037		0,018	0,037		0,024	0,047		0,024	0,047		0,024	0,047		0,024	0,047
7	приведенный к марке М400	0,9		0,016	0,033		0,016	0,033		0,021	0,042		0,021	0,042		0,021	0,042		0,021	0,042
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,023			0,029			0,029			0,029			0,029		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,023			0,029			0,029			0,029			0,029		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,023			0,029			0,029			0,029			0,029		
11	Портландцемент приведенный к																				
12	марке М400, всего			0,016	0,033	0,023	0,016	0,033	0,029	0,021	0,042	0,029	0,021	0,042	0,029	0,021	0,042	0,029	0,021	0,042
13	Искусственный легкий																				
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,092	0,184	0,092	0,092	0,184	0,118	0,118	0,235	0,118	0,118	0,235	0,118	0,118	0,235	0,118	0,118	0,235
15	Песок искусственный, м³			0,051	0,102	0,051	0,092	0,102	0,066	0,066	0,131	0,066	0,066	0,131	0,066	0,066	0,131	0,066	0,066	0,131
16	Плиты древесноволокнистые																				
17	мягкие марки М12, м²		553612																		
18	Расход пиломатериалов в																				
19	круглом лесе, м³		553400																		
20	Плиты фибролитовые, м²																				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-4Ат IVс(AIV)Т-2А	ПК56.15-4Ат IVс(AIV)Т-2В	ПК56.15-4Ат IVс(AIV)Т-2Г	ПК56.15-6Ат IVс(AIV)Т-2А	ПК56.15-6Ат IVс(AIV)Т-2В	ПК56.15-6Ат IVс(AIV)Т-2Г	ПК56.15-8Ат IVс(AIV)Т-2А	ПК56.15-8Ат IVс(AIV)Т-2В	ПК56.15-8Ат IVс(AIV)Т-2Г	ПК56.15-10Ат IVс(AIV)Т-2А	ПК56.15-10Ат IVс(AIV)Т-2В	ПК56.15-10Ат IVс(AIV)Т-2Г	ПК56.15-12Ат IVс(AIV)Т-2А	ПК56.15-12Ат IVс(AIV)Т-2В	ПК56.15-12Ат IVс(AIV)Т-2Г	ПК56.15-4Ат IV(AIV)Т-2А	ПК56.15-4Ат IV(AIV)Т-2В
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,047
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,032			0,032			0,032			0,032			0,032			0,032	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,033			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,033			0,033			0,033			0,033			0,033			0,033	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,033	0,023	0,047	0,033	0,023	0,047	0,033	0,023	0,047	0,033	0,023	0,047	0,033	0,023	0,047	0,033	0,047
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130
15	Песок искусственный, м³			0,072	0,072	0,144	0,072	0,072	0,144	0,072	0,072	0,144	0,072	0,072	0,144	0,072	0,072	0,144	0,072	0,072
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.15-4АтV(АУ)Т-2Г	ПК56.15-7АтV(АУ)Т-2А	ПК56.15-7АтV(АУ)Т-2В	ПК56.15-7АтV(АУ)Т-2Г	ПК56.15-8АтV(АУ)Т-2А	ПК56.15-8АтV(АУ)Т-2В	ПК56.15-8АтV(АУ)Т-2Г	ПК56.15-11АтV(АУ)Т-2А	ПК56.15-11АтV(АУ)Т-2В	ПК56.15-11АтV(АУ)Т-2Г	ПК68.15-4АтIVс(АУ)Т-2А	ПК68.15-4АтIVс(АУ)Т-2В	ПК68.15-4АтIVс(АУ)Т-2Г	ПК68.15-5АтIVс(АУ)Т-2А			
1	Битумы нефтяные, кг		025600																
2	Битумы нефтяные строительные																		
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,032	0,063			
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,032	0,063			
7	приведенный к марке М400	0,9		0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,028	0,057			
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,032			0,032			0,032			0,040			0,040			
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,033			0,033			0,033			0,040			0,040			
10	приведенный к марке М400	1,0			0,033			0,033			0,033			0,040			0,040			
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,047	0,033	0,023	0,047	0,033	0,023	0,047	0,033	0,023	0,047	0,040	0,028	0,057	0,040		
13	Искусственный легкий																		
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,259	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130	0,259	0,130	0,130	0,259	0,158	0,158	0,317	0,158		
15	Песок искусственный, м³			0,144	0,072	0,072	0,144	0,072	0,072	0,144	0,072	0,072	0,144	0,088	0,088	0,176	0,088		
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М-12, м²		553612																
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400																
20	Плиты фибролитовые, м²																		

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия													
				ПК68.15-5Ат IIв(АIIIв)-2В	ПК68.15-5Ат IIв(АIIIв)-2Г	ПК68.15-7Ат IIв(АIIIв)-2А	ПК68.15-7Ат IIв(АIIIв)-2В	ПК68.15-7Ат IIв(АIIIв)-2Г	ПК68.15-8Ат IIв(АIIIв)-2А	ПК68.15-8Ат IIв(АIIIв)-2В	ПК68.15-8Ат IIв(АIIIв)-2Г	ПК68.15-10Ат IIв(АIIIв)-2А	ПК68.15-10Ат IIв(АIIIв)-2В	ПК68.15-10Ат IIв(АIIIв)-2Г	ПК68.15-14Ат V(АIVв)-2А	ПК68.15-14Ат V(АIVв)-2В	ПК68.15-14Ат V(АIVв)-2Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600														
2	Битумы нефтяные строительные																
3	твердых марок, кг		025621														
4	Портландцемент		573110														
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063
7	приведенный к марке М400	0,9		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,040			0,040			0,040			0,040		
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,040			0,040			0,040			0,040		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,040			0,040			0,040			0,040		
11	Портландцемент приведенный к																
12	марке М400, всего			0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057
13	Искусственный легкий																
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,158	0,311	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,311
15	Песок искусственный, м³			0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																
17	мягкие марки М12, м²		553612														
18	Расход пиломатериалов в																
19	круглом лесе, м³		553400														
20	Плиты фибролитовые, м²																

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.15-6АтV (АV)Г-2А	ПК68.15-6АтV (АV)Г-2В	ПК68.15-6АтV (АV)Г-2Г	ПК68.15-7АтV (АV)Г-2А	ПК68.15-7АтV (АV)Г-2В	ПК68.15-7АтV (АV)Г-2Г	ПК68.15-8 АтV (АV)Г-2А	ПК68.15-8 АтV (АV)Г-2В	ПК68.15-8 АтV (АV)Г-2Г	ПК68.15-10АтV (АV)Г-2А	ПК68.15-10АтV (АV)Г-2В	ПК68.15-10АтV (АV)Г-2Г	ПК68.15-11АтV (АV)Г-2А	ПК68.15-11АтV (АV)Г-2В	ПК68.15-11АтV (АV)Г-2Г	ПК86.15-4АтIIIс (АIIIV)Г-2А	ПК86.15-4АтIIIс (АIIIV)Г-2В
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,040
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,040
7	приведенный к марке М400	0,8			0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,036
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			0,050	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			0,051	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			0,051	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,051	0,036
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,158	0,158	0,317	0,202	0,202
15	Песок искусственный, м³			0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,112	0,112
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК 86.15-4АтIIс(АIIIТ-2Г	ПК86.15-6АтIIс(АIIIТ-2А	ПК86.15-6АтIIс(АIIIТ-2Б	ПК86.15-6АтIIс(АIIIТ-2Г	ПК86.15-8АтIIс(АIIIТ-2А	ПК86.15-8АтIIс(АIIIТ-2Б	ПК86.15-8АтIIс(АIIIТ-2Г	ПК86.15-4АтI (АIIТ-2А	ПК86.15-4АтI (АIIТ-2Б	ПК86.15-4АтI (АIIТ-2Г	ПК86.15-6АтI (АIIТ-2А	ПК86.15-6АтI (АIIТ-2Б	ПК86.15-6АтI(АIIТ-2В	ПК86.15- 6АтI(АIIТ-2Г	ПК86.15-8АтI (АIIТ-2А	ПК86.15-8АтI (АIIТ-2Б	ПК86.15-8АтI (АIIТ-2Г	ПК56.15-4АтIIс(АIIIТ-3А
1	Битумы нефтяные, кг		025600																		
2	Битумы нефтяные строительные																				
3	Твердых марок, кг		025621																		
4	Портландцемент		573110																		
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,073		0,036	0,073		0,036	0,073		0,040	0,073		0,040	0,073		0,036	0,073	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,032
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051			0,032
10	приведенный к марке М400	1,0			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051			0,032
11	Портландцемент приведенный к																				
12	марке М400, всего			0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,040	0,073	0,051	0,040	0,073	0,051	0,036	0,073	0,032
13	Искусственный легкий																				
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,129
15	Песок искусственный, м³			0,225	0,112	0,112	0,225	0,112	0,112	0,225	0,112	0,112	0,225	0,112	0,112	0,225	0,112	0,112	0,225	0,072
16	Плиты древесноволокнистые																				
17	мягкие марки М12, м²		553612																		
18	Расход пиломатериалов в																				
19	круглом лесе, м³		553400																		
20	Плиты фибролитовые, м²																				

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3В	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3Г	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-3А	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-3В	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-3Г	ПК56.15-8АтIVс(АIV)Т-3А	ПК56.15-8АтIVс(АIV)Т-3В	ПК56.15-8АтIVс(АIV)Т-3Г	ПК56.15-10АтIVс(АIV)Т-3А	ПК56.15-10АтIVс(АIV)Т-3В	ПК56.15-10АтIVс(АIV)Т-3Г	ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3А	ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3В	ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600														
2	Битумы нефтяные строительные																
3	Твердых марок, кг		025621														
4	Портландцемент		573110														
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,026	0,051		0,026	0,051		0,026	0,051		0,026	0,051		0,026	0,051
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,032			0,032			0,032			0,032		
9	С учетом коэф. отхода	1,006				0,032			0,032			0,032			0,032		
10	Приведенный к марке М400	1,0				0,032			0,032			0,032			0,032		
11	Портландцемент приведенный к																
12	марке М400, всего			0,023	0,047	0,032	0,023	0,047	0,032	0,023	0,047	0,032	0,023	0,047	0,032	0,023	0,047
13	Искусственный легкий																
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257
15	Песок искусственный, м³			0,072	0,143	0,072	0,072	0,143	0,072	0,072	0,143	0,072	0,072	0,143	0,072	0,072	0,143
16	Плиты древесноволокнистые																
17	мягкие марки М12, м²		553612														
18	Расход пиломатериалов в																
19	круглом лесе, м³		553400														
20	Плиты фибролитовые, м²																

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241 – 7.2 – 0.0.0 РМ

Лист 26

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия ПК56.15-4АтV(АV)Т-3А	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3В	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3Т	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3А	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3В	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3Т	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3А	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3В	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3Т	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3А	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3В	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3Т
1	Битумы нефтяные, кг		025600												
2	Битумы нефтяные строительные														
3	твердых марок, кг		025621												
4	Портландцемент		573110												
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,026	0,051		0,026	0,051		0,026	0,051		0,026	0,051
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052		0,026	0,052
7	приведенный к марке М400	0,9			0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047		0,023	0,047
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,032			0,032			0,032			0,032		
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,032			0,032			0,032			0,032		
10	приведенный к марке М400	1,0		0,032			0,032			0,032			0,032		
11	Портландцемент приведенный к														
12	марке М400, всего			0,032	0,023	0,047	0,032	0,023	0,047	0,032	0,023	0,047	0,032	0,023	0,047
13	Искусственный легкий														
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,129	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257	0,129	0,129	0,257
15	Песок искусственный, м³			0,072	0,072	0,143	0,072	0,072	0,143	0,072	0,072	0,143	0,072	0,072	0,143
16	Плиты древесноволокнистые														
17	мягкие марки М12, м²		553612												
18	Расход пиломатериалов в														
19	круглом лесе, м³		553400												
20	Плиты фибролитовые, м²														

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
					ПК68.15-4АтIIIс(АIIIТ)-3А	ПК68.15-4АтIIIс(АIIIТ)-3Б	ПК68.15-4АтIIIс(АIIIТ)-3В	ПК68.15-5АтIIIс(АIIIТ)-3А	ПК68.15-5АтIIIс(АIIIТ)-3Б	ПК68.15-5АтIIIс(АIIIТ)-3В	ПК68.15-7АтIIIс(АIIIТ)-3А	ПК68.15-7АтIIIс(АIIIТ)-3Б	ПК68.15-7АтIIIс(АIIIТ)-3В	ПК68.15-8АтIIIс(АIIIТ)-3А	ПК68.15-8АтIIIс(АIIIТ)-3Б	ПК68.15-8АтIIIс(АIIIТ)-3В	ПК68.15-10АтIIIс(АIIIТ)-3А	ПК68.15-10АтIIIс(АIIIТ)-3Б	ПК68.15-10АтIIIс(АIIIТ)-3В	
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063	
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063	
7	приведенный к марке М400	0,9				0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,039			0,039			0,039			0,039			0,039			
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			
10	приведенный к марке М400	1,0			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего				0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200		0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	
15	Песок искусственный, м³				0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
						ПК68.15-4АтV(АУ)Т-3А	ПК68.15-4АтV(АУ)Т-3В	ПК68.15-4АтV(АУ)Т-3Г	ПК68.15-6АтV(АУ)Т-3А	ПК68.15-6АтV(АУ)Т-3В	ПК68.15-6АтV(АУ)Т-3Г	ПК68.15-7АтV(АУ)Т-3А	ПК68.15-7АтV(АУ)Т-3В	ПК68.15-7АтV(АУ)Т-3Г	ПК68.15-8АтV(АУ)Т-3А	ПК68.15-8АтV(АУ)Т-3В	ПК68.15-8АтV(АУ)Т-3Г	ПК68.15-10АтV(АУ)Т-3А	ПК68.15-10АтV(АУ)Т-3В	ПК68.15-10АтV(АУ)Т-3Г
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151																	
6	с учетом коэф. отхода	1,005					0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063
7	приведенный к марке М400	0,9					0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063		0,032	0,063
8	Портландцемент марки М400, т		573112				0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057		0,028	0,057
9	с учетом коэф. отхода	1,005				0,039			0,039			0,039			0,039			0,039		
10	приведенный к марке М400	1,0				0,040			0,040			0,040			0,040			0,040		
11	Портландцемент приведенный к					0,040			0,040			0,040			0,040			0,040		
12	марке М400, всего																			
13	Искусственный легкий					0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057	0,040	0,028	0,057
14	пористый заполнитель, м³		571200																	
15	Песок искусственный, м³					0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316	0,158	0,158	0,316
16	Плиты древесноволокнистые					0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176	0,088	0,088	0,176
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 29

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК68.15-12АтII(АIV)Т-3А	ПК68.15-12АтV(АIV)Т-3В	ПК68.15-12АтV(АIV)Т-3Г	ПК86.15-4АтIV с(АIV)Т-3А	ПК86.15-4АтIV с(АIV)Т-3В	ПК86.15-4АтIV с(АIV)Т-3Г	ПК86.15-5АтIV с(АIV)Т-3А	ПК86.15-5АтIV с(АIV)Т-3В	ПК86.15-5АтIV с(АIV)Т-3Г	ПК86.15-6АтIV с(АIV)Т-3А	ПК86.15-6АтIV с(АIV)Т-3В	ПК86.15-6АтIV с(АIV)Т-3Г	ПК86.15-8АтIV с(АIV)Т-3А	ПК86.15-8АтIV с(АIV)Т-3В	ПК86.15-8АтIV с(АIV)Т-3Г	ПК86.15-4АтIV(АIV)Т-3А	ПК86.15-4АтIV(АIV)Т-3В
1	Битумы нефтяные, кг		025600																	
2	Битумы нефтяные строительные																			
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,032	0,063		0,040	0,080		0,040	0,080		0,040	0,080		0,040	0,080		0,040
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,032	0,063		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,028	0,057		0,036	0,073		0,036	0,073		0,036	0,073		0,036	0,073		0,036
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,039			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,040			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,040			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,040	0,028	0,057	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,158	0,158	0,316	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202
15	Песок искусственный, м³			0,088	0,088	0,176	0,112	0,112	0,224	0,112	0,112	0,224	0,112	0,112	0,224	0,112	0,112	0,224	0,112	0,112
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	Круглом лесе, м³		553400																	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 30

КОПИЯ ВЕРНА

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК 86.15-4АтIIС(АIIIТ-3Г	ПК 86.15-5АтIIС(АIIIТ-3А	ПК 86.15-5АтIIС(АIIIТ-3Б	ПК 86.15-5АтIIС(АIIIТ-3Г	ПК 86.15-6АтIIС(АIIIТ-3А	ПК 86.15-6АтIIС(АIIIТ-3Б	ПК 86.15-6АтIIС(АIIIТ-3Г	ПК 86.15-8АтIIС(АIIIТ-3А	ПК 86.15-8АтIIС(АIIIТ-3Б	ПК 86.15-8АтIIС(АIIIТ-3Г	ПК 56.12-4АтIIIС(АIIIТ-6Д	ПК 56.12-4АтIIIС(АIIIТ-6Е	ПК 56.12-4АтIIIС(АIIIТ-6Ж	ПК 56.12-4АтIIIС(АIIIТ-6К	ПК 56.12-4АтIIIС(АIIIТ-6М	ПК 56.12-4АтIIIС(АIIIТ-6Р	ПК 56.12-6АтIIIС(АIIIТ-6Д
1	Битумы нефтяные, кг		025600											9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Битумы нефтяные строительные													4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,080		0,040	0,080		0,040	0,080		0,040	0,080			0,041			0,041	
6	с учетом коэф. отхода	1,005		0,081		0,040	0,081		0,040	0,081		0,040	0,081			0,041			0,041	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,073		0,036	0,073		0,036	0,073		0,036	0,073			0,037			0,037	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,050			0,050			0,050			0,076	0,051		0,076	0,051		
9	с учетом коэф. отхода	1,005			0,051			0,051			0,051			0,077	0,051		0,077	0,051		
10	приведенный к марке М400	1,0			0,051			0,051			0,051			0,077	0,051		0,077	0,051		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036	0,073	0,051	0,036	0,073	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,202	0,202	0,404	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305
15	Песок искусственный, м³			0,224	0,112	0,112	0,224	0,112	0,112	0,224	0,112	0,112	0,224	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	
16	Плиты древесноволокнистые													5,65	5,65	5,65				5,65
17	мягкие марки М12, м²		553612																	
18	Расход пиломатериалов в													0,113	0,113	0,113				0,113
19	круглом лесе, м³		553400														5,65	5,65	5,65	
20	Плиты фибролитовые, м²																			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.10-6АтIIс(АIIIт-6Е	ПК56.10-6АтIIс(АIIIт-6Н	ПК56.10-6АтIIс(АIIIт-6Н	ПК56.10-6АтIIс(АIIIт-6Н	ПК56.10-6АтIIс(АIIIт-6Р	ПК56.10-8АтIIс(АIIIт-А	ПК56.10-8АтIIс(АIIIт-Е	ПК56.10-8АтIIс(АIIIт-Н	ПК56.10-8АтIIс(АIIIт-К	ПК56.10-8АтIIс(АIIIт-Н	ПК56.10-8АтIIс(АIIIт-Р	ПК56.10-10АтIIс(АIIIт-А	ПК56.10-10АтIIс(АIIIт-Е	ПК56.10-10АтIIс(АIIIт-Н	ПК56.10-10АтIIс(АIIIт-К	ПК56.10-10АтIIс(АIIIт-Н	ПК56.10-10АтIIс(АIIIт-Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Битумы нефтяные строительные			4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041
7	приведенный к марке М400	0,8			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203
15	Песок искусственный, м³			0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113			
20	Плиты фибролитовые, м²					5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Мягкая кровля

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК56.12-12Ат3Ж-(А)Т-4	ПК56.12-12Ат3Ж-(А)Т-Е	ПК56.12-12Ат3Ж-(А)Т-4	ПК56.12-12Ат3Ж-(А)Т-К	ПК56.12-12Ат3Ж-(А)Т-Н	ПК56.12-12Ат3Ж-(А)Т-Т	ПК56.12-4Ат3Ж-(А)Т-БД	ПК56.12-4Ат3Ж-(А)Т-БЕ	ПК56.12-4Ат3Ж-(А)Т-БИ	ПК56.12-4Ат3Ж-(А)Т-БК	ПК56.12-4Ат3Ж-(А)Т-БН	ПК56.12-4Ат3Ж-(А)Т-БР	ПК56.12-7Ат3Ж-(А)Т-БД	ПК56.12-7Ат3Ж-(А)Т-БЕ	ПК56.12-7Ат3Ж-(А)Т-БИ	ПК56.12-7Ат3Ж-(А)Т-БК	ПК56.12-7Ат3Ж-(А)Т-БН
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Битумы нефтяные строительные			4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
3	Твердых марок, кг		025621																		
4	Портландцемент		573110																		
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			
7	приведенный к марке М400	0,9				0,037			0,037			0,037			0,037			0,037			
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051
10	приведенный к марке М400	1,0		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051
11	Портландцемент приведенный к																				
12	марке М400, всего			0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051
13	Искусственный легкий																				
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203
15	Песок искусственный, м³			0,140	0,113	0,113	0,140	0,113	0,113	0,140	0,113	0,113	0,140	0,113	0,113	0,140	0,113	0,113	0,140	0,113
16	Плиты древесноволокнистые																				
17	мягкие марки М12, м²		553612	5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65			
18	Расход пиломатериалов в																				
19	круглом лесе, м³		553400	0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113			
20	Плиты фибролитовые, м²						5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК56.12-7АтV(АV)Т-БР	ПК56.12-9АтV(АV)Т-Д	ПК56.12-9АтV(АV)Т-Е	ПК56.12-9АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-9АтV(АV)Т-К	ПК56.12-9АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-9АтV(АV)Т-Р	ПК56.12-11АтV(АV)Т-Д	ПК56.12-11АтV(АV)Т-Е	ПК56.12-11АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-11АтV(АV)Т-К	ПК56.12-11АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-11АтV(АV)Т-Р				
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Битумы нефтяные строительные			4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,037			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305
15	Песок искусственный, м³			0,113	0,170	0,113	0,170	0,113	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612		5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400		0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113	
20	Плиты фибролитовые, м²			5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 34

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
					ПК56.12-4АтIVс(АIIIв)Т-Д	ПК56.12-4АтIVс(АIIIв)Т-Е	ПК56.12-4АтIVс(АIIIв)Т-Ф	ПК56.12-4АтIVс(АIIIв)Т-К	ПК56.12-4АтIVс(АIIIв)Т-Н	ПК56.12-4АтIVс(АIIIв)Т-Р	ПК56.12-6АтIVс(АIIIв)Т-Д	ПК56.12-6АтIVс(АIIIв)Т-Е	ПК56.12-6АтIVс(АIIIв)Т-Ф	ПК56.12-6АтIVс(АIIIв)Т-К	ПК56.12-6АтIVс(АIIIв)Т-Н	ПК56.12-6АтIVс(АIIIв)Т-Р	ПК56.12-4АтV(АIIIв)Т-Д	ПК56.12-4АтV(АIIIв)Т-Е	ПК56.12-4АтV(АIIIв)Т-Ф
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
2	Битумы нефтяные строительные			4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041
7	приведенный к марке М400	0,9			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051			0,076	0,051		0,076	0,051	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051			0,077	0,051		0,077	0,051	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051			0,077	0,051		0,077	0,051	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203
15	Песок искусственный, м³			0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113				0,113	0,113	0,113
20	Плиты фибролитовые, м²			5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК56.12-4АтV(АV)Т-К	ПК56.12-4АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-4АтV(АV)Т-Р	ПК56.12-7АтV(АV)Т-А	ПК56.12-7АтV(АV)Т-Е	ПК56.12-7АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-7АтV(АV)Т-К	ПК56.12-7АтV(АV)Т-Н	ПК56.12-7АтV(АV)Т-Р	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-БД	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-БЕ	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-БН	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-БК	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-БН	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-БР	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-БД	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-БЕ
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2	Битумы нефтяные строительные			4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,041			0,041			0,041			0,053			0,053		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,041			0,041			0,041			0,053			0,053		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,037			0,037			0,037			0,048			0,048		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,077	0,051		0,077	0,051		0,077	0,051		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,077	0,051	0,037	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,305	0,203	0,203	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264
15	Песок искусственный, м³			0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,170	0,113	0,113	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612				5,65	5,65	5,65				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,113	0,113	0,113				0,146	0,146	0,146				0,146	0,146
20	Плиты фибролитовые, м²			5,65	5,65	5,65				5,65	5,65	5,65				7,30	7,30	7,30		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 36

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 56.15-6Ат IVс(АIV)Т-6Н	ПК 56.15-6Ат IVс(АIV)Т-6К	ПК 56.15-6Ат IVс(АIV)Т-6Н	ПК 56.15-6Ат IVс(АIV)Т-6Р	ПК 56.15-8Ат IVс(АIV)Т-Д	ПК 56.15-8Ат IVс(АIV)Т-Е	ПК 56.15-8Ат IVс(АIV)Т-Н	ПК 56.15-8Ат IVс(АIV)Т-К	ПК 56.15-8Ат IVс(АIV)Т-Н	ПК 56.15-8Ат IVс(АIV)Т-Р	ПК 56.15-10Ат IVс(АIV)Т-Д	ПК 56.15-10Ат IVс(АIV)Т-Е	ПК 56.15-10Ат IVс(АIV)Т-Н	ПК 56.15-10Ат IVс(АIV)Т-К	ПК 56.15-10Ат IVс(АIV)Т-Н	ПК 56.15-10Ат IVс(АIV)Т-Р	ПК 56.15-12Ат IVс(АIV)Т-Д
1	Битумы нефтяные, кг		025600	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2	Битумы нефтяные строительные			6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,048			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394
15	Песок искусственный, м³			0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,146				0,146	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146				0,146
20	Плиты фибролитовые, м²				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 37

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК56.15-12Ат IV с (AIV) Т-Е	ПК56.15-12Ат IV с (AIV) Т-И	ПК56.15-12Ат IV с (AIV) Т-К	ПК56.15-12Ат IV с (AIV) Т-Н	ПК56.15-12Ат IV с (AIV) Т-Р	ПК56.15-4Ат V (AV) Т-БД	ПК56.15-4Ат V (AV) Т-БЕ	ПК56.15-4Ат V (AV) Т-БИ	ПК56.15-4Ат V (AV) Т-БК	ПК56.15-4Ат V (AV) Т-БН	ПК56.15-4Ат V (AV) Т-БР	ПК56.15-7Ат (AV) Т-БД	ПК56.15-7Ат (AV) Т-БЕ	ПК56.15-7Ат V (AV) Т-БИ	ПК56.15-7Ат V (AV) Т-БК	ПК56.15-7Ат V (AV) Т-БН	ПК56.15-7Ат V (AV) Т-БР
1	Битумы нефтяные, кг		025600	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2	Битумы нефтяные строительные			6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264
15	Песок искусственный, м³			0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,214	0,147	0,147
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146			
20	Плиты фибролитовые, м²					7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30

Взап. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 38

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
					ПК56.15-8АтV(AV)Т-Д	ПК56.15-8АтV(AV)Т-Е	ПК56.15-8АтV(AV)Т-Н	ПК56.15-8АтV(AV)Т-К	ПК56.15-8АтV(AV)Т-Н	ПК56.15-8АтV(AV)Т-Р	ПК56.15-11АтV(AV)Т-Д	ПК56.15-11АтV(AV)Т-Е	ПК56.15-11АтV(AV)Т-Н	ПК56.15-11АтV(AV)Т-К	ПК56.15-11АтV(AV)Т-Н	ПК56.15-11АтV(AV)Т-Р	ПК56.15-4АтIVс(AIV)Т-Д	ПК56.15-4АтIVс(AIV)Т-Е	ПК56.15-4АтIVс(AIV)Т-Н	ПК56.15-4АтIVс(AIV)Т-К
1	Битумы нефтяные, кг		025600		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2	Битумы нефтяные строительные				6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151				0,053			0,053			0,053			0,053			0,053	
6	С учетом коэф. отхода	1,006					0,053			0,053			0,053			0,053			0,053	
7	Приведенный к марке М400	0,9					0,048			0,048			0,048			0,048			0,048	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего				0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200		0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394
15	Песок искусственный, м³				0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612		7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400		0,146	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146	
20	Плиты фибролитовые, м²							7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

20037-02 40 Ф...

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-4АтIVс(АIII)Т-Н	ПК56.15-4АтIVс(АIII)Т-Р	ПК56.15-6АтIVс(АIII)Т-А	ПК56.15-6АтIVс(АIII)Т-Е	ПК56.15-6АтIVс(АIII)Т-Ж	ПК56.15-6АтIVс(АIII)Т-К	ПК56.15-6АтIVс(АIII)Т-Н	ПК56.15-6АтIVс(АIII)Т-Р	ПК56.15-4АтIVс(АIII)Т-А	ПК56.15-4АтIVс(АIII)Т-Е	ПК56.15-4АтIV(АIII)Т-Ж	ПК56.15-4АтIV(АIII)Т-К	ПК56.15-4АтIV(АIII)Т-Н	ПК56.15-4АтIV(АIII)Т-Р	ПК56.15-7АтIV(АIII)Т-А	ПК56.15-7АтIV(АIII)Т-Е	ПК56.15-4АтIV(АIII)Т-Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2	Битумы нефтяные строительные			6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053			0,053
7	приведенный к марке М400	0,8			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048			0,048
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066		0,099	0,066	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048	0,099	0,066	0,048
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264	0,394	0,264	0,264
15	Песок искусственный, м³			0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147	0,219	0,147	0,147
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,146	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146				0,146	0,146	0,146
20	Плиты фибролитовые, м²			7,30	7,30				7,30	7,30	7,30				7,30	7,30	7,30			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.15-9АтIIс(АIIIТ)-К	ПК56.15-9АтIIс(АIIIТ)-Н	ПК56.15-9АтIIс(АIIIТ)-Р	ПК56.30-6АтIIIс(АIIIТ)-БД	ПК56.30-6АтIIIс(АIIIТ)-БЕ	ПК56.30-6АтIIIс(АIIIТ)-БИ	ПК56.30-6АтIIIс(АIIIТ)-БК	ПК56.30-6АтIIIс(АIIIТ)-БН	ПК56.30-6АтIIIс(АIIIТ)-БР	ПК56.30-9АтIIIс(АIIIТ)-Д	ПК56.30-9АтIIIс(АIIIТ)-Е	ПК56.30-9АтIIIс(АIIIТ)-И	ПК56.30-9АтIIс(АIIIТ)-К	ПК56.30-9АтIIс(АIIIТ)-Н	ПК56.30-9АтIIс(АIIIТ)-Р	ПК56.30-10АтIIс(АIIIТ)-Д	
1	Битумы нефтяные, кг		025600	13,5	13,5	13,5	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	
2	Битумы нефтяные строительные			6,75	6,75	6,75	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,053			0,112			0,112			0,112			0,112		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,053			0,113			0,113			0,113			0,113		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,048			0,101			0,101			0,101			0,101		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,099	0,066		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,099	0,066		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,099	0,066		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,099	0,066	0,048	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,394	0,264	0,264	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	
15	Песок искусственный, м³			0,219	0,147	0,147	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	7,30	7,30	7,30	15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56				15,56	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,146	0,146	0,146	0,311	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311				0,311	
20	Плиты фибролитовые, м²									15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56		

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.30-10Ат-Е(АШ)Т-Е	ПК56.30-10Ат-Ж(АШ)Т-Ж	ПК56.30-10Ат-К(АШ)Т-К	ПК56.30-10Ат-М(АШ)Т-М	ПК56.30-10Ат-Р(АШ)Т-Р	ПК56.30-5Ат-Б(АШ)Т-БД	ПК56.30-5Ат-Е(АШ)Т-БЕ	ПК56.30-5Ат-Ж(АШ)Т-БЖ	ПК56.30-5Ат-В(АШ)Т-БК	ПК56.30-5Ат-Е(АШ)Т-БМ	ПК56.30-5Ат-Е(АШ)Т-БР	ПК56.30-6Ат-Б(АШ)Т-БД	ПК56.30-6Ат-Г(АШ)Т-БЕ	ПК56.30-6Ат-Е(АШ)Т-БМ	ПК56.30-6Ат-Е(АШ)Т-БК	ПК56.30-6Ат-Ж(АШ)Т-БМ	ПК56.30-6Ат-Г(АШ)Т-БР
1	Битумы нефтяные, кг		025600	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
2	Битумы нефтяные строительные			13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,112			0,112			0,112			0,112			0,112			0,112
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,113			0,113			0,113			0,113			0,113			0,113
7	приведенный к марке М400	0,9			0,101			0,101			0,101			0,101			0,101			0,101
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560
15	Песок искусственный, м³			0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311			
20	Плиты фибролитовые, м²					15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56			-	15,56	15,56	15,56

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.30-8АтV(АV)Т-Д	ПК56.30-8АтV(АV)Т-Е	ПК56.30-8АтV(АV)Т-Н	ПК56.30-8АтV(АV)Т-К	ПК56.30-8АтV(АV)Т-Н	ПК56.30-8АтV(АV)Т-Р	ПК56.30-11АтV(АV)Т-Д	ПК56.30-11АтV(АV)Т-Е	ПК56.30-11АтV(АV)Т-Н	ПК56.30-11АтV(АV)Т-К	ПК56.30-11АтV(АV)Т-Н	ПК56.30-11АтV(АV)Т-Р	ПК56.30-6АтIVс(АIV)Т-Д	ПК56.30-6АтIVс(АIV)Т-Е	ПК56.30-6АтIVс(АIV)Т-Н	ПК56.30-6АтIVс(АIV)Т-К	ПК56.30-6АтIVс(АIV)Т-Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
2	Битумы нефтяные строительные			13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,112			0,112			0,112			0,112			0,112		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,113			0,113			0,113			0,113			0,113		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,101			0,101			0,101			0,101			0,101		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560
15	Песок искусственный, м³			0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612	15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,311	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311		
20	Плиты фибролитовые, м²						15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56				15,56	15,56

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 43

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.30-6Атс(АIIIв)Т-Р	ПК56.30-5Атт(АIIIв)Т-Д	ПК56.30-5Атт(АIIIв)Т-Е	ПК56.30-5Атт(АIIIв)Т-Ц	ПК56.30-5Атт(АIIIв)Т-К	ПК56.30-5Атт(АIIIв)Т-Н	ПК56.30-5Атт(АIIIв)Т-Р	ПК56.30-6Атт(АIIIв)Т-Д	ПК56.30-6Атт(АIIIв)Т-Е	ПК56.30-6Атт(АIIIв)Т-Ц	ПК56.30-6Атт(АIIIв)Т-К	ПК56.30-6Атт(АIIIв)Т-Н	ПК56.30-6Атт(АIIIв)Т-Ф	ПК56.30-12Атт(АIIIв)Т-Д	ПК56.30-12Атт(АIIIв)Т-Е	ПК56.30-12Атт(АIIIв)Т-Ц	ПК56.30-12Атт(АIIIв)Т-К
1	Битумы нефтяные, кг		025600	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90	27,90
2	Битумы нефтяные строительные			13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95	13,95
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,112			0,112			0,112			0,112			0,112			0,112	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,113			0,113			0,113			0,113			0,113			0,113	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,101			0,101			0,101			0,101			0,101			0,101	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210	0,140		0,210
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211
10	приведенный к марке М400	1,0			0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211	0,141		0,211
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211	0,141	0,101	0,211
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840	0,560	0,560	0,840
15	Песок искусственный, м³			0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467	0,311	0,311	0,467
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612		15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400		0,311	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311				0,311	0,311	0,311	
20	Плиты фибролитовые, м²			15,56				15,56	15,56	15,56				15,56	15,56	15,56				15,56

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.30-12АтIVс(АIV)Т-Н	ПК56.30-12АтIVс(АIV)Т-Р	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-Д	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-Е	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-Ц	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-К	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-Н	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-Р	ПК68.12-7АтIVс(АIV)Т-Д	ПК68.12-7АтIVс(АIV)Т-Е	ПК68.12-7АтIVс(АIV)Т-Ц	ПК68.12-7АтIVс(АIV)Т-К	ПК68.12-7АтIVс(АIV)Т-Н	ПК68.12-7АтIVс(АIV)Т-Р	ПК68.12-8АтIVс(АIV)Т-Д	ПК68.12-8АтIVс(АIV)Т-Е	ПК68.12-8АтIVс(АIV)Т-Ц
1	Битумы нефтяные, кг		025600	27,90	27,90	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
2	Битумы нефтяные строительные			13,95	13,95	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,112			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,113			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,101			0,045			0,045			0,045			0,045			0,045
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,140		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,141		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,141		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,141	0,101	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,560	0,560	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248
15	Песок искусственный, м³			0,311	0,311	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138
20	Плиты фибролитовые, м²			15,56	15,56				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК68.12-8АтIVс(АIII)Т-Ж	ПК68.12-8АтIVс(АIII)Т-Н	ПК68.12-8АтIVс(АIII)Т-Р	ПК68.12-10АтIVс(АIII)Т-А	ПК68.12-10АтIVс(АIII)Т-Е	ПК68.12-10АтIVс(АIII)Т-И	ПК68.12-10АтIVс(АIII)Т-Ж	ПК68.12-10АтIVс(АIII)Т-Н	ПК68.12-10АтIVс(АIII)Т-Р	ПК68.12-12АтIVс(АIII)Т-А	ПК68.12-12АтIVс(АIII)Т-Е	ПК68.12-12АтIVс(АIII)Т-И	ПК68.12-12АтIVс(АIII)Т-Ж	ПК68.12-12АтIVс(АIII)Т-Н	ПК68.12-12АтIVс(АIII)Т-Р	ПК68.12-5АтIVс(АIII)Т-А	ПК68.12-5АтIVс(АIII)Т-Е
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
2	Битумы нефтяные строительные			6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050	
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,050			0,050			0,050			0,050			0,050	
7	приведенный к марке М400	0,9				0,045			0,045			0,045			0,045			0,045	
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062
10	приведенный к марке М400	1,0		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062
13	Искусственный легкий																		
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248
15	Песок искусственный, м³			0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М12, м²		553612				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400				0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138				0,138	0,138
20	Плиты фибролитовые, м²			6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.12-5АтIV(АIII)Т-Ш	ПК68.12-5АтIV(АIII)Т-К	ПК68.12-5АтIV(АIII)Т-Н	ПК68.12-5АтIV(АIII)Т-Р	ПК68.12-7АтIV(АIII)Т-Д	ПК68.12-7АтIV(АIII)Т-Е	ПК68.12-7АтIV(АIII)Т-Ш	ПК68.12-7АтIV(АIII)Т-Ж	ПК68.12-7АтIV(АIII)Т-Н	ПК68.12-7АтIV(АIII)Т-Р	ПК68.12-8АтIV(АIII)Т-Д	ПК68.12-8АтIV(АIII)Т-Е	ПК68.12-8АтIV(АIII)Т-Ш	ПК68.12-8АтIV(АIII)Т-Ж	ПК68.12-8АтIV(АIII)Т-Н	ПК68.12-8АтIV(АIII)Т-Р	ПК68.12-10АтIV(АIII)Т-Д
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
2	Битумы нефтяные строительные			6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,050	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,045			0,045			0,045			0,045			0,045			0,045	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094
10	приведенный к марке М400	1,0			0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373
15	Песок искусственный, м³			0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	6,90				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				6,90
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,138				0,138	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138				0,138
20	Плиты фибролитовые, м²				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. И пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК6812-10АтIIЕ(АIIIТ-Е	ПК6812-10АтIIЕ(АIIIТ-И	ПК6812-10АтIIЕ(АIIIТ-К	ПК6812-10АтIIЕ(АIIIТ-Н	ПК6812-10АтIIЕ(АIIIТ-Р	ПК6812-12АтIIЕ(АIIIТ-А	ПК6812-12АтIIЕ(АIIIТ-Е	ПК6812-12АтIIЕ(АIIIТ-И	ПК6812-12АтIIЕ(АIIIТ-К	ПК6812-12АтIIЕ(АIIIТ-Н	ПК6812-12АтIIЕ(АIIIТ-Р	ПК6815-4АтIIIс(АIIIТ-А	ПК6815-4АтIIIс(АIIIТ-Е	ПК6815-4АтIIIс(АIIIТ-И	ПК6815-4АтIIIс(АIIIТ-К	ПК6815-4АтIIIс(АIIIТ-Н	ПК6815-4АтIIIс(АIIIТ-Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
2	Битумы нефтяные строительные			6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,050			0,050			0,050			0,050			0,064			0,064
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,050			0,050			0,050			0,050			0,065			0,065
7	приведенный к марке М400	0,9			0,045			0,045			0,045			0,045			0,058			0,058
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,120	0,080		0,120	0,080	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,121	0,081		0,121	0,081	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,094	0,062		0,121	0,081		0,121	0,081	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,094	0,062	0,045	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,373	0,248	0,248	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321
15	Песок искусственный, м³			0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,207	0,138	0,138	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				8,92	8,92	8,92			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,138	0,138				0,138	0,138	0,138				0,178	0,178	0,178			
20	Плиты фибролитовые, м²					6,90	6,90	6,90				6,90	6,90	6,90				8,92	8,92	8,92

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК68.15-5Ат IVс(AIV)Т-Д	ПК68.15-5Ат IVс(AIV)Т-Е	ПК68.15-5Ат IVс(AIV)Т-Ц	ПК68.15-5Ат IVс(AIV)Т-К	ПК68.15-5Ат IVс(AIV)Т-Н	ПК68.15-5Ат IVс(AIV)Т-Р	ПК68.15-7Ат IVс(AIV)Т-Д	ПК68.15-7Ат IVс(AIV)Т-Е	ПК68.15-7Ат IVс(AIV)Т-Ц	ПК68.15-7Ат IVс(AIV)Т-К	ПК68.15-7Ат IVс(AIV)Т-Н	ПК68.15-7Ат IVс(AIV)Т-Р	ПК68.15-8Ат IVс(AIV)Т-Д	ПК68.15-8Ат IVс(AIV)Т-Е	ПК68.15-8Ат IVс(AIV)Т-Ц	ПК68.15-8Ат IVс(AIV)Т-К	ПК68.15-8Ат IVс(AIV)Т-Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,065			0,065			0,065			0,065			0,065		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,058			0,058			0,058			0,058			0,058		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321
15	Песок искусственный, м³			0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,178	0,178	0,178				0,178	0,178	0,178				0,178	0,178	0,178		
20	Плиты фибролитовые, м²						8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92				8,92	8,92

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 49

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия											
				ПК68.15-8АтIIсс(АШ)Т-Р	ПК68.15-10АтIIсс(АШ)Т-Д	ПК68.15-10АтIIсс(АШ)Т-Е	ПК68.15-10АтIIсс(АШ)Т-Н	ПК68.15-10АтIIсс(АШ)Т-К	ПК68.15-10АтIIсс(АШ)Т-Н	ПК68.15-10АтIIсс(АШ)Т-Р	ПК68.15-4АтV(АУ)Т-Д	ПК68.15-4АтV(АУ)Т-Е	ПК68.15-4АтV(АУ)Т-Н	ПК68.15-4АтV(АУ)Т-К	
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	
3	Твердых марок, кг		025621												
4	Портландцемент		573110												
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,064			0,064			0,064			0,064		
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,065			0,065			0,065			0,065		
7	приведенный к марке М400	0,9		0,058			0,058			0,058			0,058		
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	
10	приведенный к марке М400	1,0			0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	
11	Портландцемент приведенный к														
12	марке М400, всего			0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	
13	Искусственный легкий														
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	
15	Песок искусственный, м³			0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	
16	Плиты древесноволокнистые														
17	мягкие марки М12, м²		553612		8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92		
18	Расход пиломатериалов в														
19	круглом лесе, м³		553400		0,178	0,178	0,178				0,178	0,178	0,178		
20	Плиты фибролитовые, м²			8,92				8,92	8,92	8,92				8,92	

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК68.15-4АтV(АД)Т-Н	ПК68.15-4АтV(АД)Т-Р	ПК68.15-6АтV(АД)Т-Д	ПК68.15-6АтV(АД)Т-Е	ПК68.15-6АтV(АД)Т-Ш	ПК68.15-6АтV(АД)Т-К	ПК68.15-6АтV(АД)Т-Н	ПК68.15-6АтV(АД)Т-Р	ПК68.15-7АтV(АД)Т-Д	ПК68.15-7АтV(АД)Т-Е	ПК68.15-7АтV(АД)Т-Ш	ПК68.15-7АтV(АД)Т-К	ПК68.15-7АтV(АД)Т-Н	ПК68.15-7АтV(АД)Т-Р	ПК68.15-8АтV(АД)Т-Д	ПК68.15-8АтV(АД)Т-Е	ПК68.15-8АтV(АД)Т-Ш
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,064			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,065			0,065			0,065			0,065			0,065			0,065
7	приведенный к марке М400	0,9			0,058			0,058			0,058			0,058			0,058			0,058
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,081	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081	
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058
13	Искусственный легкий																		
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321
15	Песок искусственный, м³			0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М12, м²		553612			8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400			0,178	0,178	0,178				0,178	0,178	0,178				0,178	0,178	0,178
20	Плиты фибролитовые, м²			8,92	8,92				8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92			

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК68.15-8Ат IV(АIV)Т-К	ПК68.15-8Ат IV(АIV)Т-Н	ПК68.15-8Ат IV(АIV)Т-Р	ПК68.15-10Ат IV(АIV)Т-А	ПК68.15-10Ат IV(АIV)Т-Е	ПК68.15-10Ат IV(АIV)Т-Ш	ПК68.15-10Ат V(АV)Т-К	ПК68.15-10Ат V(АV)Т-Н	ПК68.15-10Ат V(АV)Т-Р	ПК68.15-12Ат V(АV)Т-А	ПК68.15-12Ат V(АV)Т-Е	ПК68.15-12Ат V(АV)Т-Ш	ПК68.15-12Ат V(АV)Т-К	ПК68.15-12Ат V(АV)Т-Н	ПК68.15-12Ат V(АV)Т-Р	ПК86.12-3Ат IVС(АIVС)Т-А	ПК 86.12-3Ат IVС(АIVС)Т-Е
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3	Твердых марок, кг		025621																		
4	Портландцемент		573110																		
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,064			0,064			0,064			0,064			0,064			
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,065			0,065			0,065			0,065			0,065			
7	приведенный к марке М400	0,9				0,058			0,058			0,058			0,058			0,058			
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,118	0,079
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,119	0,079
10	приведенный к марке М400	1,0		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,121	0,081		0,119	0,079
11	Портландцемент приведенный к																				
12	марке М400, всего			0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,121	0,081	0,058	0,119	0,079
13	Искусственный легкий																				
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,481	0,321	0,321	0,473	0,316
15	Песок искусственный, м³			0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,267	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,263	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																				
17	мягкие марки М12, м²		553612				8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92				8,77	8,77
18	Расход пиломатериалов в																				
19	круглом лесе, м³		553400				0,178	0,178	0,178				0,178	0,178	0,178				0,175	0,175
20	Плиты фибролитовые, м²			8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92				8,92	8,92	8,92		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК 86.12-3 АтIIIс(АIIIт)-Н	ПК 86.12-3 АтIIIс(АIIIт)-К	ПК 86.12-3 АтIIIс(АIIIт)-Н	ПК 86.12-3 АтIIIс(АIIIт)-Ф	ПК 86.12-5 АтIIIс(АIIIт)-А	ПК 86.12-5 АтIIIс(АIIIт)-Е	ПК 86.12-5 АтIIIс(АIIIт)-Ш	ПК 86.12-5 АтIIIс(АIIIт)-К	ПК 86.12-5 АтIIIс(АIIIт)-Н	ПК 86.12-5 АтIIIс(АIIIт)-Ф	ПК 86.12-7 АтIIIс(АIIIт)-А	ПК 86.12-7 АтIIIс(АIIIт)-Е	ПК 86.12-7 АтIIIс(АIIIт)-Ш	ПК 86.12-7 АтIIIс(АIIIт)-К	ПК 86.12-7 АтIIIс(АIIIт)-Н	ПК 86.12-7 АтIIIс(АIIIт)-Ф	ПК 86.12-8 АтIIIс(АIIIт)-А
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,057			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		
10	приведенный к марке М400	1,0			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,77				8,77	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77				
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,175				0,175	0,175	0,175				0,175	0,175	0,175				0,175
20	Плиты фибролитовые, м²				8,77	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77	

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

КОПИЯ ВЕРНА

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК86.12-8АтVс(AV)Т-Е	ПК86.12-8АтVс(AV)Т-Ф	ПК86.12-8АтIIс(AV)Т-К	ПК86.12-8АтIIс(AV)Т-Н	ПК86.12-8АтIIс(AV)Т-Р	ПК86.12-4АтIV(AV)Т-А	ПК86.12-4АтIV(AV)Т-Е	ПК86.12-4АтIV(AV)Т-Ф	ПК86.12-4АтIV(AV)Т-К	ПК86.12-4АтIV(AV)Т-Н	ПК86.12-4АтV(AV)Т-Р	ПК86.12-5АтV(AV)Т-А	ПК86.12-5АтV(AV)Т-Е	ПК86.12-5АтV(AV)Т-Ф	ПК86.12-5АтV(AV)Т-К	ПК86.12-5АтV(AV)Т-Н	ПК86.12-5АтV(AV)Т-Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063
7	приведенный к марке М400	0,9			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77			8,77	8,77	8,77	8,77			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,175	0,175	8,77	8,77	8,77	0,175	0,175	0,175				0,175	0,175	0,175			
20	Плиты фибролитовые, м²											8,77	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 86.12-7АтV(АV)Т-Д	ПК 86.12-7АтV(АV)Т-Е	ПК 86.12-7АтV(АV)Т-И	ПК 86.12-7АтV(АV)Т-К	ПК 86.12-7АтV(АV)Т-Н	ПК 86.12-7АтV(АV)Т-Р	ПК 86.12-8АтV(АV)Т-Д	ПК 86.12-8АтV(АV)Т-Е	ПК 86.12-8АтV(АV)Т-И	ПК 86.12-8АтV(АV)Т-К	ПК 86.12-8АтV(АV)Т-Н	ПК 86.12-8АтV(АV)Т-Р	ПК 86.15-4АтIVс(АIV)Т-Д	ПК 86.15-4АтIVс(АIV)Т-Е	ПК 86.15-4АтIVс(АIV)Т-И	ПК 86.15-4АтIVс(АIV)Т-К	ПК 86.15-4АтIVс(АIV)Т-Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
2	Битумы нефтяные строительные			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,063			0,063			0,063			0,082		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,063			0,063			0,063			0,063			0,082		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,057			0,057			0,057			0,074		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,153	0,102		0,153	0,102
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,154	0,103		0,154	0,103
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,154	0,103		0,154	0,103
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409
15	Песок искусственный, м³			0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,77	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77				11,33	11,33	11,33		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,175	0,175	0,175				0,175	0,175	0,175				0,227	0,227	0,227		
20	Плиты фибролитовые, м²						8,77	8,77	8,77				8,77	8,77	8,77				11,33	11,33

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 55

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК 86.15-4 АтIIс(АIIIт)-Р	ПК 86.15-5 АтIIс(АIIIт)-А	ПК 86.15-5 АтIIс(АIIIт)-Е	ПК 86.15-5 АтIIс(АIIIт)-Н	ПК 86.15-5 АтIIс(АIIIт)-К	ПК 86.15-5 АтIIсА(АIIIт)-Н	ПК 86.15-5 АтIIс(АIIIт)-Р	ПК 86.15-6 АтIIс(АIIIт)-А	ПК 86.15-6 АтIIс(АIIIт)-Е	ПК 86.15-6 АтIIс(АIIIт)-К	ПК 86.15-6 АтIIс(АIIIт)-Н	ПК 86.15-6 АтIIс(АIIIт)-Р	ПК 86.15-8 АтIIс(АIIIт)-А	ПК 86.15-8 АтIIс(АIIIт)-Е	ПК 86.15-8 АтIIс(АIIIт)-К	ПК 86.15-8 АтIIс(АIIIт)-Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
2	Битумы нефтяные строительные			10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110										0,082			0,082		0,082	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,082			0,082			0,082			0,082			0,082		0,082	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,082			0,082			0,082			0,082			0,082		0,082	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,074			0,074			0,074			0,074			0,074		0,074	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102	
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103	
10	приведенный к марке М400	1,0			0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103	
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074
13	Искусственный легкий																		
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409
15	Песок искусственный, м³			0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М12, м²		553612		11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400		0,227	0,227	0,227				0,227	0,227	0,227				0,227	0,227	0,227
20	Плиты фибролитовые, м²			11,33				11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33			11,33

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.15-8АтV(АV)Т-Н	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Р	ПК86.15-4АтV(АV)Т-Д	ПК86.15-4АтV(АV)Т-Е	ПК86.15-4АтV(АV)Т-Ц	ПК86.15-4АтV(АV)Т-К	ПК86.15-4АтV(АV)Т-Н	ПК86.15-4АтV(АV)Т-Р	ПК86.15-5АтV(АV)Т-Д	ПК86.15-5АтV(АV)Т-Е	ПК86.15-5АтV(АV)Т-Ц	ПК86.15-5АтV(АV)Т-К	ПК86.15-5АтV(АV)Т-Н	ПК86.15-5АтV(АV)Т-Р	ПК86.15-6АтV(АV)Т-Д	ПК86.15-6АтV(АV)Т-Е	ПК86.15-6АтV(АV)Т-Ц
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
2	Битумы нефтяные строительные			10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,082			0,082			0,082			0,082			0,082			0,082
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,082			0,082			0,082			0,082			0,082			0,082
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,074			0,074			0,074			0,074			0,074			0,074
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409
15	Песок искусственный, м³			0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,227	0,227	0,227				0,227	0,227	0,227				0,227	0,227	0,227
20	Плиты фибролитовые, м²			11,33	11,33				11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33			

Взап. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 57

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.15-6АтV(АV)Т-К	ПК86.15-6АтV(АV)Т-Н	ПК86.15-6АтV(АV)Т-Р	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Д	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Е	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Ц	ПК86.15-8АтV(АV)Т-К	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Н	ПК86.15-8АтV(АV)Т-Р	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1Д	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1Е	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1Ц	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1К	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1Н	ПК56.12-4АтIVс(АIV)Т-1Р	ПК56.12-8АтIVс(АIV)Т-1Д	ПК56.12-8АтIVс(АIV)Т-1Е
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
2	Битумы нефтяные строительные			10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,082			0,082			0,082			0,040			0,040		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,082			0,082			0,082			0,041			0,041		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,074			0,074			0,074			0,036			0,036		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,153	0,102		0,153	0,102		0,153	0,102		0,076	0,050		0,076	0,050		0,076	0,050
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,154	0,103		0,154	0,103		0,154	0,103		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,154	0,103	0,074	0,076	0,051	0,036	0,076	0,051	0,036	0,076	0,051
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,612	0,409	0,409	0,302	0,202	0,202	0,302	0,202	0,202	0,302	0,202
15	Песок искусственный, м³			0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,34	0,227	0,227	0,168	0,112	0,112	0,168	0,112	0,112	0,168	0,112
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612				11,33	11,33	11,33				5,60	5,60	5,60				5,60	5,60
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,227	0,227	0,227				0,112	0,112	0,112				0,112	0,112
20	Плиты фибролитовые, м²			11,33	11,33	11,33				11,33	11,33	11,33				5,60	5,60	5,60		

Инв.N подл. | Подп.и дата | Взам.инв.N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 58

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.12-8АтIIс(АШ)Т-1И	ПК56.12-8АтIIс(АШ)Т-1К	ПК56.12-8АтIIс(АШ)Т-1Н	ПК56.12-8АтIIс(АШ)Т-1Р	ПК56.12-12АтIIс(АШ)Т-1Д	ПК56.12-12АтIIс(АШ)Т-1Е	ПК56.12-12АтIIс(АШ)Т-1И	ПК56.12-12АтIIс(АШ)Т-1К	ПК56.12-12АтIIс(АШ)Т-1Н	ПК56.12-12АтIIс(АШ)Т-1Р	ПК56.12-4АтIV (АШ)Т-1Д	ПК56.12-4АтIV (АШ)Т-1Е	ПК56.12-4АтIV (АШ)Т-1И	ПК56.12-4АтIV (АУ)Т-1К	ПК56.12-4АтIV (АУ)Т-1Н	ПК56.12-4АтIV (АТ)Т-1Р	ПК56.12-9АтIV(АШ)Т-1Д
1	Битумы нефтяные, кг		025600	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
2	Битумы нефтяные строительные			5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,040			0,040			0,040			0,040			0,040			0,040	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,041			0,041			0,041			0,041			0,041			0,041	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,036			0,036			0,036			0,036			0,036			0,036	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,076	0,050		0,076	0,050		0,076	0,050		0,076	0,050		0,076	0,050		0,076
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076
10	приведенный к марке М400	1,0			0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076	0,051		0,076
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,036	0,076	0,051	0,036	0,076	0,051	0,036	0,076	0,051	0,036	0,076	0,051	0,036	0,076	0,051	0,036	0,076
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,202	0,302	0,202	0,202	0,302	0,202	0,202	0,302	0,202	0,202	0,302	0,202	0,202	0,302	0,202	0,202	0,302
15	Песок искусственный, м³			0,112	0,168	0,112	0,112	0,168	0,112	0,112	0,168	0,112	0,112	0,168	0,112	0,112	0,168	0,112	0,112	0,168
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	5,60				5,60	5,60	5,60				5,60	5,60	5,60				5,60
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,112				0,112	0,112	0,112				0,112	0,112	0,112				0,112
20	Плиты фибролитовые, м²				5,60	5,60	5,60				5,60	5,60	5,60				5,60	5,60	5,60	

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам. инв.N

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
									ПК56.12-9АтV(АV)Т-1Д	ПК56.12-9АтV(АV)Т-1Е	ПК56.12-9АтV(АV)Т-1И	ПК56.12-9АтV(АV)Т-1К	ПК56.12-9АтV(АV)Т-1Н	ПК56.12-9АтV(АV)Т-1Р	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-1Д	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-1Е	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-1И	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-1К	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-1Н	ПК68.12-5АтIVс(АIV)Т-1Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600						10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
2	Битумы нефтяные строительные								5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151								0,040			0,040			0,049			0,049
6	С учетом коэф. отхода	1,006									0,041			0,041			0,050			0,050
7	Приведенный к марке М400	0,9									0,036			0,036			0,046			0,046
8	Портландцемент марки М400, т		573112						0,076	0,050		0,076	0,050		0,092	0,062		0,092	0,062	
9	С учетом коэф. отхода	1,006							0,076	0,051		0,076	0,051		0,093	0,062		0,093	0,062	
10	Приведенный к марке М400	1,0							0,076	0,051		0,076	0,051		0,093	0,062		0,093	0,062	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего								0,076	0,051	0,036	0,076	0,051	0,036	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200						0,302	0,202	0,202	0,302	0,202	0,202	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247
15	Песок искусственный, м³								0,168	0,112	0,112	0,168	0,112	0,112	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612						5,60	5,60	5,60				6,80	6,80	6,80			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400						0,112	0,112	0,112				0,136	0,136	0,136			
20	Плиты фибролитовые, м²											5,60	5,60	5,60				6,80	6,80	6,80

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 60

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.12-8АтIIс(АШ)Г-1А	ПК68.12-8АтIIс(АШ)Г-1Е	ПК68.12-8АтIIс(АШ)Г-1И	ПК68.12-8АтIIс(АШ)Г-1К	ПК68.12-8АтIIс(АШ)Г-1Н	ПК68.12-8АтIIс(АШ)Г-1Р	ПК68.12-12АтIIс(АШ)Г-1А	ПК68.12-12АтIIс(АШ)Г-1Е	ПК68.12-12АтIIс(АШ)Г-1И	ПК68.12-12АтIIс(АШ)Г-1К	ПК68.12-12АтIIс(АШ)Г-1Н	ПК68.12-12АтIIс(АШ)Г-1Р	ПК68.12-5АтIVс(АШ)Г-1А	ПК68.12-5АтIVс(АШ)Г-1Е	ПК68.12-5АтIVс(АШ)Г-1И	ПК68.12-5АтIVс(АШ)Г-1К	ПК68.12-5АтIVс(АШ)Г-1Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33
2	Битумы нефтяные строительные			6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,049			0,049			0,049			0,049			0,049		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,050			0,050			0,050			0,050			0,050		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,046			0,046			0,046			0,046			0,046		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,092	0,062		0,092	0,062		0,092	0,062		0,092	0,062		0,092	0,062		0,092	0,062
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062
10	приведенный к марке М400	1,0		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247
15	Песок искусственный, м³			0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	6,80	6,80	6,80				6,80	6,80	6,80				6,80	6,80	6,80		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,136	0,136	0,136				0,136	0,136	0,136				0,136	0,136	0,136		
20	Плиты фибролитовые, м²						6,80	6,80	6,80				6,80	6,80	6,80				6,80	6,80

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.12-5АтV(АV)Т-1Р	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1Д	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1Е	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1И	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1К	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1Н	ПК68.12-8АтV(АV)Т-1Р	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1Д	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1Е	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1И	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1К	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1Н	ПК68.12-12АтV(АV)Т-1Р	ПК86.12-3АтVс(АIV)Т-1Д	ПК86.12-3АтVс(АIV)Т-1Е	ПК86.12-3АтVс(АIV)Т-1И	ПК86.12-3АтVс(АIV)Т-1К
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	12,33	15,66	15,66	15,66	15,66
2	Битумы нефтяные строительные			6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	7,83	7,83	7,83	7,83
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,049			0,049			0,049			0,049			0,049			0,063	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,050			0,050			0,050			0,050			0,050			0,063	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,046			0,046			0,046			0,046			0,046			0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,092	0,062		0,092	0,062		0,092	0,062		0,092	0,062		0,118	0,079		0,118
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,092	0,062		0,118	0,079		0,118
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,093	0,062		0,093	0,062		0,093	0,062		0,092	0,062		0,118	0,079		0,118
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,093	0,062	0,046	0,118	0,079	0,057	0,118
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,370	0,247	0,247	0,471	0,314	0,314	0,471
15	Песок искусственный, м³			0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,137	0,206	0,137	0,206	0,262	0,174	0,174	0,262
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612		6,80	6,80	6,80				6,80	6,80	6,80				8,70	8,70	8,70	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400		0,136	0,136	0,136				0,136	0,136	0,136				0,174	0,174	0,174	
20	Плиты фибролитовые, м²			6,80				6,80	6,80	6,80				6,80	6,80	6,80				8,70

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.12-3АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-3АтVс(АIV)Т-1Р	ПК86.12-5АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-5АтVс(АIV)Т-1Е	ПК86.12-5АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-5АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-5АтVс(АIV)Т-1Р	ПК86.12-7АтVс(АIV)Т-1Д	ПК86.12-7АтVс(АIV)Т-1Е	ПК86.12-7АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-7АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-7АтVс(АIV)Т-1Н	ПК86.12-7АтVс(АIV)Т-1Р	ПК86.12-8АтVс(АIV)Т-1Д	ПК86.12-8АтVс(АIV)Т-1Е	ПК86.12-8АтVс(АIV)Т-1Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66
2	Битумы нефтяные строительные			7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314
15	Песок искусственный, м³			0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,174	0,174	0,174				0,174	0,174	0,174				0,174	0,174	0,174
20	Плиты фибролитовые, м²			8,70	8,70				8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК 86.12-8АтIIс(АIIт-1К	ПК 86.12-8АтIIс(АIIт-1Н	ПК 86.12-8АтIIс(АIIт-1Р	ПК 86.12-4АтV(АVт-1Д	ПК 86.12-4АтV(АVт-1Е	ПК 86.12-4АтV(АVт-1К	ПК 86.12-4АтV(АVт-1Н	ПК 86.12-4АтV(АVт-1Р	ПК 86.12-5АтIV(АIVт-1Д	ПК 86.12-5АтIV(АIVт-1Е	ПК 86.12-5АтIV(АIVт-1К	ПК 86.12-5АтIV(АIVт-1Н	ПК 86.12-5АтIV(АIVт-1Р	ПК 86.12-7АтIII(АIIIт-1Д	ПК 86.12-7АтIII(АIIIт-1Е	ПК 86.12-7АтIII(АIIIт-1К	ПК 86.12-7АтIII(АIIIт-1Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66
2	Битумы нефтяные строительные			7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,057			0,057			0,057			0,057		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079
10	приведенный к марке М400	1,0		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314
15	Песок искусственный, м³			0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612				8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70				8,70	8,70
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,174	0,174	0,174				0,174	0,174	0,174				0,174	0,174
20	Плиты фибролитовые, м²			8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.12-7АтV(АV)Т-IV	ПК86.12-7АтV(АV)Т-IV	ПК86.12-7АтV(АV)Т-IV	ПК86.12-7АтV(АV)Т-IP	ПК86.12-8АтV(АV)Т-IA	ПК86.12-8АтV(АV)Т-IE	ПК86.12-8АтV(АV)Т-IV	ПК86.12-8АтV(АV)Т-IV	ПК86.12-8АтV(АV)Т-IV	ПК86.12-8АтV(АV)Т-IP	ПК56.9-4АтIVс(АIV)Т-A	ПК56.9-4АтIVс(АIV)Т-E	ПК56.9-4АтIVс(АIV)Т-IV	ПК56.9-4АтIVс(АIV)Т-K	ПК56.9-4АтIVс(АIV)Т-M	ПК56.9-4АтIVс(АIV)Т-P	ПК56.9-6АтIVс(АIV)Т-A
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
2	Битумы нефтяные строительные			7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,063			0,063			0,063			0,063			0,030			0,030	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,063			0,063			0,063			0,063			0,030			0,030	
7	приведенный к марке М400	0,8		0,057			0,057			0,057			0,057			0,027			0,027	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,056	0,037		0,056	0,037		0,056
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056
10	приведенный к марке М400	1,0			0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,118	0,079	0,057	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,471	0,314	0,314	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225
15	Песок искусственный, м³			0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,262	0,174	0,174	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,70				8,70	8,70	8,70				4,20	4,20	4,20				4,20
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,174				0,174	0,174	0,174				0,084	0,084	0,084				0,084
20	Плиты фибролитовые, м²				8,70	8,70	8,70				8,70	8,70	8,70				4,20	4,20	4,20	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.9-6АтIVс(АIV)Т-Е	ПК56.9-6АтIVс(АIV)Т-И	ПК56.9-6АтIVс(АIV)Т-К	ПК56.9-6АтIVс(АIV)Т-Н	ПК56.9-6АтIVс(АIV)Т-Р	ПК56.9-10АтIVс(АIV)Т-Д	ПК56.9-10АтIVс(АIV)Т-Е	ПК56.9-10АтIVс(АIV)Т-И	ПК56.9-10АтIVс(АIV)Т-К	ПК56.9-10АтIVс(АIV)Т-Н	ПК56.9-10АтIVс(АIV)Т-Р						
1	Битумы нефтяные, кг		025600	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
2	Битумы нефтяные строительные			3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,030			0,030			0,030			0,030			0,030			0,030
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,030			0,030			0,030			0,030			0,030			0,030
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,027			0,027			0,027			0,027			0,027			0,027
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,037		0,056	0,037		0,056	0,037		0,056	0,037		0,056	0,037		0,056	0,037	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149
15	Песок искусственный, м³			0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	4,20	4,20				4,20	4,20	4,20				4,20	4,20	4,20			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,084	0,084				0,084	0,084	0,084				0,084	0,084	0,084			
20	Плиты фибролитовые, м²					4,20	4,20	4,20				4,20	4,20	4,20				4,20	4,20	4,20

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия														
				ПК56.9-6АтIIС(АIIС)Т-А	ПК56.9-6АтIIС(АIIС)Т-Е	ПК56.9-6АтIIС(АIIС)Т-Н	ПК56.9-6АтIIС(АIIС)Т-К	ПК56.9-6АтIIС(АIIС)Т-М	ПК56.9-6АтIIС(АIIС)Т-Р	ПК56.9-10АтIIС(АIIС)Т-А	ПК56.9-10АтIIС(АIIС)Т-Е	ПК56.9-10АтIIС(АIIС)Т-Н	ПК56.9-10АтIIС(АIIС)Т-К	ПК56.9-10АтIIС(АIIС)Т-М	ПК56.9-10АтIIС(АIIС)Т-Р			
1	Битумы нефтяные, кг		025600	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47			
2	Битумы нефтяные строительные			3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74			
3	Твердых марок, кг		025621															
4	Портландцемент		573110															
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,030			0,030			0,030			0,030			
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,030			0,030			0,030			0,030			
7	приведенный к марке М400	0,9				0,027			0,027			0,027			0,027			
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,056	0,037		0,056	0,037		0,056	0,037		0,056	0,037				
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038				
10	приведенный к марке М400	1,0		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038		0,056	0,038				
11	Портландцемент приведенный к																	
12	марке М400, всего			0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027	0,056	0,038	0,027			
13	Искусственный легкий																	
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149	0,225	0,149	0,149			
15	Песок искусственный, м³			0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083	0,125	0,083	0,083			
16	Плиты древесноволокнистые																	
17	мягкие марки М12, м²		553612	4,20	4,20	4,20				4,20	4,20	4,20						
18	Расход пиломатериалов в																	
19	круглом лесе, м³		553400	0,084	0,084	0,084				0,084	0,084	0,084						
20	Плиты фибролитовые, м²						4,20	4,20	4,20				4,20	4,20	4,20			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК68.9-5АтIIIс(АIIIв)Т-А	ПК68.9-5АтIIIс(АIIIв)Т-Е	ПК68.9-5АтIIIс(АIIIв)Т-И	ПК68.9-5АтIIIс(АIIIв)Т-К	ПК68.9-5АтIIIс(АIIIв)Т-Н	ПК68.9-5АтIIIс(АIIIв)Т-Р	ПК68.9-8АтIIIс(АIIIв)Т-А	ПК68.9-8АтIIIс(АIIIв)Т-Е	ПК68.9-8АтIIIс(АIIIв)Т-И	ПК68.9-8АтIIIс(АIIIв)Т-К	ПК68.9-8АтIIIс(АIIIв)Т-Н	ПК68.9-8АтIIIс(АIIIв)Т-Р	ПК68.9-12АтIIIс(АIIIв)Т-А	ПК68.9-12АтIIIс(АIIIв)Т-Е	ПК68.9-12АтIIIс(АIIIв)Т-И	ПК68.9-12АтIIIс(АIIIв)Т-К
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
2	Битумы нефтяные строительные			4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037	
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,037			0,037			0,037			0,037			0,037	
7	приведенный к марке М400	0,9				0,033			0,033			0,033			0,033			0,033	
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069
10	приведенный к марке М400	1,0		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069
13	Искусственный легкий																		
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,275	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184	0,184	0,275	0,184	0,275	0,184	0,184	0,275
15	Песок искусственный, м³			0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М12, м²		553612	5,10	5,10	5,10				5,10	5,10	5,10				5,10	5,10	5,10	
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400	0,102	0,102	0,102				0,102	0,102	0,102				0,102	0,102	0,102	
20	Плиты фибролитовые, м²						5,10	5,10	5,10				5,10	5,10	5,10				5,10

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия Верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.9-12АтVс(АIIIТ-Н	ПК68.9-12АтIVс(АIIIТ-Р	ПК68.9-5АтV(АIIIТ-А	ПК68.9-5АтIV(АIIIТ-Е	ПК68.9-5АтIII(АIIIТ-И	ПК68.9-5АтII(АIIIТ-К	ПК68.9-5АтI(АIIIТ-Н	ПК68.9-5АтIII(АIIIТ-Р	ПК68.9-8АтVI(АIIIТ-А	ПК68.9-8АтV(АIIIТ-Е	ПК68.9-8АтIV(АIIIТ-И	ПК68.9-8АтIII(АIIIТ-К	ПК68.9-8АтII(АIIIТ-Н	ПК68.9-8АтI(АIIIТ-Р	ПК68.9-10АтII(АIIIТ-А	ПК68.9-12АтIII(АIIIТ-Е	ПК68.9-12АтII(АIIIТ-И
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
2	Битумы нефтяные строительные			4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59						
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110														0,037			0,037
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,037			0,037			0,037			0,037			0,037			0,037
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,037			0,037			0,037			0,037			0,033			0,033
7	приведенный к марке М400	0,9			0,033			0,033			0,033									
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046		0,069	0,046	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033	0,069	0,046	0,033
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184	0,275	0,184	0,184
15	песок искусственный, м³			0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102	0,153	0,102	0,102
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			5,10	5,10	5,10				5,10	5,10	5,10				5,10	5,10	5,10
18	Расход пиломатериалов в					0,102	0,102	0,102												
19	круглом лесе, м³		553400						5,10	5,10	5,10	0,102	0,102	0,102				0,102	0,102	0,102
20	Плиты фибролитовые, м²			5,10	5,10										5,10	5,10	5,10			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 69

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК68.9-12АтV(AV)Т-К	ПК68.9-12АтV(AV)Т-Н	ПК68.9-12АтV(AV)Т-Р	ПК86.9-5АтIVс(AIV)Т-Д	ПК86.9-5АтIVс(AIV)Т-Е	ПК86.9-5АтIVс(AIV)Т-Н	ПК86.9-5АтIVс(AIV)Т-К	ПК86.9-5АтIVс(AIV)Т-Н	ПК86.9-5АтIVс(AIV)Т-Р	ПК86.9-8АтIVс(AIV)Т-Д	ПК86.9-8АтIVс(AIV)Т-Е	ПК86.9-8АтIVс(AIV)Т-Н	ПК86.9-8АтIVс(AIV)Т-К	ПК86.9-8АтIVс(AIV)Т-Н	ПК86.9-8АтIVс(AIV)Т-Р	ПК86.9-5АтV(AV)Т-Д	ПК86.9-5АтV(AV)Т-Е
1	Битумы нефтяные, кг		025600	9,18	9,18	9,18	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70
2	Битумы нефтяные строительные			4,59	4,59	4,59	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,037			0,047			0,047			0,047			0,047		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,037			0,047			0,047			0,047			0,047		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,033			0,042			0,042			0,042			0,042		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,069	0,046		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,069	0,046		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,069	0,046		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,069	0,046	0,033	0,088	0,059	0,042	0,088	0,059	0,042	0,088	0,059	0,042	0,088	0,059	0,042	0,088	0,59
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,275	0,184	0,184	0,353	0,235	0,235	0,353	0,235	0,235	0,353	0,235	0,235	0,353	0,235	0,235	0,353	0,235
15	Песок искусственный, м³			0,153	0,102	0,102	0,196	0,131	0,131	0,196	0,131	0,131	0,196	0,131	0,131	0,196	0,131	0,131	0,196	0,131
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612				6,50	6,50	6,50				6,50	6,50	6,50				6,50	6,50
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,130	0,130	0,130				0,130	0,130	0,130				0,130	0,130
20	Плиты фибролитовые, м²			5,10	5,10	5,10				6,50	6,50	6,50				6,50	6,50	6,50		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 70

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.9-5АтV(АIIIТ-Ж	ПК86.9-5АтV(АIIIТ-К	ПК86.9-5АтV(АIIIТ-Н	ПК86.9-5АтV(АIIIТ-Р	ПК86.9-8АтV(АIIIТ-А	ПК86.9-8АтV(АIIIТ-Е	ПК86.9-8АтV(АIIIТ-И	ПК86.9-8АтV(АIIIТ-К	ПК86.9-8АтV(АIIIТ-Н	ПК86.9-8АтV(АIIIТ-Р	ПК56.15-4АтIVс(АIIIТ-2И	ПК56.15-4АтIVс(АIIIТ-2Е	ПК56.15-4АтIVс(АIIIТ-2И	ПК56.15-4АтIVс(АIIIТ-2К	ПК56.15-4АтIVс(АIIIТ-2Н	ПК56.15-4АтIIIс(АIIIТ-2В	ПК56.15-6АтIVс(АIIIТ-2А
1	Битумы нефтяные, кг		025600	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	11,70	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
2	Битумы нефтяные строительные			5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,047			0,047			0,047			0,047			0,052			0,052	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,047			0,047			0,047			0,047			0,052			0,052	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,042			0,042			0,042			0,042			0,047			0,052	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098
10	приведенный к марке М400	1,0			0,088	0,059		0,088	0,059		0,088	0,059		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098
11	Портландцемент приведенный к			0,042	0,088	0,059	0,042													
12	марке М400, всего							0,088	0,059	0,042	0,088	0,059	0,042	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098
13	Искусственный легкий			0,235	0,353	0,235	0,235													
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,131	0,196	0,131	0,131	0,353	0,235	0,235	0,353	0,235	0,235	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389
15	Песок искусственный, м³							0,196	0,131	0,131	0,196	0,131	0,131	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216
16	Плиты древесноволокнистые			6,50																
17	мягкие марки М12, м²		553612					6,50	6,50	6,50				7,20	7,20	7,20				7,20
18	Расход пиломатериалов в			0,130																
19	круглом лесе, м³		553400		6,50	6,50	6,50	0,130	0,130	0,130				0,144	0,144	0,144				0,144
20	Плиты фибролитовые, м²										6,50	6,50	6,50				7,20	7,20	7,20	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

КОПИЯ ВЕРНА

1:8

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-6АтVс(АIV)Т-2Е	ПК56.15-6АтVс(АIV)Т-2И	ПК56.15-6АтVс(АIV)Т-2К	ПК56.15-6АтVс(АIV)Т-2Н	ПК56.15-6АтVс(АIV)Т-2Р	ПК56.15-8АтVс(АIV)Т-2Д	ПК56.15-8АтVс(АIV)Т-2Е	ПК56.15-8АтVс(АIV)Т-2И	ПК56.15-8АтVс(АIV)Т-2К	ПК56.15-8АтVс(АIV)Т-2Н	ПК56.15-8АтVс(АIV)Т-2Р	ПК56.15-10АтVс(АIV)Т-2Д	ПК56.15-10АтVс(АIV)Т-2Е	ПК56.15-10АтVс(АIV)Т-2И	ПК56.15-10АтVс(АIV)Т-2К	ПК56.15-10АтVс(АIV)Т-2Н	ПК56.15-10АтVс(АIV)Т-2Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
2	Битумы нефтяные строительные			6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,052			0,052			0,052			0,052			0,052			0,052
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,052			0,052			0,052			0,052			0,052			0,052
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,047			0,047			0,047			0,047			0,047			0,047
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, $м^3$		571200	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259
15	Песок искусственный, $м^3$			0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, $м^2$		553612	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, $м^3$		553400	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144			
20	Плиты фибролитовые, $м^2$					7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 72

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-12АтIV(АIV)Т-2Д	ПК56.15-12АтIV(АIV)Т-2Е	ПК56.15-12АтIV(АIV)Т-2И	ПК56.15-12АтIV(АIV)Т-2К	ПК56.15-12АтIV(АIV)Т-2Н	ПК56.15-12АтIV(АIV)Т-2Р	ПК56.15-4АтIII(АIII)Т-2Д	ПК56.15-4АтIII(АIII)Т-2Е	ПК56.15-4АтIII(АIII)Т-2И	ПК56.15-4АтIII(АIII)Т-2К	ПК56.15-4АтIII(АIII)Т-2Н	ПК66.15-4АтIII(АIII)Т-2Р	ПК56.15-7АтIII(АIII)Т-2Д	ПК56.15-7АтIII(АIII)Т-2Е	ПК56.15-7АтIII(АIII)Т-2И	ПК56.15-7АтIII(АIII)Т-2К	ПК56.15-7АтIII(АIII)Т-2Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
2	Битумы нефтяные строительные			6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,052			0,052			0,052			0,052			0,052		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,052			0,052			0,052			0,052			0,052		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,047			0,047			0,047			0,047			0,047		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065
10	приведенный к марке М400	1,0		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259
15	Песок искусственный, м³			0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М-12, м²		553612	7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144		
20	Плиты фибролитовые, м²						7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия													
				ПК56.15-7АтIV(АIV)Т-2Р	ПК56.15-8АтIV(АIV)Т-2Д	ПК56.15-8АтIV(АIV)Т-2Е	ПК56.15-8АтIV(АIV)Т-2Ш	ПК56.15-8АтIV(АIV)Т-2К	ПК56.15-8АтIV(АIV)Т-2Н	ПК56.15-8АтIV(АIV)Т-2Р	ПК56.15-11АтIV(АIV)Т-2Д	ПК56.15-11АтIV(АIV)Т-2Е	ПК56.15-11АтIV(АIV)Т-2Ш	ПК56.15-11АтIV(АIV)Т-2К	ПК56.15-11АтIV(АIV)Т-2Н	ПК56.15-11АтIV(АIV)Т-2Р	
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96	
2	Битумы нефтяные строительные			6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	
3	Твердых марок, кг		025621														
4	Портландцемент		573110														
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,052			0,052			0,052			0,052			0,052	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,052			0,052			0,052			0,052			0,052	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,047			0,047			0,047			0,047			0,047	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		
10	приведенный к марке М400	1,0			0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		0,098	0,065		
11	Портландцемент приведенный к																
12	марке М400, всего			0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	0,098	0,065	0,047	
13	Искусственный легкий																
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	0,389	0,259	0,259	
15	Песок искусственный, м³			0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	0,216	0,144	0,144	
16	Плиты древесноволокнистые																
17	мягкие марки М12, м²		553612		7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				
18	Расход пиломатериалов в																
19	круглом лесе, м³		553400		0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144				
20	Плиты фибролитовые, м²			7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
						ПК68.15-4АтVс(АIIIт)-2А	ПК68.15-4АтVс(АIIIт)-2Е	ПК68.15-4АтVс(АIIIт)-2И	ПК68.15-4АтVс(АIIIт)-2К	ПК68.15-4АтVс(АIIIт)-2Н	ПК68.15-4АтVс(АIIIт)-2Р	ПК68.15-5АтVс(АIIIт)-2А	ПК68.15-5АтVс(АIIIт)-2Е	ПК68.15-5АтVс(АIIIт)-2И	ПК68.15-5АтVс(АIIIт)-2К	ПК68.15-5АтVс(АIIIт)-2Н	ПК68.15-5АтVс(АIIIт)-2Р	ПК68.15-7АтVс(АIIIт)-2А	ПК68.15-7АтVс(АIIIт)-2Е	ПК68.15-7АтVс(АIIIт)-2И
1	Битумы нефтяные, кг		025600			15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
2	Битумы нефтяные строительные					7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151					0,063			0,063			0,063			0,063			0,063
6	с учетом коэф. отхода	1,006						0,064			0,064			0,064			0,064			0,064
7	приведенный к марке М400	0,9						0,057			0,057			0,057			0,057			0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079	
9	с учетом коэф. отхода	1,006				0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080	
10	приведенный к марке М400	1,0				0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего					0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200			0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317
15	Песок искусственный, м³					0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176
20	Плиты фибролитовые, м²								8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия														
				ПК68.15-7АIIIс(АIIIт-2К	ПК68.15-7АIIIс(АIIIт-2Н	ПК68.15-7АIIIс(АIIIт-2Р	ПК68.15-8АIIIс(АIIIт-2А	ПК68.15-8АIIIс(АIIIт-2Е	ПК68.15-8АIIIс(АIIIт-2И	ПК68.15-8АIIIс(АIIIт-2К	ПК68.15-8АIIIс(АIIIт-2Н	ПК68.15-8АIIIс(АIIIт-2Р	ПК68.15-10АIIIс(АIIIт-2А	ПК68.15-10АIIIс(АIIIт-2Е	ПК68.15-10АIIIс(АIIIт-2И	ПК68.15-10АIIIс(АIIIт-2К	ПК68.15-10АIIIс(АIIIт-2Н	ПК68.15-10АIIIс(АIIIт-2Р		
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84		
2	Битумы нефтяные строительные			7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92		
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,064			0,064			0,064			0,064			0,064		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,057			0,057			0,057			0,057		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079			
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080			
10	приведенный к марке М400	1,0		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080			
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057		
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317		
15	Песок искусственный, м³			0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176		
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80					
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176					
20	Плиты фибролитовые, м²			8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия				ПК68.15-4АтV(АIIIТ-2А	ПК68.15-4АтV(АIIIТ-2Е	ПК68.15-4АтV(АIIIТ-2И	ПК68.15-4АтV(АIIIТ-2К	ПК68.15-4АтV(АIIIТ-2Н	ПК68.15-4АтV(АIIIТ-2Р	ПК68.15-6АтV(АIIIТ-2А	ПК68.15-6АтV(АIIIТ-2Е	ПК68.15-6АтV(АIIIТ-2И	ПК68.15-6АтV(АIIIТ-2К	ПК68.15-6АтV(АIIIТ-2Н	ПК68.15-6АтV(АIIIТ-2Р	ПК68.15-7АтV(АIIIТ-2И
1	Битумы нефтяные, кг		025600					15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
2	Битумы нефтяные строительные							7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
3	твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151							0,063			0,063			0,063			0,063	
6	с учетом коэф. отхода	1,006								0,064			0,064			0,064			0,064	
7	приведенный к марке М400	0,9								0,057			0,057			0,057			0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112					0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119
9	с учетом коэф. отхода	1,006						0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120
10	приведенный к марке М400	1,0						0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего							0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200					0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476
15	Песок искусственный, м³							0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612					8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400					0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176
20	Плиты фибролитовые, м²										8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копия верна

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК68.15-7АтV(АV)Т-2Е	ПК68.15-7АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-7АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-7АтV(АV)Т-2Н	ПК68.15-7АтV(АV)Т-2Р	ПК68.15-8АтV(АV)Т-2А	ПК68.15-8АтV(АV)Т-2Е	ПК68.15-8АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-8АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-8АтV(АV)Т-2Н	ПК68.15-8АтV(АV)Т-2Р	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2А	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2Е	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2Н	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2Н	ПК68.15-10АтV(АV)Т-2Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
2	Битумы нефтяные строительные			7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92			
3	Твердых марок, кг		025621																		
4	Портландцемент		573110																		
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,063			0,063			0,063			0,063				0,063			0,063
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,064			0,064			0,064			0,064				0,064			0,064
7	приведенный к марке М400	0,9			0,057			0,057			0,057			0,057				0,057			0,057
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		
10	приведенный к марке М400	1,0		0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		0,120	0,080		
11	Портландцемент приведенный к																				
12	марке М400, всего			0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,057
13	Искусственный легкий																				
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,317
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																				
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				
18	Расход пиломатериалов в																				
19	круглом лесе, м³		553400	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				
20	Плиты фибролитовые, м²					8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК68.15-12АтV(АV)Т-2А	ПК68.15-12АтV(АV)Т-2Е	ПК68.15-12АтV(АV)Т-2И	ПК68.15-12АтV(АV)Т-2К	ПК68.15-12АтV(АV)Т-2Н	ПК68.15-12АтV(АV)Т-2Р	ПК86.15-4АтIVс(АIV)Т-2А	ПК86.15-4АтIVс(АIV)Т-2Е	ПК86.15-4АтIVс(АIV)Т-2И	ПК86.15-4АтIVс(АIV)Т-2К	ПК86.15-4АтIVс(АIV)Т-2Н	ПК86.15-4АтIVс(АIV)Т-2Р	ПК86.15-6АтIVс(АIV)Т-2А	ПК86.15-6АтIVс(АIV)Т-2Е	ПК86.15-6АтIVс(АIV)Т-2И	ПК86.15-6АтIVс(АIV)Т-2К	ПК86.15-6АтIVс(АIV)Т-2Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
2	Битумы нефтяные строительные			7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,063			0,081			0,081			0,081		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,064			0,064			0,081			0,081			0,081		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,057			0,073			0,073			0,073		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,119	0,079		0,119	0,079		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,120	0,080		0,120	0,080		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,120	0,080		0,120	0,080		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,120	0,080	0,057	0,120	0,080	0,057	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,476	0,317	0,317	0,476	0,317	0,317	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404
15	Песок искусственный, м³			0,265	0,176	0,176	0,265	0,176	0,176	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	Мягкие марки М12, м²		553612	8,80	8,80	8,80				11,20	11,20	11,20				11,20	11,20	11,20		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,176	0,176	0,176				0,224	0,224	0,224				0,224	0,224	0,224		
20	Плиты фибролитовые, м²						8,80	8,80	8,80				11,20	11,20	11,20				11,20	11,20

ИНВ.N ПОДЛ. ПОДП.И ДАТА ВЗАП.ИНВ.N

КОПИЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия: ПК 86.15-6АтIVс(АIV)Т-2Р	ПК 86.15-8АтIVс(АIV)Т-2Д	ПК 86.15-8АтIVс(АIV)Т-2Е	ПК 86.15-8АтIVс(АIV)Т-2И	ПК 86.15-8АтIVс(АIV)Т-2К	ПК 86.15-8АтIVс(АIV)Т-2Н	ПК 86.15-8АтIVс(АIV)Т-2Р	ПК 86.15-4АтV(АV)Т-2Д	ПК 86.15-4АтV(АV)Т-2Е	ПК 86.15-4АтV(АV)Т-2И	ПК 86.15-4АтV(АV)Т-2К	ПК 86.15-4АтV(АV)Т-2Н	ПК 86.15-4АтV(АV)Т-2Р	ПК 86.15-6АтV(АV)Т-2Д	ПК 86.15-6АтV(АV)Т-2Е	ПК 86.15-6АтV(АV)Т-2И	ПК 86.15-6АтV(АV)Т-2К
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
2	Битумы нефтяные строительные			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,081			0,081			0,081			0,081			0,081			0,081	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,081			0,081			0,081			0,081			0,081			0,081	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,073			0,073			0,073			0,073			0,073			0,073	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0.152
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,152	0,102
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0606
15	Песок искусственный, м³			0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612		11,20	11,20	11,20				11,20	11,20	11,20				11,20	11,20	11,20	
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400		0,224	0,224	0,224				0,224	0,224	0,224				0,224	0,224	0,224	
20	Плиты фибролитовые, м²			11,20				11,20	11,20	11,20				11,20	11,20	11,20				11,20

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

1.241-7.2-0.0.0 РМ

Лист 80

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.15-6АтV(АV)Т-2Н	ПК86.15-6АтV(АV)Т-2Р	ПК86.15-8АтV(АV)Т-2Д	ПК86.15-8АтV(АV)Т-2Е	ПК86.15-8АтV(АV)Т-2Н	ПК86.15-8АтV(АV)Т-2К	ПК86.15-8АтV(АV)Т-2Н	ПК86.15-8АтV(АV)Т-2Р	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3Д	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3Е	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3Н	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3К	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3Н	ПК56.15-4АтIVс(АIV)Т-3Р	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-3Д	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-3Е	ПК56.15-6АтIVс(АIV)Т-3Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87
2	Битумы нефтяные строительные			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,081			0,081			0,081			0,051			0,051			0,051
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,081			0,081			0,081			0,052			0,052			0,052
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,073			0,073			0,073			0,047			0,047			0,047
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,102		0,152	0,102		0,152	0,102		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,152	0,102	0,073	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,606	0,404	0,404	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257
15	Песок искусственный, м³			0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,336	0,225	0,225	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612			11,20	11,20	11,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400			0,224	0,224	0,224				0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144
20	Плиты фибролитовые, м²			11,20	11,20				11,20	11,20	11,20				7,20	7,20	7,20			

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-6АтVc(AIV)Т-3К	ПК56.15-6АтVc(AIV)Т-3Н	ПК56.15-6АтVc(AIV)Т-3Р	ПК56.15-8АтVc(AIV)Т-3Д	ПК56.15-8АтVc(AIV)Т-3Е	ПК56.15-8АтVc(AIV)Т-3И	ПК56.15-8АтVc(AIV)Т-3К	ПК56.15-8АтVc(AIV)Т-3Н	ПК56.15-8АтVc(AIV)Т-3Р	ПК56.15-10АтVc(AIV)Т-3Д	ПК56.15-10АтVc(AIV)Т-3Е	ПК56.15-10АтVc(AIV)Т-3И	ПК56.15-10АтVc(AIV)Т-3К	ПК56.15-10АтVc(AIV)Т-3Н	ПК56.15-10АтVc(AIV)Т-3Р	ПК56.15-12АтVc(AIV)Т-3Д	ПК56.15-12АтVc(AIV)Т-3Е
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87
2	Битумы нефтяные строительные			6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051		
6	С учетом коэф. отхода	1,006				0,052			0,052			0,052			0,052			0,052		
7	Приведенный к марке М400	0,9				0,047			0,047			0,047			0,047			0,047		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257
15	Песок искусственный, м³			0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144				0,144	0,144
20	Плиты фибролитовые, м²			7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20		

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ПОЛЯ ВЕРНА

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3И	ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3К	ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3Н	ПК56.15-12АтIVс(АIV)Т-3Р	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3Д	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3Е	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3И	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3К	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3Н	ПК56.15-4АтV(АV)Т-3Р	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3Д	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3Е	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3И	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3К	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3Н	ПК56.15-7АтV(АV)Т-3Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87
2	Битумы нефтяные строительные			6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
3	Твердых марок, кг		025621																
4	Портландцемент		573110																
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,051			0,051			0,051			0,051			0,051			0,051
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,052			0,052			0,052			0,052			0,052			0,052
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,047			0,047			0,047			0,047			0,047			0,047
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064	
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065	
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065	
11	Портландцемент приведенный к																		
12	марке М400, всего			0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047
13	Искусственный легкий																		
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257
15	Песок искусственный, м³			0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143
16	Плиты древесноволокнистые																		
17	мягкие марки М12, м²		553612	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20			
18	Расход пиломатериалов в																		
19	круглом лесе, м³		553400	0,144				0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144			
20	Плиты фибролитовые, м²				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20

Инв.N подл. | Подп.и дата | Взам.инв.N

1.241-72-0.0.0 РМ

Лист 83

20937-02 84 Формат А3

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК56.15-8АтV(АV)Т-3Д	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3Е	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3И	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3К	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3М	ПК56.15-8АтV(АV)Т-3Р	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3Д	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3Е	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3И	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3К	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3М	ПК56.15-11АтV(АV)Т-3Р	ПК68.15-4АтIVс(АIIIV)Т-3Д	ПК68.15-4АтIVс(АIIIV)Т-3Е	ПК68.15-4АтIVс(АIIIV)Т-3И	ПК68.15-4АтIVс(АIIIV)Т-3К	ПК68.15-4АтIVс(АIIIV)Т-3М
1	Битумы нефтяные, кг		025600	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
2	Битумы нефтяные строительные			6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,051			0,051			0,051			0,051			0,063		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,052			0,052			0,052			0,052			0,063		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,047			0,047			0,047			0,047			0,057		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,097	0,064		0,118	0,079		0,118	0,079
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,119	0,079		0,119	0,079
10	приведенный к марке М400	1,0		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,097	0,065		0,119	0,079		0,119	0,079
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,097	0,065	0,047	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,387	0,257	0,257	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316
15	Песок искусственный, м³			0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,215	0,143	0,143	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				8,80	8,80	8,80		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,144	0,144	0,144				0,144	0,144	0,144				0,176	0,176	0,176		
20	Плиты фибролитовые, м²						7,20	7,20	7,20				7,20	7,20	7,20				8,80	8,80

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																	
				ПК68.15-4АтVс(АIV)Т-3Р	ПК68.15-5АтVс(АIV)Т-3И	ПК68.15-5АтVс(АIV)Т-3Е	ПК68.15-5АтVс(АIV)Т-3Ш	ПК68.15-5АтVс(АIV)Т-3К	ПК68.15-5АтVс(АIV)Т-3Н	ПК68.15-5АтVс(АIV)Т-3Р	ПК68.15-7АтVс(АIV)Т-3И	ПК68.15-7АтVс(АIV)Т-3Е	ПК68.15-7АтVс(АIV)Т-3Ш	ПК68.15-7АтVс(АIV)Т-3К	ПК68.15-7АтVс(АIV)Т-3Н	ПК68.15-7АтVс(АIV)Т-3Р	ПК68.15-8АтVс(АIV)Т-3И	ПК68.15-8АтVс(АIV)Т-3Е	ПК68.15-8АтVс(АIV)Т-3Ш	ПК68.15-8АтVс(АIV)Т-3К
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
2	Битумы нефтяные строительные			7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
3	Твердых марок, кг		025621																		
4	Портландцемент		573110																		
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
7	приведенный к марке М400	0,9		0,057			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057		
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,119	0,079		0,118	0,079		0,118
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119
10	приведенный к марке М400	1,0			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119
11	Портландцемент приведенный к																				
12	марке М400, всего			0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119
13	Искусственный легкий																				
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263
16	Плиты древесноволокнистые																				
17	мягкие марки М-12, м²		553612		8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80		
18	Расход пиломатериалов в																				
19	круглом лесе, м³		553400		0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176		
20	Плиты фибролитовые, м²			8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия											
				ПК68.15-8АтIVс(АIIIт-3И	ПК68.15-8АтIVс(АIIIт-3Р	ПК68.15-10АтIVс(АIIIт-4И	ПК68.15-10АтIVс(АIIIт-3Е	ПК68.15-10АтIVс(АIIIт-3И	ПК68.15-10АтIVс(АIIIт-3Ж	ПК68.15-10АтIVс(АIIIт-3Н	ПК68.15-10АтIVс(АIIIт-3Р	ПК68.15-4АтV(АIVт-3А	ПК68.15-4АтV(АIVт-3Е	ПК68.15-4АтV(АIVт-3И	
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	
2	Битумы нефтяные строительные			7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	
3	Твердых марок, кг		025621												
4	Портландцемент		573110												
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,063			0,063			0,063			0,063	
6	с учетом коэф. отхода	1,006			0,063			0,063			0,063			0,063	
7	приведенный к марке М400	0,8			0,057			0,057			0,057			0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		
10	приведенный к марке М400	1,0		0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		
11	Портландцемент приведенный к														
12	марке М400, всего			0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	
13	Искусственный легкий														
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	
16	Плиты древесноволокнистые														
17	мягкие марки М12, м²		553612			8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80	
18	Расход пиломатериалов в														
19	круглом лесе, м³		553400			0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176	
20	Плиты фибролитовые, м²			8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

КОПИЯ ВЕРНА

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.15-4АтIV(АIIIт)-3К	ПК68.15-4АтIV(АIIIт)-3Н	ПК68.15-4АтIV(АIIIт)-3Р	ПК68.15-6АтIV(АIIIт)-3Е	ПК68.15-6АтIV(АIIIт)-3К	ПК68.15-6АтIV(АIIIт)-3Н	ПК68.15-6АтIV(АIIIт)-3Р	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3К	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3Н	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3Р	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3Е	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3К	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3Н	ПК68.15-7АтIV(АIIIт)-3Р	ПК68.15-8АтIV(АIIIт)-3К	ПК68.15-8АтIV(АIIIт)-3Н	ПК68.15-8АтIV(АIIIт)-3Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75
2	Битумы нефтяные строительные			7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,063			0,063			0,063			0,063			0,063		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,057			0,057			0,057			0,057			0,057		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079			0,118	0,079			0,118	0,079	
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079			0,119	0,079			0,119	0,079	
10	приведенный к марке М400	1,0		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079			0,119	0,079			0,119	0,079	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316
15	Песок искусственный, м³			0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176
20	Плиты фибролитовые, м²			8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК68.15-8АтV(АV)Т-3И	ПК68.15-8АтV(АV)Т-3К	ПК68.15-8АтV(АV)Т-3Н	ПК68.15-8АтV(АV)Т-3Р	ПК68.15-10АтV(АV)Т-3Д	ПК68.15-10АтV(АV)Т-3Е	ПК68.15-10АтV(АV)Т-3И	ПК68.15-10АтV(АV)Т-3К	ПК68.15-10АтV(АV)Т-3Н	ПК68.15-10АтV(АV)Т-3Р	ПК68.15-12АтV(АV)Т-3Д	ПК68.15-12АтV(АV)Т-3Е	ПК68.15-12АтV(АV)Т-3И	ПК68.15-12АтV(АV)Т-3К	ПК68.15-12АтV(АV)Т-3Н	ПК68.15-12АтV(АV)Т-3Р	ПК86.15-4АтVс(АV)Т-3Д
1	Битумы нефтяные, кг		025600	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	15,75	20,16
2	Битумы нефтяные строительные			7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	7,88	10,08
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063	
6	С учетом коэф. отхода	1,006		0,063			0,063			0,063			0,063			0,063			0,063	
7	Приведенный к марке М400	0,9		0,057			0,057			0,057			0,057			0,057			0,057	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,118	0,079		0,151
9	С учетом коэф. отхода	1,006			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,152
10	Приведенный к марке М400	1,0			0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,119	0,079		0,152
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,119	0,079	0,057	0,152
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,473	0,316	0,316	0,604
15	Песок искусственный, м³			0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,263	0,176	0,176	0,336
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				11,80
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,176				0,176	0,176	0,176				0,176	0,176	0,176				0,236
20	Плиты фибролитовые, м²				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80				8,80	8,80	8,80	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

20937-02 89 Формат А3

Копия верна

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия																
				ПК86.15-4АтVc(AIV)Т-3Е	ПК86.15-4АтVc(AIV)Т-3И	ПК86.15-4АтVc(AIV)Т-3К	ПК86.15-4АтVc(AIV)Т-3Н	ПК86.15-4АтVc(AIV)Т-3Р	ПК86.15-5АтVc(AIV)Т-3Д	ПК86.15-5АтVc(AIV)Т-3Е	ПК86.15-5АтVc(AIV)Т-3И	ПК86.15-5АтVc(AIV)Т-3К	ПК86.15-5АтVc(AIV)Т-3Н	ПК86.15-5АтVc(AIV)Т-3Р	ПК86.15-6АтVc(AIV)Т-3Д	ПК86.15-6АтVc(AIV)Т-3Е	ПК86.15-6АтVc(AIV)Т-3И	ПК86.15-6АтVc(AIV)Т-3К	ПК86.15-6АтVc(AIV)Т-3Н	ПК86.15-6АтVc(AIV)Т-3Р
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
2	Битумы нефтяные строительные			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151		0,080			0,080			0,080			0,080			0,080			0,080
6	С учетом коэф. отхода	1,006			0,081			0,081			0,081			0,081			0,081			0,081
7	Приведенный к марке М400	0,9			0,073			0,073			0,073			0,073			0,073			0,073
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101	
9	С учетом коэф. отхода	1,006		0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101	
10	Приведенный к марке М400	1,0		0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101	
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	0,152	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073
13	Искусственный легкий																			
14	Пористый заполнитель, м³		571200	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402
15	Песок искусственный, м³			0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80			
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,236	0,236				0,236	0,236	0,236				0,236	0,236	0,236			
20	Плиты фибролитовые, м²					11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

КОПИЯ ВЕРНА

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия															
				ПК86.15-8АтIIс(АIIIГ-3А	ПК86.15-8АтIIс(АIIIГ-3Е	ПК86.15-8АтIIс(АIIIГ-3И	ПК86.15-8АтIIс(АIIIГ-3К	ПК86.15-8АтIIс(АIIIГ-3Н	ПК86.15-8АтIIс(АIIIГ-3Р	ПК86.15-4АтIIс(АIIIГ-3А	ПК86.15-4АтIIс(АIIIГ-3Е	ПК86.15-4АтIIс(АIIIГ-3И	ПК86.15-4АтIIс(АIIIГ-3К	ПК86.15-4АтIIс(АIIIГ-3Н	ПК86.15-4АтIIс(АIIIГ-3Р	РЖ86.15-5АтIIс(АIIIГ-3А	ПК86.15-5АтIIс(АIIIГ-3Е	ПК86.15-5АтIIс(АIIIГ-3И	ПК86.15-5АтIIс(АIIIГ-3К	ПК86.15-5АтIIс(АIIIГ-3Н
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16
2	Битумы нефтяные строительные			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
3	Твердых марок, кг		025621																	
4	Портландцемент		573110																	
5	Портландцемент марки М300, т		573151			0,080			0,080			0,080			0,080			0,080		
6	с учетом коэф. отхода	1,006				0,081			0,081			0,081			0,081			0,081		
7	приведенный к марке М400	0,9				0,073			0,073			0,073			0,073			0,073		
8	Портландцемент марки М400, т		573112	0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101
9	с учетом коэф. отхода	1,006		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101
10	приведенный к марке М400	1,0		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101
11	Портландцемент приведенный к																			
12	марке М400, всего			0,152	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	0,152	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	0,152	0,101	0,073	0,151	0,101
13	Искусственный легкий																			
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402
15	Песок искусственный, м³			0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224
16	Плиты древесноволокнистые																			
17	мягкие марки М12, м²		553612	11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80		
18	Расход пиломатериалов в																			
19	круглом лесе, м³		553400	0,236	0,236	0,236				0,236	0,236	0,236				0,236	0,236	0,236		
20	Плиты фибролитовые, м²						11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80				11,80	11,80

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

N строки	Наименование материала и единицы измерения	Коэф. Котх. К пр.	Код материала	Кол. на марку, код изделия													
				ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3Р	ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3К	ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3Е	ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3И	ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3К	ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3М	ПК86.15-6АтV(АУ)Т-3Р	ПК86.15-8АтV(АУ)Т-3К	ПК86.15-8АтV(АУ)Т-3Е	ПК86.15-8АтV(АУ)Т-3И	ПК86.15-8АтV(АУ)Т-3К	ПК86.15-8АтV(АУ)Т-3М	ПК86.15-8АтV(АУ)Т-3Р	
1	Битумы нефтяные, кг		025600	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	20,16	
2	Битумы нефтяные строительные			10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08	
3	Твердых марок, кг		025621														
4	Портландцемент		573110														
5	Портландцемент марки М300, т		573151	0,080			0,080			0,080			0,080			0,080	
6	с учетом коэф. отхода	1,006		0,081			0,081			0,081			0,081			0,081	
7	приведенный к марке М400	0,9		0,073			0,073			0,073			0,073			0,073	
8	Портландцемент марки М400, т		573112		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		0,151	0,101		
9	с учетом коэф. отхода	1,006			0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		
10	приведенный к марке М400	1,0			0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		0,152	0,101		
11	Портландцемент приведенный к																
12	марке М400, всего			0,073	0,152	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	0,152	0,101	0,073	0,151	0,101	0,073	
13	Искусственный легкий																
14	пористый заполнитель, м³		571200	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	0,604	0,402	0,402	
15	Песок искусственный, м³			0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	0,336	0,224	0,224	
16	Плиты древесноволокнистые																
17	мягкие марки М12, м²		553612		11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80				
18	Расход пиломатериалов в																
19	круглом лесе, м³		553400		0,236	0,236	0,236				0,236	0,236	0,236				
20	Плиты фибролитовые, м²			11,80				11,80	11,80	11,80				11,80	11,80	11,80	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

gost.e-ecolog.ru