УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО ПКФ «ЕС»

А.Ю.Ельцов

м.п. 10.06.2005г.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИПИРЕН-АНТИСЕПТИК

ВИМ-3

ТУ 2499 – 002 – 24506856 – 00

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Антипирен - антисептик **ВИМ-3,** предназначенный для пропитки гидрофильных материалов: бумаги, обоев, тканей (х/б, лен, ткани с содержанием синтетики) с целью снижения ее горючести.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Состав ***ВИМ-3*** служит для пропитки гидрофильных материалов аэрозольно - капельным методом или вручную кистью, валиком, окунанием. Отработанные изделия не требуют специальной сушки.

В процессе пропитки и высыхания ***ВИМ-3*** взаимодействует с материалами. После высыхания изделия не имеют ярко выраженных запахов, не меняют цвет, и не токсичны. Обработанные изделия не должны подвергаться стирке, после стирки обработку необходимо повторить.

Норма расхода состава ***ВИМ-3*** при огнезащитной обработке зависит от вида обрабатываемого материала:

Для бумаги (обоев):

Для придания огнезащитных свойств бумаге (обоям), за исключением водоотталкивающих, норма расхода составляет **50 - 70** г/м**2 .**

Для текстильных материалов с содержанием :

- 100% - хлопчатобумажных волокон, **норма расхода** составляет **140-150** г/м**2 .**

- 45% - волокон полиэстера, **55 %** - хлопчатобумажных, **норма расхода** составляет **140-150** г/м**2 .**

gost.e-ecolog.ru

- 40% - волокон полиэстера, **60 %** - льняных, **норма расхода** составляет **200-240** г/м**2 .**

Обработка производится механическим распылением или окунанием до насыщения.

Плотность состава ***ВИМ-3*** при **t + 20**°С **- 1,06**

* Проверку проводить после полного высыхания тканей.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для безопасности рабочих при организации работ с составом ВИМ**-3** необходимо соблюдать следующие требования безопасности**:**

При работе с составом ВИМ**-3** необходимо использовать индивидуальные средства защиты**.** Соблюдать правила техники безопасности**,** личной и общественной гигиены**.** Правильно применять средства индивидуальной защиты**.**

В случае попадания состава ВИМ**-3** в желудок необходимо промыть его водой и принять **2,5** г **(10** таблеток**)** активированного угля**,** запив его **2 %** раствором пищевой соды**.**

При попадании состава на лицо и открытые участки тела смыть его теплой водой с мылом**.**

Состав ВИМ**-3** является хорошим проводником электрического тока**.**

Для безопасности рабочих при организации работ с составом необходимо соблюдать требования безопасности**:**

- исключить попадания на электроприборы**,** электротехническое оборудование**.**

4.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку и хранение ***ВИМ-3*** осуществляют в герметичной стеклянной или полимерной таре**.**

Хранение ***ВИМ-3*** осуществляется в закрытых складских помещениях с температурным режимом от **+40°** С до **0°** С **.**Срок хранения состава не ограничен**.**

При выпадении осадка в составе ***ВИМ-3*** подогреть на водяной бане до **30-50** °С и перемешать до полного растворения осадка**.**

***** При использовании состава ***ВИМ-3*** не по назначению**,** предприятие изготовитель**,** за качество изделий**,** ответственности не несет**.**

ООО ПКФ «ЕС» 426069, г.Ижевск, ул.Песочная, 42 – 102

gost.e-ecolog.ru

Факс(3412) 22-81-76, 43-08-94 , E-mail: gost.e-ecolog.ru