УДК 62-462:629.7.084.3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02535-85

ТРУБЫ ТРУБОПРОВОДОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 18 апреля 1985 г. № 298-65

срок введения установлен с 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает номинальные размеры наружных диаметров и толщин стенок труб.

2. Номинальные размеры наружных диаметров и толщин стенок труб должны соответствовать указанным в таблице.

№ изм. № изв. 5318 Инв. № дубликата Инв. № подлинника

...ие официальное ГР 8351608 от 23.05.85 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

мм

Наружный диаметр трубы	Толщина стенки трубы для материалов	
	Сталь 12Х18Н10Т и титановый сплав ПТ-7М	Алюминиевый сплав АМг2М
4	0,5; 0,6; 0,8	-
6	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	0,75; 1,0
8	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	0,75; 1,0
10	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	0,75; 1,0
12	05; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2	1,0
14	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4	1,0
16	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6	1,0
18*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8	1,0
20	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8	1,0; 1,5
22*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0	1,0; 1,5
25	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0	1,0; 1,5
28*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0	1,0; 1,5
30*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0	1,0; 1,5
32	0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2	1,0; 1,5
34*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,5
36*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,5
38*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,5
40	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,5
42*	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,5
50	0,5; 0,6; 0,8; 1,0	1,0; 1,5

*Применять в технически обоснованных случаях.

№ изм. | № изв.

Инв. № дубликата | Инв. № подлинника | 5318

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

5318

Инв. № дубликат

Инв. № подлинн

gost.e-ecolog.ru