ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 1.011.1-10

## СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ВЫПУСК 1

ЧАСТЬ 1

СТР. 1 ПО СТР. 150

## СВАИ ЦЕЛЬНЫЕ СПЛОШНОГО КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

24105-01

Отпускная цена

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ

# СЕРИЯ 1.011.1-10

## СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

## ВЫПУСК 1

## СВАИ ЦЕЛЬНЫЕ СПЛОШНОГО КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

ИНСТИТУТОМ ФУНДАМЕНТПРОЕКТ

Дир. ин-та — В.К. Демидов
Нач. ПО-4 — Г.М. Лешин
Гл. инж. пр-та — О.Г. Филиппов

С УЧАСТИЕМ НИИЖБ'А

Зам. дир. ин-та — Т.И. Мамедов
Зав. лаб. — В.А. Якушин
Ст. науч. сотрудн. — Е.М. Черниковер

ВНИИОСПа

Дир. ин-та — В.Л. Ильичев
Зав. лаб. — Б.В. Бахолдин

УТВЕРЖДЕНЫ

Госстроем СССР
Техническое задание от 23 февраля 1989 г.
Введены в действие институтом
Фундаментпроект
с 1 апреля 1990 г.
Приказ от 11 сентября 1989 г. №248

| Обозначение документа | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 1.011.1-10.1-ПЗ | Пояснительная записка | 4 |
| 1.011.1-10.1-1000 ФЧ | Свая С30.20-1... С160.40-13.1 | 43 |
| 1.011.1-10.1-1100 | Арматурный чертеж сваи С30.20-1... С160.40-13 | 60 |
| 1.011.1-10.1-1110 | Каркас пространственный КП30.20-1... КП60.20-6 | 93 |
| 1.011.1-10.1-1120 | Каркас пространственный КП30.25-1... КП60.25-6 | 95 |
| 1.011.1-10.1-1130 | Каркас пространственный КП30.30-1... КП120.30-13 | 97 |
| 1.011.1-10.1-1140 | Каркас пространственный КП40.35-1... КП160.35-13 | 102 |
| 1.011.1-10.1-1150 | Каркас пространственный КП40.40-1... КП160.40-13 | 108 |
| 1.011.1-10.1-1101 | Сетка С1... С5 | 115 |
| 1.011.1-10.1-1102 | Петля П1... П15 | 116 |
| 1.011.1-10.1-1200 | Арматурный чертеж сваи С30.20-1.1 ... С160.40-13.1 | 118 |
| 1.011.1-10.1-1210 | Каркас пространственный КП30.20-1.1... КП60.20-6.1 | 151 |
| 1.011.1-10.1-1220 | Каркас пространственный КП30.25-1.1 ... КП60.25-6.1 | 153 |
| 1.011.1-10.1-1230 | Каркас пространственный КП30.30-1.1 ... КП120.30-13.1 | 155 |
| 1.011.1-10.1-1240 | Каркас пространственный КП40.35-1.1 ... КП160.35-13.1 | 160 |
| 1.011.1-10.1-1250 | Каркас пространственный КП40.40-1.1 ... КП160.40-13.1 | 166 |


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17416

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Левашов | | 08.08.85 |
| Нач. ПО-4 | Лешин | | 08.08.85 |
| ГИП | Филиппов | | 08.08.85 |
| Вед. инж. | Горюшин | | 08.08.85 |

1.011.1-10.1

Содержание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Фундамент проект

| Обозначение документа | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| 1.011.1-10.1-1260 | Каркас пространственный КП₀1 ... КП₀5 | 172 |
| 1.011.1-10.1-2000 ФЧ | Свая С70.30-4.у ... С160.40-13.1у | 174 |
| 1.011.1-10.1-2100 | Арматурный чертеж сваи С70.30-4.у ... С160.40-13.у | 186 |
| 1.011.1-10.1-2200 | Арматурный чертеж сваи С70.30-4.1.у ... С160.40-13.1.у | 209 |
| 1.011.1-10.1-2101 | Сетка С6 ... С8 | 232 |
| 1.011.1-10.1-РС | Ведомость расхода стали, кг | 233 |
| 1.011.1-10.1 | Спираль СПг1 ... СПг3 | 279 |
| 1.011.1-10.1 | Петля П1 ... П15. Варианты. | 280 |

## 1. Общая часть.

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи железобетонных свай цельных сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, изготовленных из тяжелого бетона и предназначенных для свайных фундаментов зданий и сооружений.

## 2. Область применения и основные конструктивные решения.

2.1 Сваи предназначены для применения во всех климатических районах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов. Область применения свай по грунтовым условиям - в соответствии с требованиями обязательного приложения к ГОСТ 19804-89.

2.2 По условиям погружения забивные сваи длиной 7м и более подразделяются на два вида: обычной и повышенной ударостойкости. Необходимость применения свай повышенной ударостойкости определяет организация, проектирующая свайные фундаменты на основании данных инженерно-геологических изысканий, а также по результатам пробных забивок.

2.3 В качестве опускных свай рекомендуется применять сваи обычной ударостойкости сечениями 300×300, 350×350 и 400×400мм.

2.4 Основные размеры свай приняты в соот-

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зам.гл.инж. | Михальчук | | | 1.011.1-10.1 - ПЗ | | |
| Н.контр. | Левашов | | 08.89 | | | |
| Нач.ПО-У | Лешин | | 08.89 | | | |
| ГИП | Филиппов | | 08.89 | Пояснительная записка | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 39 | |
| Вед.инж. | Горюшин | | 08.89 | | фундаментпроект | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ 17416

ветствии с ГОСТ 19804-89.

2.5 Сваи сечениями 200×200 и 250×250мм приняты длиной 3... 6м, сечением 300×300мм - длиной 6... 12м, сечениями 350×350 и 400×400мм - длиной 4... 16м с изменением длины через один метр.

Сваи длиной до 6м по требованию заказчика допускается изготавливать с интервалом 0,5м по длине.

2.6 Допускается изготовление свай с технологическим уклоном противоположных сторон поперечного сечения, не превышающим 1:15 без изменения площади поперечного сечения.

2.7 Сваи армируются сварными арматурными каркасами. На период освоения выпуска свай, а также для свай, применяемых в условиях с расчетными температурами, для которых СНиП 2.03.01-84 не рекомендует сварные каркасы, допускается изготавливать вязанные арматурные каркасы.

Примечание: Вязанные каркасы допускается изготавливать только с рабочим армированием из стержней периодического профиля.

2.8 Голова забивных свай усилена сетками. Допускается объединять сетки в пространственный каркас приваркой дополнительных стержней.

По согласованию с заказчиком для забивных свай длиной до 12м обычной ударостойкости сечениями 200×200, 250×250 и 300×300мм допускается армирование головы круглой спиралью (см. стр. 279)

при условии погружения свай в пески средней плотности и рыхлые, супеси пластичные и текучие, суглинки и глины от текучих до тугопластичных, илы

и торфы и опирания свай на все виды грунтов, за исключением скальных и крупнообломочных. При этом спираль основного каркаса должна быть продолжена до конца арматурных стержней.

Головы опускных свай независимо от сечения рекомендуется армировать круглой спиралью.

2.9 Подъемные петли должны быть заведены за продольную арматуру сваи. Допускается применять петли, приведенные на стр. 280.

2.10 Штыри для фиксации места строповки свай при подъеме на копер, устанавливаются после формования бетонной смеси. Допускается изготавливать штыри из отходов арматуры любых классов.

Сваи длиной до 7м допускается изготавливать без фиксирующих штырей. При этом строповку свай при подъеме на копер производить у верхней подъемной петли.

Строповка свай при подъеме на копер непосредственно за подъемные петли запрещается.

2.11 Сетки, внутренние спирали, приставные каркасы острия и петли должны быть привязаны к основному каркасу сваи вязальной проволокой.

Количество мест привязки должно обеспечить геометрическую неизменяемость арматурных изделий и сохранить их проектное положение до окончания формования бетонной смеси.


2.12 Сваи сечением 200×200 и 250×250мм рекомендуется применять, преимущественно, в сельском строительстве, когда применение свай бо́льшего сечения экономически нецелесообразно.

## 3. Маркировка свай.


3.1 Железобетонные сваи по настоящему выпуску маркируются в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-89.

Примеры маркировки:


1. Свая обычной ударостойкости





2. Свая обычной ударостойкости с приставным каркасом острия.




3. Свая повышенной ударостойкости.




4. Свая повышенной ударостойкости с приставным каркасом острия.



3.2 Условное обозначение армирования свай, принятое в настоящем выпуске

| Условное обозначение армирования | Диаметр и класс продольной арматуры |
|---|---|
| 1 | 10А I |
| 2 | 10А II |
| 3 | 10А III |
| 4 | 12А I |
| 5 | 12А II |
| 6 | 12А III |

| Условное обозначение армирования | Диаметр и класс продольной арматуры |
|---|---|
| 7 | 14А II |
| 8 | 14А III |
| 9 | 16А III |
| 10 | 18А III |
| 11 | 20А III |
| 12 | 22А III |
| 13 | 25А III |

4. Технические требования.

4.1 При изготовлении свай должны соблюдаться основные технические требования, допускаемые отклонения от проектных размеров, методы испытаний, правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения, изложенные в ГОСТ 19804-89.

4.2 Сваи должны изготавливаться из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие не ниже: для свай сечениями 200×200, 250×250 и 300×300 мм длиной 3...7м - В15; сечением 350×350 мм длиной 4...6м и сечением 400×400мм длиной 4...12м - В20; сечением 300×300мм длиной 8...12м, сечением 350×350 мм длиной 7...12м - В20 для свай обычной ударостойкости и В25 для свай повышенной ударостойкости, сечением 400×400мм длиной 13...16м - В25 для свай обычной ударостойкости, В30 для свай повышенной ударостойкости.

4.3 В качестве крупного заполнителя для бетона

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 17416

должен применяться фракционированный щебень из естественного камня по ГОСТ 10268-80, при этом размер фракций должен быть не более 40мм.

4.4 В качестве продольной арматуры для каркасов свай предусмотрена горячекатанная арматурная сталь классов A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-82, а также термомеханически упрочненная арматурная сталь класса $A_T$-III по ГОСТ 10884-81.

4.5 Марка стали устанавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-89.

4.6 Допускается изменение диаметра и класса продольной арматуры свай, что должно быть отражено в марке сваи и указано в заказной спецификации.

4.7 Поперечное армирование свай предусмотрено в виде спирали из проволоки диаметром 5мм класса $B_p$-I по ГОСТ 6727-80. Крайние витки должны быть замкнутыми.

4.8 Допускается применение проволоки диаметром 4мм класса $B_p$-I для свай с продольной арматурой диаметром не более 16мм.

4.9 Для свай с продольной арматурой диаметром 22мм и более диаметр спирали поперечной арматуры следует принимать равным не менее 0,25 d, где d - диаметр продольной арматуры. При этом в качестве поперечной арматуры допускается применять арматурную сталь класса A-I.

4.10 Поперечная арматура должна быть приварена контактной точечной сваркой либо привязана к продольной арматуре не реже чем через один шаг спирали.


4.11 Монтажные петли изготавливаются из горячекатанной арматурной стали класса А I марок ВСт3сп2 и ВСт3пс2. Сталь марки ВСт3пс2 недопускается применять при расчетной зимней температуре монтажа минус 40 и ниже.

4.12 Отпускная прочность бетона свай в момент отгрузки с предприятия-изготовителя должна быть не ниже 100% проектной.

## 5. Испытание свай на раскрытие трещин.

Сваи длиной 8м и более должны быть испытаны на раскрытие трещин путем укладки их на две опоры, расположенные по схеме.

Схема испытания свай.




После укладки сваи на две опоры через 10 мин. производят осмотр её верхней грани над опорами. Сваю считают выдержавшей испытания, если ширина раскрытия трещин не превышает 0,2мм. Ширину раскрытия трещин измеряют с точностью до 0,05мм.

Испытания на раскрытие трещин свай, в которых площадь поперечного сечения продольной арматуры увеличина или принят более высокий класс арматуры по сравнению с установленным настоящей

серией, производят в соответствии со схемой, которая должна быть приложена к заказной спецификации.

6. Условия расчета свай.

6.1 Сваи, разработанные в настоящем выпуске, рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии равном 0,294 длины призматической части сваи, по прочности и раскрытию трещин (непродолжительному) до $a_{crc,} = 0,3$ мм. Коэффициент перегрузки к нагрузке от собственного веса сваи не учитывается, коэффициент динамичности принят равным: 1,5 - при расчете на прочность;

1,25 - при расчете на раскрытие трещин.

6.2 При проектировании свайных фундаментов сваи должны быть рассчитаны по прочности и раскрытию трещин на нагрузки, передаваемые на сваю в строительный и эксплуатационный периоды.

Допускаемая ширина раскрытия трещин принимается в соответствии с требованиями СНиП 2.03-01-84, а при наличии агрессивной среды - СНиП 2.03.11-85.

6.3 Допускается увеличивать поперечное сечение продольной арматуры и принимать другой класс арматуры и бетона, если это требуется по расчету.

6.4 Для проверки свай на внецентренное сжатие по прочности и раскрытию трещин (продолжительному) до $a_{crc,} = 0,2$мм и $a_{crc_2} = 0,1$мм от эксплуатационных нагрузок допускается пользоваться графиками, приведенными на листах 10... 39.

На графиках приведены предельные усилия M (изгибающий момент относительно продольной оси сваи в кНм) и N (нормальная сила вдоль оси сваи в кН),

воспринимаемые нормальным сечением сваи по прочности и раскрытию трещин при различных классах бетона и вариантах армирования свай. При проверке свай на раскрытие трещин, в соответствии с п.4.14 СНиП 2.03.01-84, принято $\gamma_e = 1,2$.

6.5 Порядок пользования графиками следующий:


а) по геологическим условиям строительной площадки выбирается длина и поперечное сечение сваи;

б) по соответствующим чертежам настоящей серии устанавливается минимальное продольное армирование сваи и класс бетона;

в) в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85 и СНиП 2.02.04-88 определяются место расположения расчетного сечения сваи и усилия „M" и „N" в этом сечении сваи от внешних нагрузок;

г) по графикам на листах 10...39 определяют положение точки с координатами M и N для принятого класса бетона при определенной величине раскрытия трещин. Если точка с координатами M и N лежит ниже кривой, соответствующей принятому сечению и армированию сваи, то выбранная свая удовлетворяет расчету на внецентренное сжатие по прочности и раскрытию трещин, если точка лежит выше – не удовлетворяет. В последнем случае, воспользовавшись этими же графиками, можно подобрать соответствующее расчету армирование сваи.


Сваи сечением 20×20 см. Бетон В15





Здесь и далее: —— при ширине раскрытия трещин до $a_{crc_1}$=0,2мм

– – – при ширине раскрытия трещин до $a_{crc_2}$=0,1мм


Сваи сечением 20×20 см. Бетон В 20




Сваи сечением 20×20 см. Бетон В20




Сваи сечением 20×20 см. Бетон В25




Сваи сечением 20×20 см. Бетон В25




Сваи сечением 25×25 см. Бетон В15




Сваи сечением 25×25 см. Бетон В15




Сваи сечением 25×25 см. Бетон В 20



## Сваи сечением 25×25 см. Бетон В20




Сваи сечением 25×25 см. Бетон В 25





Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9171


Сваи сечением 25×25 см. Бетон В25




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В15




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В15




Сваи сечением 30×30 см. Бетон В15




Сваи сечением 30×30 см Бетон В 20



## Сваи сечением 30×30 см. Бетон В 20



# Сваи сечением 30×30 см. Бетон В 25




Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


17416

1.011.1-10.1- ПЗ


Лист 26

24105-01 30 Формат А4

## Сваи сечением 30×30 см. Бетон В 25




Сваи сечением 35×35 см. Бетон В20







Инв. № подл. | 17416
Подпись и дата
Взам. инв. №


## Сваи сечением 35×35 см. Бетон В 20




## Сваи сечением 35×35 см. Бетон В25




Сваи сечением 35×35 см. Бетон В25




Сваи сечением 35×35 см. Бетон В 30




# Сваи сечением 35×35 см. Бетон В 30




Сваи сечением 40×40 см. бетон В20




Сваи сечением 40×40 см. Бетон В20




## Сваи сечением 40×40 см. Бетон В 25



Сваи сечением 40×40 см. Бетон В25



Сваи сечением 40×40 см. Бетон В30





Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

1.011.1-10.1- ПЗ

Лист 38


## Сваи сечением 40×40 см. Бетон В 30





Взам. инв. N°

Подпись и дата


Инв. №подл. 17416




Вид А




Вид Б




| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ℓ | а1 | а2 | а3 | в | |
| С30.20-1 | 3000 | 600 | — | 150 | 200 | 0,33 |
| С30.20-2 | | | | | | |
| С30.20-3 | | | | | | |
| С40.20-1 | 4000 | 8000 | — | | | 0,43 |
| С40.20-2 | | | | | | |
| С50.20-1 | 5000 | 1000 | — | | | 0,53 |
| С50.20-2 | | | | | | |
| С50.20-3 | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Левашов | | 08.09.89 |
| Нач. ПО 4 | Лешин | | 08.09.89 |
| ГИП | Филиппов | | 07.09.89 |
| Вед. инж. | Горюшин | | 07.09.89 |
| Инж. | Мартынова | | 07.09.89 |
| провер. | Горюшин | | 07.09.89 |

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Свая
С30.20-1... С160.40-13.1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 17 |

фундаментпроект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С50.20-4 | 5000 | 1000 | — | 150 | 200 | 0,53 |
| С50.20-5 | | | | | | |
| С50.20-6 | | | | | | |
| С60.20-1 | 6000 | 1200 | — | | | 0,63 |
| С60.20-2 | | | | | | |
| С60.20-3 | | | | | | |
| С60.20-4 | | | | | | |
| С60.20-5 | | | | | | |
| С60.20-6 | | | | | | |
| С30.25-1 | 3000 | 800 | — | 250 | 250 | 0,50 |
| С30.25-2 | | | | | | |
| С30.25-3 | | | | | | |
| С40.25-1 | 4000 | 800 | — | | | 0,65 |
| С40.25-2 | | | | | | |
| С40.25-3 | | | | | | |
| С50.25-1 | 5000 | 1000 | — | | | 0,80 |
| С50.25-2 | | | | | | |
| С50.25-3 | | | | | | |
| С50.25-4 | | | | | | |
| С50.25-5 | | | | | | |
| С50.25-6 | | | | | | |
| С60.25-1 | 6000 | 1200 | — | | | 0,95 |
| С60.25-2 | | | | | | |
| С60.25-3 | | | | | | |
| С60.25-4 | | | | | | |
| С60.25-5 | | | | | | |
| С60.25-6 | | | | | | |
| С30.30-1 | 3000 | 600 | — | 250 | 300 | 0,70 |
| С30.30-2 | | | | | | |
| С30.30-3 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Лист 2

| Марка свай | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С40.30-1 | 4000 | 800 | — | 250 | 300 | 0,93 |
| С40.30-2 | | | | | | |
| С40.30-3 | | | | | | |
| С50.30-1 | 5000 | 1000 | — | | | 1,15 |
| С50.30-2 | | | | | | |
| С50.30-3 | | | | | | |
| С50.30-4 | | | | | | |
| С50.30-5 | | | | | | |
| С50.30-6 | | | | | | |
| С60.30-2 | 6000 | 1200 | — | | | 1,38 |
| С60.30-3 | | | | | | |
| С60.30-5 | | | | | | |
| С60.30-6 | | | | | | |
| С60.30-7 | | | | | | |
| С60.30-8 | | | | | | |
| С70.30-4 | 7000 | 1400 | — | | | 1,60 |
| С70.30-5 | | | | | | |
| С70.30-6 | | | | | | |
| С70.30-8 | | | | | | |
| С70.30-9 | | | | | | |
| С80.30-4 | 8000 | 1600 | 2400 | | | 1,83 |
| С80.30-5 | | | | | | |
| С80.30-6 | | | | | | |
| С80.30-8 | | | | | | |
| С80.30-9 | | | | | | |
| С80.30-10 | | | | | | |
| С80.30-11 | | | | | | |
| С90.30-5 | 9000 | 1800 | 2600 | | | 2,05 |
| С90.30-6 | | | | | | |
| С90.30-8 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17418

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Лист 3

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С90.30-9 | 9000 | 1800 | 2600 | 250 | 300 | 2,05 |
| С90.30-10 | | | | | | |
| С90.30-11 | | | | | | |
| С100.30-8 | 10000 | 2100 | 2900 | | | 2,28 |
| С100.30-8 | | | | | | |
| С100.30-9 | | | | | | |
| С100.30-10 | | | | | | |
| С100.30-11 | | | | | | |
| С100.30-12 | | | | | | |
| С100.30-13 | | | | | | |
| С110.30-8 | 11000 | 2300 | 3200 | | | 2,50 |
| С110.30-9 | | | | | | |
| С110.30-10 | | | | | | |
| С110.30-11 | | | | | | |
| С110.30-12 | | | | | | |
| С110.30-13 | | | | | | |
| С120.30-8 | 12000 | 2500 | 3500 | | | 2,73 |
| С120.30-9 | | | | | | |
| С120.30-10 | | | | | | |
| С120.30-11 | | | | | | |
| С120.30-12 | | | | | | |
| С120.30-13 | | | | | | |
| С40.35-1 | 4000 | 800 | — | 300 | 350 | 1,30 |
| С40.35-2 | | | | | | |
| С40.35-3 | | | | | | |
| С50.35-1 | 5000 | 1000 | — | | | 1,50 |
| С50.35-2 | | | | | | |
| С50.35-3 | | | | | | |
| С60.35-1 | 6000 | 1200 | — | | | 1,90 |
| С60.35-2 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

13418

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С60.35-3 | 6000 | 1200 | — | 300 | 350 | 1,90 |
| С60.35-6 | | | | | | |
| С70.35-4 | 7000 | 1400 | — | | | 2,20 |
| С70.35-5 | | | | | | |
| С70.35-6 | | | | | | |
| С70.35-8 | | | | | | |
| С70.35-9 | | | | | | |
| С70.35-10 | | | | | | |
| С80.35-5 | 8000 | 1600 | 2400 | | | 2,50 |
| С80.35-6 | | | | | | |
| С80.35-8 | | | | | | |
| С80.35-9 | | | | | | |
| С80.35-10 | | | | | | |
| С80.35-11 | | | | | | |
| С90.35-5 | 9000 | 1800 | 2600 | | | 2,80 |
| С90.35-6 | | | | | | |
| С90.35-8 | | | | | | |
| С90.35-9 | | | | | | |
| С90.35-10 | | | | | | |
| С90.35-11 | | | | | | |
| С90.35-12 | | | | | | |
| С100.35-6 | 10000 | 2100 | 2900 | | | 3,10 |
| С100.35-8 | | | | | | |
| С100.35-9 | | | | | | |
| С100.35-10 | | | | | | |
| С100.35-11 | | | | | | |
| С100.35-12 | | | | | | |
| С100.35-13 | | | | | | |
| С110.35-8 | 11000 | 2300 | 3200 | | | 3,43 |
| С110.35-9 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

17416

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С110.35-10 | 11000 | 2300 | 3200 | 300 | 350 | 3,43 |
| С110.35-11 | | | | | | |
| С110.35-12 | | | | | | |
| С110.35-13 | | | | | | |
| С120.35-8 | 12000 | 2500 | 3500 | | | 3,73 |
| С120.35-9 | | | | | | |
| С120.35-10 | | | | | | |
| С120.35-11 | | | | | | |
| С120.35-12 | | | | | | |
| С120.35-13 | | | | | | |
| С130.35-8 | 13000 | 2700 | 3800 | | | 4,03 |
| С130.35-9 | | | | | | |
| С130.35-10 | | | | | | |
| С130.35-11 | | | | | | |
| С130.35-12 | | | | | | |
| С130.35-13 | | | | | | |
| С140.35-9 | 14000 | 2900 | 4100 | | | 4,33 |
| С140.35-10 | | | | | | |
| С140.35-11 | | | | | | |
| С140.35-12 | | | | | | |
| С140.35-13 | | | | | | |
| С150.35-10 | 15000 | 3100 | 4400 | | | 4,65 |
| С150.35-11 | | | | | | |
| С150.35-12 | | | | | | |
| С150.35-13 | | | | | | |
| С160.35-10 | 1600 | 3300 | 4700 | | | 4,95 |
| С160.35-11 | | | | | | |
| С160.35-12 | | | | | | |
| С160.35-13 | | | | | | |
| С40.40-1 | 4000 | 800 | — | 350 | 400 | 1,65 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С40.40-2<br>С40.40-5<br>С40.40-6 | 4000 | 800 | — | 350 | 400 | 1,65 |
| С50.40-1<br>С50.40-2<br>С50.40-5<br>С50.40-8 | 5000 | 1000 | — | | | 2,05 |
| С60.40-1<br>С60.40-2<br>С60.40-5<br>С60.40-6<br>С60.40-7<br>С60.40-8 | 6000 | 1200 | 1800 | | | 2,45 |
| С70.40-5<br>С70.40-6<br>С70.40-8<br>С70.40-9<br>С70.40-10<br>С70.40-11<br>С70.40-12 | 7000 | 1400 | 2100 | | | 2,85 |
| С80.40-5<br>С80.40-6<br>С80.40-8<br>С80.40-9<br>С80.40-10<br>С80.40-11<br>С80.40-12<br>С80.40-13 | 8000 | 1600 | 2400 | | | 3,25 |
| С90.40-5<br>С90.40-6 | 9000 | 1800 | 2600 | | | 3,65 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

АТ4-16

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Лист 17

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С90.40-8 | 9000 | 1800 | 2600 | 350 | 400 | 3,65 |
| С90.40-9 | | | | | | |
| С90.40-10 | | | | | | |
| С90.40-11 | | | | | | |
| С90.40-12 | | | | | | |
| С90.40-13 | | | | | | |
| С100.40-8 | 10000 | 2100 | 2900 | | | 4,05 |
| С100.40-8 | | | | | | |
| С100.40-9 | | | | | | |
| С100.40-10 | | | | | | |
| С100.40-11 | | | | | | |
| С100.40-12 | | | | | | |
| С100.40-13 | | | | | | |
| С110.40-8 | 11000 | 2300 | 3200 | | | 4,45 |
| С110.40-9 | | | | | | |
| С110.40-10 | | | | | | |
| С110.40-11 | | | | | | |
| С110.40-12 | | | | | | |
| С110.40-13 | | | | | | |
| С120.40-8 | 12000 | 2500 | 3500 | | | 4,85 |
| С120.40-9 | | | | | | |
| С120.40-10 | | | | | | |
| С120.40-11 | | | | | | |
| С120.40-12 | | | | | | |
| С120.40-13 | | | | | | |
| С130.40-9 | 13000 | 2700 | 3800 | | | 5,25 |
| С130.40-10 | | | | | | |
| С130.40-11 | | | | | | |
| С130.40-12 | | | | | | |
| С130.40-13 | | | | | | |

Инв.№подл. 17418 | Подпись и дата | Взам.инв.№

1.011.1-10.1-1000ФЧ

Лист 8

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | B | |
| С140.40-9 | 14000 | 2900 | 4100 | | | 5,65 |
| С140.40-10 | | | | | | |
| С140.40-11 | | | | | | |
| С140.40-12 | | | | | | |
| С140.40-13 | | | | | | |
| С150.40-10 | 15000 | 3100 | 4400 | | | 6,05 |
| С150.40-11 | | | | | | |
| С15040-12 | | | | | | |
| С150.40-13 | | | | | | |
| С160.40-11 | 16000 | 3300 | 4700 | | | 6,45 |
| С160.40-12 | | | | | | |
| С160.40-13 | | | | | | |
| С30.20-1.1 | 3000 | 600 | — | 150 | 200 | 0,33 |
| С30.20-2.1 | | | | | | |
| С30.20-3.1 | | | | | | |
| С40.20-1.1 | 4000 | 800 | — | | | 0,43 |
| С40.20-2.1 | | | | | | |
| С50.20-1.1 | 5000 | 1000 | — | | | 0,53 |
| С50.20-2.1 | | | | | | |
| С50.20-3.1 | | | | | | |
| С50.20-4.1 | | | | | | |
| С50.20-5.1 | | | | | | |
| С50.20-6.1 | | | | | | |
| С60.20-1.1 | 6000 | 1200 | — | | | 0,63 |
| С60.20-2.1 | | | | | | |
| С60.20-3.1 | | | | | | |
| С 60.20-4.1 | | | | | | |
| С60.20-5.1 | | | | | | |
| С60.20-6.1 | | | | | | |
| С30.25-1.1 | 3000 | 600 | — | 250 | 250 | 0,50 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

17419

1.011.1-10.1-1000ФЧ

Лист 9

| Марка свай | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $l$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $b$ | |
| С30.25-2.1 | 3000 | 600 | — | 250 | 250 | 0,50 |
| С30.25-3.1 | | | | | | |
| С40.25-1.1 | 4000 | 800 | — | | | 0,65 |
| С40.25-2.1 | | | | | | |
| С40.25-3.1 | | | | | | |
| С50.25-1.1 | 5000 | 1000 | — | | | 0,80 |
| С50.25-2.1 | | | | | | |
| С50.25-3.1 | | | | | | |
| С50.25-4.1 | | | | | | |
| С50.25-5.1 | | | | | | |
| С50.25-6.1 | | | | | | |
| С60.25-1.1 | 6000 | 1200 | — | | | 0,95 |
| С60.25-2.1 | | | | | | |
| С60.25-3.1 | | | | | | |
| С60.25-4.1 | | | | | | |
| С60.25-5.1 | | | | | | |
| С60.25-6.1 | | | | | | |
| С30.30-1.1 | 3000 | 600 | — | | 300 | 0,70 |
| С30.30-2.1 | | | | | | |
| С30.30-3.1 | | | | | | |
| С40.30-1.1 | 4000 | 800 | — | | | 0,93 |
| С40.30-2.1 | | | | | | |
| С40.30-3.1 | | | | | | |
| С50.30-1.1 | 5000 | 1000 | — | | | 1,15 |
| С50.30-2.1 | | | | | | |
| С50.30-3.1 | | | | | | |
| С50.30-4.1 | | | | | | |
| С50.30-5.1 | | | | | | |
| С50.30-6.1 | | | | | | |
| С60.30-2.1 | 6000 | 1200 | — | | | 1,38 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

17416

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | B | |
| С60.30-3.1 | 6000 | 1200 | — | 250 | 300 | 1,38 |
| С60.30-5.1 | | | | | | |
| С60.30-6.1 | | | | | | |
| С60.30-7.1 | | | | | | |
| С60.30-8.1 | | | | | | |
| С70.30-4.1 | 7000 | 1400 | — | | | 1,60 |
| С70.30-5.1 | | | | | | |
| С70.30-6.1 | | | | | | |
| С70.30-8.1 | | | | | | |
| С70.30-9.1 | | | | | | |
| С80.30-4.1 | 8000 | 1600 | 2400 | | | 1,83 |
| С80.30-5.1 | | | | | | |
| С80.30-6.1 | | | | | | |
| С80.30-8.1 | | | | | | |
| С80.30-9.1 | | | | | | |
| С80.30-10.1 | | | | | | |
| С80.30-11.1 | | | | | | |
| С90.30-5.1 | 9000 | 1800 | 2600 | | | 2,05 |
| С90.30-6.1 | | | | | | |
| С90.30-8.1 | | | | | | |
| С90.30-9.1 | | | | | | |
| С90.30-10.1 | | | | | | |
| С90.30-11.1 | | | | | | |
| С100.30-6.1 | 1000 | 2100 | 2900 | | | 2,28 |
| С100.30-8.1 | | | | | | |
| С100.30-9.1 | | | | | | |
| С100.30-10.1 | | | | | | |
| С100.30-11.1 | | | | | | |
| С100.30-12.1 | | | | | | |
| С100.30-13.1 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С110.30-8.1 | 11000 | 2300 | 3200 | 250 | 300 | 2,50 |
| С110.30-9.1 | | | | | | |
| С110.30-10.1 | | | | | | |
| С110.30-11.1 | | | | | | |
| С110.30-12.1 | | | | | | |
| С110.30-13.1 | | | | | | |
| С120.30-8.1 | 12000 | 2500 | 3500 | | | 2,73 |
| С120.30-9.1 | | | | | | |
| С120.30-10.1 | | | | | | |
| С120.30-11.1 | | | | | | |
| С120.30-12.1 | | | | | | |
| С120.30-13.1 | | | | | | |
| С40.35-1.1 | 4000 | 800 | — | 300 | 350 | 1,30 |
| С40.35-2.1 | | | | | | |
| С40.35-3.1 | | | | | | |
| С50.35-1.1 | 5000 | 1000 | — | | | 1,60 |
| С50.35-2.1 | | | | | | |
| С50.35-3.1 | | | | | | |
| С60.35-1.1 | 6000 | 1200 | — | | | 1,90 |
| С60.35-2.1 | | | | | | |
| С60.35-3.1 | | | | | | |
| С60.35-6.1 | | | | | | |
| С70.35-4.1 | 7000 | 1400 | — | | | 2,20 |
| С70.35-5.1 | | | | | | |
| С70.35-6.1 | | | | | | |
| С70.35-8.1 | | | | | | |
| С70.35-9.1 | | | | | | |
| С70.35-10.1 | | | | | | |
| С80.35-5.1 | 8000 | 1600 | 2400 | | | 2,50 |
| С80.35-6.1 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Лист 12

| Марка свай | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | L | a1 | a2 | a3 | B | |
| С80.35-8.1 | 8000 | 1600 | 2400 | 300 | 350 | 2,50 |
| С80.35-9.1 | | | | | | |
| С80.35-10.1 | | | | | | |
| С80.35-11.1 | | | | | | |
| С90.35-5.1 | 9000 | 1800 | 2600 | | | 2,80 |
| С90.35-6.1 | | | | | | |
| С90.35-8.1 | | | | | | |
| С90.35-9.1 | | | | | | |
| С90.35-10.1 | | | | | | |
| С90.35-11.1 | | | | | | |
| С90.35-12.1 | | | | | | |
| С100.35-6.1 | 10000 | 2100 | 2900 | | | 3,10 |
| С100.35-8.1 | | | | | | |
| С100.35-9.1 | | | | | | |
| С100.35-10.1 | | | | | | |
| С100.35-11.1 | | | | | | |
| С100.35-12.1 | | | | | | |
| С100.35-13.1 | | | | | | |
| С110.35-8.1 | 11000 | 2300 | 3200 | | | 3,43 |
| С110.35-9.1 | | | | | | |
| С110.35-10.1 | | | | | | |
| С110.35-11.1 | | | | | | |
| С110.35-12.1 | | | | | | |
| С110.35-13.1 | | | | | | |
| С120.35-8.1 | 12000 | 2500 | 3500 | | | 3,73 |
| С120.35-9.1 | | | | | | |
| С120.35-10.1 | | | | | | |
| С120.35-11.1 | | | | | | |
| С120.35-12.1 | | | | | | |
| С120.35-13.1 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.411-9

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Лист 13

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $l$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $b$ | |
| С130.35-8.1 | 13000 | 2700 | 3800 | 300 | 350 | 4,03 |
| С130.35-9.1 | | | | | | |
| С130.35-10.1 | | | | | | |
| С130.35-11.1 | | | | | | |
| С130.35-12.1 | | | | | | |
| С130.35-13.1 | | | | | | |
| С140.35-9.1 | 14000 | 2900 | 4100 | | | 4,33 |
| С140.35-10.1 | | | | | | |
| С140.35-11.1 | | | | | | |
| С140.35-12.1 | | | | | | |
| С140.35-13.1 | | | | | | |
| С150.35-10.1 | 15000 | 3100 | 4400 | | | 4,65 |
| С150.35-11.1 | | | | | | |
| С150.35-12.1 | | | | | | |
| С150.35-13.1 | | | | | | |
| С160.35-10.1 | 16000 | 3300 | 4700 | | | 4,95 |
| С160.35-11.1 | | | | | | |
| С160.35-12.1 | | | | | | |
| С160.35-13.1 | | | | | | |
| С40.40-1.1 | 4000 | 800 | — | 350 | 400 | 1,65 |
| С40.40-2.1 | | | | | | |
| С40.40-5.1 | | | | | | |
| С40.40-6.1 | | | | | | |
| С50.40-1.1 | 5000 | 1000 | — | | | 2,05 |
| С50.40-2.1 | | | | | | |
| С50.40-5.1 | | | | | | |
| С50.40-6.1 | | | | | | |
| С60.40-1.1 | 6000 | 1200 | 1800 | | | 2,45 |
| С60.40-2.1 | | | | | | |
| С60.40-5.1 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

1.011.1-10.1-1000 ФЧ

Лист 14

| Марка свай | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $l$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $b$ | |
| С60.40-6.1 | 6000 | 1200 | 1800 | 350 | 400 | 2,45 |
| С60.40-7.1 | | | | | | |
| С60.40-8.1 | | | | | | |
| С70.40-5.1 | 7000 | 1400 | 2100 | | | 2,85 |
| С70.40-6.1 | | | | | | |
| С70.40-8.1 | | | | | | |
| С70.40-9.1 | | | | | | |
| С70.40-10.1 | | | | | | |
| С70.40-11.1 | | | | | | |
| С70.40-12.1 | | | | | | |
| С80.40-5.1 | 8000 | 1600 | 2400 | | | 3,25 |
| С80.40-6.1 | | | | | | |
| С80.40-8.1 | | | | | | |
| С80.40-9.1 | | | | | | |
| С80.40-10.1 | | | | | | |
| С80.40-11.1 | | | | | | |
| С80.40-12.1 | | | | | | |
| С80.40-13.1 | | | | | | |
| С90.40-5.1 | 9000 | 1800 | 2600 | | | 3,65 |
| С90.40-6.1 | | | | | | |
| С90.40-8.1 | | | | | | |
| С90.40-9.1 | | | | | | |
| С90.40-10.1 | | | | | | |
| С90.40-11.1 | | | | | | |
| С90.40-12.1 | | | | | | |
| С90.40-13.1 | | | | | | |
| С100.40-6.1 | 10000 | 2100 | 2900 | | | 4,05 |
| С100.40-8.1 | | | | | | |
| С100.40-9.1 | | | | | | |
| С100.40-10.1 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17446

1.011.1-10.1-1000 ФЧ


Лист 15

| Марка сваи | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $l$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $b$ | |
| С100.40-11.1 | 10000 | 2100 | 2900 | 350 | 400 | 4,05 |
| С100.40-12.1 | | | | | | |
| С100.40-13.1 | | | | | | |
| С110.40-8.1 | 11000 | 2300 | 3200 | | | 4,45 |
| С110.40-9.1 | | | | | | |
| С110.40-10.1 | | | | | | |
| С110.40-11.1 | | | | | | |
| С110.40-12.1 | | | | | | |
| С110.40-13.1 | | | | | | |
| С120.40-8.1 | 12000 | 2500 | 3500 | | | 4,85 |
| С120.40-9.1 | | | | | | |
| С120.40-10.1 | | | | | | |
| С120.40-11.1 | | | | | | |
| С120.40-12.1 | | | | | | |
| С120.40-13.1 | | | | | | |
| С130.40-9.1 | 13000 | 2700 | 3800 | | | 5,25 |
| С130.40-10.1 | | | | | | |
| С130.40-11.1 | | | | | | |
| С130.40-12.1 | | | | | | |
| С130.40-13.1 | | | | | | |
| С140.40-9.1 | 14000 | 2900 | 4100 | | | 5,65 |
| С140.40-10.1 | | | | | | |
| С140.40-11.1 | | | | | | |
| С140.40-12.1 | | | | | | |
| С140.40-13.1 | | | | | | |
| С150.40-10.1 | 15000 | 3100 | 4400 | | | 6,05 |
| С150.40-11.1 | | | | | | |
| С150.40-12.1 | | | | | | |
| С150.40-13.1 | | | | | | |
| С160.40-11.1 | 16000 | 3300 | 4700 | | | 6,45 |


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416


| Марка свай | Размеры, мм | | | | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $l$ | $a_1$ | $a_2$ | $a_3$ | $B$ | |
| С160.40-12.1 | 16000 | 3300 | 4700 | 350 | 400 | 6,45 |
| С160.40-13.1 | | | | | | |






1-1; 3-3




2-2




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 08.09.89 |
| Нач.по-ч | Лешин | | 08.09.89 |
| ГИП | Филиппов | | 07.09.89 |
| Вед.инж. | Горюшин | | |
| Инженер | Мартынова | | |
| Провер. | Горюшин | | |

1.011.1-10.1-1100

Арматурный чертеж свай С30.20-1 ... С160.40-13

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 33 |

Фундаментпроект

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ 17416

24105-01 Формат А4

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С30.20-1 | 1 | Каркас КП30.20-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | 11,8 |
| | 2 | Сетка С1 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 3 | Петля П1 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,13 | | |
| С30.20-2 | | Поз. 2, 3, 5 по С30.20-1 | | | 11,8 |
| | 1 | Каркас КП30.20-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С30.20-3 | | Поз. 2,3,5 по С30.20-1 | | | 11,8 |
| | 1 | Каркас КП30.20-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С40.20-1 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 14,7 |
| | 1 | Каркас КП40.20-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| | 5 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,17 | | |
| С40.20-2 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 14,7 |
| | | Поз. 5 по С40.20-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.20-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С50.20-1 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 17,6 |
| | 1 | Каркас КП50.20-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| | 5 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,21 | | |
| С50.20-2 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 17,6 |
| | | Поз. 5 по С50.20-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С50.20-3 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 17,6 |
| | | Поз. 5 по С50.20-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С50.20-4 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 23,2 |
| | 1 | Каркас КП50.20-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,21 | | |
| С50.20-5 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 23,2 |
| | | Поз. 5 по С50.20-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |

Инв.№ подл. 1746 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С50.20-6 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 23,2 |
| | | Поз. 5 по С50.20-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С60.20-1 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 20,5 |
| | 1 | Каркас КП60.20-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| | 5 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,25 | | |
| С60.20-2 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 20,5 |
| | | Поз. 5 по С60.20-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.20-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С60.20-3 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 20,5 |
| | | Поз. 5 по С60.20-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.20-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С60.20-4 | | Поз.2,3 по С30.20-1 | | | 27,2 |
| | 1 | Каркас КП60.20-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,25 | | |
| С60.20-5 | | Поз. 2,3 по С30.20-1 | | | 27,2 |
| | | Поз.5 по С60.20-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.20-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С60.20-6 | | Поз.2,3 по С30.20-1 | | | 27,2 |
| | | Поз. 5 по С60.20-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.20-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1110 | |
| С30.25-1 | 1 | Каркас КП30.25-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | 13,5 |
| | 2 | Сетка С2 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 3 | Петля П2 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,20 | | |
| С30.25-2 | | Поз. 2,3,5 по С30.25-1 | | | 13,5 |
| | 1 | Каркас КП30.25-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С30.25-3 | | Поз. 2,3,5 по С30.25-1 | | | 13,5 |
| | 1 | Каркас КП30.25-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С40.25-1 | | Поз.2,3 по С30.25-1 | | | 16,6 |
| | 1 | Каркас КП40.25-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,26 | | |
| С40.25-2 | | Поз.2,3 по С30.25-1 | | | 16,6 |
| | | Поз. 5 по С40.25-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.25-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С40.25-3 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 16,6 |
| | | Поз. 5 по С40.25-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.25-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С50.25-1 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 19,6 |
| | 1 | Каркас КП 50.25-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,32 | | |
| С50.25-2 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 19,6 |
| | | Поз. 5 по С50.25-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С50.25-3 | | Поз.2,3 по С30.25-1 | | | 19,6 |
| | | Поз.5 по С50.25-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.25-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С50.25-4 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 25,3 |
| | 1 | Каркас КП50.25-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,32 | | |
| С50.25-5 | | Поз.2,3 по С30.25-1 | | | 25,3 |
| | | Поз.5 по С50.25-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С50.25-6 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 25,3 |
| | | Поз. 5 по С50.25-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С60.25-1 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 22,6 |
| | 1 | Каркас КП60.25-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,38 | | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.25-2 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | 1.011.1-10.1-1120 | 22,6 |
| | | Поз. 5 по С60.25-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.25-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С60.25-3 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 22,6 |
| | | Поз. 5 по С60.25-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.25-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С60.25-4 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 29,4 |
| | 1 | Каркас КП60.25-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,38 | | |
| С60.25-5 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 29,4 |
| | | Поз. 5 по С60.25-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.25-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С60.25-6 | | Поз. 2,3 по С30.25-1 | | | 29,4 |
| | | Поз. 5 по С60.25-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.25-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1120 | |
| С30.30-1 | 1 | Каркас КП30.30-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | 14,7 |
| | 2 | Сетка С3 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 3 | Петля П3 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,28 | | |
| С30.30-2 | | Поз. 2,3,5 по С30.30-1 | | | 14,7 |
| | 1 | Каркас КП30.30-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С30.30-3 | | Поз. 2,3,5 по С30.30-1 | | | 14,7 |
| | 1 | Каркас КП30.30-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С40.30-1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 17,9 |
| | 1 | Каркас КП40.30-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,37 | | |
| С40.30-2 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 17,9 |
| | | Поз. 5 по С40.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.30-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С40.30-3 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 17,9 |
| | | Поз. 5 по С40.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.30-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С50.30-1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 21,1 |
| | 1 | Каркас КП50.30-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,46 | | |
| С50.30-2 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 21,1 |
| | | Поз. 5 по С50.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.30-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С50.30-3 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 21,1 |
| | | Поз. 5 по С50.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.30-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С50.30-4 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 26,8 |
| | | Поз. 5 по С50.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.30-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С50.30-5 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 26,8 |
| | | Поз. 5 по С50.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.30-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С50.30-6 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 26,8 |
| | | Поз. 5 по С50.30-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.30-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С60.30-2 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 24,3 |
| | 1 | Каркас КП60.30-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,55 | | |
| С60.30-3 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 24,3 |
| | | Поз. 5 по С60.30-2 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.30-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С60.30-5 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 31,1 |
| | | Поз. 5 по С60.30-2 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.30-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.30-6 | | Поз.2,3 по С30.30-1 | | 1.011.1-10.1-1130 | 31,1 |
| | | Поз. 5 по С60.30-2 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.30-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С60.30-7 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 39,1 |
| | 1 | Каркас КП60.30-7 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,55 | | |
| С60.30-8 | | Поз. 2,3 по С30.30-1 | | | 39,1 |
| | | Поз. 5 по С60.30-7 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С70.30-4 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 36,0 |
| | 1 | Каркас КП70.30-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 3 | Петля П4 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,64 | | |
| С70.30-5 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 36,0 |
| | | Поз. 3,5 по С70.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С70.30-6 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 36,0 |
| | | Поз. 3,5 по С70.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С70.30-8 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 45,3 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,64 | | |
| С70.30-9 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 56,0 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С70.30-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С80.30-4 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 40,4 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 4 | ф10AI, $\ell$=250; 0,15кг | | без черт. | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,73 | | |
| С80.30-5 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 40,4 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 4,5 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С80.30-6 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 40,4 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 4,5 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С80.30-8 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 50,9 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 4,5 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С80.30-9 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 63,2 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 4,5 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С80.30-10 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 77,1 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 4,5 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С80.30-11 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 92,5 |
| | | Поз. 3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м$^3$ | 0,73 | | |

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С90.30-5 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 44,6 |
| | | Поз.3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м³ | 0,82 | | |
| С90.30-6 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 44,6 |
| | | Поз.3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз.5 по С90.30-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С90.30-8 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 56,5 |
| | | Поз.3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз.5 по С90.30-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С90.30-9 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 70,2 |
| | | Поз.3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз.5 по С90.30-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С90.30-10 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 85,8 |
| | | Поз.3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз.5 по С90.30-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С90.30-11 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 103,1 |
| | | Поз.3 по С70.30-4 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м³ | 0,82 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

1.011.1-10.1-1100

Лист 9

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.30-6 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 49,7 |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 3 | Петля П5 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,91 | | |
| С100.30-8 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 62,8 |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 3,5 по С100.30-6 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С100.30-9 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 78,1 |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 3,5 по С100.30-6 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С100.30-10 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 95,3 |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 3,5 по С100.30-6 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С100.30-11 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 114,5 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 0,91 | | |
| С100.30-12 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 135,8 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.30-11 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.30-13 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 171,5 |
| | | Поз.3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.30-11 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С110.30-8 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 68,4 |
| | | Поз.3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 1,00 | | |
| С110.30-9 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 85,1 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.30-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С110.30-10 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 104,0 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.30-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С110.30-11 | | Поз.2 по С30.30-1 | | | 125,1 |
| | | Поз.3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м$^3$ | 1,00 | | |
| С110.30-12 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 148,4 |
| | | Поз.3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз.4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.30-11 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С 110.30-13 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 187,6 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.30-11 | | | |
| | 1 | Каркас КП 110.30-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С120.30-8 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 74,0 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,09 | | |
| С120.30-9 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 92,1 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.30-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.30-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С120.30-10 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 112,7 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.30-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.30-10 | 1 | 1.011-10.1-1130 | |
| С120.30-11 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 135,7 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,09 | | |
| С120.30-12 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 161,1 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.30-11 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С120.30-13 | | Поз. 2 по С30.30-1 | | | 203,7 |
| | | Поз. 3 по С100.30-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.30-4 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.30-11 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1130 | |
| С40.35-1 | 1 | Каркас КП40.35-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | 20,2 |
| | 2 | Сетка С4 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 3 | Петля П6 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,52 | | |
| С40.35-2 | | Поз. 2,3,5 по С40.35-1 | | | 20,2 |
| | 1 | Каркас КП40.35-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С40.35-3 | | Поз. 2,3,5 по С40.35-1 | | | 20,2 |
| | 1 | Каркас КП40.35-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С50.35-1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 23,5 |
| | 1 | Каркас КП50.35-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,64 | | |
| С50.35-2 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 23,5 |
| | | Поз. 5 по С50.35-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.35-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С50.35-3 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 23,5 |
| | | Поз. 5 по С50.35-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.35-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С60.35-1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 26,9 |
| | 1 | Каркас КП60.35-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,76 | | |
| С60.35-2 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 26,9 |
| | | Поз. 5 по С60.35-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.35-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.35-3 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 26,9 |
| | | Поз. 5 по С60.35-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.35-3 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С60.35-6 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 33,8 |
| | | Поз. 5 по С60.35-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.35-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С70.35-4 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 38,2 |
| | 1 | Каркас КП70.35-4 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,88 | | |
| С70.35-5 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 38,2 |
| | | Поз. 5 по С70.35-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С70.35-6 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 38,2 |
| | | Поз. 5 по С70.35-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С70.35-8 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 47,6 |
| | | Поз. 5 по С70.35-4 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С70.35-9 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 58,4 |
| | 1 | Каркас КП70.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 0,88 | | |
| С70.35-10 | | Поз. 2,3 по С40.35-1 | | | 70,7 |
| | | Поз. 5 по С70.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С80.35-5 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 43,5 |
| | 1 | Каркас КП80.35-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 3 | Петля П7 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 4 | ф10АI, $\ell$=250; 0,15кг | 1 | Без. черт. | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,00 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С80.35-6 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 43,5 |
| | | Поз. 3...5 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С80.35-8 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 54,2 |
| | | Поз. 3...5 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С80.35-9 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 66,5 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,00 | | |
| С80.35-10 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 80,4 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С80.35-11 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 96,0 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С90.35-5 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 47,9 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,12 | | |
| С90.35-6 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 47,9 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С90.35-8 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 59,8 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С90.35-9 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 73,6 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП 90.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м³ | 1,12 | | |
| С90.35-10 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 89,3 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С90.35-11 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 106,7 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С90.35-12 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 126,1 |
| | | Поз. 3,4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С100.35-6 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 53,1 |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 3 | Петля П8 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м³ | 1,24 | | |
| С100.35-8 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 66,3 |
| | | Поз. 3,5 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП 100.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С100.35-9 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 81,6 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м³ | 1,24 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17446

1.011.1-10.1-1100

Лист 16

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.35-10 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 99,0 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С100.35-11 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 118,3 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С100.35-12 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 139,7 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С100.35-13 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 175,6 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С110.35-8 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 72,0 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м³ | 1,37 | | |
| С110.35-9 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 88,8 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м³ | 1,37 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С110.35-10 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 107,8 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 110.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С110.35-11 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 129,0 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 110.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С110.35-12 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 152,5 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 110.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С110.35-13 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 191,8 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 110.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С120.35-8 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 77,7 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,49 | | |
| С120.35-9 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 96,0 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,49 | | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С120.35-10 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 116,6 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С120.35-11 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 139,7 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С120.35-12 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 165,3 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С120.35-13 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 208,1 |
| | | Поз. 3 по С100.35-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С130.35-8 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 84,4 |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 3 | Петля П9 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,61 | | |
| С130.35-9 | | Поз. 2 по С40.35-1 | | | 104,1 |
| | | Поз. 3,5 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ 17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С130.35-10 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 126,5 |
| | | Поз.3,5 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С130.35-11 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 151,5 |
| | | Поз.3,5 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С130.35-12 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 179,1 |
| | | Поз.3,5 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С130.35-13 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 225,4 |
| | | Поз.3,5 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С140.35-9 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 111,3 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,73 | | |
| С140.35-10 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 135,4 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С140.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С140.35-11 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 162,2 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С140.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С140.35-12 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 191,9 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С140.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С140.35-13 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 241,7 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С140.35-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С150.35-10 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 144,2 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,86 | | |
| С150.35-11 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 172,9 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С150.35-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С150.35-12 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 204,7 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С150.35-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С150.35-13 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 258,0 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С150.35-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С160.35-10 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 153,1 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м³ | 1,98 | | |
| С160.35-11 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 183,7 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С160.35-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С160.35-12 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 217,5 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С160.35-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С160.35-13 | | Поз.2 по С40.35-1 | | | 274,2 |
| | | Поз.3 по С130.35-8 | | | |
| | | Поз.4 по С80.35-5 | | | |
| | | Поз.5 по С160.35-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1140 | |
| С40.40-1 | 1 | Каркас КП 40.40-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | 22,0 |
| | 2 | Сетка С5 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 3 | Петля П10 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В20, м³ | 0,66 | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С40.40-2 | | Поз. 2,3,5 по С40.40-1 | | | 22,0 |
| | 1 | Каркас КП40.40-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С40.40-5 | | Поз. 2,3,5 по С40.40-1 | | | 26,8 |
| | 1 | Каркас КП40.40-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С40.40-6 | | Поз. 2,3,5 по С40.40-1 | | | 26,8 |
| | 1 | Каркас КП40.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С50.40-1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1 | | | 25,5 |
| | 1 | Каркас КП50.40-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,82 | | |
| С50.40-2 | | Поз. 2,3 по С40.40-1 | | | 25,5 |
| | | Поз. 5 по С50.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.40-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С50.40-5 | | Поз. 2,3 по С40.40-1 | | | 31,4 |
| | | Поз. 5 по С50.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.40-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С50.40-6 | | Поз. 2,3 по С40.40-1 | | | 31,4 |
| | | Поз. 5 по С50.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С60.40-1 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 29,8 |
| | 1 | Каркас КП60.40-1 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 3 | Петля П11 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,98 | | |
| С60.40-2 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 29,8 |
| | | Поз. 3,5 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.40-2 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С60.40-5 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 36,7 |
| | | Поз. 3,5 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.40-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.40-6 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 36,7 |
| | | Поз. 3, 5 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С60.40-7 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 44,9 |
| | | Поз. 3, 5 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.40-7 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С60.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 44,9 |
| | | Поз. 3, 5 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С70.40-5 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 41,2 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,14 | | |
| С70.40-6 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 41,2 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | | Поз. 5 по С70.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С70.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 50,7 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,14 | | |
| С70.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 61,6 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | | Поз. 5 по С70.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С70.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 74,0 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | | Поз. 5 по С70.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С70.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 87,9 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | | Поз. 5 по С70.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С70.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 103,1 |
| | | Поз. 3 по С60.40-1 | | | |
| | | Поз. 5 по С70.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С80.40-5 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 46,9 |
| | 1 | Каркас КП80.40-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 3 | Петля П12 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 4 | Ф10АI, ℓ=250; 0,15кг | 1 | без черт. | |
| | 5 | Бетон класса В20, м³ | 1,30 | | |
| С80.40-6 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 46,9 |
| | | Поз. 3...5 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С80.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 57,6 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м³ | 1,30 | | |
| С80.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 70,0 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С80.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 84,1 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С80.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 99,8 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С80.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 117,2 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С80.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 146,3 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С90.40-5 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 51,5 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-5 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,46 | | |
| С90.40-6 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 51,5 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С90.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 63,5 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,46 | | |
| С90.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 77,4 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С90.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 93,1 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С90.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 110,7 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С90.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 130,1 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С90.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 162,7 |
| | | Поз. 3,4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С90.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С100.40-6 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 57,0 |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-6 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 3 | Петля П13 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,62 | | |
| С100.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 70,3 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,62 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 85,7 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С100.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 103,1 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С100.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 122,6 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С100.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 144,1 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С100.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 180,1 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С100.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С110.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 76,2 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,78 | | |

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл. 17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С110.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 93,0 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С110.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 112,1 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С110.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 133,4 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С110.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 157,0 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С110.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 196,6 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С110.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С120.40-8 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 82,0 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.40-8 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,94 | | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С120.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 100,3 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С120.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 121,1 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С120.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 144,3 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С120.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 170,0 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С120.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 213,0 |
| | | Поз. 3 по С100.40-6 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С120.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С130.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 108,8 |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП 130.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 3 | Петля П14 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,10 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416


| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С130.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 131,3 |
| | | Поз. 3,5 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С130.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 156,4 |
| | | Поз. 3,5 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С130.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 184,1 |
| | | Поз. 3,5 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С130.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 230,6 |
| | | Поз. 3,5 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С140.40-9 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 116,1 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-9 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,26 | | |
| С140.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 140,3 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С140.40-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С140.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 167,2 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С140.40-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 140.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С140.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 197,0 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С140.40-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 140.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С140.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 247,0 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С140.40-9 | | | |
| | 1 | Каркас КП 140.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С150.40-10 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 149,3 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП 150.40-10 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,42 | | |
| С150.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 178,1 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С150.40-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП 150.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С150.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 210,0 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С150.40-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП 150.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С150.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 263,5 |
| | | Поз. 3 по С130.40-9 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | | Поз. 5 по С150.40-10 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С160.40-11 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 190,4 |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.40-11 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 3 | Петля П15 | 2 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| | 5 | Бетон класса В25, м$^3$ | 2,58 | | |
| С160.40-12 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 224,3 |
| | | Поз. 3,5 по С160.40-11 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.40-12 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |
| С160.40-13 | | Поз. 2 по С40.40-1 | | | 281,3 |
| | | Поз. 3,5 по С160.40-11 | | | |
| | | Поз. 4 по С80.40-5 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.40-13 | 1 | 1.011.1-10.1-1150 | |

Опалубочный чертеж см. 1.011.1-1000 ФЧ
Арматура: класса А-I по ГОСТ 5781-82

Инв. № подл. | 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП30.20-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=3140 | 4 | 1,94 | 9,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=14350 | 1 | 2,07 | |
| КП30.20-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=3140 | 4 | 1,94 | 9,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=14350 | 1 | 2,07 | |
| КП30.20-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=3140 | 4 | 1,94 | 9,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=14350 | 1 | 2,07 | |

1.011.1-10.1-1110

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 07.08.87 |
| Нач.по-ч | Лешин | | 07.08.87 |
| ГИП | Филиппов | | 07.08.87 |
| Вед.инж. | Горюшин | | 07.08.87 |
| Инженер | Хачатурян | | 07.08.87 |
| Провер. | Горюшин | | 07.08.87 |

Каркас пространственный КП30.20-1... КП60.20-6


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Фундаментпроект


Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП40.20-1 | 1 | Ф10AI, ℓ=4140 | 4 | 2,55 | 12,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=17410 | 1 | 2,51 | |
| КП40.20-2 | 1 | Ф10AII, ℓ=4140 | 4 | 2,55 | 12,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=17410 | 1 | 2,51 | |
| КП50.20-1 | 1 | Ф10AI, ℓ=5140 | 4 | 3,17 | 15,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=20470 | 1 | 2,95 | |
| КП50.20-2 | 1 | Ф10AII, ℓ=5140 | 4 | 3,17 | 15,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=20470 | 1 | 2,95 | |
| КП50.20-3 | 1 | Ф10AIII, ℓ=5140 | 4 | 3,17 | 15,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=20470 | 1 | 2,95 | |
| КП50.20-4 | 1 | Ф12AI, ℓ=5140 | 4 | 4,56 | 21,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=20500 | 1 | 2,95 | |
| КП50.20-5 | 1 | Ф12AII, ℓ=5140 | 4 | 4,56 | 21,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=20500 | 1 | 2,95 | |
| КП50.20-6 | 1 | Ф12AIII, ℓ=5140 | 4 | 4,56 | 21,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=20500 | 1 | 2,95 | |
| КП60.20-1 | 1 | Ф10AI, ℓ=6140 | 4 | 3,79 | 18,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23530 | 1 | 3,39 | |
| КП60.20-2 | 1 | Ф10AII, ℓ=6140 | 4 | 3,79 | 18,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23530 | 1 | 3,39 | |
| КП60.20-3 | 1 | Ф10AIII, ℓ=6140 | 4 | 3,79 | 18,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23530 | 1 | 3,39 | |
| КП60.20-4 | 1 | Ф12AI, ℓ=6140 | 4 | 5,45 | 25,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23560 | 1 | 3,39 | |
| КП60.20-5 | 1 | Ф12AII, ℓ=6140 | 4 | 5,45 | 25,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23560 | 1 | 3,39 | |
| КП60.20-6 | 1 | Ф12AIII, ℓ=6140 | 4 | 5,45 | 25,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23560 | 1 | 3,39 | |

Арматура: класса Вр-I по ГОСТ 6727-80, класса A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-82




Арматура: класса Вр-I по ГОСТ 6727-80, класса А-I, А-II и А-III по ГОСТ 5781-82.




| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП30.25-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=3240 | 4 | 2,00 | 10,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=19560 | 1 | 2,82 | |
| КП30.25-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=3240 | 4 | 2,00 | 10,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=19560 | 1 | 2,82 | |
| КП30.25-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=3240 | 4 | 2,00 | 10,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=19560 | 1 | 2,82 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 08.0183 |
| Нач.по-У | Лешин | | 08.0183 |
| ГИП | Филиппов | | 08.0183 |
| Вед.инж. | Горюшин | | 08.0183 |
| Инженер | Хачатурян | | 08.0183 |
| Провер. | Горюшин | | 08.0183 |

1.011.1-10.1-1120


Каркас пространственный КП30.25-1...КП60-25-6

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Фундаментпроект

Инв.№подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП40.25-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=4240 | 4 | 2,62 | 13,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23580 | 1 | 3,39 | |
| КП40.25-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=4240 | 4 | 2,62 | 13,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23580 | 1 | 3,39 | |
| КП40.25-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=4240 | 4 | 2,62 | 13,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=23580 | 1 | 3,39 | |
| КП50.25-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=5240 | 4 | 3,23 | 16,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=27600 | 1 | 3,97 | |
| КП50.25-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=5240 | 4 | 3,23 | 16,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=27600 | 1 | 3,97 | |
| КП50.25-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=5240 | 4 | 3,23 | 16,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=27600 | 1 | 3,97 | |
| КП50.25-4 | 1 | Ф12АI, ℓ=5240 | 4 | 4,65 | 22,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=27620 | 1 | 3,98 | |
| КП50.25-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=5240 | 4 | 4,65 | 22,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=27620 | 1 | 3,98 | |
| КП50.25-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=5240 | 4 | 4,65 | 22,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=27620 | 1 | 3,98 | |
| КП60.25-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=6240 | 4 | 3,85 | 19,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=31620 | 1 | 4,55 | |
| КП60.25-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=6240 | 4 | 3,85 | 19,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=31620 | 1 | 4,55 | |
| КП60.25-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=6240 | 4 | 3,85 | 19,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=31620 | 1 | 4,55 | |
| КП60.25-4 | 1 | Ф12АI, ℓ=6240 | 4 | 5,54 | 26,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=31640 | 1 | 4,56 | |
| КП60.25-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=6240 | 4 | 5,54 | 26,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=31640 | 1 | 4,56 | |
| КП60.25-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=6240 | 4 | 5,54 | 26,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=31640 | 1 | 4,56 | |




| | | |
|---|---|---|
| 270 | 7×100=700 | 5×200=1000 |
| | | 10×100=1000 |
| | | 100 |
| | | 100 |
| | | 40 |

1

| | |
|---|---|
| 10×200=2000 | для КП40.30-1... КП40.30-3. |
| 15×200=3000 | для КП50.30-1... КП50.30-6 |
| 20×200=4000 | для КП60.30-2; КП60.30-3; КП60.30-5... КП60.30-8. |
| 25×200=5000 | для КП70.30-4... КП70.30-6; КП70.30-8; КП70.30-9. |
| 30×200=6000 | для КП80.30-4... КП80.30-6; КП80.30-8... КП80.30-11. |
| 35×200=7000 | для КП90.30-5; КП90.30-6; КП90.30-8... КП90.30-11 |
| 40×200=8000 | для КП100.30-6; КП100.30-8... КП100.30-13 |
| 45×200=9000 | для КП110.30-8... КП110.30-13. |
| 50×200=10000 | для КП120.30-8... КП120.30-13 |

$\mathcal{L}$ - 30 — 240

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Левашов | | 01.88 |
| Нач. ПО-У | Лешин | | 01.88 |
| ГИП | Филиппов | | 01.88 |
| Вед. инж. | Горюшин | | 01.88 |
| Инженер | Хачатурян | | 01.88 |
| Провер. | Горюшин | | 01.88 |


1.011.1-10.1-1130

Каркас пространственный КП30.30-1... КП120.30-13

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 5 |

фундаментпроект

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №





| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП30.30-1 | 1 | Ф10AI, ℓ = 3265 | 4 | 2,01 | 11,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 24360 | 1 | 3,51 | |
| КП30.30-2 | 1 | Ф10AII, ℓ = 3265 | 4 | 2,01 | 11,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 24360 | 1 | 3,51 | |
| КП30.30-3 | 1 | Ф10AIII, ℓ = 3265 | 4 | 2,01 | 11,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 24360 | 1 | 3,51 | |
| КП40.30-1 | 1 | Ф10AI, ℓ = 4265 | 4 | 2,63 | 14,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 29360 | 1 | 4,23 | |
| КП40.30-2 | 1 | Ф10AII, ℓ = 4265 | 4 | 2,63 | 14,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 29360 | 1 | 4,23 | |
| КП40.30-3 | 1 | Ф10AIII, ℓ = 4265 | 4 | 2,63 | 14,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 29360 | 1 | 4,23 | |
| КП50.30-1 | 1 | Ф10AI, ℓ = 5265 | 4 | 3,25 | 17,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 34360 | 1 | 4,95 | |
| КП50.30-2 | 1 | Ф10AII, ℓ = 5265 | 4 | 3,25 | 17,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 34360 | 1 | 4,95 | |
| КП50.30-3 | 1 | Ф10AIII, ℓ = 5265 | 4 | 3,25 | 17,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 34360 | 1 | 4,95 | |
| КП50.30-4 | 1 | Ф12AI, ℓ = 5265 | 4 | 4,67 | 23,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 34380 | 1 | 4,95 | |
| КП50.30-5 | 1 | Ф12AII, ℓ = 5265 | 4 | 4,67 | 23,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 34380 | 1 | 4,95 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП50.30-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=5265 | 4 | 4,67 | 23,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=34380 | 1 | 4,95 | |
| КП60.30-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=6265 | 4 | 3,86 | 21,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=39360 | 1 | 5,67 | |
| КП60.30-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=6265 | 4 | 3,86 | 21,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=39360 | 1 | 5,67 | |
| КП60.30-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=6265 | 4 | 5,56 | 27,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=39380 | 1 | 5,67 | |
| КП60.30-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=6265 | 4 | 5,56 | 27,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=39380 | 1 | 5,67 | |
| КП60.30-7 | 1 | Ф14АII, ℓ=6265 | 4 | 7,57 | 35,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=39400 | 1 | 5,67 | |
| КП60.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=6265 | 4 | 7,57 | 35,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=39400 | 1 | 5,67 | |
| КП70.30-4 | 1 | Ф12АI, ℓ=7265 | 4 | 6,45 | 32,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=44380 | 1 | 6,39 | |
| КП70.30-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=7265 | 4 | 6,45 | 32,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=44380 | 1 | 6,39 | |
| КП70.30-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=7265 | 4 | 6,45 | 32,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=44380 | 1 | 6,39 | |
| КП70.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=7265 | 4 | 8,78 | 41,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=44400 | 1 | 6,39 | |
| КП70.30-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=7265 | 4 | 11,46 | 52,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=44430 | 1 | 6,40 | |
| КП80.30-4 | 1 | Ф12АI, ℓ=8265 | 4 | 7,34 | 36,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49380 | 1 | 7,11 | |
| КП80.30-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=8265 | 4 | 7,34 | 36,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49380 | 1 | 7,11 | |
| КП80.30-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=8265 | 4 | 7,34 | 36,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49380 | 1 | 7,11 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП80.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ = 8265 | 4 | 9,98 | 47,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49400 | 1 | 7,11 | |
| КП80.30-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=8265 | 4 | 13,04 | 59,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49430 | 1 | 7,12 | |
| КП80.30-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ = 8265 | 4 | 16,51 | 73,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49450 | 1 | 7,12 | |
| КП80.30-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ = 8265 | 4 | 20,38 | 88,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=49480 | 1 | 7,12 | |
| КП90.30-5 | 1 | Ф12АIII, ℓ = 9265 | 4 | 8,23 | 40,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 54380 | 1 | 7,83 | |
| КП90.30-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ = 9265 | 4 | 8,23 | 40,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=54380 | 1 | 7,83 | |
| КП90.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ = 9265 | 4 | 11,19 | 52,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 54400 | 1 | 7,83 | |
| КП90.30-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ = 9265 | 4 | 14,62 | 66,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=54430 | 1 | 7,84 | |
| КП90.30-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ = 9265 | 4 | 18,51 | 81,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 54450 | 1 | 7,84 | |
| КП90.30-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ = 9265 | 4 | 22,85 | 99,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 54480 | 1 | 7,84 | |
| КП100.30-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ = 10265 | 4 | 9,11 | 45,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 59380 | 1 | 8,55 | |
| КП100.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ = 10265 | 4 | 12,40 | 58,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 59400 | 1 | 8,55 | |
| КП100.30-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=10265 | 4 | 16,20 | 73,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59430 | 1 | 8,56 | |
| КП100.30-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ = 10265 | 4 | 20,51 | 90,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59450 | 1 | 8,56 | |
| КП100.30-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ = 10265 | 4 | 25,31 | 109,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 59480 | 1 | 8,56 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП100.30-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=10265 | 4 | 30,63 | 131,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59500 | 1 | 8,57 | |
| КП100.30-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=10265 | 4 | 39,55 | 166,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59540 | 1 | 8,57 | |
| КП110.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=11265 | 4 | 13,61 | 63,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=64400 | 1 | 9,27 | |
| КП110.30-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=11265 | 4 | 17,78 | 80,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=64430 | 1 | 9,28 | |
| КП110.30-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=11265 | 4 | 22,51 | 99,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=64450 | 1 | 9,28 | |
| КП110.30-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=11265 | 4 | 27,78 | 120,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=64480 | 1 | 9,28 | |
| КП110.30-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=11265 | 4 | 33,61 | 143,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=64500 | 1 | 9,29 | |
| КП110.30-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=11265 | 4 | 43,40 | 182,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=64540 | 1 | 9,29 | |
| КП120.30-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=12265 | 4 | 14,82 | 69,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=69400 | 1 | 9,99 | |
| КП120.30-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=12265 | 4 | 19,35 | 87,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=69430 | 1 | 10,00 | |
| КП120.30-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=12265 | 4 | 24,50 | 108,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=69450 | 1 | 10,00 | |
| КП120.30-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=12265 | 4 | 30,24 | 131,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=69480 | 1 | 10,00 | |
| КП120.30-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=12265 | 4 | 36,60 | 156,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=69500 | 1 | 10,01 | |
| КП120.30-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=12265 | 4 | 47,26 | 199,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=69540 | 1 | 10,01 | |

Арматура: класса Вр-I по ГОСТ 6727-80, класса А-I, А-II и А-III по ГОСТ 5781-82.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 270 | 7×100=700 | 10×200 = 2000 | 10×100=1000 |

100 50 40

| | |
|---|---|
| | для КП40.35-1... КП40.35-3; |
| 15×200 = 3000 | для КП50.35-1... КП50.35-3 |
| 20×200 = 4000 | для КП60.35-1...КП60.35-3; КП60.35-6. |
| 25×200 = 5000 | для КП70.35-4...КП70.35-6; КП70.35-8...КП70.35-10. |
| 30×200 = 6000 | для КП80.35-5; КП80.35-6; КП80.35-8...КП80.35-11. |
| 35×200 = 7000 | для КП90.35-5; КП90.35-6; КП90.35-8...КП90.35-12. |
| 40×200 = 8000 | для КП100.35-6; КП100.35-8...КП100.35-13 |
| 45×200 = 9000 | для КП110.35-8...КП110.35-13 |
| 50×200 = 10000 | для КП120.35-8...КП120.35-13 |
| 55×200 = 11000 | для КП130.35-8...КП130.35-13 |
| 60×200 = 12000 | для КП140.35-9...КП140.35-13 |
| 65×200 = 13000 | для КП150.35-10...КП150.35-13 |
| 70×200 = 14000 | для КП160.35-10...КП160.35-13 |
| L-30 | 290 |

1
1

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
17416

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 01.09 |
| Нач.ПО-4 | Лешин | | 01.09 |
| ГИП | Филиппов | | 01.09 |
| Вед.инж. | Горюшин | | 01.09 |
| Инженер | Хачатурян | | 01.09 |
| Провер. | Горюшин | | 01.09 |


1.011.1-10.1-1140

Каркас пространственный КП40.35-1...КП160.35-13

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 6 |

Фундаментпроект

24105-01 103 формат А4




| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП40.35-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=4325 | 4 | 2,67 | 15,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=35220 | 1 | 5,07 | |
| КП40.35-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=4325 | 4 | 2,67 | 15,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=35220 | 1 | 5,07 | |
| КП40.35-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=4325 | 4 | 2,67 | 15,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=35220 | 1 | 5,07 | |
| КП50.35-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=5325 | 4 | 3,28 | 19,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41200 | 1 | 5,93 | |
| КП50.35-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=5325 | 4 | 3,28 | 19,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41200 | 1 | 5,93 | |
| КП50.35-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=5325 | 4 | 3,28 | 19,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41200 | 1 | 5,93 | |
| КП60.35-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=6325 | 4 | 3,90 | 22,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=47180 | 1 | 6,79 | |
| КП60.35-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=6325 | 4 | 3,90 | 22,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=47180 | 1 | 6,79 | |
| КП60.35-3 | 1 | Ф10АIII, ℓ=6325 | 4 | 3,90 | 22,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=47180 | 1 | 6,79 | |
| КП60.35-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=6325 | 4 | 5,62 | 29,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=47200 | 1 | 6,80 | |
| КП70.35-4 | 1 | Ф12АI, ℓ=7325 | 4 | 6,50 | 33,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=53180 | 1 | 7,66 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП70.35-5 | 1 | Ф12АIII, ℓ=7325 | 4 | 6,50 | 33,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=53180 | 1 | 7,66 | |
| КП70.35-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=7325 | 4 | 6,50 | 33,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=53180 | 1 | 7,66 | |
| КП70.35-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=7325 | 4 | 8,85 | 43,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=53200 | 1 | 7,66 | |
| КП70.35-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=7325 | 4 | 11,56 | 53,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=53230 | 1 | 7,66 | |
| КП70.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=7325 | 4 | 14,63 | 66,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=53250 | 1 | 7,67 | |
| КП80.35-5 | 1 | Ф12АIII, ℓ=8325 | 4 | 7,39 | 38,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59160 | 1 | 8,52 | |
| КП80.35-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=8325 | 4 | 7,39 | 38,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59160 | 1 | 8,52 | |
| КП80.35-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=8325 | 4 | 10,06 | 48,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59180 | 1 | 8,52 | |
| КП80.35-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=8325 | 4 | 13,14 | 61,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59210 | 1 | 8,53 | |
| КП80.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=8325 | 4 | 16,63 | 75,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59230 | 1 | 8,53 | |
| КП80.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=8325 | 4 | 20,53 | 90,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=59260 | 1 | 8,53 | |
| КП90.35-5 | 1 | Ф12АIII, ℓ=9325 | 4 | 8,28 | 42,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65140 | 1 | 9,38 | |
| КП90.35-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=9325 | 4 | 8,28 | 42,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65140 | 1 | 9,38 | |
| КП90.35-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=9325 | 4 | 11,26 | 54,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65160 | 1 | 9,38 | |
| КП90.35-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=9325 | 4 | 14,71 | 68,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65190 | 1 | 9,39 | |




Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ 17446

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП90.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=9325 | 4 | 18,63 | 83,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65210 | 1 | 9,39 | |
| КП90.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=9325 | 4 | 22,99 | 101,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65240 | 1 | 9,39 | |
| КП90.35-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=9325 | 4 | 27,82 | 120,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=65260 | 1 | 9,40 | |
| КП100.35-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=10325 | 4 | 9,17 | 46,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71100 | 1 | 10,24 | |
| КП100.35-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=10325 | 4 | 12,47 | 60,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71140 | 1 | 10,24 | |
| КП100.35-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=10325 | 4 | 16,29 | 75,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71170 | 1 | 10,25 | |
| КП100.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=10325 | 4 | 20,63 | 92,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71190 | 1 | 10,25 | |
| КП100.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=10325 | 4 | 25,46 | 112,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71220 | 1 | 10,25 | |
| КП100.35-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=10325 | 4 | 30,81 | 133,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71240 | 1 | 10,26 | |
| КП100.35-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=10325 | 4 | 39,78 | 169,4 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=71280 | 1 | 10,26 | |
| КП110.35-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=11325 | 4 | 13,68 | 65,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=77120 | 1 | 11,10 | |
| КП110.35-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=11325 | 4 | 17,87 | 82,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=77150 | 1 | 11,11 | |
| КП110.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=11325 | 4 | 22,63 | 101,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=77170 | 1 | 11,11 | |
| КП110.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=11325 | 4 | 27,93 | 122,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=77200 | 1 | 11,12 | |
| КП110.35-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=11325 | 4 | 33,79 | 146,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=77220 | 1 | 11,12 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП110.35-13 | 1 | ф25АIII, ℓ=11325 | 4 | 43,63 | 185,6 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=77260 | 1 | 11,12 | |
| КП120.35-8 | 1 | ф14АIII, ℓ=12325 | 4 | 14,89 | 71,5 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=83100 | 1 | 11,97 | |
| КП120.35-9 | 1 | ф16АIII, ℓ=12325 | 4 | 19,45 | 89,8 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=83130 | 1 | 11,97 | |
| КП120.35-10 | 1 | ф18АIII, ℓ=12325 | 4 | 24,62 | 110,4 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=83150 | 1 | 11,97 | |
| КП120.35-11 | 1 | ф20АIII, ℓ=12325 | 4 | 30,39 | 133,5 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=83180 | 1 | 11,98 | |
| КП120.35-12 | 1 | ф22АIII, ℓ=12325 | 4 | 36,78 | 159,1 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=83200 | 1 | 11,98 | |
| КП120.35-13 | 1 | ф25АIII, ℓ=12325 | 4 | 47,49 | 201,9 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=83240 | 1 | 11,99 | |
| КП130.35-8 | 1 | ф14АIII, ℓ=13325 | 4 | 16,10 | 77,2 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=89080 | 1 | 12,83 | |
| КП130.35-9 | 1 | ф16АIII, ℓ=13325 | 4 | 21,03 | 96,9 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=89110 | 1 | 12,83 | |
| КП130.35-10 | 1 | ф18АIII, ℓ=13325 | 4 | 26,62 | 119,3 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=89130 | 1 | 12,83 | |
| КП130.35-11 | 1 | ф20АIII, ℓ=13325 | 4 | 32,86 | 144,3 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=89160 | 1 | 12,84 | |
| КП130.35-12 | 1 | ф22АIII, ℓ=13325 | 4 | 39,76 | 171,9 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=89180 | 1 | 12,84 | |
| КП130.35-13 | 1 | ф25АIII, ℓ=13325 | 4 | 51,34 | 218,2 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=89220 | 1 | 12,85 | |
| КП140.35-9 | 1 | ф16АIII, ℓ=14325 | 4 | 22,60 | 104,1 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=95090 | 1 | 13,69 | |
| КП140.35-10 | 1 | ф18АIII, ℓ=14325 | 4 | 28,62 | 128,2 |
| | 2 | ф5ВрI, ℓ=95110 | 1 | 13,69 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП140.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ = 14325 | 4 | 35,32 | 155,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 95140 | 1 | 13,70 | |
| КП140.35-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ = 14325 | 4 | 42,74 | 184,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 95160 | 1 | 13,70 | |
| КП140.35-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ = 14325 | 4 | 55,19 | 234,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 95200 | 1 | 13,71 | |
| КП150.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ = 15325 | 4 | 30,62 | 137,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 101090 | 1 | 14,56 | |
| КП150.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ = 15325 | 4 | 37,79 | 165,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 101120 | 1 | 14,56 | |
| КП150.35-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ = 15325 | 4 | 45,73 | 197,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 101140 | 1 | 14,56 | |
| КП150.35-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ = 15325 | 4 | 59,05 | 250,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 101180 | 1 | 14,57 | |
| КП160.35-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ = 16325 | 4 | 32,62 | 145,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 107070 | 1 | 15,42 | |
| КП160.35-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ = 16325 | 4 | 40,26 | 176,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 107100 | 1 | 15,42 | |
| КП160.35-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ = 16325 | 4 | 48,71 | 210,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 107120 | 1 | 15,42 | |
| КП160.35-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ = 16325 | 4 | 62,90 | 267,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ = 107160 | 1 | 15,43 | |

Арматура: класса $B_p$-I по ГОСТ 6727-80, класса A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-82.





| | | | |
|---|---|---|---|
| 270 | 7×100=700 | 10×200=2000 | 10×100=1000 | 3×100=300 | для КП40.40-1; КП40.40-2; КП40.40-5; КП40.40-6. |
| | | 15×200=3000 | | | для КП50.40-1; КП50.40-2; КП50.40-5; КП50.40-6. |
| | | 20×200=4000 | | | для КП60.40-1; КП60.40-2; КП60.40-5...КП60.40-8 |
| | | 25×200=5000 | | | для КП70.40-5; КП70.40-6; КП70.40-8...КП70.40-12. |
| | | 30×200=6000 | | | для КП80.40-5; КП80.40-6; КП80.40-8...КП80.40-13. |
| | | 35×200=7000 | | | для КП90.40-5; КП90.40-6; КП90.40-8...КП90.40-13. |
| | | 40×200=8000 | | | для КП100.40-6; КП100.40-8...КП100.40-13 |
| | | 45×200=9000 | | | для КП110.40-8...КП110.40-13. |
| | | 50×200=10000 | | | для КП120.40-8...КП120.40-13 |
| | | 55×200=11000 | | | для КП130.40-9...КП130.40-13 |
| | | 60×200=12000 | | | для КП140.40-9...КП140.40-13 |
| | | 65×200=13000 | | | для КП150.40-10...КП150.40-13 |
| | | 70×200=14000 | | | для КП160.40-11...КП160.40-13 |
| | | ℓ - 30 | | 340 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 08.09.89 | 1.011.1-10.1-1150 |
| Нач.ПО-У | Лешин | | 08.09.89 | |
| ГИП | Филиппов | | 07.09.89 | Каркас пространственный КП40.40-1... КП160.40-13 |
| Вед.инж. | Горюшин | | 07.09.89 | |
| Инженер | Хачатурян | | 07.09.89 | |
| Провер. | Горюшин | | 07.09.89 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 7 |

Фундаментпроект

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП40.40-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=4380 | 4 | 2,70 | 16,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41860 | 1 | 6,03 | |
| КП40.40-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=4380 | 4 | 2,70 | 16,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41860 | 1 | 6,03 | |
| КП40.40-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=4380 | 4 | 3,89 | 21,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41900 | 1 | 6,03 | |
| КП40.40-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=4380 | 4 | 3,89 | 21,6 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=41900 | 1 | 6,03 | |
| КП50.40-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=5380 | 4 | 3,32 | 20,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=48840 | 1 | 7,03 | |
| КП50.40-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=5380 | 4 | 3,32 | 20,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=48840 | 1 | 7,03 | |
| КП50.40-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=5380 | 4 | 4,78 | 26,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=48880 | 1 | 7,04 | |
| КП50.40-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=5380 | 4 | 4,78 | 26,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=48880 | 1 | 7,04 | |
| КП60.40-1 | 1 | Ф10АI, ℓ=6380 | 4 | 3,94 | 23,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=55820 | 1 | 8,04 | |
| КП60.40-2 | 1 | Ф10АII, ℓ=6380 | 4 | 3,94 | 23,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=55820 | 1 | 8,04 | |
| КП60.40-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=6380 | 4 | 5,66 | 30,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=55860 | 1 | 8,04 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП60.40-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=6380 | 4 | 5,66 | 30,7 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=55860 | 1 | 8,04 | |
| КП60.40-7 | 1 | Ф14АII, ℓ=6380 | 4 | 7,71 | 38,9 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=55890 | 1 | 8,05 | |
| КП60.40-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=6380 | 4 | 7,71 | 38,9 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=55890 | 1 | 8,05 | |
| КП70.40-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=7380 | 4 | 6,55 | 35,2 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=62840 | 1 | 9,05 | |
| КП70.40-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=7380 | 4 | 6,55 | 35,2 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=62840 | 1 | 9,05 | |
| КП70.40-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=7380 | 4 | 8,91 | 44,7 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=62870 | 1 | 9,05 | |
| КП70.40-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=7380 | 4 | 11,64 | 55,6 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=62900 | 1 | 9,06 | |
| КП70.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=7380 | 4 | 14,74 | 68,0 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=62930 | 1 | 9,06 | |
| КП70.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=7380 | 4 | 18,20 | 81,9 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=62960 | 1 | 9,07 | |
| КП70.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=7380 | 4 | 22,02 | 97,1 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=63000 | 1 | 9,07 | |
| КП80.40-5 | 1 | Ф12АII, ℓ=8380 | 4 | 7,44 | 39,8 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=69820 | 1 | 10,05 | |
| КП80.40-6 | 1 | Ф12АIII, ℓ=8380 | 4 | 7,44 | 39,8 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=69820 | 1 | 10,05 | |
| КП80.40-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=8380 | 4 | 10,12 | 50,5 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=69850 | 1 | 10,06 | |
| КП80.40-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=8380 | 4 | 13,22 | 62,9 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=69880 | 1 | 10,06 | |
| КП80.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=8380 | 4 | 16,74 | 77,0 |
| | 2 | ФБрI, ℓ=69910 | 1 | 10,07 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП80.40-11 | 1 | ф20AIII, ℓ=8380 | 4 | 20,66 | 92,7 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=69940 | 1 | 10,07 | |
| КП80.40-12 | 1 | ф22AIII, ℓ=8380 | 4 | 25,00 | 110,1 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=69980 | 1 | 10,08 | |
| КП80.40-13 | 1 | ф25AIII, ℓ=8380 | 4 | 32,29 | 139,2 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=70020 | 1 | 10,08 | |
| КП90.40-5 | 1 | ф12AII, ℓ=9380 | 4 | 8,33 | 44,4 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76800 | 1 | 11,06 | |
| КП90.40-6 | 1 | ф12AIII, ℓ=9380 | 4 | 8,33 | 44,4 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76800 | 1 | 11,06 | |
| КП90.40-8 | 1 | ф14AIII, ℓ=9380 | 4 | 11,33 | 56,4 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76830 | 1 | 11,06 | |
| КП90.40-9 | 1 | ф16AIII, ℓ=9380 | 4 | 14,80 | 70,3 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76860 | 1 | 11,07 | |
| КП90.40-10 | 1 | ф18AIII, ℓ=9380 | 4 | 18,74 | 86,0 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76890 | 1 | 11,07 | |
| КП90.40-11 | 1 | ф20AIII, ℓ=9380 | 4 | 23,13 | 103,6 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76920 | 1 | 11,08 | |
| КП90.40-12 | 1 | ф22AIII, ℓ=9380 | 4 | 27,99 | 123,0 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=76960 | 1 | 11,08 | |
| КП90.40-13 | 1 | ф25AIII, ℓ=9380 | 4 | 36,14 | 155,6 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=77000 | 1 | 11,09 | |
| КП100.40-6 | 1 | ф12AIII, ℓ=10380 | 4 | 9,22 | 48,9 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=83780 | 1 | 12,06 | |
| КП100.40-8 | 1 | ф14AIII, ℓ=10380 | 4 | 12,54 | 62,2 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=83810 | 1 | 12,07 | |
| КП100.40-9 | 1 | ф16AIII, ℓ=10380 | 4 | 16,38 | 77,6 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=83840 | 1 | 12,07 | |
| КП100.40-10 | 1 | ф18AIII, ℓ=10380 | 4 | 20,74 | 95,0 |
| | 2 | ф5BpI, ℓ=83870 | 1 | 12,08 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
17416


| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП100.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=10380 | 4 | 25,60 | 114,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=83900 | 1 | 12,08 | |
| КП100.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=10380 | 4 | 30,97 | 136,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=83940 | 1 | 12,09 | |
| КП100.40-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=10380 | 4 | 39,99 | 172,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=83980 | 1 | 12,09 | |
| КП110.40-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=11380 | 4 | 13,75 | 68,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=90790 | 1 | 13,07 | |
| КП110.40-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=11380 | 4 | 17,96 | 84,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=90820 | 1 | 13,08 | |
| КП110.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=11380 | 4 | 22,74 | 104,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=90850 | 1 | 13,08 | |
| КП110.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=11380 | 4 | 28,06 | 125,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=90880 | 1 | 13,09 | |
| КП110.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=11380 | 4 | 33,96 | 148,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=90920 | 1 | 13,09 | |
| КП110.40-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=11380 | 4 | 43,85 | 188,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=90960 | 1 | 13,10 | |
| КП120.40-8 | 1 | Ф14АIII, ℓ=12380 | 4 | 14,95 | 73,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=97770 | 1 | 14,08 | |
| КП120.40-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=12380 | 4 | 19,53 | 92,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=97800 | 1 | 14,08 | |
| КП120.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=12380 | 4 | 24,73 | 113,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=97830 | 1 | 14,09 | |
| КП120.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=12380 | 4 | 30,53 | 136,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=97860 | 1 | 14,09 | |
| КП120.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=12380 | 4 | 36,94 | 161,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=97900 | 1 | 14,10 | |
| КП120.40-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=12380 | 4 | 47,70 | 204,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=97940 | 1 | 14,10 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП130.40-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=13380 | 4 | 21,11 | 99,5 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=104780 | 1 | 15,09 | |
| КП130.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=13380 | 4 | 26,73 | 122,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=104810 | 1 | 15,09 | |
| КП130.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=13380 | 4 | 32,99 | 147,1 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=104840 | 1 | 15,10 | |
| КП130.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=13380 | 4 | 39,92 | 174,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=104880 | 1 | 15,10 | |
| КП130.40-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=13380 | 4 | 51,55 | 221,3 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=104920 | 1 | 15,11 | |
| КП140.40-9 | 1 | Ф16АIII, ℓ=14380 | 4 | 22,69 | 106,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=111760 | 1 | 16,09 | |
| КП140.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=14380 | 4 | 28,73 | 131,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=111790 | 1 | 16,10 | |
| КП140.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=14380 | 4 | 35,46 | 157,9 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=111820 | 1 | 16,10 | |
| КП140.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=14380 | 4 | 42,91 | 187,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=111860 | 1 | 16,11 | |
| КП140.40-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=14380 | 4 | 55,41 | 237,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=111900 | 1 | 16,11 | |
| КП150.40-10 | 1 | Ф18АIII, ℓ=15380 | 4 | 30,73 | 140,0 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=118770 | 1 | 17,10 | |
| КП150.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=15380 | 4 | 37,93 | 168,8 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=118800 | 1 | 17,11 | |
| КП150.40-12 | 1 | Ф22АIII, ℓ=15380 | 4 | 45,89 | 200,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=118840 | 1 | 17,11 | |
| КП150.40-13 | 1 | Ф25АIII, ℓ=15380 | 4 | 59,26 | 254,2 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=118880 | 1 | 17,12 | |
| КП160.40-11 | 1 | Ф20АIII, ℓ=16380 | 4 | 40,39 | 179,7 |
| | 2 | Ф5ВрI, ℓ=125780 | 1 | 18,11 | |

| Марка каркаса | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса каркаса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| КП160.40-12 | 1 | Ф 22 AIII, ℓ = 16380 | 4 | 48,88 | 213,6 |
| | 2 | Ф 5 BpI, ℓ = 125820 | 1 | 18,12 | |
| КП160.40-13 | 1 | Ф 25 AIII, ℓ = 16380 | 4 | 63,11 | 270,6 |
| | 2 | Ф 5 BpI, ℓ = 125860 | 1 | 18,12 | |

Арматура: класса Bp-I по ГОСТ 6727-80, класса A-I, A-II и A-III по ГОСТ 5781-82.

Инв. № подл. | 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №




| Марка сетки | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса сетки, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С1 | 1 | ф5ВрI, ℓ=180 | 10 | 0,02 | 0,2 |
| С2 | 1 | ф5ВрI, ℓ=230 | 10 | 0,03 | 0,3 |
| С3 | 1 | ф5ВрI, ℓ=280 | 10 | 0,04 | 0,4 |
| С4 | 1 | ф5ВрI, ℓ=330 | 10 | 0,05 | 0,5 |
| С5 | 1 | ф5ВрI, ℓ=380 | 12 | 0,05 | 0,6 |

Арматура: класса ВрI по ГОСТ6727-80

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 08.88 |
| Нач.ПО-4 | Лешин | | 08.88 |
| ГИП | Филиппов | | 08.88 |
| Вед.инж. | Горюшин | | 08.88 |
| Инженер | Мартынова | | 08.88 |
| Проверил | Горюшин | | 08.88 |


1.011.1-10.1-1101


Сетка С1... С5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

фундаментпроект

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№




| Марка петли | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса петли, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| П1 | 1 | Ф10АI, ℓ=840 | 1 | 0,52 | 0,5 |
| П2 | 1 | Ф10АI, ℓ=950 | 1 | 0,59 | 0,6 |
| П3 | 1 | Ф10АI, ℓ=1040 | 1 | 0,64 | 0,6 |
| П4 | 1 | Ф12АI, ℓ=1040 | 1 | 0,92 | 0,9 |
| П5 | 1 | Ф14АI, ℓ=1040 | 1 | 1,26 | 1,3 |
| П6 | 1 | Ф12АI, ℓ=1150 | 1 | 1,02 | 1,0 |
| П7 | 1 | Ф14АI, ℓ=1150 | 1 | 1,39 | 1,4 |
| П8 | 1 | Ф16АI, ℓ=1150 | 1 | 1,82 | 1,8 |
| П9 | 1 | Ф18АI, ℓ=1150 | 1 | 2,30 | 2,3 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 17416

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | 07.09.89 |
| Нач.ПО-4 | Лешин | | 07.09.89 |
| ГИП | Филиппов | | 07.09.89 |
| Вед.инж. | Горюшин | | 07.09.89 |
| Инженер | Мартынова | | 07.09.89 |
| Провер. | Горюшин | | 07.09.89 |

1.011.1-10.1-1102


Петля
П1... П15

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

фундаментпроект

| Марка петли | Поз. | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Масса петли, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| П10 | 1 | ф 12АI, ℓ=1260 | 1 | 1,12 | 1,1 |
| П11 | 1 | ф 14АI, ℓ=1260 | 1 | 1,52 | 1,5 |
| П12 | 1 | ф 16АI, ℓ=1260 | 1 | 1,99 | 2,0 |
| П13 | 1 | ф 18АI, ℓ=1260 | 1 | 2,52 | 2,5 |
| П14 | 1 | ф 20АI, ℓ=1260 | 1 | 3,11 | 3,1 |
| П15 | 1 | ф 22АI, ℓ=1260 | 1 | 3,75 | 3,8 |

Арматура: класса А-I по ГОСТ 5781-82




| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Левашов | | |
| Нач.па-ч | Лешин | | |
| ГИП | Филиппов | | |
| Вед.инж. | Горюшин | | |
| Инженер | Мартынова | | |
| Провер. | Горюшин | | |

1.011.1-10.1-1200

Арматурный чертеж сваи С30.20-1.1 ... С160.40-13.1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 33 |

Фундаментпроект

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

24105-01 Информат А4

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С30.20-1.1 | 1 | Каркас КП30.20-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | 12,4 |
| | 2 | Каркас КП№1 | 1 | 1.011.1-10.1-1260 | |
| | 3 | Сетка С1 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 4 | Петля П1 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м³ | 0,13 | | |
| С30.20-2.1 | | Поз.2...4,6 по С30.20-1.1 | | | 12,4 |
| | 1 | Каркас КП30.20-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С30.20-3.1 | | Поз.2...4,6 по С30.20-1.1 | | | 12,4 |
| | 1 | Каркас КП30.20-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С40.20-1.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 15,3 |
| | 1 | Каркас КП40.20-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м³ | 0,17 | | |
| С40.20-2.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 15,3 |
| | | Поз.6 по С40.20-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.20-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С50.20-1.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 18,2 |
| | 1 | Каркас КП50.20-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м³ | 0,21 | | |
| С50.20-2.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 18,2 |
| | | Поз.6 по С50.20-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С50.20-3.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 18,2 |
| | | Поз.6 по С50.20-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С50.20-4.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 23,6 |
| | 1 | Каркас КП50.20-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м³ | 0,21 | | |
| С50.20-5.1 | | Поз.2...4 по С30.20-1.1 | | | 23,6 |
| | | Поз.6 по С50.20-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.20-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв.№

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С50.20-6.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 23,6 |
| | | Поз. 6 по С50.20-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.20-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С60.20-1.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 21,1 |
| | 1 | Каркас КП 60.20-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| | 6 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,25 | | |
| С60.20-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 21,1 |
| | | Поз. 6 по С60.20-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.20-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С60.20-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 21,1 |
| | | Поз. 6 по С60.20-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.20-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С60.20-4.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 27,6 |
| | 1 | Каркас КП 60.20-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,25 | | |
| С60.20-5.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 27,6 |
| | | Поз. 6 по С60.20-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.20-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С60.20-6.1 | | Поз. 2...4 по С30.20-1.1 | | | 27,6 |
| | | Поз. 6 по С60.20-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.20-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | |
| С30.25-1.1 | 1 | Каркас КП 30.25-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1210 | 14,0 |
| | 2 | Каркас КП о 2 | 1 | 1.011.1-10.1-1260 | |
| | 3 | Сетка С2 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 4 | Петля П2 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В15, $м^3$ | 0,20 | | |
| С30.25-2.1 | | Поз. 2...4,6 по С30.25-1.1 | | | 14,0 |
| | 1 | Каркас КП 30.25-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С30.25-3.1 | | Поз. 2...4,6 по С30.25-1.1 | | | 14,0 |
| | 1 | Каркас КП 30.25-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С40.25-1.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 17,1 |
| | 1 | Каркас КП40.25-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,26 | | |
| С40.25-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 17,1 |
| | | Поз. 6 по С40.25-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.25-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С40.25-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 17,1 |
| | | Поз. 6 по С40.25-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП40.25-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С50.25-1.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 20,2 |
| | 1 | Каркас КП50.25-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,32 | | |
| С50.25-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 20,2 |
| | | Поз. 6 по С50.25-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С50.25-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 20,2 |
| | | Поз. 6 по С50.25-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С50.25-4.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 25,5 |
| | 1 | Каркас КП50.25-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,32 | | |
| С50.25-5.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 25,5 |
| | | Поз. 6 по С50.25-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С50.25-6.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 25,5 |
| | | Поз. 6 по С50.25-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.25-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С60.25-1.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 23,2 |
| | 1 | Каркас КП60.25-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,38 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.25-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 23,2 |
| | | Поз. 6 по С60.25-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.25-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С60.25-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 23,2 |
| | | Поз. 6 по С60.25-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.25-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С60.25-4.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 29,7 |
| | 1 | Каркас КП 60.25-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м³ | 0,38 | | |
| С60.25-5.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 29,7 |
| | | Поз. 6 по С60.25-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.25-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С60.25-6.1 | | Поз. 2...4 по С30.25-1.1 | | | 29,7 |
| | | Поз. 6 по С60.25-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.25-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| С30.30-1.1 | 1 | Каркас КП 30.30-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | 15,3 |
| | 2 | Каркас КП о 3 | 1 | 1.011.1-10.1-1260 | |
| | 3 | Сетка С3 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 4 | Петля П3 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м³ | 0,28 | | |
| С30.30-2.1 | | Поз. 2...4, 6 по С30.30-1.1 | | | 15,3 |
| | 1 | Каркас КП 30.30-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С30.30-3.1 | | Поз. 2...4, 6 по С30.30-1.1 | | | 15,3 |
| | 1 | Каркас КП 30.30-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С40.30-1.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 18,5 |
| | 1 | Каркас КП 40.30-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м³ | 0,37 | | |
| С40.30-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 18,5 |
| | | Поз. 6 по С40.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 40.30-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1220 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17446

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С40.30-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 18,5 |
| | | Поз. 6 по С40.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 40.30-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С50.30-1.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 21,7 |
| | 1 | Каркас КП 50.30-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,46 | | |
| С50.30-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 21,7 |
| | | Поз. 6 по С50.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.30-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С50.30-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 21,7 |
| | | Поз. 6 по С50.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.30-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С50.30-4.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 27,1 |
| | | Поз. 6 по С50.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.30-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С50.30-5.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 27,1 |
| | | Поз. 6 по С50.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.30-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С50.30-6.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 27,1 |
| | | Поз. 6 по С50.30-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.30-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С60.30-2.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 24,9 |
| | 1 | Каркас КП 60.30-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м$^3$ | 0,55 | | |
| С60.30-3.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 24,9 |
| | | Поз. 6 по С60.30-2.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.30-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С60.30-5.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 31,4 |
| | | Поз. 6 по С60.30-2.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.30-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. 17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.30-6.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 31,4 |
| | | Поз. 6 по С60.30-2.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.30-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С60.30-7.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 39,0 |
| | 1 | Каркас КП60.30-7.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м³ | 0,55 | | |
| С60.30-8.1 | | Поз. 2...4 по С30.30-1.1 | | | 39,0 |
| | | Поз. 6 по С60.30-7.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С70.30-4.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 36,2 |
| | 1 | Каркас КП70.30-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 4 | Петля П4 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В15, м³ | 0,64 | | |
| С70.30-5.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 36,2 |
| | | Поз. 4,6 по С70.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С70.30-6.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 36,2 |
| | | Поз. 4,6 по С70.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С70.30-8.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 45,2 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м³ | 0,64 | | |
| С70.30-9.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 55,5 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С70.30-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.30-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С80.30-4.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 40,6 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 5 | ф10АI, $\ell$=250; 0,15 кг | | без черт. | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,73 | | |
| С80.30-5.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 40,6 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5,6 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С80.30-6.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 40,6 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5,6 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С80.30-8.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 50,9 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5,6 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С80.30-9.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 62,7 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5,6 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С80.30-10.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 76,1 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5,6 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С80.30-11.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 91,0 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.30-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 0,73 | | |

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С90.30-5.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | 1.011.1-10.1-1230 | 44,9 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-5.1 | | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м$^3$ | 0,82 | | |
| С90.30-6.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 44,9 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.30-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С90.30-8.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 56,4 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.30-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С90.30-9.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 69,7 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.30-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С90.30-10.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 84,8 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.30-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С90.30-11.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 101,7 |
| | | Поз. 4 по С70.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.30-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В25, м$^3$ | 0,82 | | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.30-6.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 49,9 |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 4 | Петля П5 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,91 | | |
| С100.30-8.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 62,8 |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 4,6 по С100.30-6.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С100.30-9.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 77,5 |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 4,6 по С100.30-6.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С100.30-10.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 94,3 |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 4,6 по С100.30-6.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С100.30-11.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 113,1 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 0,91 | | |
| С100.30-12.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 133,4 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.30-11.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№
17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.30-13.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 168,1 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.30-11.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.30-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С110.30-8.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 68,3 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,00 | | |
| С110.30-9.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 84,6 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.30-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С110.30-10.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 103,0 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.30-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С110.30-11.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 123,7 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,00 | | |
| С110.30-12.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 146,0 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.30-11.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С110.30-13.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 184,2 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.30-11.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.30-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С120.30-8.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 73,9 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,09 | | |
| С120.30-9.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 91,6 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.30-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С120.30-10.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 111,7 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.30-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С120.30-11.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 134,3 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,09 | | |
| С120.30-12.1 | | Поз. 2,3 по С30.30-1.1 | | | 158,7 |
| | | Поз. 4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.30-11.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С120.30-13.1 | | Поз.2,3 по С30.30-1.1 | | | 200,3 |
| | | Поз.4 по С100.30-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.30-4.1 | | | |
| | | Поз.6 по С120.30-11.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.30-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1230 | |
| С40.35-1.1 | 1 | Каркас КП40.35-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | 21,0 |
| | 2 | Каркас КП№4 | 1 | 1.011.1-10.1-1260 | |
| | 3 | Сетка С4 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 4 | Петля П6 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,52 | | |
| С40.35-2.1 | | Поз.2...4,6 по С40.35-1.1 | | | 21,0 |
| | 1 | Каркас КП40.35-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С40.35-3.1 | | Поз.2...4,6 по С40.35-1.1 | | | 21,0 |
| | 1 | Каркас КП40.35-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С50.35-1.1 | | Поз.2...4 по С40.35-1.1 | | | 24,3 |
| | 1 | Каркас КП50.35-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,64 | | |
| С50.35-2.1 | | Поз.2...4 по С40.35-1.1 | | | 24,3 |
| | | Поз.6 по С50.35-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.35-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С50.35-3.1 | | Поз.2...4 по С40.35-1.1 | | | 24,3 |
| | | Поз.6 по С50.35-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП50.35-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С60.35-1.1 | | Поз.2...4 по С40.35-1.1 | | | 27,6 |
| | 1 | Каркас КП60.35-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,76 | | |
| С60.35-2.1 | | Поз.2...4 по С40.35-1.1 | | | 27,6 |
| | | Поз.6 по С60.35-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.35-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл. 17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.35-3.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 27,6 |
| | | Поз. 6 по С60.35-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.35-3.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С60.35-6.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 34,1 |
| | | Поз. 6 по С60.35-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП60.35-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С70.35-4.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 38,5 |
| | 1 | Каркас КП70.35-4.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,88 | | |
| С70.35-5.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 38,5 |
| | | Поз. 6 по С70.35-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С70.35-6.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 38,5 |
| | | Поз. 6 по С70.35-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С70.35-8.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 47,4 |
| | | Поз. 6 по С70.35-4.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С70.35-9.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 57,7 |
| | 1 | Каркас КП70.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 0,88 | | |
| С70.35-10.1 | | Поз. 2...4 по С40.35-1.1 | | | 69,5 |
| | | Поз. 6 по С70.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С80.35-5.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 43,8 |
| | 1 | Каркас КП80.35-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 4 | Петля П7 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Ф10АI, $\ell$=250; 0,15кг | 1 | без черт. | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,00 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С80.35-6.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 43,8 |
| | | Поз.4...6 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С80.35-8.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 54,1 |
| | | Поз.4...6 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С80.35-9.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 65,9 |
| | | Поз.4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,00 | | |
| С80.35-10.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 79,3 |
| | | Поз.4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С80.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С80.35-11.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 94,2 |
| | | Поз.4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С80.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С90.35-5.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 48,2 |
| | | Поз.4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,12 | | |
| С90.35-6.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 48,2 |
| | | Поз.4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С90.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С90.35-8.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 59,8 |
| | | Поз.4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С90.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ 17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С90.35-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 73,0 |
| | | Поз. 4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 90.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,12 | | |
| С90.35-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 88,1 |
| | | Поз. 4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 90.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С90.35-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 105,0 |
| | | Поз. 4,5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 90.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С90.35-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 123,3 |
| | | Поз. 4,5 по С80.35-5-1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 90.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С100.35-6.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 53,4 |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 100.35-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 4 | Петля П8 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,24 | | |
| С100.35-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 66,3 |
| | | Поз. 4,6 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 100.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С100.35-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 81,0 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 100.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,24 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.35-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 97,8 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С100.35-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 116,5 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С100.35-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 136,9 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С100.35-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 171,5 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С110.35-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 72,0 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,37 | | |
| С110.35-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 88,2 |
| | | Поз. 4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,37 | | |

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С110.35-10.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 106,6 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С110.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С110.35-11.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 127,3 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С110.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С110.35-12.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 149,6 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С110.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С110.35-13.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 187,8 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С110.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С120.35-8.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 77,7 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м³ | 1,49 | | |
| С120.35-9.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 95,4 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, м³ | 1,49 | | |

Инв.№ подл. 17416 | Подпись и дата | Взам.инв.№

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С120.35-10.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 115,5 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С120.35-11.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 138,0 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С120.35-12.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 162,4 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С120.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С120.35-13.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 204,1 |
| | | Поз.4 по С100.35-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С120.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С130.35-8.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 84,4 |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 4 | Петля П9 | 2 | | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,61 | | |
| С130.35-9.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 103,6 |
| | | Поз.4,6 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С130.35-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 125,4 |
| | | Поз. 4,6 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С130.35-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 149,7 |
| | | Поз. 4,6 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С130.35-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 176,2 |
| | | Поз. 4,6 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С130.35-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 221,3 |
| | | Поз. 4,6 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С140.35-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 110,7 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,73 | | |
| С140.35-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 134,2 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С140.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |

Инв. № подл. | 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С140.35-11.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 160,5 |
| | | Поз.4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С140.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С140.35-12.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 189,0 |
| | | Поз.4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С140.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С140.35-13.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 237,6 |
| | | Поз.4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С140.35-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С150.35-10.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 143,1 |
| | | Поз.4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,86 | | |
| С150.35-11.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 171,2 |
| | | Поз.4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С150.35-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С150.35-12.1 | | Поз.2,3 по С40.35-1.1 | | | 201,8 |
| | | Поз.4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз.5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз.6 по С150.35-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 1746

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С150.35-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 253,8 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С150.35-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С160.35-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 151,9 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,98 | | |
| С160.35-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 182,0 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С160.35-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С160.35-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 214,5 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С160.35-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С160.35-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.35-1.1 | | | 270,1 |
| | | Поз. 4 по С130.35-8.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.35-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С160.35-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП160.35-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1240 | |
| С40.40-1.1 | 1 | Каркас КП40.40-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | 22,9 |
| | 2 | Каркас КП○5 | 1 | 1.011.1-10.1-1260 | |
| | 3 | Сетка С5 | 5 | 1.011.1-10.1-1101 | |
| | 4 | Петля П10 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,66 | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17416

1.011.1-10.1-1200

Лист 22

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С40.40-2.1 | | Поз. 2...4, 6 по С40.40-1.1 | | | 22,9 |
| | 1 | Каркас КП 40.40-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С40.40-5.1 | | Поз. 2...4, 6 по С40.40-1.1 | | | 27,2 |
| | 1 | Каркас КП 40.40-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С40.40-6.1 | | Поз. 2...4, 6 по С40.40-1.1 | | | 27,2 |
| | 1 | Каркас КП 40.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С50.40-1.1 | | Поз. 2...4 по С40.40-1.1 | | | 26,4 |
| | 1 | Каркас КП 50.40-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,82 | | |
| С50.40-2.1 | | Поз. 2...4 по С40.40-1.1 | | | 26,4 |
| | | Поз. 6 по С50.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.40-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С50.40-5.1 | | Поз. 2...4 по С40.40-1.1 | | | 31,7 |
| | | Поз. 6 по С50.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.40-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С50.40-6.1 | | Поз. 2...4 по С40.40-1.1 | | | 31,7 |
| | | Поз. 6 по С50.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 50.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С60.40-1.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 30,6 |
| | 1 | Каркас КП 60.40-1.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 4 | Петля П11 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 0,98 | | |
| С60.40-2.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 30,6 |
| | | Поз. 4,6 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.40-2.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С60.40-5.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 37,1 |
| | | Поз. 4,6 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.40-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С60.40-6.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 37,1 |
| | | Поз. 4,6 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С60.40-7.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 44,8 |
| | | Поз. 4,6 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.40-7.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С60.40-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 44,8 |
| | | Поз. 4,6 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 60.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С70.40-5.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 41,7 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 70.40-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В20, м$^3$ | 1,14 | | |
| С70.40-6.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 41,7 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С70.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 70.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С70.40-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 50,6 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 70.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, м$^3$ | 1,14 | | |
| С70.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 60,9 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С70.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 70.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С70.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 72,7 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С70.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 70.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17416

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С70.40-11.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 85,8 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С70.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С70.40-12.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 100,0 |
| | | Поз. 4 по С60.40-1.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С70.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП70.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С80.40-5.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 47,3 |
| | 1 | Каркас КП 80.40-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 4 | Петля П12 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 5 | Ф10АI, $\ell$=250; 0,15кг | 1 | без черт. | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,30 | | |
| С80.40-6.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 47,3 |
| | | Поз. 4...6 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С80.40-8.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 57,6 |
| | | Поз. 4, 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,30 | | |
| С80.40-9.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 69,4 |
| | | Поз. 4, 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С80.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С80.40-10.1 | | Поз. 2, 3 по С40.40-1.1 | | | 82,8 |
| | | Поз. 4, 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С80.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С80.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 97,7 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С80.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С80.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 114,0 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С80.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С80.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 141,7 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С80.40-8 | | | |
| | 1 | Каркас КП80.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С90.40-5.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 51,9 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-5.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,46 | | |
| С90.40-6.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 51,9 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С90.40-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 63,4 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,46 | | |
| С90.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 76,7 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С90.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 91,8 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С90.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 108,7 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С90.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 126,9 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С90.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 158,1 |
| | | Поз. 4,5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С90.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП90.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С100.40-6.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 57,4 |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-6.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 4 | Петля П13 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В20, $м^3$ | 1,62 | | |
| С100.40-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 70,3 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,62 | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№
17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С100.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 85,0 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С100.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 101,8 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С100.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 120,5 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С100.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 140,9 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С100.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 175,5 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С100.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП100.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С110.40-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 76,1 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 1,78 | | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С110.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 92,3 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С110.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 110,8 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С110.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 131,4 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С110.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 153,8 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С110.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 181,9 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С110.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП110.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С120.40-8.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 82,0 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.40-8.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, м³ | 1,94 | | |

Инв. № подл. 17416 | Подпись и дата | Взам. инв. №

1.011.1-10.1-1200

Лист 29

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С120.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 99,7 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С120.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 119,8 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С120.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 142,3 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 120.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С120.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 166,7 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С120.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 208,4 |
| | | Поз. 4 по С100.40-6.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С120.40-8.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП120.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С130.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 108,2 |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 4 | Петля П14 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,10 | | |

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. 17416

1.011.1-10.1-1200

Лист 30

| Марка сваи | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С130.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С 40.40-1.1 | | | 130,0 |
| | | Поз. 4,6 по С 130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С130.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 154,4 |
| | | Поз. 4,6 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С130.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 180,8 |
| | | Поз. 4,6 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С130.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 226,0 |
| | | Поз. 4,6 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП130.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С140.40-9.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 115,5 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-9.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,26 | | |
| С140.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 139,0 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С140.40-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С140.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 165,2 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С140.40-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С140.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 193,8 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С140.40-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С140.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 242,4 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С140.40-9.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП140.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С150.40-10.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 148,0 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.40-10.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,42 | | |
| С150.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 176,2 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С150.40-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С150.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 206,7 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С150.40-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП150.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

Инв. № подл. 17446 | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Марка свай | Поз. | Наименование | Кол. | Обозначение документа | Расход стали, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| С150.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 258,8 |
| | | Поз. 4 по С130.40-9.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | | Поз. 6 по С150.40-10.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 150.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С160.40-11.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 188,5 |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 160.40-11.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| | 4 | Петля П15 | 2 | 1.011.1-10.1-1102 | |
| | 6 | Бетон класса В25, $м^3$ | 2,58 | | |
| С160.40-12.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 221,0 |
| | | Поз. 4,6 по С160.40-11.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 160.40-12.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |
| С160.40-13.1 | | Поз. 2,3 по С40.40-1.1 | | | 276,6 |
| | | Поз. 4,6 по С160.40-11.1 | | | |
| | | Поз. 5 по С80.40-5.1 | | | |
| | 1 | Каркас КП 160.40-13.1 | 1 | 1.011.1-10.1-1250 | |

Опалубочный чертеж см. 1.011.1-10.1-1000 ФЧ.
Арматура: класса А-I по ГОСТ 5781-82.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
17416

gost.e-ecolog.ru