УДК 629.114.2.032

Издание официальное

СССР — Государственный комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Тракторы гусеничные ЗВЕНО (РЕЛЬС) ГУСЕНИЦЫ Технические требования Crawler tractors. Zink (Rail) of track. Technical requirements	ГОСТ 11675—65 Группа Д25

Настоящий стандарт распространяется на составные звенья (рельсы) гусеницы тракторов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Звенья (рельсы) должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Звенья (рельсы) должны изготовляться из стали марки 45Г по ГОСТ 1050—60 или из других сталей равноценного качества.

1.3. Поверхность беговой дорожки звена (рельса) должна подвергаться закалке. Твердость на поверхности беговой дорожки должна быть не менее HRC 56, а на глубине 5 *мм* — не менее HRC 45. Твердость остальных поверхностей звена (рельса) должна быть HRC 24—33.

1.4. Шероховатость поверхностей отверстий под болты должна быть не грубее 4-го класса чистоты, а под втулку и палец — не грубее 5-го класса чистоты по ГОСТ 2789—59.

1.5. На поверхностях звеньев (рельс) не допускаются трещины, заусенцы и расслоения.

1.6. Готовые звенья (рельсы) должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Изготовитель должен гарантировать соответствие всех выпускаемых звеньев (рельс) требованиям настоящего стандарта.

1.7. Предприятие-изготовитель должно гарантировать надежность работы звеньев (рельс) гусеницы до выбраковки по износу на песчаных почвах не менее 1200 *ч*, на черноземных почвах — не менее 4000 *ч*.

2. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

2.1. Каждое звено (рельс) должно иметь маркировку, содержащую наименование или товарный знак предприятия-изготовителя.

Внесен Государственным комитетом автотракторного и сельскохозяйственного машиностроения при Госплане СССР	Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 30/XII 1965 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Цена 1 коп.

gost.e-ecolog.ru

2.2. Каждая партия звеньев (рельс), поставляемых в качестве запасных частей, должна сопровождаться документацией, содержащей:

а) наименование организации, которой подчинено предприятие-изготовитель;

б) наименование предприятия-изготовителя и его местонахождение (город или условный адрес);

в) наименование изделия и его обозначение;

г) количество изделий в партии;

д) дату изготовления;

е) номер настоящего стандарта;

ж) подпись технического контроля о приемке продукции.

2.3. Звенья (рельсы), поставляемые в качестве запасных частей, должны иметь антикоррозионное покрытие, предохраняющее звенья (рельсы) от коррозии в течение 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, при условии хранения их в сухом закрытом помещении.

gost.e-ecolog.ru

Издательство стандартов. Москва, К-1, ул. Щусева, д. 4.
Сдано в наб. 31/I 1966 г. Подп. к печ. 23/II 1966 г. 0,125 п. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 341