ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

Всесоюзный Комитет Стандартов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 247—50
	КЛЕПКА ДУБОВАЯ ДЛЯ ВИННЫХ БОЧЕК	Взамен ГОСТ 247—41
		Группа Д72

Настоящий стандарт распространяется на дубовую клепку, предназначаемую для изготовления бочек под винные продукты.

I. ФОРМА И РАЗМЕРЫ

1. Клепка изготовляется пиленая и колотая прямоугольной формы.

Примечание. Клепка, предназначаемая для изготовления остова бочки, называется боковиком, а для изготовления доньев — донником.

2. Размеры клепки устанавливаются при влажности древесины свыше 30% абс. согласно следующей таблице:

мм

Боковик			Донник		
Длина	Ширина	Толщина	Длина	Ширина	Толщина
1150 1100 1050 1000 950 900	60—130	36	850 800 750 700 650 600	60—150	36

Примечания:

1. Количество донника (в штуках) не должно превышать 30% общего количества поставляемой клепки. При этом донника длиной 700; 650 и 600 *мм* не должно быть более 15% общего количества клепки.

2. Допускается поставка клепки шириной 60—69 *мм* в количестве не более 10% от общего количества поставляемой клепки; при этом донника не должно быть более 3%.

3. Отклонения от установленных размеров допускаются:

по длине . . . . . ± 10 *мм*
» толщине . . . . + 3 „
— 2 „

Примечание. При ширине боковика свыше 110 *мм* отклонение по толщине в сторону уменьшения не допускается.

Внесен Министерством лесной и бумажной промышленности СССР	Утвержден Всесоюзным Комитетом Стандартов 19/VI 1950 г.	Срок введения 1/IX 1950 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

4. Клепка должна быть радиально выпиленная или выколотая, причем отклонение от радиальности допускается такое, при котором сердцевинные лучи в древесине не выходят с одной пласти клепки на другую, противоположную.

5. По качеству древесины клепка должна удовлетворять следующим требованиям:

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков
1. Сучки:	
а) сросшиеся твердые	Не учитываются размером до 15 *мм*. Допускаются в боковике односторонние сучки размером не более 10 *мм* при условии их расположения не ближе 80 *мм* от середины клепки по ее длине и от торцев и 10 *мм* от ребер, а также следы сшивных сучков только на одной пласти (за исключением мест уторов) длиной не более 50 *мм*, глубиной не более 3 *мм* с выходом на кромку на глубину не более 3 *мм*. В доннике допускаются такие же сучки при расположении их не ближе 10 *мм* от ребер и независимо от их расположения по отношению к середине и торцам клепки. Примечание. Размер сучка измеряется расстоянием между двумя касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси клепки.
б) сучки несросшиеся, рыхлые и табачные	Не допускаются
2. Завитки	Допускаются в боковике на расстоянии не менее 50 *мм* от середины клепки по длине, а в доннике — в любом месте
3. Гниль (внутренняя заболонная, наружная—ситовая и трухлявая), червоточина и сердцевинная трубка	Не допускаются
4. Внутренняя краснина	Допускается несквозная в виде полос, при условии что древесина пораженной части по твердости не отличается от окружающей ее здоровой древесины

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков
5. Синева	Допускается поверхностная
6. Заболонь	Допускается на кромке боковика с выходом только на одну пласть размером не более 3 *мм* по середине длины клепки с постепенным увеличением до 6 *мм* у торца
7. Косослой и перерезание волокон	Допускается, при условии что одно и то же волокно не переходит на противоположные пласти или кромки клепки и что отклонение волокон от прямого направления на пластях не превышает 6% длины клепки
8. Трещины	Допускаются торцевые трещины односторонние и сквозные длиной с одного конца не более 30 *мм* или в сумме с обоих концов не более 40 *мм*
9. Прорость	Допускается односторонняя глубиной не более 3 *мм*
10. Свилеватость, плесень и химические окраски	Допускаются

Примечание. Пороки древесины устанавливаются по ГОСТ 2140—43 «Пороки древесины».

6. Влажность древесины клепки не нормируется.

7. Клепка пиленая должна иметь взаимно параллельные стороны; отклонение от параллельности сторон, кривизна и крыловатость не должны превышать 2 *мм*; в колотой клепке отклонение от параллельности сторон и крыловатость не должны превышать 5 *мм*.

В колотой клепке допускается односторонняя кривизна со стрелой прогиба не более 2% от длины клепки.

Примечание. Толщина пиленой и колотой клепки с непараллельными пластями должна находиться в пределах допускаемых размеров, установленных настоящим стандартом (пп. 2 и 3).

8. Торцы клепки должны быть опилены под прямым углом.

9. Заделка пороков древесины и дефектов обработки не допускается.

10. Колотая клепка должна быть чисто отесана. Заколы, зарубы и отщепы допускаются глубиной с одной стороны или в сумме с двух противоположных сторон не более 3 *мм*.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

11. Клепка должна быть предъявлена к сдаче рассортированной по способу изготовления (пиленая и колотая) и размерам.

12. Приемка клепки производится путем поштучного осмотра и обмера. Приемщику разрешается произвести выборочную приемку путем осмотра и обмера пробы, отобранной в количестве до 10% предъявленной к сдаче партии.

Отбор проб производится от всех размеров клепки в сдаваемой партии пропорционально.

13. Если в пробе окажется не более 3% клепок, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, партия принимается, причем процент некондиционной клепки распространяется на всю партию.

14. Если в пробе окажется более 3% клепок, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, то отбирается вторичная проба в удвоенном количестве.

15. Если вторичная проба содержит более 3% брака, то предъявленная партия забраковывается.

16. Измерение длины и ширины клепки производится в целых сантиметрах, причем доли менее 0,5 *см* не учитываются, а доли, равные 0,5 *см* и более, считаются за целый сантиметр. Допускаемые настоящим стандартом отклонения при измерении длины и толщины в расчет не принимаются.

17. Учет клепки производится поштучно или в кубических метрах плотной массы с точностью до 0,001 $м^3$.

IV. УКЛАДКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

18. Клепка должна укладываться на подкладках высотой не менее 30 *см* из здоровой окоренной древесины в клетки рядами с прокладками между ними из той же клепки. Расстояние между клепками в горизонтальном ряду должно быть не менее 20 *мм*, а между прокладками — не менее 30 *см*.

В каждую клетку укладывают клепку одинаковой длины.

19. Клепка должна укладываться на сухих местах, очищенных от травы, щепы и мусора, а зимой — от снега.

20. Между рядами клеток должны быть оставлены проходы шириной не менее 0,75 *м*.

21. Для предохранения клепки от действия солнечных лучей и влаги клетки должны быть сверху закрыты кровлями или навесами.

22. При транспортировке на открытых железнодорожных платформах или баржах клепка должна предохраняться от действия прямых солнечных лучей, дождя и ветра.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru