Издание официальное

СССР Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ **ПРОВОДА** **Метод проверки на нераспространение горения** Wires. Method of checking for flame propagation	**ГОСТ 12176—66** Группа Е49

Настоящий стандарт распространяется на все типы (виды) проводов с поливинилхлоридной оболочкой и устанавливает метод проверки на нераспространение горения.

Три образца провода длиной по 300 *мм* по очереди вводят в пламя горелки Бунзена с диаметром отверстия сопла 9 *мм* при длине пламени 10 *см* и высоте ядра пламени около 5 *см*.

Горелку располагают так, чтобы по отношению к вертикали ее ось образовала угол 45°. Образец вводят в пламя горелки в вертикальной плоскости, перпендикулярно к оси горелки.

Образец надо держать в пламени в течение 1 *мин* так, чтобы расстояние между образцом и соплом горелки составляло около 4 *см*.

После удаления образца из пламени горение его должно прекратиться не более чем через 1 *мин*.

Внесен Министерством электротехнической промышленности	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 5/VIII 1966 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.

gost.e-ecolog.ru

е стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru