

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

# БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Издание официальное

Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1986

gost.e-ecolog.ru

УДК 676.3/.5

## *ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА*

Сборник «Бумага и бумажные изделия» содержит стандарты, утвержденные до 1 июля 1986 г.

В стандарты внесены все изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение, стоит знак *.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно информационном указателе «Государственные стандарты СССР».

П $\frac{31703}{065(02)-80}$ —80

© Издательство стандартов, 1986

Группа К67

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

# БУМАГА ШПАГАТНАЯ ВЛАГОПРОЧНАЯ

**Технические условия**

Paper for water-resistant cord.
Specifications

ОКП 54 3444

**ГОСТ 8272—83**

**Взамен ГОСТ 8272—69**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 298 срок действия установлен**

**с 01.01.84**
**до 01.01.89**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на бумагу, предназначенную для изготовления влагопрочного шпагата.

## 1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1. Бумага должна изготовляться следующих марок: А — для изготовления многониточного шпагата; Б — для изготовления однониточного шпагата.

1.2. Бумага должна выпускаться в рулонах. Размеры рулонов устанавливаются по согласованию с потребителем в пределах:

по ширине — 560—750 мм;

по диаметру 650—700 мм.

Предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать $\pm 3$ мм.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Показатели качества бумаги должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

| Наименование показателя | Норма для марки | | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| | А | Б | |
| 1. Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая по нормативно-технической документации | 100 | 100 | По ГОСТ 7500—85 |
| 2. Масса бумаги площадью 1 м², г | $40\pm2$ | $42^{+3}_{-2}$ | По ГОСТ 13199—67 |
| 3. Разрушающее усилие в машинном направлении, Н (кгс), не менее | 59(6,0) | 57(5,8) | По ГОСТ 13525.1—79 |
| 4. Относительное удлинение в машинном направлении, %, не менее | 2,0 | 1,8 | По ГОСТ 13525.1—79 |
| 5. Влагопрочность, % | $25\pm10$ | $25\pm10$ | По ГОСТ 13525.7—68 разд. 2 и п. 4.4 настоящего стандарта |
| 6. Впитываемость, г, не менее | 1,7 | 1,7 | По ГОСТ 12604—77 |
| 7. Влажность, %, не более | 9,0 | 9,0 | По ГОСТ 13525.19—71 |

Примечание. Норма по показателю «Впитываемость» устанавливается факультативно сроком до 01.01.85 г.

2.3. Для обеспечения влагопрочности бумага должна быть обработана в массе карбамидоформальдегидными смолами.

2.4. Бумага должна быть цвета натурального волокна.

2.5. Бумага не должна иметь складок, морщин, надрывов, минеральных включений и крупной костры.

Величина и допускаемое содержание мелкой костры не должны быть более, чем в образце, утвержденном потребителем и изготовителем.

Не допускаются грязные и просвечивающие пятна, видимые невооруженным глазом в отраженном свете.

2.6. Намотка рулонов должна быть плотной и равномерной.

2.7. Обрез кромок должен быть ровным.

2.8. Число обрывов в рулоне для марки А не должно быть более двух, а для марки Б — более трех. Места обрывов должны быть отмечены цветными сигналами, видимыми с торца рулона.

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Определение партии и объем выборок — по ГОСТ 8047—78.

3.2. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Отбор проб и подготовка к испытаниям — по ГОСТ 8047—78.

4.2. Кондиционирование образцов бумаги перед испытаниями и испытания должны проводиться по ГОСТ 13523—78 при температуре воздуха (20±2)°С и относительной влажности (65±2) %.

Продолжение кондиционирования — не менее 2 ч.

4.3. Определение ширины рулона — по ГОСТ 21102—80.

4.4. Определение влагопрочности должно производиться после выдерживания образцов в сушильном шкафу при температуре 120° С в течение 5 мин.

## 5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка и маркировка — по ГОСТ 1641—75.

5.2. Бумага должна транспортироваться в крытых, очищенных от ранее перевозимых грузов, транспортных средствах любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

5.3. Бумага должна храниться в крытых складах.

## 6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПРИМЕНЕНИЮ)

6.1. Бумага должна перерабатываться не менее, чем через 21 сутки после изготовления.

## СОДЕРЖАНИЕ


| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 334—73 | Бумага масштабно-координатная | 3 |
| ГОСТ 515—77 | Бумага упаковочная битумированная и дегтевая | 10 |
| ГОСТ 597—73 | Бумага чертежная | 13 |
| ГОСТ 645—79 | Бумага кабельная для изоляции кабелей на напряжение от 110 до 500 кВ | 17 |
| ГОСТ 891—75 | Бумага и картон для текстильных патронов и конусов | 22 |
| ГОСТ 1130—83 | Бумага для спичечных коробок | 27 |
| ГОСТ 1161—75 | Бумага упаковочная для чая | 31 |
| ГОСТ 1341—84 | Пергамент | 34 |
| ГОСТ 1342—78 | Бумага для печати | 42 |
| ГОСТ 1760—81 | Подпергамент | 43 |
| ГОСТ 1908—82 | Бумага конденсаторная | 47 |
| ГОСТ 1931—80 | Бумага электроизоляционная намоточная | 68 |
| ГОСТ 2228—81 | Бумага мешочная | 72 |
| ГОСТ 2635—77 | Бумага-основа фотобумаги | 81 |
| ГОСТ 3441—81 | Бумага электроизоляционная пропиточная | 90 |
| ГОСТ 6246—82 | Бумага промокательная | 95 |
| ГОСТ 6290—74 | Бумага пачечная двухслойная для упаковки папирос и сигарет | 98 |
| ГОСТ 6445—74 | Бумага газетная | 102 |
| ГОСТ 6656—76 | Бумага писчая потребительских форматов | 108 |
| ГОСТ 6742—79 | Бумага форзацная | 114 |
| ГОСТ 6749—81 | Бумага для обоев | 119 |
| ГОСТ 6810—81 | Обои | 126 |
| ГОСТ 6926—75 | Бумага светонепроницаемая | 136 |
| ГОСТ 6999—85 | Лента и бумага для контрольно-кассовых машин | 140 |
| ГОСТ 7247—73 | Бумага для упаковывания продукции на автоматах | 144 |
| ГОСТ 7317—78 | Бумага типографская тонкая | 152 |
| ГОСТ 7362—78 | Бумага перфокарточная | 157 |
| ГОСТ 7377—85 | Бумага для гофрирования | 164 |
| ГОСТ 7717—75 | Бумага диаграммная | 170 |
| ГОСТ 8272—83 | Бумага шпагатная влагопрочная | 176 |
| ГОСТ 8589—75 | Бумага для оклейки бумажно-беловых товаров и картонажной продукции | 179 |
| ГОСТ 8828—75 | Бумага двухслойная упаковочная | 184 |
| ГОСТ 9094—83 | Бумага для печати офсетная | 190 |
| ГОСТ 9095—83 | Бумага для печати типографская | 201 |
| ГОСТ 9168—80 | Бумага для глубокой печати | 212 |
| ГОСТ 9327—60 | Бумага и изделия из бумаги | 217 |
| ГОСТ 9569—79 | Бумага парафинированная | 221 |
| ГОСТ 9995—75 | Бумага-основа для переплетного материала | 228 |
| ГОСТ 10015—75 | Бумага гуммированная для переводных изображений | 231 |
| ГОСТ 10127—75 | Бумага-основа влагопрочная для шлифовальных шкурок | 235 |
| ГОСТ 10395—75 | Бумага для хроматографии | 240 |
| ГОСТ 10396—84 | Бумага кабельная крепированная | 243 |
| ГОСТ 10751—85 | Бумага электропроводящая кабельная | 247 |
| ГОСТ 11600—75 | Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий | 255 |
| ГОСТ 12026—76 | Бумага фильтровальная лабораторная | 257 |
| ГОСТ 12050—74 | Бумага тетрадная | 260 |
| ГОСТ 12064—76 | Бумага иллюстрационная | 264 |
| ГОСТ 12769—85 | Бумага электроизоляционная крепированная | 267 |
| ГОСТ 12785—77 | Бумага для электролитических конденсаторов | 271 |
| ГОСТ 15158—78 | Бумага и картон для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом | 277 |

| | | |
|---|---|---|
| ГОСТ 16295—82 | Бумага противокоррозионная | 285 |
| ГОСТ 16711—84 | Основа парафинированной бумаги | 305 |
| ГОСТ 17586—80 | Бумага. Термины и определения | 310 |
| ГОСТ 18448—73 | Бумага кабельная термостойкая | 353 |
| ГОСТ 18510—73 | Бумага писчая | 356 |
| ГОСТ 19088—79 | Бумага и картон. Термины и определения дефектов | 362 |
| ГОСТ 20358—78 | Бумага для фильтрования воздуха | 371 |
| ГОСТ 20363—74 | Бумага чертежная прозрачная | 378 |
| ГОСТ 20806—81 | Бумага для фильтрования масел | 383 |
| ГОСТ 21215—75 | Бумага электроизоляционная оксидная | 388 |
| ГОСТ 21444—75 | Бумага мелованная | 392 |
| ГОСТ 23436—83 | Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно | 400 |
| ГОСТ 24874—81 | Бумага электроизоляционная трансформаторная | 405 |
| ГОСТ 25089—81 | Бумага типографская для многотомных изданий | 410 |
| ГОСТ 26764—85 | Бумага для перфораторной ленты | 415 |



**БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

Редактор *Т. И. Василенко*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 17.03.86. Подп. к печ. 04.09.86. Формат 60×90¹/₁₆. Бумага типографская № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. 26,5 усл. п. л. 27,0 усл. кр.-отт. 26,2 уч.-изд. л. Тираж 40 000. Заказ 1273. Цена 1 р. 50 к. Изд. № 9009/2.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123840, Москва ГСП, Новопресненский пер., д. 3.
Великолукская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Псковского облисполкома, 182100, г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, 78/12.


gost.e-ecolog.ru