Издание официальное

СССР Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 7613—55
	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ—МЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ РЕЗИНЫ Технические условия	Группа Б48

1. Настоящий стандарт распространяется на сланцевое нейтральное газогенераторное масло, применяемое в резиновой промышленности как мягчитель для регенерации резины.

2. Масло сланцевое — мягчитель для регенерации резины должно соответствовать следующим требованиям:

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
1. Вязкость условная при 75°С в градусах, в пределах	3,1—3,5	ГОСТ 6258—52
2. Зольность в %, не более	0,30	ГОСТ 1461—59
3. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	ГОСТ 6307—60
4. Содержание воды в %, не более	3,0	ГОСТ 2477—65
5. Температура вспышки (определяемая в открытом тигле), в °С, не ниже	130	ГОСТ 4333—48

3. Упаковку, маркировку, хранение, транспортировку и приемку сланцевого масла—мягчителя для регенерации резины производят по ГОСТ 1510—60 аналогично мазутам.

4. Отбор проб сланцевого масла—мягчителя для регенерации резины производят по ГОСТ 2517—60. Для контрольной пробы берут 1 *л* масла.

Замена

ГОСТ 2477—65 введен взамен ГОСТ 2477—44.

Внесен Министерством нефтяной промышленности СССР	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов 5/VIII 1955 г.	Срок введения 1/I 1956 г.

gost.e-ecolog.ru

стандарта преследуется по закону. Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru