ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

Всесоюзный Комитет Стандартов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 4284—48
	КЛЕПКА ДЛЯ БОЧЕК ПОД ЗЕРНИСТУЮ ЛОСОСЕВУЮ ИКРУ	Группа Д72

Настоящий стандарт распространяется на клепку для деревянных заливных бочек под зернистую икру лососевых пород рыб.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Клепка изготовляется пиленая (плоская и цилиндрическая) и колотая плоская.

Примечание. Клепка, предназначаемая для изготовления остова бочки, называется боковником, а для изготовления днища — донником.

2. Для изготовления клепки применяются следующие породы древесины: кедр, липа и лиственница.

3. Размеры клепки устанавливаются согласно нижеследующей таблице:

мм

№№ бочек	Емкость бочек в *л*	Боковник				Донник		
		Длина	Ширина	Толщина		Длина	Ширина	Толщина
				плоской клепки	цилиндрической клепки			
1	25	430	60—100	19	17	340	70—140	19
2	50	520	60—110	22	19	410	70—140	22

4. Отклонения от установленных размеров клепки допускаются:

	Для пиленой клепки	Для колотой клепки
по длине	±5 *мм*	±5 *мм*
» толщине . . .	±1 »	+5 »

5. Влажность древесины клепки не должна превышать 25% абс.

Внесен Министерством лесной промышленности СССР	Утвержден Всесоюзным Комитетом Стандартов 7/VII 1948 г.	Срок введения 1/IX 1948 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

6. По качеству древесины клепка должна удовлетворять следующим требованиям (пороки древесины по ГОСТ 2140—43 «Пороки древесины»):

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков
1. Сучки здоровые односторонние и сквозные, сросшиеся с древесиной (в том числе лапчатые)	Сучки размером до 10 *мм* не учитываются. Учитываемые сучки допускаются размером до 15 *мм* в количестве 2 шт. или размером до 20 *мм* 1 шт. на клепку, при условии что размер сучка не превышает $^1/_4$ ширины клепки
2. Сучки частично сросшиеся твердые и несросшиеся, в том числе выпадающие, а также рыхлые и табачные	Не допускаются

Примечания:

1. Учитываемые сучки всех видов не допускаются в боковнике на участках протяжением в 40 *мм* от середины и 75 *мм* от торцев клепки, а в доннике—на участках протяжением 40 *мм* от торцев клепки.
2. Сучки на кромках не допускаются.
3. Размер сучка измеряется расстоянием между двумя касательными к контуру сучка, параллельными оси клепки.

3. Гнили всякие	Не допускаются
4. Внутренняя краснина	Не допускается
5. Трещины	Допускаются поверхностные волосные трещины. Торцевые сквозные трещины допускаются с обоих торцев суммарной длиной до 20 *мм*
6. Косослой	Допускается при отклонении волокон или годичных слоев от прямого направления не более 5%
7. Червоточина	Не допускается
8. Прорость, засмолок, смоляные кармашки и сердцевинная трубка	Допускаются на одной из сторон глубиной до 2 *мм*
9. Заболонные грибные окраски и заболонная краснина	Допускаются односторонние в виде отдельных пятен и полос глубиной не более 4 *мм*
10. Водослой	Не допускается

Пороки древесины, не упомянутые в настоящем стандарте, допускаются.

7. Клепка пиленая должна иметь взаимно параллельные стороны; отклонения от параллельности сторон, а также кривизна и крыловатость не должны превышать 2 *мм*. Для колотой клепки допускаются отклонения от параллельности, кривизна и крыловатость в пределах допускаемых отклонений от установленных размеров.

8. Торцы клепки должны быть опилены под прямым углом; неперпендикулярность оторцовок допускается до 5 *мм*.

9. Колотая клепка должна быть чисто отесана топором.

10. Местные отколы и отщепы древесины, а также тупой обзол допускаются глубиной до 3 *мм*.

II. УКЛАДКА И ХРАНЕНИЕ

11. Клепка должна укладываться на подкладках из здоровой древесины в клетки перекрещивающимися рядами с укрытием торцев «в потай» и с промежутками (шпациями) между отдельными клепками в горизонтальном ряду не менее половины ширины клепки.

12. Клетки должны выкладываться на сухом месте, очищенном от травы, щепы и мусора, а зимой и от снега. Между рядами клеток должен быть сделан проход шириной не менее 0,5 *м*.

13. Клепка должна быть рассортирована и уложена по размерам, породам и способу изготовления (отдельно пиленая и колотая).

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА И УЧЕТА

14. Приемка клепки производится путем осмотра пробы, отобранной в количестве до 10% предъявленной к сдаче партии.

15. Если в пробе окажется не более 3% клепок, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, то партия принимается, но стоимость брака в общую стоимость предъявленной партии не включается.

16. Если в пробе окажется более 3% клепок, не удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, то отбирается вторичная проба. Если и во вторичной пробе окажется более 3% брака, то предъявленная партия подлежит пересортировке.

Примечание. Процент брака, обнаруженный в пробе, распространяется на всю партию.

17. Обмер клепки по длине и ширине производится в целых сантиметрах, причем доли менее 0,5 *см* не учитываются, а доли, равные 0,5 *см* и более, считаются за целый сантиметр.

Допускаемые отклонения в размерах при обмерах длины, ширины и толщины в расчет не принимаются.

18. Учет клепки производится поштучно или в плотных кубических метрах.

Изменение № 1

Раздел I «Технические условия»

Пункт 2 изложен в новой редакции:

«2. Для изготовления клепки применяются следующие породы древесины: кедр, липа, лиственница и ель».

(Прот. № 34 15/IX—50 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru