ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

СТАНДАРТГИЗ
1951

gost.e-ecolog.ru

Издание официальное

Всесоюзный Комитет Стандартов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 3008—45
	ДОСКИ И БРУСКИ Пиломатериалы хвойных пород	Взамен ОСТ ВКС 7699, ОСТ НКЛес 6331/33, ОСТ НКЛес 8617/158, ОСТ НКЛес 8618/159 и ГОСТ 644—41 (последний в части досок и брусков)
		Группа К21

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Настоящий стандарт распространяется на пиломатериалы хвойных пород толщиной до 100 *мм*, предназначаемые для внутрисоюзного потребления в целом виде и для переработки на заготовки и детали в строительстве, в авто-, вагоно-, обозо-, судо- и мостостроении, а также для изготовления мебели, деревянной тары и деревянных труб с рабочим давлением до 6 *ат*.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Пиломатериалы разделяются:

а) по соотношению ширины и толщины на:

доски — шириной более двойной толщины
бруски » не более » »

б) по толщине на:

тонкие — толщиной до 35 *мм*
толстые » более 35 *мм*

в) по характеру обработки на

обрезные — у которых обе кромки пропилены по всей длине или каждая из них — не менее чем на половину длины;

необрезные — у которых кромки совершенно не пропилены или пропилены менее чем на половину длины.

Примечание. Обе пласти у обрезных и необрезных пиломатериалов должны быть пропилены по всей длине.

г) по качеству древесины и ее обработки — на сорта: отборный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й.

Внесен Народным комиссариатом лесной промышленности СССР	Утвержден Всесоюзным Комитетом Стандартов 16/XI 1945 г.	Срок введения 1/VII 1946 г.

2. Устанавливается следующее сортовое распределение пиломатериалов по потребителям:

Таблица 1

Отрасли промышленности	Сорта
1. Строительство	— 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й
2. Судостроение	Отборный, 1-й, 2-й, 3-й — —
3. Вагоностроение	— 1-й, 2-й, 3-й — —
4. Мостостроение	— 1-й, 2-й, 3-й — —
5. Автостроение	— 1-й, 2-й, 3-й — —
6. Обозостроение	— — 2-й, 3-й, 4-й —
7. Производство мебели	— 1-й, 2-й, 3-й, 4-й —
8. » деталей переправочных средств	— 1-й, 2-й, 3-й — —
9. Производство деревянных труб	— 1-й, 2-й — — —
10. » деревянной тары	— — 2-й, 3-й, 4-й, 5-й

Примечания:

1. По договоренности сторон допускается поставка пиломатериалов для каждой из перечисленных в таблице отраслей промышленности и других сортов, не предусмотренных настоящим распределением.

2. Потребная сортность пиломатериалов для конструкций и деталей обусловливается в стандартах на нормы проектирования деревянных конструкций, деревянных мостов и в технических условиях на деревянные детали.

3. Пиломатериалы изготовляются из древесины следующих пород: сосны, ели, лиственницы, кедра и пихты.

4. Длины пиломатериалов устанавливаются от 1 до 6,5 *м* включительно, с градацией в 0,25 *м*, а для судостроения и мостостроения — до 9,5 *м*, с той же градацией.

Примечания:

1. Допускается по специальному заказу изготовлять пиломатериалы длиной, более указанной в настоящем пункте.

2. Допускается выпуск пиломатериалов длиной 2,7 *м*, если они получаются такой длины при выпиловке шпал.

5. Размеры пиломатериалов по толщине и ширине устанавливаются согласно табл. 2.

Таблица 2

мм

Толщина		Ширина											
Доски	13	50	—	60	—	70	—	80	—	90	100	—	110
	16	50	—	60	—	70	(75)	80	—	90	100	(105)	110
	19	50	—	60	—	70	(75)	80	—	90	100	(105)	110
	22	50	—	60	—	70	—	80	—	90	100	(105)	110
Доски и бруски	25	50	—	60	(65)	70	(75)	80	(85)	90	100	(105)	110
	30	50	(55)	60	—	70	—	80	—	90	100	(105)	110
	35	50	(55)	60	(65)	70	(75)	80	—	90	100	—	110
	40	50	(55)	60	(65)	70	(75)	—	—	90	100	(105)	110
	45	50	(55)	60	(65)	70	(75)	80	(85)	90	100	(105)	110
	50	50	(55)	60	(65)	70	(75)	80	(85)	90	100	—	110
	55	—	(55)	(60)	(65)	(70)	(75)	—	(85)	(90)	(100)	—	(110)
	60	—	—	60	—	70	(75)	80	(85)	90	100	—	110
	65	—	—	—	(65)	(70)	—	(80)	(85)	(90)	(100)	(105)	(110)
	70	—	—	—	—	70	—	80	(85)	—	100	—	110
	75	—	—	—	—	—	—	—	(85)	—	(100)	—	(110)
	80	—	—	—	—	—	—	80	(85)	90	100	—	110
	85	—	—	—	—	—	—	—	(85)	(90)	100	(103)	(110)
	90	—	—	—	—	—	—	—	—	90	100	—	110
	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	110

Примечания:

1. Пиломатериалы размеров, указанных в скобках, изготовляются только по специальному заказу; для новых конструкций, за исключением судостроения, они применяться не должны.

2. Допускается по специальному заказу изготовлять пиломатериалы шириной менее 50 *мм* и более 260 *мм* и толщиной менее 13 *мм*.

Продолжение

мм

	Толщина	Ширина												
Доски	13	120	130	140	150	160	—	—	—	—	—	—	—	—
	16	120	130	140	150	160	170	180	—	200	—	—	—	—
	19	120	130	140	150	160	170	180	190	200	(210)	220	—	—
	22	120	130	140	150	160	170	180	—	200	(210)	220	—	—
Доски и бруски	25	120	130	140	150	160	170	180	190	200	(210)	220	240	260
	30	120	130	140	150	160	170	180	—	200	(210)	220	240	260
	35	120	130	140	150	160	170	180	—	—	—	220	240	—
	40	120	130	140	150	160	170	180	—	200	(210)	—	240	—
	45	120	130	140	150	160	170	180	—	—	(210)	—	240	—
	50	120	130	140	—	160	170	180	190	200	(210)	220	240	260
	55	(120)	(130)	(140)	(150)	—	—	—	—	(200)	—	—	—	—
	60	120	130	140	150	160	—	180	190	200	—	220	—	—
	65	(120)	(130)	(140)	(150)	(160)	(170)	(180)	(190)	—	—	(220)	(240)	—
	70	120	—	140	150	160	—	180	—	200	—	220	—	—
	75	(120)	(130)	—	—	—	—	(180)	(190)	—	—	—	—	—
	80	120	—	140	150	160	—	180	—	200	(210)	220	—	—
	85	(120)	(130)	(140)	—	(160)	(170)	—	(190)	—	(210)	(220)	—	—
	90	120	130	—	—	160	170	—	—	—	—	—	—	—
	100	120	130	140	150	—	—	180	—	200	—	220	240	—

3. Указанные в таблице размеры пиломатериалов установлены для древесины с влажностью в 15%. При большей влажности древесины размеры ширины и толщины пиломатериалов всех пород, кроме лиственницы, должны иметь припуски на усушку по ОСТ ВКС 7367; для лиственничных пиломатериалов припуски на усушку повышаются против норм, установленных ОСТ ВКС 7367, на 30%.

6. Отклонения по размерам пиломатериалов устанавливаются:

по длине	$^{+5}_{-2}$ *см*
» толщине до 35 *мм*	± 1 *мм*
» » и ширине от 40 до 100 *мм*	± 2 »
» ширине от 105 до 210 *мм* . . .	± 3 »
» » свыше 210 *мм*	± 4 »

7. Поставка пиломатериалов по размерам, породам и сортам производится согласно обоснованной спецификации потребителя.

8. Влажность древесины пиломатериалов не нормируется и устанавливается по соглашению сторон.

9. По качеству древесины пиломатериалы должны удовлетворять требованиям табл. 3 и 3а (пороки — по ГОСТ 2140—43).

Таблица 3

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	А. Сучки сросшиеся твердые, в том числе сшивные и лапчатые					
	Сорта пиломатериалов					
	Отборный	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Сучки:						
на пластях и кромках всех размеров	Не учитываются сучки размером (в *мм*) не более:					
	10	15	20	40	всех размеров	
	Учитываемые сучки допускаются размером (в *мм*) не более:					
на кромках шириной от 13 до 45 *мм*	—	20	25	45	всех размеров	
на кромках и пластях шириной:						
от 50 до 75 *мм*	15	20	30	45	то же	
» 80 » 100 »	20	30	40	60	»	
на пластях шириной свыше 100 *мм*	20	40	50	80	»	
	Количество учитываемых сучков не должно превышать в среднем на 1 *пог. м* длины:					
на пластях	1	3	4	5	не ограничивается	
» кромках	1	1,5	2	3	то же	

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Б. Сучки частично сросшиеся твердые выпадающие, в том числе сшивные и лапчатые					
	Сорта пиломатериалов					
	Отборный	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Сучки:						
	Не учитываются сучки размером (в *мм*) не более:					
на пластях и кромках всех размеров	10	10	15	30	40	всех размеров
	Учитываемые сучки допускаются размером (в *мм*) не более:					
на кромках шириной от 13 до 45 *мм*	—	15	20	35	45	всех размеров
на кромках и пластях шириной:						
от 50 до 75 *мм*	—	15	20	35	45	то же
» 80 » 100 »	15	20	30	40	60	»
на пластях шириной свыше 100 *мм*	15	30	40	60	80	»
	Количество учитываемых сучков не должно превышать в среднем на 1 *пог. м* длины:					
на пластях	1	2	3	4	5	не ограничивается
на кромках	0,5	1	1,5	2	3	то же

Примечания:

1. Количество учитываемых сучков частично сросшихся твердых, выпадающих, рыхлых и табачных (указанное для сучков *Б* и *В*) входит в общее количество учитываемых твердых сучков (указанное для сучков *А*).

2. Сучки, кроме рыхлых и табачных, размером по малой оси не более 6 *мм* допускаются для всех сортов, за исключением отборного, без ограничения количества, любого размера по большой оси.

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	В. Сучки рыхлые и табачные					
	Сорта пиломатериалов					
	Отборный	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Сучки:						
	Не учитываются сучки размером (в *мм*) не более:					
на пластях и кромках всех размеров	—	10	10	20	30	всех размеров
	Учитываемые сучки допускаются размером (в *мм*) не более:					
на кромках шириной от 13 до 45 *мм*	—	—	—	—	—	всех размеров
на кромках и пластях шириной:						
от 50 до 75 *мм*	—	—	15	25	35	то же
» 80 » 100 »	—	—	20	30	40	»
на пластях шириной свыше 100 *мм*	—	—	20	40	50	»
	Количество учитываемых сучков не должно превышать в среднем на 1 *пог. м* длины:					
на пластях	—	—	2	4	5	не ограничивается
на кромках	—	—	1	2	3	то же

3. Сумма размеров всех сучков, расположенных в одном поперечном сечении пиломатериалов, не должна превышать предельного размера допускаемых сучков.

4. В пиломатериалах отборного и 1-го сортов сучки частично сросшиеся и выпадающие допускаются без выхода на ребра.

5. Размер сучков определяется расстоянием между двумя касательными к контуру сучка, проведенными параллельно продольной оси пиломатериала.

Таблица 3а

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
1. Гниль (наружная трухлявая, внутренняя ситовая и трухлявая, заболонная гниль и заболонная краснина)	Не допускается			Наружная трухлявая не допускается Заболонная гниль и заболонная краснина допускаются только односторонние размером не более: $^1/_6$ | $^1/_4$ ширины и длины пиломатериала Внутренняя трухлявая и ситовая гниль не допускаются		Заболонная краснина, заболонная гниль и внутренняя гниль допускаются, если они не нарушают целости пиломатериала
2. Внутренняя краснина	Не допускается	Допускается на одной пласти в виде пятен и полос шириной до 15 *мм* и протяжением не более: $^1/_{10}$ | $^1/_5$ длины пиломатериала, при условии что пораженная древесина не отличается по твердости от окружающей ее здоровой древесины		Допускается		

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
3. Заболонные грибные окраски:						
а) Плесень и плесневые окраски	Допускаются в виде отдельных пятен			Допускаются		
б) Синева	Допускается поверхностная в виде отдельных пятен и полос	Поверхностная допускается, а глубокая — в виде отдельных пятен		Допускается		
в) Кофейная темнина	Не допускается		Допускается			
4. Червоточина'	Не допускается		Допускается только поверхностная (короед) на обзольной части пиломатериала	Допускается на одной пласти, без выхода на кромки, в количестве в среднем не более 3 шт. на 1 *пог. м* длины пиломатериала	Допускается в количестве в среднем не более 6 шт. на 1 *пог. м* длины пиломатериала	Допускается, при условии что она не нарушает целости пиломатериала

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
5. Трещины (метиковые, морозобойные, отлупные и трещины усушки)	Поверхностные волосные трещины допускаются Трещины на пластях и кромках допускаются глубиной и общим протяжением по длине не более: 1/6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 соответственно толщины и длины пиломатериала				при условии, что они не нарушают целости пиломатериала	
	Торцевые трещины, в том числе сквозные, допускаются общей длиной не более: 100 *мм* | 150 *мм* | 200 *мм* | 1/4 | 1/3 длины пиломатериала Примечание. Размеры допускаемых трещин установлены для пиломатериалов с влажностью не более 25% абс. При большей влажности древесины эти размеры уменьшаются наполовину.					Допускаются, при условии что они не нарушают целости пиломатериала
6. Косослой	Допускается, при условии что отклонение волокон от прямого направления не превышает: 5% | 7% | 10% | 12% | 15% длины пиломатериала					Допускается

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
7. Сердцевинная трубка	Вскрытая на пласти здоровая сердцевинная трубка, без отлупных и радиальных трещин, допускается только в пиломатериалах толщиной более 50 *мм*	В тонких пиломатериалах не допускается; в толстых допускается только здоровая, без отлупных и радиальных трещин	Допускается только здоровая, без отлупных и радиальных трещин	Допускается только здоровая		Допускается
8. Крень	Допускается только местная размером не более $^1/_8$ ширины пиломатериала	Допускается				
9. Смоляной рак (серянка)	Не допускается	Допускается протяжением до: $^1/_5$ | $^1/_3$ длины пиломатериала, но не более 1 *м*			Допускается	
10. Пасынок	Не допускается			Допускается размерами по ширине и длине до: $^1/_8$ | $^1/_4$ соответственно ширины и длины пиломатериала		Допускается

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
11. Пророст	Не допускается	Допускается на одной пласти шириной не более: 10 *мм* | 15 *мм* | 25 *мм*; длиной не более: 100 *мм* | 150 *мм* | 200 *мм*; глубиной не более: 1/5 | 1/4 | 1/3 толщины пиломатериала			Допускается	
12. Свилеватость	Не допускается	Допускается				
13. Смоляные кармашки (серница)	Допускаются на одной пласти глубиной и шириной до 3 *мм* и длиной до 50 *мм*, в количестве в среднем не более 2 шт. на 1 *пог. м* длины	Допускаются на пластях глубиной до 1/4 толщины пиломатериала	Допускаются на пластях и кромках глубиной до 1/3 толщины пиломатериала	Допускаются		

Продолжение

Наименования пороков древесины	Нормы допускаемых пороков					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
14. Водослой	Допускается на одной пласти в виде пятен и полос размерами не более:		Допускается			
	$^1/_{10}$ ширины и $^1/_{20}$ длины пиломатериала, без выхода на кромки и торцы	$^1/_5$ ширины и $^1/_{10}$ длины пиломатериала				
15. Завиток	Допускается					
16. Засмолок	Допускается на оборотной пласти в виде пятен и полосок размером до 5 *см* по наибольшему измерению	Допускается				
17. Двойная сердцевина	Не допускается		Допускается			

10. В отношении степени точности и чистоты обработки пиломатериалы должны удовлетворять следующим требованиям:

Таблица 4

Наименования дефектов обработки	Нормы допускаемых дефектов					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
1. Тупой обзол	Допускается в обрезных пиломатериалах					Допускается, при условии что наружная пласть пропилена по всей длине пиломатериала
	на одной кромке протяжением не более: $^1/_4$ | $^1/_3$ длины пиломатериала, при условии что пропиленная часть кромки составляет по всей длине обзола не менее $^3/_4$ толщины пиломатериала		на одной или обеих кромках: общим протяжением не более $^1/_2$ длины пиломатериала	по всей длине пиломатериала	на одной или на обеих кромках по всей длине пиломатериала	
			Пропиленная часть каждой кромки должна составлять не менее: $^2/_3$ | $^1/_2$ | $^1/_3$ толщины пиломатериала			
	Ширина обзола не должна превышать: $^1/_4$ | $^1/_3$ | $^1/_2$ толщины пиломатериала					
	Ширина наружной пласти должна быть не менее: 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 ширины пиломатериала					

Продолжение

<table>
<tr><th rowspan="2">Наименования дефектов обработки</th><th colspan="6">Нормы допускаемых дефектов</th></tr>
<tr><th>Отборный сорт</th><th>1-й сорт</th><th>2-й сорт</th><th>3-й сорт</th><th>4-й сорт</th><th>5-й сорт</th></tr>
<tr><td>2. Острый обзол</td><td colspan="3">В обрезных пиломатериалах не допускается</td><td colspan="3">В обрезных пиломатериалах допускается:
на одной кромке протяжением не более: 1/6 длины пиломатериала; на обеих кромках, протяжением на каждой не более: 1/4 | 2/5 длины пиломатериала
Ширина наружной пласти должна быть не менее: 0,7 | 0,5 ширины пиломатериала</td><td>Наружная пласть должна иметь пропил по всей длине пиломатериала</td></tr>
<tr><td>3. Кривизна по кромке и пласти</td><td colspan="5">В обрезном пиломатериале допускается кривизна по кромке или пласти не более: 0,1% | 0,15% | 0,15% | 0,2% | 0,3% длины пиломатериала
В необрезном пиломатериале допускается по пласти та же, что в обрезном материале, а по кромке не более: 1% | 1,5% | 1,5% | 2% | 2% длины пиломатериала</td><td>Допускается
Допускается</td></tr>
</table>

Продолжение

Наименования дефектов обработки	Нормы допускаемых дефектов					
	Отборный сорт	1-й сорт	2-й сорт	3-й сорт	4-й сорт	5-й сорт
4. Крыловатость и продольная покоробленность	Допускаются не более: 0,1%	0,15%	0,15%	0,2%	0,3%	Допускаются
	длины пиломатериала					
5. Поперечная покоробленность	Допускается при ширине пиломатериала до 150 *мм* не более:					Допускается
	1 *мм*	1 *мм*	2 *мм*	3 *мм*	4 *мм*	
	при ширине пиломатериала свыше 150 *мм* не более:					
	1 *мм*	2 *мм*	3 *мм*	4 *мм*	5 *мм*	
6. Непараллельность пластей и кромок	Отклонение от взаимной параллельности пластей и кромок в обрезном, а также пластей в необрезном пиломатериале допускается в пределах норм допускаемых отклонений по ширине и толщине (п. 6)					
7. Дефекты пропила	Глубина рисок не должна превышать:					Допускаются
	1 *мм*	1 *мм*	1 *мм*	2 *мм*	2 *мм*	
	Пиломатериалы не должны иметь мшистой и волнистой поверхности					

Примечание. Торцы пиломатериалов отборного, 1-го и 2-го сортов должны быть опилены перпендикулярно к продольной оси пиломатериала; пиломатериалы 3-го—5-го сортов должны иметь один торец, опиленный перпендикулярно к продольной оси пиломатериала.

II. МАРКИРОВКА

11. Пиломатериалы должны быть маркированы. Маркировка наносится на торцы отбойным клеймом, штемпелем или кистью (несмываемой краской).

12. Пиломатериалы толщиной до 25 *мм* могут маркироваться на пласти непосредственно у одного из торцов.

13. Маркировка должна содержать наименование или условный знак завода-поставщика и сорт пиломатериала.

III. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ОБМЕРА и УЧЕТА

14. Проверка соответствия пиломатериалов требованиям настоящего стандарта производится отделом технического контроля (ОТК) завода-поставщика путем осмотра каждой штуки в отдельности.

15. Пиломатериалы должны быть предъявлены к сдаче рассортированными и уложенными в штабели или в стопы отдельно по породам древесины, сортам и размерам толщины и ширины.

16. Укладка и хранение пиломатериалов в штабелях и стопах должны производиться согласно инструкции Министерства лесной промышленности СССР по воздушной сушке и хранению хвойных пиломатериалов на открытых складах.

17. Приемка пиломатериалов должна производиться согласно инструкции Главснаблеса при Совете Министров СССР.

18. В сдаваемой партии количество пиломатериалов, не соответствующих сорту, указанному маркировкой, но по качеству не ниже следующего за ним низшего сорта, не должно превышать 5% общего количества пиломатериалов данного сорта.

19. Измерение пиломатериалов по длине производится с точностью 0,25 *м* (точность градации) с учетом допускаемых отклонений, причем доли менее 0,25 *м* в расчет не принимаются.

Ширина обрезных пиломатериалов, имеющих обзол, определяется по пласти в месте полного обреза.

Ширина необрезных пиломатериалов определяется как полусумма ширин двух пластей, измеренных по середине длины пиломатериала.

20. Пиломатериалы, полученные в порядке отбраковки экспортной продукции, сдаются потребителю по фактическому обмеру в метрических мерах с отнесением к ближайшим размерам, предусмотренным настоящим стандартом.

21. Учет пиломатериалов производится в кубических метрах по ОСТ 4552 «Таблицы для исчисления объема лесных материалов», причем при исчислении кубатуры допускаемые отклонения по размерам, а также припуски на усушку в расчет не принимаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Пластями называются широкие стороны досок и брусков, а также все стороны брусков квадратного сечения.

Пласть, отличающаяся наибольшей чистотой в отношении качества древесины, называется лицевой, противоположная ей — оборотной.

Пласть, обращенная к сердцевине, называется внутренней, а обращенная к заболони — наружной.

Кромками называются узкие стороны досок и брусков.

Ребрами называются линии пересечения пластей с кромками.

Обзолом называется непропил в углах поперечного сечения пиломатериала.

Обзол называется тупым, если не пропилены углы поперечного сечения пиломатериала, стороны же, образующие углы, пропилены; обзол называется острым на тех участках непропила, где кромки при пропиле совершенно не задеты.

Изменение № 2

(взамен изменения № 1)

Раздел I «Технические условия»

Пункт 2 дополнен новыми примечаниями:

«3. Для строительства новых вагонов железных дорог широкой колеи, за исключением вагонов типа Думпкар, пиломатериалы 3-го сорта могут поставляться при условии их отбора по качеству согласно следующих норм:

а) гниль, краснина, заболонные грибные окраски, трещины, обзол и пасынок — по нормам 2-го сорта пиломатериалов,

б) прочие пороки (включая сучки) и дефекты обработки — по нормам 3-го сорта пиломатериалов.

Для строительства вагонов типа Думпкар пиломатериалы 3-го сорта допускаются без отбора по качеству.

4. Пиломатериалы для заливной рыбной тары поставляются 1-го, 2-го и 3-го сортов.»

(Пост. № 449 4/VII—50 г.)

Замена

ОСТ 4552—заменен ГОСТ 5306—50.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пиломатериалы
(доски, бруски, брусья)

Стр.

ГОСТ 3008—45 Пиломатериалы хвойных пород. Доски и бруски . . . 5

ГОСТ 3397—46 Пиломатериалы хвойных пород для сельскохозяйственного машиностроения. Доски, бруски и брусья 23

ОСТ НКЛес 8119/117 Пиломатериалы резонансовые 33

ОСТ НКЛес 279 Пиломатериалы еловые черноморской сортировки (экспортные) 38

ГОСТ 2695—44 Пиломатериалы твердых лиственных пород 51

ГОСТ 5444—50 Пиломатериалы лиственных пород для строительства . . 60

ГОСТ 5148—49 Пиломатериалы специальные сосновые и еловые . . . 70

ОСТ НКЛес 6359/40 Пиломатериалы ольховые и осиновые 102

ОСТ 3664 Планки деревянные для снеговых щитов 112

ГОСТ 5780—51 Обапол хвойных пород для крепления горных выработок 117

ГОСТ 3021—45 Брусья хвойных пород 121

ГОСТ 78—40 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи 131

ОСТ НКЛес 221 Шпалы для железных дорог узкой колеи 140

ГОСТ 1350—46 Брусья мостовые 146

ОСТ ВКС 7527 Брусья переводные для стрелочных переводов железных дорог узкой колеи (сосновые, еловые, лиственничные, кедровые и пихтовые) 150

ОСТ 2761 Брусья переводные для стрелочных переводов железнодорожных линий широкой колеи (сосновые, кедровые, лиственничные и еловые) 156

ГОСТ 5342—50 Брусья для нефтяных вышек 162

ГОСТ 48—43 Бруски для изготовления лыж 170

ОСТ НКВТ 7463/354 Наметельники хвойных пород беломорской сортировки 175

2. Заготовки

ГОСТ 3490—46 Заготовки черновых хвойных пород досчатые и брусковые 179

ГОСТ 4188—48 Заготовки хвойных пород для деталей сельскохозяйственных машин 195

ГОСТ 4763—49 Заготовки твердых лиственных пород для деталей сельскохозяйственных машин 207

Стр.

ГОСТ 2800—45 Заготовки для деревянных деталей колес конных повозок 217

ГОСТ 4431—48 Заготовки для гнутопрессованного обода деревянных колес одноконных и пароконных повозок. 229

ОСТ НКЛес 7203/84 Болванки деревянные для погонялок и вальков к ткацким станкам 234

3. Клепка

ОСТ НКЛес 186 Клепка для деревянных водонапорных труб с рабочим давлением от 0,75 до 6 *ат* 241

ГОСТ 173—47 Клепка для бочек под минеральные масла и консистентные смазки 247

ГОСТ 1878—47 Клепка для бочек под рыбу 253

ГОСТ 4284—48 Клепка для бочек под зернистую лососевую икру . . . 259

ОСТ НКЛес 6856/62 Клепка (боковник) и днища буковые для бочек под сливочное масло (комплект) 263

ГОСТ 4971—49 Клепка дубовая для бочек под пиво 269

ГОСТ 247—50 Клепка дубовая для винных бочек 273

ОСТ 3814 Клепка для бочек под цемент 277

ОСТ НКЛес 302 Клепка пиленая для бочек под хлорную известь . . 282

4. Бревна пиловочные

ГОСТ 1047—43 Бревна пиловочные хвойных пород. Сортамент и технические условия 289

ГОСТ 4534—48 Кряжи пиловочные мягких лиственных пород. Сортамент и технические условия 296

ГОСТ 3970—47 Бревна длинные хвойных пород для деревянных судов (барж) 301

ГОСТ 1017—50 Бревна для карандашного производства. Технические условия 306

ОСТ НКЛес 299 Бревна резонансовые 310

5. Вспомогательные стандарты

ГОСТ 2140—43 Пороки древесины 317

ОСТ ВКС 7367 Припуски на усушку пиломатериалов сосновых и еловых. Нормы 378

ОСТ НКЛес 8791/172 Нормы припусков на усушку дубовых пиломатериалов 380

ГОСТ 4369—48 Пиломатериалы буковые. Нормы припусков на усушку . 383

ГОСТ 3808—47 Правила естественной сушки и хранения пиломатериалов хвойных пород на складах (биржах) для естественной сушки . . . 388

ГОСТ 3821—47 Метод определения влажности древесины 399

ОСТ НКЛес 250 Методы физико-механических испытаний древесины . . 403

Л53105 Стандартгиз. Подп. к печ. 13/VI 1951 г. 29 л. л. Тир. 8000
Тип. «Московский печатник». Зак. 523
gost.e-ecolog.ru